ПРЕДПЕРЕХОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРУКТУРНОГО ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В СУЛЬФАТЕ НАТРИЯ

АЛИЕВ А. Р., АХМЕДОВ И. Р., КАКАГАСАНОВ М. Г., АЛИЕВ З. А.

Институт физики им. Х. И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН,
367003, Россия, Махачкала, ул. Ярагского, 94

АННОТАЦИЯ. Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света исследованы процессы молекулярной релаксации в сульфате натрия Na_2SO_4 . Установлено, что в кристаллическом сульфате Na_2SO_4 структурный фазовый переход первого рода носит растянутый характер. Обнаружено существование предпереходной области в исследованном сульфате Na_2SO_4 . Показано, что предпереходные явления проявляются в температурных зависимостях спектральных величин, но не проявляются в температурных зависимостях тепловых параметров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ионные кристаллы, комбинационное рассеяние, молекулярная спектроскопия, колебательная релаксация, предпереход, сульфаты.

ВВЕДЕНИЕ

Исследованиям структурных фазовых переходов в кристаллах, в том числе и в сульфатах, в последние годы уделяется большое внимание [1 – 16]. Многие из них являются переходами первого рода. Известно, что в области фазового перехода первого рода «кристалл – расплав» имеют место явления предплавления [17, 18]. Предпереходные явления наблюдаются в жидких кристаллах [19 – 22]. Исследованы предпереходные явления в металлических сплавах [23 – 26]. Можно предположить, что подобные предпереходные явления могут наблюдаться и при некоторых структурных фазовых переходах первого рода в кристаллах. Наряду с дифракционными методами эти явления могут с успехом изучаться и спектроскопическими методами, чувствительными к локальным взаимодействиям и нарушениям в кристаллической решетке.

В работах [27 – 30] исследовались структурные фазовые переходы первого рода в кристаллах KPb_2Br_5 , $(\text{NH}_4)_2\text{WO}_2\text{F}_4$, KPb_2Cl_5 , $(\text{NH}_4)_2\text{NbOF}_5$. При повышении температуры разность показателей преломления сначала изменялась линейно и незначительно, а за $30 \div 130$ К до температуры фазового перехода наблюдается аномальное поведение двупреломления. Это особая температурная точка на температурных зависимостях. В этих кристаллах в широком интервале температур выше фазового перехода наблюдались сильные предпереходные явления, растянутые по температуре на $30 \div 70$ К.

Теоретические представления о предпереходных состояниях развиты в работах [31 – 34]. В последние годы представления о предпереходных явлениях развиты в работах [35 – 40]. В качестве метода исследования структурных фазовых переходов в кристаллах удобен метод колебательной спектроскопии, в том числе и метод комбинационного рассеяния (КР) света [41, 42]. В отличие от других методов в колебательной спектроскопии измеряются величины, характеризующие непосредственно отдельные молекулы или ионы изучаемой системы. Этими параметрами являются положение максимума (частота ν) и ширина w спектральной полосы. Малейшие изменения в микроскопической структуре и строении изучаемой системы, а также в динамике молекул и ионов отражаются на спектральных параметрах (ν , w) этой системы.

Поэтому исследование предпереходных явлений при структурных фазовых переходах первого рода в кристаллах методом КР может способствовать установлению характера изменения механизма ионной динамики при структурном фазовом превращении. Тем более что при исследовании фазовых переходов типа «порядок-беспорядок» в нитратах щелочных металлов обнаружены предпереходные явления, изучение которых важно для понимания

динамики процессов разупорядочения и ориентационного плавления в области растянутых фазовых переходов [43, 44]. С точки зрения структуры рассматриваемых фаз, некоторые превращения в твердом состоянии оказываются чрезвычайно важными для исследования и интерпретации процессов плавления.

В наших предыдущих работах мы исследовали область предплавления в кристаллах с многоатомными ионами методом колебательной спектроскопии [45, 46]. При этом было установлено, что область предплавления наиболее четко проявляется в тех кристаллах, где выше симметрия молекулярного иона. В соответствии с этим, в настоящей работе в качестве объекта исследования нами был выбран сульфат натрия Na_2SO_4 . Указанная соль содержит симметричный молекулярный сульфат-ион SO_4^{2-} , имеющий определенный набор нормальных колебаний с хорошо изученным спектром и активных в КР во всех фазовых состояниях. Это позволяет нам надеяться на то, что исследование колебательных спектров вблизи структурного превращения позволит обнаружить предпереходную область. Исследование фазового перехода в сульфатах важно для понимания механизма и молекулярной природы структурных перестроек в твердых телах. В литературе мало данных посвященных исследованиям именно этого класса ионных соединений. Поэтому исследование реориентационной подвижности и процессов разупорядочения анионов в области полиморфных превращений в сульфатах щелочных металлов методом КР является актуальной задачей.

Таким образом, в настоящей работе мы исследуем спектры КР сульфата натрия в окрестности структурного фазового перехода первого рода с целью выявить предпереходную область.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Сульфат натрия Na_2SO_4 представляет собой бесцветный кристалл, известный в четырёх полиморфных модификациях. При температурах ниже 458 К имеет место ромбическая α -модификация пространственной группы F_{dd} . В интервале температур 458 – 514 К существует ромбическая β -модификация. При температурах 514 – 870 К устойчива гексагональная γ -модификация пространственной группы $P6_3mc$. При температурах выше 870 К имеет место ромбическая модификация [47]. По данным [48, 49] структурный фазовый переход происходит при $T_s = 520 - 522$ К, по нашим данным $T_s = 524$ К (рис. 1). Температура плавления $T_m = 1157$ К [47 – 50], по нашим данным $T_m = 1157$ К [13].

Рис. 1. Кривая дифференциального термического анализа (ДТА) для сульфата натрия Na_2SO_4

Дифференциальный термический анализ (ДТА) проводился на приборе синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter («NETZSCH») при скорости нагрева 20 К/мин в атмосфере аргона в алундовых тиглях (рис. 1) в АЦКП ДНЦ РАН. Обработка данных и интегрирование пиков проводились с помощью встроенных прикладных программ фирмы «NETZSCH».

Для получения информации о динамических межйонных взаимодействиях нами использован анализ формы контуров колебаний молекулярных анионов в спектрах КР

твердой системы. Непосредственно из фононного спектра получить подобную информацию не представляется возможным. Спектр малых частот высокотемпературных фаз ионных кристаллов, как правило, регистрируется в виде широкой бесструктурной полосы, обусловленной термическим смещением различных типов (трансляционных, либрационных) внешних колебаний структурных единиц.

В то же время, изменения структуры и динамики твердой системы оказывает влияние на колебательные состояния ее структурных единиц и отражается в спектрах инфракрасного поглощения и КР. Поэтому использование колебательных спектров, соответствующих внутренним модам молекулярных ионов, для получения информации о процессах молекулярной релаксации в ионных кристаллах и расплавах представляется вполне обоснованным.

Спектры КР возбуждались излучением аргонового лазера ЛГ-106м-1 с длиной волны $\lambda = 488$ нм и регистрировались спектрометром ДФС-52М от 900 до 1100 см^{-1} в области полносимметричного колебания $\nu_1(A)$ сульфат-иона $\nu_1(\text{SO}_4^{2-}) \approx 976 - 986 \text{ см}^{-1}$ в температурном интервале 293 – 873 К (рис. 2). Ширины входной и выходной щелей монохроматора устанавливались одинаковыми и в зависимости от интенсивности рассеяния выбирались от 100 до 150 мкм. Положения максимумов колебательных полос фиксировалось с точностью $\pm 0,5 \text{ см}^{-1}$, а их ширины с точностью $\pm 0,1 \text{ см}^{-1}$. Температура образцов поддерживалась в процессе регистрации спектров с точностью $\pm 0,5$ К. Методика регистрации и обработки спектров КР подробно описана в [51 – 56]. В частности, при исследовании спектров КР немаловажное значение может иметь плотность мощности лазерного излучения, при которой записываются спектры [57 – 60]. При жесткой фокусировке лазерного излучения на исследуемый объект, даже при малой мощности лазерного излучения, могут происходить фазовые переходы и химические реакции [57 – 60]. Однако в случае сульфата натрия мы имеем дело с системой, которая прозрачна для излучения с длинами волн от 480 нм до 520 нм. Используемое нами лазерное излучение достаточно маломощное (менее 1 Вт). При регистрации спектров КР специальная жесткая фокусировка лазерного излучения не производится. Кроме того результаты наших исследований показывают, что температуры фазовых переходов, наблюдаемых при исследовании спектров КР, совпадают с температурами фазовых переходов, наблюдаемых при исследовании ДТА. Поэтому мы приходим к выводу, что в нашем случае фазовые переходы и химические реакции под действием нашего лазерного излучения не происходят.

Рис. 2. Спектры КР сульфата натрия Na_2SO_4 в области валентного полносимметричного колебания $\nu_1(A)$ сульфат-иона SO_4^{2-} при температурах $T = 293$ К (1), 513 К (2), 533 К (3) и ширинах входной и выходной щелей монохроматора 100 мкм (1) и 150 мкм (2, 3)

На рис. 2 показаны спектры КР Na_2SO_4 в области колебания $\nu_1(A)$ аниона SO_4^{2-} при температуре 293 К и при температурах несколько ниже (513 К) и несколько выше (533 К) температуры фазового перехода (524 К). Контур рассматриваемого колебания резко поляризован (изотропное рассеяние) и потому его формирование всецело можно приписать

процессам колебательной релаксации. На рис. 3, 4 представлены температурные зависимости частоты ν (рис. 3), ширины w и интенсивности I (рис. 4) контура $\nu_1(A)$ колебания SO_4^{2-} в кристалле Na_2SO_4 . Повышение температуры кристаллов от комнатной до температуры фазового перехода приводит к изменению параметров практически всех, наблюдаемых в спектре полос. Общим свойством для всех спектров является смещение максимумов в низкочастотную область, уширение спектральных линий и упрощение их формы по мере повышения температуры и при переходе из низкотемпературной в высокотемпературную фазу.

Рис. 3. Температурная зависимость $\nu(T)$ положения максимума спектрального контура $\nu_1(A)$ аниона SO_4^{2-} в кристаллическом сульфате натрия Na_2SO_4

Рис. 4. Температурные зависимости ширины $w(T)$ (1) и интенсивности $I(T)$ (2) спектрального контура $\nu_1(A)$ аниона SO_4^{2-} в кристаллическом сульфате натрия Na_2SO_4

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 представлена кривая дифференциального термического анализа (ДТА) для сульфата натрия Na_2SO_4 . Из анализа этих данных мы сделали вывод о том, что температура структурного фазового перехода $T_s = 524$ К.

На рис. 3 представлена температурная зависимость $\nu(T)$ положения максимума спектральной полосы, соответствующей колебанию $\nu_1(A)$ аниона SO_4^{2-} в сульфате натрия Na_2SO_4 . С ростом температуры частота колебания уменьшается. Примерно при 400 К имеют место определённые особенности температурной зависимости $\nu(T)$. При дальнейшем увеличении температуры уменьшение частоты происходит более быстро. В точке

структурного фазового перехода первого рода ($T_s = 524$ К) частота резко увеличивается, уменьшаясь при дальнейшем увеличении температуры.

На рис. 4 представлены температурные зависимости $w(T)$ ширины (1) и $I(T)$ интенсивности (2) спектральной полосы, соответствующей колебанию $\nu_1(A)$ аниона SO_4^{2-} в сульфате натрия Na_2SO_4 . С ростом температуры ширина возрастает, а интенсивность уменьшается. При температурах, больших чем 400 К, ширина $w(T)$ возрастает, а интенсивность $I(T)$ уменьшается более интенсивно. Ширина резко возрастает в точке структурного фазового перехода первого рода ($T_s = 524$ К).

В интервале температур от 400 К до T_s мы наблюдаем отклонение температурной зависимости частоты (рис. 3), ширины и интенсивности (рис. 4) от линейных зависимостей, характерных для более низких температур. Эти отклонения появляются при $T = 400$ К и возрастают по мере увеличения температуры и приближения к температуре фазового перехода. Поэтому мы рассматриваем интервал температур от 400 К до $T_s = 524$ К как предпереходную область.

С другой стороны из полученной кривой ДТА (рис. 1) видно, что предпереходные явления никак не проявляются в дифференциальном термическом анализе, который имеет дело с тепловыми макроскопическими величинами.

В противоположность этому, спектральные величины (частота, ширина и интенсивность спектральной полосы) – это микроскопические параметры. Частота ν (положение максимума спектральной полосы) определяется энергией основного внутримолекулярного колебательного перехода сульфат-иона. Ширина w спектральной полосы обратно пропорциональна времени τ релаксации колебательно возбужденного состояния сульфат-иона: $w = (\pi \cdot c \cdot \tau)^{-1}$, $c = 3 \cdot 10^{10}$ см/с. Время релаксации имеет порядок $\tau \sim 10^{-12}$ с. Эти параметры ν , w характеризуют отдельные сульфат-ионы. Они также зависят от того, в каком окружении находится отдельный анион SO_4^{2-} . Если окружение сульфат-иона меняется, то меняются и частота, ширина и интенсивность спектральной полосы. Эти микроскопические величины более чувствительны, чем тепловые макроскопические параметры. Микроскопичность спектральных параметров заключается в том, что каждый отдельный сульфат-ион имеет частоту внутреннего колебания и время колебательной релаксации. В эксперименте мы наблюдаем их усредненные значения. В отличие от этого тепловые величины являются макроскопическими, так как отдельный сульфат-ион не обладает тепловыми величинами. Только у совокупности большого числа молекул или ионов появляются тепловые параметры и в этом смысле они являются макроскопическими.

Из рис. 3 и 4 видно, что при температурах, больших чем 400 К, наблюдаются изменения в температурных зависимостях частоты, ширины и интенсивности спектральной полосы. Эти изменения тем сильнее, чем ближе к температуре фазового перехода (рис. 3 и 4). Такие спектральные изменения связаны со структурными изменениями в окружении сульфат-иона на микроскопическом уровне. И эти структурные изменения тем сильнее, чем ближе к температуре фазового перехода. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что при температурах, больших чем 400 К, наблюдаются предпереходные явления и проявляются они тем сильнее, чем ближе к температуре фазового перехода. Следовательно, в интервале температур от 400 К до $T_s = 524$ К имеет место предпереходная область в сульфате натрия Na_2SO_4 .

ВЫВОДЫ

Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света исследованы процессы молекулярной релаксации в сульфате натрия Na_2SO_4 . Обнаружено, что в кристаллическом сульфате Na_2SO_4 структурный фазовый переход первого рода носит растянутый характер. Показано существование предпереходной области в исследованном сульфате Na_2SO_4 . Показано, что предпереходные явления проявляются в температурных зависимостях спектральных величин, но не проявляются в температурных зависимостях тепловых

параметров. Ранее мы отмечали, что подобные предпереходные явления наблюдаются в области структурных фазовых переходов первого рода в перхлоратах щелочных металлов [39]. Возможно существование предпереходной области и у других ионных кристаллов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карпов С. В., Краевский Т., Тимофеев К. В. Спектры комбинационного рассеяния и фазовый переход в кристалле кислого сульфата калий-лития // Физика твердого тела. 1995. Т. 37, № 8. С. 2257-2261.
2. Смирнов М. Б., Hinka J. Приближение независимых ангармонических осцилляторов в теории структурных фазовых переходов в кристаллах // Физика твердого тела. 2000. Т. 42, № 12. С. 2219-2225.
3. Зиненко В. И., Замкова Н. Г. Динамика решетки и статистическая механика структурного фазового перехода $Fm\bar{3}m \rightarrow I4/m$ в кристалле Rb_2KInF_6 // Физика твердого тела. 2001. Т. 43, № 12. С. 2193-2203.
4. Jianjun Liu, Chun-gang Duan, Mei W. N., Smith R. W., Hardy J. R. Order-disorder structural phase transitions in alkali perchlorates // Journal of Solid State Chemistry, 2002, vol. 163, no. 1, pp. 294-299.
5. Прохоров А. А., Нейло Г. Н., Прохоров А. Д., Карначев А. С. ЭПР-исследования фазовых переходов перхлоратов $[M^{2+}(ClO_4)_2 \cdot 6H_2O]$ при высоких давлениях // Физика твердого тела. 2006. Т. 48, № 2. С. 321-327.
6. Журавлев Ю. Н., Корабельников Д. В. Природа электронных состояний и оптические функции оксианионных соединений натрия // Физика твердого тела. 2009. Т. 51, № 1. С. 65-72.
7. Pravica M., Wang Y., Sneed D., Reiser Sh., White M. High pressure studies of potassium perchlorate // Chemical Physics Letters, 2016, vol. 660, pp. 37-42.
8. Корабельников Д. В., Журавлев Ю. Н. Ab initio исследование упругих свойств хлоратов и перхлоратов // Физика твердого тела. 2016. Т. 58, № 6. С. 1129-1134.
9. Корабельников Д. В., Журавлев Ю. Н. Влияние давления на структуру и электронные свойства $LiClO_4$, $NaClO_4$, $KClO_4$, NH_4ClO_4 // Физика твердого тела. 2017. Т. 59, № 2. С. 248-254. <https://doi.org/10.21883/FTT.2017.02.44043.264>
10. Иванова Е. С., Петриж Е. А., Гайнутдинов Р. В., Лашкова А. К., Волк Т. Р. Процессы усталости в триглицинсульфате и влияние на них магнитного поля // Физика твердого тела. 2017. Т. 59, № 3. С. 550-555. <https://doi.org/10.21883/FTT.2017.03.44168.134>
11. Алиев А. Р., Ахмедов И. Р., Какагасанов М. Г., Алиев З. А., Гафуров М. М., Рабаданов К. Ш., Амиров А. М. Неупругий межмолекулярный обмен колебательными квантами и релаксация колебательно-возбужденных состояний в твердых бинарных системах // Физика твердого тела. 2017. Т. 59, № 4. С. 736-740. <http://dx.doi.org/10.21883/FTT.2017.04.44276.316>
12. Бондарев В. С., Михалёва Е. А., Флеров И. Н., Горев М. В. Электрокалорический эффект в триглицинсульфате в равновесных и неравновесных термодинамических условиях // Физика твердого тела. 2017. Т. 59, № 6. С. 1097-1105. <http://dx.doi.org/10.21883/FTT.2017.06.44482.421>
13. Алиев А. Р., Ахмедов И. Р., Какагасанов М. Г., Алиев З. А., Гафуров М. М., Рабаданов К. Ш., Амиров А. М. Релаксация колебательно-возбужденных состояний в твердых бинарных системах «карбонат – сульфат» // Физика твердого тела. 2018. Т. 60, № 2. С. 341-345. <https://doi.org/10.21883/FTT.2018.02.45390.140>
14. Thu'o'ng N. H., Сидоркин А. С., Миловидова С. Д. Низко- и инфранизкочастотная дисперсия диэлектрической проницаемости в матричном композите нанокристаллическая целлюлоза-триглицинсульфат // Физика твердого тела. 2018. Т. 60, № 3. С. 553-559. <http://dx.doi.org/10.21883/FTT.2018.03.45561.256>
15. Михалёва Е. А., Флёров И. Н., Карташев А. В., Горев М. В., Коротков Л. Н., Rysiakiewicz-Pasek E., Молокеев М. С. Теплоемкость и тепловое расширение нанокompозитов триглицинсульфат-пористое стекло // Физика твердого тела. 2018. Т. 60, № 7. С. 1328-1333. <http://dx.doi.org/10.21883/FTT.2018.07.46118.027>
16. Корабельников Д. В., Журавлев Ю. Н. Структура и колебательные свойства гидратов оксианионных кристаллов из первых принципов // Физика твердого тела. 2018. Т. 60, № 10. С. 2014-2021. <http://dx.doi.org/10.21883/FTT.2018.10.46533.072>
17. Уббеллоде А. Плавление и кристаллическая структура / пер. с англ. С.Н. Горина и А.М. Зацеляпина; под ред. А. И. Китайгородского. М.: Мир, 1969. 420 с.
18. Копосов Г. Д., Бардюг Д. Ю. Анализ предплавления льда во влагосодержащих дисперсных средах // Письма в Журнал технической физики. 2007. Т. 33, № 14. С. 80-86.
19. Демихов Е. И., Долганов В. К., Филев В. М. Предпереходные аномалии вращения плоскости поляризации света в сегнетоэлектрических жидких кристаллах // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1983. Т. 37, № 7. С. 305-308.
20. Анисимов М. А., Городецкий Е. Е., Поднек В. Э. Влияние смектических флуктуаций на предпереходные явления в изотропной фазе нематического жидкого кристалла // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1983. Т. 37, № 8. С. 352-355.
21. Демихов Е. И., Долганов В. К. Предпереходные эффекты вблизи голубых фаз холестерического жидкого кристалла // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1983. Т. 38, № 8. С. 368-370.
22. Кизель В. А., Панин С. И. Предпереходные явления в холестериках с малым шагом спирали // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1986. Т. 44, № 2. С. 74-77.
23. Пушин В. Г., Кондратьев В. В., Хачин В. Н. Предпереходные явления и мартенситные превращения. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 367 с.
24. Клопотов А. А., Чекалкин Т. Л., Гюнтер В. Э. Влияние предварительной деформации на поведение тонкой кристаллической структуры в предмартенситной области в сплаве на основе никелида титана // Журнал технической физики. 2001. Т. 71, № 6. С. 130-132.
25. Кузнецова Е. И. Модулированные структуры, предпереходные явления и свойства металлических сплавов (Ni-Al) и оксидов Y(Eu)-Ba-Cu-O: дисс. ... канд. физ.-мат. наук. Екатеринбург, 2003. 115 с.
26. Гришков В. Н., Лотков А. И., Дубинин С. Ф., Теплоухов С. Г., Пархоменко В. Д. Модуляция коротковолновых

- атомных смещений в сплаве на основе TiNi, предшествующая мартенситному превращению $B2 \rightarrow B19'$ // Физика твердого тела. 2004. Т. 46, № 8. С. 1348-1355.
27. Мельникова С. В., Исаенко Л. И., Пашков В. М., Певнев И. В. Фазовый переход в кристалле KPb_2Br_5 // Физика твердого тела. 2005. Т. 47, № 2. С. 319-323.
28. Мельникова С. В., Фокина В. Д., Лапташ Н. М. Фазовые переходы в оксифториде $(NH_4)_2WO_2F_4$ // Физика твердого тела. 2006. Т. 48, № 1. С. 110-113.
29. Мельникова С. В., Исаенко Л. И., Пашков В. М., Певнев И. В. Поиск и исследование фазовых переходов в некоторых представителях семейства APb_2X_5 // Физика твердого тела. 2006. Т. 48, № 11. С. 2032-2036.
30. Мельникова С. В., Лапташ Н. М., Александров К. С. Оптические исследования фазовых переходов в оксифториде $(NH_4)_2NbOF_5$ // Физика твердого тела. 2010. Т. 52, № 10. С. 2023-2027.
31. Слядников Е. Е. Предпереходное состояние и структурный переход в деформированном кристалле // Физика твердого тела. 2004. Т. 46, № 6. С. 1065-1070.
32. Слядников Е. Е. Автосолитон в структурно-неустойчивом кристалле // Письма в Журнал технической физики. 2005. Т. 31, № 5. С. 30-35.
33. Слядников Е. Е. Солитон поля упругой деформации в структурно-неустойчивом кристалле // Физика твердого тела. 2005. Т. 47, № 3. С. 469-473.
34. Слядников Е. Е. Предпереходные состояния и коллективные возбуждения в структурнонеустойчивых кристаллах: дисс. ... докт. физ.-мат. наук. Томск, ИФПМ СО РАН, 2005. 259 с.
35. Беляев А. П., Рубец В. П., Антипов В. В., Бордей Н. С. Фазовые превращения при формировании кристаллов парацетамола из паровой фазы // Журнал технической физики. 2014. Т. 84, № 7. С. 156-158.
36. Максимов В. И., Дубинин С. Ф., Суркова Т. П. Тонкие особенности кристаллической структуры кубического полупроводникового монокристалла $Zn_{0.9}V_{0.1}Se$ // Физика твердого тела. 2014. Т. 56, № 12. С. 2311-2318.
37. Максимов В. И., Суркова Т. П., Пархоменко В. Д., Юшкова Е. Н. Неоднородно-искаженное состояние кристаллической структуры кубического кристалла $Zn_{0.95}Fe_{0.05}Se$ // Физика твердого тела. 2016. Т. 58, № 4. С. 633-641.
38. Беляев А. П., Рубец В. П., Антипов В. В. Влияние температуры на ромбическую форму молекулярных кристаллов парацетамола // Журнал технической физики. 2017. Т. 87, № 4. С. 624-626. <https://doi.org/10.21883/JTF.2017.04.44327.1977>
39. Алиев А. Р., Гафуров М. М., Ахмедов И. Р., Какагасанов М. Г., Алиев З. А. Особенности структурных фазовых переходов в ионно-молекулярных кристаллах перхлоратов // Физика твердого тела. 2018. Т. 60, № 6. С. 1191-1201. <https://doi.org/10.21883/FTT.2018.06.45999.29M>
40. Максимов В. И., Максимова Е. Н., Суркова Т. П., Вохмянин А. П. О возможных состояниях кристаллической структуры, предшествующих фазовому переходу в кристаллах $Zn_{1-x}V_xSe$ ($0.01 \leq x \leq 0.10$) // Физика твердого тела. 2019. Т. 61, № 1. С. 42-52. <https://doi.org/10.21883/FTT.2019.01.46892.169>
41. Втюрин А. Н., Белю А., Крылов А. С., Афанасьев М. Л., Шебанин А. П. Фазовый переход из кубической в моноклинную фазу в криолите $(NH_4)_3ScF_6$ – исследование методом комбинационного рассеяния света // Физика твердого тела. 2001. Т. 43, № 12. С. 2209-2212.
42. Гинзбург В. Л., Голдберг У. И., Головкин В. А. и др. Рассеяние света вблизи точек фазовых переходов / под ред. Г.З. Камминга и А.П. Леванюка. М.: Наука, 1990. 414 с.
43. Карпов С. В., Шульгин А. А. Ориентационное плавление и предпереход в упорядоченных фазах нитратов рубидия и цезия // Физика твердого тела. 1975. Т. 17, № 10. С. 2868-2872.
44. Аболиныш Я. Я., Карпов С. В., Шульгин А. А. Комбинационное рассеяние нитрата аммония в области растянутого фазового перехода IV–V // Физика твердого тела. 1978. Т. 20, № 12. С. 3660-3663.
45. Gafurov M. M., Aliev A. R., Akhmedov I. R. Raman and infrared study of the crystals with molecular anions in the region of the solid-liquid phase transition // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2002, vol. 58, no. 12, pp. 2683-2692.
46. Gafurov M. M., Aliev A. R. Molecular relaxation processes in the salt systems containing anions of various configurations // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular, 2004, vol. 60, no. 7, pp. 1549-1555.
47. Химическая энциклопедия. В 5 томах. Том 3 / ред. И.Л. Кнунянц. М.: Советская энциклопедия, 1992. 641 с.
48. Bale C. W., Pelton A. D. Coupled phase diagram and thermodynamic analysis of the 18 binary systems formed among Li_2CO_3 , K_2CO_3 , Na_2CO_3 , $LiOH$, KOH , $NaOH$, Li_2SO_4 , K_2SO_4 and Na_2SO_4 // Calphad, 1982, vol. 6, no. 4, pp. 255-278.
49. Dessureault Y., Sangster J., Pelton A. D. Coupled phase diagram / thermodynamic analysis of the nine common-ion binary systems involving the carbonates and sulfates of lithium, sodium, and potassium // Journal of The Electrochemical Society, 1990, vol. 137, no. 9, pp. 2941-2950.
50. Lindberg D., Backman R., Chartrand P. Thermodynamic evaluation and optimization of the $(Na_2CO_3 + Na_2SO_4 + Na_2S + K_2CO_3 + K_2SO_4 + K_2S)$ system // The Journal of Chemical Thermodynamics, 2007, vol. 39, no. 6, pp. 942-960.
51. Aliev A. R., Gafurov M. M., Akhmedov I. R. Molecular relaxation in molten nitrate/platinum electrode interfacial region // Molecular Physics, 2002, vol. 100, no. 21, pp. 3385-3388.
52. Aliev A. R., Gafurov M. M., Akhmedov I. R. Intermolecular phonon decay mechanism of vibrational relaxation in binary salt systems // Chemical Physics Letters, 2002, vol. 359, no. 3-4, pp. 262-266.
53. Aliev A. R., Gafurov M. M., Akhmedov I. R. Raman spectra of lithium sulfate crystals in strong electric fields // Chemical Physics Letters, 2002, vol. 353, no. 3-4, pp. 270-274.
54. Aliev A. R., Gadzhiev A. Z. Raman spectra and vibrational relaxation in molten thiocyanates // Journal of Molecular Liquids, 2003, vol. 107, no. 1-3, pp. 59-67.
55. Aliev A. R., Gafurov M. M., Akhmedov I. R. Raman study of aqueous sodium nitrate, activated by the high-voltage pulsed electric discharge // Chemical Physics Letters, 2003, vol. 378, no. 1-2, pp. 155-160.
56. Алиев А. Р., Ахмедов И. Р., Какагасанов М. Г., Алиев З. А., Гафуров М. М., Рабаданов К. Ш., Амиров А. М. Релаксация колебательно-возбужденных состояний в твердых бинарных системах «нитрат-нитрит» // Оптика и спектроскопия. 2017. Т. 123, № 4. С. 575-578. <https://doi.org/10.7868/S0030403417100026>
57. Михеев Г. М., Михеев К. Г., Могилева Т. Н., Пузырь А. П., Бондарь В. С. Лазерная запись изображений на пленках из наноалмазов детонационного синтеза // Квантовая электроника. 2014. Т. 44, № 1. С. 1-3.

58. Михеев Г. М., Михеев К. Г., Аношкин И. В., Насибулин А. Г. Лазерная запись изображений на пленках из однослойных углеродных нанотрубок аэрозольного синтеза // Письма в Журнал технической физики. 2015. Т. 41, № 18. С. 46-52.

59. Mikheev K. G., Kogai V. Ya, Mikheev G. M. Laser treatment of Se/Bi heterostructure: Bi₂Se₃ nanofilm formation // Journal of Physics: Conference Series, 2017, vol. 917, p. 062003.

60. Iakovlev Y. V., Sklyueva Y. A., Fedorov F. S., Rupasov D. P., Kondrashov V. A., Grebenko A. K., Mikheev K. G., Gil'mutdinov F. Z., Anisimov A. S., Mikheev G. M., Nasibulin A. G. Improvement of optoelectronic properties of single-walled carbon nanotube films by laser treatment // Diamond and Related Material, 2018, vol. 88, pp. 144-150.

PRETRANSITIONAL PHENOMENA IN THE REGION OF STRUCTURAL PHASE TRANSITION IN SODIUM SULFATE

Aliev A. R., Akhmedov I. R., Kakagasanov M. G., Aliev Z. A.

Amirkhanov Institute of Physics, Dagestan Scientific Center, RAS, Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia

SUMMARY. Structural and dynamic properties and molecular relaxation processes in crystalline sodium sulfate Na₂SO₄ were studied by Raman spectroscopy in the temperature range from 293 K to 873 K. The temperature dependences of the position of the maximum ν (frequency), the width w and the intensity I of the spectral band, corresponding to the fully symmetric vibration $\nu_1(A)$ of the SO₄²⁻ sulfate ion, in the spectral range from 976 cm⁻¹ to 986 cm⁻¹ were analyzed. The frequency ν and intensity I decrease, and the width w increases with increasing temperature. It is shown that these temperature dependences have certain features at a temperature of 400 K. With a further increase in temperature, the frequency ν decreases more rapidly, the width w increases, and the intensity I decreases more intensively. In the temperature range from 400 K to the temperature $T_s = 524$ K of the first order structural phase transition, we observe a deviation of the temperature dependence of the frequency and width from the linear dependences characteristic of lower temperatures. These deviations appear at a temperature of 400 K and increase with increasing temperature and approaching the phase transition temperature. It has been established that in crystalline sodium sulfate Na₂SO₄ the structural phase transition of the first order is stretched (diffuse phase transition). At the phase transition temperature ($T_s = 524$ K), the width increases sharply, and the frequency increases sharply, decreasing with a further increase in temperature. The existence of the pretransitional region in the studied sodium sulfate Na₂SO₄ was found. This pre-transition region occurs in the temperature range from 400 K to $T_s = 524$ K. It is shown that pretransition phenomena appear in the temperature dependences of the spectral values, but do not appear in the temperature dependences of the thermal parameters. We have previously noted that similar pre-transition phenomena are observed in the region of structural phase transitions of the first order in alkali metal perchlorates. Possible existence of a pre-transition region in other sulfates and in other ionic crystals. Therefore, it is necessary in the future to conduct similar studies in the field of structural phase transitions of the first order in other sulfates and in other ionic crystals by the method of vibrational spectroscopy (Raman spectroscopy).

KEYWORDS: Raman scattering, ionic crystals, molecular spectroscopy, vibrational relaxation, pretransition, diffuse phase transition, sulfates.

REFERENCES

1. Karpov S. V., Kraevskiy T., Timofeev K. V. Spektry kombinatsionnogo rasseyaniya i fazovyy perekhod v kristalle kislogo sulfata kaliy-litiya [Raman spectra and phase transition in a potassium-lithium acid sulfate crystal]. *Fizika tverdogo tela* [Physics of the Solid State], 1995, vol. 37, no. 8, pp. 2257-2261.
2. Smirnov M. B., Hlinka J. Independent anharmonic oscillator approximation in the theory of structural phase transitions in crystals. *Physics of the Solid State*, 2000, vol. 42, no. 12, pp. 2288-2294. <https://doi.org/10.1134/1.1332153>
3. Zinenko V. I., Zamkova N. G. Lattice dynamics and statistical mechanics of the Fm3m → I4/m structural phase transition in Rb₂KInF₆. *Physics of the Solid State*, 2001, vol. 43, no. 12, pp. 2290-2300. <https://doi.org/10.1134/1.1427959>
4. Jianjun Liu, Chun-gang Duan, Mei W. N., Smith R. W., Hardy J. R. Order-disorder structural phase transitions in alkali perchlorates. *Journal of Solid State Chemistry*, 2002, vol. 163, no. 1, pp. 294-299. <https://doi.org/10.1006/jssc.2001.9411>
5. Prokhorov A. A., Neilo G. N., Prokhorov A. D., Karnachev A. S. EPR studies of phase transitions in perchlorates [M²⁺(ClO₄)₂·6H₂O] at high pressures. *Physics of the Solid State*, 2006, vol. 48, no. 2, pp. 340-347. <https://doi.org/10.1134/S1063783406020259>
6. Zhuravlev Yu. N., Korabel'nikov D. V. Nature of electronic states and optical functions of sodium oxyanionic compounds. *Physics of the Solid State*, 2009, vol. 51, no. 1, pp. 69-77. <https://doi.org/10.1134/S1063783409010089>
7. Pravica M., Wang Y., Sneed D., Reiser Sh., White M. High pressure studies of potassium perchlorate. *Chemical Physics Letters*, 2016, vol. 660, pp. 37-42. <https://doi.org/10.1016/j.cplett.2016.07.060>
8. Korabel'nikov D. V., Zhuravlev Yu. N. Ab initio investigations of the elastic properties of chlorates and perchlorates. *Physics of the Solid State*, 2016, vol. 58, no. 6, pp. 1166-1171. <https://doi.org/10.1134/S1063783416060251>
9. Korabel'nikov D. V., Zhuravlev Yu. N. Effect of pressure on the structure and the electronic properties of LiClO₄, NaClO₄, KClO₄, and NH₄ClO₄. *Physics of the Solid State*, 2017, vol. 59, no. 2, pp. 254-261. <https://doi.org/10.1134/S1063783417020123>
10. Ivanova E. S., Petrzhiik E. A., Gainutdinov R. V., Lashkova A. K., Volk T. R. Fatigue processes in triglycine sulfate and the effect of a magnetic field on them. *Physics of the Solid State*, 2017, vol. 59, no. 3, pp. 569-574. <https://doi.org/10.1134/S1063783417030155>
11. Aliev A. R., Akhmedov I. R., Kakagasanov M. G., Aliev Z. A., Gafurov M. M., Rabadanov K. Sh., Amirov A. M. Inelastic intermolecular exchange of vibrational quanta and relaxation of vibrationally excited states in solid binary systems. *Physics of the Solid State*, 2017, vol. 59, no. 4, pp. 752-757. <https://doi.org/10.1134/S1063783417040035>
12. Bondarev V. S., Mikhaleva E. A., Flerov I. N., Gorev M. V. Electrocaloric effect in triglycine sulfate under equilibrium

- and nonequilibrium thermodynamic conditions. *Physics of the Solid State*, 2017, vol. 59, no. 6, pp. 1118-1126. <https://doi.org/10.1134/S1063783417060051>
13. Aliev A. R., Akhmedov I. R., Kakagasanov M. G., Aliev Z. A., Gafurov M. M., Rabadanov K. Sh., Amirov A. M. Relaxation of vibrationally excited states in solid binary systems "carbonate – sulfate". *Physics of the Solid State*, 2018, vol. 60, no. 2, pp. 347-351. <https://doi.org/10.1134/S1063783418020038>
 14. Thu'o'ng N. H., Sidorkin A. S., Milovidova S. D. Dispersion of dielectric permittivity in a nanocrystalline cellulose–triglycine sulfate composite at low and ultralow frequencies. *Physics of the Solid State*, 2018, vol. 60, no. 3, pp. 559-565. <http://dx.doi.org/10.1134/S1063783418030320>
 15. Mikhaleva E. A., Flerov I. N., Kartashev A. V., Gorev M. V., Molokeev M. S., Korotkov L. N., Rysiakiewicz-Pasek E. Specific heat and thermal expansion of triglycine sulfate–porous glass nanocomposites. *Physics of the Solid State*, 2018, vol. 60, no. 7, pp. 1338-1343. <http://dx.doi.org/10.1134/S1063783418070181>
 16. Korabel'nikov D. V., Zhuravlev Yu. N. Ab initio structure and vibration properties of oxyanionic crystalline hydrates. *Physics of the Solid State*, 2018, vol. 60, no. 10, pp. 2058-2065. <http://dx.doi.org/10.1134/S106378341810013X>
 17. Ubbelodhe A. *Melting and Crystal Structure*. London: Oxford Univ. Press, 1965.
 18. Kuposov G. D., Bardyug D. Yu. Analysis of ice premelting in water-containing disperse media. *Technical Physics Letters*, 2007, vol. 33, no. 7, pp. 622-624. <https://doi.org/10.1134/S1063785007070243>
 19. Demikhov E. I., Dolganov V. K., Filev V. M. Pretransitional anomalies in the rotation of the plane of polarization of light in ferroelectric liquid crystals. *Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters*, 1983, vol. 37, no. 7, pp. 361-365.
 20. Anisimov M. A., Gorodetskii E. E., Podnek V. E. Effect of smectic fluctuations on pretransitional phenomena in the isotropic phase of a nematic liquid crystal. *Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters*, 1983, vol. 37, no. 8, pp. 414-418.
 21. Demikhov E. I., Dolganov V. K. Pretransitional effects near blue phases of a cholesteric liquid crystal. *Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters*, 1983, vol. 38, no. 8, pp. 445-447.
 22. Kizel' V. A., Panin S. I. Pretransition phenomena in cholesterics with a short helix pitch. *Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters*, 1986, vol. 44, no. 2, pp. 93-96.
 23. Pushin V. G., Kondrat'ev V. V., Khachin V. N. *Predperekhodnye yavleniya i martensitnye prevrashcheniya* [Pretransitional phenomena and martensitic transformations]. Ekaterinburg: UrO RAN Publ., 1998. 367 p.
 24. Klopotov A. A., Chekalkin T. L., Gyunter V. E. Effect of preliminary deformation on the fine structure of a TiNi-based alloy in the premartensitic region. *Technical Physics. The Russian Journal of Applied Physics*, 2001, vol. 46, no. 6, pp. 770-772. <https://doi.org/10.1134/1.1379650>
 25. Kuznetsova E. I. *Modulirovannye struktury, predperekhodnye yavleniya i svoystva metallicheskih splavov (Ni-Al) i oksidov Y(Eu)-Ba-Cu-O* [Modulated structures, pretransition phenomena and properties of metal alloys (Ni-Al) and oxides of Y(Eu)-Ba-Cu-O]: diss. ... kand. fiz.-mat. nauk. Ekaterinburg, 2003. 115 p.
 26. Grishkov V. N., Lotkov A. I., Dubinin S. F., Teploukhov S. G., Parkhomenko V. D. Short-wavelength atomic-displacement modulation preceding the B2 → B19' martensitic transformation in a TiNi-based alloy. *Physics of the Solid State*, 2004, vol. 46, no. 8, pp. 1386-1393. <https://doi.org/10.1134/1.1788767>
 27. Mel'nikova S. V., Isaenko L. I., Pashkov V. M., Pevnev I. V. Phase transition in a KPb₂Br₅ crystal. *Physics of the Solid State*, 2005, vol. 47, no. 2, pp. 332-336. <https://doi.org/10.1134/1.1866415>
 28. Mel'nikova S. V., Fokina V. D., Laptash N. M. Phase transitions in oxyfluoride (NH₄)₂WO₂F₄. *Physics of the Solid State*, 2006, vol. 48, no. 1, pp. 117-121. <https://doi.org/10.1134/S1063783406010239>
 29. Mel'nikova S. V., Isaenko L. I., Pashkov V. M., Pevnev I. V. Search for and study of phase transitions in some representatives of the APb₂X₅ family. *Physics of the Solid State*, 2006, vol. 48, no. 11, pp. 2152-2156. <https://doi.org/10.1134/S1063783406110217>
 30. Mel'nikova S. V., Laptash N. M., Aleksandrov K. S. Optical studies of phase transitions in oxyfluoride (NH₄)₂NbOF₅. *Physics of the Solid State*, 2010, vol. 52, no. 10, pp. 2168-2172. <https://doi.org/10.1134/S1063783410100240>
 31. Slyadnikov E. E. Pretransition state and structural transition in a deformed crystal. *Physics of the Solid State*, 2004, vol. 46, no. 6, pp. 1095-1100. <https://doi.org/10.1134/1.1767251>
 32. Slyadnikov E. E. Autosoliton in a structurally unstable crystal. *Technical Physics Letters*, 2005, vol. 31, no. 3, pp. 193-195. <https://doi.org/10.1134/1.1894429>
 33. Slyadnikov E. E. Elastic-strain field soliton in a structurally unstable crystal. *Physics of the Solid State*, 2005, vol. 47, no. 3, pp. 484-488. <https://doi.org/10.1134/1.1884709>
 34. Slyadnikov E. E. *Predperekhodnye sostoyaniya i kollektivnye vozbuzhdeniya v strukturnoneustoychivyykh kristallakh* [Pretransition states and collective excitations in structurally unstable crystals]: diss... doct. fiz.-mat. nauk. Tomsk, IFPM SO RAN, 2005. 259 p.
 35. Belyaev A. P., Rubets V. P., Antipov V. V., Bordei N. S. Phase transformations during the growth of paracetamol crystals from the vapor phase. *Technical Physics*, 2014, vol. 59, no. 7, pp. 1101-1103. <https://doi.org/10.1134/S1063784214070056>
 36. Maksimov V. I., Dubinin S. F., Surkova T. P. Fine features of the crystal structure of the semiconductor cubic single crystal Zn_{0.9}V_{0.1}Se. *Physics of the Solid State*, 2014, vol. 56, no. 12, pp. 2393-2400. <https://doi.org/10.1134/S1063783414120221>
 37. Maksimov V. I., Surkova T. P., Parkhomenko V. D., Yushkova E. N. An inhomogeneously distorted state of the crystal structure of a Zn_{0.95}Fe_{0.05}Se cubic crystal. *Physics of the Solid State*, 2016, vol. 58, no. 4, pp. 650-659. <https://doi.org/10.1134/S1063783416040144>
 38. Belyaev A. P., Rubets V. P., Antipov V. V. Influence of temperature on the rhombic shape of paracetamol molecular crystals. *Technical Physics*, 2017, vol. 62, no. 4, pp. 645-647. <https://doi.org/10.1134/S1063784217040041>
 39. Aliev A. R., Gafurov M. M., Akhmedov I. R., Kakagasanov M. G., Aliev Z. A. Structural phase transition peculiarities in ion-molecular perchlorate crystals. *Physics of the Solid State*, 2018, vol. 60, no. 6, pp. 1203-1213. <https://doi.org/10.1134/S1063783418060045>
 40. Maksimov V. I., Maksimova E. N., Surkova T. P., Vokhmyanin A. P. On possible states of the crystal structure preceding to a phase transition in Zn_{1-x}V_xSe (0.01 ≤ x ≤ 0.10) crystals. *Physics of the Solid State*, 2018, vol. 60, no. 12, pp. 2424-2435. <https://doi.org/10.1134/S1063783419010177>
 41. Vtyurin A. N., Bulou A., Krylov A. S., Afanas'ev M. L., Shebanin A. P. The cubic-to-monoclinic phase transition in

- (NH₄)₃ScF₆ cryolite: A Raman scattering study. *Physics of the Solid State*, 2001, vol. 43, no. 12, pp. 2307-2310. <https://doi.org/10.1134/1.1427961>
42. *Light Scattering Near Phase Transitions*. Ed. by H.Z. Cummins and A.P. Levanyuk. North-Holland Amsterdam: Elsevier, 1983.
43. Karpov S. V., Shultin A. A. Orientational melting and pretransition in ordered phases of rubidium and cesium nitrates. *Soviet Physics of the Solid State*, 1975, vol. 17, no. 10, pp. 1915-1919.
44. Abolin'sh Ya. Ya., Karpov S. V., Shultin A. A. Raman scattering of ammonium nitrate in the region of the extended phase transition IV – V. *Soviet Physics of the Solid State*, 1978, vol. 20, pp. 2114-2117.
45. Gafurov M. M., Aliev A. R., Akhmedov I. R. Raman and infrared study of the crystals with molecular anions in the region of the solid-liquid phase transition. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 2002, vol. 58, no. 12, pp. 2683-2692. [https://doi.org/10.1016/S1386-1425\(02\)00014-8](https://doi.org/10.1016/S1386-1425(02)00014-8)
46. Gafurov M. M., Aliev A. R. Molecular relaxation processes in the salt systems containing anions of various configurations. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular*, 2004, vol. 60, no. 7, pp. 1549-1555. <https://doi.org/10.1016/j.saa.2003.06.004>
47. *Khimicheskaya entsiklopediya. V 5 tomakh. Tom 3* [Chemical encyclopedia. In 5 volumes. Volume 3]. Red. I.L. Knunyants. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1992. 641 p.
48. Bale C. W., Pelton A. D. Coupled phase diagram and thermodynamic analysis of the 18 binary systems formed among Li₂CO₃, K₂CO₃, Na₂CO₃, LiOH, KOH, NaOH, Li₂SO₄, K₂SO₄ and Na₂SO₄. *Calphad*, 1982, vol. 6, no. 4, pp. 255-278. [https://doi.org/10.1016/0364-5916\(82\)90020-7](https://doi.org/10.1016/0364-5916(82)90020-7)
49. Dessureault Y., Sangster J., Pelton A. D. Coupled phase diagram / thermodynamic analysis of the nine common-ion binary systems involving the carbonates and sulfates of lithium, sodium, and potassium. *Journal of The Electrochemical Society*, 1990, vol. 137, no. 9, pp. 2941-2950. <http://dx.doi.org/10.1149/1.2087103>
50. Lindberg D., Backman R., Chartrand P. Thermodynamic evaluation and optimization of the (Na₂CO₃ + Na₂SO₄ + Na₂S + K₂CO₃ + K₂SO₄ + K₂S) system. *The Journal of Chemical Thermodynamics*, 2007, vol. 39, no. 6, pp. 942-960. <https://doi.org/10.1016/j.jct.2006.11.002>
51. Aliev A. R., Gafurov M. M., Akhmedov I. R. Molecular relaxation in molten nitrate/platinum electrode interfacial region. *Molecular Physics*, 2002, vol. 100, no. 21, pp. 3385-3388. <https://doi.org/10.1080/00268970210153781>
52. Aliev A. R., Gafurov M. M., Akhmedov I. R. Intermolecular phonon decay mechanism of vibrational relaxation in binary salt systems. *Chemical Physics Letters*, 2002, vol. 359, no. 3-4, pp. 262-266. [https://doi.org/10.1016/S0009-2614\(02\)00685-1](https://doi.org/10.1016/S0009-2614(02)00685-1)
53. Aliev A. R., Gafurov M. M., Akhmedov I. R. Raman spectra of lithium sulfate crystals in strong electric fields. *Chemical Physics Letters*, 2002, vol. 353, no. 3-4, pp. 270-274. [https://doi.org/10.1016/S0009-2614\(02\)00036-2](https://doi.org/10.1016/S0009-2614(02)00036-2)
54. Aliev A. R., Gadzhiev A. Z. Raman spectra and vibrational relaxation in molten thiocyanates. *Journal of Molecular Liquids*, 2003, vol. 107, no. 1-3, pp. 59-67. [https://doi.org/10.1016/S0167-7322\(03\)00140-5](https://doi.org/10.1016/S0167-7322(03)00140-5)
55. Aliev A. R., Gafurov M. M., Akhmedov I. R. Raman study of aqueous sodium nitrate, activated by the high-voltage pulsed electric discharge. *Chemical Physics Letters*, 2003, vol. 378, no. 1-2, pp. 155-160. [https://doi.org/10.1016/S0009-2614\(03\)01263-6](https://doi.org/10.1016/S0009-2614(03)01263-6)
56. Aliev A. R., Akhmedov I. R., Kakagasanov M. G., Aliev Z. A., Gafurov M. M., Rabadanov K. Sh., Amirov A. M. Relaxation of vibrationally excited states in solid "nitrate-nitrite" binary systems. *Optics and Spectroscopy*, 2017, vol. 123, no. 4, pp. 587-589. <https://doi.org/10.1134/S0030400X17100022>
57. Mikheev G. M., Mikheev K. G., Mogileva T. N., Puzyr A. P., Bondar V. S. Laser image recording on detonation nanodiamond films. *Quantum Electronics*, 2014, vol. 44, no. 1, pp. 1-3. <https://doi.org/10.1070/QE2014v044n01ABEH015299>
58. Mikheev G. M., Mikheev K. G., Anoshkin I. V., Nasibulin A. G. Laser images recording on aerosol-synthesized single-walled carbon nanotube films. *Technical Physics Letters*, 2015, vol. 41, no. 9, pp. 887-890. <https://doi.org/10.1134/S1063785015090254>
59. Mikheev K. G., Kogai V. Ya., Mikheev G. M. Laser treatment of Se/Bi heterostructure: Bi₂Se₃ nanofilm formation. *Journal of Physics: Conference Series*, 2017, vol. 917, p. 062003. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/917/6/062003>
60. Iakovlev Y. V., Sklyueva Y. A., Fedorov F. S., Rupasov D. P., Kondrashov V. A., Grebenko A. K., Mikheev K. G., Gil'mutdinov F. Z., Anisimov A. S., Mikheev G. M., Nasibulin A. G. Improvement of optoelectronic properties of single-walled carbon nanotube films by laser treatment. *Diamond and Related Material*, 2018, vol. 88, pp. 144-150. <https://doi.org/10.1016/j.diamond.2018.07.006>

Алиев Амиль Ризванович, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт физики им. Х.И.Амирханова ДНЦ РАН, тел. 8(928)5305562, e-mail: amilaliev@rambler.ru

Ахмедов Иса Расулович, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник, Институт физики им. Х.И.Амирханова ДНЦ РАН, тел. 8 (988) 2688974, e-mail: analit0@mail.ru

Какагасанов Мурад Гаджикурбанович, научный сотрудник, Институт физики им. Х.И.Амирханова ДНЦ РАН, тел. 8 (988) 2644646, e-mail: murad5569@mail.ru

Алиев Закир Амилович, инженер, Институт физики им. Х.И.Амирханова ДНЦ РАН, тел. 8 (938) 7876758, e-mail: zakiraliyev92@rambler.ru