ПЛЕНКИ ДИОКСИДА ОЛОВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ МАГНЕТРОННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ С ИОННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКОЙ

^{1,2}СОЛОМЕННИКОВА А. С., ^{1,2}АЛАЛЫКИН А. С., ²ЗАКИРОВА Р. М., ²ФЕДОТОВА И. В.,
²КРЫЛОВ П. Н., ¹МИХЕЕВ Г. М.

¹ Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН,
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34

² Удмуртский государственный университет, 426034, г. Ижевск ул. Университетская, 1

АННОТАЦИЯ. Методом высокочастотного магнетронного напыления с ионно-лучевой обработкой получены тонкие пленки диоксида олова SnO_2 на холодных (22 °С) и горячих (200 °С) стеклянных подложках. Исследовано влияние температуры конденсации и ионно-лучевой обработки на оптические и электрические свойства пленок. Найдены закономерности, характеризующие изменение их свойств, при хранении на воздухе при комнатной температуре. Представлены результаты исследования влияния высокотемпературного отжига на электрические, оптические свойства, а также на фазовый состав полученных пленок. Установлено, что высокотемпературный отжиг сопровождается увеличением коэффициента пропускания в синей области оптического спектра и потерей проводящих свойств полученных пленок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: магнетронное напыление, ионно-лучевая обработка, тонкие пленки, прозрачные проводящие пленки, диоксид олова.

ВВЕДЕНИЕ

При производстве различных оптоэлектронных приборов и элементов гибкой электроники часто возникает необходимость в использовании прозрачных проводящих покрытий (ППП), обладающих высокой электропроводностью и хорошей оптической прозрачностью. Благодаря этим свойствам области применения PPP растут стремительными темпами. Сегодня они используются при производстве устройств органических светодиодов, жидкокристаллических дисплеев, сенсорных экранов, электрохромных панелей и т.д.

В качестве PPP широко используются тонкие пленки оксида цинка и оксида индия, легированные оловом [1, 2]. Перспективным материалом для использования в качестве прозрачных проводящих материалов считаются пленки из однослойных углеродных нанотрубок аэрозольного синтеза [3 – 5]. Тем не менее, в настоящее время продолжают исследования по дальнейшему усовершенствованию технологии получения PPP из оксидов металлов, в том числе, из оксида олова SnO_2 , хорошо известного материала, используемого в качестве датчиков различных газов [6].

Известно, что тонкие пленки SnO_2 могут быть получены методом химического осаждения из паровой фазы [7], золь-гель методом [8], распылением при пиролизе [9], а также методом магнетронного распыления [10]. Метод магнетронного распыления, по сравнению с другими методами осаждения, является наиболее удобным методом для получения пленок диоксида олова из-за своей высокой скорости осаждения, экономической выгоды, хорошей воспроизводимости результатов. В недавних работах было показано, что ионно-лучевая обработка, чередующаяся с процессом магнетронного напыления, оказывает существенное влияние на свойства тонких пленок оксида индия [1] и оксида цинка [11]. В связи с этим представляет интерес исследование влияния ионно-лучевой обработки на свойства тонких пленок SnO_2 , получаемых методом магнетронного распыления, что является целью данной работы.

ЭКСПЕРИМЕНТ

В рамках данной работы тонкие пленки SnO_2 получали методом реактивного высокочастотного (ВЧ) магнетронного напыления на модернизированной установке типа УРМ [12]. Питание магнетрона осуществлялось ВЧ генератором с рабочей частотой

13,56 МГц, падающая ВЧ мощность на магнетроне соответствовала 300 Вт, отраженная – 42 Вт. Магнетрон с генератором согласуются переменными индуктивностью и емкостью согласующего устройства. Пленки напылялись на стеклянные подложки в смеси газов: кислород – 10 % и аргон – 90 %, рабочее давление газовой смеси составило 0,36 Па. Время напыления: 1 ч 45 мин. В процессе осаждения подложки поочередно проходили область распыления мишени и область воздействия ионного источника. Пленки осаждались на подложки без нагрева (при комнатной температуре, 22 °С) и при температуре 200 °С. Образцы были получены без ионно-лучевой обработки и с ионно-лучевой обработкой, т.е. при токах $I_{is} = 0, 10, 20, 30, 40, 50$ и 60 мА разряда ионного источника «Радикал М-100». Синтезированные образцы пленок подвергались отжигу при температуре 450 °С в течение 3 часов. Согласно работе [13] отжиг должен привести к улучшению параметров пленок. Таким образом, были получены 7 пленок, осажденных при температуре 22 °С с ионно-лучевой обработкой при токах $I_{is} = 0, 10, 20, 30, 40, 50$ и 60 мА и 6 пленок, осажденных при температуре 200 °С с ионно-лучевой обработкой при токах $I_{is} = 10, 20, 30, 40, 50$ и 60 мА.

Топология поверхности полученных пленок исследовалась методом растровой электронной микроскопии (FEI Inspect S50). Анализ структурных «образований» на поверхности проводился с увеличением $\times 10^6$, полученных в режиме детектирования вторичных электронов, при ускоряющем напряжении в 30 кВ. При этом использовалось программное обеспечение ImageJ. Анализ фазовых составляющих пленок исследовался с помощью дифрактометра ДРОН-3.0 с возбуждающим излучением $Fe-K_{\alpha}$ с длиной волны возбуждения 0,193 нм. Оптические спектры пропускания исследовались с помощью спектрофотометра СФ-56 в диапазоне от 300 до 1100 нм.

Толщину пленок d определяли с помощью микроинтерферометра МИИ-4. При этом расчет проводили по формуле:

$$d = \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{N_3 - N_4}{N_1 - N_2},$$

где $\lambda = 550$ нм – длина волны источника света, N_1 и N_2 – первый и второй отсчеты при определении расстояния между полосами, N_3 и N_4 – первый и второй отсчеты при определении величины смещения полос, n – количество интервалов между полосами.

Удельное поверхностное сопротивление пленок измерялось четырёхзондовым методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование пленок после их изготовления

Анализ топографии поверхности пленок показал, что полученные при температуре 22 °С пленки, являются гладкими, без особенностей (рис. 1, а). Пленки, полученные при температуре подложек 200 °С, также являются гладкими. Однако эти же пленки, полученные с ионно-лучевой обработкой при $I_{is} = (10 - 60)$ мА, имеют развитую зернистую структуру (рис. 1, б).

Рис. 1. Топография поверхности пленок, полученных при температурах осаждения 22 °С (а) и 200 °С (б)

Сопутствующая ионно-лучевая обработка вызывает изменение размеров кристаллитов на поверхности пленок SnO_2 , полученных при температуре осаждения 200°C . Максимальными размерами (113 нм) обладают пленки, полученные при токе $I_{\text{is}} = 20$ мА, с дальнейшим увеличением тока ионной обработки размеры кристаллитов уменьшаются.

Из табл. 1 видно, что толщины пленок, полученных на горячей подложке, практически не зависят от I_{is} и находятся в диапазоне 670 – 770 нм, в то время как, на толщины пленок, полученных при температуре 22°C , ток ионно-лучевой обработки оказывает заметное влияние. В этом случае d меняется в диапазоне от 740 – 1110 нм. Таким образом, полученные пленки имеют толщины от 670 до 1110 нм, т.е. они являются тонкими.

Таблица 1

Толщины пленок, напыленных ВЧ-магнетронным методом при разных температурах подложек и разным током ионно-лучевой обработки

Ток разряда ионного источника, мА	Толщина полученных пленок, нм	
	для температуры подложки 22°C	для температуры подложки 200°C
0	1110	770
10	1040	770
20	840	670
30	920	770
40	740	690
50	880	770
60	1080	770

При исследовании спектров пропускания таких пленок должны наблюдаться интерференционные явления [14]. Действительно, на спектре пропускания полученных пленок видны периодические пики и впадины, которые обусловлены интерференционными явлениями.

Пропускание пленок SnO_2 , полученных при температуре 22°C , составило $\sim 70 - 80\%$ (рис. 2, а). Ионно-лучевая обработка, чередующая с напылением, сначала увеличивает прозрачность пленок, затем уменьшает ее. Пленки SnO_2 , полученные при 200°C , являются прозрачными ($\sim 90\%$) (рис. 2, б). Образцы, полученные при температуре конденсации 200°C , имеют более резкий край поглощения по сравнению с образцами, полученными при температуре конденсации 22°C . Пологий край поглощения, обусловленный «хвостами» Урбаха [15], может свидетельствовать об аморфной структуре пленок.

Рис. 2. Спектры пропускания пленок, напыленных на подложку при температурах 22°C (а) и 200°C (б)

Исследования показали, что пленки, полученные при температуре 22 °С, имеют удельное сопротивление меньшее, чем пленки, полученные при температуре конденсации 200 °С (табл. 2).

Таблица 2

Поверхностные и удельные сопротивления пленок, напыленных при разных температурах подложек и с разным током ионно-лучевой обработки

Ток разряда ионного источника, мА	Температура подложки 22 °С		Температура подложки 200 °С	
	поверхностное сопротивление, Ом/□	удельное сопротивление, Ом·см	поверхностное сопротивление, Ом/□	удельное сопротивление, Ом·см
0	9	0,001	0,5	0,04
10	87	0,01	1,3	0,12
20	91	0,01	13	0,9
30	163	0,02	84	7
40	279	0,03	557	40
50	364	0,04	434	34
60	6515	0,7	83	7

С увеличением тока ионной обработки увеличивается удельное сопротивление пленок SnO₂, осажденных на подложки при температуре 22 °С. У пленок, полученных при температуре конденсации 200 °С, с увеличением тока ионной обработки удельное сопротивление сначала растет, достигает максимума при токе ионной обработки 40 мА, затем уменьшается.

Результаты исследований по изменению удельного сопротивления пленок, полученных при температуре конденсации 22 °С, можно сопоставить с результатами работы [15], в которой исследована взаимосвязь структурных превращений с процессами электропереноса в пленках на основе оксида олова. Авторы предположили, что протекание процессов структурной релаксации аморфной структуры вызывает изменения в ближнем порядке атомов. Вследствие этих изменений происходит увеличение электрического сопротивления.

Проводимость поликристаллических пленок оксида олова обусловлена переносом электронов между микрокристаллитами оксида и определяется концентрацией электронов проводимости на их поверхности и высотой потенциальных барьеров между ними. У металлооксидных полупроводников проводимость может варьироваться в широких пределах в зависимости от стехиометрического состава. Перенос носителей заряда в оксиде олова определяется наличием как свободных электронов в зоне проводимости, так и уровней в запрещенной зоне, связанных, в частности, с кислородными вакансиями (поверхностными и объемными), а также активным хемосорбированным кислородом [16]. Термодинамический анализ равновесия собственных точечных дефектов в оксиде олова показал, что преобладающим типом дефектов в пределах области гомогенности SnO₂, являются дважды ионизированные вакансии кислорода [17]. Между двухзарядными и однозарядными вакансиями кислорода в SnO₂ имеется определенное равновесие. Сопутствующая ионно-лучевая обработка приводит к изменению дефектного состояния кристаллитов и их размеров, к изменению относительной плотности пленок, и, соответственно, к изменению удельного сопротивления пленок.

Анализ дифрактограмм (рис. 3) показал, что пленки SnO₂, полученные при температуре 22 °С, являются рентгеноаморфными. Пленки, полученные при температуре конденсации 200 °С, имеют поликристаллическую структуру. Фазовый состав пленок представлен одной тетрагональной фазой SnO₂. Отдельные фазы или другие модификации оксида олова не обнаружены.

Рис. 3. Диффрактограммы пленок SnO_2 , полученных при температурах 22 °С (а) и 200 °С (б) конденсации

Сопутствующая ионно-лучевая обработка пленок SnO_2 , полученных при температуре конденсации 200 °С, приводит к изменению преимущественной ориентации кристаллитов. Пленки, полученные без ионно-лучевой обработки, имеют максимальное интерференционное отражение от плоскости (211). Введение ионно-лучевой обработки и увеличение тока ионного источника приводят к росту интенсивности интерференционного отражения от плоскости (110), а также вызывает смещение положения интерференционных максимумов в сторону меньших углов 2θ , т.е. вызывает увеличение параметров решетки диоксида олова. Можно предположить, что рост тока ионного источника приводит к изменению макронапряжений в системе пленка-подложка из-за роста числа дефектов, возникающих в ходе ионно-лучевой обработки.

Результат рентгеноструктурного анализа, согласуется с работой [18], где пленки SnO_2 также были получены ВЧ-магнетронным распылением из оловянной мишени (99,999 %) в смеси газов O_2 и Ar . Авторы выяснили, что содержание кислорода и температура подложки влияют на структуру получаемых пленок. Пленки, осаждаемые на подложки при комнатной температуре с разным процентным содержанием O_2 , были аморфными, но при содержании кислорода 40 % появлялась кристалличность. При температуре подложки 150 °С пленки SnO_2 получились кристаллическими при содержании кислорода 30 %, а при температуре подложки 300 °С пленки были кристаллическими независимо от содержания кислорода.

Исследование пленок после длительного хранения на воздухе

После хранения пленок на воздухе, спектры пропускания не изменили свой вид. Исследование топографии поверхности пленок не выявило изменений.

При хранении удельное сопротивление для пленок, полученных при температуре 22 °С, увеличилось для образца без ионной обработки, для остальных образцов незначительно уменьшилось, кроме образца при токе ионной обработки 60 мА, для которого удельное сопротивление уменьшилось практически в 2 раза (табл. 3, а также табл. 2).

Для пленок, полученных на подложке при температуре 200 °С, удельное сопротивление сильно выросло в процессе хранения для всех образцов, но при токах ионной обработки 40 и 50 мА пленки стали диэлектрическими. Можно предположить, что у пленок при токах ионной обработки 40 и 50 мА в процессе хранения улучшилась стехиометрия, так как согласно работе [19], чистый стехиометрический SnO_2 является диэлектриком. Его высокая проводимость связана с наличием собственных дефектов – вакансий кислорода, образующих мелкие донорные уровни. Энергия образования вакансий кислорода зависит от положения уровня Ферми. Когда уровень Ферми находится вблизи потолка валентной зоны, энергия образования вакансий кислорода отрицательна и составляет порядка -0,3 эВ. Это приводит к спонтанному генерированию дефектов.

Поверхностные и удельные сопротивления пленок, напыленных ВЧ-магнетронным методом при разных температурах подложек и разным током ионно-лучевой обработки после хранения

Ток разряда ионного источника, мА	Температура подложки 22 °С		Температура подложки 200 °С	
	поверхностное сопротивление, Ом/□	удельное сопротивление, Ом·см	поверхностное сопротивление, Ом/□	удельное сопротивление, Ом·см
10	85	0,001	3735	0,31
20	86	0,01	597	0,04
30	132	0,01	975	0,08
40	227	0,02	диэлектрик	диэлектрик
50	288	0,03	диэлектрик	диэлектрик
60	3597	0,39	2079	0,17

Рентгенофазовый анализ не выявил изменений в пленках при длительном хранении на воздухе.

Исследование влияния отжига на свойства пленок

Исследование топографии поверхности пленок, полученных при температуре осаждения 22 °С, показало кристалличность данных пленок после отжига. На фотографиях поверхности имеются включения (рис. 4). Эти включения могут свидетельствовать о появлении второй фазы.

Рис. 4. Топография поверхности пленок, полученных с сопутствующей ионно-лучевой обработкой и температуре подложки 22 °С после отжига на воздухе при температуре 450 °С в течение 3 часов: при токах разряда ионного источника 20 мА (а) и 50 мА (б)

Рис. 5. Топография поверхности пленок, полученных при температуре подложки 200 °С с сопутствующей ионно-лучевой обработкой при токах разряда ионного источника 0 (а) и 60 мА (б) после их отжига на воздухе при температуре 450 °С в течение 3 часов

Исследование топографии поверхности пленок после отжига, полученных при температуре конденсации 200 °С, не показало каких-либо сильных изменений по сравнению с топографией поверхности этих пленок после изготовления (рис. 5).

Спектры пропускания полученных пленок SnO₂ после отжига изменили свой вид. Характерные изменения представлены на рис. 6.

Рис. 6. Спектры пропускания пленок SnO₂, полученных при температурах подложек 22 °С и без ионно-лучевой обработки (а) и 200 °С с сопутствующей ионно-лучевой обработкой при токе разряда ионного источника 10 мА (б), до (кривые 1) и после отжига (кривые 2)

Из рис. 6, а видно, что после термической обработки, спектры пропускания для пленок, осажденных на подложку при температуре 22 °С, заметно изменяются. Эти изменения наиболее ярко проявляются в области длин волн 350 – 650 нм, где коэффициенты пропускания пленок на заданных длинах волн (в зависимости от длины волны) возрастают до нескольких раз. Для пленок, осажденных на подложки при температуре 200 °С, изменения спектров пропускания после термической обработки не существенны (рис. 6, б).

Анализ рентгенограмм показал, что пленки, которые были рентгеноаморфными, после отжига стали поликристаллическими (рис. 7).

Рис. 7. Рентгенограммы пленок SnO₂, полученных на подложках при температурах 22 °С (а) и 200 °С (б), после их отжига на воздухе при температуре 450 °С в течение 3 часов

Рентгенофазовый анализ пленок также показал, что фазовый состав пленок представлен 2 фазами: тетрагональной SnO_2 и кубической SnO_2 . Интерференционное отражение от плоскости (111) соответствует кубической фазе SnO_2 .

На пленках SnO_2 , полученных при температуре осаждения 22 °С, наблюдается рост интенсивности кубической фазы, отношение интенсивностей $J(111)/J(110)$ изменяется от 0,16 (без и/о) до 1,32 (60 мА). На пленках SnO_2 , полученных при температуре 200 °С отношение интенсивностей $J(111)/J(110)$ сначала растет для пленок с ионно-лучевой обработкой при токах разряда ионного источника 10 и 20 мА, потом падает для пленок с ионно-лучевой обработкой при токах разряда ионного источника 30 и 40 мА, затем снова увеличивается.

Отжиг не повлиял на ориентацию кристаллитов для всех пленок SnO_2 . На образцах, полученных при температуре осаждения 200 °С, где интерференционное отражение от плоскости (211) более интенсивно, ярче проявляется кубическая фаза SnO_2 .

Представленные результаты согласуются с данными, полученными в работах [10, 19, 21, 22] по получению и исследованию тонких пленок SnO_2 .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокочастотным магнетронным напылением с сопутствующей ионно-лучевой обработкой получены и исследованы пленки SnO_2 , осажденных на холодных (22 °С) и горячих (200 °С) подложках. Пленки SnO_2 , полученные на холодных и горячих подложках являются рентгеноаморфными и поликристаллическими, состоящими из тетрагонального SnO_2 , соответственно. Сопутствующая ионно-лучевая обработка пленок SnO_2 , полученных при температуре конденсации 200 °С, приводит к изменению преимущественной ориентации кристаллитов. Введение ионно-лучевой обработки оказывает большее влияние на свойства пленок, полученных при температуре 22 °С. Выявлены изменения свойств пленок при хранении. Наибольшие изменения при хранении наблюдаются у пленок SnO_2 , сформированных на горячих подложках: происходит значительное увеличение удельного сопротивления пленок; в зависимости от тока разряда ионного источника, пленки могут приобретать диэлектрические свойства.

После термического отжига пленки, полученные при температуре осаждения 22 °С, стали поликристаллическими. Обнаружено появление кубической фазы SnO_2 после отжига для всех пленок. Отжиг не повлиял на ориентацию кристаллитов в пленках, осажденных при температуре 200 °С. После отжига на воздухе при температуре 450 °С в течение трех часов все пленки приобрели диэлектрические свойства.

Полученные результаты являются важными с точки зрения дальнейшей оптимизации режимов формирования прозрачных проводящих покрытий из SnO_2 на диэлектрических подложках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крылов П. Н., Закирова Р. М., Федотова И. В., Гильмутдинов Ф. З. Влияние ионной обработки на свойства пленок $\text{In}_2\text{O}_3:\text{Sn}$ // Физика и техника полупроводников. 2013. Т. 47, № 6. С. 859-863.
2. Крылов П. Н., Закирова Р. М., Федотова И. В. Оптические свойства пленок ИТО, полученных высокочастотным магнетронным напылением с сопутствующей ионной обработкой // Физика и техника полупроводников. 2013. Т. 47, № 10. С. 1421-1424.
3. Nasibulin A. G., Shandakov S. D., Timmermans M. Y., Tolochko O. V., Kauppinen E. I. Synthesis of single-walled carbon nanotubes by aerosol method // Inorganic Materials: Applied Research, 2011, vol. 2, iss. 6, pp. 589-595.
4. Михеев Г. М., Михеев К. Г., Аношкин И. В., Насибулин А. Г. Лазерная запись изображений на пленках из однослойных углеродных нанотрубок аэрозольного синтеза // Письма в Журнал технической физики. 2015. Т. 41, № 18. С. 46-52.
5. Iakovlev V. Y., Sklyueva Y. A., Fedorov F. S., Rupasov D. P., Kondrashov V. A., Grebenko A. K., Mikheev K. G., Gilmutdinov F. Z., Anisimov A. S., Mikheev G. M., Nasibulin A. G. Improvement of optoelectronic properties of single-walled carbon nanotube films by laser treatment // Diamond and Related Materials, 2018, vol. 88, pp. 144-150.

6. Batzill M., Diebold U. The surface and materials science of tin oxide // *Progress in Surface Science*, 2005, vol. 79, iss. 2-4, pp. 47-154.
7. Lu Y. M., Jiang J., Becker M., Kramm B., Chen L., Polity A., He Y. B., Klar P. J., Meyer B. K. Polycrystalline SnO₂ films grown by chemical vapor deposition on quartz glass // *Vacuum*, 2015, vol. 122, Part B, pp. 347-352.
8. Al-Jawad S. M. H. Influence of multilayer deposition on characteristics of nanocrystalline SnO₂ thin films produce by sol-gel technique for gas sensor application // *Optik*, 2017, vol. 146, pp. 17-26.
9. Turgut G., Sönmez E. Superlattices and microstructures synthesis and characterization of Mo doped SnO₂ thin films with spray pyrolysis // *Superlattices and Microstruct.*, 2014, vol. 69, pp. 175-186.
10. Leng D., Wu L., Jiang H., Zhao Y., Zhang J., Li W., Feng L. Preparation and properties of SnO₂ film deposited by magnetron sputtering // *International Journal of Photoenergy*, 2012, vol. 2012, pp. 1-6.
11. Крылов П. Н., Алалыкин А. С., Дурман Е. А., Закирова Р. М., Федотова И. В. Влияние ионно-лучевой обработки в процессе ВЧ магнетронного распыления на свойства пленок ZnO // *Физика и техника полупроводников*. 2019. Т. 53, № 11. С. 1497-1504. <http://dx.doi.org/10.21883/FTP.2019.11.48444.9110>
12. Ветошкин В. М., Закирова Р. М., Крылов П. Н., Суворов И. А. Высоковакуумная установка для нанесения и ионно-лучевой обработки прозрачных проводящих пленок // *Вакуумная техника и технология*. 2011. Т. 21. С. 57-59.
13. Mukhamedshina D. M., Beisenkhanov N. B., Mit' K. A., Valitova I. V., Botvin V. A. Investigation of properties of thin oxide films SnO_x annealed in various atmospheres // *Thin Solid Films*, 2006, vol. 495, iss. 1-2, pp. 316-320.
14. Брус В. В., Ковалюк З. Д., Марьянчук П. Д. Оптические свойства тонких пленок TiO₂-MnO₂, изготовленных по методу электронно-лучевого испарения // *Журнал технической физики*. 2012. Т. 82, № 8. С. 110-113.
15. Ikhmayies S. J., Ahmad-Bitar R. N. An investigation of the bandgap and Urbach tail of vacuum-evaporated SnO₂ thin films // *Renewable Energy*, 2013, vol. 49, pp. 143-146.
16. Гаман В. И. Физика полупроводниковых газовых сенсоров. Томск: Изд-во НТЛ, 2012. 112 с.
17. Ситников А. В., Жилова О. В., Бабкина И. В., Макагонов В. А., Калинин Ю. Е., Ремизова О. И. Структура и электрические свойства пленок на основе оксида олова, легированных цирконием // *Физика и техника полупроводников*. 2018. Т. 52. С. 995-999. <http://dx.doi.org/10.21883/FTP.2018.09.46146.8804>
18. Рябцев Н. С., Чувенкова О. А., Попов А. Е., Чернышов Ф. М., Рябцева Н. С., Домашевская Э. П. Механизмы окисления тонких металлических пленок олова // *Конденсированные среды и межфазные границы*. 2012. Т. 14, № 3. С. 328-333.
19. Kim S. E.-K., Oliver M. Structural, electrical, and optical properties of reactively sputtered SnO₂ thin films // *Metals and Materials International*, 2010, vol. 16, pp. 441-446.
20. Ярмонов А. Н., Ларионов Д. Д., Яхиханов Р. Р. Получение оптически прозрачных токопроводящих покрытий термическим испарением // *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*. 2015. Т. 17, № 2-4. С. 936-939.
21. Manificier J. C., De Murcia M., Fillard J. P., Vicario E. Optical and electrical properties of SnO₂ thin films in relation to their stoichiometric deviation and their crystalline structure // *Thin Solid Films*, 1977, vol. 41, iss. 2, pp. 127-135.
22. Рябцев Н. С., Чувенкова О. А., Канныкин С. В., Попов А. Е., Рябцева Н. С., Воищев С. С., Турищев С. Ю., Домашевская Э. П. Электрофизические и оптические свойства оксидных нанослоев, полученных термическим окислением металлического олова // *Физика и техника полупроводников*. 2016. Т. 50, № 2. С. 180-184.

Tin Dioxide Films Obtained by High-Frequency Magnetron Sputtering with Ion-Beam Treatment

^{1,2}Solomennikova A. S., ^{1,2}Alalykin A. S., ²Zakirova R. M., ²Fedotova I. V., ²Krylov P. N., ¹Mikheev G. M.

¹Udmurt Federal Research Center UB RAS, Izhevsk, Russia

²Udmurt State University, Izhevsk, Russia

SUMMARY. Properties of SnO₂ films produced by high-frequency magnetron sputtering with simultaneous ion-beam treatment deposited on cold (22 °C) and hot (200 °C) substrates were studied in the course of this work. SnO₂ films obtained on cold and hot substrates are X-ray amorphous and polycrystalline, consisting of tetragonal SnO₂ phase, respectively. Simultaneous ion-beam treatment of SnO₂ films obtained at a condensation temperature of 200 °C leads to a change in the preferred orientation of crystallites. The ion-beam treatment has a greater effect on the properties of films obtained at a temperature of 22 °C. The changes in the properties of the films during aging were revealed. The greatest changes during aging are observed for SnO₂ films formed on hot substrates: there is a significant increase in the resistivity of the films; depending on the discharge current of the ion source, films can acquire dielectric properties. After thermal annealing, the films obtained at a substrate temperature of 22 °C became polycrystalline. The appearance

of a cubic SnO₂ phase after annealing was detected for all films. Annealing did not affect the orientation of crystallites in the films deposited at a temperature of 200 °C. After annealing in air at a temperature of 450 °C for three hours, all films acquired dielectric properties. The obtained results are important from the point of further optimization of the formation modes of transparent conductive SnO₂ coatings on dielectric substrates.

KEYWORDS: magnetron sputtering, ion beam treatment, thin films, transparent conductive films, tin dioxide.

REFERENCES

1. Krylov P. N., Zakirova R. M., Fedotova I. V., Gilmudinov F. Z. Effect of ion treatment on the properties of In₂O₃:Sn films. *Semiconductors*, 2013, vol. 47, no. 6, pp. 870-874. <https://doi.org/10.1134/S1063782613060146>
2. Krylov P. N., Zakirova R. M., Fedotova I. V., Gilmudinov F. Z. Optical properties of ITO films obtained by high-frequency magnetron sputtering with accompanying ion treatment. *Semiconductors*, 2013, vol. 47, no. 10, pp. 1412-1415. <https://doi.org/10.1134/S1063782613100175>
3. Nasibulin A. G., Shandakov S. D., Timmermans M. Y., Tolochko O. V., Kauppinen E. I. Synthesis of single-walled carbon nanotubes by aerosol method. *Inorganic Materials: Applied Research*, 2011, vol. 2, iss. 6, pp. 589-595. <https://doi.org/10.1134/S2075113311060104>
4. Mikheev G. M., Mikheev K. G., Anoshkin I. V., Nasibulin A. G. Laser images recording on aerosol-synthesized single-walled carbon nanotube films. *Technical Physics Letters*, 2015, vol. 41, no. 9, pp. 887-890. <https://doi.org/10.1134/S1063785015090254>
5. Iakovlev V. Y., Sklyueva Y. A., Fedorov F. S., Rupasov D. P., Kondrashov V. A., Grebenko A. K., Mikheev K. G., Gilmudinov F. Z., Anisimov A. S., Mikheev G. M., Nasibulin A. G. Improvement of optoelectronic properties of single-walled carbon nanotube films by laser treatment. *Diamond and Related Materials*, 2018, vol. 88, pp. 144-150. <https://doi.org/10.1016/j.diamond.2018.07.006>
6. Batzill M., Diebold U. The surface and materials science of tin oxide. *Progress in Surface Science*, 2005, vol. 79, iss. 2-4, pp. 47-154. <https://doi.org/10.1016/j.progsurf.2005.09.002>
7. Lu Y. M., Jiang J., Becker M., Kramm B., Chen L., Polity A., He Y. B., Klar P. J., Meyer B. K. Polycrystalline SnO₂ films grown by chemical vapor deposition on quartz glass. *Vacuum*, 2015, vol. 122, Part B, pp. 347-352. <https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2015.03.018>
8. Al-Jawad S. M. H. Influence of multilayer deposition on characteristics of nanocrystalline SnO₂ thin films produce by sol-gel technique for gas sensor application. *Optik*, 2017, vol. 146, pp. 17-26. <https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2017.08.053>
9. Turgut G., Sönmez E. Superlattices and microstructures synthesis and characterization of Mo doped SnO₂ thin films with spray pyrolysis. *Superlattices and Microstruct.*, 2014, vol. 69, pp. 175-186. <https://doi.org/10.1016/j.spmi.2014.02.009>
10. Leng D., Wu L., Jiang H., Zhao Y., Zhang J., Li W., Feng L. Preparation and properties of SnO₂ film deposited by magnetron sputtering. *International Journal of Photoenergy*, 2012, vol. 2012, pp. 1-6. <https://doi.org/10.1155/2012/235971>
11. Krylov P. N., Alalykin A. S., Durman E. A., Zakirova R. M., Fedotova I. V. Effect of Ion-Beam Processing during RF Magnetron Sputtering on the properties of ZnO Films. *Semiconductors*, 2019, vol. 53, no. 11, pp. 1457-1464. <http://dx.doi.org/10.1134/S1063782619110095>
12. Vetoshkin V. M., Zakirova R. M., Krylov P. N., Suvorov I. A. Vysokovakuumnaya ustanovka dlya naneseniya i ionno-luchevoy obrabotki prozrachnykh provodyashchikh plenok [High vacuum installation for applying and ion-beam processing of transparent conductive films]. *Vakuumnaya tekhnika i tekhnologiya* [Vacuum Equipment and Technology], 2011, vol. 21, pp. 57-59.
13. Mukhamedshina D. M., Beisenkhanov N. B., Mit' K. A., Valitova I. V., Botvin V. A. Investigation of properties of thin oxide films SnO_x annealed in various atmospheres. *Thin Solid Films*, 2006, vol. 495, iss. 1-2, pp. 316-320. <https://doi.org/10.1016/j.tsf.2005.08.293>
14. Brus V. V., Kovalyuk Z. D., Maryanchuk P. D. Optical Properties of TiO₂ – MnO₂ thin films prepared by electron beam evaporation. *Technical Physics. The Russian Journal of Applied Physics*, 2012, vol. 57, no. 8, pp. 1148-1151. <https://doi.org/10.1134/S1063784212080063>
15. Ikhmayies S. J., Ahmad-Bitar R. N. An investigation of the bandgap and Urbach tail of vacuum-evaporated SnO₂ thin films. *Renewable Energy*, 2013, vol. 49, pp. 143-146. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2012.01.045>
16. Gaman V. I. *Fizika poluprovodnikovyykh gazovykh sensorov* [Physics of Semiconductor Gas Sensors]. Tomsk: NTL Publ., 2012. 112 p.
17. Sitnikov A. V., Zhilova O. V., Babkina I. V., Makagonov V. A., Kalinin Y. Y., Remizova O. I. Structure and Electrical Properties of Zirconium-Doped Tin-Oxide Films. *Semiconductors*, 2018, vol. 52, no. 9, pp. 1118-1122. <http://dx.doi.org/10.1134/S106378261809018X>
18. Ryabtsev N. S., Chuvenkova O. A., Popov A. E., Chernyshov F. M., Ryabtseva N. S., Domashevskaya E. P. Mekhanizmy okisleniya tonkikh metallicheskich plenok olova [Mechanisms of Oxidation in Thin Films of Tin]. *Kondensirovannyye sredy i mezhfaznye granitsy* [Condensed Matter and Interphases], 2012, vol. 14, no. 3, pp. 328-333.
19. Kim S. E.-K., Oliver M. Structural, electrical, and optical properties of reactively sputtered SnO₂ thin films. *Metals and Materials International*, 2010, vol. 16, pp. 441-446. <https://doi.org/10.1007/s12540-010-0614-6>

20. Yarmonov A. N., Larionov D. D., Yakhikhanov R. R. Poluchenie opticheski prozrachnykh tokoprovodyashchikh pokrytiy termicheskim ispareniem [Receiving optically transparent conducting coverings by thermal evaporation]. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk* [Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], 2015, vol. 17, no. 2-4, pp. 936-939.

21. Manificier J. C., De Murcia M., Fillard J. P., Vicario E. Optical and electrical properties of SnO₂ thin films in relation to their stoichiometric deviation and their crystalline structure. *Thin Solid Films*, 1977, vol. 41, iss. 2, pp. 127-135. [https://doi.org/10.1016/0040-6090\(77\)90395-9](https://doi.org/10.1016/0040-6090(77)90395-9)

22. Ryabtsev S. V., Chuvenkova O. A., Kannykin S. V., Popov A. E., Ryabtseva N. S., Voischev S. S., Turishchev S. Y., Domashevskaya E. P. On the electrical and optical properties of oxide nanolayers produced by the thermal oxidation of metal tin, *Semiconductors*, 2016, vol. 50, iss. 2, pp. 180-184. <https://doi.org/10.1134/S1063782616020214>

Соломенникова Александра Станиславовна, лаборант Института механики УдмФИЦ УрО РАН; студент УдГУ, e-mail: solomennikova170@mail.ru

Алалыкин Александр Сергеевич, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории атомной структуры и анализа поверхности Физико-технического института УдмФИЦ УрО РАН; доцент кафедры физики твердого тела Института математики, информационных технологий и физики УдГУ, e-mail: fit@udsu.ru

Закирова Раушания Мазитовна, кандидат физико-математических наук, ведущий инженер лаборатории структурных методов анализа Учебно-научного института экспериментального естествознания (ИМИТФ) УдГУ

Федотова Ирина Витальевна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики твердого тела Института математики, информационных технологий и физики УдГУ, e-mail: fit@udsu.ru

Крылов Петр Николаевич, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой физики твердого тела Института математики, информационных технологий и физики УдГУ, e-mail: fit@udsu.ru

Михеев Геннадий Михайлович, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией лазерных методов исследований Института механики УдмФИЦ УрО РАН, тел. 8(3412)218955, e-mail: mikheev@udman.ru