ИССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙНОСТИ НЕФТЕСБОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ**INVESTIGATION OF PETROLEUM PIPELINES EMERGENCY****И. Р. Байков**
Igor R. BaikovУфимский государственный
нефтяной технический
университет,
г. Уфа, Российская ФедерацияUfa State Petroleum
Technological University,
Ufa, Russian Federation**С. В. Китаев**
Sergei V. KitaevУфимский государственный
нефтяной технический
университет,
г. Уфа, Российская ФедерацияUfa State Petroleum
Technological University,
Ufa, Russian Federation**Н. Р. Рязанов**
Nail R. RyazanovУфимский государственный
нефтяной технический
университет,
г. Уфа, Российская ФедерацияUfa State Petroleum
Technological University,
Ufa, Russian Federation**О. В. Смородова**
Olga V. SmorodovaУфимский государственный
нефтяной технический
университет,
г. Уфа, Российская ФедерацияUfa State Petroleum
Technological University,
Ufa, Russian Federation

Российская Федерация является одной из стран-лидеров по добыче, транспортировке и переработке нефти. Значительная часть углеводородного сырья сконцентрирована в Северных регионах страны, где климатические условия добычи являются суровыми, кроме того, ситуация усугубляется осложняющими условиями, связанными с наличием различных агрессивных примесей, вызывающих внутреннюю коррозию промысловых трубопроводных систем. Целевые показатели предусматривают поддержание объема добычи на уровне порядка 500 млн т/год до 2020 г. и увеличение добычи газа с 600 млрд м³/год до 1 трлн м³/год в год в ближайшей перспективе до 2040 г.

Выполнение намеченных планов потребует от нефтегазовой отрасли использования инновационных технических решений, применения новых материалов, имеющих улучшенные гидравлические характеристики и повышенный ресурс. При этом на первый план выходят задачи поддержания и повышения эксплуатационной надежности трубопроводов и нефтепромыслового оборудования в целом на месторождениях. Решение таких задач должно производиться с учетом требований в области промышленной и экономической безопасности.

Техническая стратегия нефтегазодобывающих компаний в части охраны труда и промышленной безопасности нацелена на предупреждение аварийных и взрывопожароопасных ситуаций, для этого ставятся и систематически решаются задачи обеспечения непрерывного мониторинга технического состояния производственных объектов.

Статья посвящена анализу существующей ситуации по аварийности нефтесборных трубопроводных систем. В работе даны рекомендации по повышению работоспособности существующих нефтесборных трубопроводных систем за счет применения превентивных мер по снижению процесса ручейковой коррозии внутренней поверхности трубопроводов.

Ключевые слова

нефтегазовая отрасль,
надежность трубопроводов
и нефтепромыслового
оборудования,
промышленная и экономическая
безопасность, аварийность,
предупреждение аварийных
и взрывопожароопасных ситуаций,
мониторинг

The Russian Federation is one of the leaders in the extraction, transportation and refining of oil. A significant part of the hydrocarbon raw materials is concentrated in the northern regions of the country, where the climatic conditions of production are severe, besides the situation is aggravated by the complicating conditions due to the presence of various aggressive impurities causing the internal corrosion of pipeline systems. The targets include maintaining production at the level of 500 million tons per year until 2020 and increasing gas production from 600 billion cubic meters per year to 1 trillion cubic meters per year in the short term to 2040.

Implementation of the mentioned plans will require the use of innovative technology solutions from the oil and gas industry, the use of new materials with improved hydraulic characteristics and increased resource. At the same time, the tasks of maintaining and improving the operational reliability of pipelines and oilfield equipment in the fields in general are coming to the fore. The solution of such tasks should be made taking into account the requirements in the field of industrial and economic security. The technical strategy of oil and gas companies in terms of occupational health and industrial safety is aimed at preventing emergency and fire and explosion hazard situations, for this purpose the tasks of ensuring continuous monitoring of the technical condition of production facilities are systematically solved.

The article is devoted to the analysis of the current situation regarding the accident rate of oil gathering pipeline systems. The work provides recommendations for improving the performance of existing oil-gathering pipeline systems through the use of preventive measures to reduce the process of streaking corrosion of the internal surface of pipelines.

Нефтеборные трубопроводы на нефтяных промыслах эксплуатируются в осложненных условиях. Перекачиваемая среда характеризуется агрессивными свойствами, ускоряющими процесс внутренней коррозии трубопроводов. Периодически на нефтеборных трубопроводах происходят аварийные разрывы, которые связаны с потерями нефти и приводят к загрязнению окружающей среды.

Развитие нефтегазодобывающих компаний должно происходить при постоянном анализе передового опыта отечественных компаний, а также зарубежного опыта, улучшении и применении новейших технических средств и технологий, повышении качества системного управления и мониторинга технического состояния эксплуатируемого фонда месторождений [1, 2]. В работах [3–6] рассмотрены методы повышения работоспособности трубопроводов с применением системного подхода, учитывающего влияние перекачиваемой среды на трубопроводы. В работах [7, 8] рассмотрено применение инновационных технических средств на нефтяных промыслах.

Целью работы является исследование статистических данных по авариям для повышения работоспособности промысловых трубопроводных систем.

На основе анализа аварий, произошедших в 2016 г. на нефтеборных трубопроводах 6-ти месторождений в Тюменской области, установ-

Key words

oil and gas industry, reliability of pipelines and oilfield equipment, industrial and economic security, accident rate, warning of emergency and fire and explosion hazard situations, monitoring

лено, что основной причиной аварий являлась внутренняя коррозия — 69,6 % (рисунок 1). Для анализа использовались статистические данные по авариям на нефтеборных трубопроводах протяженностью 1400 км и условным диаметром DN 73-530.

Рисунок 1. Структура причин аварий на нефтеборных трубопроводах

Произведем анализ взаимосвязи между удельной аварийностью и диаметром (рисунок 2).

Рисунок 2. Зависимость удельного количества отказов от диаметра

Из рисунка 2 следует, что с увеличением диаметра промыслового трубопровода аварийность снижается. В работе [3] показано, что аварийность зависит от скорости потока жидкости. При расслоении потока жидкости из-за малых скоростей происходит появление ручейкового коррозионного разрушения по нижней образующей трубопровода. Произведем оценку влияния скорости потока на удельную аварийность. Одновременно произведем графическое сглаживание наблюдений (порядковое приближение монотонной зависимости) [9].

Пусть в эксперименте изучается взаимозависимость двух величин — y и x . Полученные статистические значения y и x наносятся в виде точек на координатную плоскость с целью обнаружить и по возможности описать формально зависимость между ними. Применим способ, позволяющий построить удовлетворительное приближение к эмпирической закономерности, не прибегая к вычислениям, а лишь меняя местами некоторые точки на графике [9].

На рисунке 3 круглыми маркерами показаны исходные значения параметра, маркерами в виде звездочек показаны значения, полученные по предлагаемому ниже методу.

Рисунок 3. Порядковое приближение фактических значений удельного количества отказов нефтесборных трубопроводов

Метод состоит в том, что максимальному из экспериментальных значений y ставится в соответствие минимальное значение x ; второму по величине y — второе по величине значение x ; ...; максимальному y — минимальное x . Полученные таким способом новые точки аппроксимируются с помощью метода минимальных квадратов графической зависимостью $y = f(x)$.

Наилучшим образом экспериментальные данные (рисунок 3) описываются полиномом второй степени

$$y = 0,000009 \cdot x^2 - 0,0086 \cdot x + 2,2833 \quad (R^2 = 0,85).$$

На рисунке 4 приведена зависимость скорости потока от диаметра трубопровода, полученная с применением метода порядкового приближения. Экспериментальные данные описываются функциональной зависимостью вида

$$y = 0,00004 \cdot x^2 + 0,011 \cdot x + 1,9442 \quad (R^2 = 0,75).$$

Рисунок 4. Зависимость скорости потока от диаметра трубопровода

Для оценки степени взаимосвязи между удельным количеством отказов и скоростью потока использовался коэффициент корреляции Спирмэна, который составил 0,82.

Для измерения тесноты связи в процентах вычислим коэффициент детерминации по формуле $R = r_2$ [10], получим $R = 0,67$. Это означает, что удельное количество отказов зависит от скорости потока на 67 %. В остальную долю степени влияния вносят вклад условие прокладки, тип труб и другие факторы. Произведем оценку влияния обводненности на аварийность. На рисунке 5 приведена зависимость обводненности от диаметра трубопровода для рассматриваемой выборки параметров.

Рисунок 5. Зависимость обводненности от диаметра трубопровода

Из рисунка 5 следует, что обводненность нефти в анализируемых трубопроводах составляет 92,2 %, вариация параметра составляет $\pm 4,3$ %. Коэффициент корреляции для удельного количества отказов и обводненности незначителен и составляет 0,01.

Таким образом, на основе проведенных исследований можно заключить, что аварий-

ность на нефтесборных трубопроводах рассматриваемого месторождения небольшого диаметра превышает количество аварий на трубопроводах большего диаметра.

Причиной является низкая скорость потока в трубах небольшого диаметра, по которым жидкость подается непосредственно от кустов скважин в трубопроводы большего диаметра, в которых выше расход и скорость жидкости. Для снижения аварийности необходимо повысить загрузку участков трубопроводов с высоким количеством отказов или уменьшить их диаметр.

Аналогично могут быть проанализированы данные по аварийности нефтесборных трубопроводов других месторождений, выявлены участки, требующие принятия превентивных мер для повышения работоспособности трубопроводной системы.

Выводы

На основе статистического анализа данных по авариям на нефтесборных трубопроводах

протяженностью 1400 км и условным диаметром DN 73-530 шести месторождений в Тюменской области установлено, что основной причиной аварий являлась внутренняя коррозия более 69 % случаев.

Установлено, что аварийность на нефтесборных трубопроводах рассматриваемого месторождения небольшого диаметра превышает количество аварий на трубопроводах большего диаметра. Удельное количество отказов зависит от скорости потока на 67 %. В остальную долю степени влияния вносят вклад условие прокладки, тип труб и другие факторы.

Показано, что для снижения внутренней коррозии необходимо производить мониторинг скорости потока в нефтесборных трубопроводах и при необходимости принимать меры по стабилизации скорости потока до величин, исключающей образование застойных зон в нижней образующей трубы.

СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Осипов А.А. Наиболее эффективные решения в области коррозионного мониторинга // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2013. № 4. С. 36–37.
2. Султанов М.Х., Шурайц А.Л., Султанов Д.И. Метод оценки технического состояния трубопровода по характеристике безопасности // Нефтегазовое дело. 2016. Т.14. № 3. С.112–115.
3. Байков И.Р., Китаев С.В., Рязанов Н.Р., Петров М.Г. Определение оптимальных параметров нефтесборных трубопроводов // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2017. № 4. С. 23–28.
4. Байков И.Р., Китаев С.В., Рязанов Н.Р., Петров М.Г. Повышение работоспособности аварийно опасных участков нефтесборных трубопроводов // Электронный журнал «Нефтегазовое дело». 2017. № 3. С. 55–66.
5. Макроусов С.Н. Пути повышения безопасности работ нефтегазового комплекса и систем трубопроводного транспорта // Безопасность труда в промышленности. 2005. № 1. С. 18–19.
6. Кислер В., Брайан Б. Оптимизация программ микробиологического контроля с целью минимизации риска коррозии, вызванной микроорганизмами // Oil and Gas Eurasia. 2010. № 9. С. 39–42.
7. Потапов В.Б., Жиликов А.Н. Защита трубопроводов от коррозии с использованием силикатных эмалей // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2002. № 5. С. 24–25.
8. Безматерных Н., Матыгуллина И., Сюр Т., Кичигин В., Кичигина Н. Коррозионные и триботехнические свойства легированных чугунов типа «Нирезист» с пластинчатой и шаровидной формой графита // Арсенал нефтедобычи. 2012. № 2. С. 18–22.

9. Кукинов А.М. Применение порядковых статистик и ранговых критериев для обработки наблюдений // Поиск зависимости и оценка погрешности. М.: Наука, 1985. С. 97–110.

10. Длин А.М. Факторный анализ в производстве. М.: Статистика, 1975. 326 с.

REFERENCES

1. Osipov A.A. Naibolee effektivnye resheniya v oblasti korrozionnogo monitoringa [The Most Effective Solutions in the Field of Corrosion Monitoring]. *Territoriya NEFTEGAZ — Oil and Gas Territory*, 2013, No. 4, pp. 36–37. [in Russian].
2. Sultanov M.Kh., Shurait A.L., Sultanov D.I. Metod otsenki tekhnicheskogo sostoyaniya truboprovoda po kharakteristike bezopasnosti [Method of an Assessment of Technical Condition of the Pipeline According to the Characteristic of Safety]. *Neftgazovoe delo — Petroleum Engineering*, 2016, Vol. 14, No. 3, pp. 112–115. [in Russian].
3. Baikov I.R., Kitaev S.V., Ryazapov N.R., Petrov M.G. Opredelenie optimal'nykh parametrov neftebornykh truboprovodov [Determination of Optimal Parameters of Infield Fishing Pipelines]. *Transport i khranenie nefteproduktov i uglevodorodnogo syr'ya — Transport and Storage of Oil Products and Hydrocarbons*, 2017, No. 4, pp. 23–28. [in Russian].
4. Baikov I.R., Kitaev S.V., Ryazapov N.R., Petrov M.G. Povyshenie rabotosposobnosti avariino opasnykh uchastkov neftebornykh truboprovodov [Increase of Operability of Emergency Dangerous Sections of Oil-Gathering Pipelines]. *Elektronnyi nauchnyi zhurnal «Neftgazovoe delo» — Electronic Scientific Journal «Oil and Gas Business»*, 2017, No. 3, pp. 55–66. [in Russian].

5. Makrousov S.N. Puti povysheniya bezopasnosti rabot neftegazovogo kompleksa i sistem truboprovodnogo transporta [Ways to Improve the Safety of the Oil and Gas Complex and Pipeline Transport Systems]. *Bezopasnost' truda v promyshlennosti — Occupational Safety in Industry*, 2005, No. 1, pp. 18–19. [in Russian].
6. Kisler V., Braian B. Optimizatsiya programm mikrobiologicheskogo kontrolya s tsel'yu minimizatsii riska korrozii, vyzvannoi mikroorganizmami [Optimization of Microbiological Control Programs to Minimize the Risk of Corrosion Caused by Microorganisms]. *Oil and Gas Eurasia*, 2010, No. 9, pp. 39–42. [in Russian].
7. Potapov V.B., Zhilyakov A.N. Zashchita truboprovodov ot korrozii s ispol'zovaniem silikatnykh emalei [Protection of Pipelines Against Corrosion Using Silicate Enamels]. *Territoriya NEFTEGAZ — Oil and Gas Territory*, 2002, No. 5, pp. 24–25. [in Russian].
8. Bezmaternykh N., Matygullina I., Syur T., Kichigin V., Kichigina N. Korroziionnye i tribotekhnicheskie svoystva legirovannykh chugunov tipa «Nirezist» s plastinchatoi i sharovidnoi formoi grafita [Corrosion and Tribological Behavior Of Alloyed Cast Irons Type «Niresist» with Lamellar and Globular Graphite]. *Arsenal nefte dobychi — Arsenal Oil Production*, 2012, No. 2, pp. 18–22. [in Russian].
9. Kukinov A.M. Primenenie poryadkovykh statistik i rangovykh kriteriev dlya obrabotki nablyudenii [Application of Ordinal Statistics and Rank Criteria for Processing Observations]. *Poisk zavisimosti i otsenka pogreshnosti [Search Based on the Error Estimate]*. Moscow, Nauka Publ., 1985, pp. 97–110. [in Russian].
10. Dlin A.M. *Faktorny analiz v proizvodstve* [Factor Analysis in Production]. Moscow, Statistika Publ., 1975. 326 p. [in Russian].

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ABOUT THE AUTHOR

Байков Игорь Равильевич, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики, УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация

Igor R. Baikov, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Head of Industrial Heat Power Engineering Department, USPTU, Ufa, Russian Federation

e-mail: Pte@rusoil.net

Китаев Сергей Владимирович, д-р техн. наук, профессор кафедры транспорта и хранения нефти и газа, УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация

Sergei V. Kitaev, Doctor of Engineering Sciences, Professor of Transport and Storage of Oil and Gas Department, USPTU, Ufa, Russian Federation

e-mail: Svkitaev@mail.ru

Рязанов Наиль Рафаэлович, аспирант кафедры «Промышленная теплоэнергетика», УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация

Nail R. Ryazapov, Post-Graduate Student of Heat Power Industry Department, USPTU, Ufa, Russian Federation

Смородова Ольга Викторовна, канд. техн. наук, доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика», УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация

Olga V. Smorodova, Candidate of Engineering Sciences, Assistant Professor of Heat Power Industry Department, USPTU, Ufa, Russian Federation

e-mail: olga_smorodova@mail.ru