К ВОПРОСУ КОНТРОЛЯ СЛОЖНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА СТАЛЬНЫХ ТРУБ. РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ ПРИ СЛОЖНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ МЕТАЛЛА

ABOUT CONTROL OF COMPLEX STRESSED STATE OF STEEL PIPES METAL. CALCULATION OF THE FIELD STRENGTH OF METAL REMANENT MAGNETIZATION UNDER METAL COMPLEX RESISTANCE

Р. В. Загидулин
Rinat V. Zagidulin

Уфимский государственный нефтяной
технический университет,
г. Уфа, Российская Федерация

Ufa State Petroleum
Technological University,
Ufa, Russian Federation

Т. Р. Загидулин
Timur R. Zagidulin

ООО «Научно-технический центр
«Спектр»,
г. Уфа, Российская Федерация

Scientific and Technical Center
«Spector» LLC,
Ufa, Russian Federation

В. Р. Мардамшин
Vadim R. Mardamshin

ПАО «Газпром»,
г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация

Gazprom PJSC,
Saint-Petersburg,
Russian Federation

Т. А. Бакиев
Tagir A. Bakiev

ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
Уфимский государственный нефтяной
технический университет,
г. Уфа, Российская Федерация

Gazprom transgaz Ufa LLC,
Ufa State Petroleum
Technological University,
Ufa, Russian Federation

Приведены результаты исследования напряженности поля остаточной намагниченности в напряженном состоянии стальных труб, которое возникает при воздействии на металл изгибающего и крутящего механических моментов, что характерно для многих элементов эксплуатирующихся металлоконструкций при сложном сопротивлении металла. Напряженность поля остаточной намагниченности металла в пространстве над поверхностью стальной трубы определяется суммарными (нормальные и касательные) механическими напряжениями при сложном сопротивлении металла. Полученные выражения имеют обобщающий характер — из них следуют формулы расчета напряженности поля остаточной намагниченности металла для более простых частных случаев: для одноосного напряженного состояния металла и напряженного состояния при кручении металла.

На основе расчетных формул показано, что можно определить пороговое значение напряженности поля остаточной намагниченности, связанное с величиной допускаемого механического напряжения, которая применяется для оценки опасности напряженного состояния металлоконструкции.

Показано, что пороговые значения этого параметра, установленные для стального изделия, металл которого находится в статическом

Ключевые слова

напряженное состояние металла,
напряженность поля остаточной
намагниченности металла,
эффективное (действительное)
механическое напряжение,
сложное сопротивление металла,
изгибающий момент,
крутящий момент, стальная труба

деформированном или в динамическом деформируемом состоянии, значительно отличаются по величине.

Получены формулы зависимости напряженности поля остаточной намагниченности от величины механических моментов (изгибающего и крутящего) в сечении металла стальной трубы. Величина напряженности поля остаточной намагниченности однозначно определяется величиной крутящего момента, однако на эту зависимость оказывают существенное влияние как основные магнитные параметры металла, так и геометрическая форма и размеры сечения стальной трубы.

The results of the study of the field strength of the remanent magnetization in the stress state of steel pipes, which occurs when the metal is subjected to bending and torsional mechanical moments, are typical of many elements of metal structures in operation with complex metal resistance. The field strength of the metal remanent magnetization in the space above the surface of the steel pipe is determined by the total (normal and tangential) mechanical stresses with complex resistance of the metal.

The obtained expressions have a generalizing character – they are resulted in formulas for calculating the field strength of metal remanent magnetization for simpler particular cases: for a uniaxial stress state of a metal and a stress state during torsion of a metal.

Based on the calculated formulas, it is shown that the threshold value of the remanent magnetization field strength, related to the magnitude of the permissible mechanical stress, which is used to estimate the danger of the stressed state of the metal structure, can be determined.

It is shown that the threshold values of this parameter set for a steel product, the metal of which is in a static deformed or dynamic deformable state, differ significantly in magnitude.

Formulas for the dependence of the field strength of the residual magnetization on the magnitude of the mechanical moments (bending and torsional) in the cross section of the metal of a steel pipe are obtained. The magnitude of the residual magnetization field strength is unambiguously determined by the magnitude of the torque, but this dependence is significantly influenced by both the main magnetic parameters of the metal and the geometric shape and dimensions of the section of the steel pipe.

Введение

При эксплуатации элементы металлоконструкций могут находиться в сложном напряженном состоянии, испытывая при этом различные деформации [1]. Стальные трубы различного назначения часто работают в условиях действия экстремальных нагрузок, при которых возникает сложное сопротивление металла, характеризующееся одновременным действием в поперечном сечении металла нескольких силовых факторов (изгибающий момент, продольная и поперечная силы, крутящий момент). Внезапное разрушение стальных трубопроводов и буровых колонн из-за накопленной поврежденности металла приводит к весьма существенным материальным потерям, поэтому контроль напряженного состояния металла стальных труб является важной задачей технической диагностики.

В настоящее время при технической диагностике эксплуатирующегося оборудования применяются магнитные методы контроля напряженного состояния металла, которые ос-

нованы на измерении напряженности поля остаточной намагниченности металла, коррелирующей с величиной механических напряжений [2, 3].

В настоящее время наиболее исследован магнитный диагностический параметр – напряженность поля остаточной намагниченности, в одноосном и плоском напряженном состоянии металла стальных изделий, а также при кручении стального бруса и трубы [4, 5].

Однако практически полностью отсутствуют сведения о характере изменения структурно-чувствительных магнитных диагностических параметров металла в состоянии их сложного сопротивления.

Расчет напряженности поля остаточной намагниченности при сложном сопротивлении металла

В сопротивлении материалов сложное напряженное состояние металла стального изделия, элемента металлоконструкции описывается эквивалентным ему одноосным напряженным состоянием, при котором в сечении

Key words

stress state of metal,
field strength of metal remanent
magnetization,
effective (real) mechanical stress,
complex resistance of metal,
bending moment, torque, steel pipe

металла действует эквивалентное (эффективное) растягивающее механическое напряжение [1]. В связи с этим, если в общем случае известна зависимость структурно-чувствительных магнитных параметров металла от величины эквивалентного (эффективного) механического напряжения металла, то, как правило, не представляет сложности установление этих аналитических зависимостей для различных случаев сложного напряженного состояния металла [4, 5].

Известна формула для определения напряженности поля остаточной намагниченности металла стального изделия в статически деформированном состоянии (остаточная намагниченность металла создается при установившейся внешней механической нагрузке) от эффективного (действительного) механического напряжения в плоском напряженном состоянии металла [4]:

$$H_r(\sigma_1, \sigma_2) = H_{r0} + \frac{\lambda_s H_{r0}}{\mu_0 M_s^2 N} \sigma_{\text{эф}}, \quad (1)$$

где H_{r0} — напряженность поля остаточной намагниченности в ненапряженном состоянии металла (при $\sigma_{\text{эф}} = 0$); λ_s — магнитострикция насыщения металла; M_s — намагниченность насыщения, магнитная постоянная $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м; N — размагничивающий фактор локального участка металла с остаточной намагниченностью.

Эффективное (действительное) механическое напряжение в плоском напряженном состоянии металла в (1) определяется по формуле:

$$\sigma_{\text{эф}} = \sqrt{(\sigma_1 + \sigma_{01})^2 + (\sigma_2 + \sigma_{02})^2 - 2\eta(\sigma_1 + \sigma_{01})(\sigma_2 + \sigma_{02})}, \quad (2)$$

где σ_1, σ_2 — максимальные и минимальные механические напряжения, действующие на главные площадки (главные напряжения); σ_{01}, σ_{02} — максимальные и минимальные остаточные механические напряжения на главных площадках (остаточные напряже-

ния); η — коэффициент Пуассона (для сталей $\eta = 0,3$).

Известна также формула для определения напряженности поля остаточной намагниченности металла стального изделия в динамическом деформируемом состоянии (в этом случае остаточная намагниченность металла создается до приложения внешней механической нагрузки и лишь однократно) от эффективного (действительного) механического напряжения в плоском напряженном состоянии металла [4]:

$$H_r(\sigma_1, \sigma_2) = H_{r0} \left/ \left[1 + \frac{\lambda_s H_{r0}}{\mu_0 TF_z H_{c0} M_s^2} \sigma_{\text{эф}} \right] \right., \quad (3)$$

где H_{c0} — коэрцитивная сила металла в ненапряженном состоянии металла (при $\sigma_{\text{эф}} = 0$); TF_z — топографическая функция локального участка с остаточной намагниченностью металла.

На рисунке 1 показана поверхность стальной трубы, в поперечном сечении которой одновременно действуют изгибающий механический момент M и крутящий механический момент M_k .

На поверхности металла стальной трубы возникают нормальные механические напряжения σ от изгиба металла, направленные вдоль продольной оси стальной трубы, и максимальные касательные механические напряжения τ от кручения металла, направленные вдоль периметра стальной трубы.

Наибольшие нормальные механические напряжения на поверхности металла, действующие в плоскости изгиба стальной трубы, определяются по формуле [1]:

$$\sigma = M / \left[0,098 D^3 (1 - k^4) \right], \quad (4)$$

где M — момент силы, создающей изгибную деформацию металла; $k = d/D$, где d, D — внутренний и наружный диаметры стальной трубы соответственно.

Рисунок 1. К определению главных механических напряжений при сложном сопротивлении металла стальной трубы

Наибольшие касательные напряжения металла, действующие по периметру стальной трубы, определяются по следующей формуле:

$$\tau_{max} = M_k / \left[0,196 D^3 (1 - k^4) \right], \quad (5)$$

где M_k — момент силы, создающей деформацию кручения металла.

Как видно из рисунка 1, в любой точке поверхности стальной трубы создается плоское напряженное состояние металла, которое определяется величиной максимальных и минимальных механических напряжений, действующих на главные площадки (главные напряжения). Угол между главными площадками и площадками чистого сдвига металла зависит от соотношения величин действующих нормальных и касательных механических напряжений и определяется по формуле $\alpha_0 = 0,5 \arctg(2\tau/\sigma)$.

Главные механические напряжения в сложном сопротивлении металла имеют разные знаки и определяются по следующим формулам [1]:

$$\begin{aligned} \sigma_1 = \sigma_{max} &= \sigma/2 + \sqrt{(\sigma/2)^2 + \tau^2}, \\ \sigma_2 = \sigma_{min} &= \sigma/2 - \sqrt{(\sigma/2)^2 + \tau^2}. \end{aligned} \quad (6)$$

С учетом формул (6), выражение для определения величины эффективного механического напряжения металла (2) имеет вид:

$$\sigma_{эф} = \sqrt{\sigma^2 + 2(1 + \eta)\tau^2}. \quad (7)$$

В общем случае под механическими напряжениями σ и τ в формуле (7) следует подразумевать суммарные механические напряжения (результат действующих (временных) и остаточных механических напряжений в металле).

Из формул (1) – (3), (7) получаем аналитические выражения для напряженности поля остаточной намагниченности при сложном сопротивлении металла стальной трубы. Для напряженности поля остаточной намагниченности металла статически деформированной стальной трубы имеем следующую формулу:

$$H_r(\sigma, \tau) = H_{r0} \left[1 + k_1 \sqrt{\sigma^2 + 2(1 + \eta)\tau^2} \right]. \quad (8a)$$

Для напряженности поля остаточной намагниченности металла динамически деформируемой стальной трубы имеем следующую формулу:

$$H_r(\sigma, \tau) = H_{r0} \left[1 + k_2 \sqrt{\sigma^2 + 2(1 + \eta)\tau^2} \right], \quad (8б)$$

где коэффициенты $k_1 = \lambda_s / \mu_0 M_s^2 N$, $k_2 = \lambda_s H_{r0} / \mu_0 TF_z H_{c0} M_s^2$.

Из этих формул видно, что напряженность поля остаточной намагниченности над поверхностью металла стальной трубы определяется величиной суммарных (нормальных и касательных) механических напряжений при сложном сопротивлении металла. На характер зависимости существенное влияние оказывают также магнитные свойства металла, то есть марка конструкционной стали, из которой изготовлена стальная труба.

Полученные аналитические выражения (8) имеют обобщающий характер — из них следуют формулы расчета напряженности поля остаточной намагниченности металла для более простых частных случаев: для одноосного напряженного состояния металла (при касательных напряжениях $\tau = 0$) и напряженного состояния при кручении металла (при нормальных напряжениях $\sigma = 0$) [5].

Из формул (1) – (7) получаем также аналитические выражения для напряженности поля остаточной намагниченности от величины изгибающего и крутящего моментов в сечении стальной трубы при сложном сопротивлении металла.

Для напряженности поля остаточной намагниченности металла статически деформированной стальной трубы имеем следующую формулу:

$$\begin{aligned} H_r(M_{np}) &= H_{r0} \left(1 + k_1 \sqrt{M^2 + \frac{1 + \eta}{2} M_k^2} / W \right) = \\ &= H_{r0} \left(1 + k_1 M_{np} / W \right). \end{aligned} \quad (9a)$$

Для напряженности поля остаточной намагниченности металла динамически деформируемой стальной трубы имеем следующую формулу:

$$\begin{aligned} H_r(M_{np}) &= H_{r0} \left(1 + k_2 \sqrt{M^2 + \frac{1 + \eta}{2} M_k^2} / W \right) = \\ &= H_{r0} \left(1 + k_2 M_{np} / W \right), \end{aligned} \quad (9б)$$

где $M_{np} = \sqrt{M^2 + (1 + \eta) M_k^2 / 2}$ — приведенный (эквивалентный) механический момент; $W = 0,098 D^3 (1 - k^4)$ — осевой момент сопротивления поперечного сечения стальной трубы.

Из этих формул видно, что напряженность поля остаточной намагниченности металла над поверхностью металла стальной трубы определяется величиной изгибающего и крутящего моментов в сечении металла. Однако в данном случае на характер зависимости существенное влияние оказывают не только магнитные свойства металла (марка стали), но также и геометрические параметры поперечного сечения стальной трубы.

Расчет стальной трубы на прочность при изгибе с кручением металла производится с применением теорий прочности [1], при этом условие прочности металла имеет вид:

— для эффективного механического напряжения

$$\sigma_{\text{эф}} = \sqrt{\sigma^2 + 2(1 + \eta)\tau^2} \leq [\sigma], \quad (10a)$$

— для приведенного механического момента

$$M_{np}/W = \sqrt{M^2 + (1 + \eta)M_k^2/2} / W \leq [\sigma], \quad (10б)$$

где $[\sigma]$ — допускаемое механическое напряжение металла.

Напряженность поля остаточной намагниченности металла однозначно определяется эффективным механическим напряжением металла или величиной приведенного механического момента в поперечном сечении стальной трубы (8) – (9). Поэтому для напряженности поля остаточной намагниченности металла можно ввести пороговое значение, связанное с величиной допускаемого механического напряжения.

С учетом этого обстоятельства для напряженности поля остаточной намагниченности металла стальной трубы в статическом деформированном состоянии условие прочности металла имеет вид:

$$H_r(\sigma, \tau) \leq [H_{r1}] = H_{r0}(1 + k_1[\sigma]). \quad (11a)$$

Для напряженности поля остаточной намагниченности металла стальной трубы в динамическом деформируемом состоянии условие прочности металла имеет вид:

$$H_r(\sigma, \tau) \leq [H_{r2}] = H_{r0}/(1 + k_2[\sigma]), \quad (11б)$$

где $[H_r]$ — пороговое значение напряженности поля остаточной намагниченности, соответствующее величине допускаемого механического напряжения металла.

Пороговые значения напряженности поля остаточной намагниченности для деформированного $[H_{r1}]$ и деформируемого металла $[H_{r2}]$ стальной трубы, рассчитанные по формулам (11), будут значительно отличаться друг от друга.

Например, для стальной трубы из конструкционной стали марки 09Г2С пороговые значения напряженности поля остаточной намагниченности, соответствующие величине допускаемого механического напряжения металла $[\sigma] = 170$ МПа [6], равны соответственно $[H_{r1}] = 1,84$ мТл и $[H_{r2}] = 0,48$ мТл, то есть они отличаются друг от друга почти в три раза.

На рисунках 2, 3 показаны графики изменения напряженности поля остаточной намагниченности при сложном сопротивлении металла, полученные на основе расчетных формул (8).

При численных расчетах в формулах (8) значения постоянных коэффициентов были приняты равными $k_1 = 0,002$ мТл/МПа, $k_2 = 0,012$ МПа⁻¹ (экспериментально полученные данные для конструкционной стали 17Г1С), при этом величины остаточных механических напряжений металла были допущены равными нулю ($\sigma_0 = 0$, $\tau_0 = 0$).

Из приведенных рисунков 2, 3 видно, что с увеличением нормального и касательного механического напряжения металла статически деформированной стальной трубы происходит монотонное увеличение напряженности поля остаточной намагниченности металла.

Возрастание величины нормального и касательного механического напряжения металла динамически деформируемой стальной трубы приводит к монотонному уменьшению напряженности поля остаточной намагниченности металла.

Следует заметить, что зависимости напряженности поля остаточной намагниченности металла в сложном сопротивлении металла (при одновременном действии в поперечном сечении металла стальной трубы изгибающего и крутящего моментов), приведенные на рисунках 2, 3, имеют значительные отличия от соответствующих зависимостей, полученных при одноосном растяжении (касательные напряжения $\tau = 0$) и при кручении металла (нормальные напряжения $\sigma = 0$) (на рисунках 2, 3 эти кривые показаны штриховыми линиями).

На рисунках 4, 5 показаны графики изменения напряженности поля остаточной намагниченности при сложном сопротивлении металла, полученные на основе расчетных формул (9).

Рисунок 2. Изменение напряженности поля остаточной намагниченности при сложном сопротивлении металла от нормального напряжения

Рисунок 3. Изменение напряженности поля остаточной намагниченности при сложном сопротивлении металла от касательного напряжения

Видно, что увеличение изгибающего и крутящего моментов в сечении металла статически деформированной стальной трубы приводит к монотонному увеличению напряженности поля остаточной намагниченности металла. На основе исследований было установлено, что наиболее значительный рост величины напряженности поля остаточной намагниченности наблюдается при деформации металла стальной трубы, имеющей наружный диаметр D меньшего размера.

Увеличение изгибающего и крутящего моментов в сечении металла динамически деформируемой стальной трубы приводит к монотонному уменьшению величины напряженности поля остаточной намагниченности металла. Наиболее значительное убывание величины напряженности поля остаточной намагниченности наблюдается при деформации металла стальной трубы, имеющей наружный диаметр D меньшего размера.

На практике технической диагностики стальных трубопроводов для количественной оценки эффективного механического напряжения металла или величины приведенного механического момента при сложном сопротивлении металла стальной трубы требуется наличие соответствующих градуировочных зависимостей. Однако при экспериментальном получении этих градуировочных зависимостей нужно учесть важную особенность, которая следует из расчетных формул (9) и графиков, приведенных на рисунках 4, 5.

Она заключается в том, что для количественной оценки величины приведенного механического момента, действующего в сечении стальной трубы, требуется получение экспериментальных зависимостей магнитного диагностического параметра: напряженности поля остаточной намагниченности от величины приведенного механического момента,

а) статически деформированная стальная труба; б) динамически деформируемая стальная труба
 $D = 200$ мм; $d = 180$ мм; 1 – $M_k = 0$; 2 – 20 кН м; 3 – 50 кН м; 4 – 100 кН м

Рисунок 4. Изменение напряженности поля остаточной намагниченности при сложном сопротивлении металла от изгибающего момента

а) статически деформированная стальная труба; б) динамически деформируемая стальная труба;
 $D = 200$ мм; $d = 180$ мм; 1 — $M_k = 0$; 2 — 20 кН м; 3 — 50 кН м; 4 — 100 кН м

Рисунок 5. Изменение напряженности поля остаточной намагниченности при сложном сопротивлении металла от крутящего момента

для чего потребуются проведение многочисленных механических испытаний стальных образцов, которые должны быть изготовлены для каждой марки и типоразмера контролируемой стальной трубы.

Выводы

1. Получены расчетные формулы для определения напряженности поля остаточной намагниченности в сложном сопротивлении металла стальной трубы (одновременном действии в поперечном сечении металла изгибающего и крутящего моментов).

2. Получены расчетные формулы для определения напряженности поля остаточной намагниченности в сложном сопротивлении

металла стальной трубы через величины изгибающего и крутящего механических моментов. Показано, что на характер зависимостей существенное влияние оказывают не только магнитные свойства металла (марка стали), но также и геометрические параметры поперечного сечения стальной трубы.

3. Показано, что при контроле напряженного состояния стальной трубы в сложном сопротивлении металла по магнитному диагностическому параметру — напряженности поля остаточной намагниченности — можно ввести пороговое значение, однозначно определяемое величиной допускаемого механического напряжения для данной марки стали.

СПИСОК ИСПОЛЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. М.: Высшая школа, 1989. 624 с.
2. Мардамшин В.Ф., Бакиев Т.А., Загидулин Р.В., Загидулин Т.Р. Исследование возможности магнитного

контроля напряженного состояния металла и сварных соединений стальных трубопроводов // Состояние и основные направления развития неразрушающего контроля сварных соединений объектов ПАО «Газпром»: тез. докл. VII отраслевого совещания, г. Нижний

Новгород, 25-29.09.2017 г. — Нижний Новгород: ООО «Камелот Паблишинг», 2017. 42 с.

3. Загидулин Р.В., Загидулин Т.Р., Прохоров В.М. Магнитный контроль и оценка остаточного ресурса элементов металлоконструкции буровых установок и агрегатов для ремонта скважин // Контроль. Диагностика, 2012. № 5. С. 12–19.

4. Загидулин Р.В., Загидулин Т.Р., Аминев А.Ф. Зависимость напряженности поля остаточной намагниченности от величины механических напряжений в плоскости металла // Нефтегазовое дело. 2016. Т. 14, № 1. С. 225–233.

5. Загидулин Р.В., Загидулин Т.Р., Аминев А.Ф. Зависимость напряженности поля остаточной намагниченности металла от механического напряжения при кручении стального бруса // Вестник Башкирского университета. 2017. Т. 22, № 3. С. 635–639.

6. Конструкционные материалы: справочник / Под общ. ред. Б.Н. Арзамасова. М.: Машиностроение, 1990. 688 с.

REFERENCES

1. Darkov A.B., Shpiro G.S. *Soprotivlenie materialov* [Strength of the Materials]. Moscow, Vischaya shkola Publ., 1989. 624 p. [in Russian].

2. Mardamshin V.F., Bakiev T.A., Zagidulin R.V., Zagidulin T.R. Issledovanie vozmozhnosti magnitnogo kontrolya napryazhennogo sostoyaniya metalla i svarykh soedinenii stal'nykh truboprovodov [Research of Magnetic Control for Metal Stressed State and Welded Seams of Steel Pipeline]. *Tezisy dokladov VII otraslevogo soveshchaniya «Sostoyanie i osnovnye napravleniya razvitiya*

nerazrushayushchego kontrolya svarykh soedinenii ob"ektov PAO «Gazprom» [Abstracts of the Conference «State and Main Directions of Development of Non-Destructive Testing of Welded Joints of Objects of PJSC Gazprom»]. Nizhny Novgorod, ООО «Kamelot Publishing», 2017, 42 p. [in Russian].

3. Zagidulin R.V., Zagidulin T.R., Prokhorov V.M. Magnitnyi kontrol' i otsenka ostatocnogo resursa elementov metallokonstruktsii burovyykh ustanovok i agregatov dlya remonta skvazhin [Magnetic Monitoring and Estimation of Residual Life of Elements of Metal Structures of Drilling Rigs and Units for Repairing Facilities]. *Kontrol'. Diagnostika — Control. Diagnostics*, 2012, No. 5 (167), pp. 12–19. [in Russian].

4. Zagidulin R.V., Zagidulin T.R., Aminev A.F. Zavisimost' napryazhennosti polya ostatocnoi namagnichennosti ot velichiny mekhanicheskikh napryazhenii v ploskosti metalla [Residual Magnetic Field Strength Dependence on Mechanical Strain Value in the Plane of Metal]. *Neftgazovoe delo — Petroleum Engineering*, 2016, Vol. 14, No. 1, pp. 225–233. [in Russian].

5. Zagidulin R.V., Zagidulin T.R., Aminev A.F. Zavisimost' napryazhennosti polya ostatocnoi namagnichennosti metalla ot mekhanicheskogo napryazheniya pri kruchenii stal'nogo brusa [The Dependence of Strength of the Residual Magnetic Field on the Mechanical Strain of Metal in the Steel Bar Torsion]. *Vestnik Bashkirskogo universiteta — Bulletin of Bashkir University*, 2017, Vol. 22, No. 3, pp. 635–639. [in Russian].

6. *Konstruktsionnye materialy: spravochnik* [Construction Materials: Reference Book]. Ed. by B.N. Arzamasov. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1990. 688 p. [in Russian].

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

ABOUT THE AUTHORS

Загидулин Ринат Васикович, д-р техн. наук, профессор кафедры «Технологические машины и оборудование», УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация

Zagidulin Rinat V., Doctor of Engineering Sciences, Professor of Technological Machines and Equipment Department, USPTU, Ufa, Russian Federation

e-mail: doctech.zagrv@post.com

Загидулин Тимур Ринатович, канд. техн. наук, технический директор, ООО «Научно-технический центр «Спектр», г. Уфа, Российская Федерация

Zagidulin Timur R., Candidate of Engineering Sciences, Technical Director, Scientific and Technical Center «Spector» LLC, Ufa, Russian Federation

e-mail: ztr@post.com

Мардамышин Вадим Рафаилович, главный специалист отдела 338/9/4, ПАО «Газпром», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Mardamshin Vadim R., Chief Specialist of Department 338/9/4, Gazprom PJSC, Saint-Petersburg, Russian Federation

e-mail: vrmardamshin@gmail.com

Бакиев Тагир Ахметович, д-р техн. наук, начальник Инженерно-технического центра, ООО «Газпром трансгаз Уфа», заведующий кафедрой «Гидрогазодинамика трубопроводных систем и гидромашины», УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация

Bakiev Tagir A., Doctor of Engineering Sciences, Head of Engineering and Technical Center, Gazprom Transgaz Ufa LLC, Head of Hydro- and Gas Dynamics of Pipeline Systems and Hydraulic Machines Department, USPTU, Ufa, Russian Federation

e-mail: tagirbak@mail.com