УДК 544.723.2:546.21

Density Functional Calculation of Dioxygen Adsorption at Complexes of Ceria Nanoparticle with Atoms, Trimers and Tetramers of Silver

Vladimir A. Nasluzov^a, Konstantin M. Neyman^{b, c}, Aleksey M. Shor^a,
Svetlana S. Laletina^a and Elena A. Ivanova-Shor^{*a}

^a*Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS
FRC “Krasnoyarsk Science Center SB RAS”
50/24, Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia*

^b*Departament de Ciència de Materials i Química Física
Universitat de Barcelona*

1 C/Martí i Franquès, 08028, Barcelona, Spain

^c*ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats)
23 Pg. Lluís Companys, 08010, Barcelona, Spain*

Received 12.05.2016, received in revised form 24.07.2016, accepted 04.09.2016

Molecular adsorption (MA) and dissociative adsorption (DA) of O₂ on complexes of a model nanoparticle Ce₂₁O₄₂ (NP) with an atom and small clusters of silver have been addressed. According to results of density functional calculations formation energies of such systems (with respect to the non-interacting NP, Ag_n and O₂) are calculated to be 2.0–4.4 eV. O₂ adsorption energy (E_{ad}(O₂)) in the lowest-energy atomic complex with O₂ in a bridging position between Ce ion and Ag bound on the {111} nanofacet (AgOO{Ce}-complex) is as high as ~1.3 eV. Ag_nOO{Ce}- and OAg_nO{Ce}- bridging structures are formed in MA and DA lowest-energy complexes of Ag₃ on {100} and {111} as well as Ag₄ on {100} nanofacets. Bonding characteristics of the Ag_nOO{Ce}-structures match those for stable superoxo groups O₂⁻. E_{ad}(O₂) of the lowest-energy MA and DA complexes of O₂ with Ag clusters are in the range of 0.5–1.1 and 1.4–2.0 eV, respectively. Activation energies for O₂ dissociation in Ag_nOO{Ce}-complexes (n=3, 4) calculated to be 1.5–2.1 eV indicate low rates of these oxidation rearrangements.

Keywords: ceria, nanoparticles, silver clusters, oxygen molecule, adsorption, dissociation, density functional method.

DOI: 10.17516/1998-2836-2016-9-3-281-295.

Расчеты адсорбции кислорода на комплексах наночастицы оксида церия с атомами, тримерами и тетрамерами серебра методом функционала плотности

В.А. Наслузов^а, К.М. Нейман^{б, в},

А.М. Шор^а, С.С. Лалетина^а, Е.А. Иванова-Шор^а

^аИнститут химии и химической технологии СО РАН

ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН»

Россия, 660036, Красноярск, Академгородок, 50/24

^бКафедра материаловедения и физической химии,

Университет Барселоны,

с/Марти и Франкес 1, 08028 Барселона, Испания

^вНаучный центр прогрессивных исследований

пр. Льюиса Компаниса 23, 08010 Барселона, Испания

В статье рассмотрены продукты молекулярной адсорбции (МА) и диссоциативной адсорбции (ДА) молекулы O_2 на комплексах модельной наночастицы $Ce_{21}O_{42}$ (NP) с атомом и небольшими кластерами серебра. Согласно данным расчетов методом функционала плотности энергии образования координированных с O_2 мономеров, тримеров и тетрамеров серебра (относительно невзаимодействующих NP, Ag_n и O_2) составляют 2.0–4.4 эВ. Энергия адсорбции молекулы O_2 ($E_{ad}(O_2)$) в наиболее стабильном атомарном $AgOO\{Ce\}$ -комплексе с молекулой O_2 в мостиковом положении между атомами Ce и Ag на поверхности нанограни $\{111\}$ достигает ~1.3 эВ. $Ag_nOO\{Ce\}$ - и $OAg_nO\{Ce\}$ -мостиковые структуры образуются и в наиболее стабильных изомерах МА- и ДА-комплексов Ag_3 на $\{100\}$ и $\{111\}$ и Ag_4 на $\{100\}$ нанограни. Характеристики химической связи O-O в $Ag_nOO\{Ce\}$ -структурах указывают на образование стабильных супероксидных группировок O_2^- . $E_{ad}(O_2)$ для наиболее стабильных МА и ДА комплексов на кластерах серебра и ограничиваются величинами 0.5–1.1 и 1.4–2.0 эВ соответственно. Барьеры активации диссоциации молекулы O_2 в $Ag_nOO\{Ce\}$ -комплексах с $n = 3$ и 4 составляют 1.5–2.1 эВ, что свидетельствует о низких скоростях протекания данных окислительных перегруппировок.

Ключевые слова: оксид церия, наночастицы, кластеры серебра, молекула кислорода, адсорбция, диссоциация, метод функционала плотности.

Введение

Взаимодействие ультрадисперсных форм серебра с поверхностями оксидных подложек приводит к образованию изолированных Ag^+ катионных комплексов, $Ag_n^{\delta+}$ кластеров, островков металлической и окисной Ag_2O фаз [1-5]. Данные системы известны в качестве катализаторов реакций низкотемпературного окисления [1, 3, 5-7]. В целом, активность данных

катализаторов определяется характеристиками тех или иных поверхностных комплексов O_2 (см. [8, 9] с источниками, [3, 5, 7, 10-12]). В частности на поверхностях металлической фазы предпочтительным оказывается образование пероксидных O_2^{2-} групп, и их диссоциации препятствуют сравнительно небольшие энергии активации в 0.6–1.1 эВ [10, 13].

Специальный интерес представляет взаимодействие молекулы O_2 с предельно диспергированными формами серебра (атомы и кластеры), для которых ожидается критическая зависимость свойств от размерных и морфологических характеристик металлического остова Ag_n (для кластеров) и от особенностей химической связи с кристаллической решеткой оксида [12, 14]. В отличие от поверхности протяженных систем можно ожидать, что на поверхности субнаноразмерных кластеров будут предпочтительно стабилизироваться молекулярные формы кислорода [9, 13].

Ранее довольно детально исследовалось взаимодействие молекулы O_2 с газофазными субнаноразмерными частицами Ag_n (см. [15] с источниками, [13, 16, 17]). При этом энергия активации диссоциации O_2 на небольших частицах Ag_n была рассчитана большей, чем для диссоциации O_2 на протяженных поверхностях [13]. В ряде теоретических работ исследовалось взаимодействие молекулы O_2 с субнаноразмерными кластерами и атомами серебра, закрепленными на оксидных подложках [10, 12, 15, 18]. В частности, было рассмотрено взаимодействие кислорода с атомарными комплексами серебра и с кластером Ag_5 , закрепленным на полностью окисленной и содержащей кислородные вакансии поверхности $CeO_2(111)$ [12, 18].

В настоящей работе выполнено моделирование взаимодействия молекулы O_2 с атомами, тримерами и тетрамерами серебра, закрепленными на поверхности наноструктурированного оксида CeO_2 , способного к непосредственному участию в окислительно-восстановительных превращениях [19]. В этом случае одним из главных факторов, определяющих свойства закрепленных на поверхности субнаноразмерных форм переходных металлов (ПМ), должна быть сила взаимодействия с подложкой [3, 6, 20]. В этой связи в сравнении с прочими технологически значимыми субстратными материалами оксид церия выделяется повышенной способностью к дисперсированию поверхностной фазы ПМ [6, 14, 21]. Другим важным фактором, определяющим размерное распределение закрепленных на поверхности CeO_2 кластеров ПМ в условиях приготовления и функционирования катализаторов, должно быть взаимодействие этих кластеров с молекулой O_2 [9], как, например, это может наблюдаться в случае частиц серебра на подложках TiO_2 и SiO_2 [22]. Данное обстоятельство, в частности, подтверждается экспериментами, в которых наблюдалось образование оксидной Ag_2O фазы, разделяющей фазы оксида CeO_2 и закрепленного на его поверхности ультрадисперсного металлического серебра [1].

Ультрадисперсные формы серебра на поверхности оксида CeO_2 часто характеризуются как лучшие катализаторы [1, 6, 7, 11]. В таких катализаторах [2, 3, 6] и в моделирующих их системах с хорошо определенными поверхностями [4, 18, 21, 23] в качестве доминирующей поверхностной фазы серебра были выявлены небольшие наночастицы. Также исследовалась поверхность CeO_2 с изолированными ионами Ag^+ [2, 3, 7]. В экспериментах [11] было установлено, что при нанесении серебра на поверхность CeO_2 увеличивается количество пероксидных групп. В ряде недавних исследований поверхность CeO_2 рассматривалась в качестве подложки для атомов и кластеров серебра [2, 3, 7, 12, 18, 21, 24, 25, 26] и других ПМ

[24-29]. В частности, были выполнены расчеты систем с атомом серебра на регулярных и дефектных по кислороду поверхностях CeO_2 [12, 18, 24-26] и атомами серебра, замещающими ионы церия поверхности $\text{CeO}_2(111)$ [30]. Не стало неожиданным, что обладающий хорошо развитой поверхностью оксид CeO_2 в каталитических приложениях представлен его наноструктурированными разновидностями [6, 7, 20]. Использование в качестве подложек для ультрадисперсных частиц ПМ наноструктурированного CeO_2 дает расширенный спектр возможностей появления выгодных для каталитических систем особенностей [7, 20, 31], так как поверхность таких подложек представлена разнотипными гранями и соединяющими их ребрами. При этом ожидается, что достаточно сильное взаимодействие данных структурных образований с атомами и частицами ПМ будет способствовать образованию поверхностных комплексов изолированных атомов и малых кластеров ПМ [14, 32, 33]. Также отмечалось, что образование легко восстанавливаемых кислородных группировок активных при окислении молекул CH_4 становится более выгодным в присутствии поверхностных форм Ag на частицах CeO_2 небольшого размера [6].

Взаимодействие атомов и небольших кластеров ПМ с наночастицами CeO_2 исследовалось в нескольких недавних теоретических работах [14, 27, 29, 32]. Однако исследования атомов и кластеров серебра, закрепленных на поверхности наночастиц CeO_2 , и их взаимодействия с молекулой O_2 до сих пор не выполнялись. В настоящей работе мы рассматриваем локализацию адсорбционных комплексов атома, тримера и тетрамера серебра с O_2 на поверхности модельной наночастицы $\text{Ce}_{21}\text{O}_{42}$ (NP) [34] как одной из недавно предложенных моделей для описания свойств наноструктурированного CeO_2 [14, 27, 34-36]. Целями настоящей работы являются: а) определение того, как свойства наночастиц CeO_2 и закрепленных на них молекулярных форм серебра модифицируются вследствие их взаимного воздействия; б) получение количественных характеристик силы данного взаимодействия; с) характеристика адсорбции и возможной диссоциации молекулы O_2 на молекулярных формах Ag, закрепленных на поверхности частиц CeO_2 .

Детали расчетов

Расчеты методом функционала плотности (МФП) были выполнены с использованием пакета программ VASP [37, 38]. Неограниченные по спину собственные функции метода PAW (projector-augmented-waves) [39, 40] валентного пространства с одиннадцатью ($5s^1 4d^{10}$) электронами от каждого атома Ag, двенадцатью ($5s^2 5p^6 6s^2 5d^1 4f^1$) электронами от каждого атома Ce и шестью ($2s^2 2p^4$) электронами от каждого атома O генерировались с помощью базиса плоских волн, ограниченных энергиями до 415 эВ. При этом применялись расчетная схема обобщенного градиентного приближения GGA+U [41] с параметризацией обменно-корреляционного функционала Пердью-Ванга PW91 [42] и добавлением поправок Хаббарда U, равных 4 эВ, для 4f-состояний атома Ce в соответствии с обоснованием предыдущих исследований [14, 27, 34, 36].

При моделировании наноструктурированного оксида CeO_2 использовалась модельная наночастица $\text{Ce}_{21}\text{O}_{42}$, поверхность которой представлена гранями $\{100\}$ и $\{111\}$, а также соединяющими их реберными структурами (рис. 1). По данным экспериментов в [4], ультрадисперсные частицы серебра, главным образом, концентрируются вблизи ступенек, соединяющих поверх-

Рис. 1. Структура наночастицы $\text{Ce}_{21}\text{O}_{42}$ и комплексов молекулы O_2 с атомом Ag на поверхности нанограней $\{100\}$ и $\{111\}$ этой частицы (для простоты для комплексов $\text{O}_2\cdot\text{Ag}/\text{NP}$ показаны только атомы наночастицы вблизи фрагмента $\text{O}_2\cdot\text{Ag}$). Прямым и наклонным шрифтами даны энергии E_i и $E_{\text{ad}}(\text{O}_2)$ (эВ) соответственно. Атомные сферы красного, серого, желто-зеленого и голубого цвета отвечают анионам O, атомам и ионам Ag, катионам Ce^{4+} и Ce^{3+} соответственно. Атомы O молекулы кислорода выделены розовым цветом и имеют меньший размер по сравнению с атомами O нанокластера.

ности разновысотных (111) террас. Реберные соединения NP являются аналогами данных ступенек. В связи с малым размером нанограней $\{100\}$ и $\{111\}$ атомы серебра и субнаноразмерные кластеры Ag_n на данных поверхностях также находятся в непосредственной близости от соответствующих реберных соединений. В моделях для расчета каждой конечной системы, с решениями только для Γ -точки обратного пространства, для исключения взаимодействий между $\text{Ce}_{21}\text{O}_{42}$ частицами в сопредельных периодических ячейках по каждой из трех декартовых координат использовались вакуумные промежутки в 1 нм.

В расчетах комплексов на поверхности $\text{CeO}_2(111)$ рассматривались пластины из шести атомных слоев ячейки Ce_8O_{36} с поверхностными векторами **a** и **b**, фиксированными по соответствию решеточному параметру a_0 в 0.54 нм [25] и межпластиночными расстояниями, равными 1.7 нм. При интегрировании в обратном пространстве применялась $3\times 3\times 1$ сетка k -точек Монкхорста-Пака [43]. При расчете барьеров диссоциации молекулы O_2 путь минимальной энергии между МА- и ДА-изомерами описывался точками метода натянутой струны, и переходное состояние аппроксимировалось с использованием полиномиальных сплайнов (a string method scheme [44]). Частотный анализ переходных состояний не проводился, так как для каждого переходного состояния осуществляли построение реакционного пути и для каждой точки анализировали продольные и поперечные энергетические производные, что однозначно доказывало наличие на данном пути переходного состояния.

Энергия образования комплексов $\text{O}_2\cdot\text{Ag}_n/\text{Ce}_{21}\text{O}_{42}$ и энергия адсорбции молекулы O_2 рассчитывались по формулам (1) и (2) соответственно:

$$E_f = E(O_2) + E(Ag_n) + E(Ce_{21}O_{42}) - E(O_2 \cdot Ag_n / Ce_{21}O_{42}), \quad (1)$$

$$E_{ad}(O_2) = E(O_2) + E(Ag_n / Ce_{21}O_{42}) - E(O_2 \cdot Ag_n / Ce_{21}O_{42}). \quad (2)$$

Результаты и обсуждение

Согласно данным расчетов МФП при взаимодействии молекулы O_2 с поверхностью стехиометрических моделей CeO_2 значимо прочные адсорбционные комплексы не образуются [12, 36, 45]. Поэтому в настоящей работе мы рассматривали взаимодействие молекулы O_2 или исключительно с атомами Ag, или одновременно с атомами серебра и церия. Структуры низкоэнергетических изомеров таких комплексов, энергии их образования E_f и энергии адсорбции молекулы кислорода $E_{ad}(O_2)$ приводятся на рис. 1, 2 и 3. Различные изомеры комплексов промаркированы составными индексными обозначениями nL^x , где n – число атомов серебра ($n=1, 3, 4$), L – отвечающая алфавитному порядку позиция комплекса $O_2 \cdot Ag_n / NP$ в ряду наиболее стабильных комплексов с одинаковым n (**a** – для самого стабильный комплекса, **b** – для второго по стабильности и т.д.), x – индекс $2S+1$ спинового состояния ($x = 1, 2$ и 3 для синглета, дублета и триплета соответственно).

Взаимодействие с атомами серебра. Нами рассматривались три способа адсорбции молекулы O_2 на адсорбентах $Ag/NP\{100\}$ и $Ag/NP\{111\}$: молекулярная терминальная (с координацией O_2 к атому Ag через один атом O, см. AgO_2 -изомеры **1b²**, **1c²** и **1d²**, рис. 1), молекулярная мостиковая (с координацией O_2 к атомам серебра и церия, см. $AgOO\{Ce\}/NP\{111\}$ -**1a²** изомер, рис. 1) и диссоциативная (с распадом O_2 на отдельные атомы, см. $OAgO\{Ce\}/NP\{111\}$ -изомеры **1e²**, **1f²**). Здесь и далее при обозначении типа адсорбционного комплекса символ Ce в фигурных скобках указывает на расположение атома O или молекулы O_2 в

Рис. 2. Структура и энергии (в эВ) образования E_f и адсорбции $E_{ad}(O_2)$ комплексов O_2 с кластером Ag_3 на поверхности нанограни $\{100\}$ и $\{111\}$ частицы $Ce_{21}O_{42}$. Обозначения атомов см. в подписи к рис. 1. На эллиптических панелях приводятся энергии образования и структуры переходных состояний диссоциации адсорбированных молекул O_2

Рис. 3. Структура и энергии (в эВ) образования E_f и адсорбции $E_{ad}(O_2)$ комплексов O_2 с кластером Ag_4 на поверхности нанограний $\{100\}$ и $\{111\}$ частицы $Ce_{21}O_{42}$. Обозначения атомов см. в подписи к рис. 1. На эллиптических панелях приводятся энергии образования и структуры переходных состояний диссоциации адсорбированных молекул O_2

мостиковой позиции между атомами серебра и одним из атомов церия наночастицы. Согласно расчетным данным молекула O_2 не образует прочной связи с атомом серебра на наноповерхности $\{100\}$. Энергия $E_{ad}(O_2)$ для $AgO_2/NP\{100\}$ -изомеров **1b²** и **1c²** составляет менее 0.2 эВ. Однако адсорбция O_2 в терминальной моде на нанограни $\{111\}$ ($AgO_2/NP\{111\}$ -**1d²** изомер) рассчитана умеренно прочной, $E_{ad}(O_2) = 0.73$ эВ. Длины связи O-O в адсорбированной молекуле O_2 для AgO_2 -изомеров, 127-130 пм, на 3-6 пм больше, чем в свободной молекуле O_2 . Расстояния O-Ag (до атомов O_2) составляют ~233 пм. Энергия $E_{ad}(O_2)$ в комплексе **1d²** сопоставима с энергиями 0.45 и 0.67 эВ, полученными в GGA-PW91+3 – [12] и GGA-PW91+4 – расчетах для аналогичного комплекса на поверхности $CeO_2(111)$. Молекула O_2 оказывается прочно связанной в мостиковой моде в комплексе $AgOO\{Ce\}/NP\{111\}$ -**1a²** с $E_{ad}(O_2) = 1.29$ эВ. Данный комплекс с E_f , достигающей 2.51 эВ, наиболее стабильный изомер среди комплексов O_2 с Ag/NP . Расстояния O-Ag и O-Ce (до атомов O_2) в изомере **1a²** составляют 223 и 245 пм соответственно. Длина связи O-O во фрагменте O_2 в изомере **1a²** равняется 133 пм, что на 9 пм больше, чем в расчетах свободной молекулы. Из полученных данных следует, что при фиксации атомов серебра на поверхности наночастицы $Ce_{21}O_{42}$, главным образом на нанограниях $\{111\}$ происходит значительное увеличение вероятности захвата приходящей молекулы O_2 . Кроме того, при образовании комплекса **1a²** наблюдается заметная активация адсорбированной молекулы O_2 .

Мы рассмотрели возможность диссоциации молекулы O_2 в наиболее стабильном комплексе **1a**². Энергия E_f полученного при диссоциации комплекса $OAgO\{Ce\}/NP\{111\}$ -**1f**² (рис. 1) с атомами О в мостиковых Ag-O-Ce и Ag-O-Ag положениях оказывается на ~2 эВ меньше, чем для изомера **1a**². Конверсия изомера **1f**² в **1a**² требует преодоления барьера в ~0.4 эВ. В другой равновесной ДА-структуре, комплексе **1e**², один из атомов О находится в мостиковом Ag-O-Ce положении, а второй – связан с атомом О решетки NP с образованием новой ОО-группировки. Структура **1e**² менее стабильна, чем изомер **1a**² на 0.93 эВ. Конверсия структуры **1e**² в **1a**² требует энергии активации 0.84 эВ. Таким образом, ОО группировка в $AgOO\{Ce\}$ -комплексе **1a**² оказывается доминирующей активной формой поверхностного кислорода, полученного адсорбцией молекулы O_2 на адсорбенте Ag/NP. Подобные структуры образуются также и при адсорбции молекулы O_2 на тримерах и тетрамерах серебра, закрепленных на $Ce_{21}O_{42}$ (см. ниже).

Взаимодействие с тримерами и тетрамерами серебра. Нами определены равновесные структуры комплексов $O_2 \cdot Ag_3/NP$ (рис. 2) и $O_2 \cdot Ag_4/NP$ (рис. 3) с молекулой O_2 , адсорбированной в терминальной моде (Ag_3O_2 -изомеры **3g**⁴, **3k**⁴) или в мостиковой моде с координацией через оба атома О (Ag_4OO -изомеры **4g**³, **4h**³ и **4j**³; $Ag_nOO\{Ce\}$ -изомеры **3c**², **3e**², **3i**², **4d**³, **4i**³ и **4k**³). Также определены равновесные структуры, полученные ДА-адсорбцией молекулы O_2 с Ag-O-Ag локализацией обоих атомов кислорода (OAg_nO -изомеры **3f**², **3h**², **4c**¹, **4e**¹ и **4l**³) и структуры с одним из атомов О в Ag_n -O-Ce-мостиковой позиции ($OAg_nO\{Ce\}$ -изомеры **3a**², **3b**², **3d**², **3j**², **4a**¹, **4b**¹ и **4f**¹).

В Ag_3O_2 -комплексах длина О-О связи лишь на 2 пм больше, чем в свободной молекуле O_2 . Более значительные инкременты длин О-О связи в 6-10 пм найдены для Ag_4OO -, $Ag_3OO\{Ce\}$ - и $Ag_4OO\{Ce\}$ -изомеров. Кратчайшие расстояния О-Ag для $Ag_nOO\{Ce\}$ -изомеров достигают довольно больших величин, 272-298 пм ($n=3$) и 245-255 пм ($n=4$). Для остальных комплексов расстояния О-Ag составляют 223-238 пм. Более короткие связи О-Ag были получены для ДА-комплексов, 199-234 пм. Кратчайшие расстояния О-Ce в ДА-комплексах рассчитаны в интервале 198-210 пм.

Согласно полученным данным молекулярная адсорбция O_2 на $Ag_3/NP\{100\}$ приводит к образованию слабосвязанного Ag_3O_2 -изомера **3g**⁴ с $E_{ad}(O_2)=0.21$ эВ. Такой же небольшой величиной $E_{ad}(O_2)$ характеризуется и газофазный адсорбционный комплекс $Ag_3O_2^+$ [15]. Умеренно большая энергия $E_{ad}(O_2)=0.60$ эВ рассчитана для однотипного с **3g**⁴ изомера на поверхности нанограни {111}, комплекса **3k**⁴. Также умеренно большие значения $E_{ad}(O_2)$, 0.45 эВ (**3c**²) и 0.63 эВ (**3i**²) были рассчитаны для $Ag_3OO\{Ce\}$ -изомеров с кластером Ag_3 , стоящим перпендикулярно на {100} и {111} наногранях соответственно. Заметно более сильно связанной с $E_{ad}(O_2)=0.95$ эВ оказывается молекула O_2 в $Ag_3OO\{Ce\}$ -комплексе **3e**² с лежащим параллельно поверхности кластером Ag_3 . В целом адсорбция O_2 на Ag_3 -кластерах, закрепленных на поверхности {111} нанограни, приводит к образованию более прочно связанных комплексов в сравнении с аналогичными комплексами на поверхности нанограни {100}. Энергии E_f наиболее стабильных МА-комплексов $O_2 \cdot Ag_3/NP\{100\}$ и $O_2 \cdot Ag_3/NP\{111\}$ составляют 3.36 и 3.10 эВ соответственно. Представляет интерес сопоставление связывания молекулы O_2 на $Ag_3/NP\{111\}$ и на поверхностных комплексах $Ag_3/CeO_2(111)$. Энергии адсорбции $E_{ad}(O_2)$ для структур $Ag_3O_2/CeO_2(111)$ и $Ag_3OO/CeO_2(111)$ были рассчитаны равными 0.15 и 0.20 эВ соответственно, что близко к энергиям $E_{ad}(O_2)$ на кластерах Ag_3 , координированных на нанограни {100} частицы $Ce_{21}O_{42}$. Та-

ким образом, связывание молекулы O_2 на тримерах серебра критическим образом зависит от морфологии подложки оксида церия и оказывается заметно более сильным для комплексов на наногранях $\{111\}$ частицы $Ce_{21}O_{42}$.

Молекулярная адсорбция O_2 на тетрамерах серебра, приводящая к образованию Ag_4OO -и $Ag_4OO\{Ce\}$ -структур, характеризуется значительными адсорбционными энергиями $E_{ad}(O_2)$: 0.52 эВ для $Ag_4OO/NP\{100\}$ -**4g**³, 0.74 эВ для $Ag_4OO\{Ce\}/NP\{100\}$ -**4k**³, 0.99 эВ для $Ag_4OO\{Ce\}/NP\{100\}$ -**4d**³, 1.05 эВ для $Ag_4OO\{Ce\}/NP\{111\}$ -**4i**³, 1.06 эВ для $Ag_4OO/NP\{111\}$ -**4h**³, 1.15 эВ для $Ag_4OO/NP\{100\}$ -**4j**³ изомеров. Комплексы **4k**³ и **4j**³ содержат ромбический кластер Ag_4 . В остальных МА-комплексах кластер Ag_4 имеет тетраэдрическую структуру. Энергии E_f наиболее стабильных МА-комплексов $O_2 \cdot Ag_4/NP\{100\}$ и $O_2 \cdot Ag_4/NP\{111\}$ равны 3.85 и 3.05 эВ соответственно. Энергии $E_{ad}(O_2)$ в наиболее стабильных комплексах $O_2 \cdot Ag_4/NP\{100\}$ и $O_2 \cdot Ag_4/NP\{111\}$, 0.99 и 1.06 эВ соответственно рассчитаны значительно большими, чем в аналогичных энергетически предпочтительных комплексах тримера серебра (0.45 и 0.63 эВ). Аналогично структурам с тримерами серебра молекулярный O_2 в комплексах тетрамеров $O_2 \cdot Ag_4/Ce_{21}O_{42}$ связан более сильно на нанограни $\{111\}$, чем на поверхности $CeO_2(111)$, $E_b(O_2)=0.77$ эВ. Величины $E_{ad}(O_2)$ для МА-комплексов O_2 на газофазных кластерах Ag_3 и Ag_4 , рассчитанные в GGA-приближении, варьируются в интервалах 0.9-1.2 и 0.3-0.5 эВ соответственно [13, 16, 17]. В сравнении с комплексами свободных кластеров Ag_n комплексы $Ag_3OO\{Ce\}/NP$ оказываются связанными менее прочно, $E_{ad}(O_2)=0.45-0.95$ эВ, а комплексы $Ag_4OO\{Ce\}/NP$ более прочно, $E_{ad}(O_2)$, 0.74-1.05 эВ. Такое изменение относительных энергий связывания молекулы O_2 на кластерах Ag_3 и Ag_4 при переходе от свободных к закрепленным на поверхности частицам соответствует ожидаемому эффекту их частичного окисления. Однако связывание молекулярного O_2 с кластерами Ag_3 и Ag_4 , закрепленными на наночастице, оказывается заметно более сильным, чем ~ 0.2 и ~ 0.5 эВ для свободных комплексов $[Ag_3O_2]^+$ и $[Ag_4OO]^+$ соответственно [15, 16].

Ранее в МФП-расчетах [15] моделировалась молекулярная и диссоциативная адсорбция молекулы O_2 на кластерах Ag_3 и Ag_4 , привитых к гидроксильной поверхности SiO_2 замещением Н атомов силанольных групп (Ag_n , координированный к немостиковым кислородным центрам $\cdot O-Si\equiv$, NonBridging Oxygen – NBO). Кластеры Ag_n в данных системах, как и в комплексах Ag_n/NP , находятся в электронно-дефицитном состоянии. Связывание молекулы O_2 в комплексах Ag_3/NP определено является более сильным, чем на $Ag_3/SiO_2(NBO)$ – адсорбентах, для которых величина $E_{ad}(O_2)$ составила менее 0.1 эВ [15]. Напротив, величины $E_{ad}(O_2)$ для тетрамеров серебра сопоставимы: 1.01 эВ для комплекса $Ag_4OO/SiO_2(NBO)$ [15] и 1.06 эВ – для изомера $Ag_4OO/NP\{111\}$ -**4h**³.

Значительные энергии адсорбции $E_{ad}(O_2)$ (0.45-1.29 эВ), увеличенные на ~ 10 пм длины О-О связи и близкие к единице магнитные моменты адсорбированных молекул O_2 (0.82-0.86 μ_B) в структурах $AgOO\{Ce\}$, $Ag_3OO\{Ce\}$ и $Ag_4OO\{Ce\}$ с мостиковой координацией молекулы кислорода, свидетельствуют о том, что O_2 в данных комплексах стабилизируются в форме супероксидных групп O_2^- [15, 36, 45]. В частности, похожие характеристики были недавно рассчитаны для супероксидных групп, образующихся на содержащих Ce^{3+} -ионы наночастицах оксида церия [36]. Повышенная стабильность $Ag_nOO\{Ce\}$ -комплексов согласуется с установленной в экспериментах повышенной генерацией супероксидных групп при нанесении серебра на поверхность наноструктурированного оксида CeO_2 [11].

Диссоциативная адсорбция кислорода. В предыдущих МПФ-расчетах (с BP- и PBE-функционалами) моделировалась диссоциативная адсорбция молекулы O_2 на газофазных Ag_n , Ag_n^+ и на $Ag_n/SiO_2(NBO)$ адсорбентах с $n=3-4$ [13, 15]. Значения $E_{ad}(O_2)$ для ДА-комплексов свободных Ag_3 , Ag_4 и для $Ag_4/SiO_2(NBO)$ были рассчитаны равными ~ 0.4 , ~ 0.2 и ~ 1.2 эВ [13, 15] соответственно. Образование ДА-комплексов с катионами Ag_3^+ , Ag_4^+ и с $Ag_3/SiO_2(NBO)$ -адсорбентом оказывается термодинамически невыгодным [13, 15]. В настоящей работе энергия $E_{ad}(O_2)$ для ДА-комплекса $OAg_3O/NP\{100\}-3f^2$ была рассчитана равной 0.28 эВ, что немного меньше, чем для ДА-комплекса свободного кластера Ag_3 , и немного больше, чем для МА-комплекса $Ag_3O_2/NP\{100\}-3g^4$ (0.21 эВ). Значительно более сильное связывание молекулы O_2 ($E_{ad}(O_2)=0.64$ эВ) было найдено для комплекса $OAg_3O/NP\{111\}-3h^2$. Данное значение близко к энергии $E_{ad}(O_2)$ МА-изомеров $Ag_3O_2/NP\{111\}-3k^4$ (0.60 эВ) и $Ag_3OO\{Ce\}/NP\{111\}-3i^2$ (0.63 эВ). Низкоэнергетические МА-комплексы на $Ag_3/NP\{100\}$ и $Ag_3/NP\{111\}$ адсорбентах, а также ДА-комплексы $OAg_3O/NP\{100\}$ и $OAg_3O/NP\{111\}$ имеют близкие энергии E_f , 3.07-3.36 эВ. ДА-изомеры $OAg_3O\{Ce\}/NP\{111\}-3b^2$ и $OAg_3O\{Ce\}/NP\{100\}-3a^2$ с ориентацией плоскости Ag_3 треугольника параллельно поверхности грани характеризуются весьма большими энергиями $E_{ad}(O_2)$, равными 1.43 и 1.99 эВ соответственно. Последний из этих изомеров с $E_f=4.25$ эВ оказывается наиболее стабильным комплексом молекулы O_2 с Ag_3/NP . Таким образом, как молекулярная, так и диссоциативная адсорбция O_2 на Ag_3 , закрепленном на наногранях $\{100\}$ и $\{111\}$, приводит к образованию наиболее стабильных изомеров в тех случаях, когда формируются $Ag_3OO\{Ce\}$ - и $OAg_3O\{Ce\}$ -структуры, в которых атом кислорода адсорбата O_2 находится в контакте с атомами церия подложки.

Низкоэнергетические OAg_4O -комплексы на наногранях $\{100\}$ и $\{111\}$ представлены соответственно $4c^1$ - и $4e^1$ -изомерами с тетраэдрическим Ag_4 и $E_{ad}(O_2)$, составляющими 1.05 и 1.67 эВ, а также изомером $4f^3$ с ромбическим Ag_4 на нанограни $\{100\}$ с $E_{ad}(O_2)$, равной 1.02 эВ. $E_{ad}(O_2)$ для $4e^1$ больше, чем для $4c^1$, однако адсорбент $Ag_4/NP\{100\}$ более устойчив, чем $Ag_4/NP\{111\}$, и в итоге $4c^1$ -комплекс оказывается на 0.25 эВ более стабильным. Комплекс $4c^1$ также на 0.06 эВ более стабилен, чем наиболее стабильный $O_2 \cdot Ag_4/NP$ МА-комплекс. Величина $E_{ad}(O_2)$ для $4c^1$ и $4f^3$ оказывается немного меньшей, чем для комплекса $OAg_4O/SiO_2(NBO)$ [15]. $OAg_4O\{Ce\}$ -комплексы на грани $\{100\}$ представлены двумя изомерами: с фрагментом Ag_4 в виде тетраэдра (структура $4a^1$) и ромба (структура $4b^1$), а также изомером $4f^1$ с тетраэдрическим фрагментом Ag_4 на $NP\{111\}$. Изомеры с расположенными на поверхности $NP\{100\}$ $OAg_4O\{Ce\}$ -фрагментами с энергиями E_f , равными 4.44 и 4.35 эВ, оказываются стабильнее более чем на 0.7 эВ, чем комплекс $OAg_4O\{Ce\}/NP\{111\}-4f^1$. Энергии $E_{ad}(O_2)$ для изомеров $4a^1$ и $4b^1$ достигают 1.58 и 2.19 эВ соответственно. В целом полученные результаты по адсорбции кислорода на адсорбентах Ag_3/NP и Ag_4/NP указывают на предпочтительность ДА-комплексов с Ag-O-Ce-связями.

Образование стабильных $Ag_nOO\{Ce\}$ -групп на мономерах, тримерах и тетрамерах серебра, локализованных на наногранях $\{100\}$ и $\{111\}$, и даже более стабильных $OAg_nO\{Ce\}$ -структур находится в соответствии с данными экспериментов [6], указывающих на то, что присутствие поверхностных форм серебра на наноструктурированном оксиде CeO_2 приводит к образованию легко восстанавливаемых форм кислорода.

Ранее в расчетах МПФ [13] было установлено, что диссоциативная адсорбция O_2 на свободных частицах Ag_n начинает преобладать над молекулярной адсорбцией при $n > 5$.

Однако диссоциативная адсорбция была рассчитана предпочтительной уже для Ag_4 , привитого к поверхности оксида SiO_2 [15]. По данным наших расчетов, низкоэнергетические ДА-изомеры оказываются более стабильными, чем низкоэнергетические МА-изомеры на ~ 0.45 эВ для адсорбента $\text{Ag}_3/\text{NP}\{111\}$, на ~ 0.6 эВ для адсорбентов $\text{Ag}_4/\text{NP}\{100\}$ и $\text{Ag}_4/\text{NP}\{111\}$ и на ~ 0.9 эВ для $\text{Ag}_3/\text{NP}\{100\}$. Ранее в нашей работе [15] были выполнены расчеты энергии активации для диссоциации O_2 в Ag_3OO - и Ag_4OO -комплексах на поверхности SiO_2 . В настоящей работе рассчитаны барьеры диссоциации для низкоэнергетических $\text{Ag}_3\text{OO}\{\text{Ce}\}$ - и $\text{Ag}_4\text{OO}\{\text{Ce}\}$ -комплексов (структуры и энергии переходных состояний приведены на рис. 2 и 3). Полученные барьеры, 1.47-2.07 эВ, оказываются заметно меньшими, чем барьеры для диссоциации O_2 , координированной к $\text{Ag}_3/\text{SiO}_2(\text{NBO})$ и $\text{Ag}_4/\text{SiO}_2(\text{NBO})$ с тетраэдрическим Ag_4 , 3.28 и 2.67 эВ [15] соответственно. Тем не менее полученные для $\text{Ag}_n\text{OO}\{\text{Ce}\}$ -комплексов барьеры диссоциации свидетельствуют о низких скоростях реакций окисления, обусловленных диссоциацией O_2 . В условиях каталитического процесса, когда реакционные промоторы подвержены многократным окислительно-восстановительным преобразованиям, ожидаемые скорости реакций диссоциации O_2 должны быть слишком небольшими для обеспечения значимых концентраций продуктов диссоциативной адсорбции. Поэтому следует ожидать, что супероксидные группы будут оказываться доминирующей формой активированного кислорода для каждого из рассмотренных субстратов Ag_n/NP . Данное предположение, справедливое для предельно дисперсированных форм серебра, соответствует экспериментальным данным о быстром превращении Ag_2O покрытий на поверхности оксида CeO_2 в элементы фазы металлического серебра в ходе реакций каталитического дожигания сажи [3] и выводам [11] о том, что использование оксида CeO_2 с закрепленными на поверхности наноструктурированными частицами серебра приводит к повышению каталитической активности в реакциях окисления в связи с усиленным образованием супероксидных групп.

Как уже отмечалось, в экспериментах с катализаторами Ag/CeO_2 и в моделирующих их системах с хорошо определенной структурой поверхности поверхностные формы серебра были представлены комплексами изолированных атомов серебра [2, 3, 7] или же металлическими частицами, содержащими сотни агломерированных атомов [2-4, 6, 18, 21, 23]. Однако поверхностные комплексы кластеров серебра, содержащие только несколько атомов, также предположительно могут существовать в концентрации, зависящей от их относительной стабильности в сравнении с атомарными комплексами серебра. Согласно расчетным данным стабильность низкоэнергетических O_2 -комплексов с $\text{Ag}_n/\text{NP}\{100\}$ и $\text{Ag}_n/\text{NP}\{111\}$ понижается в ряду $\text{AgOO}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{111\} > \text{AgO}_2/\text{NP}\{100\} > \text{OAg}_3\text{O}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{100\} > \text{OAg}_4\text{O}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{100\} > \text{OAg}_3\text{O}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{111\} > \text{Ag}_3\text{OO}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{100\} > \text{Ag}_4\text{OO}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{100\} > \text{OAg}_4\text{O}/\text{NP}\{111\} > \text{Ag}_3\text{OO}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{111\} > \text{Ag}_4\text{OO}/\text{NP}\{111\}$. МА-комплексы O_2 , как на $\text{Ag}/\text{NP}\{111\}$, так и на $\text{Ag}/\text{NP}\{100\}$ – адсорбентах оказываются более стабильными, чем любой из O_2 адсорбционных комплексов на Ag_3/NP - и Ag_4/NP -адсорбентах. Образование наиболее низкоэнергетического адсорбционного комплекса O_2 с кластером серебра из $\text{AgOO}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{111\}$ -**1a**² описывается реакцией (3), протекающей с потреблением энергии 0.75 эВ:

Таким образом, данные о стабильности рассмотренных систем с атомами и небольшими кластерами серебра свидетельствуют о предпочтительности денуклеационных преобразований. В соответствии с выводами экспериментальных исследований [2, 7] наши данные доказывают то, что поверхностные комплексы изолированных ионов серебра могут быть, главным образом, ответственны за высокую каталитическую активность модифицированного добавлением серебра наноструктурированного оксида CeO_2 .

Заключение

Согласно результатам выполненных МФП-расчетов на поверхности модельной наночастицы $\text{Ce}_{21}\text{O}_{42}$ образуются устойчивые комплексы молекулярного кислорода с мономерами, тримерами и тетрамерами серебра с энергиями образования 1.6–4.4 эВ. Ионы церия наночастицы $\text{Ce}_{21}\text{O}_{42}$ вблизи фрагмента Ag_n оказываются активированными для энергетически предпочтительного взаимодействия с молекулой O_2 с образованием супероксидных $\text{Ag}_n\text{OO}\{\text{Ce}\}$ -структур. Энергии $E_{\text{ad}}(\text{O}_2)$ в таких структурах составляют 0.5–1.3 эВ. Связывание молекулы O_2 в наиболее низкоэнергетическом комплексе с $\text{Ag}/\text{NP}\{100\}$ -адсорбентом рассчитано слабым, ~0.2 эВ, а в комплексе O_2 с $\text{Ag}/\text{NP}\{111\}$ -адсорбентом – весьма сильным, ~1.3 эВ. Последний из этих двух комплексов оказывается более стабильным на 0.2 эВ. Диссоциация молекулы кислорода на атомарно-дисперсированных частицах серебра рассчитана невыгодной.

Образование супероксидных $\text{Ag}_3\text{OO}\{\text{Ce}\}$ - и $\text{Ag}_4\text{OO}\{\text{Ce}\}$ -структур на поверхности нанограни $\{100\}$ рассчитано более предпочтительным, чем на поверхности $\{111\}$ на ~0.3 эВ. Диссоциативная адсорбция O_2 на Ag_3/NP и Ag_4/NP оказывается более выгодной, чем молекулярная адсорбция. Энергетический эффект диссоциации O_2 составляет 0.5–0.9 эВ для комплексов Ag_3/NP и 0.6–1.1 эВ для комплексов Ag_4/NP . Барьеры активации диссоциации O_2 в $\text{Ag}_n\text{OO}\{\text{Ce}\}$ -комплексах с $n = 3, 4$ составляют 1.5–2.1 эВ, что свидетельствует о низких скоростях данных окислительных перегруппировок. Стабильность низкоэнергетических комплексов O_2 с $\text{Ag}_n/\text{NP}\{100\}$ и $\text{Ag}_n/\text{NP}\{111\}$ понижается в ряду $\text{AgOO}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{111\} > \text{AgO}_2/\text{NP}\{100\} > \text{OAg}_3\text{O}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{100\} > \text{OAg}_4\text{O}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{100\} > \text{OAg}_3\text{O}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{111\} > \text{Ag}_3\text{OO}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{100\} > \text{Ag}_4\text{OO}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{100\} > \text{OAg}_4\text{O}/\text{NP}\{111\} > \text{Ag}_3\text{OO}\{\text{Ce}\}/\text{NP}\{111\} > \text{Ag}_4\text{OO}/\text{NP}\{111\}$, свидетельствующем о предпочтительности денуклеационного тренда.

Благодарности

Работа финансово поддержана Комплексной программой фундаментальных исследований Сибирского отделения РАН, проект П.2П/V.44-12. КМН благодарит за финансовую поддержку Европейскую комиссию (FP7 грант ChipCAT № 310191) и Испанское министерство экономики (грант CTQ2015-64618-R, включая FEDER). Авторы благодарят Сибирский суперкомпьютерный центр (г. Новосибирск) и Центр коллективного пользования (г. Красноярск) за предоставленные вычислительные ресурсы.

Список литературы

1. Aneggi E., Llorca J., de Leitenburg C., Dolcetti G., Trovarelli A. Soot combustion over silver-supported catalysts. *Appl. Catal. B*. 2009. Vol. 91(1-2), P. 489–498.

2. Sarode P.R., Priolkar K.R., Bera P., Hegde M.S., Emura S., Kumashiro R. Study of local environment of Ag in Ag/CeO₂ catalyst by EXAFS. *Mater. Res. Bull.* 2002. Vol. 37(9), P. 1679–1690.
3. Shimizu K., Kawachi H., Satsuma A. Study of active sites and mechanism for soot oxidation by silver-loaded ceria catalyst. *Appl. Catal. B.* 2010. Vol. 96(1-2), P. 169–175.
4. Hu S., Wang Y., Wang W., Han Y., Fan Q., Feng X., Xu Q., Zhu J. Ag nanoparticles on reducible CeO₂(111) thin films: effect of thickness and stoichiometry of ceria. *J. Phys. Chem. C.* 2015. Vol. 119(7), P. 3579–3588.
5. Zhang X., Qu Z., Li X., Wen M., Quan X., Ma D., Wu J. Studies of silver species for low-temperature CO oxidation on Ag/SiO₂ catalysts. *Separ. Purific. Technol.* 2010. Vol. 72(3), P. 395–400.
6. Kundakovic L., Flytzani-Stephanopoulos M. Cu- and Ag-modified cerium oxide catalysts for methane oxidation. *J. Catal.* 1998. Vol. 179(1), P. 203–221.
7. Bera P., Patil K.C., Hegde M.S. NO reduction, CO and hydrocarbon oxidation over combustion synthesized Ag/CeO₂ catalyst. *Phys. Chem. Chem. Phys.* 2000. Vol. 2(16), P. 3715–3719.
8. Rocha T.C.R., Oestereich A., Demidov D.V., Hävecker M., Zafeirotas S., Weinberg G., Bukhtiyarov V.I., Knop-Gericke A., Schlögl R. The silver–oxygen system in catalysis: new insights by near ambient pressure X-ray photoelectron spectroscopy. *Phys. Chem. Chem. Phys.* 2012. Vol. 14(13), P. 4554–4564.
9. Kibis L.S., Stadnichenko A.I., Pajetnov E.M., Koscheev S.V., Zaykovskii V.I., Boronin A.I. The investigation of oxidized silver nanoparticles prepared by thermal evaporation and radio-frequency sputtering of metallic silver under oxygen. *Appl. Surf. Sci.* 2010. Vol. 257(2), P. 404–413.
10. Wang J., Liu M., Lin M. Oxygen reduction reactions in the SOFC cathode of Ag/CeO₂. *Solid State Ionics.* 2006. Vol. 177(9-10), P. 939–947.
11. Machida M., Murata Y., Kishikawa K., Zhang D., Ikeue K. On the reasons for high activity of CeO₂ catalyst for soot oxidation. *Chem. Mater.* 2008. Vol. 20(13), P. 4489–4494.
12. Preda G., Pacchioni G. Formation of oxygen active species in Ag-modified CeO₂ catalyst for soot oxidation: A DFT study. *Catal. Today.* 2011. Vol. 177(1), P. 31–38.
13. Klacar S., Hellman A., Panas I., Grönbeck H. Oxidation of small silver clusters: a density functional theory study. *J. Phys. Chem. C.* 2010. Vol. 114(29), P. 12610–12617.
14. Bruix A., Lykhach Y., Matolínová I., Neitzel A., Skála T., Tsud N., Vorokhta M., Stetsovych V., Ševčíková K., Mysliveček J., et al. Maximum noble-metal efficiency in catalytic materials: atomically dispersed surface platinum. *Angew. Chem. Int. Ed.* 2014. Vol. 53(39), P. 10525–10530.
15. Shor A.M., Laletina S.S., Ivanova Shor E.A., Nasluzov V.A., Bukhtiyarov V.I., Rösch N. Interaction of silica-supported small silver clusters with molecular oxygen. A computational study. *Surf. Sci.* 2014. Vol. 630, P. 265–272.
16. Zhou J., Li Z.-H., Wang W.-N., Fan K.-N. Density functional study of the interaction of molecular oxygen with small neutral and charged silver clusters. *Chem. Phys. Lett.* 2006. Vol. 421(4-6), P. 448–452.
17. Liao M.-S., Watts J.D., Huang M.-J. Theoretical comparative study of oxygen adsorption on neutral and anionic Ag_n and Au_n clusters (n = 2–25). *J. Phys. Chem. C.* 2014. Vol. 118(38), P. 21911–21927.
18. Luches P., Pagliuca F., Valeri S., Illas F., Preda G., Pacchioni G. Nature of Ag islands and nanoparticles on the CeO₂(111). *J. Phys. Chem. C.* 2012. Vol. 116(1), P. 1122–1132.

19. Krishna K., Bueno-López A., Makkee M., Moulijn J.A. Potential rare earth modified CeO₂ catalysts for soot oxidation. *Appl. Catal. B.* 2007. Vol. 75 (3-4), P. 189–200.
20. Carrettin S., Concepción P., Corma A., López Nieto J.M., Puentes V.F. Nanocrystalline CeO₂ increases the activity of Au for CO oxidation by two orders of magnitude. *Angew. Chem. Int. Ed.* 2004. Vol. 43(19), P. 2538–2540.
21. Farmer J.A., Campbell C.T. Ceria maintains smaller metal catalyst particles by strong metal-support bonding. *Science.* 2010. Vol. 329(5994), P. 933–936.
22. Chusuei C.C., Lai X., Luo K., Goodman D.W. Modeling heterogeneous catalysts: metal clusters on planar oxide supports. *Top. Catal.* 2001. Vol. 14(1-4), P. 71–83.
23. Benedetti F., Luches P., Spadaro M.C., Gasperi G., D'Addato S., Valeri S., Boscherini F. Structure and morphology of silver nanoparticles on the (111) surface of cerium oxide. *J. Phys. Chem. C.* 2015. Vol. 119(11), P. 6024–6032.
24. Chen L.-J., Tang Y., Cui L., Ouyang C., Shi S. Charge transfer and formation of Ce³⁺ upon adsorption of metal atom M (M = Cu, Ag, Au) on CeO₂ (100) surface. *J. Power Sources.* 2013. Vol. 234(1), P. 69–81.
25. Branda M.M., Hernández N.C., Sanz J.F., Illas F. Density functional theory study of the interaction of Cu, Ag, and Au atoms with the regular CeO₂(111) Surface. *J. Phys. Chem. C.* 2010. Vol. 114(4), P. 1934–1941.
26. Cui L., Tang Y., Zhang H., Hector L.G., Ouyang C., Shi S., Li H., Chen L. First-principles investigation of transition metal atom M (M = Cu, Ag, Au) adsorption on CeO₂(110). *Phys. Chem. Chem. Phys.* 2012. Vol. 14(6), P. 1923.
27. Vayssilov G.N., Migani A., Neyman K. Density functional modeling of the interactions of platinum clusters with CeO₂ nanoparticles of different size. *J. Phys. Chem. C.* 2011. Vol. 115(32), P. 16081–16086.
28. Castellani N.J., Branda M.M., Neyman K.M., Illas F. Density Functional Theory Study of the Adsorption of Au Atom on Cerium Oxide: Effect of Low-Coordinated Surface Sites. *J. Phys. Chem. C.* 2009. Vol. 113(12), P. 4948–4954.
29. Aleksandrov H.A., Neyman K.M., Vayssilov G.N. Structure and stability of reduced and oxidized mononuclear platinum species on nanostructured ceria from density functional modeling. *Phys. Chem. Chem. Phys.* 2015. Vol. 17, P. 14551–14560.
30. Shapovalov V., Metiu H. Catalysis by doped oxides: CO oxidation by Au_xCe_{1-x}O₂. *J. Catal.* 2007. Vol. 245(1), P. 205–214.
31. Xu J., Harmer J., Li G., Chapman T., Collier P., Longworth S., Tsang S.C. Size dependent oxygen buffering capacity of ceria nanocrystals. *Chem. Comm.* 2010. Vol. 46(11), P. 1887-1889.
32. Figueroba A., Kovács G., Bruix A., Neyman K.M. Towards stable single-atom catalysts: Strong binding of atomically dispersed transition metals on the surface of nanostructured ceria. *Catal. Sci. Technol.* 2016. Vol. 6, P. 6806-6813.
33. Bruix A., Neyman K.M. Modeling ceria-based nanomaterials for catalysis and related applications. *Catal. Lett.* 2016. Vol. 146, P. 2053-2080.
34. Migani A., Vayssilov G.N., Bromley S.T., Illas F., Neyman K.M. Greatly facilitated oxygen vacancy formation in ceria nanocrystallites. *Chem. Comm.* 2010. Vol. 46(32), P. 5936-5938.

35. Loschen C., Migani A., Bromley S.T., Illas F., Neyman K.M. Density functional studies of model cerium oxide nanoparticles. *Phys. Chem. Chem. Phys.* 2008. Vol. 10(37), P. 5730-5738.
36. Preda G., Migani A., Neyman K.M., Bromley S.T., Illas F., Pacchioni G. Formation of superoxide anions on ceria nanoparticles by interaction of molecular oxygen with Ce^{3+} sites. *J. Phys. Chem. C*. 2011. Vol. 115(13), P. 5817-5822.
37. Kresse G., Hafner J. Ab initio molecular dynamics for liquid metals. *Phys. Rev. B*. 1993. Vol. 47(1), P. 558-561.
38. Kresse G., Furthmüller J. Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set. *Phys. Rev. B*. 1996. Vol. 54(16), P. 11169-11186.
39. Blöchl P.E. Projector augmented-wave method. *Phys. Rev. B*. 1994. Vol. 50(24), P. 17953-17979.
40. Kresse G., Joubert D. From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmented-wave method. *Phys. Rev. B*. 1999. Vol. 59(3), P. 1758-1775.
41. Rohrbach A., Hafner J., Kresse G. Electronic correlation effects in transition-metal sulfides. *J. Phys.: Condens. Matter*. 2003. Vol. 15(6), P. 979-996.
42. Perdew J.P., Chevary J.A., Vosko S.H., Jackson K.A., Pederson M.R., Singh D.J., Fiolhais C. Atoms, molecules, solids, and surfaces: Applications of the generalized gradient approximation for exchange and correlation. *Phys. Rev. B*. 1992. Vol. 46(11), P. 6671-6687; Erratum. *Phys. Rev. B*. 1993. Vol. 48(7), P. 4978.
43. Monkhorst H.J., Pack J.D. Special points for Brillouin-zone integrations. *Phys. Rev. B*. 1976. Vol. 13(12), P. 5188-5192.
44. Chaffey-Millar H., Nikodem A., Matveev A.V., Krüger S., Rösch N. Improving upon string methods for TS discovery. *J. Chem. Theor. Comput.* 2012. Vol. 8(2), P. 777-786.
45. Zhao Y., Teng B.-T., Wen X.-D., Zhao Y., Chen Q.-P., Zhao L.-H., Luo M.-F. Superoxide and peroxide species on $\text{CeO}_2(111)$, and their oxidation roles. *J. Phys. Chem. C*. 2012. Vol. 116(30), P. 15986-15991.