Рис. 1. Влияние содержания целлюлозных волокон и ПВА на среднюю плотность, прочность при сжатии и коэффициент теплопроводности ТКМ

Анализ графиков показал, что на изменчивость физико-механических свойств ТКМ наиболее сильно влияет содержание целлюлозных волокон. С повышением содержания целлюлозных волокон средняя плотность, прочность при сжатии и коэффициент теплопроводности снижаются, а со снижением содержания волокон эффект получается противоположный. Это связано, с тем фактом, что со снижением концентрации целлюлозы, в материале увеличивается содержание гипсовой матрицы, которая в свою очередь является основным компонентом обеспечивающий прочностные характеристики ТКМ. Установлено положительное влияние целлюлозных волокон на коэффициент теплопроводности. Вследствие низкого удельного веса и полый структуры волокон [2], теплопроводность ТКМ снижается прямо пропорционально их объемному содержанию.

Список литературы:

1. Дворкин Л.И. Строительные материалы из отходов промышленности / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. Ростов н/Д: Феникс, 2006. с. 264.
2. Ванчаков М.В. Технология и оборудование для переработки макулатуры / М.В. Ванчаков, А.В. Кулешов, Г.Н. Коновалова. СПбГТУРП. СПб., 2011. с. 99.

Композиционные материалы для гидротехнического строительства

**Федюк Р.С., к.т.н., Пезин Д.Н., соискатель, Тимохин Р.А., студент,
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток
E-mail: roman44@yandex.ru**

**Научный руководитель:
д.т.н., профессор Лесовик В.С.**

На IV Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» (2017 г.) Президент РФ В.В. Путин подчеркнул приоритетное развитие Арктического региона для нашей страны.

Значительная часть шельфа России располагается в холодных арктических и дальневосточных морях, которые характеризуются суровыми климатическими условиями и наличием дрейфующего ледяного покрова. В этих условиях основным фактором, влияющим на надежность морских ледостойких платформ (МЛП), является ледовый режим акватории в районе строительства и, как следствие, ледовые нагрузки и воздействия на сооружение. Одним из таких воздействий в акваториях с динамичным режимом дрейфа ледяного покрова является истирающее воздействие льда (абразия) [1].

При движении ледяных образований относительно сооружения происходит эрозия поверхности и абразивное разрушение материала корпуса. Причина разрушения поверхности железобетонных конструкций от абразивного воздействия ледяных образований связана с возникновением значительных пульсирующих давлений в зоне контакта бетона с дрейфующим ледяным покровом.

В этом случае кристаллы льда являются хорошим абразивом, что способствует постепенному уменьшению сечения сооружения. Вследствие высоких контактных давлений происходит разрушение цементного камня, что приводит к увеличению пористости, потере заполнителя и уменьшению прочности бетона, а действие окружающей среды, обусловленное циклами замораживания-оттаивания, способствует постепенному ослаблению вяжущих и заполнителей поверхностного слоя и приводит к его разрушению [1].

Еще в начале 20 века было доказано, что главные компоненты цементного камня в бетоне, такие как гидросиликаты, гидроалюминаты, гидроалюмоферриты и гидроксид кальция, могут существовать в твердой фазе в равновесии с жидкой только при условии ее насыщения или пересыщения относительно ионов Ca^{2+} . Следовательно, длительное хранение пресной воды в железобетонных резервуарах обязательно приведет к выщелачиванию ионов кальция и последующему разложению кристаллогидратов цементного камня, то есть к коррозии бетона первого вида. Однако, стадийность разложения компонентов цементного камня и степень утраты им защитных свойств по отношению к арматуре изучены недостаточно. В частности, коррозионные процессы в бетоне и арматуре различаются: в надводной (коррозия карбонизации) и подводной (коррозия выщелачивания) частях резервуаров (рис. 1) [2-3].

Возрастающие масштабы работ, обусловленные необходимостью ремонта и восстановления железобетонных конструкций (ЖБК), продиктованы ограничениями сроков службы данных конструкций вследствие ограниченной стойкости стальной арматуры к агрессивным средам. Необходимо принять во внимание, что данную проблему усугубляет низкая ремонтпригодность железобетона в случае развития коррозионных процессов в арматуре конструкций. В связи с этим возникает необходимость обеспечения требуемых сроков службы армированных бетонных конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред. Прежде всего, усугубляют и ускоряют этот негативный процесс следующие факторы: водопроницаемость бетона, воздействие на конструкцию нерасчетных нагрузок, выщелачивание отдельных компонентов цементного камня, накопление и кристаллизация солей, проникновение в бетон агрессивных газов и солей, склонность к карбонизации и т.д. Лучшей стойкостью к воздействию агрессивной внешней среды, в том числе морского воздуха в условиях 100% влажности и агрессивной щелочной среде бетона, обладает базальтопластиковая арматура. В то же время, в ходе экспериментальных исследований отмечена высокая деформативность конструкций,

армированных базальтопластиковой арматурой. Прогибы и ширина раскрытия трещин у данных конструкций превысила аналогичные значения для образцов близнецов со стальной арматурой в 4-8 раз. [4-5].

Рис. 1. Зона 1 – воздействие углекислого газа воздуха, сопровождающееся карбонизацией бетона – в надводной части; зона 2 – воздействие на бетон чистой воды, вызывающее коррозию выщелачивания – в подводной части: зона 2' – зона «переменного горизонта»; зона 2'' – зона постоянного нахождения конструкций под водой

Для гидротехнических сооружений характерно биологическое повреждение различными микроорганизмами [6-7]. Однако, те разрушительные микроорганизмы, которые обитают в Черном море, в условиях отрицательных температур Арктики не представляют угрозы.

Таким образом, из негативных воздействий на специальные гидротехнические сооружения в условиях Арктики, выделяются ледовая абразия и коррозия (карбонизация и выщелачивание).

В частности, коррозия стальной арматуры является одной из основных причин структурных разрушений железобетона [7]. Совокупное увеличение концентрации свободных ионов хлорида и снижение pH в поровом растворе (например, в результате карбонизации в связывающей матрице), особенно на границе между стальным арматурным стержнем и цементной матрицей, являются критическими условиями, приводящими к инициированию коррозии стали. Шлакобетоны, полученные путем химической реакции между гранулированным доменным шлаком и щелочным раствором, часто проявляют низкую проницаемость для хлоридов по сравнению с бетонами на портландцементе. Это частично объясняется уменьшенной капиллярностью, идентифицированной в этих материалах, а высокая концентрация свободных ионов (включая Na^+ и OH^-), присутствующих в поровом растворе, может также генерировать осмотический градиент для противодействия миграции хлора. Потенциально высокая связывающая способность хлоридов в шлакопортландцементе, постулированная в некоторых исследованиях, может также способствовать более высокой стойкости к проникновению хлоридов, и это основной вопрос, который был рассмотрен в [8]. Выявлено, что сохранение хлоридов в продуктах реакции щелочной активации путем химического связывания приведет к задержке ионного переноса хлоридов через бетон, тем самым снижая скорость миграции хлорида.

Можно ожидать, что хлоридная способность связывания шлаковых вяжущих в значительной степени зависит от способности связывания отдельных фаз хлорида, образующихся в этих системах (например, двуслойных фазах и (Al, Na) -замещенный гидрат силиката кальция (C-(N)-ASH), тип и относительные концентрации которых

определяются химией как шлака, так и щелочного активатора. Однако в литературе не представлено никаких доказательств влияния различных фаз, присутствующих в шлакопортландцементе на связывание хлорида. Понимание ионной связывающей способности хлоридов каждой отдельной фазы, образующейся в цементных матрицах, имеет решающее значение для определения скорости переноса хлорида и, следовательно, для правильного прогнозирования долгосрочных характеристик бетонов на основе этих цемента

Чтобы обеспечить прогнозирование проникновения хлоридов и, таким образом, повысить долговечность бетонов на основе щелочно-активированного шлакового цемента, необходимо понимать ионные взаимодействия, происходящие между хлоридами, карбонатами и отдельными твердыми фазами, которые составляют шлакобетон. В [8] основное внимание уделялось двухслойным двойным гидроксидам, представляющим собой те, которые обычно идентифицируются как продукты реакции в шлакобетоне: фаза гидроталькита Mg-Al и структура AFm (стратлингенит) в имитируемых порах шлакобетона. Поверхностная адсорбция и межслойный ионообмен хлоридов происходили в обеих фазах двухслойных двойных гидроксидов; однако поглощение хлора в структурах гидроталькитовой группы регулируется поверхностной адсорбцией, в то время как стратлингенит показывает образование гидрокальмитоподобной фазы и ионного обмена. Как для кальциевых, так и для Mg-Al двухслойных двойных гидроксидов наблюдалось снижение концентрации хлорида в растворах с повышенными отношениями $[\text{CO}_3^{2-}] / [\text{OH}^-]$, что связано с образованием карбонатосодержащего гидроталькита и разложением фаз AFm соответственно.

В [9-10] исследованы механическая прочность, водо- и хлоридная проницаемость щелочно-активированного шлакового раствора и бетонов с замещением частичной зольной золы. Объем проницаемых пустот и испытание на сорбцию показывают, что щелочно-активированные материалы демонстрируют более высокое поглощение воды, чем образцы на основе портландцемента, а увеличение содержания золы уноса приводит к снижению механической прочности и увеличению водопоглощения. Напротив, испытание на проницаемость хлоридов стандартным ускоренным методом показывает, что диффузия хлорида в щелочно-активированных связующих материалах намного меньше, чем в вяжущих на основе портландцемента. Это расхождение между измеренным водопоглощением и проницаемостью хлоридов в щелочно-активированных образцах объясняется в значительной степени обусловленным заданной стандартной предварительной обработкой (сушкой) образцов перед анализом поглощения воды из-за разницы в водных средах в зависимости от отношения шлака / летучей золы. Сушка, вероятно, будет вызывать высушивание и последующее микротрещинообразование связующих гелей на основе шлака, в то время как в геле геополимера летучей золы меньше нарушений. Химия связующих гелей в этих щелочно-активированных системах значительно контролирует массовый и ионный перенос в хлоридсодержащих средах [11-13]. Хотя по этим стандартам была измерена более высокая пористость, более плотный гидрат Al-замещенного силиката кальция (C-A-S-H) способствует более высокой механической прочности и долговечности при воздействии хлоридов. Включение летучей золы способствует образованию более пористых гелей типа алюмосиликата натрия (N-A-S-H), что снижает устойчивость к переносу влаги.

Таким образом, можно сделать вывод, что шлакобетоны являются перспективными конструкционными материалами, которые помимо высоких потребительских свойств

могут обеспечить низкую себестоимость за счет применения отходов производства (и по той же причине быть экологически привлекательными).

Список литературы:

1. Уварова Т.Э. Истирающее воздействие дрейфующего ледяного покрова на морские гидротехнические сооружения. – автореф. дисс. ... д.т.н. 05.23.07. – Владивосток, 2015. - 35 с.
2. Лепескин Н.А., Образцов В.В., Федюк Р.С. Исследование проницаемости мелкозернистого бетона на композиционном вяжущем // В сборнике: Интеллектуальные строительные композиты для зеленого строительства: Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РААСН, доктора технических наук, профессора Валерия Станиславовича Лесовика. 2016. С. 141-146.
3. Анваров Б.Р. Оценка долговечности железобетона в емкостных сооружениях водоснабжения: дис. ... канд. техн. наук: 05.23.05 / Анваров Булат Рамильевич. – Казань, 2016. – 173 с.
4. Уманский А.М. Совершенствование методов расчета конструкций морских гидротехнических сооружений из композитбетона с использованием базальтопластиковой арматуры. – автореф. дисс. ... к.т.н. 05.23.07. – Владивосток, 2017. - 22 с.
5. Лесовик В.С., Федюк Р.С. Теоретические предпосылки создания композитов повышенной непроницаемости // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2016. № 1 (47). С. 65-72.
6. Лесовик В.С., Урханова Л.А., Федюк Р.С. Вопросы повышения непроницаемости фибробетона на композиционном вяжущем // Вестник ВСГУТУ. 2016. № 1. С. 5-10.
7. Ерофеев В.Т. Биологическая и климатическая стойкость полимерных композитов / В.Т.Ерофеев, В.Ф.Смирнов, А.В.Лазарев, А.Д.Богатов, С.В.Казначеев, А.И.Родин, О.Н.Смирнова, И.В.Смирнов // Academia. Архитектураистроительство. №1, 2017. - С. 112-119.
8. Wu, W., Zhang, W., Ma, G. Optimum content of copper slag as a fine aggregate in high strength concrete (2010) Materials and Design, 31 (6), pp. 2878-2883.
9. Смоляков А.К., Федюк Р.С. Исследование влажностного режима Приморского края с позиции влияния на строительные конструкции // В сборнике: Безопасность строительного фонда России. Проблемы и решения Материалы Международных академических чтений. Курский государственный университет. 2015. С. 103-108.
10. Xinyuan Kea, Susan A. Bernal, John L. Provis. Uptake of chloride and carbonate by Mg-Al and Ca-Al layered double hydroxides in simulated pore solutions of alkali-activated slag cement. Cement and Concrete Research. Volume 100, October 2017, Pages 1–13.
11. Fediuk R.S., Khramov D.A. Physical equipment spectroscopic study of coal ash // Современное строительство и архитектура. 2016. № 1 (01). С. 57-60.
12. Федюк Р.С. Проектирование цементных композитов повышенной непроницаемости // Вестник МГСУ. 2016. № 5. С. 72-81.
13. Fediuk R.S., Yushin A.M. The use of fly ash the thermal power plants in the construction // В сборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 21st International Conference for Students and Young Scientists. 2015.