Разработанная технологическая схема водоподготовки в случае адаптации под конкретные показатели качества воды, может иметь значительные перспективы практического применения.

Список литературы:

1. Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. – М.: Изд-во АН СССР, 1957.
2. Гемпел К.А. Справочник по редким металлам. Пер. с англ. - М.: Мир, 1965. - 946 с.
3. Остроушко Ю.И. Литий, его химия и технология / Ю.И. Остроушко, П.И. Бучихин, В.В. Алексеева, Т.Ф. Набойщикова, Г.А. Ковда, С.А. Шелкова, Р.Н. Алексеева, М.А. Маковецкая. - М.: Атомиздат, 1960. - 200 с.
4. Заявка на изобретение №2016149006, 13.12.2016 г. Способ очистки воды хозяйственно-питьевого назначения от соединений лития // Федорова С.В.
5. Федорова С.В., Крыжановский А.Н. Удаление лития из подземных вод ионообменным методом // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. №2. С. 47-52.

Основные положения восстановительной наплавки гребных валов

Федотов А.Е., студент,

Северо-Восточный федеральный университет,

г.Якутск

E-mail: alesha.fedotov.96@mail.ru

Научный руководитель:

к.т.н., доцент Михайлов В.Е.

Гребной вал предназначен для крепления гребного винта. Изготавливается из углеродистой или легированной стали. Износ, коррозионные и усталостные процессы, возникающие при работе вала приводят к серьезным повреждениям поверхностей валов, которые невозможно устранить зачисткой или местной выборкой металла в допустимых пределах. Процентное соотношение видов повреждений следующие: значительный износ или коррозия облицовки или валов 48%; коррозия вала с трещинами 11,75%; трещины 40,25%.

На основе наблюдения за процессом восстановительной наплавки валов на техучастке ФГУ «Администрация Ленского бассейна» мной описаны основные положения восстановительной наплавки валов.

Для восстановления геометрических размеров гребных валов рекомендуется использовать порошковую проволоку ПП-Нп-07Х12Н3М2Г2С (ПП-АН163). Наплавка этой проволокой выполняется под флюсом АН-26П. Для гребных валов диаметром до 150 мм, по согласованию с заказчиком, допускается использование проволок Св-08А, Нп-30ХГСА. Для наплавки этими проволоками используются флюсы АН-348А или ОСЦ-45.

Если к наплавленным слоям предъявляются требования по коррозионной стойкости, то для восстановления гребных валов необходимо использовать

электродные проволоки марок Св-04Х19Н11М3, Св-08Х20Н9Г7Т, Св-07Х25Н13 или аналогичные по составу электродные ленты марок 04Х19Н11М3 и 07Х25Н13. Наплавку этими материалами необходимо производить под флюсами АН-90 или 48-ОФ-10.

Наплавку гребных валов проволоками сплошного сечения Св-04Х19Н11М3, Св-08Х20Н9Г7Т, Св-07Х25Н13 диаметром $\leq 1,6$ мм можно вести в смеси защитных газов 18 % CO_2 +82 % Ar.

Наплавленные валы в обязательном порядке подвергаются ультразвуковой и цветной дефектоскопии. При ремонте дефектов в слое, наплавленном порошковой проволокой ПП-Нп-07Х12Н3М2Г2С, производится проточка и повторная наплавка той же проволокой. Для заварки единичных дефектов в слое, наплавленном проволоками Св-08А, Нп-30ХГСА, допускается использовать электроды УОНИ-13/45.

Поверхность вала под наплавку должна быть проточена до чистого металла и не должна иметь следов выработок, коррозионных разрушений, наклепанных мест, забоин, задиров, трещин, расслоений, неметаллических включений, жировых загрязнений. Загрязненная поверхность вала, подлежащая наплавке, обезжиривается уайт-спиритом, ацетоном или другим растворителем, не содержащим масел.

В начале и конце проточки необходимо выполнить плавный переход от проточенного участка к остальному участку вала под углом 20...30° к образующей вала либо с галтелью радиусом 5 мм с последующей зачисткой прилегающих поверхностей на 20...25 мм до чистого металла.

После проточки вала под наплавку производится магнитная или цветная дефектоскопия участка гребного вала, подлежащего наплавке, а также зоны шириной 20 мм, прилегающей к этому участку. Дефекты в виде трещин на обработанной под наплавку поверхности не допускаются.

Как правило, технология восстановления гребных судовых валов включает наплавку высокопрочного подслоя с последующей наплавкой тонкого коррозионностойкого слоя. При восстановлении участков гребного вала с коррозионными разрушениями под облицовками, наплавка выполняется без применения высоколегированных хромоникелевых материалов, то есть с использованием материала подслоя.

В большинстве случаев, толщина коррозионностойкого слоя на гребных валах не превышает 3 мм. Ограниченность толщины коррозионностойкого слоя вызвана снижением эффективности окончательных упрочняющих обработок при больших толщинах наплавленного металла, а также необходимостью экономного расходования дорогостоящих электродных материалов из хромоникелевых сталей.

Для наплавки гребных валов используются установки типа УМН-10 или специализированные установки, переоборудованные из токарно-винторезных станков, с плавным регулированием скорости вращения вала и зависимым перемещением электрода вдоль образующей вала и оборудованные наплавочными головками, обеспечивающими наплавку двумя способами – электродной проволокой и лентой. Установка должна обеспечивать синхронное вращение гребного вала и перемещение вдоль его образующей наплавочной головки. Установки комплектуются источниками питания типа ВДУ-1201 или другими, обеспечивающими необходимые режимы наплавки. Наплавка производится на постоянном токе обратной полярности.

Гребные валы из углеродистых сталей 30 и 35 диаметром ≥ 150 мм перед наплавкой в зоне начала наплавки на длине 150...200 мм подогреваются до температуры 250°C. Подогрев вала газопламенной горелкой производится при вращении вала. Валы, изготовленные из стали 25, подогревать не требуется, также без подогрева производится наплавка валов диаметром менее 100 мм из сталей 30 и 35.

Для наплавки подслоя рекомендуют использовать порошковую проволоку марки ПП-Нп-07Х12Н3М2Г2С (ПП-АН163), обеспечивающую получение наплавленного металла, обладающего высокой сопротивляемостью распространению усталостных трещин. Для валов малых диаметров (<150 мм) рекомендуется применять порошковую проволоку диаметром 2,0 мм. Для валов больших диаметров необходимо использовать порошковую проволоку диаметром 2,4 мм.

Для примера в табл. 1 приведены режимы наплавки гребных валов порошковой проволокой ПП-Нп-07Х12Н3М2Г2С и сплошными проволоками Св-08А и Нп-30ХГСА.

По завершению процесса наплавки подслоя производится осмотр наплавленной поверхности, выявление и удаление дефектов наплавки. Наплавленный металл не должен иметь трещин. В поверхностных слоях наплавленного металла допускается не более 2-3 мелких шлаковых включений либо пор размером не более 1,5 мм на 10 см² зачищенной шлифованием поверхности детали. При соблюдении оптимальных режимов наплавки, поверхность наплавленного металла имеет лишь небольшую волнистость, поэтому проточка после наплавки подслоя для последующей наплавки коррозионностойкого слоя, как правило, не требуется.

Таблица 1

Режимы наплавки проволоками ПП-Нп-07Х12Н3М2Г2С, Св-08А и Нп-30ХГСА

Диаметр вала, мм	Диаметр электродной проволоки, мм	Сварочный ток, А	Напряжение дуги, В	Скорость наплавки, см/с
Порошковая проволока ПП-Нп-07Х12Н3М2Г2С				
80-120	2,0	140-200	27-29	0,5-0,8
120-250	2,2	160-240	28-30	0,5-0,8
250-450	2,4	180-280	28-30	0,5-0,8
Сплошная проволока Св-08А, Нп-30ХГСА				
80-120	1,6	160-180	28-30	0,45-0,5
120-200	1,6	180-200	30-32	0,5-0,6
200-250	1,6	200-220	30-32	0,6-0,7
250-300	1,6	220-240	30-32	0,6-0,7
300-350	1,6	240-260	30-32	0,7-0,8
340-450	1,6	260-280	30-32	0,7-0,8

Для наплавки коррозионностойкого слоя применяют электродные проволоки марок Св-04Х19Н11М3, Св-07Х25Н13 и Св-08Х20Н9Г7Т диаметром 1,2-2,0 мм и флюс АН-90. Допускается применение наплавки коррозионностойкого слоя в защитных газах. Перед наплавкой коррозионностойкого слоя поверхность наплавленного подслоя подвергается очистке щетками либо шарошками для удаления остатков шлаковой корки. Перед наплавкой коррозионностойкого слоя предварительный подогрев не производится.

На рис. 1. приведена одна из возможных схем ремонтной наплавки гребного вала с заменой бронзовой втулки. В этом случае общая толщина наплавленного слоя должна быть равна толщине бронзовой облицовки.

Рис. 1. Конструктивный вариант ремонтной наплавки гребного вала с заменой бронзовой облицовки: 1 - гребной вал; 2 - подслой, наплавленный порошковой проволокой ПП-Нп-07Х12НЗМ2Г2С; 3 – коррозионностойкий слой, наплавленный высоколегированной электродной проволокой или лентой

После механической обработки вал подвергается внешнему осмотру, измерению, цветной и ультразвуковой дефектоскопии с целью выявления недопустимых дефектов, подлежащих устранению. Если гребной вал подвергается последующему упрочнению, то делается предварительная механическая обработка с небольшим плюсовым допуском, зависящим от используемого метода упрочнения. Окончательная механическая обработка и шлифовка производится после операции упрочнения наплавленного вала.

Упрочняющая ультразвуковая ударная обработка или обкатка роликами наплавленных поверхностей выполняется с целью повышения усталостной долговечности наплавленных гребных валов.

Упрочнению ультразвуковой ударной обработкой и обкаткой роликами подвергаются валы, наплавленные хромоникелевой сталью поверх подслоя из стали 07Х12НЗМ2Г2С, а также валы, наплавленные перлитной сталью. Гребные валы, наплавленные только порошковой проволокой ПП-Нп-07Х12НЗМ2Г2С, допускаются к эксплуатации без упрочнения, так как предел выносливости металла, наплавленного этой проволокой находится на уровне основного металла. Перед упрочнением наплавленные участки должны быть обработаны с шероховатостью $R_z = 2,0 \dots 2,5$ мкм.

Метод ультразвуковой ударной обработки (УУО) основан на принципе нанесения иглами-ударниками концентрированных ударов по обрабатываемой поверхности с ультразвуковой частотой. Эффект упрочнения достигается за счет наклепа, образования в поверхностных слоях значительных сжимающих напряжений, повышения плотности дислокаций в поверхностном слое наплавленного металла и перераспределения остаточных напряжений у границы сплавления наплавленного металла с основным, где наиболее вероятно образование наплавочных дефектов и наблюдается значительный градиент остаточных напряжений.

Магнитно-стрикционный преобразователь закрепляется на суппорте токарного станка, а процесс упрочнения производится по винтовой траектории при включенной подаче перемещения суппорта и вращении наплавленного вала на станке.

Обкатка наплавленных поверхностей гребных валов осуществляется гидравлическим двухроликовым или трехроликовым приспособлением также на токарном станке. Усилие обкатки устанавливают в зависимости от толщины наплавленного слоя и состава наплавленного металла.

После упрочнения ультразвуковой ударной обработкой или обкаткой роликами наплавленный металл должен иметь твердость в пределах 240...320 НВ.

Опыт показывает, что применение описанной технологии ремонта судовых гребных валов обеспечивает их долговечность на уровне новых.

Строительные материалы для войсковой фортификации

*Федюк Р.С., к.т.н.,
Смоляков А.К., студент,
Тимохин Р.А., студент,
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток
E-mail: roman44@yandex.ru*

*Научный руководитель:
д.т.н., профессор Лесовик В.С.*

В современных политических реалиях, поддержание обороноспособности является необходимой задачей. Современные фортификационные сооружения должны удовлетворять требованиям по различным видам защиты (рис. 1).

Рассмотрим исторический аспект развития фортификационных сооружений (опыт Первой и Второй мировых войн). По степени защиты казематированные фортификационные сооружения (огневые, наблюдательные и командные пункты, убежища) разделяются на:

- 1) легкие, обеспечивающие от пуль и осколков;
- 2) усиленные — от поражения снарядом 125-мм гаубицы;
- 3) тяжелые, рассчитанные против прямого попадания снаряда 155-мм гаубицы или 50-кг авиабомбы;
- 4) мощные, обеспечивающие защиту при прямом попадании снарядов калибра выше 155 мм и авиабомбы весом 100 кг [1, стр. 25].

Толщина монолитных железобетонных стен и потолков зависела от оружия, от которого предполагалось защищаться (в основном артиллерия), для проектирования этих сооружений развивалась отдельная наука [2, стр. 142]. Расчёт составных частей проводился по эмпирическим формулам и сильно зависел от принимаемых условий (скорость, угол падения, форма бомб и снарядов и условия их взрыва; качество и армировка бетона, запас прочности и др.), а потому результаты у разных школ могли отличаться.