Арктический вектор геологических исследований Arctic vector of geological research

УДК 548.736.6

DOI: 10.19110/geov.2021.1.2

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ИНДИКАТОРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО НОВОГО МИНЕРАЛА — Na-ДОМИНАНТНОГО В M2-ПОЗИЦИИ АНАЛОГА ЭВДИАЛИТА (ПЕРВАЯ НАХОДКА В ХИБИНАХ)

Р. К. Расцветаева¹, Н. В. Чуканов^{2, 3}, Д. В. Лисицин⁴, К. В. Ван⁵, К. А. Викторова¹¹Институт кристаллографии им. А. В. Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва
rast@crys.ras.ru²Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка³Геологический факультет Московского государственного университета, Москва⁴Музей «Самоцветы» Федерального агентства по недропользованию, Москва⁵Институт экспериментальной минералогии РАН, Черноголовка

Методами электронно-зондового микроанализа, рентгеноструктурного анализа и ИК-спектроскопии исследован потенциально новый минерал — M^2Na -доминантный аналог эвдиалита из Хибинского щелочного массива. Кристаллическая структура уточнена до итогового фактора расходимости $R = 5.7\%$ в анизотропном приближении атомных смещений с использованием 2577 независимых рефлексов с $F > 3\sigma(F)$. Параметры элементарной тригональной ячейки: $a = 14.277(1)$, $c = 30.400(1)$ Å, $V = 5328.7(1)$ Å³, пространственная группа $R\bar{3}m$. Идеализированная формула минерала ($Z = 3$): $Na_{14}Ca_6Zr_3[Na_2(Fe,Mn)][Si_{26}O_{72}](OH)_2(H_2O_{1.0}Cl_{0.6}S^{2-}_{0.5})(OH,H_2O)_{2.5}$. Дан сравнительный анализ кристаллохимических особенностей образцов M^2Na -аналога эвдиалита из Хибино-Ловозерского щелочного комплекса и массива Илимаусак (Гренландия). Обсуждается механизм блочного изоморфизма с замещением $IVFe^{2+}$ на $VIINa$ в $M2$ -микрообласти.

Ключевые слова: минерал, группа эвдиалита, кристаллическая структура, ИК-спектроскопия, изоморфизм, ключевая позиция $M2$, Хибинский щелочной комплекс.

FIRST FIND OF A POTENTIALLY NEW MINERAL, Na-DOMINANT AT M2-SITE EUDIALYTE ANALOGUE: CRYSTAL STRUCTURE AND SIGNIFICANCE AS A MARKER OF ULTRAAGPAITIC ENVIRONMENT

R. K. Rastsvetaeva¹, N. V. Chukanov^{2, 3}, D. V. Lisitsin⁴, K. V. Van⁵, K. A. Viktorova¹¹Shubnikov Institute of Crystallography FSRC «Crystallography and Photonics» RAS, Moscow²Institute of Problems of Chemical Physics RAS, Chernogolovka³Faculty of Geology, Moscow State University, Moscow⁴Federal Budget Institute (FBI) «Museum THE GEMS», Moscow⁵Institute of Experimental Mineralogy RAS, Chernogolovka

A potentially new mineral, M^2Na -dominant analogue of eudialyte from the Khibiny alkaline massif, was investigated using the methods of electron probe microanalysis, X-ray diffraction, and IR spectroscopy. The crystal structure was refined to $R = 5.7\%$ in the anisotropic approximation of atomic displacements using 2577 independent reflections with $F > 3\sigma(F)$. The unit-cell parameters are: $a = 14.277(1)$, $c = 30.400(1)$ Å, $V = 5328.7(1)$ Å³; the space group is $R\bar{3}m$. The idealized formula of the mineral is ($Z = 3$): $Na_{14}Ca_6Zr_3[Na_2(Fe,Mn)][Si_{26}O_{72}](OH)_2(H_2O_{1.0}Cl_{0.6}S^{2-}_{0.5})(OH,H_2O)_{2.5}$. Distribution of cations in the $M2$ micro-region is established: Fe in the flat-square coordination, Mn in the square pyramid and Na in the seven-vertex polyhedron. A comparative analysis of crystal chemical features of eudialyte M^2Na -analogue samples from the Khibiny-Lovozero alkaline complex and Ilimaussaq alkaline pluton, Greenland is given. The mechanism of blocky isomorphism with the replacement of $IVFe^{2+}$ with $VIINa$ in the $M2$ micro-region is discussed. IR spectra of the M^2Na -dominant eudialyte analogue are given: essentially hydrated sample $(Na,H_3O,H_2O)_{15}Ca_6Zr_3[Na_2Fe][Si_{26}O_{72}](OH)_2Cl \cdot 2H_2O$ from Ilimaussaq, less hydrated M^2Zr -bearing sample $(Na,H_3O)_{13}(Ca_4Mn_2)Zr_3(Na_2Zr)[Si_{26}O_{72}](OH)_2Cl \cdot H_2O$ from Lovozero and low-hydrated sample $Na_{14}Ca_6Zr_3[Na_2(Fe,Mn)][Si_{26}O_{72}](OH)_2Cl(OH,H_2O)_3$ from Khibiny studied in this work.

Keywords: mineral, eudialyte group, crystal structure, IR spectroscopy, isomorphism, M2 key site, Khibiny alkaline complex.

Для цитирования: Расцветаева Р. К., Чуканов Н. В., Лисицин Д. В., Ван К. В., Викторова К. А. Кристаллическая структура и индикаторное значение потенциально нового минерала — Na-доминантного в $M2$ -позиции аналога эвдиалита (первая находка в Хибинах) // Вестник геонаук. 2021. № 1(313). С. 14—20. DOI: 10.19110/geov.2021.1.2.

For citation: Rastsvetaeva R. K., Chukanov N. V., Lisitsin D. V., Van K. V., Viktorova K. A. First find of a potentially new mineral, Na-dominant at $M2$ -site eudialyte analogue: crystal structure and significance as a marker of ultraagpaitic environment. Vestnik of Geosciences, 2021, 1(313), pp. 14—20, doi: 10.19110/geov.2021.1.2.

Введение

На протяжении последних десятилетий минералы группы эвдиалита (МГЭ) были объектом интенсивных исследований минералогов, петрологов, геохимиков, кристаллографов и технологов [6, 15]. Такой интерес к этой группе минералов связан с уникальным сочетанием их кристаллохимических особенностей, индикаторным значением для агапитовых пород специфических типов и способностью концентрировать ряд редких элементов, включая цирконий, гафний, ниобий и редкоземельные элементы.

Собственно эвдиалит, идеализированная формула которого $\text{Na}_{15}\text{Ca}_6\text{Fe}^{2+}_3\text{Zr}_3(\text{Si}_{26}\text{O}_{73})(\text{O}, \text{OH}, \text{H}_2\text{O})_3(\text{Cl}, \text{OH})_2$, — наиболее распространенный МГЭ, известный в десятках массивов мира, где он играет роль существенного компонента различных магматических пород, в основном агапитовых нефелиновых сиенитов. В ультраагапитовых породах эвдиалит сменяется другими минералами, относящимися к группе эвдиалита, которая регулярно пополняется и в настоящее время насчитывает 31 минеральный вид. Только за последние пять лет были открыты четыре новых МГЭ — илюхинит [11], сиудаит [12], сергеванит [13] и одихинчаит [14].

Было показано [6, 10], что в процессе формирования ультраагапитовых пород щёлочность проходит через максимум. В окрестности максимума щёлочности главными концентраторами циркония нередко являются цирконосиликаты с более высокими (по сравнению с минералами группы эвдиалита) содержаниями Na и K, например члены группы ловозерита или терскит.

Наибольшее разнообразие МГЭ приурочено к стадиям нарастания и спада щёлочности. Именно к таким парагенезисам относится большая часть изученных образцов МГЭ с низким общим содержанием железа и марганца и доминированием натрия в позиции $M2$ ($M2\text{Na}$ -МГЭ) [16]. В $M2\text{Na}$ -МГЭ группа близкорасположенных позиций натрия, имеющих координационные числа от 4 до 7, находится в микрообласти $M2$. Хотя первоначально эвдиалит был открыт в Гренландии [18], такие минералы довольно широко распространены в пределах Ловозерского массива, тогда как в других щелочных комплексах отмечены лишь единичные их находки. $M2\text{Na}$ -МГЭ простого (не блочно-модулярного) строения могут быть подразделены на две категории: члены изоморфного ряда «раслакит — сергеванит» (пр. гр. $R3$), в которых катионы шестичленного кольца из реберно-связанных октаэдров упорядочены с чередованием Ca^{2+} и более мелких катионов (Fe^{2+} , Mn^{2+}), и более редкий потенциально новый минеральный вид — $M2\text{Na}$ -доминантный аналог эвдиалита (пр. гр. $R3m$ или $R-3m$) с неупорядоченным распределением катионов в кольце октаэдров.

Описанный ниже образец относится к последнему типу и представляет собой первую находку этого минерала в Хибинах. В статье также дан сравнительный кристаллохимический анализ хибинского $M2\text{Na}$ -аналога эвдиалита и изученных ранее образцов этого минерала из массива Илимаусак (Гренландия) [8] и из Ловозерского щелочного комплекса [7].

Объект, методы и результаты исследования

Изученный в настоящей работе минерал происходит из ультраагапитового пегматита, вскрытого руд-

ником Коашва (гора Коашва, Хибинский массив). Он образует внешние коричневые зоны (толщиной до 2.5 мм) изометричных индивидов МГЭ размером до 7 мм. Центральные зоны индивидов сложены красным эвдиалитом. Ассоциирующие минералы представлены нефелином, микроклином, эгирином и виллиомитом.

Химический состав этого образца определен методом рентгеноспектрального микроанализа с использованием растрового электронного микроскопа Tescan Vega-II XMU (режим EDS, 20 кВ, 400 пА) и системы регистрации рентгеновского излучения и расчёта состава образца INCA Energy 450. Диаметр электронного пучка составил 157–180 нм. Время накопления сигнала составляло 100 секунд.

Эмпирическая формула, рассчитанная на 25.5 атомов Si (в соответствии с данными рентгеноструктурного анализа), с учетом неоднородности состава:

$\text{Na}_{13.4-14.8}\text{Ca}_{5.5-5.8}\text{Mn}_{0.8-1.0}\text{Fe}_{0.8}\text{Ln}_{0.3}\text{K}_{1.8-2.0}\text{Sr}_{0.4}\text{Ti}_{0-0.2}\text{Zr}_{2.8-3.0}\text{Hf}_{0.03-0.05}\text{Nb}_{0.1-0.4}\text{Si}_{25.6-25.9}\text{S}_{0.5}\text{Cl}_{0.6}$. Данный минерал, как и образец из Илимаусака [8], а также образцы из Ловозера [4, 7], является низкожелезистым, высоконатриевым и высококремниевым и отличается от них меньшим содержанием редких земель и железа и большими содержаниями натрия, калия, кальция, марганца и циркония.

Другое различие образцов из трех разных массивов заключается в степени их гидратированности, что подтверждается и ИК-спектрами.

ИК-спектры образцов МГЭ, запрессованных в таблетки с KBr (рис. 1), сняты на фурье-спектрометре ALPHA FTIR (Bruker Optics, Германия) в диапазоне волновых чисел 360–3800 cm^{-1} при разрешающей способности 4 cm^{-1} и числе сканирований, равном 16. В качестве образца сравнения использовалась аналогичная таблетка, изготовленная из чистого KBr.

Сравнение ИК-спектров трех образцов $M2\text{Na}$ -аналога эвдиалита показывает, что образец из Илимаусака характеризуется наиболее высокой степенью гидролитического преобразования. Полосы при 3428 (с высокочастотным плечом) и 3260 cm^{-1} относятся к О–Н-валентным колебаниям $\text{H}_2\text{O}+\text{OH}^-$ и иона H_3O^+ соответственно. Присутствие ассоциирующего натролита указывает на то, что этот образец $M2\text{Na}$ -аналога эвдиалита подвергался гидротермальному воздействию, в результате которого, очевидно, и произошли его гидролитические изменения (гидролиз и частичное замещение натрия на ионы оксония).

Образец из Ловозера отличается более низкой интенсивностью полосы $\text{H}_2\text{O}+\text{OH}^-$ и её сдвигом в более высокочастотную область (к 3610 cm^{-1}), что свидетельствует о преобладающем вкладе ОН-групп в поглощение в этой области. В целом этот образец гидратирован в меньшей степени, чем образец из Илимаусака.

ИК-спектр хибинского образца характеризуется наиболее низкими интенсивностями полос $\text{H}_2\text{O}+\text{OH}^-$ и отсутствием полосы H_3O^+ . Однако асимметричность полосы О–Н-валентных колебаний (с более протяженным крылом в низкочастотной области) может быть вызвана незначительной примесью ионов H_3O^+ .

В спектрах всех трех образцов присутствует полоса в области 920–940 cm^{-1} , относящаяся к валентным колебаниям кремнекислородных тетраэдров в микрообластях $M3$ и $M4$. Полосы в диапазоне 515–545 cm^{-1} , относящиеся к (Fe, Mn, Zr)–О-валентным колебаниям

Рис. 1. ИК-спектры образцов M^2Na -доминантного аналога эвдиалита: 1 — существенно гидратированный образец $(Na, H_3O, H_2O)_{15}Ca_6Zr_3[Na_2Fe][Si_{26}O_{72}](OH)_2Cl \cdot 2H_2O$ из массива Илимаусак [8]; 2 — менее гидратированный M^2Zr -содержащий образец $(Na, H_3O)_{13}(Ca_4Mn_2)Zr_3(Na_2Zr)[Si_{26}O_{72}](OH)_2Cl \cdot H_2O$ из Ловозерского массива [7, 16]; 3 — изученный в настоящей работе слабо гидратированный образец $Na_{14}Ca_6Zr_3[Na_2(Fe, Mn)][Si_{26}O_{72}](OH)_2Cl(OH, H_2O)_3$ из Хибинского массива

Fig. 1. IR spectra of the M^2Na -dominant eudialyte analogue: 1 — essentially hydrated sample $(Na, H_3O, H_2O)_{15}Ca_6Zr_3[Na_2Fe][Si_{26}O_{72}](OH)_2Cl \cdot 2H_2O$ from Ilimaussaq [8]; 2 — less hydrated M^2Zr -bearing sample $(Na, H_3O)_{13}(Ca_4Mn_2)Zr_3(Na_2Zr)[Si_{26}O_{72}](OH)_2Cl \cdot H_2O$ from Lovozero [17, 16]; 3 — and low-hydrated sample $Na_{14}Ca_6Zr_3[Na_2(Fe, Mn)][Si_{26}O_{72}](OH)_2Cl(OH, H_2O)_3$ from Khibiny studied in this work

M^2 -полиэдров, значительно ослаблены по сравнению с аналогичными полосами Fe—O и Mn—O в ИК-спектрах эвдиалита и кентбруксита соответственно.

Увеличение степени гидратированности сопровождается не только возрастанием интенсивностей полос водородсодержащих групп, но и уширением всех полос и ухудшением их разрешенности вследствие образования водородных связей с атомами кислорода каркаса.

Дифракционный эксперимент получен от монокристалла размером ~ 0.1 мм на дифрактометре Xcalibur S CCD (MoK α -излучение). Минерал тригональный с параметрами элементарной ячейки $a = 14.277(1)$, $c = 30.400(1)$ Å, $V = 5328.7(1)$ Å³, пространственная группа $R\bar{3}m$. Кристаллическая структура уточнена до финального фактора расхождимости $R = 5.7$ % по 2577 независимым рефлексам с $F > 3\sigma(F)$ в анизотропном приближении атомных смещений. Все расчеты выполнены с использованием системы кристаллографических программ AREN [1]. Координаты атомов каркаса и внекаркасных атомов приведены в таблице 1, а межатомные расстояния в полиэдрах ключевых M -позиций — в таблице 2.

Установленные кристаллохимические особенности минерала отражены в его кристаллохимической формуле ($Z = 3$): $[Zr_{2.85}Ti_{0.1}Hf_{0.05}]^{M1}[Ca_{5.5}Mn_{0.3}Fe_{0.2}]^{M2}[Na^{VII}_{1.8}Fe^{IV}_{0.6}Mn^{V}_{0.6}]^{M3}[Si_{1.6}Nb_{0.4}]^{N1}[Na_6]^{N3}[Na_{3.3}K_2Sr_{0.4}Ce_{0.3}]^{N5}[Na_{2.7}]^{N6}[Si_{24}O_{72}]^{X1}[(H_2O)_{1.0}Cl_{0.6}S_{0.5}](OH)_{1.6}(OH, H_2O)_{2.4}$, где римскими цифрами обозначены координационные числа катионов в микрообласти M^2 , а латинскими буквами даны обозначения позиций и микрообластей. Упрощенная формула имеет вид: $Na_{14}Ca_6Zr_3[Na_2(Fe, Mn)][Si_{26}O_{72}](OH)_2(H_2O_{1.0}Cl_{0.6}S_{0.5})(OH, H_2O)_{2.5}$.

Уникальное кристаллохимическое разнообразие МГЭ определяется различными схемами гомовалентного, гетеровалентного и блочного изоморфизма в ключевых позициях структуры. Подробно механизмы изоморфизма в этих минералах описаны в книге [6] и в обзорках [16, 17].

Одним из ключевых фрагментов гетерополиэдрического каркаса МГЭ является шестичленное кольцо, образованное октаэдрами, сочлененными через общие ребра [5]. В изученном в настоящей работе ми-

нерале позиция M^1 в октаэдре шестичленного кольца с расстояниями катион — анион 2.308–2.409 (среднее 2.360 Å) занята главным образом кальцием, а недостающее до шести атомов количество восполняется за счет атомов Fe и Mn. Важная ключевая микрообласть M^2 , расположенная между двумя ребрами октаэдров M^1O_6 , принадлежащих соседним кольцам, занята атомами Fe, Mn и Na. Эти атомы занимают пять положений, сдвинутых друг относительно друга. Четыре из этих положений попарно связаны центром симметрии. Центральная позиция с координацией, близкой к квадратной, и расстоянием $M^2a-O = 2.136$ Å (рис. 2, а) имеет заселенность 0.2 и содержит 0.6 атомов железа на формулу ($Z = 3$). Остальная часть железа (0.2 атома на формулу) вошла в позицию M^1 . По обе стороны квадрата на расстоянии 0.49 Å от его центра находятся подпозиции Mn, образующие на базе квадрата, дополненного OH-группой, пирамиду со средним расстоянием Mn—O = 2.110 Å (рис. 2, б). Количество марганца за вычетом 0.3 атома в M^1 -позиции также составляет 0.6 атома. Другая подпозиция сдвинута еще дальше от квадрата на расстояние 1.55 Å и занята 1.8 атома натрия. Расстояние между подпозициями натрия и марганца равно 1.1 Å. Таким образом, все подпозиции находятся на коротких расстояниях от центра квадрата и друг от друга и заселены статистически (суммарно 3 атома на формулу с $Z = 3$). В то же время подпозиции натрия, связанные центром симметрии, находятся на расстоянии 3.09 Å друг от друга и могут быть заселены одновременно при незаполненных подпозициях железа и марганца. В отличие от образца из Илимаусака, в котором катионы M^2Na^+ имеют координационное число 5, в образце из Хибин эти катионы центрируют семивершинные полиэдры (рис. 2, с).

Аналогично образцу из Илимаусака подпозиция M^3a на оси 3-го порядка занята атомами кремния в тетраэдрической координации с расстояниями Si—O 1.57–1.62 Å (среднее — 1.58 Å). Другая подпозиция дополнительно расщеплена на две, которые центрируют октаэдры NbO_6 со средними расстояниями Nb—O, равными 1.85 и 1.89 Å соответственно. Эти подпозиции имеют общую координацию из атомов кислорода, а также OH-групп, которые дополняют окружение Mn в M^2b -позиции до пятивер-

Таблица 1. Координаты, параметры эквивалентных/изотропных атомных смещений ($B_{\text{экв/изо}}$, Å²), состав ($Z = 3$), заселенность (q) и кратность позиций Q в структуре $M^2\text{Na}$ -аналога эвдиалита из Хибинского массива

Table 1. Atom coordinates, equivalent/isotropic atomic displacement parameters ($B_{\text{eq/iso}}$, Å²), composition ($Z = 3$), site occupancies (q) and site multiplicities (Q) in the crystal structure of the eudialyte $M^2\text{Na}$ analogue from the Khibiny massif

Позиция Site	x	y	z	$B_{\text{экв/изо}}$ $B_{\text{eq/iso}}$	Состав Composition	q	Q
Z	0.3332(1)	0.1666(1)	0.1669(1)	1.42(2)	$\text{Zr}_{2.85}\text{Ti}_{0.1}\text{Hf}_{0.05}$	1	9
$M1$	0.4053(1)	0.3333(1)	0.3333(1)	0.54(3)	$\text{Ca}_{5.5}\text{Mn}_{0.3}\text{Fe}_{0.2}$	1	18
$M2a$	0	0.5	0	2.4(8)	$\text{Fe}_{0.6}$	0.2	9
$M2b$	0.5194(3)	0.0387(4)	-0.0033(1)	1.0(1)	$\text{Mn}_{0.6}$	0.1	18
$M2c$	0.1244(7)	0.5620(5)	0.0071(2)	1.9(1)	$\text{Na}_{1.8}$	0.3	18
$M3a$	0.3334	0.6667	0.0909(2)	2.21(5)	$\text{Si}_{1.6}$	0.8	6
$M3b$	0.3334	0.6667	0.0380(1)	1.51(7)	$\text{Nb}_{0.3}$	0.15	6
$M3c$	0.3334	0.6667	0.0552(3)	2.0(1)	$\text{Nb}_{0.1}$	0.05	6
$T1$	0.5258(1)	0.2629(1)	0.2514(1)	0.89(5)	Si_6	1	18
$T2$	-0.0074(1)	0.6033(1)	0.0973(1)	0.91(3)	Si_{12}	1	36
$T3$	0.2080(1)	0.4159(1)	0.0767(1)	1.08(5)	Si_6	1	18
$N1a$	0.1124(1)	0.2248(2)	0.1522(1)	2.0(1)	$\text{Na}_{4.2}$	0.7	
$N1b$	0.5694(6)	0.4306(6)	0.1754(4)	2.3(4)	$\text{Na}_{1.2}$	0.2	18
$N1c$	0.5841(6)	0.4159(6)	0.1637(4)	2.2(2)	$\text{Na}_{0.6}$	0.1	
$N3a$	0.4734(3)	0.2367(2)	0.0467(1)	3.2(3)	$\text{K}_{2.0}\text{Sr}_{0.4}\text{Ce}_{0.3}$	0.45	
$N3b$	0.4270(6)	0.2139(4)	0.0604(2)	2.4(1)	$\text{Na}_{2.7}$	0.45	18
$N3c$	0.487(3)	0.244(2)	0.0276(4)	2.9(5)*	$\text{Na}_{0.6}$	0.1	
$N5a$	0.190(2)	0.595(1)	0.1441(6)	2.0(7)	$\text{Na}_{0.9}$	0.15	18
$N5b$	0.171(1)	0.615(2)	0.1601(4)	2.3(5)	$\text{Na}_{1.2}$	0.1	36
$O1$	0.4736(3)	0.2368(2)	0.2031(1)	2.0(2)	O_6	1	18
$O2$	0.2586(2)	0.0287(2)	0.2054(1)	2.0(1)	O_{12}	1	36
$O3$	0.6051(1)	0.3949(1)	0.2548(4)	1.6(2)	O_6	1	18
$O4$	0.4418(3)	0.2204(2)	0.2905(1)	1.6(2)	O_6	1	18
$O5$	0.1011(2)	0.3804(3)	0.1075(1)	1.9(1)	O_{12}	1	36
$O6$	0.0223(3)	0.5112(2)	0.1139(1)	1.5(2)	O_6	1	18
$O7$	0.2728(2)	0.5457(3)	0.0745(3)	3.9(2)	O_6	1	18
$O8$	0.1809(1)	0.3618(2)	0.0297(1)	1.5(2)	O_6	1	18
$O9$	0.4087(2)	0.0355(2)	0.0461(1)	1.7(1)	O_{12}	1	36
$\text{OH}1$	0.3334	0.6667	0.1444(6)	1.7(2)	$\text{OH}_{1.6}$	0.8	6
$\text{OH}2$	0.396(1)	0.604(1)	0.0046(8)	3.1(4)	$(\text{OH}, \text{H}_2\text{O})_{2.4}$	0.4	18
$X1a$	0.6667	0.3334	0.0457(4)	2.7(3)	$\text{Cl}_{0.6}$	0.3	6
$X1b$	0.6667	0.3334	0.101(1)	3.4(3)	$(\text{H}_2\text{O})_{0.8}$	0.4	6
$X1c$	0.6667	0.3334	0.134(1)	2.7(9) *	$(\text{H}_2\text{O})_{0.2}$	0.1	6
$X1d$	0.3333(1)	0.6667(1)	0.0054(6)	5.1(2)	$\text{S}_{0.5}$	0.25	6

Примечание: Здесь и далее обозначения позиций соответствуют принятым в рамках пространственной группы $R3m$. Позиции $M4$, $N2$ и $N4$ идентичны $M3$, $N1$ и $N3$ соответственно, т. к. они попарно связаны центром симметрии и их суммарное количество учтено в кратностях позиций.

Note: Here and below, site designations correspond to those accepted for the space group $R3m$. The sites $M4$, $N2$, and $N4$ are identical to $M3$, $N1$, and $N3$, respectively because of the existence of the symmetry centre in the space group $R3m$.

шинника. В целом микрообласть $M3$ преимущественно (на 80 %) заселена кремнием.

Крупные катионы заполняют позицию $N1$, расщепленную на три подпозиции, находящиеся на расстояниях 0.41–0.91 Å друг от друга и занятые только атомами натрия. Все подпозиции формируют 8-вершинники с расстояниями катион – анион в пределах 2.22–3.03 Å. Позиция $N3$ также расщеплена на три подпозиции, две из которых разнесены на расстояние 1.24 Å и заселены атомами натрия, а третья ($N3a$) формирует крупный

10-вершинник с расстояниями $N3a$ –O 2.53–3.06 Å и имеет смешанный состав из атомов K, Sr и Ce. Большое количество K (2 атома на формулу) создавало предпосылки для понижения симметрии до $R3m$, однако упорядочение состава с понижением симметрии в данном минерале не реализовалось и структура оказалась центросимметричной. Полость $N5$ заполнена на 2/3 атомами натрия и водорода, принадлежащего гидроксильным группам в вершине Si-тетраэдров, обращенной внутрь межкольцевой полости. При этом позиция $N5$ расще-

Таблица 2. Некоторые межатомные расстояния (Å) в структуре $M2Na$ -аналога эвдиалита из Хибинского массива

Table 2. Selected interatomic distances (Å) in the crystal structure of the eudialyte $M2Na$ analogue from the Khibiny massif

$M1 - O4$	2.308(3)	$M3a - O7$	1.572(4)×3
$- O4$	2.318(4)	$- OH1$	1.62(1)
$- O9$	2.357(2)×2		<1.58>
$- O8$	2.409(1)×2	$M3b - O7$	1.859(7)×3
	<2.360>	$- OH2$	1.84(1)×3
$M2a - O9$	2.136(2)×4		<1.849>
	<2.136>	$M3c - O7$	1.602(6)×3
$M2b - O9$	2.158(6)×2	$- OH2$	2.17(1)×3
$- O9$	2.223(7)×2		<1.89>
$- OH2$	2.086(5)	$M2a - M2b$	0.487(5)
	<2.170>	$- M2c$	1.548(9)
$M2c - O9$	2.492(7)×2	$M2b - M2c$	1.06(1)
$- O9$	2.773(6)×2	$M3a - M3b$	1.609(8)
$- O7$	3.036(9)×2	$- M3c$	1.08(1)
$- X1a$	3.03(1)	$M3b - M3c$	0.52(1)
	<2.804>	$- X1d$	0.99(2)

плена на две подпозиции, находящиеся друг от друга на расстоянии 0.67 Å.

Сера присутствует в данном минерале в сульфидной форме. Дополнительные анионы Cl^- , S^{2-} и молекулы воды располагаются на оси 3-го порядка в ми-

крообласти $X1$, в позиции, которая расщеплена на четыре подпозиции, разнесенные на расстояние 0.9 Å и более. Все они входят статистически в окружение атомов натрия.

Обсуждение результатов

В различных МГЭ атомы натрия, находящиеся в микрообласти $M2$, могут формировать координационные полиэдры всех четырех типов (рис. 3) [6] — квадрат, пятивершинник, октаэдр и семивершинник. Однако при наличии конкурирующих катионов меньшего размера натрий заполняет более крупный семивершинник, как установлено и в данном образце.

Сравнение Na -доминантных в $M2$ -позиции минералов, содержащих катион натрия с координационным числом 7, показывает, что они различаются по составу и форме полиэдров в этой микрообласти. Минерал из Хибинского массива характеризуется набором всех типов полиэдров, кроме октаэдра: $Na^{VII}_{1.8} Fe^{IV}_{0.6} Mn^{V}_{0.6}$.

Изученный ранее $M2Na$ -аналог эвдиалита из Ловозера отличается от образцов из Хибин и Илимусака более высоким содержанием циркония, более низким содержанием кальция и характеризуется формулой $(Na, H_3O)_{13}(Ca_4Mn_2)Zr_3(Na_2Zr)[Si_{26}O_{72}](OH)_2Cl \cdot H_2O$ [7]. Рентгеноструктурным анализом установлено, что в позиции $M2$ этого образца доминирует натрий в семивершиннике с расстояниями $Na-O = 2.754$ Å, а в подпозиции $M2b$ содержится избыточный по отношению к 2Zr цирконий в количестве 0.87 атома на формулу, который центрирует пятивершинник со

Рис. 2. Распределение катионов в микрообласти $M2$: а — Fe в плоском квадрате, б — Mn в пятивершиннике, с — Na в семивершиннике

Fig. 2. Distribution of cations in the $M2$ micro-region: а — Fe in the flat-square coordination, б — Mn in the square pyramid, с — Na in the seven-vertex polyhedron

Рис. 3. Типы Na -центрированных полиэдров в микрообласти $M2$ высоконатриевых МГЭ: а — плоский квадрат, б — пятивершинник, с — октаэдр, d — семивершинник

Fig. 3. Types of Na -centered polyhedra in the $M2$ micro-region of sodium-rich eudialyte group minerals: а — flat square, б — five-vertex polyhedron, с — octahedron, d — seven-vertex polyhedron

средним расстоянием $Zr-O = 2.204 \text{ \AA}$. Оба $M2$ -полиэдра развернуты в противоположные стороны от плоскости квадрата и заполняются статистически.

Другой $M2Na$ -доминантный аналог эвдиалита из Ловозерского щелочного массива с упрощенной формулой $(Na, Sr, K)_{16}Ca_6Zr_3(Na_2Fe)[Si_{25}O_{72}](OH)_2Cl \cdot H_2O$ является центросимметричной разновидностью этого потенциально нового минерального вида [9]. В его структуре атомы железа центрируют квадрат $M2O_4$ с заселенностью 25 %, а расположенные по обе стороны от плоскости квадрата позиции семирешинников заселены атомами Na на 37 % каждая. При этом расстояния $Fe-Na$ и $Na-Na$ составляют $1.41(1)$ и $2.82(1) \text{ \AA}$ соответственно. Вследствие близкого взаимного расположения этих позиций атомы Fe и Na занимают свои позиции статистически, но в отсутствии железа оба полиэдра натрия могут присутствовать одновременно.

$M2Na$ -доминантные МГЭ известны исключительно в ультраагпаитовых породах (в основном в фойяитах). Большая часть данных об этих минералах получена на образцах из Ловозерского щелочного комплекса, где широко распространены специфические породы — ультраагпаитовые разновидности фойяитов, индикаторами которых являются высокощелочные титано-, цирконо- и ниобосиликаты, а также высокощелочные пегматиты. Кроме экзотических, крайне редких МГЭ блочно-модулярного строения [6], доминирование натрия в микрообласти $M2$ отмечалось в минералах двух структурных типов — онейллитового (а именно в членах изоморфного ряда «раслакит — сергеванит») и эвдиалитового (в потенциально новом минеральном виде, $M2Na$ -аналоге эвдиалита).

В других щелочных комплексах (Хибинском, Илимауске, Норра-Черр в Швеции, вулкана Фого на Азорских островах) отмечались лишь единичные находки $M2Na$ -доминантных МГЭ. Возможно, широкая распространенность таких минералов именно в Ловозере связана с низким содержанием железа в ультраагпаитовых породах этого массива, имеющих отчетливо выраженную марганцевую специфику. В ультраагпаитовых обстановках с более высокими содержаниями железа кристаллизуются $M2Fe$ -доминантные МГЭ вследствие ярко выраженного сродства железа к позиции $M2$.

Заключение

Исследованный в данной работе аналог эвдиалита из Хибинского щелочного массива, как и структурно изученные ранее образцы из Илимаусака и Ловозера, является Na -доминантным в N -позициях, Ca -доминантным в $M1$ -позиции, Si -доминантным в $M3$ - и $M4$ -позициях и Na -доминантным в $M2$ -позиции. Все эти образцы являются разновидностями потенциально нового минерального вида, различающимися степенью гидратированности и содержаниями Na, K, Ca и Zr. В структуре минерала из Хибинского массива статистически реализуется более сложный блочный изоморфизм, чем в образце из Илимаусака, а доминирующими $M1$ - и $M2$ - полиэдрами являются октаэдры CaO_6 и семирешинники NaO_6Cl .

До последнего времени считалось, что в отличие от Ловозерского комплекса, где Na -доминантные в $M2$ -позиции минералы являются обычными второстепенными и акцессорными компонентами высоко-

агпаитовых разновидностей фойяита, в Хибинском массиве высоконатриевые МГЭ не содержат $M2Na$ и относятся в основном к пегматитам. Изученный в настоящей работе образец является первым примером МГЭ из Хибинского массива, в котором впервые методом монокристалльного рентгеноструктурного анализа зафиксировано доминирование натрия в позиции $M2$. Образованию этого минерала могла способствовать высокощелочная минералообразующая среда, о чём говорит присутствие в ассоциации виллиомита. Однако и в этом образце содержание $M2Na$ ниже, чем в типичных $M2Na$ -доминантных МГЭ из ультраагпаитовых фойяитов Ловозера.

Микрообласть $M2$ в $M2Na$ -доминантных МГЭ может содержать натрий с координационными числами от 4 до 7. Структурно исследованные МГЭ, содержащие в микрообласти $M2$ атомы Na в координации 7, найдены в Ловозерском и Хибинском массивах и массиве Илимаусак и являются низкожелезистыми, высоконатриевыми и высококремневыми. Собственно эвдиалит [2, 3] характеризуется содержанием максимального количества железа в $M2$ -позиции, а гипотетический минерал с содержанием трех атомов натрия в позиции $M2$ пока не обнаружен. Тем не менее согласно принятым в настоящее время правилам выделения минеральных видов $M2Na$ -доминантный аналог эвдиалита должен рассматриваться как потенциально новый минерал.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках Государственного задания ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части рентгеноструктурного анализа, частично в соответствии с темой Государственного задания АААА-А19-119092390076-7 (в части анализа химического состава МГЭ и диагностики ассоциирующих минералов) и Российского фонда фундаментальных исследований в части ИК-спектроскопического анализа (проект № 18-29-12007_мк) и в части кристаллохимического анализа (проект № 18-29-12005).

Литература

1. Андрианов В. И. AREN-85 — система кристаллографических программ РЕНТГЕН на ЭВМ NORD, CM-4 и ЕС // Кристаллография. 1987. Т. 32. № 1. С. 228–232.
2. Голышев В. М., Симонов В. И., Белов Н. В. Кристаллическая структура эвдиалита // Кристаллография. 1972. Т. 17. № 6. С. 1119–1123.
3. Расцветаева Р. К., Андрианов В. И. Новые данные о кристаллической структуре эвдиалита // Докл. АН СССР. 1987. Т. 293. № 5. С. 1122–1126.
4. Расцветаева Р. К., Хомяков А. П. Кристаллическая структура низкожелезистого аналога эвдиалита // Доклады АН. Химия. 1998. Т. 362. № 6. С. 784–788.
5. Расцветаева Р. К. Структурная минералогия группы эвдиалита // Кристаллография. 2007. Т. 52. № 1. С. 50–67.
6. Расцветаева Р. К., Чуканов Н. В., Аксенов С. М. Минералы группы эвдиалита: кристаллохимия, свойства, генезис. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 2012. 230 с.
7. Расцветаева Р. К., Чуканов Н. В., Пеков И. В., Варламов Д. А. Структурные особенности потенциально нового минерала группы эвдиалита из Ловозерского массива (Кольский полуостров) // Вестник геонаук. 2020. № 1. С. 3–7. DOI: 10.19110/geov.2020.1.1

8. Расцветова Р. К., Чуканов Н. В., Шефер К. На-доминантный в M2-позиции аналог эвдиалита: кристаллическая структура и индикаторное значение // Вестник геонаук. 2020. № 9. С. 19–25. DOI: 10.19110/geov.2020.9.4
9. Розенберг К. А., Расцветова Р. К., Верин И. А. Кристаллическая структура centrosymmetrichного 12-слойного высоконариевого эвдиалита // Кристаллография. 2009. Т. 54. № 3. С. 446–450.
10. Хомяков А. П. Минералогия ультраагпаитовых щелочных массивов. 1990, Москва. 196 с.
11. Чуканов Н. В., Расцветова Р. К., Розенберг К. А., Аксенов С. М., Пекон И. В., Белаковский Д. И., Кристьянсен Р., Ван К. В. Илюхинит $(\text{H}_3\text{O}, \text{Na})_{14}\text{Ca}_6\text{Mn}_2\text{Zr}_3\text{Si}_{26}\text{O}_{72}(\text{OH})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ — новый минерал группы эвдиалита // Записки РМО. 2016. Т. 145(2). С. 44–57.
12. Chukanov N. V., Rastsvetaeva R. K., Kruszewski L., Aksenov S. M., Rusakov V. S., Britvin S. N., Vozchikova S. A. Siudaite, $\text{Na}_8(\text{Mn}^{2+}_2\text{Na})\text{Ca}_6\text{Fe}^{3+}_3\text{Zr}_3\text{NbSi}_{25}\text{O}_{74}(\text{OH})_2\text{Cl} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, a new eudialyte-group mineral from the Khibiny alkaline massif, Kola Peninsula // Physics and Chemistry of Minerals. 2018. Vol. 45. No. 8. P. 745–758. DOI: 10.1007/s00269-018-0959-9.
13. Chukanov N. V., Aksenov S. M., Pekov I. V., Belakovskiy D. I., Vozchikova S. A., Britvin S. N. Sergevanite, $\text{Na}_{15}(\text{Ca}_3\text{Mn}_3)(\text{Na}_2\text{Fe})\text{Zr}_3\text{Si}_{26}\text{O}_{72}(\text{OH})_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, a new eudialyte-group mineral from the Lovozero alkaline massif, Kola Peninsula // Canadian Mineralogist. 2020. Vol. 58. P. 421–436. DOI: 10.3749/canmin.2000006.
14. Gritsenko Y. D., Chukanov N. V., Aksenov S. M., Pekov I. V., Varlamov D. A., Pautov L. A., Vozchikova S. A., Ksenofontov D. A., Britvin S. N. Odikhinchaitite, $\text{Na}_9\text{Sr}_3[(\text{H}_2\text{O})_2\text{Na}]\text{Ca}_6\text{Mn}_3\text{Zr}_3\text{NbSi}(\text{Si}_{24}\text{O}_{72})\text{O}(\text{OH})_3(\text{CO}_3) \cdot \text{H}_2\text{O}$, a new eudialyte-group mineral from the Odikhincha intrusion, Taimyr Peninsula, Russia // Minerals. 2020. Vol. 10. Paper 1062. DOI: 10.3390/min10121062.
15. Johnsen, O.; Grice, J. D.; Gault, R. A. The crystal chemistry of the eudialyte group. *Canad. Mineral*, 1999, 37(4), 865–891.
16. Rastsvetaeva R. K., Chukanov N. V., Pekov I. V., Schöfer Ch., Van K. V. New data on the isomorphism in eudialyte-group minerals. 1. Crystal chemistry of eudialyte-group members with Na incorporated into the framework as a marker of hyperagpaite conditions // Minerals. 2020. Vol. 10, 587. 16 pp. DOI: 10.3390/min10070587.
17. Rastsvetaeva R. K., Chukanov N. V. New data on the isomorphism in eudialyte-group minerals. 2. Crystal-chemical mechanisms of blocky isomorphism at the key sites (review) // Minerals 2020, 10, 720; doi:10.3390/min10080720.
18. Sjöqvist, A. S. L. The tale of greenlandite: commemorating the two-hundredth anniversary of eudialyte (1819–2019). *Minerals*, 2019, 9(8), 497–510.
5. Rastsvetaeva R. K. *Strukturnaya mineralogiya gruppy evdialita* (Structure mineralogy of eudialyte group). *Crystallography Reports*, 2007, V. 52, No. 1, pp. 50–67.
6. Rastsvetaeva R. K., Chukanov N. V., Aksenov S. M. *Mineraly gruppy evdialita: kristallohimiya, svoystva, genesis*. Nizhniy Novgorod, 2012, 230 pp.
7. Rastsvetaeva R. K., Chukanov N. V., Pekov I. V., Varlamov D. A. Structural features of potential new mineral of eudialyte group from Lovozero massif, Kola peninsula. *Vestnik geonauk*, 2020, No. 1. pp. 3–7. DOI: 10.19110/geov.2020.1.1
8. Rastsvetaeva R. K., Chukanov N. V., Schöfer Ch. Na-dominantnii v M2-positsii analog evdialita: *Kristallicheskaya struktura i indikatornoe znachenie* (Na-dominant at the M2 site eudialyte analogue: crystal structure and indicator significance). *Vestnik geonauk*, 2020, No. 9, pp. 19–25. DOI: 10.19110/geov.2020.9.4
9. Rozenberg K. A., Rastsvetaeva R. K., Verin I. A. *Kristallicheskaya struktura tsentrosimmetrichnogo 12-sloinogo vysokonatrievogo evdialita* (crystal structure of centrosymmetrical 12-layer high sodium eudialyte). *Crystallography Reports*, 2009, V. 54, No. 3. pp. 446–450.
10. Khomyakov A. P. *Mineralogy of Ultra-Agpaite Alkaline Rocks*. Moscow: Nauka, Russia, 1990, 196 pp.
11. Chukanov N. V., Rastsvetaeva R. K., Rozenberg K. A., Aksenov S. M., Pekov I. V., Belakovskiy D. I., Kristiansen R., Van K. V. Ilyukhinite, $(\text{H}_3\text{O}, \text{Na})_{14}\text{Ca}_6\text{Mn}_2\text{Zr}_3\text{Si}_{26}\text{O}_{72}(\text{OH})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, a new mineral of the eudialyte group. *Geology of Ore Deposits*, 2017, V. 59, No. 7, pp. 592–600. DOI: 10.1134/S1075701517070030.
12. Chukanov N. V., Rastsvetaeva R. K., Kruszewski L., Aksenov S. M., Rusakov V. S., Britvin S. N., Vozchikova S. A. Siudaite, $\text{Na}_8(\text{Mn}^{2+}_2\text{Na})\text{Ca}_6\text{Fe}^{3+}_3\text{Zr}_3\text{NbSi}_{25}\text{O}_{74}(\text{OH})_2\text{Cl} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, a new eudialyte-group mineral from the Khibiny alkaline massif, Kola Peninsula. *Physics and Chemistry of Minerals*, 2018, V. 45, No. 8, pp. 745–758. DOI: 10.1007/s00269-018-0959-9.
13. Chukanov N. V., Aksenov S. M., Pekov I. V., Belakovskiy D. I., Vozchikova S. A., Britvin S. N. Sergevanite, $\text{Na}_{15}(\text{Ca}_3\text{Mn}_3)(\text{Na}_2\text{Fe})\text{Zr}_3\text{Si}_{26}\text{O}_{72}(\text{OH})_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, a new eudialyte-group mineral from the Lovozero alkaline massif, Kola Peninsula. *Canadian Mineralogist*, 2020, V. 58, pp. 421–436. DOI: 10.3749/canmin.2000006.
14. Gritsenko Y. D., Chukanov N. V., Aksenov S. M., Pekov I. V., Varlamov D. A., Pautov L. A., Vozchikova S. A., Ksenofontov D. A., Britvin S. N. Odikhinchaitite, $\text{Na}_9\text{Sr}_3[(\text{H}_2\text{O})_2\text{Na}]\text{Ca}_6\text{Mn}_3\text{Zr}_3\text{NbSi}(\text{Si}_{24}\text{O}_{72})\text{O}(\text{OH})_3(\text{CO}_3) \cdot \text{H}_2\text{O}$, a new eudialyte-group mineral from the Odikhincha intrusion, Taimyr Peninsula, Russia. *Minerals*, 2020, V. 10, Paper 1062, DOI: 10.3390/min101210.
15. Johnsen, O.; Grice, J. D.; Gault, R. A. The crystal chemistry of the eudialyte group. *Canad. Mineral.*, 199, V. 37(4), pp. 865–891.
16. Rastsvetaeva R. K., Chukanov N. V., Pekov I. V., Schöfer Ch., Van K. V. New data on the isomorphism in eudialyte-group minerals. 1. Crystal chemistry of eudialyte-group members with Na incorporated into the framework as a marker of hyperagpaite conditions. *Minerals*, 2020, V. 10, 587. 16 pp. DOI: 10.3390/min10070587.
17. Rastsvetaeva R. K., Chukanov N. V. New data on the isomorphism in eudialyte-group minerals. 2. Crystal-chemical mechanisms of blocky isomorphism at the key sites (review). *Minerals*, 2020, 10, 720. doi:10.3390/min10080720.
18. Sjöqvist A. S. L. The Tale of Greenlandite: Commemorating the Two-Hundredth Anniversary of Eudialyte (1819–2019). *Minerals*, 2019, V. 9(8), pp. 497–510. DOI:10.3390/min9080497.

References

1. Andrianov V. I. *AREN-85 — sistema kristallograficheskikh programm RENTGEN na EVM NORD, CM-4 i EC* (AREN-85— system of crystallographical programs RENTGEN for EVM NORD, SM-4 and EC). *Crystallography Reports*, 1987, V. 32, No. 1, pp. 228–232.

2. Golishev V. M., Simonov V. I., Belov N. V. *Kristallicheskaya struktura evdialita* (Crystal structure of eudialyte). *Crystallography Reports*, 1972, V.17, No. 6, pp. 1119–1123.

3. Rastsvetaeva R. K., Andrianov V. I. Novie Dannie o kristallicheskoj strukture evdialita (New data on the crystal structure of eudialyte). *Doklady AS*, 1987, V. 293, No. 5. pp. 1122–1126.

4. Rastsvetaeva R. K., Khomyakov A. P. *Kristallicheskaya struktura nizkozhelazistogo analoga evdialita* (Crystal structure of eudialyte low ferrum analog). *Doklady AS*, 1998, V. 362, No. 6, pp. 784–788.

16. Rastsvetaeva R. K., Chukanov N. V., Pekov I. V., Schöfer Ch., Van K. V. New data on the isomorphism in eudialyte-group minerals. 1. Crystal chemistry of eudialyte-group members with Na incorporated into the framework as a marker of hyperagpaite conditions. *Minerals*, 2020, V. 10, 587. 16 pp. DOI: 10.3390/min10070587.

17. Rastsvetaeva R. K., Chukanov N. V. New data on the isomorphism in eudialyte-group minerals. 2. Crystal-chemical mechanisms of blocky isomorphism at the key sites (review). *Minerals*, 2020, 10, 720. doi:10.3390/min10080720.

18. Sjöqvist A. S. L. The Tale of Greenlandite: Commemorating the Two-Hundredth Anniversary of Eudialyte (1819–2019). *Minerals*, 2019, V. 9(8), pp. 497–510. DOI:10.3390/min9080497.

Поступила в редакцию / Received 29.12.2020