Новые данные о титановой минерализации в фенитизированных докембрийских карбонатных породах быстринской серии Среднего Тимана

И. И. Голубева¹, А. С. Шуйский¹, В. Н. Филиппов¹, Е. М. Тропников¹, С. И. Исаенко¹,
И. Н. Бурцев¹, В. Н. Леденцов²

¹Институт геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, *IGolubeva2@yandex.ru*; ²АО «Боксит Тимана»

Фенитизированные докембрийские карбонатные породы на Среднем Тимане являются материнскими породами для боксито-фосфатных кор выветривания. В этой связи вызывает большой интерес вещественный состав фенитов, характеризующихся обильной разнородной минерализацией. Особое внимание привлекает титановая минерализация, так как в боксито-фосфатных корях выветривания отмечаются высокие концентрации титановых минералов. Например, в бокситах Верхнешугорского месторождения количество рутила может достигать 6–7 кг/т. Титановая минерализация в фенитизированных карбонатных породах представлена титанитом, рутилом, рутиловым лейкоксеном, анатазом и редким минералом – касситом.

Ключевые слова: Средний Тиман, рифей, фенитизация, карбонатные отложения, титановая минерализация.

New data on titanium mineralization in fenitized precambrian carbonate rocks of Middle Timan bystrinskaya series

I. I. Golubeva¹, A. S. Shuisky¹, V. N. Filippov¹, E. M. Tropnikov¹, S. I. Isaenko¹,
I. N. Burtsev¹, V. N. Ledentsov²

¹Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS, Syktyvkar; ²JSC «Timan's Bauxite»

Fenitized Precambrian carbonate rocks (Middle Timan) are parent rocks for bauxite – phosphate weathering crusts. Therefore, the mineral composition of fenites, characterized by rich and varied mineralization, is of great interest. Titanium minerals especially attract attention, since their high concentrations are noted in bauxite-phosphate weathering crusts. For example, in the bauxites of the Verkhne-Shchugorsk area, the amount of rutile may reach 6000–7000 g/t. Titanium mineralization is represented by titanite, rutile, anatase, and cassite.

Keywords: Middle Timan, Riphean, fenitization, carbonate deposits, titanium mineralization.

На Среднем Тимане в Четласском блоке выделена флюидоэксплозивная структура (ФЭС) карбонатно-щелочного типа [3], в которую входят карбонатиты, дайковый комплекс эксплозивных карбонатизированных ультрамафитовых пород и фенитизированные терригенные и карбонатные докембрийские толщи. Во всех породах выявлены редкоземельные карбонаты, доказывающие парагенетическую общность всех составных частей ФЭС и единый мантийный источник [1; 2; 12; 16; 17]. Карбонатиты Тиманского региона кальцит-анкерит-сидеритового состава с редкоземельно-сульфидной минерализацией являются типичными низкотемпературными карбонатитами последней стадии процесса карбонатитообразования [11; 16]. Поздние карбонатиты такого типа могут залегать вдали от материнских щелочных комплексов в виде самостоятельных приповерхностных субвулканических тел. Карбонатиты региона пространственно не ассоциируют с какими-либо щелочными комплексами, поэтому их формационная принадлежность пока не уста-

новлена. Карбонатитовое тело в районе р. Косью представлено штоком с установленными размерами в перечнике 250 × 400 м, а на глубине 500 м по геофизическим данным — до 2000 м [16]. Поздние низкотемпературные карбонатиты обычно характеризуются мощным проявлением флюидного ореола с метасоматическим проявлением (фенитизацией). Площадь ореола фенитизации в данном случае может превышать мощность карбонатитовых тел в десятки раз [11]. Карбонатитовый магматизм на Среднем Тимане сопровождается не только эксплозивными прорывами флюидных потоков с образованием карбонатизированных ультрамафических даек, но и проявлением К-Na-метасоматоза, затронувшим обширные территории [9; 10; 15]. Фенитизации подверглись силикатные и карбонатные докембрийские толщи с редкоземельно-редкометалльной, титановой и сульфидной минерализацией. В работе рассмотрена титановая минерализация в фенитизированных карбонатных породах быстринской серии. Большой вклад в изучение

Для цитирования: Голубева И. И., Шуйский А. С., Филиппов В. Н., Тропников Е. М., Исаенко С. И., Бурцев И. Н., Леденцов В. Н. Новые данные о титановой минерализации в фенитизированных докембрийских карбонатных породах быстринской серии Среднего Тимана // Вестник геонаук. 2021. 6(318). С. 38–47. DOI: 10.19110/geov.2021.6.4.

For citation: Golubeva I. I., Shuisky A. S., Filippov V. N., Tropnikov E. M., Isaenko S. I., Burtsev I. N., Ledentsov V. N. New data on titanium mineralization in fenitized precambrian carbonate rocks of Middle Timan bystrinskaya series. Vestnik of Geosciences, 2021, 6(318), pp. 38–47, doi: 10.19110/geov.2021.6.4.

титановых минералов в фенитизированных докембрийских карбонатных породах и их корях выветривания в свое время внесли В. В. Лихачев и И. В. Швецова [9; 18]. Наши исследования увеличили список титановых минералов в фенитизированных карбонатных породах быстринской серии и расширили представление о генезисе данных минералов.

Методика исследования

Состав титановых минералов исследовался на сканирующем микроскопе JSM-6400 JEOL и VEGA3 TESCAN (ИГ Коми НЦ УрО РАН), а также на высокоразрешающем рамановском спектрометре HR800 (ИГ Коми НЦ УрО РАН) с использованием внешнего Ag^+ лазера ($\lambda = 514.5$ нм, мощность при регистрации спектров составляла 12 мВт). В процессе регистрации спектров была задействована решетка спектрометра 600 ш/мм, размер конфокального отверстия — 300 мкм, щели — 100 мкм, объектив с увеличением $\times 50$, время накопления сигнала — 1 секунда, количество измерений на одном участке спектрального диапазона — 10. Регистрация спектров осуществлялась при комнатной температуре. Содержание Ti, V и Nb (ppm) в фенитизированных карбонатных породах определялось методом ICP MS на квадрупольном масс-спектрометре ELAN 9000 (Perkin Elmer Instruments) (ИГиГ УрО РАН, г. Екатеринбург).

Объект исследования и обсуждения

Фактическим материалом исследования титановых минералов послужил керн фенитизированных карбонатных отложений быстринской серии поздневерхнерифейского возраста, полученный при разведке Верхнешугорского бокситового месторождения (рис. 1, а) и поисковых работах на фосфориты. Апокарбонатные фениты этой же серии были отобраны из коренного обнажения, расположенного в левом борту реки Светлой (рис. 1, а).

Отложения быстринской серии (RF_3) на Среднем Тимане расположены в виде узкой полосы (2–3 км) северо-западного простирания вдоль восточного склона Цилемско-Четласского мегавала и тектонически ограничены по западному и восточному краям. В быстринскую серию входит ворыквинская свита, сложенная в основном доломитами и доломитизированными известняками с примесью терригенного и глинистого материалов. Выше залегает павьюгская свита существенно известкового состава, отличающаяся от подстилающей ворыквинской более широким распространением строматолитов. Завершают разрез данной серии отложения паунской свиты, представленные филлитами и черными сланцами [8]. Породы быстринской серии в разной степени подверглись фенитизации.

Рис. 1. Расположение пунктов отбора фенитизированных карбонатных пород быстринской серии:

а — схематическая географическая карта с обозначенными пунктами отбора фактического материала. Условные обозначения: красный кружок № 1 — коренное обнажение фенитизированных пород на реке Светлой; красный кружок № 2 — старый геологический лагерь с керном фенитов; б — коренное обнажение фенитизированных карбонатных пород на реке Светлой (точка на карте 1); с — керн фенитизированных карбонатных пород, отобранный при разведке фосфатонесных кор выветривания (точка на карте 2)

Fig. 1. Location of sampling points for fenitized carbonate rocks of the Bystrinskaya Group:

а — schematic geographic map with designated points of selection of factual material. Legend: red circle No 1 — radical outcrop of fenitized rocks on the Svetlaya River; red circle No 2 — old geological camp with fenite core; б — bedrock outcrop of fenitized carbonate rocks on the Svetlaya River (point on map 1); с — core of fenitized carbonate rocks taken during the exploration of phosphate-bearing weathering crusts (point on map 2)

Титановые минералы в фенитизированных карбонатных породах Верхнешугорского района

Фенитизированные породы быстринской серии в районе Северного участка Верхнешугорского месторождения бокситов довольно хорошо изучены, так как они являются материнским субстратом для бокситового корообразования [9; 15]. Фенитизацией затронуты в большей степени терригенно-карбонатные породы павьюгской свиты и нижняя часть ворыквинской свиты. В карбонатной части пород наблюдаются широкие вариации содержания доломита и кальцита. Минералы щелочной минерализации представлены альбитом, микроклином, эгирином, реже рибекитом. В исследованной фенитизированной толще карбонатных пород отмечаются две разнородные по минеральному составу зоны: полевошпат-эгириновая (рибекитовая) и полевошпатовая [15]. Метасоматиты Северного участка Верхнешугорского месторождения имеют специфическую полосчатую текстуру, иногда брекчированную, серой, розовой, кремовой окраски (рис. 2, а). Полосчатые текстуры пород обусловлены чередованием слоев с разным минеральным составом и размерностью зерен (рис. 2, б). **Подобные полосчатые текстуры** характерны для парасланцев динамотермального (регионального) метаморфизма, унаследованные от материнского субстрата осадочных пород, характеризующихся слоистым строением. В данном случае первичную осадочную слоистость выявляет метасоматическое минералообразование, обусловленное просачиванием вдоль многочисленных поверхностей тонкого напластования карбонатных пород разнотемпературных щелочных растворов.

Полевые шпаты образуют мелкозернистые агрегаты в виде слоев мощностью менее одного миллиметра или кристаллизуются в виде рассеянных крупных гипидиоморфных кристаллов с размерностью 1.0—3.0 мм. Альбит представлен гипидиоморфными таблитчатыми кристаллами с полисинтетическими двойниками, в отличие от калиевого шпата с неясными морфологическими очертаниями и плохо выраженными специфическими оптическими свойствами. В перекристаллизованных крупнозернистых карбонатных (в основном доломитовых) слоях развиваются отдельные крупные гипидиоморфные кристаллы калиевого полевого шпата с размерностью 0.6—1.0 мм. В слабофенитизированных породах полевые шпаты представлены единичными зернами, в случае увеличения их количества до 60—70 % появляется эгирин. Эгирин кристаллизуется в виде игольчатых кристаллов, собранных в виде звездчатых агрегатов. Появление эгирина свидетельствует о повышенном температурном режиме щелочного флюида. Особенности фенитизации проявляются в разнообразии титановой минерализации. В мелкозернистых полевошпатовых слоях отмечаются обильные выделения титановых агрегатов в форме изометричных пластинок или уплощенных лепешек наподобие лейкоксена (рис. 2, с, d).

Лейкоксен имеет довольно крупные размеры — диаметр до 0.2 мм и толщина около 0.05 мм (рис. 2, e). На электронно-микроскопических снимках в титановом агрегате хорошо прослеживается рутиловый сагениит с пойкилитовыми включениями полевых шпатов и кальцита (рис. 2, f). Подобные агрегаты в виде рутиловых

сагениитов но с обильными включениями кварца характерны для лейкоксена Ярегской и Пижемской палеороссыпей Тимана, характеризующегося как аутигенно-метаморфогенный лейкоксен или вторичные продукты замещения ильменита. Следует отметить, что лейкоксен на сегодняшний день не имеет внятного определения и традиционно рассматривается как продукт изменения ильменита или титанита в виде агрегата оксидов титана с кварцем. В данном случае описываемый лейкоксен в виде рутилового (анатазового?) агрегата имеет первичное происхождение, развивается в виде пойкилобласт с многочисленными пойкилитовыми включениями кальцита и полевых шпатов. Кристаллизация лейкоксена в описываемых щелочных метасоматитах также первичная, как и в докембрийских зеленых сланцах, что дополняет понимание генезиса титанового агрегата. Известно, что в условиях динамотермального метаморфизма серицит-хлоритовой субфации фации зеленых сланцев кристаллизуется тонкоигольчатый аутигенный рутил в виде сагениитового агрегата с включениями породообразующих минералов (в основном кварца) [4—6]. Первичную природу сагениитового рутила в фенитизированных карбонатных породах ранее отмечали И. В. Швецова и В. А. Лебедев, противопоставляя принятому гипергенному генезису [10, 18].

В крупнокристаллических перекристаллизованных карбонатных прослоях с эгирином и калиевым полевым шпатом развивается другая модификация титанового минерала в виде отдельных кристаллов рутила с размерностью от 0.05 мм до 0.15 мм (рис. 1, g, j). Рутил был установлен методами рамановской спектроскопии (рис. 2, h, i, k). Крупнокристаллический рутил, в отличие от сагениитового, как правило, содержит примесь ниобия (табл. 1). Ранее в метасоматизированных карбонатных породах В. А. Лебедев отмечал длительный многофазный процесс их формирования, сочетающий несколько фаз щелочного метасоматоза и перекристаллизации [10], что привело к развитию разной модификации титанового минерала и изменению его химического состава. Рутил, образованный в разных температурных режимах, различается разными количественными показателями элементов примесей — Nb_2O_5 , Cr_2O_5 и V_2O_5 . В сагениитовом рутиле содержание Nb_2O_5 не превышает 1.5 мас. %, тогда как в крупных индивидах его количество резко возрастает до 6.28 мас. %. Высокой концентрации в титановых минералах Nb_2O_5 , скорее всего, способствует метасоматическая переработка карбонатных пород высокотемпературными щелочными флюидами и привнос данного элемента. Например, в наиболее метасоматизированной породе (образец № 59-146) с высоким содержанием эгирина, свидетельствующего о максимальном температурном ингредиенте просачивающихся флюидов, отмечены самые высокие количественные показатели ниобия — 150 г/т — и титана — 2800 г/т (табл. 2). Максимальные концентрации Cr_2O_5 (2.02 мас. %) и V_2O_5 (1.95 мас. %) в ниобиевом рутиле (Nb_2O_5 — 6.28 мас. %) повлияли на высокие количественные показатели ванадия (190 г/т) и хрома (280 г/т) в породе в целом (табл. 2). Ранее В. В. Лихачев при обнаружении в ниобиевом рутиле в описываемых породах постоянной примеси V_2O_5 отмечал, что такая особенность минерала проявляется при его кристаллизации в карбонати-

Рис. 2. Титановые минералы в фенитизированных карбонатных породах Верхнешугорского района:

a — полосчатая текстура фенитизированных карбонатных пород; *b* — разномзернистые фенитизированные слои с резкими контактами (фотография с анализатором); *c* — пластинки лейкоксена в прослое мелкозернистого агрегата полевых шпатов (фотография без анализатора); *d* — электронно-микроскопический снимок лейкоксена в мелкозернистом полевошпатовом прослое фенита; *e* — поперечное сечение пластинки лейкоксена; *f* — сагенитовая структура рутила; *g* — ниобиевый рутил с пойкилитовыми включениями кальцита; *h* — область картирования рутила на рамановском спектрометре; *i* — КР-спектры минералов (рутила, калиевого полевого шпата, кальцита); *j* — длиннопризматические кристаллы ниобиевого рутила в крупнокристаллическом полевошпатовом прослое; *k* — рутил (обозначен светло-зеленым цветом) в области картирования 60 x 60 мкм по сетке 30 x 30 точек с шагом 2 мкм

Fig. 2. Titanium minerals in fenitized carbonate rocks of the Verkhne-Shchugorsk region:

a — banded texture of fenitized carbonate rocks; *b* — uneven-grained fenitized layers with sharp contacts (photograph with an analyzer); *c* — leucoxene plates in an interlayer of a fine-grained feldspar aggregate (photograph without an analyzer); *d* — electron microscopical image of leucoxene in a fine-grained feldspar interlayer of fenite; *e* — cross-section of a leucoxene plate; *f* — sagenite rutile; *g* — niobium rutile with poikilitic inclusions of calcite; *h* — rutile mapping area on a Raman spectrometer; *i* — Raman spectra of minerals (rutile, potassium feldspar, calcite); *j* — long-prismatic niobium rutile crystals in a coarse-crystalline feldspar interlayer; *k* — rutile (marked with light green colour) in the mapping area 60 x 60 μm on a grid of 30 x 30 points with a step of 2 μm

Таблица 1. Химический состав (мас. %) рутила в фенитизированных карбонатных породах

Table 1. Chemical composition (wt. %) of rutile in fenitized carbonate rocks

Фенитизированные карбонатные породы Верхнещугорского бокситового месторождения Fenitized carbonate rocks of the Verkhne-Shchugorsk bauxite deposit							
Номер образца Sample number	Анализируемое зерно Analyzed grain	TiO ₂	FeO	Cr ₂ O ₅	Nb ₂ O ₅	V ₂ O ₅	Сумма Total
SRK 59 - 141	1 - 5	97.42	не обн. / N. F.	0.26	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	97.68
	2 - 1	96.5	0.47	не обн. / N. F.	1.5	1.2	99.67
SRK 3 - 1	5 - 1	87.75	0.78	2.0	6.28	1.95	98.76
SRK 58	3 - 1	97.9	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	1.12	99.02
SRK 56a-1	1 - 4	98.7	не обн. / N. F.	0.59	0.83	0.94	101.06
	2 - 1	97.03	0.56	0.48	1.4	0.75	100.22
	2 - 2	95.67	0.77	0.49	0.77	1.08	98.78
	4 - 1	98.48	0.17	0.19	0.23	0.89	99.96
	5 - 1	93.46	0.95	1.13	3.5	1.04	100.08
	5 - 2	94.3	0.38	2.02	2.52	1.0	99.4
SRK 56a	1 - 3	98.44	0.22	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	0.82	99.48
	4 - 6	99.59	0.48	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	0.96	101.2
SRK 3-2	1 - 6	96.72	0.76	не обн. / N. F.	1.47	0.98	98.95
	1 - 7	92.27	1.58	не обн. / N. F.	2.72	1.2	97.77
	2 - 2	98.14	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	0.46	0.8	100.36
	8 - 3	94.1	1.48	не обн. / N. F.	3.52	1.16	100.26
SRK 59-146	1 - 3	96.17	1.06	не обн. / N. F.	0.35	1.04	98.62
	1 - 4	93.09	1.44	0.45	2.77	0.88	98.63
	3 - 3	90.16	2.63	0.66	5.03	0.99	99.47
	5 - 3	94.1	1.48	0.51	3.23	0.93	100.26
	6 - 1	94.1	2.42	0.38	5.88	1.1	103.88
Фенитизированные карбонатные породы обнажения р. Светлая Fenitized carbonate rocks of the Svetlaya river							
20 - 19	3-1	95.85	0.81	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	0.81	97.47
	4-1	99.15	1.2	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	1.2	101.55
	5-1	98.24	0.86	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	0.86	99.96
20-14	1-1	92.91	0.34	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	0.53	93.78
	1-2	91.87	0.57	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	0.84	93.28
	2-1	97.74	0.33	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	0.74	98.81
	2-2	98.04	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	1.11	99.15
	3-1	97.71	0.46	не обн. / N. F.	не обн. / N. F.	0.76	98.93

Примечания: 1. Жирным шрифтом обозначены крупные перекристаллизованные ниобиевые рутилы. 2. Анализируемое зерно SRK 3-1 (5-1) ниобиевого рутила изображено на рис. 2, г. 3. Анализируемое зерно SRK 59-146 (6-1) ниобиевого рутила изображено на рис. 2, ж.

Notas: 1. Large recrystallized niobium rutiles are shown in bold. 2. Analyzed grain SRK 3-1 (5-1) of niobium rutile is shown in Fig. 2 g. 3. Analyzed grain SRK 59-146 6-1 niobium rutile is shown in Fig. 2 j.

Таблица 2. Содержание (г/т) Ti, V, Cr, Nb в фенитизированных карбонатных породах быстринской серии

Table 2. The content (ppm) of Ti, V, Cr, Nb in the fenitized carbonate rocks of the Bystrinskaya series

	71 - 2	3 - 2	56a - 2	58	59 - 146	59 - 141 - 9	60 - 1	64 - 77	65 - 40	67 - 66	20 - 14	20 - 136	226 - 13 - 1	Кларки карбонатных пород Carbonate rocks clarkes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ti	150	300	500	90	2800	110	110	500	400	600	400	600	2400	600
V	8.0	50.0	4.0	7.0	190	10.0	9.0	10.0	8.0	8.0	12.0	13.0	40.0	19.0
Nb	3.9	9.0	23.0	23.0	150	6.0	4.0	2.5	1.9	31.0	1.3	2.5	8.0	0.5
Cr	29.0	28.0	29.0	18.0	280.0	16.0	21.0	10.0	8.0	21.0	9.0	10.0	27.0	11.0

Примечание: Щугорский участок бокситового месторождения — столбцы 1—10; обнажение на реке Светлой — столбцы 11, 12; разведочный керн на фосфатные коры выветривания — столбец 13.

Note: Shchugorsky site of the bauxite deposit-columns 1—10; outcrop on the Svetlyaya River-columns 11, 12; exploration core for phosphate crusts of weathering — column 13.

тах последней, низкотемпературной стадии процесса карбонатитообразования [9]. Ниобиевые рутилы образуются в породах даже с низкими кларковыми значениями титана, но с достаточно высоким содержанием ниобия. Например, в образце № 3-2 количество TiO_2 составляет 300 г/т, что в два раза меньше кларка (600 г/т) для карбонатных пород, при этом концентрация ниобия (9.0 г/т) превышает кларк (0.6 г/т) в 15 раз (табл. 2). Это объясняется тем, что единственным концентратом ниобия в данном случае является рутил.

Титановые минералы в коренных выходах фенитизированных карбонатных пород на реке Светлой

Фенитизированные карбонатные породы на реке Светлой обнаружены в виде небольшого коренного выхода, представленного пачкой мощностью около 50 см

и протяженностью около метра (рис. 1, б). Порода кальцитового состава имеет темно-серый цвет с хорошо выраженной полосчатой текстурой, обусловленной развитием фенитизированных прослоев (рис. 3, а). Фенитизация характеризуется послойным развитием метасоматических минералов (слюды и альбита) с резкими контактами с карбонатными участками. В породе проявлен будинаж за счет разрыва карбонатных, более жестких слоев, заключенных в пластичных слюдястых метасоматизированных участках, с последующим смещением их вдоль кливажа сланцеватости (рис. 3, а, б). **Метасоматическая слюда, классифицируемая** пограничным составом сидерофиллита и аннита (рис. 3, с), образует мелкие чешуйки со слабо выраженным плеохроизмом в светло-коричневых тонах с размерностью 0.1–0.15 мм. Альбит кристаллизуется в виде мелкозернистого мозаичного агрегата с размерами около 0.06 мм. В фенитизированных участках

Рис. 3. Титановые минералы в коренных выходах фенитизированных карбонатных породах на реке Светлой: а — фенитизированная карбонатная порода со структурой будинажа; б — кливаж сланцеватости; с — классификационная диаграмма* ($\text{Fe-Mn} + \text{Ti} + \text{Al}^{\text{IV}}$) — (Mg-Li) с фигуративными точками химических составов слюд; д — коленчатый двойник рутила; е — кристаллизация кассита на краю регенерационной каемки доломита; ф — электронно-микроскопический увеличенный снимок кассита, изображенного на рис. е; г — энергодисперсионный спектр кассита; h — кассит в виде отдельных мелких зерен

Fig. 3. Titanium minerals in bedrock outcrops of fenitized carbonate rocks on the Svetlaya River:

а — fenitized carbonate rock with a boudinage structure; б — cleavage cleavage; с — classification diagram* with figurative points of chemical compositions of micas; д — cranked twin of rutile; е — crystallization of cassite at the edge of the regeneration rim of dolomite; ф — electron microscopically enlarged image of the cassite shown in Fig. 3, e; j — energy dispersion spectrum of cassite; h — cassite in the form of individual small grains

Таблица 3. Химический состав кассита (мас.%)

Table 3. Chemical composition of cassite (wt. %)

Номер образца / Sample number	20 - 19			
Номера точек исследования Number of study points	1-5	1-4	1	2
CaO	19.45	15.81	17.62	21.87
TiO	66.56	71.05	53.71	56.45
FeO	не обн.	0.39	0.77	0.76
Сумма / Total	86.01	87.25	72.1	79.08

карбонатной породы рутил наблюдается в виде отдельных мелких игольчатых кристалликов с размерностью около 0.01—0.015 мм (рис. 3, d), ассоциирует с фтористым апатитом, монацитом и торитом. В рутиле, в отличие от такового в вышеописанных фенитизированных карбонатных породах, ниобий не обнаружен (табл. 1), хотя содержание данного элемента в породе превышает кларковые значения в 2—4 раза (табл. 2). В рутиле есть примеси железа (0.0—1.2 мас. %) и ванадия (0.63—1.2 мас. %). Отсутствие ниобия в рутиле объясняется, скорее всего, недостаточной прогреетостью толщи. В породе обнаружен минерал, по составу соответствующий касситу $[\text{CaTi}_2\text{O}_4(\text{OH}_2)]$. В таблице 3 приведен химический анализ данного минерала. Сумма компонентов низкая, так как предполагается наличие групп OH. Кассит впервые был описан в 1965 г. в миа-ролах рудных пегматитов щелочно-ультраосновного массива Африканда [7]. Развивается по титановым минералам — ильмениту, перовскиту и титаниту — или образует собственные пластинчатые и листоватые кристаллы. Он также был встречен в нефелиновых сиенитах на Среднем Урале [14]. Во всех описываемых случаях минерал кристаллизуется в магматических щелочных формациях в условиях низкотемпературного гидротермального режима. Кассит в фенитизированной карбонатной породе представлен гипидиоморфными и ксеноморфными пластинчатыми зернами с размерностью 0.003 мм, ассоциирует с метасоматическими апатитом и рутилом (рис. 3, e—h). Минерал, скорее всего, кристаллизовался на завершающей стадии формирования породы в условиях дислокационных подвижек, сопровождающихся низкотемпературными гидротермальными процессами перекристаллизации.

Титановые минералы в фенитизированных породах, отобранных при разведочных работах на фосфатноносные коры выветривания.

Керн фенитизированных пород, оставленный в заброшенном геологическом лагере (рис. 1, c) в верховьях р. Гнилой, по устному сообщению В. А. Лебедева, был получен при разведочных работах на фосфатное и фосфат-бокситовое сырье (1976—1984 гг.). Породы привлекли внимание полосчатой текстурой, типичной для фенитизированных карбонатных пород быстринской серии (рис. 4, a). Полосчатость обусловлена переслаиванием слоев, сложенных разнотекстурным агрегатом серицит-альбит-кальцитового и хлорит-кальцитового состава. В слоях с серицит-альбитовой минерализацией обнаружены фтористый апатит, бастнезит, алланит, титаномагнетит [1]. Цериевый бастнезит выявлен во всех объектах флюидоэксплозивной структуры — в карбонатах, флюидоэксплозивных

дайках и вмещающих фенитизированных осадочных толщах силикатно-карбонатного состава [1; 2; 12; 15; 17]. Крупнокристаллические карбонатные слои отличаются более темной зеленой окраской за счет многочисленных чешуек хлорита с размерностью до 0.1—0.3 мм. В этих же слоях обнаружены обильные пойкилобласты титанита с многочисленными включениями кальцита, реже кварца с размерами около 0.1—0.2 мм (рис. 4, b—d, k). Пойкилитовых включений в титаните порой бывает так много, что титанит приобретает ситовидную структуру (рис. 4, g). В данном случае минерал, по существу, развивается в интерстициях породообразующих минералов. Форма срезов зерен титанита в петрографических шлифах нередко характеризуется идиоморфными ромбовидными очертаниями, типичными для данного минерала (рис. 4, d). При кристаллизации титанита были заимствованы элементы Ca и Si из карбонатного субстрата. Законсервированные пойкилитовые включения кальцита в титаните отличаются от вмещающего изометричной формой и меньшими размерами, что свидетельствует о кристаллизации титанита до перекристаллизации кальцита с укрупнением размеров и приобретением новой, удлиненной формы в условиях дислокационной деформации. В титанитовых прослоях кальцит в условиях динамического напряжения, возникшего за счет сдвиговых деформаций, образует плоскопараллельные агрегаты с размерностью по удлинению до 0.1—0.3 мм. Удлиненные зерна формируются вдоль плоскости кливажа кристаллизационной сланцеватости и ориентируются относительно первичной слоистости породы под углом 40° (рис. 4, b).

Динамическая дислокация породы сопровождается не только перекристаллизацией кальцита, но и низкотемпературной минерализацией, представленной анатазом. Анатаз развивается в краевых частях пойкилобласт титанита, иногда с замещением до полных псевдоморфоз. Титанит в серицит-альбитовых метасоматизированных прослоях с редкоземельной минерализацией полностью исчезает, представлен только псевдоморфозами анатаз-кальцитового состава (рис. 4, k). При этом размеры анатаза значительно увеличиваются, а первичная форма замещаемого титанита утрачивается. Анатаз во всех случаях диагностирован методами дифракции обратноотраженных электронов (рис. 4, i, j, l, m) и рамановской спектроскопией (рис. 4, n). Надо отметить, что перекристаллизованный анатаз намного крупнее, чем в метаморфогенном первичном лейкоксеном агрегате в зеленых сланцах или лейкоксеновых псевдоморфозах, развивающихся по ильмениту в палеороссыях Тимана. Обнаружение титанита, замещаемого анатазом, так же как и метаморфогенного лейкоксена в фенитизированных карбонатных породах Щугорского участка,

Рис. 4. Титановые минералы в фенитизированных породах, отобранных при разведочных работах на фосфатные коры выветривания:

a — фенитизированная карбонатная порода; *b* — граница контакта слоев серицит-альбитового состава с кальцит-хлоритовым, содержащим титанит (микрофотография с анализатором). Стрелкой указано направление кливажа сланцеватости; *c* — хлоритизированный кальцитовый прослой с пойкилобластами титанита (снимок сделан в отраженных электронах); *d* — хорошо ограниченный кристалл титанита, замещаемый анатазом; *e*–*f* — титанит-анатазовый агрегат в режиме характеристического рентгеновского излучения; *g* — ситовидное зерно титанита, замещаемого анатазом; *h* — пойкилобласт титанита замещается анатазом; *i* — линии Кикуча анатаза, замещающего титанит (метод дифракции обратноотраженных электронов); *j* — кристаллографические индексы Миллера анатаза, замещающего титанит (метод дифракции обратноотраженных электронов); *k* — перекристаллизованный анатаз; *l* — линии перекристаллизованного анатаза (метод дифракции обратноотраженных электронов); *m* — кристаллографические индексы Миллера перекристаллизованного анатаза (метод дифракции обратноотраженных электронов); *n* — рамановские спектры анатаза

Fig. 4. Titanium minerals in fenitized rocks sampled during exploration for phosphate weathering crusts:

a — fenitized carbonate rocks; *b* — border of contact of sericite-albite layers with calcite-chlorite ones, containing titanite (micro image with an analyzer). The arrow indicates the schistosity cleavage direction; *c* — chloritized calcite layer with titanite poikiloblasts (picture was taken in reflected electrons); *d* — well-faceted titanite crystal replaced by anatase; *e*–*f* — titanite - anatase aggregate in the mode of characteristic X-ray radiation; *g* — sieve-like grain of titanite replaced by anatase; *h* — titanite poikiloblast replaced by anatase; *i* — Kikuchi lines of anatase replacing titanite (backscattered electron diffraction method); *j* — Miller crystallographic indices of anatase replacing titanite (backscattered electron diffraction method); *k* — recrystallized anatase; *l* — lines of recrystallized anatase (method of diffraction of back reflected electrons); *m* — Miller crystallographic indices of recrystallized anatase (backscattered electron diffraction method); *n* — Raman spectra of anatase.

Таблица 4. Химический состав (мас. %) титанита из фосфатных кор выветривания**Table 4.** Chemical composition (wt. %) of titanite from phosphate weathering crusts

Номер образца / Sample number	22В-13-1			
Номера точек исследования Number of study points	1-1	2-1	4-1	6-1
SiO ₂	31.11	30.68	30.88	30.77
TiO ₂	37.8	37.1	37.43	38.12
CaO	29.12	28.69	28.84	29.26
FeO	0.65	0.71	0.77	0.7
Al ₂ O ₃	1.75	2.04	1.99	1.62
V ₂ O ₅	0.54	не обн.	0.46	0.29
F	0.76	0.79	0.75	0.65
Сумма / Total	100.97	99.22	99.6	100.76

Таблица 5. Химический состав анатаза (мас. %) в фенитизированных породах, отобранных при разведке фосфатных кор выветривания**Table 5.** Chemical composition of anatase (wt. %) in fenitized rocks sampled during exploration for phosphate weathering crusts

	Анализируемое зерно Analyzed grain	TiO ₂	FeO	Nb ₂ O ₅	V ₂ O ₅	Сумма / Total
Анатаз, развивающийся по титаниту / Anatase evolving from titanite						
226-13-1	2-1	98.53	0.5	не обн.	0.83	99.86
	1-1	97.8	0.82	0.31	0.52	98.93
	3-1	99.21	0.47	0.41	не обн.	100.09
	4-1	96.01	0.64	не обн.	0.65	97.3
	Перекристаллизованный анатаз / Recrystallized anatase					
	10-1	99.21	0.83	0.35	не обн.	100.39
	10-2	97.41	0.16	не обн.	0.56	98.13
	5-1	97.89	0.71	не обн.	0.88	99.48
	6-1	93.76	1.13	0.28	0.62	95.79
	7-1	96.48	0.43	-	0.7	97.61

дополнило область сноса для титановых палеороссыпей Тимана. Развитие титанита связано с фенитизацией карбонатной толщи с привнесом титана, содержание которого имеют значительные показатели 2400 г/т (табл. 2). В титаните обнаружена примесь V₂O₅ до 0.54 мас. % (табл. 4), что отразилось на его высоких значениях в породе в целом — 40 г/т (табл. 2). В данном минерале был обнаружен также F в количестве 0.75 мас. %. В анатазе, замещающем титанит, выявлены примеси Nb₂O₅ (до 0.41 мас. %) и V₂O₅ (до 0.88 мас. %) (табл. 5).

Заключение

Минералогия фенитизированных карбонатных пород в научной литературе практически не освещена, так как все известные карбонатито-щелочные магматические комплексы расположены в блоках докембрийского фундамента и находятся в контакте с гнейсами. Поэтому на Среднем Тимане апокарбонатные фениты являются уникальным объектом для изучения метасоматической минерализации в таких породах, в частности титановой. Апокарбонатные фениты примечательны не только своей уникальностью, но и возможностью визуального наблюдения, даже в небольшом образце, кристаллизации титановых минералов в разных температурных режимах щелочных флюидов, просачивающихся вдоль многочисленных плоскостей напластования карбонатных пород. Разнотемпературный режим прогрева или остывающего флюида объясняется многофазностью процесса фенитизации, возникшей в результате импульсив-

но-неравномерного истечения флюида из охлаждающегося и кристаллизующегося карбонатитового расплава [19]. Рутиловый лейкоксен кристаллизуется в относительно низкотемпературных полевошпатных прослоях, тогда как в случае появления в них высокотемпературного эгрина развивается Nb-содержащий рутил. В фенитах, подвергшихся геодинамическим дислокациям, за счет наложенных гидротермальных процессов отмечается развитие низкотемпературных (уже вторичных) титановых минералов — анатаза и кассита. В апокарбонатных фенитах образуются два типа метаморфогенных лейкоксеновых агрегатов — рутиловый и анатазовый. Рутиловый лейкоксен имеет первичную метасоматическую природу, а анатазовый лейкоксен представлен как вторичный агрегат, развивающийся по титаниту в эндогенных условиях.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Коми в рамках научного проекта № 20-45-110010.

Авторы благодарят Игоря Филипповича Любинского и Виктора Алексеевича Лебедева за ценные консультации и содействие в получении kernового материала Верхнещугорского месторождения бокситов.

Литература

1. Голубева И. И., Шуйский А. С., Филиппов В. Н., Исаенко С. И., Макеев Б. А., Смолева И. В., Бурцев И. Н. Редкоземельная и титановая минерализация в метасоматизированных карбонатных породах быстринской серии (Средний Тиман) // Современные проблемы теоретической, эксперименталь-

ной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения — 2020). Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2020. С. 34—35.

2. Голубева И. И., Филиппов В. Н., Бурцев И. Н. Метасоматические редкоземельная и редкометалльная минерализации в ультрамафитах дайкового комплекса на Среднем Тимане (Поднятие Четласс) // Современные проблемы теоретической экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения — 2018). Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2018. 278 с.

3. Голубева И. И., Ремизов Д. Н., Бурцев И. Н., Филиппов В. Н., Шуйский А. С. Флюидоэксплозивные ультрамафиты дайкового комплекса Среднего Тимана и их парагенетическая связь с карбонатитами // Региональная геология и металлогения. 2019. № 8. С. 30—44.

4. Игнатьев В. Д., Бурцев И. Н. Лейкоксен Тимана. СПб.: Наука, 1997. 213 с.

5. Кочетков О. С. Акцессорные минералы в древних толщах Тимана и Канина. Л.: Наука, 1968. 121 с.

6. Коробова Н. И. Ильменитсодержащие метаморфические сланцы Таймыра // ДАН СССР. 1965. Т. 162. № 1. С. 15—20.

7. Кухаренко А. А., Орлова М. П., Булах А. Г. и др. Каледонский комплекс ультраосновных щелочных пород и карбонатитов Кольского полуострова и Северной Карелии. М.: Недра, 1965. 772 с.

8. Лебедев В. А., Землянский В. Н. Рифейско-вендский складчатый фундамент Среднего Тимана. Ухта: УГТУ, 2016. 273 с.

9. Лихачев В. В. Редкометалльность бокситоносной коры выветривания Среднего Тимана. Сыктывкар, 1993. 224 с.

10. Макеев А. Б., Лебедев В. А., Брянчанинова Н. И. Магматиты Среднего Тимана. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 348 с.

11. Месторождения литофильных редких металлов. М.: Недра, 1980. 559 с.

12. Недосекова И. Л., Замятин Д. А., Удоратина О. В. Рудная специализация карбонатитовых комплексов Урала и Тимана // Литосфера. 2017. Том 17. № 2. С. 60—77.

13. Овчинников А. Н. Прикладная геохимия М.: Недра, 1990. 248 с.

14. Попова В. И., Попов В. А., Канонеров А. А. Хром-содержащий кассит $\text{CaTi}_2\text{O}_4(\text{OH})_2$ из сарановского месторождения — первая находка на Урале // Минералогия Урала. Миасс: ИМин УрО РАНС, 1998. Том II. С. 75—77.

15. Степаненко В. И., Лихачев В. В., Швецова И. В. Щелочной метасоматоз и ниобиевая минерализация в рифейских терригенно-карбонатных образованиях Тимана // Эндеогенные комплексы Европейского Северо-Востока СССР. Сыктывкар, 1988. Вып. 65. С. 33—46.

16. Степаненко В. И. Особенности геологического строения и состава карбонатитового комплекса Среднего Тимана // Магматические формации Европейского Северо-Востока СССР. Сыктывкар, 1979. С. 52—61 (Тр. Ин-та геологии Коми филиала АН СССР, вып. 29).

17. Удоратина О. В., Варламов Д. А., Капитанова В. А. Рудная минерализация кварцевых жил Новобобровского месторождения, Средний Тиман: новые данные // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения — 2016). Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2016. С. 257—258.

18. Швецова И. В., Степаненко В. И., Лихачев В. В. Ильменорутитовый лейкоксен // Минераловедение и минералогенезис. Сыктывкар, 1988. С. 85—69. (Тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН СССР, вып. 66).

19. Elliott H. A. L., Wall F., Chkhmouradian P. R. and other. Fenites associated with carbonatite complexes: A review // Ore Geology Reviews. 2018. Vol. 93. P. 38—59

References

1. Golubeva I. I., Shuyskiy A. S., Filippov V. N., Isayenko S. I., Makeyev B. A., Smoleva I. V., Burtsev I. N. *Redkozemel'naya i titanovaya mineralizatsii v metasomatizirovannykh karbonatnykh porodakh bystrinskoy serii (Sredniy Timan)* *Sovremennyye problemy teoreticheskoy, eksperimental'noy i prikladnoy mineralogii* (Rare earth and titanium mineralization in metasomatized carbonate rocks of the Bystrinskaya series (Middle Timan). Modern problems of theoretical, experimental and applied mineralogy) (Yushkin Readings 2020) Syktyvkar: Institute of geology Komi SC UB RAS, 2020, pp. 34—35.

2. Golubeva I. I., Filippov V. N., Burtsev I. N. *Metasomaticheskiye redkozemel'naya i redkometall'naya mineralizatsii v ultramafitakh daykovogo kompleksa na Srednem Timane (Podnyatiye Chetlass)*. *Sovremennyye problemy teoreticheskoy, eksperimental'noy i prikladnoy mineralogii* (Metasomatic rare-earth and rare-metal mineralization in ultramafic rocks of the dike complex on the Middle Timan (Chetlass uplift). Modern theoretical problems. experimental and applied mineralogy. Yushkin Readings 2018). Syktyvkar: Institute of geology Komi SC UB RAS, 2018, 278 p.

3. Golubeva I. I., Remizov D. N., Burtsev I. N., Filippov V. N., Shuyskiy A. S. *Flyuidoeksplozivnyye ultramafity daykovogo kompleksa Srednego Timana i ikh parageneticheskaya svyaz s karbonatitami. Regional'naya geologiya i metallogeniya* (Fluid-explosive ultramafic rocks of the Middle Timan dike complex and their paragenetic connection with carbonatites. Regional geology and metallogeny). No. 80, 2019, pp. 30—44.

4. Ignatyev V. D., Burtsev I. N. *Leykoksen Timana* (Timan leucoxene). St. Petersburg: Nauka, 1997, 213 p.

5. Kochetkov O. S. *Aktsessornyye mineraly v drevnikh tolshchakh Timana i Kanina* (Accessory minerals in the ancient strata of Timan and Kanin). Leningrad: Nauka, 1968, 121 p.

6. Korobova N. I. *Ilmenitsoderzhashchiye metamorficheskiye slantsy Taymyra* (Ilmenite-bearing metamorphic shales of Taimyr). Doklady Earth Sciences, 1965, V. 162, No.1, pp.15—20.

7. Kukharenskiy A. A., Orlova M. P., Bulakh A. G. et al. *Kaledonskiy kompleks ul'raosnovnykh shchelochnykh porod i karbonatitov Kolskogo poluostrova i Severnoy Karelii* (Caledonian complex of ultrabasic alkaline rocks and carbonatites of the Kola Peninsula and North Karelia). Moscow: Nedra, 1965, 772 pp.

8. Lebedev V. A., Zemlyanskiy V. N. *Rifeysko-vendskiy skladchatyy fundament Srednego Timana* (Riphean-Vendian folded basement of the Middle Timan). Ukhta, USTU, 2016, 273 p.

9. Likhachev V. V. *Redkometal'nost boksitonosnoy kory vyvetrivaniya Srednego Timana* (The rare metal content in the bauxite-bearing weathering crust of the Middle Timan). Syktyvkar, 1993, 224 p.

10. Makeyev A. B., Lebedev V. A., Bryanchaninova N. I. *Magmatity Srednego Timana* (Magmatites of the Middle Timan). Yekaterinburg, UB RAS, 2008, 348 p.

11. *Mestorozhdeniya litofil'nykh redkikh metallov* (Deposits of lithophilic rare metals). Moscow: Nedra, 1980, 559 p.

12. Nedosekova I. L., Zamyatin D. A., Udoratina O. V. *Rudnaya spetsializatsiya karbonatitovykh kompleksov Urala i Timana* (Ore specialization of carbonatite complexes of the Urals and Timan). Litosfera, 2017, V. 17, No. 2, pp. 60—77.

13. Ovchinnikov A. N. *Prikladnaya geokhimiya* (Applied Geochemistry). Moscow: Nedra, 1990, 248 p.

14. Popova V. I., Popov V. A., Kanonerov A. A. *Khromsoderzhashchiy kassit $\text{CaTi}_2\text{O}_4(\text{OH})_2$ iz saranovskogo mestorozhdeniya — pervaya nakhodka na Urale* (Chromium cassite $\text{CaTi}_2\text{O}_4(\text{OH})_2$ from Saranovskoe deposit — first find in the Urals). *Mineralogiya Urala*, V. II, Miass: IMin UB RAS, 1998, pp. 75–77
15. Stepanenko V. I., Likhachev V. V., Shvetsova I. V. *Shchelochnoy metasomatoz i niobiyevaya mineralizatsiya v rifeyskikh terrigenno-karbonatnykh obrazovaniyakh Timana. Endogennyye komplekсы Yevropeyskogo S-V SSSR* (Alkaline metasomatism and niobium mineralization in the Riphean terrigenous-carbonate formations of Timan. Endogenous complexes of the European North-East of the USSR). 65, Syktyvkar. 1988, pp. 33–46.
16. Stepanenko V. I. *Osobennosti geologicheskogo stroyeniya i sostava kor'anotitovogo kompleksa Srednego Timana. Magmatische formatsii Yevropeyskogo Severo-Vostoka SSSR* (Features of the geological structure and composition of the korbnotite complex of the Middle Timan. Magmatic formations of the European North — East of the USSR). Syktyvkar, 1979, pp. 52–61
17. Udoratina O. V., Varlamov D. A., Kapitanova V. A. *Rudnaya mineralizatsiya kvartsevykh zhil Novobobrovskogo mestorozhdeniya, Sredniy Timan: novyye dannyye. Sovremennyye problemy teoreticheskoy, eksperimental'noy i prikladnoy mineralogii* (Ore mineralization of quartz veins of the Novobobrovskoye deposit, Middle Timan: new data. Modern problems of theoretical, experimental and applied mineralogy) (Yushkin Readings 2016). Syktyvkar. Institute of geology Komi SC UB RAS, 2016, pp. 257–258
18. Shvetsova I. V., Stepanenko V. I., Likhachev V. V. *Ilmenorutyl leucoxene. Mineralogy and mineralogy* (Ilmenorutile leucoxene. Mineralogy and mineralogenesis). Syktyvkar. 1988, pp. 85–69.
19. Elliott H. A. L., Wall F., Chkhmouradiaz P. R. and other. Fenites associated with carbonjtite complexes: A review. *Ore Geology Reviews*, 2018, V. 93, pp. 38–59.

Поступила в редакцию / Received 05.04.2021