Медицинские импланты

Medical Implants

**МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**MATERIALS OF THE
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND
PRACTICAL
CONFERENCE**

**18-19 марта 2016, Курск, Россия
18-19 march 2016, Kursk, Russia**

Международная научно-практическая конференция «**Медицинские импланты**»
18-19 марта 2016 г., Курск, Россия

International scientific-practical conference "**Medical implants**"
18-19 march, Kursk, Russia

**КУРСКИЙ KURSK
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ STATE
МЕДИЦИНСКИЙ MEDICAL
УНИВЕРСИТЕТ UNIVERSITY**

МАТЕРИАЛЫ CONFERENCE BOOK

**Международной of the International
научно- scientific-practical
практической conference
конференции «Medical implants»
«Медицинские
импланты»**

**18-19 марта 2016, 18-19 march 2016,
Курск, Россия Kursk, Russia**

Международная научно-практическая конференция «**Медицинские импланты**»
18-19 марта 2016 г., Курск, Россия

International scientific-practical conference "**Medical implants**"
18-19 march, Kursk, Russia

УДК 616-089.819.843(063)

ББК 54.547я43

М34

<http://dx.doi.org/10.21626/cb.16.implants.proc>

Материалы Международной научно-практической конференции «Медицинские импланты» (18-19 марта 2016 г.) / под ред. В.А. Лазаренко, А.И. Бежина, В.А. Липатова, И.Л. Приваловой. – Курск : Изд-во КГМУ, 2016. – 444 с.

Материалы Международной научно-практической конференции «Медицинские импланты» содержат программу и сборник тезисов мероприятия, состоявшегося в Курском государственном медицинском университете 18-19 марта 2016 года.

Доклады участников конференции из Курска, Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Далласа, Еревана, Астаны, Орла, Пензы, Кургана и других городов посвящены актуальным вопросам разработки, экспериментальной апробации и клинического применения имплантов в различных областях медицины. Исследования авторов касаются лечения пациентов с вентральными грыжами, патологией сосудов, трахеи, суставов и др. Доклады участников касаются актуальных вопросов общей хирургии, нейрохирургии, гинекологии, ортопедии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии и т.д. Большинство работ носит инновационный характер и освещает результаты экспериментальной апробации новейших образцов имплантов. Большинство разработок является результатом многолетних совместных исследований ученых КГМУ и ООО «Линтекс».

Материалы конференции могут быть полезны разработчикам имплантов, технологам производства изделий медицинского назначения и практическим врачам.

ISBN 978-5-7487-1887-5

© Коллектив авторов, 2016

© ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016

Международная научно-практическая конференция «**Медицинские импланты**»
18-19 марта 2016 г., Курск, Россия

International scientific-practical conference "**Medical implants**"
18-19 march, Kursk, Russia

ПРОГРАММА CONFERENCE КОНФЕРЕНЦИИ PROGRAM

Международная научно-практическая конференция «**Медицинские импланты**»
18-19 марта 2016 г., Курск, Россия

International scientific-practical conference "**Medical implants**"
18-19 march, Kursk, Russia

Уважаемый (ая) _____!

Приглашаем Вас и сотрудников Вашей кафедры, Ваших коллег, учеников, молодых ученых и студентов принять участие в Международной научно-практической конференции «Медицинские импланты», которая приурочена к 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, д.м.н. профессора А.Д. Мясникова и 65-летию со дня основания студенческого научного кружка им. Г.Е. Островерхова и будет проходить 18-19 марта 2016 года в стенах Курского государственного медицинского университета.

Председатель организационного комитета

В.А. Лазаренко

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор,
ректор Курского государственного медицинского университета

ПРИВЕТСТВИЕ
заслуженного врача РФ,
доктора медицинских
наук, профессора,
ректора Курского
государственного
медицинского
университета
Виктора Анатольевича
Лазаренко

Дорогие участники конференции!

Я искренне рад приветствовать Вас в стенах нашей Alma Mater – Курском государственном медицинском университете!

Тема конференции, которую организовали кафедры хирургического и морфологического профиля, весьма актуальна. Данное перспективное и, безусловно, инновационное направление в работе ученых нашего университета вытекает из тематик большого числа межкафедральных, междисциплинарных исследований. Сотрудничество по многим вопросам уже давно вышло за стены Курского государственного медицинского университета.

Сегодня в лабораториях и клиниках сотрудники КГМУ исследуют различные материалы для лечения больных с вентральными грыжами, сосудистой патологией, спаечной болезнью и прочей серьезной патологией.

В процессе разработки, апробации и внедрения новых лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения исследователи сотрудничают не только с коллегами из других вузов Курска, но и с учеными из многих городов России. Намечаются проекты и с научными коллективами университетов дальнего зарубежья, с которыми были заключены договоры о сотрудничестве.

В рамках данного мероприятия запланированы научные заседания, на которых будут обсуждены не только достижения имплантологов, но и проблемы внедрения новых разработок.

Для привлечения студентов и молодых ученых в исследовательские группы, в которых изучают новые современные импланты, оргкомитет организовал отдельную молодежную площадку, что продиктовано не вызывающей сомнений перспективностью данного научного направления.

Я надеюсь, что общение будет плодотворным и полезным, возникнут новые договоренности о сотрудничестве, а существующие контакты будут укреплены.

Международная научно-практическая конференция «**Медицинские импланты**»
18-19 марта 2016 г., Курск, Россия

International scientific-practical conference "**Medical implants**"
18-19 march, Kursk, Russia

ОРГАНИЗАТОР

Курский государственный медицинский университет

ПАРТНЕРЫ

- Комитет здравоохранения Курской области
- Комитет образования и науки Курской области
- International Adhesion Society
- Курское региональное отделение «Российского союза молодых ученых»
- КРОО «Научно-практическое общество хирургов»
- Ассоциация «ЦПП - МФО Курской области»
- Курская торгово-промышленная палата
- ООО «МедТестИнфо»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ООО «Линтекс»

Россия, г. Санкт-Петербург,
190020, ул. Лифляндская, д. 6, лит. К
Тел./факс: (812) 385-44-30, 319-21-81
E-mail: info@lintex.ru

ООО «Инфамед»

123056, г. Москва, а/я 46
Тел./факс: (495) 775-83-21, (495) 775-83-22, (495) 775-83-23
8 (800) 700-48-12 (бесплатно для РФ)
E-mail: infamed@infamed.ru

ООО «Ковидиен Евразия»

115054, Москва, ул. Дубининская, дом 53, стр. 5
Тел.: +7(495) 933 64 69; Факс: +7(495) 933 64 68
E-mail: rus@covidien.com

**Ученые КГМУ – победители конкурсов, авторы
проектов по разработке и внедрению имплантов**

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ
КОНФЕРЕНЦИИ**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:

Виктор Анатольевич Лазаренко

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор,
ректор Курского государственного медицинского университета

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Павел Владимирович Ткаченко

доцент, проректор по научной работе и инновационному
развитию Курского государственного медицинского университета

Александр Иванович Бежин

профессор, заведующий кафедрой оперативной хирургии и
топографической анатомии Курского государственного
медицинского университета

Вячеслав Александрович Липатов

профессор кафедры оперативной хирургии и топографической
анатомии Курского государственного медицинского университета

Андрей Алексеевич Нетяга

доцент кафедры оперативной хирургии и топографической
анатомии Курского государственного медицинского университета

Ирина Леонидовна Привалова

профессор кафедры нормальной физиологии Курского
государственного медицинского университета

Арсен Юрьевич Григорьян

доцент кафедры оперативной хирургии и топографической
анатомии Курского государственного медицинского университета

Мария Алексеевна Затолокина

доцент кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии, кандидат
медицинских наук Курского государственного медицинского
университета

Борис Семенович Суковатых

профессор, заведующий кафедрой общей хирургии Курского
государственного медицинского университета

Михаил Александрович Инархов

ассистент кафедры общей хирургии Курского государственного
медицинского университета

**ГРУППА
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ**

**Д.В. Михеев, М.Д.З. Наимзада, Д.М. Ярмамедов,
Д.А. Северинов, С.В. Ключко, Е.И. Воронкова, Н.И. Хмаро,
Ю.Е. Константинова, Н.В. Абросимова, Е.Е. Шашков,
Р.Ш. Рахимзянов, В.П. Самойлова, Н.В. Миненков**

**ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ**
**МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ**

18-19 марта 2016 года

Фармацевтический корпус Курского государственного медицинского университета

Адрес: г. Курск, улица Ямская, д. 18

Схема проезда

**ЯЗЫКИ
КОНФЕРЕНЦИИ**

Русский, английский

РАЗМЕЩЕНИЕ

Bed and breakfast Kursk

г. Курск, ул. Ленина, 87 (рядом с КГМУ)

2300-5500 руб/сут

тел: 8 (4712) 587-447, www.bbhotel.ru

Октябрьская

г. Курск, ул. Ленина, 72 (10 мин пешком до КГМУ)

2600-5800 руб/сут

тел: 8 (4712) 707-707, www.hotelkursk.ru

Центральная

г. Курск, ул. Ленина, 2 (15 мин на автобусе до КГМУ)

600-3000 руб/сут

тел: 8 (4712) 706-148, www.centralnayakursk.ru

**РЕГЛАМЕНТ
ВЫСТУПЛЕНИЙ**

Регламент доклада – 10 минут. Устное сообщение сопровождается презентацией в формате Power Point. Ответы на вопросы - 5 минут. Дискуссия по завершении всех докладов - 10 минут.

Международная научно-практическая конференция «**Медицинские импланты**»
18-19 марта 2016 г., Курск, Россия

International scientific-practical conference "**Medical implants**"
18-19 march, Kursk, Russia

ВЫСТАВКА	18 марта 2016 года 09.00 – 17.30 Фойе фармацевтического корпуса
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ: ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ И ПАКЕТОВ УЧАСТНИКА	18 марта 2016 года 09.00 – 10.00 Фойе фармацевтического корпуса
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ	18 марта 2016 года 10.00 – 10.30 Аудитория № 4 (фармацевтический корпус КГМУ)

Виктор Анатольевич Лазаренко

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, ректор Курского государственного медицинского университета

**ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АДМИНИСТРАЦИИ, НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ВЕДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТОЛОГИИ**

Петр Михайлович Назаренко

председатель Курской региональной общественной организации «Научно-практическое общество хирургов», доктор медицинских наук, профессор

Роман Викторович Плотников

главный хирург комитета здравоохранения Курской области, кандидат медицинских наук

Валерий Анатольевич Жуковский

директор по развитию ООО «Линтекс» (Санкт-Петербург), доктор технических наук, профессор

Ольга Владимировна Ильинова

директор Ассоциации "Центр поддержки предпринимательства - микрофинансовая организация Курской области", региональный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

18 марта 2016 года

10.30 – 13.00

АУДИТОРИЯ № 4 (фармацевтический корпус КГМУ)

**«РАЗРАБОТКА И
ПРИМЕНЕНИЕ ИМПАНТОВ В
ХИРУРГИИ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ И ОРГАНОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ»**

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

**В.А. Лазаренко (Курск), В.А. Горский (Москва),
В.А. Жуковский (Санкт-Петербург), П.М. Назаренко
(Курск), А.И. Бежин (Курск), С.В. Иванов (Курск)**

1. Валерий Анатольевич Жуковский

доктор технических наук, профессор, директор по
развитию, ООО "Линтекс", Санкт-Петербург, Россия

**ПОЛИМЕРНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ
РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ (30 минут)**

2. Андрей Алексеевич Нетяга

кандидат медицинских наук, доцент кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии,
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия

**ОПЫТ КАФЕДРЫ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ИМЕНИ
ПРОФЕССОРА А.Д. МЯСНИКОВА В ИЗУЧЕНИИ
ЭНДОПРОТЕЗОВ ДЛЯ ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
(20 минут)**

3. Александр Иванович Бежин

доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой оперативной хирургии и топографической
анатомии Курский государственный медицинский
университет, Курск, Россия

**РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ
ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ ТРАХЕИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ**

4. Виктор Александрович Горский

доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой экспериментальной и клинической хирургии
медико-биологического факультета, Российский
национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛАГЕНОВОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ**

5. David M. Wiseman,

Ph.D., M.R.Pharm.S., Synechion, Inc., and International
Adhesions Society, Dallas, Texas, USA

**CHALLENGES IN ADHESION PREVENTION AND
TREATMENT OF ADHESIONS PATIENTS**

6. Екатерина Васильевна Герасимчук

кандидат медицинских наук, врач-хирург ОБУЗ КГКБ
СМП, Курск, Россия

**ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ЗАКРЫТИЯ
ЛАПАРОТОМНОЙ РАНЫ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА
ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО
ПРОСТРАНСТВА**

7. Андрей Витальевич Протасов

доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии
им. И.Д. Кирпатовского, Российский университет дружбы
народов, Москва, Россия

**БЕСФИКСАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ГЕРНИОПЛАСТИКИ В
ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ**

8. Алексей Вячеславович Айгузин

маркетинг менеджер STI, Medtronic

**НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФИКСАЦИИ СЕТЧАТЫХ
ИМПЛАНТОВ, ОСНОВАННЫХ НА ТЕХНОЛОГИИ
PROGRIP™**

9. Сергей Анатольевич Колесников

доктор медицинских наук, профессор кафедры
факультетской хирургии НИУ "БЕЛГУ", Белгород, Россия
**АЛЛОПЛАСТИКА В ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
(НЕОБХОДИМОСТЬ, ДОСТАТОЧНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ)**

10. Дмитрий Николаевич Панченков

доктор медицинских наук, профессор, заведующий
лабораторией минимально инвазивной хирургии, ГБОУ
ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,
Москва, Россия

**ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНАЯ
ГЕРНИОПЛАСТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ: ВОЗМОЖНОСТИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ**

11. Ярослав Евгеньевич Феоктистов

клинический интерн кафедры хирургии Медицинского
института ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет», Пенза, Россия

**КСЕНОПЕРИКАРДИАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
В ГЕРНИОЛОГИИ**

12. Дарья Сергеевна Солдатова

врач детский хирург, КОДБ № 2 г. Курск, Россия

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА МЕЗОГЕЛЯ,
КАК ПРЕПАРАТА КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ
В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ**

13. Екатерина Сергеевна Мишина

аспирант кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии,
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ НОВЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ С НАНЕСЕНИЕМ ИОНОВ СЕРЕБРА

14. Денис Владимирович Тарабрин

ассистент кафедры хирургических болезней № 1, Курский
государственный медицинский университет, Курск,
Россия

ВОЗМОЖНОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ КОЛЛАГЕНОГЕНЕЗА ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

ДИСКУССИЯ

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

18 марта 2016 года
13.00 – 14.00

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

18 марта 2016 года
14.00 – 17.30
АУДИТОРИЯ № 4 (фармацевтический корпус КГМУ)

«РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ИМПАНТОВ В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ, ОФТАЛЬМОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ, УРОЛОГИИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ»

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

**А.В. Протасов (Москва), Д.Н. Панченков (Москва),
Г.А. Бондарев (Курск), Б.С. Суковатых (Курск),
С.А. Колесников (Белгород), А.И. Колесник (Курск)**

1. Александр Иванович Колесник

доктор медицинских наук, профессор кафедры
хирургических болезней ФПО Курского государственного
медицинского университета, Курск, Россия.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАРУЖНОЙ РОТАЦИОННОЙ КОНТРАКТУРЫ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА НА ИЗНОС ПОЛИЭТИЛЕНА ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ КОКСАРТРОЗОМ

2. Ашот Николаевич Оганесян

доктор медицинских наук, руководитель отделения,
Научный центр радиационной медицины и ожогов,
Ереван, Армения

ДЕГРАДАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ СТЕНТОВ В IN VIVO ЭКСПЕРИМЕНТЕ

3. Юлия Евгеньевна Бирюкова

кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, ФГАУ
«МНТК» Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
МЗ РФ, Москва, Россия

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТЫ В ОФТАЛЬМОПЛАСТИКЕ

4. Дмитрий Муталифович Ярмamedов

ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Курского государственного медицинского университета, Курск, Россия

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛЕНЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

5. Бахыт Сексембаевна Малгаждарова

ассоциированный профессор, Медицинский университет, Астана, Казахстан

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

6. Игорь Николаевич Гамазинов

ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского государственного медицинского университета, Курск, Россия

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОДИСКЭКТОМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАРЬЕРНОГО СРЕДСТВА «ЛИНТЕКС-МЕЗОГЕЛЬ»

7. Олег Владимирович Мирошниченко

врач-хирург ОГБУЗ "Городская больница № 2", Белгород, Россия

ИЗУЧЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СТЕНТА

8. Андрей Андреевич Краснов

аспирант ФГАО ВПО НИТУ МИСиС, Москва, Россия

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТАВОЛЬТАИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ УСТРОЙСТВ

9. Дмитрий Александрович Горяинов

кандидат медицинских наук, врач-онколог, ФГБНУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина", Москва, Россия

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ПРОТЕЗ ОРИГИНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И СПОСОБ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ДЕФЕКТОВ ТРАХЕИ

10. Елена Анатольевна Бобровская

кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней ФПО Курского государственного медицинского университета, Курск, Россия

БИОСОВМЕСТИМОСТЬ В ЗОНЕ «ПРОТЕЗ - АРТЕРИЯ - ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ» С ПОЗИЦИИ СТЕНОТИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

11. Вячеслав Романович Ветров

клинический ординатор ФГБУ НИИ урологии и
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, филиал
НМИРЦ им. Герцена, Москва, Россия

**ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУКОМПОНЕНТНЫХ
КОМБИНИРОВАННЫХ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ
ИМПЛАНТАТОВ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПОЧКАХ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ**

12. Михаил Александрович Инархов

ассистент кафедры общей хирургии Курского
государственного медицинского университета, Курск,
Россия

**АЛГОРИТМ ВЫБОРА ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНЧАТЫХ
ИМПЛАНТОВ ПО ДАННЫМ ИХ ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИХ, МАНИПУЛЯЦИОННЫХ И
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ НА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

13. Татьяна Александровна Перепелова

ассистент кафедры акушерства и гинекологии
Курский государственный медицинский университет,
Курск, Россия

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИОМЕТРИИ
ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ШВА НА МАТКЕ
СИНТЕТИЧЕСКИМИ ЭНДОПРОТЕЗАМИ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ**

**ДИСКУССИЯ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРИНЯТИЕ
РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ**

ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН

18 марта 2016 года
17.30

**ЭКСКУРСИОННАЯ
ПРОГРАММА**

19 марта 2016 года
10.30 – 14.00 (сбор в фойе главного корпуса КГМУ:
г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3)
• Посещение музеев КГМУ
• Загородная экскурсия в Коренную Пустынь -
уникальное место святых источников и обретения
чудотворной иконы Божией Матери «Знамение»

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

19 марта 2016 года
14.00 – 15.00

**САТЕЛЛИТНЫЙ
СИМПОЗИУМ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ**

19 марта 2016 года
15.00 – 15.50
АУДИТОРИЯ № 1 (главный корпус КГМУ, 2-й этаж)

**ИМПЛАНТОЛОГИЯ КАК
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАУЧНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ**

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

**В.А. Липатов (Курск), И.Л. Привалова (Курск),
М.А. Затолокина (Курск), Т.Н. Кудрявцева (Курск),
Е.В. Грехнева (Курск)**

1. Наталья Владимировна Абросимова
студентка Курского государственного медицинского
университета, Курск, Россия

**ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ ДЕГРАДАЦИИ
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ
ИМПЛАНТАТОВ НА ОСНОВЕ
КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ**

2. Елена Ивановна Воронкова
студентка Курского государственного медицинского
университета, Курск, Россия

**РАЗРАБОТКА МИКРОКАПСУЛ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА
ГУАРОВОЙ КАМЕДИ С ФУРАЦИЛЛИНОМ**

3. Дмитрий Андреевич Северинов
студент Курского государственного медицинского
университета, Курск, Россия

**К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ
ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНЕ
ИМПЛАНТАЦИИ СОСУДИСТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ**

4. Елена Анатольевна Горелых
студентка Курского государственного медицинского
университета, Курск, Россия
**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКИХ
НИТЕЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)**

5. Светлана Викторовна Зуева

студентка Курского государственного медицинского университета, Курск, Россия

ВЛИЯНИЕ БИОЦИДНЫХ СВОЙСТВ ПРОТЕЗОВ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ С НАНЕСЕНИЕМ ИОНОВ СЕРЕБРА

ДИСКУССИЯ

ПЕРЕРЫВ 10 МИНУТ

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ

19 марта 2016 года
16.00 – 18.00
АУДИТОРИЯ № 1 (главный корпус КГМУ)

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ИЗУЧЕНИЯ ИМПЛАНТОВ И
ПЛАНИРОВАНИЕ
СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ**

ЦЕЛЬ презентации: представление студенческих научных тематик и приглашение студентов 1-4 курсов присоединиться к исследовательским группам для выполнения курсовых и дипломных работ

1. Вячеслав Александрович Липатов

доктор медицинских наук, профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Курского государственного медицинского университета, Курск, Россия

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ КГМУ

2. Ирина Леонидовна Привалова

доктор биологических наук, профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета, Курск, Россия

ИМПЛАНТОЛОГИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ В РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

3. Мария Алексеевна Затолокина

кандидат медицинских наук, доцент кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии Курского государственного медицинского университета, Курск, Россия

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ ИМПЛАНТОВ, ИЗУЧАЕМЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ

Выступления молодых ученых и студентов, проводящих исследования в области имплантологии, с презентацией своих научных направлений:

- Импланты в урологии
- Мембраны в абдоминальной хирургии
- Мембраны в офтальмологии
- Гемостатические импланты при операциях и травмах паренхиматозных органов
- Имплантаты в нейрохирургии
- Полимерные микрокапсулы – современный метод управления медикаментозным лечением
- Импланты в сосудистой хирургии
- Импланты в онкологии
- Импланты в лечении спаечной болезни брюшины

Приглашаем авторов статей
опубликовать результаты своих
научных исследований!

INNOVA

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

НАШ ЖУРНАЛ

- имеет политематический формат и широкую аудиторию, представлен в социальных сетях и других информационных ресурсах, сайтах многочисленных партнеров
- предполагает рецензирование статей
- выходит 4 раза в год
- индексируется в РИНЦ
- экспортируется в eLIBRARY и в открытые международные репозитории научной информации: Google Scholar, OCLC WorldCat, ROAR, BASE, OpenAIRE, RePEc, Соционет и т.д.
- предполагает отправку статей и сопроводительной документации через Интернет

2015, № 4 (1)

Международная научно-практическая конференция «**Медицинские импланты**»
18-19 марта 2016 г., Курск, Россия

International scientific-practical conference "**Medical implants**"
18-19 march, Kursk, Russia

ТЕЗИСЫ REPORTS OF ДОКЛАДОВ ABSTRACTS

STUDY OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THE MEMBRANOUS POLYMER IMPLANTS

Deemantha Gayan Fernando W., Klimova L.G., Yarmamedov D.M., Zakharova K.V.

Kursk State Medical University, Kursk , Russia

The use of membranous polymeric implants is one of the promising ways to prevent adhesive disease of the peritoneum. In clinics there is an often situation related to the development of surgical infection. One of the important aspects in the research of new types of implants is their antimicrobial activeness [1].

Purpose: the study of antimicrobial activeness in the presence of membranous polymer implants for use in operations on the abdominal organs.

During our experiment we used anti adhesive polymeric membranes of different samples №1,2,3,4,5,6,7,8,9, these samples were designed by company "Lintex" in St. Petersburg.

Determination of antimicrobial activity against gram-positive and gram-negative facultative anaerobic microorganisms carried out by diffusion in solid medium agar and analyzing zones of inhibition of microbial growth from collection strains: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Proteus vulgaris ATCC 4636, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 [3].

Microbial culture test strains were grown on solid medium (meat-peptone agar) in temperature of 370±20C for 18-20 hours. A 1 bn. suspension of microorganisms was prepared by dilution of the test cultures with sterile 0.9% sodium chloride solution. 0.1 ml of bacterial suspension were added to 9.9 ml of sterile saline, and then 1.0 ml of the resulting suspension were added to 10.0 ml of sterile saline, and then added 4.5 ml to 45 ml meat-peptone agar melted and cooled to 490±10C. temperature. Microbial load was 100,000 microorganisms / ml.

The petri dishes mounted on the table with a strictly horizontal surface then poured molten nutrient medium containing microorganisms. After solidification of the medium sterile standard sample of the membranes were placed [2].

Results. After the study of the growth characteristics of the test strains E.coli, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa in the presence of membranous polymeric implants, concluded that the sample polymer implants: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 have antimicrobial activity. Polymer implant samples: number 4, 5, 6 have a higher antimicrobial activity. Membrane samples: number 4, 5, 6 dissolved after the experiment, within 20 hours. Having examined the effect of polymer implants on microorganism's association, concluded that the samples number 4, 7, 9 have the greatest cytotoxic effect.

References.

1. Gomom M.S., Lipatov V.A., Sukovatykh B.S., Bezhin A.I., Loktionov A.L., Kas'yanova M.A., Konoplya A.I., Besedin A.V. The dynamic changes of immunologic reactivity at stimulation of adhersive process in abdomen cavity // JNMT. 2008. № 1. P. 35-37.
2. Lipatov V. A., Inrow M. A., Yarmamedov D. M., Lisansky K. V. Morphological and physico-mechanical properties polymeric membranous implants in vitro //The transbaikalian medical bulletin. 2015. № 1. P. 129-133.
3. Lipatov V.A., Inarkhov M.A., Yarmamedov D.M., Poddelkova A.Ju., Governor S.B., Ankrah P.T. Dynamics of degradation of new samples of membrane coating based on cellulose polymers // International Surgery Journal. 2015. № 2. P. 670-675.

THE DEGREE OF INTENSITY OF ADHESION FORMATION UNDER THE USE OF BARRIER AGENTS OF DIFFERENT COMPOSITIONS.

GOVERNOR S. B

Yaroslav-The-Wise Novgorod State University, Novgorod, Russia

The formation of adhesions in the peritoneal cavity is one of the main causes of intestinal obstruction, which is given the special term of- adhesive intestinal obstruction. The frequency of formation of adhesions varies from 10.4 % to 67% after a first laparoscopic surgery, 93% under a repeated laparoscopic surgery, and 97-100% after an opened operation at the pelvis minor. About 6% repeated cases of hospitalization in the surgical department are linked directly with adhesions. The frequency of this pathology has increased, because of an increase in surgical activity due to the improvement in anesthesiology and surgery, which has given reason for the relevance of the study of this topic (1, 2).

The aim of our research is to study, in the conditions of an experiment, the effectiveness of using an anti-adhesive agent <Adept> as a prophylaxis for post-operative adhesive process in the peritoneal cavity.

Materials and Methods of the experiment.

Experiments on animals were conducted in aseptical conditions at the operational block department of the operative surgery and topographical anatomy of the Kursk State medical university. 50 white healthy sexually matured wistar male rats with the body mass of 180-200g were used for the experiments. They were kept under the same conditions of standard feeding and drinking regime. Animals in all the series of the experiment were separated into control (group No 1) and experimental groups. In the experimental groups, after the modeling of the adhesive process in the peritoneal cavity, there were intraperitoneal injections of rheopolyglukin (group No2), <Mesogel> (group No3), Novocain (group No4) and anti-adhesive agent <Adept> (group No5). In each group, there were 10 animals, and the duration of the experiment was set for 14 days. The operations and all the manipulations of the animals were conducted with the use of common anesthesia, and a euthanasia- way of an overdose of agents for narcosis. Under the designed methods of modeling adhesive process in the peritoneal cavity, an injury was carried out in a standard way to the visceral and parietal peritoneum of the animals. The peritoneum of the ventral wall in the right iliac region after a preliminary hydraulic dissection with the help of 3 ml of 0.9 % solution of sodium chloride was separated and a 1cm³ area excised. All the surface of the cecum was subjected to scarification till the appearance of a bloody bruise on its surface. For an effective gentle scarification of the thin-walled cecum, a special device was used.

In all the experimental groups, before and after the experiments, all the animals were evaluated to have the same condition by using a special method. After the evaluation of the animals, they were exterminated from the experiment by using an overdose of chloral hydrate. The thoracic and peritoneal cavities were dissected using a midline incision, and the morphology of the organs was studied. The adhesive process in the peritoneal cavity was evaluated visually using the calculation of <Macro-morphological classification of adhesions of peritoneal cavity> (V. Lipatov et al, 2013) and with the help of semantic differential method. Statistical processing of the results was conducted using the application of Microsoft Excel 2007 and biostatistics. The average values of quantitative indicators, average errors, and coefficient correlations, were calculated.

Results of the research.

All the animals were exterminated from the experiment on the 14th day. The state of their condition was not different from the condition of healthy animals. At the time of autopsy, the cadavers taken out of the experiment of the animals, did not possess any pathological changes in the thoracic and peritoneal organs, nor in the free fluid in those cavities.

During the autopsy of the animals of the first series (control group), an adhesive process was observed at the right iliac region. Under this series, there was mostly a conglomerate, composed of the cecum and strands of the omentum, which was soldered to the ventral wall by means of a planar adhesion in the area where a defect was formed during the simulation.

In the second series (rheopolyglukin), the adhesive process was also observed for all animals but, its intensity was greatly lower in comparison with the control group. The patho-morphological picture presented, mainly, was different in the form of the degree of intensity of the conglomerates, which were composed of cecum, the loops of small and large intestines, and omentum. In 4 cases, the conglomerate was soldered to the ventral wall at the place where the simulation of the peritoneal trauma was carried out. But in 2 cases, the conglomerate was to the area of the central post-operative scar. In the series with the use of prophylactic agent, after the application of the peritoneal trauma <Mesogel> (3 group), the intensity of the adhesive process was very minimal. Two animals had, in these groups, only the omentum soldered to the central postoperative scar. Eight animals did not have the signs of adhesive process in the peritoneal cavity.

Therefore, the application of this agent allowed in some cases the complete absence of the formation of adhesion in the peritoneal cavity. In the fourth series (Novocain), the adhesive disease was observed for all the animals. Majority of the animals had conglomerate composed of cecum, strands of the omentum, and loops of the small intestines. In 6 cases, the conglomerate was soldered to the ventral wall, in the place where the modeling of the peritoneal trauma was carried out. In the fifth series (Adept), adhesive process was observed for all the animals. Conglomerates, formed as a result of adhesive disease in the peritoneal cavity, had the following components- strands of the omentum, and loops of the small and large intestines. In 50% cases, the conglomerate was soldered to postoperative scar, and to, the place where the peritoneal trauma was carried out during the modeling of the adhesive process in the peritoneal cavity. In 30% cases, conglomerate was soldered only to the postoperative scar.

References.

1. Hvorostov, E. D. Jetiologija, patogenez i profilaktika obrazovanija vnutribrjushnyh spaek [Etiology, pathogenesis and prevention of the formation of intra-abdominal adhesions] E. D. Hvorostov, M. S. Tomin, Ju. B. Zaharchenko. Metodicheskie rekomendacii. – Har'kov, 2012 – S. 5-7. [in Russian]
2. The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine in collaboration with the Society of Reproductive Surgeons. Pathogenesis, consequences, and control of peritoneal adhesions in gynecologic surgery // FertilSteril. – 2008. – Vol. 90 (Suppl 3). – P. 144–149.
3. Lipatov V.A. Kontseptsija profilaktiki posleoperatsionnogo spaehnogo protsessa bryushnoj polosti s primeneniem bar'ernykh sredstv (ehksperimental'no-klinicheskoe issledovanie) [The concept of prevention of postoperative adhesions of the abdominal cavity with using of barrier methods (experimentally-clinical research)]: Avtoref. dis. ... dokt. med. nauk / V.A. Lipatov. - Kursk, 2013. - 48 s. [in Russian]

ON THE PROBLEM OF STUDYING DYNAMIC HISTOLOGICAL CHANGES IN THE AREA OF IMPLANTATION OF VASCULAR ENDOPROSTHESES

Ivanov A.V., Lipatov V.A., Lazarenko S.V., Severinov D.A., Kravchenko D.A., Matveeva E.A.

Kursk State Medical University, Kursk, Russia

Annually and worldwide the number of patients requiring reconstructive vascular surgeries gradually increases. One of the main difficulties that vascular surgeons should overcome is the inadequate quantity of proper and available material for the closure of the damaged vascular area, which would contribute to the favourable course of post-surgical and post-traumatic recovery periods. Such materials include vascular implants and patches of both organic and synthetic origin.

Aim: to study the changes of the histological structure of the connective-tissue capsule formed in the areas of implantation of vascular patches at different time intervals in experimental conditions.

Materials and methods.

The following was used as the study material: vascular lavsan implant (Lintex company), as well as the sample of B.Braun company – a woven double velour vascular endoprosthesis made of polyester fibers and impregnated with modified gelatin. Vistar rats with the body weight of 200-250 g were chosen as study objects.

Under general anesthesia skin and subcutaneous fat of rats was dissected along the paravertebral line. Two pouches up to 3.5 cm deep were formed in the subcutaneous fat were formed by blunt dissection. A 2x2 cm sample of the vascular patch was introduced into each pouch. The surgical wound was closed completely and treated with antiseptics.

The animals were sacrificed using anesthetics' overdose in 15 and 30 days, respectively. Histological preparations were stained using the hematoxylin-eosin Mallory technique. Microscoping and microphotography were conducted at x100 and x400 magnifications.

In both experimental group the following was assessed on the microphotographs obtained: structure of the connective-tissue capsule, pronouncement of its layers, the degree of collagen fibers' maturity. The composition of the cellular layer of the capsule was also investigated, and the cellular index (CI) was also calculated.

Conclusions.

- 1) The change of inflammatory reaction phases is quicker after the implantation of patches produced by Lintex company, which is represented by the increase of the number of resident cells from 62.4% (day 15) to 83.5% (day 30) and the 1.7-fold decrease of non-resident cells.
- 2) The tissue reaction is more significant in case of the polyester implant, which is confirmed by the insignificant decrease (from 57.4% to 29.8%) of the number of inflammatory infiltrate cells, and the increase of fibroblast lineage cells from 42.6% to 78.1%.
- 3) CI parameters for implants of B.Braun company are 1.6-fold lower (at day 30) than for patches of Lintex company, while at day 15 they are 2.8-fold higher.
- 4) The improvement of parameters of histological changes may be seen at day 30 after the implantation of the lavsan prosthesis into the paravertebral area, which proves its high quality.

References.

1. Belen'kij A. S. et al. Opyt primeneniya jendovaskuljarnyh protezov v lechenii anevrizm razlichnyh otdelov aorty [Experience of application of endovascular artificial limbs in treatment of aneurisms of various departments of an aorta] // Publikacii mezhdunarodnyh avtorov v zhurnale Vestnik JuKGFA za 2012 god. – p. 9. [in Russian]
2. Bokerija L. A., Novikova S. P. Protezy krovenosnyh sosudov i kardiohirurgicheskie zaplaty s tromborezistentnymi, antimikrobnymi svojstvami i nulevoj poristost'ju [Artificial limbs of blood vessels and

cardiac patches with tromboresistentny, antimicrobial properties and zero porosity] //Bjulleten' NCSSH im. A.N. Bakuleva RAMN. – 2008. – T. 9. – №. 4. – P. 5-20. [in Russian]

3. Byzov D. V. et al. Devitalizirovannye sosudistye protezy, issledovanie in vivo [The devitalized vascular artificial limbs, the research in vivo] //Vestnik transplantologii i iskusstvennyh organov. – 2011. – T. 13. – №. 4. – P. 81-90. [in Russian]

4. Zhukovskij, V. A. Novye napravlenija i vozmozhnosti sovershenstvovanija polimernyh implantatov dlja rekonstruktivno-vosstanovitel'noj hirurgii [New directions and possibilities of improvement of polymeric implants for reconstructive and recovery surgery] V. A. Zhukovskij Sovremennye tehnologii i vozmozhnosti rekonstruktivno-vosstanovitel'noj i jesteticheskoy hirurgii : materialy II Mezhdunar. nauch. konf. – M., 2010. – P. 90–93. [in Russian]

5. Kok B. B. et al. Faktory, svjazannye s razvitiem restenoza posle rekonstruktivnyh operacij na arterijah [The factors connected with development of a restenoz after reconstructive artery operations] // BJULLETEN. – 2013. – P. 108.

6. Lyzikov A.A. Primenenie iskusstvennyh protezov pri rekonstrukcijah sosudov [Application of artificial artificial limbs at reconstruction of vessels] // Novosti hirurgii. – 2010. – T. 18 – № 4. P.135–145. [in Russian]

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERIPROSTHETIC CAPSULE IN THE AREA OF IMPLANTATION OF NEW SAMPLES OF VASCULAR PROSTHESES

Lazarenko S.V., Mishina E.S., Zherdev N.N., Severinov D.A., Lipatov V.A.

Kursk State Medical University, Kursk, Russia

Significance: The modern stage of the development of medical technologies is characterized by the progressive increase of the number of new medical devices. Modernization did not spare one of the most intensely developing branches of medicine, namely cardiovascular surgery. In particular, requirements to the manufacturing of vascular patches and prostheses have undergone numerous modifications. This determined the necessity of searching for the most up-to-date methods and materials for the manufacturing of inert vascular implants of the latest generation, having the most positive physical-mechanical and structural properties. According to foreign authors, these parameters play the pivotal role in the development of the body response to the implantation of polymeric mesh implants. It is assumed that the response severity may vary due to the complex of different characteristics determined by the manufacturing company.

Study purpose: determine the structure of the periprosthetic capsule in the area of the implantation of new samples of vascular patches within in vivo experimental conditions.

Materials and methods. The material for experimental studies was represented by the sample of the vascular patch manufactured by "Sever" company (Saint-Petersburg, Russia) and based on polyester fibers. The studies were conducted on 45 Vistar male rats weighing 200-250 g without external disease signs. The animals were divided into three even groups (15 animals each) according to terms of sacrifice (15, 30, 60 days).

The dissection of rats' skin and subcutaneous fat along the paravertebral line was conducted in sterile conditions of the surgical unit, under general anesthesia, in compliance with international standards of animal welfare. Two pouches with the depth up to 3.5 cm were bluntly formed along the whole incision. A sample of a vascular patch sized 2x2 cm was placed into each pouch. The surgical wound was closed completely, with the grasping of the muscular layer to isolate the pouches containing experimental samples. The post-surgical wound was treated with antiseptics. Histologic specimens were prepared according to standard methods. The following was assessed: structure of the fibrous capsule, its extent and cellular composition of its layers, the degree of collagen fiber maturity.

Conclusion:

1. In the area of implantation of vascular patches manufactured by Sever company the change of inflammatory reaction phases is rather quick, which is confirmed by the increase of the number of resident cells from 35.2% (15 days after the implantation) to 58.1% (day 30) and 72.2% (day 60) and the decrease of the number of non-resident cells.
2. On day 30 the powerful periprosthetic capsule, containing elastic, muscular and collagen fibers, is already evident.
3. The subcutaneous implantation of vascular patches manufactured by Sever company leads to the formation of the fibrous capsule, consisting of the fibrous and cellular or inflammatory-infiltrative layers, in the area of prosthetic placement.

References.

1. Aluhanjan, O. A. Sravnitel'naja harakteristika novyh obrazcov sosudistyh zaplat iz politetraforjetilena v jeksperimente O. A. Aluhanjan, A. A. Vinokur, L. V. Gorbov Angiologija i sosudistaja hirurgija. – 2012. – № 2. – S. 45–51.
2. Biotehnologicheskie aspekty sozdaniya transplantatov arterij D. V. Byzov Biotechnologia Acta. – 2010. – T. 3, № 3. – S. 23–32.
3. Bokerija, L. A. Rol' jeksperimental'nyh issledovanij v razvitii novyh napravlenij i innovacionnyh tehnologij L. A. Bokerija, L. L. Strizhakova, T. I. Jushkevich Bjul. NCSSH im. A. N. Bakuleva. – 2013. – T. 14, № 5. – S. 4–11.

4. Vinokur, A. A. Sravnitel'noe izuchenie novyh sosudistyh zaplat iz politetraftorjetilena (jeksperimental'noe issledovanie) : dis. kand. med. nauk : 14.01.26 A. A. Vinokur ; In-t hirurgii RAMN. – M., 2011. – 101 s. : il.
5. Zhukovskij, V. A. Novye napravlenija i vozmozhnosti sovershenstvovanija polimernyh implantatov dlja rekonstruktivno-vosstanovitel'noj hirurgii V. A. Zhukovskij Sovremennye tehnologii i vozmozhnosti rekonstruktivno-vosstanovitel'noj i jesteticheskoy hirurgii : materialy II Mezhdunar. nauch. konf. – M., 2010. – S. 90–93.
6. Otlichitel'nye osobennosti reakcii tunica media i tunica intima aorty na implantaciju razlichnyh lavsanovyh protezov S. V. Lazarenko [i dr.] Kurskij nauchno-prakticheskij vestnik Chelovek i ego zdorov'e. – 2014. – № 4. – S. 11-18.
7. Fiziko-mehanicheskie i strukturnye svojstva implantatov, prednaznachennyh dlja operacij na magistral'nyh sosudah V. A. Lipatov [i dr.] Fundamental'nye issledovanija. – 2015. – № 11. – S. 92-98.
8. Gelatin-sealed Dacron graft is not more susceptible to MRSA infection than PTFE graft A. Yasim, M. Gul, H. Ciralik, Y. Ergun Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. – 2006. – Vol. 32, N 4. – P. 425–430.

STUDYING THE BIOCOMPATIBILITY OF VASCULAR PROSTHESES IN EXPERIMENTAL IN VIVO CONDITIONS

Lazarenko S.V., Zherdev N.N., Severinov D.A., Lipatov V.A.

Kursk State Medical University, Kursk, Russia

Significance: Today, due to the intensive growth of the total number of patients with the cardiovascular pathology, the number of patients with specific diseases of large vessels is increasing annually. The condition of aid serviced to this category of citizens is undergoing constant perfection and development. Nowadays, to solve several problems related to the shortage of qualitative material for the substitution of the damaged vasculature area, implants and patches based on polymeric fibers are actively developed, and they require detailed studying and experimental validation.

Purpose and tasks: to study the tissue response of laboratory animals to the implantation of vascular prostheses used for the correction of defects of large vessels.

Study materials and methods: a foundation polyethyleneterphthalate fabric manufactured by Lintex company (Saint-Petersburg, Russia) was used for experimental studies. The studies were conducted on 45 Vistar male rats weighing 200-250 g without external disease signs. The animals were divided into three even groups (15 animals each) according to terms of sacrifice (15, 30, 60 days).

The dissection of rats' skin and subcutaneous fat along the paravertebral line was conducted in sterile conditions under general anesthesia. Two pouches with the depth up to 3.5 cm were bluntly formed along the whole incision. A sample of a vascular patch sized 2x2 cm was placed into each pouch. The surgical wound was closed completely, with the grasping of the muscular layer, then it was treated with antiseptics. Histologic specimens were prepared according to standard methods. The following was assessed: structure of the periprosthetic capsule, its extent and cellular composition of its layers, the cellular index (CI) – ratio of resident cells to non-resident cells. Arithmetic means and their mean errors were calculated. Statistica (version 6.0) program was used as the software for statistical data management.

Results and discussion: A powerful periprosthetic capsule with varying thickness and significant two-layer organization was determined in all experimental groups. The outer layer is represented by the thick fibrous tissue, while the inner one primarily consists of the inflammatory infiltrate cells. Trabeculae dividing the bundles of prosthetic fibers, as well as surrounding its separate filaments pass inside the prosthesis from the fibrous capsule layer. The highest CI parameters are determined on day 60 (4.5 ± 0.68), CI on day 30 is 3.65 ± 0.54 , which is 1.7 times higher than CI values on day 15 (2.15 ± 0.32).

Conclusions:

1. The implantation of vascular patches manufactured by Lintex company into the subcutaneous fat of the paravertebral area of rats in early terms (15 days) leads to the development of a weak aseptic inflammatory response.
2. The tissue response of laboratory animals at days 30 and 60 is characterized by the development of proliferative processes.
3. CI values increase to day 60, which is explained by the increase of the number of fibroblastic cells and the decrease of inflammatory infiltrate cells.

References.

1. Bojcov S.A., Oganov R.G. Opyt profilaktiki serdechno-sosudistyh zabolevanij v strane // Terapevticheskij arhiv. – 2012. – T. 84. – №. 9. – S. 4-10.
2. Bokerija L. A. Rol' jeksperimental'nyh issledovanij v razvitii novyh napravlenij i innovacionnyh tehnologij / L. A. Bokerija, L. L. Strizhakova, T. I. Jushkevich. – Bjulleten' NCSSH im. A. N. Bakuleva RAMN. – 2013, – T. 14, № 5. – S. 4-11.
3. Gljancev S. P., Shhelkunov N. B., Gekova T. Ju. Jevoljucija innovacij v sosudistoj hirurgii // Verhnevolzhskij medicinskij zhurnal. – 2013. – T. 11, vyp. 3.

4. Zhukovskij, V. A. Polimernyejendoprotezy dlja gernioplastiki / V.A. Zhukovskij. – SPb.: Jeskulap, 2011. – 104 s.
5. Ivanov A.V., Lipatov V.A., Lazarenko S.V., Zhukovskij V.A. K voprosu o biosovmestimosti novyh obrazcov zaplat dlja korrekcii defektov magistral'nyh sosudov // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. – 2013. – № 6.
6. Mihajlova A. P., Synchikova A. P., Sandomirskij A. P. Devitalizirovannye sosudistye protezy: issledovanie invivo // Vestnik transplantologii i iskusstvennyh organov. – 2014. – T. 13. – №. 4. – S. 81-90.
7. Morfologicheskie prichiny stenoticheskikh reokkluzij pri arterial'nyh rekonstrukcijah aorty i magistral'nyh arterij nizhnih konechnostej / V. A. Lazarenko [i dr.] // Kurskij nauchno-prakticheskij vestnik «Chelovek i ego zdorov'e». – 2008. – № 4. – S. 61-66.
8. Development of a shape memory patch for vascular injuries // ASME 2013: summer bioengineering conference T. Boire. [et al.]; American Society of Mechanical Engineers. – Sunriver, Oregon, 2013. – P. V01BT60A007-V01BT60A007.
9. Knight B. C., Tait W. F. Dacron patch infection following carotid endarterectomy: a systematic review of the literature //European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. – 2009. – T. 37. – №. 2. – P. 140-148.

PROSPECTS OF NEW WAYS TO TREAT BACTERIAL LESIONS OF THE ANTERIOR SEGMENT OF THE EYE

Novikova A.A., Medvedeva M.V., Yarmamedov D.M., Lipatov V.A.

Kursk State Medical University, Kursk, Russia

Progress in the field of ophthalmology allows for more effective treatments. The development of modern technologies allows to eliminate the consequences of different eye diseases due to more active introduction of polymers in ophthalmic practice.

The greatest importance is attached to an infectious-inflammatory diseases of the eye, in particular, keratoconjunctivitis, since it is the most common group of diseases in ophthalmology. This problem is a greater threat due to development of microbial resistance to treatment, chronic disease and the emergence of a number of complications [3].

Traditional conservative treatment of antibacterial drops has its drawbacks: it is fast leaching of the drug from the conjunctiva, in connection with which there is a need to increase the number of instillations of the drug; high resistance of microorganisms to drugs [1].

Thus, the actual problem and prolong the metered admission of drugs in eye tissues. So today we are developing completely new treatments, implants creating a film that can effectively influence the infectious processes in the eye.

Given the above, the polymers used in ophthalmology, and should help to ensure compliance with the requirements of the dosage form namely, have the property of biodegradation and bioinert, forming Isohydricity, isotonic solutions with optimal rheological characteristics.

To solve these problems, we used absorbable implants filmy with an antibacterial effect on the cellulose-based polymer. An important feature of these polymeric membranes is the high degree of adhesion to the conjunctiva and the possibility of long-term stored in the conjunctival sac (7 days) without exerting a toxic effect and sustained release of the drug substance [2]. These properties allow you to achieve the most effective treatment of infectious and inflammatory diseases of the eye, keratoconjunctivitis reduce the risk of recurrence and significantly ease the life of the patient.

References.

1. Lipatov V. A., Inrow M. A., Yarmamedov D. M., Lisansky K. V. Morphological and physico-mechanical properties polymeric membranous implants in vitro // The transbaikal medical bulletin. 2015. № 1. - P. 129-133.
2. Lipatov V.A., Inarhov M.A., Yarmamedov D.M., Mosolova A.V., Golovleva A.A. Performance degradation bicomponent filmy implants based on cellulose polymers with desired physical and handling properties // The transbaikal medical bulletin. 2015. № 2. - P. 142-146.
3. Medvedeva M. V., Bilyak A.S. Effects of the drug poludan on immunological and biochemical blood indices in animals with experimental conjunctivitis in a magnetic field of high tension // Kursk scientific and practical bulletin "Man and his health". 2015. № 4. - P.104-10.

Changes in the abdomen in using new samples of polymeric hemostatic materials

Prince Twumasi Ankrah

Dagestan State Medical Academy, Mahachkala, Russia

New approaches are required in solving problems linked to abdominal surgeries.

One of such approaches is a reliable and safe hemostasis in cases of trauma and operations involving parenchymal organs many on which the lives of the injured and favourable postoperative periods depend. Numerous methods of arresting bleeding in operations involving the liver and spleen do exist; nonetheless this problem continues to be debated in literature and is recognized as one that is far from a solved issue[3].

The frequency of liver damage in trauma of the abdomen reaches up to about 37% and 26% in the case of spleen damage[1]. Death of victims in severe liver damage in 75% of such cases is linked to bleeding often as a result of coagulopathies and in small parenchymal damages, it is linked to severe associated damages[2]. Blunt trauma predominates other forms of spleen traumas and has a mortality rate of 40.9% [4].

In such case, development of less traumatic methods of arresting bleeding, experimental testing and introduction into clinical practice new effective biological and inert applicative agents with the aim of arresting parenchymal bleeding in operations and trauma is an important task in abdominal surgery.

Aim of the research: To study morphological changes in the abdomen in using new samples of absorbable polymeric hemostatic applicative agents in animal experiments.

Materials and methods: For comparative evaluation of changes in the abdomen the following materials were used: hemostatic sponge from carboxymethyl cellulose (CMC) («Lintex» PLC, St. Petersburg city); hemostatic sponge from thermostable carboxymethyl cellulose (tCMC) («Lintex» PLC, St. Petersburg city); absorbable hemostatic agents «TachoComb» («Nycomed», Austria) - made of fibrinogen, thrombin, albumin, arginine hydrochloride, collagen, sodium chloride, sodium citrate; Suntouch soluble hemostatic gauze «Suntouch», (China) - an absorbable hemostatic gauze. Sexually mature rabbits of Chinchilla breed (male) which have been quarantined and put in a vivarium condition in Kursk State Medical University were selected as objects of studies for the research. The animals were divided into 4 groups of 10 each. The operations were done under general anesthesia: midline laparotomy, injured liver and spleen surface areas were simulated. Trauma was inflicted with the help of a special plate which has a 'window' of size 10x15mm (for the liver) and 7x12mm (for the spleen), through which an excision of a part of the organ that protrudes above the area of the plate with volumes 10x15x1mm and 7x12x1mm respectively.

In each group, one hemostatic material was used. The control group consisted of 2 animals.

At the trauma sites of the organs, samples of hemostatic polymeric implants were placed. After achieving hemostasis, the laparotomy wound was sutured with interrupted sutures.

Three days after the operation, a broad spectrum antibiotic was injected into the animals. The animals were taken out of the experiment on the 14th day by means of overdosing the narcosis. In each case, an autopsy was done with removal of the liver and spleen, as well as an evaluation of how marked adhesions had been formed and a description of the changes in the abdomen using a 5-point scale.

What was studied: The occurrence of adhesions, organ deformation, presence of isolated types of adhesion (flat, webbed, tractioned, laced and adhesions of the omentum).

Assessment of the severity of adhesions of the abdominal cavity was conducted using the semantic differential technique, which consists in the digitization of various indicators of the adhesive process, the multiplication of these estimates on the significance of the estimated coefficients of the criteria and the addition of these works (by Lipatov V.A., 2004).

Statistical processing of the results of the research was done using descriptive and variational statistics method. For determining the accuracy of the difference of the means, multiple comparisons of Newman-Keuls, Tukey and Dunnett were applied; and also Mann-Whitney nonparametric criteria.

Statistically significant differences were considered arithmetic if $p < 0.05$.

Results of the research: In groups where for the arrest of bleeding CMC, tCMC, Suntouch were used on the 1st day after the operation, the animals died one by one. On post-mortem of these animals, signs of inflammation and bleeding were not present.

We consider errors of anesthetic support of the the operation as the assumed reasons of death of the animals, and not the conditions linked to the methods of simulation of the surface area of the injured soft tissues.

Analyzing protocols of the autopsy of animals which used sponge implants based on CMC for the arrest of bleeding, deformation of organs was absent and just a moderate expression of adhesion process was present in the abdomen in all cases.

In the evaluation of the changes in the abdomen of the animals in which samples of hemostatic materials based on tCMC were implanted at sites of trauma, organ deformation and the presence of marked adhesion process in the abdomen were noticed. In one case, in the area where trauma was inflicted in the spleen, a thick elastic tumor-like mass covered with fibrin was discovered. The tumor-like mass had a sizes comparable to that of the implanted sample. The mass was punctured. On microscopic examination of the cellular elements of the punctured mass, nothing remarkable was noticed which allows for the assumption that the mass is an hematoma. In the abdomen of the animals, after using Suntouch spongy implants for arresting bleeding and also as in the group with using implants based on tCMC, marked adhesion process with organ deformation was noticed.

For the group in which TachoComb material was used in arresting bleeding, the least expression of adhesion process and total absence of organ deformation in the abdomen was noticed. A thick elastic mass of the same size as that of the implant was noticed In the area of intervention. In the analysis of the expression of adhesion process in the abdomen of the given different groups, the scores ranged from 1.6-1.82 but no accurate difference in the groups was discovered.

In that way, the expression of adhesion process in the abdomen and organ deformation in using Suntouch and tCMC showed much expression. However, these differences are not statistically accurate.

Bibliography:

1. Vladimirova E.S., Abakumov M.M. Hirurgicheskaja taktika pri zakrytyh povrezhdenijah pecheni. [Surgical tactics in closed liver damage] Hirurgija. – 1997. - № 3. – S. 53 - 57. [in Russian]
2. Gorskij V.A. Ispol'zovanie fibrin-kollagenovyh plastin v abdominal'noj hirurgii [Use of fibrin-collagen plates in abdominal surgery] Vestnik hirurgii. – 2001. – T. 160, № 2. – S. 77 - 81. [in Russian]
3. Lipatov V.A. Kontseptsiya profilaktiki posleoperatsionnogo spaehnogo protsessa bryushnoj polosti s primeneniem bar'ernykh sredstv (ehksperimental'no-klinicheskoe issledovanie) [The concept of prevention of postoperative adhesions of the abdominal cavity with using of barrier methods (experimentally-clinical research)]: Avtoref. dis. ... dokt. med. nauk. V.A. Lipatov. - Kursk, 2013. - 48 s. [in Russian]
4. Masljakov V.V., Barsukov V.G. Klinicheskie projavlenija zakrytoj travmy selezenki [Clinical manifestations of closed spleen injury] Annaly hirurgii. – 2006. - № 5. – S. 41- 43. [in Russian]
5. Cherkasov M.F., Sitnikov V.N., Sarkisjan V.A., Turbin M.V. Balonno-kompressionnyj Metod gemostaza pri povrezhdenii parenhimatoznyh organov [Balloon compression hemostasis method in case of damage of parenchymal organs] Hirurgija. – 2005. - № 3. – S. 49 - 51. [in Russian]

RESEARCH OF NANORELIEF AND ADHESION FORCE OF POLYMER MEMBRANE FOR ABDOMINAL SURGERY

Yarmamedov D.M., Zakharova K.V., Lipatov V.A.

Kursk State Medical University, Kursk, Russia

One of the impotencies in abdominal surgery is adhesive disease of peritoneum, from 10.4-67% after first laparotomy, and up to 93% in second laparotomy. One of the perspectives to solve this problem is to use biodegradation polymeric membranes, that have been developed like LLC "Lintex" [1].

A very important quality of membrane is the adhesion to damaged organs. It was used the method of atomic force microscopy to solve this problem in "IPI interdisciplinary nanotechnology center" in NT-MDT Solver Next, using cantilever NT-MTD NSG01-A. In the course of a series of studies it was found that the different polymers for various methods of treating have different microtopography, and different degree of adhesion [2].

The high level of roughness with a maximum contour deviation was found in samples of number 74 MN R (187,71 nm.) and 76 MN R (283,29 nm.). High adhesion strength was found in samples of number 70 MN R ($49,37 \pm 3,21$ nN.), 71 MN R ($44,22 \pm 5,28$ nN.), 74 MN R ($64,92 \pm 7,53$ nN.) [3]. After the interaction with isotonic sodium high degree of adhesion was found in a sample number 70 MN R ($98,23 \pm 7,12$ nN.), While in the number of samples 76 MN R, 77 MN R, 78 MN R, 79 MN R and the number of 80 MN R it was arisen sticking elements, indicating an increase in the degree of adhesion of the implant after contact with an isotonic solution. From the data obtained it is concluded that the degree of adhesion depends on nanorelief state of membranes.

References.

1. Lipatov V.A., Inarkhov M.A., Yarmamedov D.M., Mosolova A.V., Golovleva A.A. Performance degradation bicomponent filmy implants based on cellulose polymers with desired physical and handling properties // The transbaikalian medical bulletin. 2015. № 2. - P. 142-146.
2. Lipatov V.A., Inarkhov M.A., Yarmamedov D.M., Poddelkova A.Ju., Governor S.B., Ankrah P.T. Dynamics of degradation of new samples of membrane coating based on cellulose polymers // International Surgery Journal. 2015. № 2. - P. 670-675.
3. Lipatov V.A., Yarmamedov D.M., Inarkhov M.A., Yakovlev O.V., Emelyanov N.A. Research of nanorelief and adhesion force of polymer membrane // Book of Abstracts 2nd International Conference on Nanoscience and Nanotechnology - ICNSNT. 2015. - C. 71.

АНТИМИКРОБНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ В ГЕРНИОПЛАСТИКЕ И УРОГИНЕКОЛОГИИ

Анущенко Т.Ю., Горберг Б.Л., Филипенко Т.С., Жуковский В.А., Хохлова В.А., Полянский А.В.

ООО "Линтекс", Санкт-Петербург, Россия

Сетчатые полимерные эндопротезы в настоящее время широко применяются в реконструктивно-восстановительной хирургии. Так, в герниологии и урогинекологии имплантированные сетчатые материалы обеспечивают фиксацию мягких тканей, служат каркасом для врастания соединительной ткани и придания образуемому рубцу дополнительной прочности.

В основном используют эндопротезы из гидрофобных полипропиленовых (ПП) и поливинилиденфторидных (ПВДФ) монопоней, устойчивых к инфицированию.

Тем не менее основной причиной рецидивов являются постоперационные осложнения, возникающие в результате колонизации поверхности имплантатов микроорганизмами, образующими так называемую «биопленку». Поэтому целесообразно включение антисептиков в полимерную матрицу, обеспечивающую антимикробное действие на «биопленку» изнутри – с поверхности имплантата.

С этой целью ПП и ПВДФ сетчатые эндопротезы пропитывали растворами азотнокислого серебра в органических растворителях, вызывающих набухание ПП и ПВДФ монопоней. После сушки на воздухе образцы обрабатывали композицией из 4-8 масс.% водного раствора гидроксида натрия, 6-10 масс.% водного раствора аммиака и 0,3-0,7 масс.% водного раствора глюкозы. На поверхности имплантата формируются частицы металлического серебра с размером от 40 до 90 нм.

Другим вариантом нанесения серебряного нанопокртия было магнетронное ионно-плазменное напыление.

Полученные имплантаты обладали пролонгированным антимикробным действием. Модификация сетчатых полотен наночастицами серебра не приводит к ухудшению биосовместимости эндопротезов. Обнаруженные на 14 и 30 сутки изменения в тканях, окружающих имплантаты, носили закономерный характер, свойственный умеренной асептической воспалительной реакции на ПП и ПВДФ.

Список литературы

1. Жуковский В.А. Полимерные эндопротезы для герниопластики: Монография. СПб., 2011.
2. Федоров И.В., Чугунов А.Н. Протезы в хирургии грыж: столетняя революция // Герниология. 2004. № 2. - С. 45-52.
3. Deysine M. Pathophysiology, prevention and management of prosthetic infections in hernia surgery // Surg. Clin. N. Amer. 1998. Vol. 78, № 6. - P.1105-1115.
4. Гальбрайт, Л.С. Модифицированные волокнистые и пленочные материалы // Хим. волокна. 2005. № 5. - С. 21-27.
5. Жуковский В.А., Мухина Н.И., Анущенко Т.Ю., Шкарупа Д.Д., Жуковская И.И. и др. Патент RU 2473369 С1, МПК А61L 33/02, А61L 27/30, А61L 27/56, D06M 11/01. Способ получения антимикробных серебросодержащих сетчатых эндопротезов для реконструктивно-восстановительной хирургии (варианты). Заявл. 15.11.2011. Оpubл. 27.01.2013.
6. Горберг Б.Л., Иванов А.А. и др. Модифицирование текстильных материалов нанесением нанопокртий методом магнетронного ионно-плазменного распыления // Рос. хим. ж. 2011. т. LV, № 3. - С. 7-13.

СЕТЧАТЫЕ ЭНДОПРОТЕЗЫ С ПРОТИВОСПАЕЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Ахметшина О.З., Едомина Н.А., Немилев В.Е.,

Полянский А.В., Филипенко Т.С., Жуковский В.А.

ООО "Линтекс", Санкт-Петербург, Россия

К современным способам снижения уровня спайкообразования на органах, имеющих серозное покрытие, относятся «барьерные» средства, такие как гели и противоспаечные пленочные мембраны. Гель покрывает серозные поверхности и предотвращает их слипание и склеивание фибрином. Однако гели не обеспечивают длительное противоспаечное действие, так как достаточно быстро (за 3-4 суток) рассасываются. При наличии в ране ригидного тела (эндопротеза, шовного материала и т. д.) необходимо применять «барьерные» средства пролонгированного (порядка 15-20 суток) действия.

Разработанный имплантат представляет собой рассасывающуюся пленочную мембрану с противоспаечными свойствами на основе химически сшитой карбоксиметилцеллюлозы, закрепленную на сетчатом эндопротезе из полипропиленовых (ПП) или поливинилиденфторидных (ПВДФ) монопнитей за счет особенностей его структуры. Данный имплантат располагается пленочной мембраной внутрь брюшной полости. Таким образом, противоспаечная мембрана заданное время отделяет имплантат от серозных поверхностей, а затем превращается в гель и выводится из организма. При этом «барьерная» сторона не препятствует прорастанию самого сетчатого эндопротеза соединительными тканями. На момент рассасывания пленочной мембраны (2,0-2,5 недели) на эндопротезе формируется гладкий и эластичный рубец, не травмирующий серозное покрытие.

Сетчатые эндопротезы с противоспаечными свойствами получены путем соединения полотна специальной структуры из ПП или ПВДФ монопнитей с противоспаечной мембраной. Противоспаечная пленочная мембрана отливается из 3% раствора карбоксиметилцеллюлозы. Для пролонгирования сроков рассасывания водорастворимая натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы частично переводится в водородную форму.

Список литературы

1. Жуковский В.А. Полимерные эндопротезы для герниопластики. – СПб.: Эскулап. – 2011. – 104 с.
2. Ахметшина О.З., Жуковский В.А., Немилев В.Е., Хохлова В.А. Хирургические противоспаечные материалы на основе карбоксиметилцеллюлозы. – Дизайн. – 2012. – 8 с.
3. Вербицкий Д.А., Липатов В.А., Слепцов И.В., Нетяга А.А., Немилев В.Е., Ахметшина О.З., Коровичева С.Ю. Профилактика послеоперационного спаечного процесса в брюшной полости. – Материалы V международной конференции. Современные подходы к разработке и клиническому применению эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов. Москва, 24-25 января 2006 г. – 2 с.
4. Вербицкий Д.А., Липатов В.А., Суковатых Б.С., Дубонос А.А., Жуковский В.А., Бежин А.И., Блинков Ю.Ю., Ахметшина О.З. Клиническая эффективность внутрибрюшной имплантации противоспаечного средства «Мезогель» после рассечения абдоминальных спаек, вызвавших кишечную непроходимость. Печат. Альманах Института хирургии имени А.В. Вишневского, Т. 3, № 2(1) 2008. – 2 с.
5. Вербицкий Д.А. Применение геля карбоксиметилцеллюлозы для профилактики спайкообразования в брюшной полости (экспериментальное исследование): Автореф. дис. канд. мед. наук. – СПб. – 2004.
6. Липатов В.А., Жуковский В.А., Мясников А.Д. Применение эфиров целлюлозы для профилактики послеоперационного спайкообразования // В сб.: V Междунар. конф. «Современные подходы к разработке и клиническому применению эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов». – М. – 2006. – С. 93-94.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ ДЛЯ ГЕРНИОПЛАСТИКИ

Баулин А.В., Никишин Д.В., Середин С.А., Середин А.С.

ООО "Центр доклинических исследований", Пензенский государственный университет, ГKB скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина, Пенза, Россия

На базе ООО «Центр доклинических исследований» разработан комбинированный эндопротез, состоящий из полиэфирной сетки и модифицированного внеклеточного матрикса (разработка ООО «Кардиоплант», г. Пенза). Модифицированный внеклеточный матрикс (ВКМ, extracellular matrix), прошедший специальную обработку, представляет собой пластину, состоящую из коллагеновых волокон, лишенную антигенных свойств. При имплантации в ткани экспериментального животного (крыса, свинья) пластина ВКМ обладает хорошей биоинтеграцией, не вызывает выраженной воспалительной реакции в тканях и замещается собственными тканями организма в сроки от 3 до 6 месяцев, без образования грубого соединительнотканного рубца.

На основании данных первых экспериментов по применению ВКМ разработан комбинированный эндопротез для закрытия дефектов брюшной стенки. За основу взято полотно основовязаное полиэфирное сетчатое, прямоугольной формы, размер которого определяется в зависимости от практического применения. Ячейки основовязаного полотна могут быть любой формы, диаметром от 1 до 3 мм. Одна или обе стороны эндопротеза покрываются однослойной или многослойной пластиной ВКМ, в зависимости от особенностей расположения эндопротеза и предъявляемых к нему прочностных характеристик.

Впервые комбинированный эндопротез был применен в эксперименте 20.03.2014 г. Экспериментальное животное – свинья. Под общей анестезией произведена имплантация эндопротеза в сформированный дефект брюшной стенки животного размером 5х5. Сторона эндопротеза, представленная пластиной ВКМ, обращена к брюшной полости. Животное выведено из эксперимента через 3 месяца. Отмечена прочная фиксация эндопротеза в окружающих тканях без выраженной реакции со стороны последних. Со стороны брюшной полости сращений внутренних органов с эндопротезом не отмечено. Пластина ВКМ не визуализируется. При микроскопическом исследовании препарата брюшной стенки установлено замещение ВКМ мезотелием. Единичные коллагеновые волокна, оставшиеся от внеклеточного матрикса, просматриваются лишь в непосредственной близости от полиэфирного полотна.

Наш опыт, основанный на серии экспериментальных исследований, а также опыт наших зарубежных коллег [1] позволяет сделать вывод о возможности применения пластин внеклеточного матрикса и в клинических условиях. Комбинированный эндопротез может быть имплантирован стандартно в соответствии с выбранным оперирующим хирургом способом герниопластики с использованием любого шовного материала.

Список литературы

1. Winkler A.A., Milburn M.L., Holton L.T. Effect of suture material on tensile strength and complication rate in abdominal fascial defects repaired with acellular dermal matrix. *Hernia* 2008; 12: 33–38.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА МЕЗОГЕЛЯ КАК ПРЕПАРАТА КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Бежин А.И., Жуковский В.А., Майстренко А.Н., Солдатова Д.С.

КОДБ № 2

Актуальной проблемой абдоминальной хирургии остается разработка местного кровоостанавливающего препарата, не обладающего побочным системным, местным раздражающим действием, предупреждающего развитие спаечного процесса в брюшной полости.

Целью нашего исследования явилось обоснование и изучение в эксперименте *in vitro* и *in vivo* кровоостанавливающих свойств материала Мезогеля и их сравнение с другими аппликационными материалами.

Материалы исследования. Мезогель - гель противоспаечный рассасывающийся Линтекс, губка гемостатическая Белкозил. Определение кровоостанавливающей активности Мезогеля *in vitro* изучено в методике определения гематокрита и анализа электрокоагулограмм нативной крови в присутствии гемостатического средства и в вычислении коагуляционного индекса начала свертывания КИ Т1 и коагуляционного индекса конца свертывания КИ Т2 (минимальные показатели свидетельствуют о максимальных кровоостанавливающих свойствах изучаемых материалов). Эксперимент проведен с использованием нативной крови 35 доноров мужского пола 20 лет. Группы исследования: контрольная, с применением Мезогеля - в обоих методах, и дополнительно губки гемостатической для второго эксперимента. Для эксперимента *in vivo* (сравнительная оценка времени остановки кровотечения и величины кровопотери) использовали стандартную модель травмы печени и селезенки, исследования проведены на 90 крысах-самцах. Животные были разделены на 3 группы: контрольную, с применением губки и Мезогеля.

Метод вычисления гематокрита показал, что во всех случаях величина гематокрита увеличилась за счет абсорбции составляющим компонентом - карбоксиметилцеллюлозой плазмы крови. Уменьшение объема плазмы составило в среднем 27,8%. Добавление 0,1 мл NaCl 0,9%, напротив привело к увеличению объема плазмы соответственно добавленной величине - на 17%.

При анализе коагулограмм максимальной кровоостанавливающей активностью обладает губка гемостатическая: уменьшение КИ Т1 на 46% и КИ Т2 на 50%. Кровоостанавливающая активность Мезогеля оказалась ниже (уменьшение КИ Т1 на 24% и КИ Т2 на 30% ($p < 0,001$)). В опытах *in vivo* доказано: Мезогель и губка гемостатическая обладают гемостатическими свойствами, сокращая время остановки кровотечения при травме печени соответственно на 57% и 40%; при травме селезенки - на 52% и 27%. Уменьшение величины кровопотери при травме печени с применением губки составило 37%, Мезогеля - 17%; при травме селезенки соответственно 62% и 12%. Результаты достоверные.

Таким образом, Мезогель обладает кровоостанавливающей активностью. Эта информация открывает новый горизонт использования данного препарата, с одной стороны, как эффективного противоспаечного средства, а с другой - гемостатика без побочного местного и системного эффекта, с возможным применением как в детской, так и во взрослой практике.

Список литературы

1. Бежин А.И., Майстренко А.Н., Липатов В.А. Гемостатическая активность новых аппликационных средств на основе карбоксиметилцеллюлозы // Вестник новых медицинских технологий. - 2011. - № 2. - С.115-119;
2. Белозерская Г.Г., Макаров В.А., Абоянц Р.К. и др. Аппликационное средство гемостаза при капиллярно-паренхиматозном кровотечении // Хирургия. – 2004. - № 9. – С. 55-59.
3. Масляков В.В., Барсуков В.Г. Клинические проявления закрытой травмы селезенки // Анналы хирургии. – 2006. - № 5. – С. 41-43.

4. Коваленко Р.А. Разработка и оценка эффективности местного гемостатического средства на основе синтетического цеолита для остановки массивных наружных кровотечений: Автореф. дис. Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России. – СПб. – 2010.
5. Липатов В.А. Концепция профилактики послеоперационного спаечного процесса брюшной полости с применением барьерных средств (экспериментально- клиническое исследование) : Автореферат дис. Курский государственный медицинский университет. Курск 2013.
6. Сахно И.И. История и перспективы применения «Желпластана» // Медицина катастроф. – 2013. – № 2. – С. 62–64.
7. Солдатова Д.С., Трегубенко Е.В. Изучение времени и массы кровопотери на модели стандартной травм печени и селезенки при применении «Мезогеля» и губки гемостатической «КМЦ» не термообработанной // Материалы 79-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых учёных с международным участием «Молодежная наука и современность», 2014 года № I. -С 154.
8. Чардаров Н.К., Багмет Н.Н., Скипенко О.Г. Местные гемостатики в хирургии печени // Хирургия. – 2009. - № 2. - С.34-14.
9. Черкасов М.Ф., Ситников В.Н., Саркисян В.А., Турбин М.В. Балонно-компрессионный метод гемостаза при повреждении паренхиматозных органов // Хирургия. – 2005. - № 3. – С. 49-51.
10. Чижиков Г.М., Бежин А. И., Иванов А.В. Экспериментальное изучение новых средств местного гемостаза в хирургии печени и селезенки // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье» - 2011. -№ 2. - С. 19-25.

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЧАТОГО ЭНДОПРОТЕЗА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ДЕФЕКТОВ ТРАХЕИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Бежин А.И., Горяинов Д.А., Жуковский В.А., Иванов А.В.

Курский государственный медицинский университет, Россия

Актуальной проблемой современной торакальной хирургии является замещение обширных дефектов трахеи при травмах, хронических воспалительных процессах и опухолях [1, 2, 7, 8, 9, 10, 11]. Это связано с особыми анатомо-физиологическими особенностями органа, с агрессивными условиями среды, отсутствием современных протезов [3, 4, 5, 6].

Цель нашего исследования - разработать конструкцию нового эндопротеза и в экспериментальных условиях изучить клинко-морфологические особенности стенки трахеи при двухэтапном замещении циркулярного её дефекта.

Материал и методы исследования. Нами разработана сетчатая конструкция протеза (а.с. на патент 2556530) трахеи и технология двухэтапного её протезирования (а.с. на патент 2556855). Эксперименты по замещению циркулярного дефекта трахеи выполнены на 45 беспородных собаках. Выполнили три серии экспериментов с разными сроками проращивания (подготовки) (2, 4, 8 недель) протеза в мягких тканях шеи.

После операции за животными проводили динамическое наблюдение. Проводили трахеоскопию. Животных выводили из эксперимента на 14, 30, 60 сутки в соответствии с конвенцией «О защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных целях», принятой Советом Европы. Оценивали характер изменений в области протеза, степень сужения трахеи, характер изменений со стороны лёгких. Проводили морфологическое исследование стенки трахеи. Полученные данные обрабатывали статистически на ЭВМ.

Анализ полученных данных показал, что послеоперационных осложнений со стороны трахеи не наблюдали. Морфологические исследования показали, что время подготовки (проращивание соединительной тканью) влияет на характер изменений в области протеза. Так, при экспозиции до 8 недель вокруг протеза формируется плотная волокнистая соединительная ткань, выполняющая функцию «подложки» для прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани, что обеспечивает герметичность протезу, его каркасность и создаёт условия для эпителизации внутренней поверхности протеза. Двухэтапная подготовка и протезирование циркулярных дефектов трахеи разработанным протезом уменьшает число его стенозов, восстанавливает слизистую, что предупреждает развитие лёгочных осложнений.

Список литературы

1. Бежин А.И., Должиков А.А., Жуковский В.А., Нетяга А.А., Плотников Р.В. Экспериментальное обоснование применения новых поливинилиденфторидных эндопротезов с карбиновым покрытием для герниопластики. Вестник новых медицинских технологий. 2007. Т. 14. № 1. - С. 99-101.
2. Давыдов, М.И. Современные возможности трахеобронхо-пластических операций / М.И. Давыдов [и др.] // Вестн. Моск. онкол. о-ва. – 2006. – № 2. – С. 10–12.
3. Дыдыкин, С.С. Анатомо-экспериментальное обоснование аллотрансплантации трахеи на сосудистой ножке: монография / С.С. Дыдыкин. – М. : КДУ, 2006. – 112 с.
4. Жуковский В.А. Полимерные эндопротезы для герниопластики: монография / В.А. Жуковский. – СПб.: Эскулап, 2011. – 104 с.
5. Жуковский, В.А. Разработка сетчатых эндопротезов мягких тканей и выбор оптимальных вариантов / В.А. Жуковский, Т.И. Винокурова, Л.П. Ровинская // IV Междунар. конф. «Современные подходы к разработке и применению эффективных перевязочных средств, шовных материалов и полимерных имплантатов» (27-28 ноября 2001 г., г. Москва). - М., 2001. -С. 160-162.
6. Паршин, В.Д. Лечение рубцовых стенозов трахеи / В.Д. Паршин, Л.М. Гудовский, М.А. Русаков // Хирургия. – 2002. – № 3. – С. 25–32.
7. Паршин, В.Д. Хирургия рубцовых стенозов трахеи // В.Д. Паршин. – М., 2003. – 152 с.
8. Паршин, В.Д. Хирургия трахеи с атласом оперативной хирургии / В.Л. Паршина, П.А. Пор-ханова. – М. : Альди-Принт, 2010. – 482 с. : ил.

9. Реконструктивная хирургия и микрохирургия рубцовых стенозов трахеи / В.Д. Паршин [и др.]. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 136 с. : ил. – (Актуальные вопросы медицины).
10. Реконструктивная хирургия протяженных и мультифокальных стенозов трахеи / В.Д. Паршин [и др.] // Хирургия. – 2011. – No 7. – С. 21–28.
11. Устранение обширных окончатых дефектов трахеи с использованием микрохирургической техники / Л.М. Гудовский [и др.] // Хирургия. – 1999. – No 11. – С. 31–37.
12. Хирургия трахеи и бронхов / М.И. Перельман [и др.] // Анналы хирургии. – 2001. – N 1. – С.30-35.

ПРИМЕНЕНИЕ РАНЕВОГО ПОКРЫТИЯ С АНТИСЕПТИКОМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Бежин А.И., Панкрушева Т.А., Григорьян А.Ю., Жилыева Л.В., Кобзарева Е.В.

Курский государственный медицинский университет, Россия

Актуальной проблемой современной хирургии является увеличение численности гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей и послеоперационных гнойных осложнений. По данным некоторых авторов, от всех хирургических заболеваний гнойные осложнения составляют 30-35%, а летальность от них достигает 25%. Поэтому одной из важнейших проблем является проблема лечения гнойных осложнений ран.

Материалом для исследования послужила пленка следующего состава: Бензалкония хлорид+Полиэтиленоксид+Метронидазол.

Эксперименты *in vivo* выполнены на 60 белых крысах-самцах породы Вистар массой 180 ± 20 г. Всем животным под наркозом моделировали гнойную рану по методике П.И. Толстых. В качестве контроля использовали лечение Левомеколем (контрольная серия). В опытной серии ежедневно производили лечение разработанной нами пленкой.

Методы исследования: планиметрический, микробиологический. Полученные результаты обработаны статистически.

Анализ данных показал, что исходные раны были сопоставимы по своей площади ($250,5 \pm 5,5$ мм в квадрате). Во время исследования во всех сериях происходило постепенное уменьшение площади ран в сравнении с предыдущим сроком наблюдения. В опытной серии по сравнению с контрольной достоверное различие по уменьшению площади ран отмечалось с 3-х суток наблюдения. К 15-м суткам площади ран уменьшились: в контрольной серии на $88,9 \pm 0,95\%$, в опытной серии на $93,5 \pm 0,79\%$. Отмечено, что с 1-х по 10-е сутки наблюдения скорость заживления ран выше в опытной серии по сравнению с контрольной.

Во всех сериях микробная обсемененность ран на 1-е сутки составляла $14,4 \pm 1,44 \times 10^7$ в 7 степени КОЕ/г. На протяжении всего срока наблюдения микробная обсемененность ран уменьшалась, было отмечено, что на 10-е сутки она в 67 раз меньше в опытной серии, нежели в контрольной.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

В опыте *in vivo* на экспериментальной модели ран установлено, что применение пленки Бензалкония хлорид+Полиэтиленоксид+Метронидазол способствует сокращению площади ран в среднем в $1,5 \pm 0,25$ раза, и уменьшению микробной обсемененности ран в $8,2-75,3$ раза, по сравнению с контролем.

Таким образом, разработанная нами пленка способствует скорейшему уменьшению микробной обсемененности ран, площади раневой поверхности и увеличению скорости заживления ран, по сравнению с использованием мази Левомеколь и приводит к более быстрому заживлению раневой поверхности.

Список литературы

1. Абаев А.К., Прокопчук Н.Р., Адарченко А.А. Эффективность антисептиков и значение микрофлоры в процессе раневого заживления // Детская хирургия. - 2008. - № 1. - С. 25-29.
2. Андреев Д.Ю., Парамонов Б.А., Мухтарова А.М. Современные раневые покрытия // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. - 2009. - Т. 168, № 3. - С. 98-102.
3. Блатун Л.А. Местное медикаментозное лечение ран. Проблемы и новые возможности их решения // Consilium medicum: хирургия (прилож.). - 2007. - № 1. - С. 9-16.
4. Григорьян А.Ю., Бежин А.И., Панкрушева Т.А., Иванов А.В., Жилыева Л.В., Кобзарева Е.В. Лечение гнойных ран с применением многокомпонентных мазей на основе энтеросгеля. Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2011. Т. 107. № 8. - С. 12-16.
5. Dixon A.J., Dixon M.P., Askew D.A., Wilkinson D. Prospective study of wound infections in dermatological surgery in the absence of prophylactic antibiotics // Dermatol. Surg. - 2006. - Vol. 32. - P. 826-827.

6. Heal C., Buttner P., Browning S. Risk factors for infection after minor surgery in general practice // Med. J. Aust. - 2006. - Vol. 185. - P. 255-259.
7. Hollenbeak C.S., Lave J.R., Zeddies T. et al. Factors Associated With Risk of Surgical Wound Infections // American Journal of Medical Quality - 2006. - Vol. 21.-P. 29 -34.
8. Ip M., Lui S.L., Poon VK. et al. Antimicrobial activities of silver dressings: an in vitro comparison // J. Med. Microbiol. - 2006. - Vol. 55. - P. 59-63.

БЕСФИКСАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ГЕРНИОПЛАСТИКИ В ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

Богданов Д.Ю., Протасов А.В.

Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова,
Москва, Россия / Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель исследования – повышение эффективности оперативного лечения больных с вентральными грыжами путем использования полипропиленовых имплантов, не требующих фиксации.

Материалы и методы. В отделении хирургии клинической больницы № 85 ФМБА России с 2009 по 2010 годы находились на лечении 62 пациента с вентральными грыжами различной локализации. Среди них: пупочные грыжи – 38 (61,3%), грыжи белой линии живота – 9 (14,5%) и спигелиевой линии – 3 (4,8%), послеоперационные грыжи небольших размеров – 12 (19,4%). Всем пациентам выполнялась герниопластика с имплантацией сетчатого эндопротеза по методике inlay. В зависимости от способа фиксации имплантата при выполнении герниопластики все оперированные пациенты поделены на три группы. Первую группу (n=10) составили пациенты, у которых была применена методика бесшовной фиксации сетчатого имплантата Parietene Progrid. Вторую группу (n=17) составили пациенты, которым выполнена пластика с использованием имплантата Herniamesh. В третью группу, контрольную (n=35), включены пациенты, которым был имплантирован полипропиленовый эндопротез Линтекс-Эсфил, фиксирующийся к тканям с помощью лавсановых лигатур. Все операции были выполнены под спинномозговой анестезией.

Результаты исследования. Продолжительность оперативного вмешательства у пациентов первой и второй групп составила в среднем 35 минут, в контрольной – 65 минут. На третьи сутки после операции болевой синдром у пациентов первой и второй групп полностью отсутствовал, что позволило в дальнейшем отказаться от введения анальгетиков. Однако пациенты второй группы предъявляли жалобы на дискомфорт и «ощущение имплантата» в области оперативного вмешательства. В контрольной группе болевой синдром сохранялся до шести суток, купировался однократным введением анальгетика. Антибактериальная терапия в послеоперационном периоде проводилась всем пациентам второй и контрольной групп. Пациенты первой группы не получали антибиотики вовсе. В структуре послеоперационных осложнений у пациентов контрольной группы наиболее часто встречались: серомы в области операционной раны – 3 (8,6%), инфекционные осложнения операционных ран – 1 (2,9%). В отдаленном периоде (сроки наблюдения 1 год) у 1 (2,9%) диагностирован рецидив заболевания. Во второй группе в одном случае (5,9%) образовалась серома в области операционной раны, в первой группе осложнений не было. В сроки наблюдения до одного года после герниопластики вентральных грыж рецидивов заболевания у пациентов первой и второй групп мы не наблюдали.

Выводы. Бесфиксационные методики имеют ряд преимуществ перед другими техниками герниопластики вентральных грыж. Бесшовная методика имплантации позволяет предотвратить осложнения, связанные с использованием для фиксации имплантатов лигатур.

Применение методики бесфиксационной герниопластики с использованием имплантатов Herniamesh и Parietene Progrid позволит сократить сроки пребывания пациентов в стационаре, сроки реабилитации в послеоперационном периоде и улучшить качество жизни пациентов.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУКОМПОНЕНТНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПОЧКАХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Ветров В.Р., Самойлова В.П., Братчиков О.И., Липатов В.А., Жуковский В.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Актуальной проблемой оперативной урологии является разработка и проведение органосохраняющих операций. Основной этап таких операций - это достижение окончательного гемостаза, так как при этом существенно снижается риск послеоперационных осложнений (ишемия почки, кровотечение и т.д.), которые в свою очередь могут негативно влиять на процессы регенерации тканей или вовсе привести к летальному исходу.

Цель: в условиях эксперимента на животных выбрать наиболее оптимальный образец импланта с целью его применения при органосохраняющих операциях на почках.

Материалы и методы. Эксперимент проводили на кроликах породы шиншилла, которые были разделены на 2 группы по 5 особей в каждой. Под эпидуральной анестезией через поясничный разрез осуществляли доступ к почке. Выполняли клиновидную резекцию каудального полюса почки (без повреждения чашечно-лоханочной системы) и имплантировали образец соответствующей экспериментальной группы (гемостатическая губка КМЦ (карбокси-метилцеллюлоза) и гемостатическая губка коллагеновая). Образцы как первого, так и второго типов были армированы сеткой из поливинилиденфторида. Почку укладывали в почечное ложе, рану послойно ушивали и накладывали асептическую повязку. На 14 сутки осуществлялся вывод животных из эксперимента путем передозировки наркоза с последующей аутопсией. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилин-эозином и по Маллори. Микроскопирование препаратов почки производили с помощью микроскопа Livenhuk 320. Статистическую обработку данных выполняли при помощи критерия Манна-Уитни.

Результаты. У животных первой группы визуально отмечалось отсутствие видимых изменений почек, признаков ишемии, мочевых свищей. У животных второй группы визуально отмечались увеличение размера почки, визуальные признаки ишемии, напряжение капсулы, синюшный цвет органа. У животных обеих групп прорезывания швов не отмечалось. При изучении гистологических препаратов наиболее оптимальная ситуация в области стояния импланта отмечалась в первой экспериментальной группе (как относительно паренхимы почки, так и относительно рубцовой ткани, окружающей имплант).

Выводы. Таким образом, основываясь на морфологических данных, гемостатический имплантат на основе КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза), армированный сетчатым эндротезом из поливинилиденфторида, имеет большие преимущества перед имплантатом на основе коллагена.

Список литературы

1. Лопаткин Н.А., Шевцов И.П. Оперативная урология. - М.: Медицина, 1986.
2. Перепечкина Л.П., Погосова Ю.Л. Химия и технология производных целлюлозы. -М.: Советская энциклопедия, 1968.
3. Технология лекарственных форм / И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова, Е.Т. Чижова; Под ред. И.И. Краснюка и Г.В. Михайловой. - М.: Издательский центр «Академия», 2004.
4. Хинман Ф. Оперативная урология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.
5. Claude Jacobs. Optimal Treatment Strategies For End Stage Renal Failure. M.D., F.A.C.P., 2001.
6. Duron J.J., Ellian N., Olivier O. Post-operative peritoneal adhesions and foreign bodies // Eur. J. Surg. Suppl, 1997.
7. Klatte T. Laparoscopic cryoablation versus partial nephrectomy for the treatment of small renal masses: systematic review and cumulative analysis of observational studies. European Urology, 2011.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА В АБДОМИНАЛЬНОЙ ОНКОХИРУРГИИ / THE USE OF TINI IMPLANTS IN ABDOMINAL ONCOSURGERY

Власов А.А., Плотников В.В., Важенин А.В., Власов А.В.

Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск, Россия

Цель исследования: изучить непосредственные результаты операций, выполненных с помощью различных имплантируемых компрессионных устройств в абдоминальной онкохирургии.

Материалы и методы. С 2004 по 2016 год нами было выполнено 347 операций по поводу рака желудочно-кишечного тракта с использованием компрессионного анастомоза. Возраст пациентов колебался в пределах 29–84 лет. Средний возраст $64,3 \pm 2,6$ года. Мужчин — 161 (45,5%), женщин — 186 (55,5%). С I стадией заболевания прооперированы 39 (10,2%) человек, со II — 84 (23,8%), с III — 173 (50%) и с IV — 56 (16%). При формировании анастомозов применяли компрессионные никелид-титановые имплантаты с эффектом «памяти» формы: устройство Зиганьшина–Гюнтера (УЗГ), устройство компрессионного анастомоза (УКА) и аппарат компрессионных толстокишечных анастомозов (КТА), а также компрессионный швигатель кишечника (КСК). С помощью УЗГ анастомозы формировали по типу «бок в бок», с помощью УКА, аппарата КТА и КСК — по типу «конец в конец». По поводу рака желудка произведено было 76 (21,9%) операций, по поводу рака поджелудочной железы — 32 (9,2%), по поводу рака ободочной кишки выполнено 203 (58,5%) операции, прямой кишки — 36 (10,4%) операций. У 279 (80,4%) пациентов были проведены радикальные операции, у 68 (19,6%) — циторедуктивные и паллиативные. В исследование были включены плановые 219 (63,1%) и экстренные 128 (36,9%) оперативные вмешательства. Экстренные операции были произведены по поводу острого желудочно-кишечного кровотечения, механической желтухи и острой обтурационной толстокишечной непроходимости.

Результаты и обсуждение. При формировании анастомозов было отмечено сокращение затраты времени до 4-6 минут, за счет применения компрессионных устройств. Имплантаты отходили на 7–14-е сутки. При анализе ближайших результатов хирургического лечения, осложнения и смертельные случаи в основном были отмечены у больных с осложненным течением опухолевого процесса. Всего осложнения выявлены в 17 (4,9%) случаях, а связанные с качеством анастомоза — у 7 (2%) пациентов. Причинами 8 (2,3%) летальных исходов были: перитонит, пневмония, инсульт, острые сердечно-легочная и печеночная недостаточности. Наиболее травматичным из исследованных был способ формирования анастомоза с помощью УКА: так, общее число осложнений и летальность в этом случае были статистически значимо больше, чем при применении КСК (соответственно $p=0,0104$ и $p=0,0486$), и несколько превышали величину соответствующих показателей для УЗГ (соответственно $p=0,0886$ и $p=0,2187$).

Выводы. В работе показан опыт работы и возможность использования имплантатов в абдоминальной онкохирургии. Применение компрессионных устройств упрощает и ускоряет методику формирования анастомоза и приводит к снижению частоты осложнений, связанных с качеством шва.

Список литературы

1. Агаев Э.К. Несостоятельность швов кишечных анастомозов у больных после экстренной и неотложной резекции кишки // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2012. - № 1. - С. 34-37.
2. Дамбаев Г.Ц., Гюнтер В.Э., Зиганьшин Р.В., Соловьев М.М., Попов А.М. Медицинские материалы и имплантаты с памятью формы: В 14 томах. / Под ред. В.Э. Гюнтера. Имплантаты с памятью формы в хирургии. Т.11 // Томск: Изд-во МИЦ, 2013. — 126 с.
3. Каншин Н.Н. Хирургическое лечение послеоперационного перитонита, вызванного несостоятельностью кишечных швов // Н.Н. Каншин. - М.: Профиль, 2004. - С. 5.
4. Коновалов Д.Ю., Каган И.И., Есипов В.К., Галимова С.Х., Жукова О.А. Клиническая и эндоскопическая оценка заживления микрохирургических анастомозов ободочной кишки // Морфология. - 2008. - Т. 134, № 5. - С. 75.
5. Choy P.Y., Bissett I.P., Docherty J.G., Parry B.R., Merrie A., Fitzgerald A. Stapled versus handsewn methods for ileocolic anastomoses. Cochrane Database Syst Rev 2011. - 7(9); CD004320.

6. Kim H., Lee W., Jung K. Early surgical outcomes of NiTi endoluminal compression anastomotic clip (NiTi CAC 30) use in patients with gastrointestinal malignancy. J Laparoendosc Adv Surg Tech. 2012. -(6). - P. 472-478.
7. Kingham T.P. Colonic anastomotic leak: risk factors, diagnosis, and treatment / T.P. Kingham, H.L. Pachter // J Am Coll Surg 2009; 208:269.
8. Lim C.B. Characterization of materials eliciting foreign body reaction in stapled human gastrointestinal anastomoses / C.B. Lim, R.D. Goldin, A. Darzi, G.B. Hanna // Br J Surg. – 2008. – Aug. 95 - № 8. – P. 1044-50.
9. Masoomi H., Luo R., Mills S., Carmichael J., Senagore A., Stamos M. Compression anastomosis ring device in colorectal anastomosis: a review of 1800 patients. Am J Surg. 2013. - (4). - P. 447-451.
10. Neutzling. C.B., Lustosa S.A., Proenca I.M., da Silva E.M, Matos D. Stapled versus handsewn methods for colorectal anastomosis surgery. Cochrane Database Syst Rev 2012.-15;2: CD003144.

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОДИСКЭКТОМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАРЬЕРНОГО СРЕДСТВА «ЛИНТЕКС-МЕЗОГЕЛЬ»

Гамазинов И.Н., Лазаренко В.А., Привалова И.Л., Липатов В.А., Жуковский В.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

На базе Курской областной клинической больницы в нейрохирургическом отделении ежегодно проводится более 500 операций микродискэктомия, по поводу «грыжи диска». Однако растет и число пациентов, которым операция не принесла избавления от боли (Volinn E., 1994) и даже усилила имевшуюся клиническую симптоматику (Goethem J.W. et al., 1997). Так называемый синдром неудачных операций на позвоночнике развивается у 2-19% всех оперированных пациентов (Гринберг, 2007). В нашем наблюдении за период 2005-2014 гг. в 4,5% оперированных по поводу «удаления грыжи диска» развивался клинически значимый рубцово-спаечный стеноз, синдром «фиксированного корешка».

Для повышения эффективности лечения грыж межпозвонковых дисков и предотвращения избыточного рубцеобразования с компрессией нервных структур, эпидурального фиброза и развития синдрома фиксированного корешка, используем «Линтекс-Мезогель» водная натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы. Данный препарат обладает высокой биологической инертностью и гидрофильностью. Препятствует адгезии фибробластов и избыточному рубцеобразованию.

Материалы и методы исследования Изучены результаты хирургического лечения 98 больных, пациенты с дегенеративно-дистрофическим поражением поясничного отдела позвоночника, с грыжами дисков сегментов L4-L5 или L5-S1, с диск-радикулярной компрессией. Наблюдения разделены на две группы. Первая группа (основная), выполнена операция микродискэктомия с помещением «линтекс мезогель» паррадикулярно и остаточную полость интерляминэктомии (49 наблюдения). Вторую (контрольную) группу составили больные (49 наблюдений), которым в остаточную полость вводился физиологический раствор. Группы идентичны по возрасту и клиническому проявлению заболевания, всем больным проводили нейрофизиологическое обследование и МРТ.

Септических осложнений в ближайшем и отдаленном периоде не выявлено. В основной и контрольной группах регресс болевого синдрома в первые 10 дней разница не значительная. Через 30 дней контрольная группа регресс радикулярного болевого синдрома 90,2%, контрольная группа 80,8%, через год соответственно основная группа регресс чувствительных и двигательных расстройств 84,1%, контрольная группа 78,9%.

Выводы. Применение водного геля карбоксиметилцеллюлозы («Линтекс-Мезогель») при поясничной микродискэктомии достоверно улучшает результат хирургического лечения.

Список литературы

1. Амброзайтис К.-В.К. Повторные хирургические вмешательства при дискогенных пояснично-крестцовых синдромах // Актуальные вопросы нейрохирургии / ЦНИЛ при Каунас. Мед. ин-те. 1986. – 1. - С. 175-181.
2. Арутюнов А.И. О некоторых принципиальных вопросах патологии и хирургического лечения межпозвонковых дисков // Вопросы нейрохирургии. - 1962. - Вып. 4. - С. 21-24.
3. Асе Я.К. Пояснично-крестцовый радикулит. М. - 1971. – 216 с.
4. Борзунов А.А. Анализ рецидивов и хирургическая профилактика осложнений грыж межпозвонковых дисков на поясничном уровне: Автореф. дисс. канд. мед. наук. - М., 2006. - 29 с.
5. Бурлуцкий А.П., Табачников В.А. К вопросу о разработке модели развития спаечных процессов при грыжах поясничных межпозвонковых дисков // Компьютеризация в медицине. Воронеж. -1993. - С. 98-104.
6. Дривотинов Б.В., Бань Д.С. Роль реактивно-воспалительного и рубцово-спаечного процесса в патогенезе, клинике и лечении неврологических проявлений поясничного остеохондроза // Медицинский журнал. - 2006. - № 2. - С. 19-21.

Международная научно-практическая конференция «**Медицинские импланты**»
18-19 марта 2016 г., Курск, Россия

International scientific-practical conference "**Medical implants**"
18-19 march, Kursk, Russia

7. Миразимов Д.Б. Хирургическое лечение грыж поясничных межпозвонковых дисков и их рецидивов // Дисс. кан. мед. наук. Ташкент. - 2002. – 142 с.
8. Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология (Вертеброневрология). - Казань. – 1997.

ОПОРНАЯ ОСТЕОПЛАСТИКА ИМПРЕССИОННЫХ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ

Гилев М.В., Волокитина Е.А., Антониади Ю.В., Помогаева Е.В., Зверев Ф.Н.

Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, Россия

Переломы пяточной кости составляют до 6% повреждений костей скелета, в большинстве случаев сопровождаются импрессиией костной ткани, приводящей к структурному дефекту. Хирургическое лечение заключается в открытой репозиции и остеопластике; стабилизация достигается накостными металлофиксаторами.

Цель – анализ результатов хирургического лечения внутрисуставных импрессионных переломов пяточной кости с применением аутокости и b-трикальций фосфата.

Материал исследования составили 43 (100%) больных с внутрисуставными импрессионными переломами пяточной кости (ПК), лечившихся в травматологическом отделении № 1 МБУ ЦГКБ № 24 г. Екатеринбурга за период 2010 – 2014 гг. Средний возраст больных составил $42,5 \pm 1,7$ года, из них женщин – 8 (18,6%), мужчин – 35 (81,4%). Для детализации степени повреждения и верификации морфологии перелома 31 (72,2%) больному проводили компьютерную томографию. Для систематизации использовали классификацию АО/ASIF. В большинстве случаев диагностировали тип В2 – 21 случай (47,7%) и тип С3 – 11 пациентов (23,8%). Всем больным проводили открытую репозицию в сочетании с опорной остеопластикой аутооттрансплантатом из гребня крыла подвздошной кости (Группа А; N=23; 53,5%) и b-трикальций фосфатом (Группа Б; N=20; 46,5%), окончательная стабилизация достигалась накостными фиксаторами. Балльную систему оценки результатов лечения осуществляли при помощи опросника AOFAS. Использовались клинический, рентгенологический и статистический методы исследования.

Результаты хирургического лечения были изучены в сроки 3, 6, 12 и 18 месяцев, при осмотре больных и контрольной рентгенографии учитывали заживление послеоперационной раны, сохранение точности репозиции и конгруэнтности подтаранного сустава, объем активных и пассивных движений в голеностопном суставе. В 18 месяцев отличные результаты достигнуты у 11 (45,5% - группа А; 54,5% - группа Б) пациентов, хорошие – 18 (44,4% - группа А; 65,6% - группа Б) пациентов, удовлетворительные – 10 (60,0% - группа А; 40,0% - группа Б) пациентов, неудовлетворительные – 4 (75,0% - группа А; 25,0% - группа Б) пациента. Среди осложнений вторичное смещение отломков отмечено у 5 (60,0% - группа А; 40,0% - группа Б) пациентов; гнойно-воспалительный процесс развился у 3 (100% - группа А) больных.

Вывод. Опорная остеопластика b-трикальций фосфатом, наравне с аутокостью, является эффективным способом костной пластики при хирургическом лечении внутрисуставных импрессионных переломов пяточной кости.

Список литературы

1. Sanders R., Fortin P., Dipasquale T., Walling A. Operative Treatment of 120 displaced intraarticular calcaneal fractures: results using a prognostic computed tomography classification. Clin Orthop 1993; 290:87-95.
2. Carr J.B. Surgical Treatment of Intraarticular Calcaneal Fracture: A Review of Small Incision Approaches. J Ortho Trauma. 2005;19;109-117.
3. Волокитина Е.А. Опыт хирургического лечения внутрисуставных переломов костей конечностей с применением биокомпозита на основе b-трикальций фосфата / Е.А. Волокитина, Ю.В. Антониади, М.В. Гилев, Д.Н. Черницын // Уральский медицинский журнал. 2014. № 1 (115). - С. 75-79.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКИХ НИТЕЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Горелых Е.А., Макаров С.С., Бежин А.И., Жилыева Л.В.

Курский государственный медицинский университет, Россия

Актуальной проблемой современной хирургии является разработка и применение нитей с антибактериальными свойствами.

Цель исследования: изучить в сравнительном аспекте антибактериальные свойства шовных материалов Капрогент+, Vicryl Plus, ПГА 3 и ПГА 4 к *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus subtilis*, *Candida albicans* in vivo и in vitro.

Материалы и методы исследования. В качестве материалов для экспериментальных исследований были использованы образцы антибактериальных нитей: Vicryl plus (антисептик — триклозан), Капрогент + (антибиотик — гентамицин), ПГА 3 (с нанесением антимикробного покрытия в один слой), ПГА 4 (с нанесением антимикробного покрытия в два слоя). Исследование включало в себя два этапа: in vitro - с использованием штаммов микроорганизмов (*Proteus vulgaris* ATCC 27853, *Escherichia coli* ATCC 25922, *Staphylococcus aureus* ATCC 6538-P, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 9027, *Bacillus subtilis* ATCC 6633, *Candida albicans* ATCC 885653) и in vivo - на 60 белых лабораторных крысах (самцы). Определение антимикробной активности in vitro проводили методом диффузии в агар в соответствии с требованиями ААТСС 100-2004[23]. Всем животным под наркозом на брюшной стенке выполняли срединный разрез. Тупо выделяли кожу с подкожной клетчаткой и формировали карман. В подкожную клетчатку кармана вводили 0,4 мл штамма *St.aureus* ATCC 6538-P (1 млн взвесь микроорганизмов). Затем исследуемыми нитями прошили насквозь образовавшийся инфильтрат, при этом накладывали по 2-3 узловых шва. Кожу ушивали. Животных выводили из эксперимента на 7 и 14 сутки путем передозировки наркоза. Производили аутопсию с изъятием ткани брюшной стенки в месте прошивания исследуемыми нитями. Проводили микробиологическое исследования. Полученные результаты обработаны статистически на ЭВМ.

Результаты исследования:

В ходе проведенного эксперимента было выявлено следующее, что в условиях in vitro ни один из представленных образцов нитей не имеет антибактериального действия на *E. coli*. Лучшее действие на грибок *Candida albicans* проявил ПГА 4 — $12,3 \pm 0,22$ мм, на *St. Aureus* ПГА 4 — $13,7 \pm 0,14$ мм, на *Ps. Aeruginosa* ПГА 3 — $14,3 \pm 0,11$ мм, на *B. Subtilis* ПГА 4 — $20,7 \pm 0,31$ мм, на *Pr. Vulgaris* ПГА 4 — $16,3 \pm 0,10$ мм. В условиях in vivo общая обсемененность ткани, прошитой нитью Vicryl Plus, на 7 сутки составила в среднем $17,33 \cdot 10^6 \pm 0,13$ колонии / 1 г биоптата, а на 14 сутки — $0,71 \cdot 10^6 \pm 0,41$ колонии / 1 г биоптата, ПГА 3 на 7 сутки — $3,1 \cdot 10^6 \pm 0,22$ колонии / 1 г биоптата, 14 сутки — $2,88 \cdot 10^6 \pm 0,12$ колонии / 1 г биоптата, ПГА 4 на 7 сутки — $7,33 \cdot 10^6 \pm 0,13$ колонии / 1 г биоптата, 14 сутки — $45,93 \cdot 10^6 \pm 0,16$ колонии / 1 г биоптата, Капрогент+ 7 сутки — $3,96 \cdot 10^6 \pm 0,26$ колонии / 1 г биоптата, 14 сутки — $2,78 \cdot 10^6 \pm 0,09$ колонии / 1 г биоптата. На 7 сутки наибольшую микробиологическую активность по отношению к *Staphylococcus aureus* ATCC 6538-P в тканях крыс проявил шовный материал ПГА 3 ($3,1 \cdot 10^6 \pm 0,15$ колонии / 1 г биоптата), а на 14 сутки — Vicryl Plus ($0,71 \cdot 10^6 \pm 0,10$ колонии / 1 г биоптата). Наихудшее действие на сроке 7 суток показал Vicryl Plus ($17,33 \cdot 10^6 \pm 0,31$ колонии / 1 г биоптата), а на 14 сутки - ПГА 4 ($45,93 \cdot 10^6 \pm 0,17$ колонии / 1 г биоптата).

Список литературы

1. Аракелян, А.Г. Современные шовные материалы или как врачу оперирующей специальности сделать оптимальный выбор шовного материала / А.Г. Аракелян, С.А. Пак, С.А. Тетера. - Харьков, 2004.
2. Буянов, В.М. Хирургический шов / В.М. Буянов, В.Н. Егиев, О.А. Удотов. - М.: Репид-принт, 1993. - 50 с.
3. Бонцевич, Д.Н. Хирургический шовный материал. - М.: Интеграция, 2005. - 118 с.

4. Винник Ю.С., Маркелова Н.М., Василеня Е.С., Пахомова Р.А., Назарьянц Ю.А., Кузнецов М.Н., Куликова А.Б. К вопросу о выборе шовного материала // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2.
5. Голуб А.В. Новые возможности профилактики инфекции области хирургического вмешательства / Смоленская государственная медицинская академия // Клин. микробиол. антимикроб. химиотер.- Т. 13. № 1. 2011. - С. 56-66.
6. Жуковский В.А., Хохлова В.А., Коровичева С.Ю // Хим. волокна. - 2007, № 2. – С. 37-43.
7. Жуковский В.А. Хим. волокна. - 2005. № 5. – С. 32-35.
8. Тец В.В. Микроорганизмы и антибиотики. Сепсис. – СПб.: Эскулап, 2003. – 154 с.
9. Оценка противомикробной активности текстильных материалов / «Медицина» / ААТСС 100-2004 – М. - 1982.- С.417.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛАГЕНОВОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ

Горский В.А., Сивков А.С., Титков Б.Е., Протасов А.В., Хачатрян Г.В.

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

Цель: показать возможность применения коллагеновой пластины Колгара в качестве защитного барьера между полипропиленовым имплантом и органами брюшной полости.

Материалы и методы. В 2014-15 гг. выполнены 25 операций у больных вентральными грыжами с применением биорассасывающейся коллагеновой пластины Колгара (Syntacoll GmbH, Germany). Оперированы 15 женщин и 10 мужчин в возрасте от 38 до 82 лет (1). 20 пациентов страдали послеоперационными вентральными грыжами, 5 - грыжами белой линии живота.

Результаты. Из открытого доступа были оперированы 22 пациента, лапароскопически - 3. У 2 больных произведены симультанные операции: резекция дивертикула Меккеля и холецистэктомия. У всех пациентов выполнена интраперитонеальная пластика полипропиленовой сеткой фирмы Линтекс. Под сетку предварительно подкладывали пластину Колгара, загибали на 1-2 см по краям и фиксировали к импланту полипропиленовой нитью. Затем комплекс импланта с коллагеновой пластиной подшивали к брюшине стенке полипропиленовой нитью в условиях открытой операции и герниостеплером при лапароскопическом вмешательстве. Время вмешательства от начала до его завершения у пациентов при открытых операциях составило от 45 минут до 3 часов 15 минут. Длительность последней операции обусловлена спаечным процессом в области подпеченочного пространства при выделении желчного пузыря (симультанное вмешательство). Всем пациентам выполнено УЗИ - фиксации сальника к импланту не отмечено. У 20 больных, которым была произведена традиционная операция, раневой процесс протекал без отклонений. У 5 отмечали серомы послеоперационных ран – дренированы. Нагноения ран не было. Отдаленные результаты (от 6 до 12 месяцев) прослежены у 10 больных – рецидивов грыж не выявлено. Применение предложенного комбинированного импланта позволило снизить стоимость расходных материалов для интраперитонеальной герниопластики в 3 раза.

Заключение. Предложенная комбинированная субстанция в виде полипропиленовой сетки, покрытой коллагеновой пластиной Колгара, имеет определенные преимущества перед официально изготовленными композитными имплантами. Положительный опыт использования данной субстанции позволяет рекомендовать ее к клиническому применению.

Список литературы

1. Горский В.А., Сивков А.С., Агапов М.А., Титков Б.Е., Шадский С.О. Первый опыт интраперитонеального использования однослойной коллагеновой пластины. – Хирургия. - 2015. - № 5 – С. 59-61.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ИМПЛАНТОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ СРЕДИННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Гривенко С.Г., Моханта А.

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Медицинская Академия имени С.И. Георгиевского, Россия

Цель исследования: разработка и внедрение в клиническую практику оптимальной техники оперативных вмешательств по поводу послеоперационных вентральных грыж срединной локализации путем усовершенствования способов моделирования и фиксации имплантов.

Материалы и методы исследования. Нами были разработаны и применены на практике оригинальные способы моделирования и фиксации имплантов (патенты Украины № 68547, № 68574) при аллогерниопластике вентральных грыж срединной локализации. Их эффективность изучена на основании оценки клинических показателей, а также длительности послеоперационного койко-дня в двух группах больных. В первую основную группу включено 42 больных, у которых применялась ретромускулярная (SRM) пластика с авторскими методиками моделирования и фиксации имплантов [1, 2]. Группу сравнения составили 42 пациента, у которых применяли традиционные методы моделирования и фиксации имплантов для пластики SRM. У пациентов обеих групп использовали полипропиленовые импланты.

Результаты. Использование авторских способов моделирования и фиксации имплантов выявили ряд преимуществ, о чем свидетельствует меньшее количество послеоперационных осложнений и более благоприятное течение послеоперационного периода по сравнению со второй клинической группой. Так, серозная эксудация у больных первой клинической группы в среднем продолжалась на 2,53 суток меньше, чем у больных второй клинической группы ($3,35 \pm 0,07$ против $5,88 \pm 0,13$), а продолжительность стационарного лечения на 5,78 суток меньше ($12,34 \pm 0,92$ против $18,12 \pm 1,28$). Улучшение клинических результатов обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, моделирование имплантов по предлагаемой методике позволяет использовать для пластики имплант относительно меньшей площади, получая при этом полноценное восстановление брюшной стенки. Поэтому и воспалительная реакция на имплантацию с экссудативно-инфильтративным компонентом у больных этой группы была выражена в меньшей степени. Во-вторых, предлагаемый способ фиксации импланта позволяет «закрывать» грыжевой дефект равномерно со всех сторон.

Выводы. Разработанные и примененные оригинальные способы моделирования и фиксации имплантов способствуют повышению эффективности оперативных вмешательств у пациентов с послеоперационными вентральными грыжами срединной локализации. Они легкодоступны и просты в освоении, что может способствовать их широкому внедрению в клиническую практику хирургических стационаров.

Список литературы

1. Патент 68547 Украина, МПК (2012.01) A61B 17/00. Спосіб фіксації трансплантата при ретромускулярній герніопластичі післяопераційних вентральних гриж [Текст] / Гривенко С.Г., Мельнічук І.В.; заявитель и патентообладатель Гривенко С.Г., Мельнічук І.В. – № u2011 11876; заявл. 10.10.11; опубл. 26.03.12, Бюл. № 6. – 4 с.
2. Патент 68574 Украина, МПК (2012.01) A61B 17/00. Спосіб фіксації трансплантата при герніопластичі серединних післяопераційних вентральних гриж [Текст] / Гривенко С.Г., Мельнічук І.В.; заявитель и патентообладатель Гривенко С.Г., Мельнічук І.В. – № u2011 12553; заявл. 26.10.11; опубл. 26.03.12, Бюл. № 6. – 4 с.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЙОДОПИРОНА И ПРЕПАРАТА «МЕЗОГЕЛЬ» ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РУБЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЧАТОГО ЭКСПЛАНТА

Гуменюк С.Е., Григорьев А.Г., Губиш А.В.

Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия

Введение. Наиболее часто применяемый и наиболее удобный материал для аллопластики, полипропилен, вызывает выраженную воспалительную реакцию с вовлечением окружающих тканей. После имплантации сетки формируются парапротезные гранулемы, формируется выраженный рубец. Указанные явления могут приводить к развитию нейропатии, обструктивной азооспермии при паховых грыжах, грубой рубцовой деформации тканей.

Цель исследования. Влияние препарата карбоксиметилцеллюлозы «Мезогель» в сочетании с йодопироном на раневой процесс при аллопластике.

Материалы и методы. Эксперимент проводился на 30 белых беспородных крысах 180-200 г. с соблюдением требований Европейской конвенции (Страсбург, 1986). Животные разделены на опытную и контрольную группы. Опытная группа разделена на две подгруппы: у 10 крыс – сетчатый эксплант обработан йодопироном, у 10 крыс – сетчатый эксплант обработан «Йодопироном» и препаратом «Мезогель». Использовались макропористая полипропиленовая сетка, 1% раствор йодопирона, «Мезогель». Под двухкомпонентным наркозом (Метадин, Ксила) двум группам опытных животных было выполнено подшивание сетчатого экспланта размерами 1х2 см в различных вариантах фармакологической обработки на рассеченную фасцию мышц спины. В контрольной группе 10 крыс прооперированы с использованием необработанного сетчатого экспланта. Животных выводили из эксперимента на 14, 30, 60 сутки. Окраска препаратов осуществлялась гематоксилином и эозином и по Ван Гизону с последующей микроскопией. При гистологическом исследовании оценивали особенности формирования соединительной ткани, толщину и расположение коллагеновых волокон, учитывали количество клеток, участвующих в пролиферативной реакции и синтезе коллагеновых волокон, частоту развития гнойно-воспалительного процесса.

Результаты. В течение всего наблюдения у крыс опытной группы не было выявлено признаков нагноения послеоперационной раны. В контрольной группе отмечалось 2 случая нагноения раны. При гистологическом исследовании зоны операции у крыс второй опытной группы («Мезогель» и йодопирон), установлено существенное сокращение сроков ранней посттравматической воспалительной реакции. Применение сетчатого экспланта без фармакологической защиты в срок до 14, 30 и 60 дней приводило к выраженной гиперпролиферативной реакции и выраженному рубцовому процессу.

Выводы. Размещение в зоне операции антисептика на поверхности самого экспланта, который длительно не абсорбируется и длительно сохраняется в зоне операции, вплоть до её заживления снижает частоту инфекционных осложнений. Использование в мягких тканях карбоксиметилцеллюлозы снижает формирование гранул и грубой рубцовой деформации послеоперационной зоны. Интрооперационное применение карбоксиметилцеллюлозы в сочетании с йодопироном обеспечивает оптимальное формирование послеоперационного рубца.

Список литературы

1. Ахтамов Ж.А., Захидова С.Х., Карабаев Х.К. и др. Профилактика инфекционных осложнений аллопластики ущемленных послеоперационных вентральных грыж. *Герниология* 2008; 3: 6–7.
2. Бабуринов А.Б., Федаев А.А., Логинов В.И., Романов Р.В., Паршиков В.В. Открытые ненатяжные вмешательства по поводу паховых грыж у мужчин молодого возраста. *«Современные проблемы науки и образования»*. 2012. № 5.
3. Винник Ю.С. и др. Современное состояние вопроса о методах хирургического лечения грыж передней брюшной стенки // *Современные проблемы науки и образования*. – 2013. – Т. 22. – С. 13.
4. Жуковский В.А. Полимерные эндопротезы для герниопластики – СПб.: Эскулап, 2011.
5. Корнилов П.Г., Плечев В.В. Имплантационная профилактика гнойно-воспалительных раневых осложнений в абдоминальной хирургии. *Российский электронный научный журнал*. 05.07.2013.

6. Милюков В.Е., Кисленко А.М. О влиянии паховой грыжи и ее оперативного лечения традиционными способами на репродуктивную функцию мужчин / Анналы хирургии, № 3, 2006.
7. Славин Л.Е., Федоров И.В., Сигал Е.И. Осложнения хирургии грыж живота. Профиль. Москва, 2005.
8. Страдомский Б.В., Солодунов Ю.Ю., Лыкова Е.О. Экспериментальная и клиническая фармакология мазевых форм стелланина (1, 3-диэтилбензимидазолия трийодида). – 2009.
9. Тарасов С.Л. Причины и структура послеоперационных осложнений у больных после аллогерниопластики. – 2011.
10. Тимошин А.Д., Шестаков А.Л., Голота Е.А., Нелюбин П.С. Особенности послеоперационного ведения больных, оперированных по поводу послеоперационных вентральных грыж с применением различных синтетических эксплантатов / Анналы хирургии. – 2007. – № 1. – С. 44-47.

ПОЛИМЕРНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ

Жуковский В.А.

ООО "Линтекс", Санкт-Петербург, Россия

Предприятие «Линтекс» создано в 1991 году и является одним из ведущих отечественных разработчиков и производителей хирургических полимерных материалов.

Считается, что представленные на международном рынке шовные материалы вполне удовлетворяют требованиям современной хирургии. Тем не менее в последнее время ряд зарубежных фирм успешно продвигает антимикробные рассасывающиеся нити. «Линтекс» выпускает антимикробные нерассасывающиеся нити с гентамицином и разрабатывает технологию рассасывающихся нитей с мирамистином.

Предложено устройство для паренхиматозных швов, представляющее собой полигликолидную нить с двумя затупленными иглами на концах и две вязанные плоские подкладки из лавсановых нитей. Подкладки располагаются с двух сторон резецированного паренхиматозного органа, и при затягивании нити создается компрессия кровеносных сосудов, что обеспечивает гемостаз.

Сетчатые полимерные эндопротезы широко применяются для пластики грыж и в реконструктивных операциях при выпадении и опущении органов малого таза у женщин. Чем «тяжелее» протез, тем больше, жестче и прочнее на нем формируется рубец. Эндопротезы с переменной поверхностной плотностью (с усиленными участками) позволяют без потери прочности в определенных зонах снизить общую материалоемкость и в значительной мере избежать имплантат-ассоциированных осложнений.

Основной причиной рецидивов, возникающих при имплантации сетчатых эндопротезов, является инфицирование их путем колонизации поверхности патогенными микроорганизмами, образующими так называемую «биопленку». Поэтому целесообразно включение антисептиков в полимерную матрицу, оказывающую антимикробное действие на «биопленку» изнутри – с поверхности имплантата. Разработано два варианта сетчатых эндопротезов, содержащих частицы наносеребра, путем химического осаждения и методом магнетронного ионно-плазменного напыления. Полученные имплантаты обладают выраженным и пролонгированным антимикробным действием.

Для снижения уровня спайкообразования на органах, имеющих серозное покрытие, разработана противоспаечная мембрана. Имплантат представляет собой рассасывающуюся пленку на основе химически сшитой карбоксиметилцеллюлозы, закрепленную на сетчатых эндопротезах из полипропиленовых (ПП) и (или) поливинилиденфторидных (ПВДФ) моноплетей за счет особенностей их структуры. Противоспаечная мембрана заданное время отделяет имплантат от серозных поверхностей, а затем превращается в гель и выводится из организма.

Разработано устройство для замещения циркулярных дефектов трахеи, представляющее собой разомкнутую трубчатую часть из ПП сетки с рядами выступающих петель, в которые уложена каркасная ПП моноплеть (диаметром 0,8-1,0 мм) по принципу меандровой спирали с продольным направлением трансляции ее витков и шагом, соответствующим анатомическому расположению хрящевых колец трахеи у человека. Имплантат устанавливается в два этапа. На первом этапе протез имплантируется через разомкнутую часть на место дефекта трахеи. На втором этапе (после прорастания протеза собственными соединительными тканями) выполняют циркулярную резекцию и удаление дефектного участка трахеи, затем формируют анастомозы между протезом и концами трахеи.

Список литературы

1. Жуковский В.А. Полимерные эндопротезы для герниопластики: монография. – СПб: Эскулап, 2011. – 98 с.
2. Патент РФ 2509784, МПК C08J 5/18 (2006.01) B01D 71/02 (2006.01). Способ получения пористых пленочных материалов на основе карбоксиметилцеллюлозы / В.А. Жуковский, В.Е. Немилов,

- О.З. Ахметшина, И.И. Жуковская, Н.А. Едомина, Ю.А. Красий, И.М. Соснина, В.А. Липатов. Заявл. 10.04.2012, опубл. 20.03.2014. Бюл. № 8.
3. Патент № 2556530 РФ, МПК А61F 2/02, А61F 2/04. Устройство для замещения циркулярных дефектов трахеи / В.А. Жуковский, Т.С. Филипенко, И.И. Жуковская, И.В. Кочеткова, А.И. Бежин, Д.А. Горяинов. Заявл. 18.04.2014, опубл. 10.07.2015. Бюл. № 19.
4. Патент № 2454958 РФ, МПК А61В 17/12, 17/06. Устройство для наложения лигатуры на кровеносные сосуды при операциях на паренхиматозных органах / Д.Д. Шкарупа, В.А. Жуковский, С.Б. Петров, И.И. Жуковская, Т.С. Филипенко, Н.А. Едомина, И.В. Карнаухов, Г.А. Галошина. Заявл. 08.02.2011, опубл. 10.07.2012. Бюл. № 19.
5. Патент № 2524308 РФ, МПК А61F2/02, А61В17/00. Эндопротез сетчатый основовязанный усиленный для пластики паховых грыж (варианты) и способ его применения / В.А. Жуковский, В.Н. Егиев, Д.В. Чижов, Т.С. Филипенко, И.И. Жуковская. Заявл. 20.03.2013, опубл. 27.07.2014. Бюл. № 21.
6. Патент № 2524196 РФ, МПК А61F2/02, А61В17/00. Эндопротез сетчатый основовязанный усиленный для пластики ventральных грыж (варианты) и способ его применения / В.А. Жуковский, В.Н. Егиев, Д.В. Чижов, Т.С. Филипенко, И.И. Жуковская. Заявл. 20.03.2013, опубл. 27.07.2014. Бюл. № 21.
7. Патент № 2514333 РФ, МПК А61F2/02. Эндопротез сетчатый основовязанный усиленный для хирургической реконструкции тазового дна у женщин / В.А. Жуковский, Д.Д. Шкарупа, Т.С. Филипенко, Н.Д. Кубин, А.И. Бежин, И.И. Жуковская, И.В. Кочеткова. Заявл. 20.03.2013, опубл. 27.04.2014. Бюл. № 12.

НОВЫЕ ВИДЫ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ С УСИЛЕННЫМИ ЗОНАМИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Жуковский В.А., Филипенко Т.С., Шкарупа Д.Д., Кубин Н.Д., Крюкова Ю.С.

ООО "Линтекс", Санкт-Петербург, Россия

Ежегодно в стационарах РФ выполняется более 200 тысяч операций по поводу грыж живота и не менее 60 тысяч реконструкций тазового дна при опущении и выпадении тазовых органов у женщин.

Доказанным фактом является целесообразность применения в таких ситуациях биологически инертных синтетических, чаще всего полипропиленовых (ПП) или поливинилиденфторидных (ПВДФ), сетчатых имплантатов. Подобный подход сокращает вероятность рецидива заболевания с 10-60% до 0,5-8,0%.

Различные по структуре эндопротезы в зависимости от размера ячейки и толщины нити, формируют в послеоперационном периоде разный по своим физическим свойствам рубец. Считается, что при использовании «тяжелых» протезов рубец формируется жестким, ригидным и прочным, а при использовании «легких» сеток рубец меньше и более эластичен. В пластической хирургии возникает необходимость образования в зоне операции участков рубцовой ткани разных по физическим свойствам. Следовательно, в одном эндопротезе необходимо объединить «тяжелую» и «легкую», «стандартную» и «легкую» или «легкую» и «ультралегкую» сетки.

Одним из решений данной проблемы может стать применение эндопротезов с усиленными зонами. При имплантации усиленная зона будет участвовать в формировании плотного рубца, с переходом в менее плотный в окружающих тканях.

ООО «Линтекс» разработаны эндопротезы с вариабельной поверхностной плотностью (с усиленными зонами).

В первом варианте «легкий» эндопротез для пластики паховых или бедренных грыж выполнен из ПП монопонтей диаметром 0,09 мм с усиленной зоной из ПВДФ монопонтей диаметром 0,12 мм в виде продольной полосы шириной 1,0 см, моделирующей, например, паховую связку.

Во втором варианте в структуре «легкого» ПП эндопротеза для пластики вентральных грыж усиленная зона сформирована из ПВДФ монопонтей диаметром 0,12 мм в виде прямоугольной площадки в центре, от середины каждой из сторон которой перпендикулярно отходят полосы шириной 2,0 см, фиксирующие положение площадки над грыжевым дефектом.

В третьем варианте сетчатый эндопротез для реконструкции переднего и апикального отделов тазового дна состоит из центральной площадки, обладающей благодаря использованию ПП монопонтей диаметром 0,06 мм ультралегкой структурой, и усиленных полос из ПП монопонтей диаметром 0,09 мм в области «рукавов», обеспечивающих прочность фиксации эндопротеза в местах крепления его к несущим конструкциям тазового дна. Благодаря наличию усиленных зон эндопротез может быть установлен как по троакарной методике, так и с помощью гарпунных фиксаторов.

Уменьшение материалоемкости разработанных эндопротезов без потери прочности в определенных зонах позволяет снизить количество рецидивов заболевания и имплантат-ассоциированных осложнений.

Список литературы

1. Патент № 2524308 РФ, МПК А61F2/02, А61В17/00. Эндопротез сетчатый основовязанный усиленный для пластики паховых грыж (варианты) и способ его применения / В.А. Жуковский, В.Н. Егив, Д.В. Чижов, Т.С. Филипенко, И.И. Жуковская. Заявл. 20.03.2013, опубл. 27.07.2014. Бюл. № 21.
2. Патент № 2524196 РФ, МПК А61F2/02, А61В17/00. Эндопротез сетчатый основовязанный усиленный для пластики вентральных грыж (варианты) и способ его применения / В.А. Жуковский, В.Н. Егив, Д.В. Чижов, Т.С. Филипенко, И.И. Жуковская. Заявл. 20.03.2013, опубл. 27.07.2014. Бюл. № 21.
3. Патент № 2514333 РФ, МПК А61F2/02. Эндопротез сетчатый основовязанный усиленный для хирургической реконструкции тазового дна у женщин / В.А. Жуковский, Д.Д. Шкарупа, Т.С. Филипенко,

Международная научно-практическая конференция «**Медицинские импланты**»
18-19 марта 2016 г., Курск, Россия

International scientific-practical conference "**Medical implants**"
18-19 march, Kursk, Russia

Н.Д. Кубин, А.И. Бежин, И.И. Жуковская, И.В. Кочеткова. Заявл. 20.03.2013, опубл. 27.04.2014. Бюл. № 12.

4. Шкарупа Д.Д. Хирургическая реконструкция тазового дна у женщин при недержании мочи и пролапсе тазовых органов (клинико-экспериментальное исследование). Автореф. дисс...докт. мед. наук. – ФГБ ВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», СПб., 2014. – 44 с.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ ПО ДАННЫМ ИХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ, МАНИПУЛЯЦИОННЫХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Инархов М.А., Липатов В.А., Затолокина М.А., Ярмамедов Д.М., Жуковский В.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Цель: при оценке физико-механических, манипуляционных и морфологических особенностей имплантов в сравнительном аспекте определить образцы мембран, обладающие наилучшими показателями по результатам эксперимента *in vitro* и *in vivo*.

Методы: 1. При оценке физико-механических и манипуляционных свойств в условиях *in vitro* изучали: скорость деградации имплантов; силу адгезии полимерных мембран; степень роста микроорганизмов в присутствии имплантов. 2. При оценке морфологических особенностей ответной реакции тканей организма на имплант в условиях *in vivo* проводили эксперимент: имплантация исследуемого образца полимерного импланта в подкожную клетчатку передне-боковой брюшной стенки, с последующим гистологическим анализом биологического материала после аутопсии экспериментальных животных. 3. Метод ранжирования полученных результатов: для интегральной оценки различных характеристик изучаемых полимерных образцов использовали ранговую систему. Каждому показателю образца был присвоен ранг, который соответствует порядку возрастания или убывания цифровых значений.

Результаты. Полученные результаты при исследованиях *in vitro* позволяют определить следующие положительные качества имплантов: 1. Определение скорости деградации. В зависимости от назначения полимерной мембраны возможно выбрать образец с максимальным или минимальным сроком рассасывания или же отсутствие такого свойства с целью постоянной локализации импланта в зоне оперативного вмешательства. 2. Оценка силы адгезии импланта. Полимерные мембраны в зависимости от назначения должны обладать высокой степенью адгезии или, напротив, такого рода свойство должно отсутствовать у изучаемого образца, что определит ряд манипуляционных особенностей для импланта и укажет область возможного применения последнего. 4. Изучение импланта как питательной среды для микроорганизмов исключает способствование имплантата в развитии перитонита и других гнойно-воспалительных процессов в брюшной полости.

Гистологический анализ при подкожной имплантации мембраны в организм животного позволяет оценить реакцию тканей организма животного на чужеродный материал, отметить наличие или отсутствие гиперреакции и воспаления в ответ на внедренный имплант.

Интегральная оценка всех изученных показателей позволяет определить наиболее подходящие для дальнейших исследований импланты в зависимости от требований к последним, определяя в перспективе ожидаемые результаты при дальнейших исследованиях.

Список литературы

1. Берлин А.А., Басин В.Е., Основы адгезии полимеров, М., 2001. – 256 с.
2. Зимон А.Д. Адгезия пленок и покрытий. М. 2002. – 286 с.
3. Каргин, В.И. Энциклопедии полимеров / В.А. Каргин. – Т. 1. – №3. – 2001. – С. 13-18.
4. Десятилетний опыт лечения распространенного гнойного перитонита / Б.С. Суковатых, Ю.Ю. Блинков, С.А. Ештокин [и др.] // Хирург. – 2010. – № 9. – С. 4-10.
5. Макаров К. Химия и медицина. – М. Дрофа, 2008. – 354 с.
7. Суковатых, Б.С. Оптимизация технологии видеоэндоскопических санаций брюшной полости при распространенном перитоните / Б.С. Суковатых, Ю.Ю. Блинков, П.А. Иванов // Хирургия. – 2012. – № 7. – С. 53-57.
8. Schonhorn H. «Polym. Sci. Phys. Ed» 2007 г. – 139 с.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА

Искаков С.С., Малгаждарова Б.С., Тулемисова А.А., Кожасапарова А.Г.

АО «Медицинский Университет Астана», Акмолинская областная больница № 2, Астана, Казахстан

Наложение швов на матку - важный этап операции кесарева сечения. В настоящее время наиболее распространено кесарево сечение в нижнем маточном сегменте матки поперечным разрезом.

Цель: изучить эффективность викрила (синтетического шовного материала) при операции кесарева сечения.

Материалом исследования послужили случаи госпитализированных беременных, родоразрешенных путем операции кесарева сечения из Акмолинской области за период 2013-2015 гг. Использовался метод ретроспективного анализа для оценки эффективности викрила, который используется последние 5 лет.

Результаты. В Республике Казахстан (РК) ранее для восстановления рассеченной стенки матки, передней брюшной стенки применялся натуральный рассасывающийся шовный материал — кетгут. Были случаи применения торестовых швов (разновидность шовного материала), которые у каждой третьей из четырех давало вторичное бесплодие, пока гистероскопически не удалялись эти швы, у женщин не наступала беременность. В настоящее время, согласно клиническому протоколу РК, стенку матки ушивают двухрядным непрерывным швом с применением рассасывающихся материалов с большим периодом полной абсорбции (викрил, монокрil, дексон, капроаг).

В Акмолинской области растет количество оперативных родоразрешений путем кесарева сечения. Количество родов в 2013 году - 1499, в 2014 году - 1618; в 2015 году - 1793. Из них физиологические роды - 607, что составило 40,5%, в 2014 г. - 1103 (68,2%) и в 2015 г. - 1215 (67,7%). Кесарево сечение в 2013 году 220 (14,7%), в 2014 году - 261 (16,1%), в 2015 году - 302 (16,8%) соответственно. Рост оперативного родоразрешения связан с уменьшением количества физиологических родов, госпитализацией групп беременных высокого риска в связи регионализацией (АОБ № 2 – второй уровень оказания перинатальной помощи). В последние 2 года операция кесарева сечения завершалась миомэктомией в 12 случаях. Ложе ушивалось кетгутом, рана на матке викрилом, апоневроз непрерывно викрилом, и на кожу накладывались подкожный шов викрилом. Ни одного случая осложнений заживления раны на матке не было. Швы на коже велись открытым способом. Через сутки снималась повязка. Сухое ведение раны. Обычный гигиенический уход за кожей. Заживление кожи per prima от 99,1 до 99,4%.

Таким образом, для благоприятного исхода операции кесарева сечения, кроме показания, техники выполнения операции играет роль и шовный материал. Викрил является эффективным шовным материалом при выполнении операции кесарева сечения.

Список литературы

1. Sanz L.E. Selections of sutures in gynecologic surgery. In: Sanz LE, ed. Gynecologic Surgery. 2nd ed. Cambridge, Mass: Blackwell Science, 1995.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТЫ В ОФТАЛЬМОПЛАСТИКЕ

Катаев М.Г., Бирюкова Ю.Е.

ФГАУ «МНТК» Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова МЗ РФ, Москва, Россия

Реконструктивно-восстановительные хирургические вмешательства на вспомогательном аппарате глаза и орбите нередко требуют использования имплантов. Применение имплантов позволяет достичь более выраженного и стойкого косметического и функционального результата и в то же время приводит к осложнениям и ограничениям функций.

Цель: проанализировать особенности имплантов, применяемых в окулопластике.

Материалы и методы. Проанализированы результаты применения имплантов за последние 30 лет (5000 операций). Область применения имплантов: 1) для формирования опорно-двигательной культи после удаления глаза (реперен, гидроксиапатит, гидрогель, протакрил); 2) для пластики стенок глазницы (силиконовые пластины, ПТФЭ, карботекстим, реперен, медпор); 3) для устранения птоза верхнего века (полипропилен, мерсиленовая сетка, полиэстеровое полотно, силиконовые и полиэстеровые нити).

Результаты. В целом задачи имплантации были выполнены. Осложнения в виде смещения, отторжения имплантатов наблюдались в 1-15% случаев в зависимости от вида имплантата и методики имплантации.

Обсуждение. Гладкие импланты (реперен, силикон) хорошо зарекомендовали себя при пластике стенок орбиты, но склонны к осложнениям при формировании культи и уменьшении эффекта при подвешивании верхнего века при птозе. Пленчатые материалы типа ПТФЭ эффективны при пластике стенок и краев орбиты сложной формы. Для восполнения объема в пластике орбиты хорошие результаты получены при использовании карботекстима и медпора. Наибольшее количество осложнений в виде нагноения и прорезания получено при использовании полиэстеровых нитей при подвешивании верхнего века. Выбор материала для формирования культи после удаления глаза зависит от поставленной задачи: для временной имплантации применяются гладкие материалы, для постоянной – пористые прорастаемые импланты. Имеющийся опыт показывает, что гидрофобные материалы более склонны к обнажению и отторжению.

Вывод. Подавляющее большинство применяемых материалов может быть рекомендовано в практику с учетом клинических задач и рисков осложнений.

Список литературы

1. Бржеский В.В., Волков В.В., Катаев М.Г., Калинин Ю.Ю., Николаенко В.П., Порицкий Ю.В., Саксонова Е.О., Тахтаев Ю.В., Ушаков Н.А. Офтальмохирургия с использованием полимеров: монография. «Гиппократ», 2009.
2. Катаев М.Г., Оруджов Н.З. Новый комбинированный способ хирургического лечения блефароптоза тяжелой степени: метод подвешивания к брови и к связке Уитналла. - Рос. педиатр. офтальмология, 2009, 2. - С. 22-25.
3. Катаев М.Г. Методика эвисцерации субатрофичного или деформированного глаза с замещением дефекта склеры полиэфирным полотном. Сбор. науч. трудов международной научно-практ. конференции «Восток-Запад». - Уфа, 22-23.04.2010. - С. 525.
4. Катаев М.Г. Вторичные реконструктивные операции на опорно-двигательной культе глаза. «Восток-Запад». Сб. науч. трудов научно-практ. конф. по офтальмохирургии с международным участием. - Уфа, 2012.
5. Катаев М.Г. Возможности применения Карботекстима в реконструктивной хирургии глаза и орбиты. 3-я международная конференция «Современные технологии и возможности реконструктивно-восстановительной и эстетической хирургии». – М., 17-18 апреля 2012.
6. Катаев М.Г. Достоинства и недостатки первичной реконструкции дна орбиты титановой решеткой. Материалы II съезда врачей неотложной медицины. 11 октября 2013 г. Москва.
7. Borrelli M., Geerling G. Current concepts of ocular adnexal surgery GMS Interdiscip Plast Reconstr Surg DGPW. 2013; 2: Doc06.

8. Custer P.L., Trinkaus K.M. Porous implant exposure: incidence, management, and morbidity. *Ophthal Plast Reconstr Surg.* 2007;23(1):1–7.
9. Hyun Kyung Kim and Tae Yoon La Treatment of intractable orbital implant exposure with a large conjunctival defect by secondary insertion of the implant after preceding dermis fat graft. *Int J Ophthalmol.* 2013; 6(2): 193–197.
10. Kaltreider S.A., Newman S.A. Prevention and management of complications associated with hydroxyapatite implants. *Ophthal Plast Reconstr Surg.* 1996;12(1):18–31.
11. Kempster R., Beigi B., Galloway G.D. Use of enophthalmic implants in the repair of orbital floor fractures. *Orbit.* 2005;24:219–225.
12. Mazzoli R.A., Raymond W.R., 4th, Ainbinder D.J., Hansen E.A.. Use of self-expanding, hydrophilic osmotic expanders (hydrogel) in the reconstruction of congenital clinical anophthalmos. *Curr Opin Ophthalmol.* 2004 Oct;15(5):426–431.
13. Su Won Hur, Sung Eun Kim, Kyu Jin Chung, Jun Ho Lee, Tae Gon Kim, and Yong-Ha Kim Combined Orbital Fractures: Surgical Strategy of Sequential Repair *Arch Plast Surg.* 2015 Jul; 42(4): 424–430.

ВЫБОР ШОВНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ТРАХЕЕ

Кичигина О.С., Бежин А.И., Иванов А.В.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Целью нашего исследования стало изучение реакции тканей стенки трахеи на использование отечественного шовного материала с различными свойствами.

В эксперименте на беспородных собаках использовали нити фирмы ООО «Линтекс» г. Санкт-Петербург - монофиламентный шовный материал: «ПВДФ-К», «Ультрасорб», «Моносорб» и плетеный шовный материал: «Капрогент», «ПГА», «ПГА – рапид», «Фторэкс». Выполнено 7 серий экспериментов, в соответствии с видами шовного материала с соблюдением требований Европейской конвенции (Страсбург, 1986). Животных выводили из эксперимента под наркозом на 7, 14 и 30 сутки. В ходе исследования оценивали макроскопические показатели: отек, гиперемию, разрастание грануляций, рубцовую деформацию, стенозирование просвета органа. При гистологическом исследовании изучали состояние тканей стенки трахеи: архитектуру хряща и надхрящницы, рыхлой волокнистой соединительной ткани, подслизистого и слизистого слоев трахеи в области локализации нити, строение соединительнотканной капсулы и выраженность ее слоев. При микроскопии при большом увеличении (x400) оценивали клеточный состав капсулы нити, проводили морфометрическое исследование, которое заключалось в подсчете клеточных элементов в данной области. Для подтверждения статистической значимости отличий в составе клеточного инфильтрата в сравниваемых экспериментальных группах нами определялись значения среднего арифметического и среднего квадратичного отклонений, после чего проводили вычисление доверительного интервала при заданном значении $p \leq 0,05$.

Анализ полученных результатов показал, что проведение любого шовного материала через хрящевую ткань приводит к ее некротическому изменению и замещению соединительной тканью. При операциях на трахее следует использовать монофиламентные нити. Однако применение монофиламентных нитей с длительным сроком рассасывания недопустимо, т.к. в нашем исследовании данный вид шовного материала показал наихудшие результаты. Это связано с тем, что процесс биодеградации поддерживает воспаление при нахождении нити в тканях стенки трахеи, что совершенно недопустимо в среде с высокой обсемененностью бактериями и выраженным процессом мукообразования.

Не рекомендуется использовать плетеный шовный материал при операциях на трахее, т.к. нить будет находиться в агрессивных условиях (гной, слизь). Также фаза пролиферации наступает только к 30 суткам, а до этого времени, учитывая фитильные и капиллярные свойства, нити сами могут стать источниками инфекции и причиной лигатурных свищей.

Исследования нити «Капрогент» с антибактериальной пропиткой показали схожие результаты с монофиламентными нитями. Это связано, по-видимому, с постепенным выделением антимикробного компонента (гентамицина) в течение 15 дней и обеспечением местного бактерицидного действия, что очень важно в агрессивной среде.

Список литературы

1. Реакции тканей трахеи на применение монофиламентного шовного материала / О.С. Кичигина, А.В. Иванов, А.И. Бежин [и др.] // Вестн. новых мед. технологий. – 2014. – Т. 21, № 3. – С. 139-142.
2. Сравнительное экспериментальное изучение новых поливинилиденфторидных эндопротезов с карбиновым покрытием для герниопластики / А.И. Бежин, А.А. Должиков, Р.В. Плотников [и др.] // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 2006. – Т. 5, № 4. – С. 802 – 806.
3. Сравнительная оценка in vivo реакции фиброзной соединительной ткани на инородные тела, изготовленные из термопластических литевых безмономерных полимеров и акриловых пластмасс горячей полимеризации / А.В. Винокуров, А.В. Иванов, М.А. Затолокина [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. - № 6. – С. 65-68.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИТКАНЕВОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПРЕПАРАТА «ЛОНГИДАЗА», ДЕПОНИРОВАННОГО В «МЕЗОГЕЛЕ», ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ РУБЦОВОЙ КОМПРЕССИИ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ СТРУКТУР

Ключко С.В., Яковлева Е.Ю., Гамазинов И.Н., Привалова И.Л., Липатов В.А., Жуковский В.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Цель исследования: изучение в условиях эксперимента эффективности внутритканевого применения препарата «Лонгидаза», депонированного в «Мезогеле», для профилактики посттравматической рубцовой компрессии нервно-мышечных структур.

Исследования проводились на крысах-самцах линии Wistar с массой тела 200-250 г. Все животные были разделены на 4 серии, содержащие по 20 животных в каждой: «Контроль», «Модель», «Модель + Мезогель», «Модель + Мезогель + Лонгидаза». Животным всех серий под эфирным наркозом наносилась травма седалищного нерва.

Для диагностики повреждения седалищного нерва у 40 животных (по 10 из каждой группы) использовался метод стимуляционной электронейромиографии: под общим эфирным наркозом определялись параметры М-ответа, F-волны, Н-рефлекса икроножной мышцы животных. Оставшиеся 40 животных выводились из эксперимента в те же сроки, с последующим забором материала на гистоморфологическое исследование.

При сравнении электрофизиологических показателей в контрольной и опытных сериях выявлено достоверное ускорение восстановления проводящей функции нерва при использовании средства «Лонгидаза», депонированного в геле, что обусловлено пролонгирующим, иммуномодулирующим, антиоксидантным и противовоспалительным действием препарата «Лонгидаза» и барьерным свойством «Мезогеля». В серии «Модель + Мезогель + Лонгидаза» латентность и амплитуда М-ответа восстановились на 72% ($p < 0,05$), латентность Н-рефлекса восстановилась на 89,6% ($p < 0,05$), а амплитуда Н-рефлекса увеличилась в 2 раза, средняя латентность F-волны восстановилась на 60% ($p < 0,05$) по сравнению с показателями серии «Контроль».

Результаты гистологического исследования биоптатов из зоны эксперимента убедительно доказывают эффективность использования средства «Лонгидаза», депонированного в геле, с целью профилактики рубцовой компрессии нервов. В серии «Модель + Мезогель + Лонгидаза» толщина периневрия увеличилась в 3,4 раза по сравнению с группой «Контроль» и в 1,5 раза по сравнению с группой «Модель», количество лимфоцитов увеличилось в 1,6 раза, количество нейтрофилов - в 4,6 раза, макрофагов - в 4,6 раза, фибробластов - в 1,7 раза, фиброцитов - в 1,6 раза, $p < 0,001$, по сравнению с серией «Контроль». Использование иммуномодулятора «Лонгидаза», депонированного в геле, способствует регенерации нервного волокна благодаря деполимеризации матрикса соединительной ткани и подавления обратной регуляторной реакции, направленной на синтез компонентов соединительной ткани.

Список литературы

1. Алексеева Е.Б. Регенерация седалищного нерва крысы после кратковременного дозированного вытяжения его центрального отрезка // Автореферат дисс. к.б.н. - 2003. - С. 34-36.
2. Гехт Б.М., Касаткина Л.Ф., Самойлов М.И., Санадзе А.Г., - Электромиография в диагностике нервно-мышечных заболеваний // Таганрог, 1997. - С. 370.
3. Даминов Р.Г., Даминов М.Р. Общие вопросы электростимуляции больных с травмами и заболеваниями нервной системы // Журнал «Невский врачебный вестник», № 2-3, 2000. - С. 463-466.
4. Команцев В.Н., Заболотных Н.А. Методические основы клинической электронейромиографии. Руководство для врачей // СПб., 2001.-С. 349.
5. Липатов В.А. Обоснование применения геля метилцеллюлозы для профилактики послеоперационного спаечного процесса брюшной полости: Дис. к.м.н. Курск, 2004. - С. 34-35.
6. Seddon H.J. Surgical disorders of the peripheral nerves. New York: Churchill-Livingstone. - P. 1975. - 336/
7. Yamano Y. Experimental study in Interfascicular Grafts in the Peroneal Nerve of the Rabbit // Arch. Orthop. Traumatol. Surg. - 1981. - V. 99. - P. 97 - 103.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАРУЖНОЙ РОТАЦИОННОЙ КОНТРАКТУРЫ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА НА ИЗНОС ПОЛИЭТИЛЕНА ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ КОКСАРТРОЗОМ

Колесник А.И., Фролов Е.Б.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия.

По нашим данным, у 58,7% больных коксартрозом (КА) в предоперационном периоде выявляется наружная ротационная контрактура (НРК) тазобедренного сустава (ТБС) [1]. «Рецидивирование» НРК ТБС в послеоперационном периоде по данным литературы достигает от 3,4% до 36% случаев [1,2]. Собственные исследования результатов первичного эндопротезирования больных КА с НРК ТБС наглядно показали, что последняя выявляется в 55,2% случаев [1]. НРК ТБС рассматривается как грубое анатомо-морфологическое нарушение мышечного баланса ТБС, приводящее к изменению распределения нагрузки как в ТБС, так и в модуле эндопротеза после первичного эндопротезирования больных КА [1, 2]. «Сгибательно-приводящая контрактура сустава с наружной установкой нижней конечности, наиболее часто встречающаяся при КА, обуславливает значительное увеличение нагрузки на ТБС» [2].

Цель исследования: экспериментальное обоснование негативного влияния НРК ТБС на распределение нагрузки в модуле эндопротеза тазобедренного сустава после первичного эндопротезирования больных коксартрозом.

Методы исследования. Нами разработан и изготовлен оригинальный экспериментальный модуль эндопротеза ТБС. Для реализации методики «экспресс–моделирования износа полиэтилена» предложена специальная головка с шероховатой поверхностью. Износ полиэтилена осуществляли по разработанной методике, названной «методика экспресс–моделирования износа полиэтилена» в экспериментальных условиях. Перед проведением эксперимента было выполнено моделирование НРК, которое достигалось инклинацией головки в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС сустава при величинах от 0 до 30°.

Результаты исследования. Экспериментально доказано, что моделирование износа полиэтилена с инклинацией в экспериментальном модуле эндопротеза ТБС от 10° до 30° вызывает закономерное смещение нагрузки в передний отдел вкладышей и соответствующий износ полиэтилена.

Закключение. Таким образом, результаты экспериментального исследования позволяют обоснованно утверждать, что имеющаяся НРК ТБС у больных КА после первичного эндопротезирования так же приводит к возникновению векторов нагрузки в эндопротезе ТБС, направление которых предопределено нарушением мышечного баланса наружных и внутренних ротаторов бедра, что является обоснованным показанием для интраоперационного устранения НРК ТБС при эндопротезировании больных КА.

Список литературы.

1. Солодилов И.М., Колесник А.И., Сизых С.Г., Алпеев А.В., Гонеев С.В., Кравченко С.А., Колобаева Е.В., Воробаев А.С., Раджжумар Д.С.Р., Мишустин В.Н. Результаты эндопротезирования больных коксартрозом с наружной ротационной контрактурой тазобедренного сустава // Курск. науч.-практ. вестн. «Человек и его здоровье». – 2012. – № 2. – С. 117 – 122.
2. Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава / под ред. Р.М. Тихилова, В.М. Шаповалова. – СПб. : РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 2008. – 324 с.

АЛЛОПЛАСТИКА В ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ (НЕОБХОДИМОСТЬ, ДОСТАТОЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ)

Колесников С.А., Волков Д.В., Захаров О.В., Пахлеваян В.Г.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия

Цель исследования: определить целесообразность, необходимость и достаточность применения различных видов эксплантатов в хирургии вентральных грыж, оценить эффективность различных вариантов аллопластики.

За период с 2001 г. по 2015 г. на базах хирургических отделений кафедры факультетской хирургии выполнено 7011 оперативных вмешательств по поводу вентральных грыж различной локализации. Из них грыж передней брюшной стенки было 6993, грыж тазового дна (запирательного отверстия) – 1, диафрагмальных – 17.

В 221 случаях при грыжах паховой локализации, пупочной, белой линии живота, послеоперационных срединных малых размеров применены различные варианты аутопластики. В остальных случаях была выполнена аллопластика. В подавляющем числе использовались проленовые сетчатые эксплантаты фирм «Линтекс» и «Ethicon». В единичных случаях - проленовые эксплантаты других производителей (B.Braun; Trabuco).

Что касается паховых грыж, в результате мы имели 2 рецидива, 7 инфильтратов, 2 невралгии. Причиной рецидивов явились погрешности в техническом выполнении вмешательства.

При грыжах пупочной локализации и белой линии живота имел место один рецидив, причиной которого явились, по всей видимости, туго затянутый шов и ранняя активизация больного, что привело к отрыву верхней части эксплантата.

При лечении послеоперационных грыж передней брюшной стенки существенных осложнений и рецидивов мы не наблюдали.

Что касается истинных и ложных диафрагмальных грыж, которых нами оперировано 6, мы ни разу не использовали дополнительные пластические материалы, даже в одном случае полного поперечного разрыва правого купола диафрагмы.

Из 11 грыж пищеводного отверстия диафрагмы в 4 случаях имели место параззофагеальные грыжи, в 7 – аксиальные, из которых лишь 1 была скользящей, в остальных 6 случаях имел место короткий пищевод 1 степени. При параззофагеальных грыжах ограничивались удалением грыжевого меша и ушиванием ножек диафрагмы. При укреплении аксиальных грыжах выполняли СПВ и фундопликацию по А.Ф. Черноусову.

Таким образом, существенной разницы в использовании различных видов эксплантатов на основе полипропилена не обнаружено. Ранний и поздний послеоперационные периоды протекают однотипно. Что касается шовного материала, наилучшими качественными свойствами обладают проленовые нити фирмы «Ethicon».

В хирургии диафрагмальных грыж достаточной является аутопластика, при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы применение дополнительных пластических материалов считаем нецелесообразным.

Список литературы

1. Герниология: практическое руководство / С.А. Колесников, Д.В. Волков, Ю.А. Косовский, А.А. Должиков, С.Г. Горелик; под общ. ред. С.А. Колесникова. – Белгород, 2014. – 280 с.
2. Егиев В.Н., Лядов К.В., Воскресенский П.К. Атлас оперативной хирургии грыж. - М.: Медпрактика, 2003. - 228 с.
3. Жебровский В.В. Хирургия грыж живота. - М.: Медицинское информационное агентство, 2005. – 381 с.
4. Черноусов А.Ф., Корчак А.М., Степанкин С.Н. и др. Повторные операции после фундопликации по Ниссену. // Хирургия. - 1985. - № 9. - С. 5-10.
5. Черноусов А.Ф., Шестаков А.Л., Тамазян Г.С. Рефлюкс-эзофагит. - М., 1999. - 136 с.
6. Dunn David C. Hernia repair: The laparoscopic approach. - 1995. - 152 p.
7. Gilbert A.I. The importance of fixing onlay pathes // Hernia. 2003. - Vol.7, N 4. - 171 p.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТАВОЛЬТАИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ УСТРОЙСТВ

Краснов А.А., Леготин С.А., Диденко С.И., Омельченко Ю.К., Мурашев В.Н.

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия

Работа бетавольтаических источников питания основана на принципе преобразования бета-излучения, возникающего в результате распада радиоактивного изотопа, в электрическую энергию внутри рабочего тела полупроводника.

Основная область применения бетавольтаических источников энергии определяется необходимостью обеспечения автономности работы оборудования, значительной надёжности, малого веса и малых габаритов. В настоящее время это космос, глубоководные аппараты и медицина.

Ларри Ольсен проделал обширную работу, которая вылилась в создание Betacell - бетавольтаической батарейки для кардиостимуляторов на основе Pm^{147} [1], которая способна вырабатывать до 400 мкВт мощности в начале своего срока службы, однако большая часть внутреннего объема батарейки отводилась под экран от гамма-излучения.

На сегодняшний день актуальными являются задачи по созданию бетавольтаических источников энергии на основе радиоизотопа ^{63}Ni , так как он является «чистым» бета изотопом, что не требует дополнительных мер защиты.

Разрабатываемый источник питания состоит из кремниевого преобразователя и радиоизотопа ^{63}Ni и отличается от традиционных аккумуляторных и емкостных источников низкой вырабатываемой мощностью, однако он обладает много большей энергоемкостью и способен работать до 100 лет. При его использовании отпадет необходимость в использовании проводов и трансформаторов для нового поколения микроприборов. Поэтому он имеет свою нишу и большие перспективы применения в "комбинированных" источниках питания.

При разработке бетавольтаических элементов использовался радиоизотоп никеля с минимально допустимой активностью 2,7 мКи, при этом значение тока короткого замыкания в этом случае составило 41,3 нА/см², а значения напряжения холостого хода составило 0,124 В, максимальная выходная мощность составила 2,64 нВт.

Следует также отметить, что максимальная выходная мощность достигается только в достаточно узком диапазоне оптимальных нагрузок около 2–3 МОм. Следовательно, при использовании в реальных устройствах следует предусмотреть согласование выхода преобразователя с входным сопротивлением нагрузки.

Главное преимущество такого источника заключается в том, что технология его изготовления является масштабируемой, и источники могут быть использованы для питания устройств и датчиков с низким энергопотреблением в паре с аккумулятором или конденсатором для приборов, работающих в импульсном режиме.

Одно из перспективных направлений использования бетавольтаических батарей – это внедрение в медицинские имплантаты для физиологического наблюдения за состоянием здоровья человека и кардиостимуляторы. Литиевые батареи необходимо менять каждые 3 - 6 лет, а долговечный источник питания, может удвоить время переустановки, что предоставит очевидные плюсы для здоровья, возможны и другие направления, например, для стимулирования искусственной нейронной системы.

Список литературы

1. Olsen L.C., Cabauy P., Elkind B.J. Betavoltaic power sources / Physics Today. – P. 35-38. – 2012.

ИЗУЧЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СТЕНТА

Куликовский В.Ф., Шкодкин С.В., Иванов С.В., Любушкин А.В., Мирошниченко О.В.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия

Актуальность: Частота использования дренажных систем при реконструкции общего желчного протока достигает 63% [1]. Сохраняются высокими, частота недостаточности и стриктур билиодегистивных анастомозов 4,5-28,3% [2]. Наличие целого ряда осложнений при стентировании полого органа ведет к поискам новых материалов и технологий применяемых при производстве дренажей [3].

Цель: изучить влияние механических характеристик спирали наноструктурного спирального стента на показатели биологической и биомеханической совместимости, а также возможность атравматичного удаления НСС через стенку дренируемого органа.

Материал и методы. Имплантация НСС в пищевод проведена 40 крысам. Животные поделены на 2 группы. В контрольной группе в пищевод имплантировали спиральный стент из сплава никелида титана, В основной группе – спиральный стент из проленовой нити с идентичными размером и диаметром, имеющий не спиральную часть, которая необходима для удаления стента через стенку желудка. Животных выводили на 14 и 30 сутки эксперимента после имплантации стентов. Для изучения микроциркуляции в стенке пищевода применялась лазердоплерфлюометрия. Для изучения возможной перитонеальной воспалительной реакции применяли морфологическое исследование, для оценки герметичности желудка после удаления стента применяли гидропрессию.

Результаты. Цитологическая картина скарификатов висцеральной брюшины на всем протяжении эксперимента характеризовалась выраженными воспалительными изменениями в контрольной группе. У всех животных в стенке стентированного пищевода регистрировали нарушения микроциркуляции, но в контроле снижение перфузии достоверно отличалось от основной группы. Морфологическое исследование на обоих контрольных интервалах выявило значительно выраженную воспалительную инфильтрацию. Стент удаляли через стенку пищевода, отсутствие перфорации органа подтверждено гидропрессией на давлении 70 мм рт.ст.

Заключение. Экспериментальное исследование стентированного пищевода лабораторных крыс выявило, что нарушения микроциркуляции, воспалительные изменения и частота перфораций стенки пищевода при идентичных геометрических характеристиках связаны с механической жесткостью спирали стента. Снижение жесткости спирали НСС не нарушает микроциркуляции, воспалительную инфильтрацию стенки пищевода в 4 раза по сравнению с нитиновым стентом, и позволяет удалить проленовый стент через стенку органа без риска его перфорации.

Список литературы

1. A systematic review and meta-analysis of randomized trials and prospective studies comparing covered and bare self-expandable metal stents [Text] / Z. Yang, Q. Wu, F. Wang [et al.] // Int. J. Med. Sci. – 2013. – Vol. 10, N 7. – P. 825-835.
2. Biliary complications after pediatric liver transplantation / F. Karakayali, M. Kirnap, A. Akdur [et al.] // Transplant. Proc. – 2013. – Vol. 45, N 10. – P. 3524-3527.
3. Multicenter experience with metallic ureteral stents for malignant and chronic benign ureteral obstruction / A.P. Modi, C.R. Ritch, D. Arend [et al.] // J. Endourol. – 2010. – Vol. 24, N 7. – P. 1189-1193.

ИМПЛАНТЫ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ

Куликовский В.Ф., Шкодкин С.В., Мирошниченко О.В.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия

ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», Белгород, Россия

Инфекционные осложнения, возникающие при стентировании, трудно поддаются терапии [1, 2]. Пути их преодоления являются актуальным направлением исследований [3, 4].

Цель работы: изучить течение раневой инфекции в присутствии материалов, используемых для изготовления медицинских имплантов.

Материалы и методы. Раневая инфекция изучена на модели перитонита у 35 белых крыс в присутствии полиуретана, никелида титана и наноструктурного покрытия на основе аморфного углерода и атомарного серебра. В брюшную полость крыс имплантировали образец материала и вносили штамм *E. coli* в количестве 1 млн КОЕ. Количественное бактериологическое исследование проводили ежедневно в течение 10 суток путём пункции и аспирации содержимого брюшной полости.

Результаты и обсуждение. В группе с полиуретаном погибло 3 животных. В этой группе положительные посевы регистрировались на всём сроке наблюдения, на 10 сутки микробное число составило 729 ± 151 тыс. КОЕ/мл. В группе с никелидом титана до 10 суток *E. coli* высевалась у 6 животных, микробное число - 49 ± 21 тыс. КОЕ/мл. В группе с наноструктурным покрытием *E. coli* высевалась до 7 суток наблюдения, одно животное - 3 тыс. КОЕ/мл. В контроле элиминация бактерий отмечена со вторых суток исследования.

Таким образом, присутствие импланта резко повысило риски раневой инфекции на данной экспериментальной модели. Наилучшие бактерицидные свойства и меньшая продолжительность инфицирования брюшной полости отмечены в группе наноструктурного покрытия на основе аморфного углерода и атомарного серебра.

Список литературы

1. Schneider J., Hapfelmeier A., PLoS One, 9, 10 (2014).
2. Boulay B., J Clin Gastroenterol, 44, 452–455 (2010).
3. Lawrence C., Gastrointest Endosc, 72, 558–563 (2010).
4. Baron T.H. Sr, Davee T., Gastrointest Endosc Clin N Am, 23, 295–311 (2013).

БИОСОВМЕСТИМОСТЬ В ЗОНЕ «ПРОТЕЗ – АРТЕРИЯ – ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ» С ПОЗИЦИИ СТЕНОТИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Лазаренко В.А., Бобровская Е.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Результаты реконструктивных операций во многом определяются видом и свойствами применяемых протезов и шовным материалом. Наиболее частые осложнения, такие как аневризмы, стенотические реокклюзии, инфекционные осложнения, возникают на границе «протез – артерия – шовный материал», обусловленные воспалительным процессом в условиях облитерирующего атеросклероза. Учитывая, что характер регенерации представляет первостепенную важность при оценке результатов операции, на наш взгляд, шагом, позволившим приблизиться к решению вопроса, должно быть изучение течения репаративных процессов в области реконструктивно-восстановительных операций.

Целью исследования явилось изучение биосовместимости сосудистой стенки и инородного материала в зоне анастомоза, представленного протезом и хирургическими нитями, после реконструктивно-восстановительных операций на аорте и магистральных артериях нижних конечностей на различных сроках после оперативного вмешательства.

Исследовано 123 морфологических образца, удаленных при повторных операциях (60,9%) и на аутопсии (39,1%). Для оценки биосовместимых свойств вычисляли коэффициент капсулы, представляющий собой отношение толщины капсулы к толщине инородного тела. Проведенные исследования показали, что наименьшая величина коэффициента капсулы наблюдалась на сроках через месяц (8,95%) и составляла $0,52 \pm 0,02$. В 20,32% срезов через год после первичной операции капсула представлена гиалинизированной фиброзной тканью, с коэффициентом $0,63 \pm 0,04$. Через 2-4 года (43,9%) отмечалось возрастание показателя до $0,92 \pm 0,03$. С увеличением сроков наблюдения достоверно происходил прирост коэффициента капсулы. Так через 5-9 лет (15,44%) он составил $1,41 \pm 0,01$, а на сроках через 10-12 лет (8,13%) показатель увеличился до $1,57 \pm 0,02$ ($p < 0,05$), при этом в морфологических образцах сохранялась лимфоидноклеточная инфильтрация, выраженная реакция гранулематозного типа с наличием множественных клеток инородных тел, превалировали процессы организации при сохраняющемся хроническом воспалении.

Таким образом, продуктивная воспалительная реакция, обусловленная недостаточной биосовместимостью на границе «протез – артерия – шовный материал», определяет персистенцию воспаления на фоне атеросклеротического поражения сосудистой стенки, способствуя формированию более толстой, грубой капсулы, обуславливая развитие рубцовой деформации и стеноз зоны анастомоза.

Список литературы

1. Гиперплазия интимы как причина рестеноза после реконструктивных и эндоваскулярных операций на артериях нижних конечностей / П.Г. Швальб, Р.Е. Калинин, Ю.И. Ухов и др. // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2007. - Т. 13, № 4. - С. 144-146.
2. Зеленов, М.А. Новые эндоваскулярные биологические методы лечения рестенозов артерий / М.А. Зеленов // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2005. - Т. 11, № 1. - С. 136-142.
3. Исмаилов, Н.Б. Ранние и поздние осложнения артериальных реконструкций у геронтологических больных / Н.Б. Исмаилов, А.В. Веснин // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 122-125.
4. Малахов, Ю.С. Технические и тактические ошибки в хирургическом лечении ишемии нижних конечностей / Ю.С. Малахов, В.В. Марчик // XV междунар. конф. Рос. общества ангиологов и сосудистых хирургов «Новые направления в диагностике и лечении заболеваний сосудов» (19-21 ноября 2000г., г. Москва). - М., 2000. - С. 110-111.
5. Отдаленные результаты хирургического лечения поздних окклюзий аорто-бедренных трансплантатов у больных с рецидивом критической ишемии нижних конечностей / Ю.Э. Восканян, А.В. Вырвихвост, Ю.П. Таций и др. // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2000. - Т. 6, № 4. - С. 81-85.

Международная научно-практическая конференция «**Медицинские импланты**»
18-19 марта 2016 г., Курск, Россия

International scientific-practical conference "**Medical implants**"
18-19 march, Kursk, Russia

6. Прогнозирование отдаленных результатов оперативного лечения больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей / М.Р. Кузнецов, Б.В. Болдин, В.М. Кошкин и др. // Ангиология и сосудистая хирургия. - 2008. - Т. 14, № 1. - С. 106-112.

ВОЗМОЖНОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ КОЛЛАГЕНОГЕНЕЗА ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Лазаренко В.А., Иванов С.В., Иванов И.С., Иванов А.В., Цуканов А.В., Тарабрин Д.В., Обьедков Е.Г.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Актуальность. В настоящее время вопросы лечения грыж передней брюшной стенки остаются не решенными. Применение новых эндопротезов в сочетании со стимуляторами коллагеногенеза позволяет достичь высоких результатов в лечении вентральных грыж.

Цель исследования: сравнить биосовместимость синтетических эндопротезов «Эсфил» (ЭС) и «Parietene ProGrip» (PR) в эксперименте и влияние «Оротата калия» (ОК) на синтез коллагена.

Материалы и методы. Экспериментальное исследование выполнено на 185 половозрелых особях сингенных белых лабораторных мышей-самцов, средним весом 45-50 г. Все животные были разделены на 4 серии: животным 1-й серии имплантировали эндопротез «Эсфил» на переднюю брюшную стенку; во 2-й серии имплантировали эндопротез «Parietene ProGrip»; животным 3-й и 4-й серии имплантировали эндопротезы «Эсфил» и «Parietene ProGrip» соответственно и добавляли в кормовой рацион препарат «Оротат калия» из расчета 0,75 мг на одно животное в сутки. Вывод из эксперимента производили на 7, 10, 30, 60, 90 сутки. Далее полученные гистологические препараты передней брюшной стенки размером 1,0x1,5 см с эндопротезом окрашивали пикросириусом красным (Sirius Red) и исследовали при помощи поляризационной микроскопии. Анализ соотношения типов коллагена (ТК) осуществляли по цветовой гамме, индивидуальной для каждого типа. Основываясь на полученных данных, рассчитывали коэффициент соотношения коллагена I типа к III типу и оценивали степень зрелости соединительной ткани.

Выводы.

1. При использовании «Parietene ProGrip» без применения оротата калия отмечаются лучшие процессы коллагенообразования в сравнении с «Эсфил».
2. Препарат «Оротат калия» оказывает стимулирующее действие на синтез коллагена.
3. Метод поляризационной микроскопии позволяет оценить качественные и структурные характеристики парапротезной капсулы.
4. Плотность коллагеновых волокон достоверно выше при использовании эндопротеза «Parietene ProGrip» в сравнении с «Эсфил» и достигает своего максимума при добавлении в пищевой рацион препарата «Оротат калия».

Список литературы

1. Белозеров Ю.М., Никольский С.Е., Милохов А.К. 2002. Соединительнотканная дисплазия, как причина идиопатической дилатации легочной артерии. Современные технологии в педиатрии и детской хирургии: тез. докл. I Всерос. конгр. - М.: 89–90.
2. Возможности применения различных вариантов хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж / Г.М. Рутенбург [и др.] // Герниология. – 2005. – № 4. – С. 3–8.
3. Галимов О.В., Мусин Р.З. 2001. Применение “стимулятора регенерации” при хирургическом лечении послеоперационных вентральных грыж. Вестник хирургии. 160 (4): 84–86.
4. Коржевский Д.Э., Гиляров А.В. 2010. Основы гистологической техники. М.: СпецЛит. - 96 с.
5. Смирнова Э.Д., Протасов А.В., Шухтин Н.Ю., Титаров Д.Л., Навид М.Н. 2011. Аллогерниопластика с использованием безфиксационного импланта Parietene ProGrip. Изв. Тул. гос. ун-та. Естеств. науки. 1: 265–272.

6. Хемоинформационный анализ молекулы оротовой кислоты указывает на противо-воспалительные, нейропротективные и кардиопротективные свойства / И.Ю. Торшин [и др.] // Фарматека. – 2013. – № 13. – С. 95–103.
7. Велигоцкий Н.Н., Комарчук В.В., Комарчук Е.В., Касумба К. 2011. Хирургическое лечение грыж на фоне дисплазии соединительной ткани. Укр. хирург. журн.3 (12): 236-239.
8. Билич Г.Л., Отмахов В.Н., Зелди И.П. 1982. Влияние оротата калия на регенерацию легких. Фармакологическая регуляция регенераторных процессов в эксперименте и клинике: межвуз. сб. Йошкар-Ола. 12–19.
9. Henriksen N.A. 2011. Connective tissue alteration in abdominal wall hernia. Br. J. Surg. 98 (2): 210–219.
10. Moger C.J. 2009. Cartilage collagen matrix reorientation and displacement in response to surface loading. J. Biomech. Eng. 131 (3). – 031008. doi: 10.1115/1.3049478.
11. Wess T.J., Orgel J.P. 2000. Changes in collagen structure: Drying, dehydrothermal treatment and relation to long term deterioration. Thermochim. Acta. 365: 119–128.

**ОЦЕНКА РЕАКЦИИ ТКАНЕЙ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ
ОБОЛОЧЕК МИКРОКАПСУЛ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ АЛЬГИНАТА НАТРИЯ, ГУАРОВОЙ
КАМЕДИ, ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА, КАК НОСИТЕЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

***Липатов В.А., Воронкова Е.И., Мезенцева И.В., Ерохина Ю.И., Сериков А.Ю.,
Сапельникова Ю.А., Грехнева Е.В.***

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Микрокапсулирование – перспективный метод пролонгирования эффекта лекарственных препаратов.

Цель исследования: в сравнительном аспекте изучить реакцию тканей организма лабораторных животных при инъекционном внутримышечном введении микрокапсул на основе полимеров гуаровой камеди, альгината натрия и поливинилпирролидона для обоснования выбора наиболее оптимальных вариантов.

Материалы и методы. В качестве материалов для экспериментальных исследований были использованы образцы полимерных оболочек микрокапсул. Эксперименты проводили на лабораторных крысах линии Вистар. Под общим наркозом в стерильных условиях произведены внутримышечные инъекции взвеси микрокапсул в переднюю брюшную стенку на 1 см ниже мечевидного отростка. Биоптат вентральной стенки подвергали заливке в парафин с последующей окраской срезов гематоксилином и эозином. При изучении гистологических препаратов применяли описательный и морфометрический методы.

Диаметр мышечного волокна по сравнению с таковым в контрольной группе в группе «альгинат» оказался меньше на 10%; расстояния между мышечными волокнами в группе «гуаровая камедь» на 7% ниже; количество ядер больше на 26% в группе «гуаровая камедь»; соотношения площадей мышечных волокон и межмышечных пространств в группе «гуаровая камедь» изменилось на 21%.

Таким образом гуаровая камедь вызывает минимальную реакцию тканей лабораторных животных по сравнению с поливинилпирролидоном и альгинатом натрия и может быть рекомендована для дальнейшего изучения с целью разработки новых образцов микрокапсул.

Список литературы

1. Егорова Н.С., Самуилова В.Д. и др. Биотехнология: В 8 т. Т. 1. Проблемы и перспективы. Т. 7. Имобилизованные ферменты. - М.: Высшая школа; 1987; 1:405-503.
2. Иванова Л.А. Технология лекарственных форм: В 2 т. - М.: Медицина, 1991; 2:134 -147.
3. Косенко Н.В., Лебеденко В.Я., Махарадзе Р.В. и др. Исследование микрокапсулирования и свойств полимерных микрокапсул. Фармация. - 1989; 3: 26-29.
4. Липатов В.А., Бежин А.И. Методические рекомендации для студентов по выполнению хирургических экспериментальных исследований на животных, 2004.
5. Тенцова, А.И., Ажгихин И.О. Лекарственная форма и терапевтическая эффективность лекарств. - М.: Медицина.1974; 336 с.
6. Шехтер А.Б., Розанова И.Б. Тканевая реакция на имплантат. - М.: Медицина. 2014; 25-42.
7. Европейская Конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях. - Страсбург, 1986.

ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ ДЕГРАДАЦИИ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ ИМПЛАНТАТОВ НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Липатов В.А., Сотников К.А., Абросимова Н.В., Константинова Ю.Е., Жуковский В.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Остановка кровотечения продолжает оставаться важнейшей проблемой современной хирургии, несмотря на развитие фармакологии и технологии [3]. В связи с этим разработка эффективных гемостатических препаратов, в частности средств местного действия, представляется важной проблемой современной медицины [1].

Современный этап развития хирургии характеризуется широким внедрением малоинвазивных методов в диагностику и лечение различных заболеваний, в том числе и травматических повреждений паренхиматозных органов брюшной полости [2]. Однако в настоящее время имеется мало работ, комплексно отражающих эффективность использования органосохраняющих операций для лечения пациентов с травматическими закрытыми чрескапсулярными разрывами селезенки (ТЗЧРС) в хирургической клинике [4].

Цель исследования: изучить степень и скорость деградации новых образцов гемостатических губок на основе КМЦ в лабораторных условиях и при их подкожной имплантации.

В качестве материала для экспериментальных исследований были использованы образцы губок кровоостанавливающих на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ): КМЦ, КМЦ+аминокапроновая кислота, КМЦ+аминоуксусная кислота, КМЦ+ацетилсалициловая кислота. В качестве объектов - половозрелые крысы-альбиносы.

Для исследования сроков деградации *in vitro* каждую губку помещали в отдельную пробирку с физиологическим раствором и инкубировали в термостате в течение нескольких суток при температуре 37°C. В первый день через 15 мин., 30 мин., 1 час, 24 часа, затем измерение проводилось каждые два дня. Губки извлекали из пробирок и помещали обратно после взвешивания и измерения размеров. Взвешивание производили на весах, измеряющих в миллиграммах. Также производили учёт изменения размеров губки. Для оценки сроков биodeградации животным, находящимся под общим наркозом, проводили срединную лапаротомию с рассечением кожи и клетчатки до апоневроза и в образовавшийся «карман» помещали образец кровоостанавливающей губки. В каждой группе было по 10 животных. Вывод животных производился на сроках 7, 14, 30 дней, с последующим забором материала для исследования с целью определения полноты биodeградации гемостатических губок.

В эксперименте *in vitro* было установлено, что наиболее быстро растворился образец гемостатической губки КМЦ, практически сразу, через 15 мин. Произвести измерений не удалось. Образец гемостатической губки КМЦ с аминокaproновой кислотой полностью деградировал на 2-й день исследования. Образец КМЦ с ацетилсалициловой кислотой растворился на 11-й день эксперимента, образец КМЦ с аминоксусной кислотой - на 15-й день. При оценке степени деградации образцов аппликационных кровоостанавливающих материалов по весу в конце эксперимента выявлено, что вес образца КМЦ с аминокaproновой кислотой уменьшился на 8,75 мг ($281,25 \pm 22,16$), а вес образцов КМЦ с ацетилсалициловой и КМЦ с аминоксусной кислотами увеличился на 69,63 мг ($369,63 \pm 43,28$) и 169 мг ($449,7 \pm 29,49$) соответственно по сравнению с исходным значением. Причем наибольшим стал вес гемостатической губки с аминоксусной кислотой, наименьшим – губки с аминокaproновой кислотой.

По окончании эксперимента наибольший размер имел образец № 3, что составляло $0,48 \pm 0,04$ см², наименьший размер – образец № 4 – $0,41 \pm 0,07$ см².

Частичная перезарядка полимера, составляющего основу имплантата, ионами уменьшает скорость процесса деградации гемостатических губок, изготовленных на основе карбоксиметилцеллюлозы. В ходе эксперимента было доказано, что гемостатическая губка, изготовленная с добавлением

аминокапроновой кислоты, имеет наибольшую степень деградации из всех представленных образцов с добавлением кислот, а губка с добавлением аминокислотной кислоты наименьшую.

Проведение исследования на крысах позволило подтвердить лабораторные данные. На 7-е сутки губка КМЦ имела достоверно наименьшую массу ($91,8 \pm 1,69$ г), КМЦ с аминокислотной кислотой - наибольшую ($539,2 \pm 1,05$). На 14-е сутки губки КМЦ, КМЦ с ацетилсалициловой кислотой и КМЦ с аминокислотной при аутопсии не обнаружены. Масса губки КМЦ с аминокислотной кислотой была $190,7 \pm 1,04$.

Исходя из данных эксперимента, можно сказать, что каждая из гемостатических губок на основе КМЦ имеет свои особенности, как по срокам биodeградации, так и в динамике изменения массы, что наглядно было показано выше. Данные различия по вышеприведенным критериям имеют статистически значимый характер ($p < 0,05$). Вероятно, эти особенности являются следствием лекарственной модификации имплантатов. Вносимое для придания дополнительных функций, вещество влияло на конформацию полимерных молекул, изменяя свойства изделия, в том числе его растворимость.

Список литературы

1. Диагностика и хирургическая тактика при изолированной и сочетанной травме печени / А.С. Ибальдин, В.И.Кравцов // Практическая медицина. - № 2 (67). – 2013. – 49-51.
2. Закрытая травма живота с повреждением печени (обзор литературы) / Б.В.Сигуа, В.П. Земляной, А.К. Дюков // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. – Т. 6 № 3. – 2014. – С. 93-98.
3. Критерии выбора способа лечения детей с повреждениями селезенки / В.В. Подкаменев, И.А. Пикало // Детская хирургия. – Т. 18, № 5. – 2014. – С. 23-27.
4. Особенности диагностики и лечения пострадавших при сочетанной травме живота / В.Ф. Чикаев, Р.А. Ибрагимов, Г.И. Микусев // Вестник современной клинической медицины. – Т. 6, № 5. – 2013. - С. 149-152.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММОБИЛИЗИРОВАННЫХ ФОРМ ЦИТОСТАТИКОВ

Липатов В.А., Фролова О.Г., Звягин И.Н., Михеев Д.В., Кущин О.П.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Проведены физико-химические исследования – ультрафиолетовая и инфракрасная спектроскопии, выявившие инертность противоспаечного «Линтекс-Мезогеля» в отношении исследуемых цитостатиков. При проведении биофармацевтических исследований методом диализа через полупроницаемую мембрану было изучено влияние акцепторных сред и концентрации вспомогательных веществ на высвобождение 5-фторурацила из «Линтекс-Мезогеля». Установлена оптимальная среда для высвобождения цитостатиков, которой является буферный раствор со значением pH 7,2. Выявлено вспомогательное средство - Твин-80-5%, влияющее на скорость пролонгированного высвобождения цитостатика из «Линтекс-Мезогеля».

Список литературы

1. Вербицкий Д.А. Применение геля карбоксиметилцеллюлозы для профилактики спайкообразования в брюшной полости : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Санкт-Петербургская государственная педиатрическая академия, СПб., 2004. - 32 с.
2. Липатов В.А. Обоснование применения геля карбоксиметилцеллюлозы для профилактики послеоперационного спаечного процесса брюшной полости (экспериментальное исследование). // Дисс. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Курский государственный медицинский университет, Курск, 2004, 148 с.
3. Петровская Н.А. Перитонеальный канцероматоз: обзор клинических и экспериментальных данных / Онкологический журнал, 2009. – Т.3. – № 2. – С. 99-105.
4. Сутягин В.М., Ляпков А.А. Учебное пособие. Физико-химические методы исследования полимеров. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 130 с.
5. Роговин З.А. Химия целлюлозы. - М., 1972. - 519 с.
6. Тотиков М.З. Комбинированное лечение больных раком ободочной кишки с применением интраоперационной внутрибрюшной и ранней системной химиотерапии // Дисс. на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / ФГУ "Государственный научный центр колопроктологии". – М. – 2005. - 114 с.
7. Sugarbaker P.H. Peritoneal carcinomatosis: a new oncologic frontier // Curr. Opin.Oncol. – 2005. Vol. 17. – P. 397-399.
8. Yang S.H., Lin J.K., Lai C.R. et al. Risk factors for peritoneal dissemination of colorectal cancer // J. Surg. Oncol. - 2004. - Vol. 87. - P. 167–173.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ НОВЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ С НАНЕСЕНИЕМ ИОНОВ СЕРЕБРА

Мишина Е.С., Затолокина М.А., Нетяга А.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

По данным Селъе, тучные клетки играют одну из ведущих ролей в воспалительном процессе, прежде всего в формировании соединительнотканной капсулы. Это обусловлено тем, что выделяют разнообразные биологически активные вещества, стимулирующие коллагенез.

Цель исследования – изучить динамику изменений тучных клеток при имплантации новых эндопротезов с нанесением ионов серебра.

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на 500 крысах линии Вистар. Эндопротезирование передней брюшной стенки проводили в стерильных условиях и в условиях микробной обсемененности. После вывода животных из эксперимента, из центральной части брюшной стенки иссекали фрагмент вместе с имплантированными эндопротезами размером 2,0х2,0 см, изготавливали гистологические срезы, толщиной 5-7 мкм и окрашивали Шик-реакцией с доокраской альциановым синим. Для оценки функциональной активности тучноклеточной популяции подсчитывали индекс дегрануляции (ИД).

Результаты. При имплантации эндопротеза «Унифлекс Ag» максимальный ИД наблюдался на 7-е сутки эксперимента, минимальное к 21-му дню. С использованием эндопротеза «Эсфил Ag» максимальное значение было в начале эксперимента и к 30-м суткам практически не изменилось. При имплантации эндопротеза «Плазмофильтр» происходит резкое возрастание индекса к 7-м суткам на 39%, затем он снижается прямо пропорционально срокам эксперимента. При использовании эндопротезов, не обладающих биоцидными свойствами, максимальный ИД был выявлен на 21-е сутки с использованием имплантата «Унифлекс». В условиях микробной обсемененности в сериях с использованием эндопротеза «Унифлекс Ag» ИД был достоверно ($p \leq 0,05$) ниже, чем при имплантации других протезов. Этот показатель был выше с использованием «Эсфил Ag», чем с использованием «Унифлекс Ag» на 3-и сутки на 75% и на 91,7% к окончанию эксперимента. При использовании эндопротезов «Эсфил» и «Плазмофильтр», несмотря на их разные составы, отмечалась одинаковая тенденция – максимальное значение индекса на 21-е сутки и минимальное на 3-и сутки.

Вывод.

1. На ранних сроках послеоперационного периода тучные клетки находятся преимущественно в стадии тотальной дегрануляции. На поздних сроках, наоборот, в стадии накопления секрета.
2. Выход биологически активных веществ из тучных клеток стимулирует процессы коллагенеза и образование соединительнотканной капсулы вокруг нитей эндопротезов.

ВЛИЯНИЕ БИОЦИДНЫХ СВОЙСТВ ПРОТЕЗОВ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ С НАНЕСЕНИЕМ ИОНОВ СЕРЕБРА

Мишина Е.С., Зюева С.В.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Изучение процессов имплантации синтетических материалов имеет большое значение в современной медицине. Основным в процессе приживаемости импланта является минимальное воспаление, вызванное имплантом, и формирование соединительнотканной капсулы. С целью предупреждения развития инфекционных процессов необходимо использовать материалы с биоцидными свойствами.

Цель исследования – изучить влияние биоцидных свойств протезов на выраженность воспалительных изменений в окружающих тканях.

Материал и методы исследования. Эксперимент выполнен на 100 белых крысах линии Вистар. Переднюю брюшную стенку протезировали двумя имплантами – «Унифлекс Ag» и «Эсфил Ag». Для создания инфицированных условий в послеоперационную рану вводили 1 мл физиологического раствора, содержащий 1 млрд взвесь микробных тел суточной культуры *Staphylococcus aureus* 592 и *E. coli*. Биоцидные свойства подтверждали методом определения микробной обсемененности послеоперационных ран с вычислением количества КОЕ *S. aureus* и *E. coli*. На изготовленных микропрепаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, определяли площади воспалительного инфильтрата и соединительнотканной капсулы вокруг нитей протезов.

Результаты. В условиях микробной обсемененности на 3-и сутки при имплантации эндопротеза «Эсфил Ag» вокруг нитей наблюдался воспалительный инфильтрат площадью $0,9 \pm 0,04$ мм². Вокруг нитей эндопротеза «Унифлекс Ag» площадь инфильтрата составила $0,7 \pm 0,04$ мм². Микробная обсемененность при имплантации «Унифлекс Ag» была $20,1 \pm 1,44 \times 10^6$ КОЕ, при имплантации «Эсфил Ag» количество КОЕ было $26,3 \pm 1,59 \times 10^6$. На 7-е сутки было отмечено, что при использовании всех эндопротезов с биоцидными свойствами воспалительные изменения были выражены значительно меньше. Площадь инфильтрата при использовании «Унифлекс Ag» и «Эсфил Ag» составила соответственно - $0,7 \pm 0,02$ и $0,8 \pm 0,04$ мм². На 14-е сутки на фоне сохраняющейся микробной обсемененности вокруг протезов наблюдалось формирование соединительнотканной капсулы толщиной 1,1 мм и 1,2 мм соответственно. На 21-е сутки с использованием «Унифлекс Ag» и «Эсфил Ag», по данным микробиологического исследования, полностью отсутствует микробная обсемененность. Вокруг нитей имплантов сформирована зрелая соединительнотканная капсула толщиной 2,3 и 2,0 мм. На 30-е сутки в препаратах с использованием эндопротеза «Унифлекс Ag» наблюдалось прорастание всех ячеек сетки эндопротеза волокнистой соединительной тканью с признаками организации волокон в пучки. Толщина капсулы 2,6 мм. При имплантации «Эсфил Ag» капсула была тоньше - 2,4 мм.

Выводы.

1. Эндопротезы «Унифлекс Ag» и «Эсфил Ag» обладают биоцидными свойствами за счет нанесения ионов серебра.
2. Ионы серебра ускоряют завершение стадии воспаления за счет активации пролиферативных процессов в соединительной ткани.

ВОДОСТОЙКИЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Немилов В.Е., Полянский А.В., Ахметшина О.З., Жуковский В.А., Штягина Л.М.,

Илларионова Е.Л.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,
Санкт-Петербург, Россия

Противоспаечные пленочные материалы получали путем растворения натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ-Na) в 2-7% водном растворе соляной кислоты, с последующей сушкой при температуре 40-70°C. Полученные пленки термообработывали при температуре 110-150°C в течение 30-360 мин. Для придания водостойкости термообработку осуществляли в присутствии структурирующего агента, в качестве которого использовали: танин в количестве 15-40% масс., декстрин – 10-30% масс., аминокaproновая кислота – 5-20% масс., аминокусусная кислота – 5-20% или салициловая кислота 5-15% масс. Использование соляной кислоты при растворении полимера позволяет регулировать количество карбоксильных групп в Н-форме и тем самым степень сшивки КМЦ при термообработке, а соответственно степень водопоглощения. Введение структурирующего агента обеспечивает в более широком диапазоне влияние на водопоглощение, физико-механические и эластические свойства пленочных материалов.

Экспериментальные исследования показали высокую противоспаечную активность имплантатов. На 14-е сутки пленки в брюшной полости не обнаружено. Гистологические исследования внутренних органов животных патологических изменений не выявили. В опытной группе брюшной покров в области слепой кишки практически не отличался от здоровой брюшины. Однако пленки на основе КМЦ с рассмотренными выше структурирующими агентами недостаточно водостойки и быстро выводятся из организма.

В дальнейшем получали и изучали противоспаечные пленки на основе карбоксиметилцеллюлозы, с использованием в качестве сшивающего агента глутаровой кислоты. При этом исключается использование соляной кислоты, повышается водостойкость, улучшаются эластичность и физико-механические свойства имплантатов.

Исследовано влияние количества глутаровой кислоты и условий термообработки на равновесную степень набухания КМЦ-пленок.

Показано, что наибольшее количество сшивок образуется в КМЦ-пленках, содержащих до 30% глутаровой кислоты и термообработанных в течение 180 минут при 150°C.

В этих условиях степень набухания пленочных имплантатов не превышает 35-40%.

Список литературы

1. Патент РФ № 2352584, МПК C08B 15/04, A 61 L 15/60. Способ получения геля на основе карбоксиметилцеллюлозы / Д.А. Вербицкий, В.А. Жуковский, В.Е. Немилов, И.В. Слепцов, И.И. Жуковская; опубл. 20.04.2009, Бюл. № 11.
2. Изучение процесса получения противоспаечного материала на основе карбоксиметилцеллюлозы / В.Е. Немилов, Е.Л. Илларионова, Л.М. Штягина, О.З. Ахметшина // Вестник СПГУТД. Серия 1. Естественные и технические науки, 2011. – № 11. – С. 33 – 35.
3. Патент РФ № 2509784. Способ получения пористых пленочных материалов на основе карбоксиметилцеллюлозы / Жуковский В.А., Немилов В.Е., Ахметшина О.З., Жуковская И.И., Едомина Н.А., Красий Ю.А., Соснина И.М., Липатов В.А.; МПК C08B15/04, A61L15/60; опубл. бюллетень «Изобретение. Полезные модели» № 8, 20.03.2014.

ОПЫТ КАФЕДРЫ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.Д. МЯСНИКОВА В ИЗУЧЕНИИ ЭНДОПРОТЕЗОВ ДЛЯ ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Нетяга А.А., Бежин А.И. Жуковский В.А

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

На протяжении многих лет кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии им. проф. А.Д. Мясникова КГМУ совместно с ООО «Линтекс» г. Санкт-Петербург проводит исследования, направленные на разработку и изучение отечественных эндопротезов для лечения и профилактики наружных грыж живота. Мы считаем, что отечественные разработки в современных экономических условиях могут составить достойную альтернативу зарубежным аналогам, что особенно актуально в плане импортозамещения. Цель сообщения – отразить достижения кафедры и перспективы дальнейших исследований в этом направлении.

Нами было доказано, что отечественный полипропиленовый эндопротез «Эсфил» соответствует требованиям, предъявляемым к синтетическим имплантам для пластики брюшной стенки, что позволило рекомендовать его к широкому клиническому использованию [13]. С учетом выявленной устойчивости к инфекции полипропиленовых материалов было показано, что эндопротезирование брюшной стенки возможно у больных с ущемленными вентральными грыжами больших и гигантских размеров в фазе серозного воспаления грыжевого мешка и грыжевых ворот [3].

Совместно с кафедрой общей хирургии КГМУ были разработаны подходы к профилактике послеоперационных грыж живота в виде превентивного эндопротезирования брюшной стенки после операций на органах брюшной полости и забрюшинного пространства с учетом анатомо-функциональной недостаточности брюшной стенки [1, 8, 9, 10], в том числе на органах мочевыделительной системы в условиях действия агрессивной среды [14]; был разработан и внедрен новый подход к лечению синдрома интраабдоминальной гипертензии у больных с распространенным перитонитом, заключающийся в декомпрессивном ушивании брюшной полости при помощи крупноячеистого эндопротеза [7].

Параллельно с этим была дана экспериментально-клиническая оценка применения новых поливинилиденфторидных эндопротезов [15], эндопротезов с карбиновым покрытием [12], экспериментальная оценка нового поколения адаптированных к физиологическим параметрам брюшной стенки легких и композитных имплантов [2, 5, 6]. Было показано, что использование данных материалов является перспективным, поскольку позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов после эндопротезирования брюшной стенки.

Еще одним направлением кафедры является разработка и экспериментальное изучение материалов с антибактериальными свойствами. Для этого были предложены эндопротезы с покрытием наночастицами серебра [4, 11]. Показано, что данные материалы наряду с антибактериальной активностью стимулируют репаративные процессы в соединительной ткани, что делает перспективным их использование в клинике.

Список литературы

1. Влияние анатомо-функциональной недостаточности брюшной стенки на качество жизни больных после операций на органах брюшной полости и забрюшинного пространства / Б.С. Суковатых, Н.М. Валуйская, А.А. Нетяга и др. // Хирургия им. Н.И. Пирогова. – 2009. - № 7. - С. 33-37.
2. Влияние различных видов эндопротезов для герниопластики на состояние мышц различных отделов брюшной стенки (экспериментальное исследование) / А.А. Нетяга, А.О. Парфенов, Г.М. Нутфуллина, В.А. Жуковский // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». - № 4. – 2013. - С. 26-32.
3. Герниопластика без натяжения полипропиленовым эндопротезом «Эсфил» у больных с ущемленными грыжами живота больших и гигантских размеров / Б.С. Суковатых, А.А. Нетяга, Н.М. Валуйская и др. // Вестник хирургии. – 2005. - № 6. - С. 38-41.

4. Изучение антимикробной активности новых сетчатых эндопротезов с покрытием наночастицами серебра / Е.С. Мишина, Л.Г. Климова, А.А. Нетяга, М.А.Затолюкина // Фундаментальные исследования. - 2015. - № 1, – С. 307-310.
5. Легкие или композитные эндопротезы для герниопластики: выбор материала на основании экспериментального изучения их биосовместимых свойств / А.А. Нетяга, А.О. Парфенов, Г.М. Нутфуллина, В.А. Жуковский // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5; URL: <http://www.science-education.ru/111-10712>.
6. Нетяга, А.А. Сравнительное экспериментальное исследование биомеханических свойств стандартных, легких и композитных эндопротезов для пластики брюшной стенки после их имплантации / А.А. Нетяга, А.О. Парфенов, В.А. Жуковский // Фундаментальные исследования. - 2013. - № 9, Ч. 5. – С. 875-880.
7. Новый подход к лечению синдрома интраабдоминальной гипертензии у больных с распространенным перитонитом / Б.С. Суковатых, Ю.Ю. Блинков, А.А. Нетяга и др. // Вестник хирургии. - № 4. – 2010. - С. 31-35.
8. Показания и результаты превентивного эндопротезирования брюшной стенки во время операций на органах брюшной полости и забрюшинного пространства / Б.С. Суковатых, Н.М. Валуйская, А.А. Нетяга и др. // Вестник хирургии. - № 4. – 2011. - С. 84-88.
9. Превентивная пластика брюшной стенки эндопротезом «Эсфил» при операциях на органах брюшной полости / Б.С. Суковатых, А.А. Нетяга, Н.М. Валуйская, В.А. Жуковский // Вестник хирургии. – 2006. - № 3. - С. 61-67.
10. Профилактика и лечение послеоперационных грыж боковых стенок живота при помощи полипропиленового эндопротеза / Б.С. Суковатых, Н.М. Валуйская, Н.В. Праведникова и др. // Вестник хирургии. - № 3. – 2011. - С. 53-57.
11. Реактивные изменения соединительной ткани передней брюшной стенки в раннем послеоперационном периоде при использовании опытных образцов сетчатых эндопротезов с антибактериальным покрытием / Е.С. Мишина, М.А. Затолюкина, А.А. Нетяга и др. // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2; URL: www.science-education.ru/122-18056.
12. Сравнительное экспериментальное изучение новых поливинилиденфторидных эндопротезов с карбиновым покрытием для герниопластики / А.И. Бежин, А.А. Должиков, Р.В. Плотников и др. // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Журнал теоретической и практической медицины. - 2006. - Том 5. - № 4.– С. 802-807.
13. Экспериментальное обоснование и клиническое применение отечественного эндопротеза «Эсфил» для пластики брюшной стенки / Б.С. Суковатых, А.И. Бежин, А.А. Нетяга и др. // Вестник хирургии. - 2004. - № 6. - С. 47-50.
14. Экспериментальное обоснование превентивного эндопротезирования брюшной стенки после операций на органах мочевыделительной системы / А.А. Нетяга, Н.В. Праведникова, Б.С. Суковатых и др. // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». - №3. – 2010. - С.44-51.
15. Экспериментально-клиническая оценка применения эндопротеза на основе поливинилиденфторидных монопнитей для пластики брюшной стенки / Б.С. Суковатых, А.А. Нетяга, А.И. Бежин и др. // Анналы хирургии. – 2009. - № 4. - С. 45-49.

КСЕНОПЕРИКАРДИАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ В ГЕРНИОЛОГИИ

Никольский В.И., Титова Е.В., Феоктистов Я.Е.

Медицинский институт Пензенского государственного университета, Пенза, Россия

Актуальность. В последние годы широко изучается возможность применения биоматериала – модифицированного ксеноперикарда в различных областях хирургии. Данный вид биопротеза характеризуется тем, что постепенно замещается собственной соединительной тканью пациента, не оставляя тем самым субстрата для развития осложнений в отдаленном послеоперационном периоде.

Цель: изучить возможности применения модифицированного ксеноперикарда в качестве герниопротеза.

Материалы и методы. Клинический раздел исследования включал разработку и внедрение ряда хирургических методик.

Был разработан способ протезирующей герниопластики срединных вентральных грыж, заключающийся в формировании передних листков влагалищ прямых мышц живота и белой линии ксеноперикардиальной пластиной. В период исследования 43 пациента оперированы с применением данной методики.

Материал применим при пупочных грыжах (у 14 пациентов), в этом случае даже размещение ксеноперикарда on lay не приводит к росту числа послеоперационных осложнений.

Результаты. В ходе проведения исследования было выявлено, что применение разработанных способов герниопластики вентральных грыж не приводило к увеличению числа послеоперационных осложнений.

Отдаленные результаты герниопластики исследовали в сроки от одного года до шести лет на основании контрольных осмотров и анкетирования больных с использованием европейского опросника по здоровью EQ-5D-5L.

Анализ полученных данных показал, что пациенты, в лечении которых применяли способы герниопластики с использованием ксеноперикарда, отмечают более высокое качество жизни на протяжении всего периода наблюдения по сравнению с пациентами, которым в качестве протеза использовали полипропиленовую сетку.

Все больные вернулись к привычной деятельности. Дискомфорта, чувства инородного тела, связанного с наличием ксенопротеза, среди оперированных пациентов не отмечено.

Выводы. Полученные нами результаты лечения пациентов приводят к выводу, что имплантируемый материал должен не только моделировать ту или иную поддерживающую структуру, но и вызывать адекватную реакцию организма в ответ на имплантацию, способствующую интеграции протеза, а впоследствии его замещению собственной соединительной тканью пациента.

Список литературы

1. Тимербулатов М.В. Послеоперационные вентральные грыжи: современное состояние проблемы / М.В. Тимербулатов, Ш.В.Тимербулатов, Э.З. Гатауллина, Э.Р. Валитова // Медицинский вестник Башкортостана. - 2013. - № 5. – С. 101–107.
2. Гостевской, А.А. Послеоперационные вентральные грыжи / А.А. Гостевской. – М. : Московское информационное агентство, 2008. – 129 с.
3. Пат. 2400160 Российская Федерация, А61В17/00. Способ протезирующей герниопластики срединных вентральных грыж / Никольский В.И., Титова Е.В., Баулин А. В.; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пензенский государственный университет" (ПГУ) – № 2009120963/14; заявл. 02.06.2009; опубл. 27.09.2010.

ДЕГРАДАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ СТЕНТОВ В IN VIVO ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Оганесян А.Н., Тавакалян Н.Б., Даллакян А.М., Оганесян Н. М.

Научный центр радиционной медицины и ожогов, Ереван, Армения

Применение металлических стентов в инвазивной кардиологии и внедрение в практику стентов с лекарственным антипролиферативным покрытием дали возможность эффективно лечить коронарные поражения разной сложности, однако при этом сохраняется возможность развития рестенозов и поздних тромбозов. Поэтому практика применения стентов показала необходимость в дальнейших исследованиях в этой области. Одним из стратегических направлений стала разработка деградируемых стентов.

Чистое железо – потенциальный материал для изготовления деградируемых коронарных стентов, т.к. железо отличается биосовместимостью и механическими свойствами, сопоставимыми со свойствами сплавов для постоянных стентов.

Первая in vivo имплантация стента из чистого железа была осуществлена в 2001 г. на модели кроликов [1], однако поиски железа для сердечно-сосудистых стентов породолжаются до сих пор. Скорость in vivo деградации железа должна быть такова, чтобы сосуд успевал покрыться вновь растущими клетками интимы. Предметом новых исследований в последние годы является электроформованное железо [2]. К преимуществам электрохимического формования относится регулируемая толщина железного образца. Несколько клинических испытаний показали, что металлические стенты с толщиной менее 100 мкм лучше, однако оптимальная толщина до сих пор не определена [3].

Целью данной работы явилось изучение деградации модельных электроформованных железных стентов разной толщины в кровеносном русле.

Электрохимическим методом нами получены образцы железных мини-трубок с толщиной стенок 50 и 100 мкм [4]. В качестве экспериментальных животных использованы белые крысы весом 180-200 г по 3 особи на эксперимент. Модельные стенты в виде полых мини-трубок после стерилизации имплантированы в хвостовую вену крыс. Деградацию образца в in vivo условиях оценивали по потере веса образца за имплантированный период в 3-4 месяца. Через 3 месяца деградация трубок толщиной 100 мкм составила около 3%, с толщиной 50 мкм – 18%.

Полученные результаты указывают на необходимость увеличения периода имплантации, чтоб определить время полной деградации. Выбранная модель имплантации в хвостовую вену крыс дает возможность оценить деградацию железа непосредственно в контакте с кровью. Указанная модель также экономит применение в эксперименте крупных животных.

Работа выполнена в рамках проекта МНТЦ А-2115

Список литературы

1. Peuster et al. /A novel approach to temporary stenting: degradable cardiovascular stents produced from corrodible metal—results 6–18 months after implantation into New Zealand white rabbits //Heart 2001; 86:563–569.
2. Purnama et al. / Biodegradable Metal Stents: A Focused Review on Materials and Clinical Studies // Journal of Biomaterials and Tissue Engineering. 2014, Vol. 4, 1–6.
3. Bailey S.R. / DES Design: Theoretical Advantages and Disadvantages of Stent Strut Materials, Design, Thickness, and Surface Characteristics. // Journal of Interventional Cardiology. Vol. 22, Supplement 1, 2009.
4. Тавакалян Н.Б., Ерицян В.К., Сергеева С.Н., Оганесян А.Н., Мартиросян С.А. / Электроформирование железных трубок для биodeградируемых стентов // IV Международная конференция по химии и химической технологии. – Ереван, 2015. - С. 118-119.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ: ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

**Панченков Д.Н., Иванов Ю.В., Кудрявцев П.В., Степанова Ю.А., Соловьев Н.А., Косова И.А.,
Чугунов В.С., Зиновский М.В.**

Московский медицинский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия /
Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и
медицинских технологий ФМБА России, Москва, Россия / Центральная городская клиническая
больница г. Реутов, Россия / Институт хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава РФ, Москва,
Россия

Ввиду высокой стоимости сетчатых эндопротезов зарубежных производителей возможность их широкого применения во многих стационарах России бывает ограничена. Поиск адекватной альтернативы продукции иностранных производителей является актуальной задачей, успешная реализация которой поможет решить данную проблему.

Цель работы: оценка результатов использования сетчатых имплантатов российского производства в лечении пациентов с послеоперационными вентральными грыжами.

Материалы и методы. За период с 2014-го по 2016 год в хирургических клиниках ФНКЦ ФМБА России и ЦГКБ г. Реутов Минздрава МО – клинических базах лаборатории минимально инвазивной хирургии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России находились под наблюдением 21 пациент, которым были выполнены оперативные вмешательства по поводу вентральных грыж с имплантацией сетки Реперен (Нижний Новгород).

Средний возраст пациентов составил 48,2 года (от 30 до 65 лет). Мужчин – 8 женщин - 13. У всех пациентов имели место послеоперационные вентральные грыжи, у двух из которых грыжи были рецидивными. Всем пациентам выполнена лапароскопическая герниопластика с интраперитонеальной установкой сетки с антиадгезивным покрытием. У всех пациентов на этапе лапароскопии наблюдался спаечный процесс в брюшной полости разной степени выраженности – все операции начинались с адгезиолиза. Средний срок пребывания в стационаре - 5,5 дней (3-8 дней). Ранний послеоперационный период протекал без осложнений у всех пациентов. Раны зажили первичным натяжением. Антибиотикотерапия проводилась цефалоспорином в течение 5 дней у всех пациентов. По данным УЗИ, выполненного в сроки от 3 до 5 месяцев после операции, в исследуемой группе спаечного процесса в брюшной полости, связанного с наличием сетчатого протеза, не выявлено. На СКТ определяются фиброзные изменения по периферии имплантата, что свидетельствует о его интеграции в ткани передней брюшной стенки. Миграции сетки, рецидивов грыжи в исследуемой группе пациентов не отмечено. Качество жизни оценивалось по стандартизированной шкале опросника SF-36.

Заключение. В целом существенных клинических и диагностических различий по сравнению с применением сетчатых имплантов для лапароскопического лечения послеоперационных вентральных грыж других производителей не отмечено. При этом стоимость отечественного имплантата на 30-40% ниже импортных аналогов.

Список литературы

1. Kingsnorth, Andrew. "The Management of Incisional Hernia." *Annals of The Royal College of Surgeons of England* 88.3 (2006): 252–260. PMC. Web. 1 Feb. 2016.
2. Heniford, B Todd et al. "Laparoscopic Repair of Ventral Hernias: Nine Years' Experience With 850 Consecutive Hernias." *Annals of Surgery* (003): 391–400. PMC. Web. 1 Feb. 2016.
3. Mike K. Liang, Rachel L. Berger, Linda T. Li, Jessica A. Davila, Stephanie C. Hicks, Lillian S. Kao. Outcomes of laparoscopic vs open repair of primary ventral hernias. *JAMA Surg.* 2013 November; 148(11): 1043–1048. doi: 10.1001/jamasurg.2013.3587.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИОМЕТРИИ ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ШВА НА МАТКЕ СИНТЕТИЧЕСКИМИ ЭНДОПРОТЕЗАМИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Перепелова Т.А., Бежин А.И., Газазян М.Г., Ишунина Т.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

В связи с возрастающей частотой абдоминального родоразрешения актуальными являются вопросы регенерации шва на матке, которые определяют исход ее последующей беременности и родов [1, 3, 4, 6].

Главными факторами хорошей регенерации тканей являются: адекватное кровоснабжение и минимальная воспалительная реакция, что определяется способом восстановления раны матки и видом шовного материала [3].

В литературе отсутствуют данные, посвященные использованию синтетических материалов для укрепления стенки матки. Однако, широкое применение сетчатых имплантатов известно в герниологии [2].

Цель исследования: изучить в динамике характер морфологических изменений миометрия при укреплении шва на матке поливинилиденфторидными синтетическими эндопротезами в эксперименте.

Материалы и методы. Экспериментальное исследование выполнено на 30 самках кроликов породы Шиншилла. Животных распределили на 2 серии. Контрольную серию составили 15 кроликов, у которых рану матки ушивали однорядным обвивным швом. В серии Унифлекс (15 животных) укрепление обвивного однорядного шва на матке проводили фиксацией сетчатого эндопротеза «Унифлекс» фирмы «Линтекс» (г. Санкт-Петербург) из поливинилиденфторидных (ПВДФ) мононитей отдельными узловыми швами. Оперативное вмешательство проводилось в стерильных условиях операционного блока по разработанной методике (патент РФ № 2559281).

Выводили животных из эксперимента на 7, 30 и 60 сутки путем передозировки средств для наркоза. Матку с эндопротезом, окружающими тканями и частью брюшной стенки фиксировали в 10% растворе формалина. Парафиновые срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином-эозином и по Маллори.

При морфологическом исследовании для оценки изменений миометрия использовали такие критерии, как: 1) степень разобщенности гладких миоцитов, определяемую по величине соединительнотканых прослоек между крупными и мелкими пучками гладких миоцитов; 2) степень дезорганизации миометрия, оцениваемую по хаотичности расположения пучков гладких миоцитов; 3) интенсивность и распространение гидропической (вакуольной) дистрофии. Сравнительный полуколичественный анализ указанных показателей осуществляли по балльной шкале. Интенсивность которых определяли полуколичественно и выражали в арбитражных единицах.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием электронных таблиц «Microsoft Excel». После определения типа распределения данных был выбран метод оценки достоверности отличий Вилкоксона-Манна-Уитни, при $P \leq 0,05$.

Результаты. Морфологическое исследование показало, что у животных контрольной серии на 7 сутки эксперимента наблюдается отек тканей, дистрофические и воспалительные изменения: значительная инфильтрация эозинофилами, лимфоцитами и макрофагами.

На 7 сутки у животных серии Унифлекс, область расположения эндопротеза окружена скоплениями макрофагов, между ними рыхлая волокнистая соединительная ткань с фибробластами и тонкими коллагеновыми волокнами. В миометрии выраженная гидропическая дистрофия.

У животных контрольной серии на 30 сутки вокруг шва формирующаяся клеточная капсула с плотным расположением фибробластов и макрофагов, нарастает разобщенность.

В серии Унифлекс на 30 сутки отмечается формирование соединительнотканной капсулы с плотно расположенными коллагеновыми волокнами. В миометрии – участки гиалиноза.

В миометрии области разреза у животных контрольной серии на 60 сутки выявлена гиалинизированная соединительная ткань в виде широких полей, вытесняющая гладкомышечную ткань. Дистрофические изменения уменьшаются, однако имеет место дезорганизация мышечных пучков в миометрии.

На 60 сутки у животных серии Унифлекс отмечается соединительнотканная капсула, окружающая эндопротез, с рыхло расположенными коллагеновыми волокнами. В миометрии выявлено массивное разрастание гиалинизированной соединительной ткани, выраженная гидропическая дистрофия, высокая степень дезорганизации гладких миоцитов ($p=0,005$) относительно контрольной серии. Данные изменения свидетельствуют о значительной травматичности эндопротеза «Унифлекс» для миометрия.

Заключение. Укрепление шва на матке эндопротезом «Унифлекс» характеризуется в ранние сроки эксперимента воспалительными и дистрофическими изменениями. В отдаленные сроки - высокой дезорганизацией гладких миоцитов.

Список литературы

1. Айламазян Э.К., Кузьминых Т.У. Особенности репарации миометрия после операции кесарева сечения // Акушерство и гинекология. - 2008. № 1. - С. 34-36.
2. Бежин А.И., Должиков А.А., Жуковский В.А., Нетяга А.А., Плотников Р.В. Экспериментальное обоснование применения новых поливинилиденфторидных эндопротезов с карбиновым покрытием для герниопластики // Вестник новых медицинских технологий. 2007. Т. 14. № 1. С. 99-101.
3. Габидуллина Р.И., Фаткуллин И.Ф., Галимова Р.И. Локальный кровоток в области шва на матке при операции кесарева сечения // Казанский медицинский журнал. 2002. Т. 83. № 3. - С. 203-208.
4. Доросевич А.Е. Морфофункциональная оценка нижнего сегмента матки в конце физиологической беременности и у беременных с рубцом // Журнал акушерства и женских болезней. 2007. Т. LV. № 4. - С. 11-18.
5. Логотова Л.С. Критерии диагностики состояния рубца на матке после кесарева сечения // Российский вестник акушера-гинеколога. 2007. Т. 3. № 1. - С. 59-64.
6. Нетяга А.А., Праведникова Н.В., Суковатых Б.С., Горяинова Г.Н., Жуковский В.А. Экспериментальное обоснование превентивного эндопротезирования брюшной стенки после операций на органах мочевыделительной системы // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2010. № 3. - С. 44-51.
7. Поленов Н.И. Морфофункциональная оценка репаративных процессов в нижнем сегменте оперированной матки в конце беременности // Журнал акушерства и женских болезней. 2007. Т. LVII. спецвып. - С.50-51.

**НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ
БАРЬЕРНОГО СРЕДСТВА «МЕЗОГЕЛЬ» В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПРЕССИОННОЙ ТРАВМЫ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА**

Привалова И.Л., Липатов В.А., Гамазинов И.Н., Ключко С.В.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Цель исследования: изучить эффективность имплантации барьерного средства «Мезогель» для профилактики посттравматической рубцовой компрессии нервно-мышечных структур при повреждении седалищного нерва и окружающих тканей.

Исследования проводились на половозрелых крысах-самцах массой 200-250 г. В двух опытных группах животных (60 крыс) воспроизводили модель компрессионной травмы седалищного нерва и окружающих тканей. В одной из них (30 животных) для профилактики посттравматической рубцовой компрессии нервно-мышечных структур имплантировали барьерное средство «Мезогель». Через 30 суток после моделирования травмы седалищного нерва производили нейрофизиологический анализ функционирования двигательных единиц тазовой конечности крысы с использованием метода стимуляционной электронейромиографии. Сравнивали параметры М-ответа и F-волны при стимуляции седалищного нерва в группах животных «Контроль», «Модель» и «Модель+Мезогель».

Анализ средних значений латентного периода и амплитуды М-ответа в группах «Модель» и «Модель+Мезогель» на данном этапе эксперимента не выявил статистически значимых различий. В то же время показатели латентности F-волны, отражающие проведения возбуждения по нерву, в этих группах существенно отличались: минимальная латентность с применением средства «Мезогель» снижалась на 44,2% ($p < 0,01$), а максимальная – на 31,4% ($p < 0,05$). Интерпретация полученных результатов с точки зрения физиологической значимости данных показателей позволяет сделать вывод о том, что применение «Мезогеля» приводит к увеличению скорости проведения антидромной волны возбуждения по наиболее быстропроводящим и наиболее медленнопроводящим волокнам. Полученные результаты подтверждают эффективность имплантации барьерного средства «Мезогель» для профилактики посттравматической рубцовой компрессии нервно-мышечных структур при повреждении седалищного нерва и окружающих тканей.

Список литературы

1. Бадалян, Л.О. Клиническая электронейромиография / Л.О. Бадалян, И.А. Скворцов. – М.: Медицина, 1986. – 368 с.
2. Гехт Б.М., Касаткина Л.Ф., Кевиш А.В. Электромиография с использованием игольчатых электродов в анализе структуры и функционального состояния двигательных единиц при нервно-мышечных заболеваниях // Журн. невропатол. и психиатр. - 1980. - Т. 80. № 6. - С. 822-829.
3. Даминов Р.Г., Даминов М.Р. Общие вопросы электростимуляции больных с травмами и заболеваниями нервной системы // Журнал «Невский врачебный вестник», № 2-3, 2000. - С. 463 - 466.
4. Еремеев А.А., Плещинский И.Н., Бабынина Т.В., Влияние односторонней травмы седалищного нерва на характеристики моторных и рефлекторных ответов парных икроножных мышц крысы / Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. Т. № 12. 2001. - С.1673 – 1679.
5. Команцев, В.Н. Методические основы клинической электронейромиографии / В.Н. Команцев. – СПб., 2001. - 350 с
6. Николаев С.Г. Использование параметров F-волны для диагностики функционального состояния мотонейрона // Владимирский медицинский вестник. – Владимир, 1996. Т. 3-4. – С. 250-256.
7. Николаев, С. Г. Практикум по клинической электромиографии / С.Г. Николаев. – Иваново, 2003. – 264 с.
8. Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л. Анатомия крысы (Лабораторные животные) / Под ред. академика А.Д. Ноздрачева. – СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 352-353 с.
9. Хитров Н.К., Бабинков В.И., Черкашина Ж.А. Значение объемно-проводниковых свойств мышцы в формировании ее вызванных сократительных ответов при стимуляционной электроимпедансной миографии / Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 2000. - № 5 – С. 518-520.

Международная научно-практическая конференция «**Медицинские импланты**»
18-19 марта 2016 г., Курск, Россия

International scientific-practical conference "**Medical implants**"
18-19 march, Kursk, Russia

10. А.А. Царев топографо-анатомические особенности ветвления нервов задних конечностей крыс / Журн. Морфология. - 2008.- Т. II, № 3.- С. 81-83.
11. Yamano Y. Experimental study in Interfascicular Grafts in the Peroneal Nerve of the Rabbit // Arch. Orthop. Traumatol. Surg. - 1981. - V. 99. - P. 97-103..

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИМПЛАНТАТА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

Протасов А.В., Богданов Д.Ю., Горский В.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия / Московский медицинский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия / Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Москва, Россия

Высокая на сегодняшний день эффективность хирургического лечения вентральных грыж обусловлена практически повсеместным применением при выполнении герниопластик синтетических сетчатых имплантатов. С другой стороны, полностью решить проблему предотвращения рецидивирования грыж не удастся. Одной из основных причин рецидива грыжи являются дефекты фиксации имплантата и возникновение сил избыточного натяжения в точках фиксации последнего. Одним из вариантов решения данной проблемы стало применение в хирургии вентральных грыж не требующих фиксации к тканям дополнительными материалами имплантатов.

Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения больных с вентральными грыжами путем разработки и клинического применения методики аллогерниопластики, предполагающей использование предварительно смоделированного имплантата, не требующего фиксации к тканям дополнительными материалами.

Материалы и методы исследования. Нами был разработан и применен на практике оригинальный способ моделирования имплантата (Заявка на выдачу патента РФ на изобретение № 2015131587 от 30.07.2015) ProGrip™ при выполнении герниопластик по поводу вентральных грыж – SmW(1+2)R0 – 63 операции. Данный способ основан на изменении векторов действия сил, оказываемых мышцами передней брюшной стенки, растягивающих имплантат, способствующих его дислокации и формированию рецидива. При этом не требующий фиксации дополнительными материалами к тканям передней брюшной стенки имплантат разрезается с противоположных краев, по продольной оси, на глубину до 1/4 от общей длины с каждого края. Имплантат складывается по продольной оси и по разрезам. С каждого края имплантата, в точках окончания разрезов, осуществляются поперечные разрезы, перпендикулярно к продольной оси имплантата, на глубину до 1/6 от общей ширины имплантата. В точках окончания поперечных разрезов, в направлении к противоположным краям, осуществляются продольные разрезы, параллельно оси имплантата. На противоположных краях имплантата формируются П-образные вырезы.

Результаты. При оценке результатов аллогерниопластик и с имплантатом, смоделированным оригинальным способом, не было отмечено существенного увеличения времени выполнения оперативных вмешательств – среднее время составило $51,4 \pm 14,7$ минуты. В ближайшем послеоперационном периоде у 4 больных (6,3%) было отмечено возникновение сером в области операции, разрешившихся консервативно. Других осложнений зафиксировано не было. Из 63 больных (100%), оперированных с применением оригинального способа моделирования имплантата, отследить отдаленные результаты операций удалось у 61 пациента (96,8%). Сроки наблюдения за пациентами колебались от 8 месяцев до 3 лет. На данных сроках наблюдения рецидивов грыж зафиксировано не было.

Список литературы

1. Винник Ю.С., Петрушко С.И., Горбунов Н.С. и др. Хирургия грыж передней брюшной стенки. – Красноярск: Поликом, 2008. – 456 с.
2. Егиев В.Н., Воскресенский П.К. Грыжи. – Москва: «Медпрактика-М», 2015. - С. 239-340.

АХИЛЛОПЛАСТИКА КСЕНОПЕРИКАРДИАЛЬНЫМИ ПРОТЕЗАМИ

Сиваконь С.В., Сretenский С.В.

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия

Современные тенденции восстановительной пластической хирургии ахиллова сухожилия неразрывно связаны с поиском биоинтегрируемых материалов. В последние годы появились сообщения об успешном применении ксеноперикарда в хирургии для пластики дефектов апоневроза [1], что свидетельствует о возможности его широкого клинического применения в имплантологии.

Целью нашего исследования была разработка и клиническая апробация протезов из ксеноперикарда для пластики дефектов ахиллова сухожилия.

В исследовании приняли участие 120 пациентов с подкожными дегенеративными разрывами ахиллова сухожилия, разделенные на 5 групп, в зависимости от вида проведенного им хирургического лечения. В первую группу включили 25 пациентов, которым выполняли чрескожный шов ахиллова сухожилия. Вторая группа состояла из 28 пациентов, которым выполняли сшивание поврежденного ахиллова сухожилия погружными внутривольными швами. В третью группу включили 24 пациента, которым выполняли пластику поворотным лоскутом по Чернавскому. Четвертая контрольная группа состояла из 22 пациентов, которым при пластике ахиллова сухожилия использовали лавсановую ленту. В 5 группу включили 21 пациента, в хирургическом лечении которых использовали протезы из ксеноперикарда, разработанные в ходе исследования.

Разработали два способа хирургического лечения закрытых подкожных разрывов ахиллова сухожилия путем пластики протезами из ксеноперикарда. Наличие у ксеноперикардиальной пластины гладкой поверхности, которая в процессе биоинтеграции длительное время остаётся интактной, позволило использовать это свойство для восстановления скользящей поверхности сухожилия при его разволокнении. В то же время вдвое большая механическая прочность ксеноперикарда по сравнению с сухожилием позволила полноценно замещать неустраняемые дефекты в застарелых случаях.

В свежих случаях, когда наблюдалось обширное разволокнение концов сухожилия, а диастаза между ними еще не было, применяли способ изолирующей пластики ахиллова сухожилия. Выделяли концы разорванного сухожилия и сшивали сухожилие внутривольным швом. Вследствие наличия протяженной зоны разволокнения сухожилия, после выполнения шва, как правило, сохранялась значительная деформация его поверхности. Для восстановления скользящей поверхности зону шва оборачивали пластиной ксеноперикарда гладкой поверхностью наружу и фиксировали ее узловыми швами.

При застарелых разрывах ахиллова сухожилия, когда имелся неустраняемый диастаз между концами сухожилия, применяли способ замещающей пластики ахиллова сухожилия. После выделения концов сухожилия измеряли величину диастаза и изготавливали протез, состоящий из рабочей части, непосредственно замещающей дефект, и укрывающей манжетки, восстанавливающей скользящую поверхность сухожилия. Затем концы сухожилия расщепляли во фронтальной плоскости и в образовавшиеся расщепы помещали концы рабочей части протеза, фиксируя их обвивными или узловыми швами. После этого оборачивали манжеткой протеза область пластики для восстановления скользящей поверхности сухожилия.

Эффективность хирургического лечения оценивали через 1 год с момента операции. Для оценки отдаленных результатов использовали методику Leppilahti J., Forsman K. (1998). Наилучшие результаты (средний балл 94,1) получены у пациентов, которым выполнялась пластика протезами из ксеноперикарда. В группах пациентов, которым выполнялся открытый и закрытый шов сухожилия средние баллы были соответственно 79,1 и 78,8. В группе пациентов, которым выполнена пластика по Чернавскому средний балл был 53,3 и у пациентов с пластикой лавсановой лентой – 46,6.

Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что применение протезов из ксеноперикарда позволяет значительно улучшить качество отдаленных функциональных результатов по сравнению с другими методиками. Что связано, по нашему мнению, с полноценным восстановлением скользящей поверхности ахиллова сухожилия.

Список литературы

1. Никольский В.И., Федорова М.Г., Титова Е.В., Янгуразова Е.В., Никольский А.В. Что происходит с ксеноперикардом в отдаленные сроки после имплантации? // Хирургия. Журнал имени Н.И. Пирогова. – 2013. – №7. – С. 69-70.

РОЛЬ ИМПЛАНТОВ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С КОСТНЫМИ ДЕФЕКТАМИ

Сикилинда В.Д., Алабут А.В., Горбатенко А.И., Дубинский А.В.

Ростовский государственный медицинский университет, Ростов, Россия

Лечение костных дефектов - актуальная проблема современной травматологии и ортопедии. Успех в реконструктивной хирургии зависит от величины дефекта костной ткани, локального статуса поврежденной зоны, общего состояния пациента, мастерства хирурга, и в значительной мере – от правильного выбора пластических материалов для замещения костных дефектов.

В течение 30 лет нами было прооперировано 1198 больных с костными дефектами на фоне хронического остеомиелита, импрессионных переломов, ложных суставов и несросшихся переломов, деформаций конечностей и опухолей костей с костными дефектами от 4 до 27 см.

Для замещения дефекта в 1198 (100%) случаях применялись: свободная и несвободная аутотрансплантация кости – 348 (29,05%); аллопластика («тутовит», деминерализованные костные трансплантаты) – 56 (4,68%); альтернативная костная пластика (керамика, временные импланты, изготовленные из костного цемента или акриловых смол, гидроксиапатиты, «коллапан», «остеовит», «pro osteon», пористые титаны) – 242 (20,2%); эндопротезирование костей и суставов – 73 (6,09%); билокальный чрескостный остеосинтез – 455 (37,98%); прочие – 24 (2,0%).

В послеоперационном периоде наряду с рентгенологическим методом контроля мы использовали ультразвуковое исследование для определения стадии регенерации и процесса ангиогенеза в пористом имплантате. Неудовлетворительных исходов, связанных с консолидацией зоны дефекта костной ткани, в этой группе больных мы не отмечали.

Костные дефекты после огнестрельных и открытых переломов целесообразно устранять в два этапа. На первом этапе хирургического лечения дефект кости заполняли временным имплантатом. Вторым этапом при благоприятной клинической ситуации окончательно ликвидировали дефект костными трансплантатами, или билокальным остеосинтезом по Г.А. Илизарову.

Для достижения быстрого закрытия значительного костного дефекта, особенно у больных с ограниченным сроком жизни (злокачественные новообразования, пожилой возраст), возможным вариантом является пластика опорными трансплантатами из пористого титана.

Совершенствование материалов и методик эндопротезирования костей и суставов позволило выполнить органосохраняющие операции 73 больным. Были имплантированы онкологические протезы коленных, тазобедренных, плечевых, локтевых суставов, протезы бедра и голени. Хорошие и отличные результаты, позволившие значительно повысить качество жизни пациентов, получены у 98% больных.

Правильный выбор метода лечения у больных с костными дефектами с учетом индивидуальных особенностей пациента и разумное сочетание различных типов костной пластики и методов остеосинтеза позволяет получить в большинстве случаев хорошие и отличные результаты.

-

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ГУБЧАТОЙ КОСТИ

Силантьева Т.А., Краснов В.В., Кубрак Н.В., Кононович Н.А., Накоскин А.Н.

ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова» Минздрава России, Курган, Россия

Современные тенденции в лечении костно-суставной патологии характеризуются поиском подходов, обеспечивающих сохранение и активизацию собственного репаративного потенциала организма [6, 7]. Этим требованиям отвечают методики стимуляции репаративного остеогенеза с использованием биологически инертных и активных материалов. К ним относятся имплантаты из никелида титана [2-4, 8], остеопластические материалы на основе костного матрикса [3, 5], препараты метаболического действия и плазмы крови [9, 11]. Установлен синергичный эффект сочетанного применения указанных материалов и препаратов, обусловленный объединением и усилением индуктивных, кондуктивных, трофических, иммуномодуляторных свойств [10, 13, 14].

Цель исследования: разработка и экспериментальная апробация имплантационного материала – структурного и функционального аналога костной ткани для замещения дефектов губчатой кости.

Материал и методы исследования. Структурный и функциональный эквивалент губчатой костной ткани изготавливали на основе объемных конструкций из никелида титана с использованием оригинальных технологий и биоматериалов (патенты РФ № 2463986, 2495567). Проведено биомеханическое тестирование образцов разработанного имплантационного материала. Эксперименты выполнены на 5 крысах породы Вистар массой 180-200 г и 4 кроликах породы Шиншилла массой 3,5-4,5 кг, которым выполняли орто- и гетеротопическую имплантацию. В качестве контроля этим же животным имплантировали отдельные компоненты разработанного материала. Общая продолжительность эксперимента составляла 60 суток. Использованы методы рентгенографии, световой и сканирующей электронной микроскопии, электронно-зондового микроанализа.

Результаты. Имплантационный материал (структурный и функциональный аналог губчатой костной ткани) получен путем сочетания объемных металлоконструкций из проволоки на основе никелида титана и биоматериалов. Сравнение его биомеханических характеристик с прототипом – бесклеточным минерализованным костным матриксом – демонстрирует улучшение показателей упругости и текучести. Биосовместимость разработанного материала и его компонентов подтверждается отсутствием реакции клеточного воспаления. Интеграция материала в биологических тканях осуществляется благодаря фиксации нитей никелида титана в соединительной ткани. Улучшение остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств композиционного материала, в сравнении с контролем, по всей, видимости, является следствием синергичного взаимодействия его компонентов.

Список литературы

1. Гизатуллин Р. М. Применением нано-геля гидроксипатита кальция и пористого никелида титана для лечения деструктивных форм хронического периодонтита / Казанский медицинский журнал. – 2009. – Т. 90, № 3. – С. 438-440.
2. Гюнтер В.Э. Направления создания и применения материалов и имплантов с памятью формы в травматологии и ортопедии // Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата / Под ред. проф. В.Э. Гюнтера. – Томск: Изд-во МИЦ, 2005. – С. 3-6.
3. Ирьянов Ю.М., Ирьянова Т.Ю. Замещение дефекта кости в условиях чрескостного остеосинтеза и применения имплантата из никелида титана // Морфология. – 2012. – Т. 142, № 4. – С. 83-86.
4. Ирьянов Ю.М., Кирьянов Н.А., Дюрягина О.В. Влияние минерализованного костного матрикса на репаративный остеогенез // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 4. – С. 24-28.
5. Кирилова И.А., Садовой М.А., Подорожная В.Т. Сравнительная характеристика материалов для костной пластики: состав и свойства // Хирургия позвоночника. – 2012. – № 3. – С. 72–83.

6. Корж Н.А., Кладченко Л.А., Малышкина С.В. Имплантационные материалы и остеогенез. Роль оптимизации и стимуляции в реконструкции кости // Ортопед. травматол. – 2008. – № 4. – С. 5-14.
7. Попсуйшапка А.К., Литвишко В.А., Подгайская О.А. Сращение отломков после перелома кости // Международный медицинский журнал. – 2009. – № 1. – С. 73-80.
8. Применение биологически и механически совместимых имплантатов из нитинола для хирургического лечения повреждений и заболеваний позвоночника / Е.А. Давыдов, А.Ю. Мушкин, И.В. Зуев, А.А. Ильин, М.Ю. Коллеров // Гений ортопедии. – 2010. – № 1. – С. 5-11.
9. Силантьева Т.А., Краснов В.В. Влияние локального комплексного введения аутологичной плазмы крови, аскорбиновой кислоты и глюкозы на заживление переломов таза в эксперименте // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2014. – № 1. – С. 45-51.
10. Силантьева Т.А., Краснов В.В. Стимуляция заживления переломов таза путем локального введения аутологичной плазмы крови в сочетании с метаболически активными веществами антиоксидантного и антигипоксанта действия // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2014. – 4 № 7-8. – С. 137-143.
11. Сочетанное использование остеопластики и обогащенной тромбоцитами плазмы крови в травматологии и ортопедии (обзор литературы) / И.А. Кириллова, Н.Г. Фомичев, В.Т. Подорожная, Ю.В. Эттейн // Травматология и ортопедия России. – 2008. – Т. 49, № 3. – С. 63-67.
12. Тромбоцитарно-обогащенная плазма крови в сочетании с «Гапколом» и Bio-Gen Putty для ускорения репаративной регенерации челюсти в эксперименте / О.О. Янушевич, О.М. Никулина, А.А. Докторов, Г.С. Рунова, А.И. Воложин // Пародонтология. – 2008. – Т. 47, № 2. – С. 10-14.
13. Calcium sulfate and platelet-rich plasma make a novel osteoinductive biomaterial for bone regeneration / G. Intini, S. Andreana, F.E. Intini, R.J. Buhite, L.A. Bobek // J. Transl. Med. – 2007. – № 5. P. 13.
14. Nguyen R.T., Borg-Stein J., McInnis K. Applications of Platelet-Rich Plasma in Musculoskeletal and Sports Medicine: An Evidence-Based Approach // PM&R. 2011. – Vol. 3. – P. 226-250.

ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ЗАКРЫТИЯ ЛАПАРОТОМНОЙ РАНЫ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

Суковатых Б.С., Валуйская Н.М., Герасимчук Е.В., Мутова Т.В., Жердев Н.Н.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Цель исследования: определить имплантат для первичного закрытия лапаротомной раны после операций на органах брюшной полости и забрюшинного пространства.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов имплантаций различных полипропиленовых протезов на мышцы брюшной стенки 45 кроликов и в лапаротомную рану у 60 больных после выполнения операций на органах брюшной полости и забрюшинного пространства.

Результаты. В группе животных после имплантации стандартного полипропиленового протеза с толщиной нити 120 микрон образовывалась грубоволокнистая деформированная капсула с преобладанием клеточных элементов за счет гигантских клеток инородных тел. В группе животных после имплантации легкого полипропиленового протеза с толщиной нити 90 микрон установлено, что протез полностью обрастает соединительной тканью через два-четыре месяца после имплантации. Соединительнотканная капсула вокруг легкого протеза имела так же гигантские клетки инородных тел, но в меньшей степени, чем при имплантации стандартного протеза. Наличие клеток инородных тел при укреплении тканей брюшной стенки у ряда животных вызывало воспалительную реакцию. После имплантации суперлегкого протеза с толщиной нити 70 микрон через два месяца он оказывался в окружении очень тонкой соединительнотканной капсулы с минимальным количеством клеточных элементов и с преобладанием волокнистых структур, что не вызывало воспалительных изменений брюшной стенки.

После превентивного эндопротезирования суперлегкого полипропиленового протеза 30 больным не было зафиксировано эвентераций и развития послеоперационных грыж. Ни один больной не предъявлял жалобы на ощущение инородного тела и ограничение подвижности брюшной стенки. После имплантации стандартного полипропиленового протеза 30 больным у 4 (13,3%) отмечено ограничение подвижности брюшной стенки в результате сморщивания протеза.

Заключение. Оптимальным материалом для превентивного эндопротезирования брюшной стенки является суперлегкий полипропиленовый протез.

Список литературы

1. Суковатых Б.С., Валуйская Н.М., Нетяга А.А., Жуковский В.А., Праведникова Н.В. Профилактика послеоперационных вентральных грыж при помощи полипропиленового эндопротеза // Хирургия. - 2007. - № 9. - С. 46-50.
2. Суковатых Б.С., Валуйская Н.М., Нетяга А.А., Жуковский В.А., Герасимчук Е.В. Влияние анатомо-функциональной недостаточности брюшной стенки на прогноз возникновения послеоперационных вентральных грыж // Хирургия. - 2014. - № 1. - С. 43-47.
3. Суковатых Б.С., Валуйская Н.М., Нетяга А.А., Жуковский В.А., Праведникова Н.В., Касьянова М.А. Показания и результаты превентивного эндопротезирования брюшной стенки во время операций на органах брюшной полости и забрюшинного пространства // Вестник хирургии. - 2011. - № 4. - С. 84-88.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕМООБРАЗУЮЩИХ ИМПЛАНТОВ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ

Тулинов А.И., Кривулин С.П., Ефременков А.М., Игнатьев Е.М., Трофимов К.С.

Детская областная клиническая больница, Белгород, Россия

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) занимает ведущие позиции в структуре урологических заболеваний у детей. В норме мочеточник проходит через стенку мочевого пузыря косо, образуя подслизистый тоннель. Передняя стенка интрамурального отдела мочеточника прижимается к задней, что в момент мочеиспускания препятствует регургитации мочи. Если протяженность этого тоннеля уменьшена возникает рефлюкс. ПМР может приводить к пиелонефриту, гидронефрозу, почечной гипертензии, сморщиванию почки и ХПН [1, 2, 3].

Диагностика и классификация ПМР основываются на данных микционной цистографии, различают 5 степеней заболевания [2].

Самым распространенным методом лечения ПМР является эндоскопическое моделирование уретерovesикального соустья путём инъекции объёмобразующего материала в подслизистый слой устья мочеточника.

С 2005 по 2015 года в нашей клинике выполнено 322 операции – эндоскопического лечения ПМР у 255 больных. Показаниями для операции считали ПМР 2-4 ст., неэффективность консервативного лечения в течение 6 мес., признаки сморщивания и рефлюкс-нефропатии почки. Возраст пациентов на момент лечения от 4 месяцев до 16 лет. У 188 больных наблюдалось одностороннее поражение, двустороннее – у 67 (26%).

В качестве объёмобразующего импланта мы использовали коллаген производства ООО «МИТ» и гидрогель Vantris. Vantris является стабильным синтетическим веществом, не склонным к миграции и биodeградированию. Коллаген вводили через эндоскопическую иглу в количестве от 1 до 3 мл, Vantris – от 0,4 до 1 мл.

220 эндоскопических подслизистых имплантаций произведено с использованием коллагена и 102 – с применением Vantris. Рецидив заболевания отмечен у 66 больных (30%) после введения коллагена и у 9 (8,8%) – после инъекции Vantris. Осложнение в виде обструкции соустья с введением коллагена отмечено у 1 пациента (0,45%) и у 4 (3,9%) детей с применением Vantris.

Таким образом Vantris проявил себя стабильным объёмобразующим имплантом, использование которого позволяет выполнить эндоскопическое моделирование уретерovesикального сегмента. Относительно высокое число обструктивных осложнений при использовании нерассасывающегося импланта требует более осторожного выполнения процедуры с одномоментным введением не более 0,8 – 1,0 мл.

По нашему опыту, считаем наиболее оптимальным использование нестабильных имплантов при лечении ПМР у детей младшей возрастной группы (до 3 лет), тогда как использование биополимеров со стабильными характеристиками предпочтительно у старших детей.

Список литературы

1. Ашкрафт К.У., Холдер Т. М. // Детская хирургия.– СПб, 1997. – Т. 2.
2. Пугачев, А.Г. Детская урология : рук. для врачей / А.Г. Пугачева. - М. : GEOTAP-Медиа, 2009. - 832 с.
3. Campbell's Urology. Vol. 1-3. St. Louis : W. B. Saunders company, 2008. P. 1889–3118.

ПОЛИМЕРНЫЙ ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ДЕФЕКТОВ ТРАХЕИ

Филипенко Т.С., Жуковский В.А., Горяинов Д.А., Бежин А.И.

ООО "Линтекс", Санкт-Петербург, Россия

Лучшие анатомические и функциональные результаты лечения стенозов трахеи достигаются проведением радикальной резекции стенозированного участка трахеи с формированием прямого анастомоза «конец в конец». Однако у части больных это технически невыполнимо ввиду обширного поражения трахеи (более 1/3 трахеального столба) и невозможности создания прямого анастомоза после радикального удаления патологического участка. В этих случаях для восстановления целостности и герметичности дыхательной трубки целесообразно протезирование трахеи с использованием имплантатов.

ООО «Линтекс» совместно с учеными КГМУ разработан полимерный имплантат для замещения обширных циркулярных дефектов трахеи. Имплантат состоит из трубчатой части длиной 8-10 см с незамкнутым контуром и свободно прилегающей к внутренней поверхности съемной пленочной разделительной мембраны. Трубчатая часть имплантата выполнена из полипропиленовой (ПП) сетки, в структуре которой закреплена каркасная ПП мононить диаметром 0,8-1,0 мм по принципу меандровой спирали с продольным направлением трансляции ее витков и шагом 8-10 мм, что соответствует анатомическому расположению хрящевых колец трахеи. Отступ гребней волны спирали от краев разомкнутой части на 12-15 мм обеспечивает возможность замещения циркулярного дефекта трахеи любого диаметра.

Установка разработанного имплантата осуществляется в два этапа. На первом этапе накладывают биосовместимую пленочную мембрану вокруг дефектного участка трахеи с перекрытием концов пленки по окружности на 8-10 мм и отступом по длине за края дефектного участка не менее 5 мм с каждой стороны. Сверху через разомкнутую часть одномоментно устанавливают имплантат такой же длины и оставляют на период до 8 недель для прорастания собственными соединительными тканями. На втором этапе выполняют циркулярную резекцию дефектного участка трахеи, удаляют его и пленочную мембрану и формируют анастомозы между протезом и проксимальным и дистальным концами трахеи.

Проведены экспериментальные исследования по замещению циркулярных дефектов трахеи разработанным имплантатом на беспородных собаках, массой 10-15 кг.

Клинические проявления стеноза, пневмонии и других послеоперационных осложнений у животных отсутствовали. При трахеоскопии и макроскопическом исследовании признаков сужения просвета трахеи не наблюдалось, протезированный участок трахеи со стороны просвета покрыт слизистой. Макроскопические исследования не установили патологических изменений в легких. Метод гидропрессии показал герметичность анастомозов.

Полученные результаты подтверждают возможность двухэтапного замещения больших по протяженности циркулярных дефектов стенки трахеи разработанным имплантатом с сохранением его каркасных свойств и способности проводить воздух в нижележащие отделы дыхательной системы.

Список литературы

1. Патент № 2556530 РФ, МПК А61F 2/02, А61F 2/04. Устройство для замещения циркулярных дефектов трахеи / В.А. Жуковский, Т.С. Филипенко, И.И. Жуковская, И.В. Кочеткова, А.И. Бежин, Д.А. Горяинов. Заявл. 18.04.2014, опубл. 10.07.2015. Бюл. № 19.
2. Патент № 2556855 РФ, МПК А61F 2/04. Способ замещения циркулярных дефектов трахеи / А.И. Бежин, Д.А. Горяинов, В.А. Жуковский, А.В. Иванов, Т.С. Филипенко, И.И. Жуковская. Заявл. 18.04.2014, опубл. 20.07.2015. Бюл. № 20.
3. Горяинов Д.А. Экспериментальное обоснование двухэтапного замещения обширных дефектов трахеи сетчатым протезом. Автореф. дисс...канд. мед. наук. – КГМУ, Курск, 2014. – 23 с.
4. Зенгер В.Г., Наседкин А.Н., Паршин В.Д. Хирургия поврежденной трахеи. – М.: Медкнига, 2007. – 364 с.

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ЛИГАТУРЫ ДЛЯ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ШВОВ

Шкарупа Д.Д., Жуковский В.А., Филипенко Т.С., Едомина Н.А.

ООО "Линтекс", Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время для остановки кровотечения при операциях на паренхиматозных органах наиболее надежным способом остается механическая перевязка или прошивание сосудов в ране, то есть лигатурная методика. Однако при наложении швов непосредственно на паренхиму органа хирургическая нить нередко прорезает последнюю, что значительно усложняет остановку кровотечения. По этой причине для эффективного выполнения данной операции необходимо использовать дополнительные имплантаты в виде подкладок, препятствующих прорезанию тканей паренхимы хирургической нитью. Важно отметить, что при выполнении операций на паренхиматозных органах необходимо использование таких имплантатов, которые позволяют достичь селективной компрессии поврежденного сосуда в ране.

Аутоткани в качестве таких имплантатов обладают низкими манипуляционными качествами, недостаточной прочностью, деформируются под швами, требуют трудоемкой и весьма дорогостоящей заготовки и хранения, а также нередко приводят к развитию осложнений. Использование полимерных материалов дает возможность получить биосовместимые биорезистентные имплантаты, обладающие необходимой жесткостью и прочностью.

Разработанное устройство для наложения лигатуры на кровеносные сосуды при операциях на паренхиматозных органах (Патент РФ 2454958 С1) представляет собой две полимерные вязанные плоские подкладки из полиэтилентерефталатных (ПЭТФ) нитей прямоугольной формы, размером 10 × 15 мм, со скругленными углами и двумя отверстиями по центральной оси для проведения шовного материала. Изготовление подкладок из основовязаного полотна двухребеночного переплетения после его термофиксации позволяет получить готовые изделия с минимальной растяжимостью и пористостью за счет усадки ПЭТФ нитей.

Для фиксации подкладок в комплекте поставляется полигликолидная нить условного номера USP 0, длиной 50±5 см с атравматическими затупленными иглами на обоих концах. Иглы имеют изгиб 3/8 окружности и длину 55±5 см.

В процессе операции подкладки располагаются с двух сторон резецированного паренхиматозного органа и при затягивании нити создают компрессию крупных кровеносных сосудов, что обеспечивает гемостаз. Применение данного устройства позволяет значительно упростить и ускорить достижение окончательного гемостаза при органосохраняющих операциях на паренхиматозных органах.

Список литературы

1. Патент № 2454958 РФ Устройство для наложения лигатуры на кровеносные сосуды при операциях на паренхиматозных органах / Д.Д. Шкарупа, В.А. Жуковский, С.Б. Петров, И.И. Жуковская и др.; заявитель ООО «Линтекс». – № 2011105113/05; заявл. 08.02.2011; опубл. 10.07.2011.
2. Патент 2293542 РФ Политетрафторэтиленовый имплантат для достижения гемостаза при операциях на паренхиматозных органах / В.Е. Дьяков, Ю.А. Картунов, Л.М. Федотова, С.Б. Петров и др.; заявитель ЗАО «Экофлон». – № 2005135029/04; заявл. 03.11.2005; опубл. 20.02.2007.
3. Петров С.Б. Усовершенствованная техника достижения гемостаза при резекции почки с новообразованием [Текст] / С.Б. Петров, Е.С. Шпилея, А.В. Кукушкин и др. // Онкоурология. – 2009. – № 1. – С. 14-19.
4. Боровков С.А. Операции на печени / С.А. Боровков. – М.: Медицина, 1968. – 210 с.

МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ С НАНОСТРУКТУРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Шкодкин С.В., Иванов С.В., Фентисов В.В., Любушкин А.В., Мирошниченко О.В.

Медицинский институт Белгородского государственного национального исследовательского университета, Белгород, Россия / Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Установка стента в мочеточник зачастую не обсуждается, рассматривается как профилактическое мероприятие и, главным образом, определяется наличием такового [1]. Частота использования различных дренажных систем при анастомозировании и пластических вмешательствах на мочеточнике достигает 97% [2]. Как ни странно, стентирование ассоциировано с рядом специфических осложнений [3].

Целью исследования явилась оценка эффективности использования мочеточниковых стентов с наноструктурным покрытием на основе аморфного углерода и атомарного серебра (нпСАg) у реципиентов ренального трансплантата.

Материал и методы: в 48 наблюдениях выполнена аллотрансплантация по поводу ТХПН, в трех - аутоотрансплантация после экстракорпоральной резекции и в одном - по поводу тотальной стриктуры мочеточника. Пациенты распределены на равные репрезентативные группы. В качестве контрольного использован jj-стент 6 Ch универсальной длины 8-15 см, в основной группе аналогичный стент был защищен нпСАg. Всем больным выполнен экстравезикальный уретероцистоанастомоз по Stazl. и в течение 8 недель проводился лабораторно-инструментальный контроль. Степень выраженности ирритативной симптоматики оценивали на основании анкетирования по шкалам I-PSS с определением индекса качества жизни (QoL) и визуальной аналоговой шкалой интенсивности боли (VAS).

Результаты: нпСАg не влияло на ирритативную симптоматику, которая определялась конструктивными особенностями стента, а именно наличием пузырного завитка. С этой же причиной связана выраженность гематурии, которая не различалась в группах наблюдения на протяжении двух недель. нпСАg исключило бактериурию к 4 неделе стентирования в основной группе по сравнению с контролем – 80,8%. Данный факт коррелирует с длительностью пиурии в группах наблюдения, которая с 4 недели стентирования достоверно выше в контрольной группе. Подобные результаты, на наш взгляд, связаны с бактерицидными и антиадгезивными свойствами нпСАg, его биодegradацией с поверхности полиуретанового стента до 42% по площади и до 4 раз по содержанию серебра, что предупредило литогенез на стенте в основной группе наблюдения.

Таким образом, мочеточниковый стент с нпСАg безопасен, а также снижает литогенез на поверхности стента и частоту бактериурии во время стентирования.

Список литературы

1. Development of a rat model for investigation of experimental splinted uretero-ureterostomy, ureteral stenting and stenosis [Text] / M. Maruschke, W. Kram, J.B. Nebe [et al.] // In Vivo. – 2013. – Vol. 27, № 2. – P. 245-249.
2. Multi-length or 24 cm ureteric stent? A multicentre randomised comparison of stent-related symptoms using a validated questionnaire [Text] / R.C. Calvert, K.Y. Wong, S.V. Chitale [et al.] // BJU Int. – 2013. – Vol. 111, № 7. – P. 1099-1104.
3. Multicenter experience with metallic ureteral stents for malignant and chronic benign ureteral obstruction [Text] / A.P. Modi, C.R. Ritch, D. Arend [et al.] // J. Endourol. – 2010. – Vol. 24, № 7. – P. 1189-1193.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ БИОИНЕРТНОСТИ НИТИНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ

Шкодкин С.В., Иванов С.В., Фентисов В.В., Любушкин А.В., Мирошниченко О.В.

Медицинский институт Белгородского государственного национального исследовательского университета, Белгород, Россия / Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Актуальность. Важнейшими требованиями, предъявляемыми к имплантационным материалам, является гистологическая инертности, а разработка критерием тканевой биоинертности к имплантируемому материалу остается актуальной задачей экспериментальной имплантологии [1, 2, 3].

Материал и методы. Экспериментальное вмешательство выполнено на 56 лабораторных крысах обоего пола массой 250-300 г с соблюдением правил гуманного обращения с животными.

В опыте была изучена тканевая реакция на имплантацию четырех экспериментальных:

1. низкомодульный нелегированный титановый сплав системы Ti-Nb-Mo-Zr;
 2. наноразмерное покрытие на основе аморфного углерода;
 3. наноразмерное покрытие на основе аморфного углерода и азота;
 4. наноразмерное покрытие на основе аморфного углерода и атомарного серебра
- и одного контрольный материал:

1. сплав с эффектом памяти формы на основе Ti-Ni-(X).

Имплантируемый материал был представлен пятью образцами исследуемых материалов в виде отрезков проволоки длиной 7 и диаметром 0,25 мм. Из срединного лапаротомного разреза выполняли имплантацию стерильных отрезков проволоки путем введения в толщу ткани почки (по два имплантата). В каждой группе оценивали морфологическую реакцию со стороны тканей почки крыс на 14-е и 30-е сут. после имплантации по стандартной гистологической методике.

Результаты. При морфологическом изучении воспалительной реакции со стороны паренхимы почек после имплантации пяти исследуемых материалов выявлены качественные и количественные отличия, зависящие от свойств имплантата.

С 14-х суток воспалительная реакция со стороны паренхимы почки на исследуемые имплантаты определялась видом материала, к 30 сут. воспалительная реакция вокруг имплантатов минимальна, с видом имплантируемого материала коррелировали толщина соединительнотканной капсулы, завершенность коллагеногенеза и выраженность полиморфноядерной лейкоцитарной инфильтрации.

Имплантация наноразмерного покрытия на основе аморфного углерода и атомарного серебра сопровождалась минимальной толщиной соединительнотканной капсулы (в 2,2-2,5 раза меньше групп сравнения, $p < 0,05$) и скудной лимфоцитарной инфильтрацией (в 2,3 – 3,5 раза меньше аналогичных показателей, $p < 0,05$), что указывает на лучшую биоинертность материала.

Закключение. К критериям гистологической биоинертности материалов при имплантации в паренхиматозные органы следует отнести толщину и зрелость соединительнотканной капсулы, формирующейся вокруг имплантата, а также выраженность и характер лейкоцитарной инфильтрации.

Список литературы

1. Петровская Т.С., Шахов В.П., Верещагин В.И., Игнатов В.П. Медицинское материаловедение и разработка биоматериалов для травматологии и ортопедии. - Томск, 2010.
2. Хэнч Л., Джонс Д. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей. - М., 2007.
3. Yao J., Li X., Bao C. et al.//J. Biomater. Appl. 2010. Vol. 24, N 7. P. 607-624.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛЕНЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Ярмамедов Д.М., Медведева М.В., Новикова А.А.,

Захарова К.В., Липатов В.А., Жуковский В.А.

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия

Инфекционные заболевания переднего отрезка глаза являются серьезной медико-социальной проблемой. Значительное число обратившихся к офтальмологу по поводу инфекционных заболеваний конъюнктивы и роговицы — это пациенты молодого, трудоспособного возраста, выраженность же патологического процесса нередко служит причиной снижения работоспособности и вынужденной смены профессии [1]. В последнее время число таких больных увеличивается, при этом доля поражений, обусловленных микс-инфекциями, растет и приобретает характер рецидивирующего хронического процесса [3].

Инфекционно-воспалительные процессы переднего отрезка глаза при неадекватном лечении могут привести к развитию кератита, язвы роговицы, перфорации роговицы, бельма, вторичной глаукомы, эндофтальмитов. Эти осложнения зачастую приводят к снижению остроты зрения, а иногда и к слепоте.

Использование традиционных медикаментозных средств при острых инфекционно-воспалительных заболеваниях глаз не всегда приводит к излечению больных, не предотвращает появление рецидивов, оказывает иммунодепрессивное действие и угнетение местных механизмов неспецифической защиты, причиняя больному страдания в течение многих лет, иногда всей жизни [1]. Поэтому первоосновной задачей является поиск профилактических мер, которые позволят не допустить, предотвратить развитие инфекционно-воспалительных заболеваний переднего отрезка глаза или же снизить риск перехода острой формы процесса в хроническую.

Для решения данных проблем ведется разработка полимерных мембран, обладающие пролонгированным антимикробным эффектом. Это новое перспективное направление в современной офтальмологической практике. Основным предметом нашего изучения стали рассасывающиеся пленчатые имплантаты на основе полимера целлюлозы. Важной особенностью данной мембраны является высокая степень адгезии к конъюнктиве и возможность длительной аккумуляции (до 7 суток) активного вещества. При этом лекарственный препарат не оказывает токсического эффекта и высвобождается на протяжении всего срока биодеградации мембран.

Таким образом, в конъюнктивальной полости создается постоянная терапевтическая концентрация лекарственного вещества [2]. Что позволит в короткие сроки вылечить инфекционно-воспалительные заболевания глаз.

Список литературы

1. Кириченко И.М. Фармакотерапия инфекционно-воспалительных заболеваний переднего отрезка глаза. Офтальмологические ведомости, 2012; 4: 63–4.
2. Липатов В.А., Инархов М.А., Ярмамедов Д.М., Мосолова А.В., Головлева А.А. Динамика деградации бикомпонентных пленчатых имплантатов на основе полимеров целлюлозы с заданными физическими и манипуляционными свойствами // Забайкальский медицинский вестник. 2015. № 2. - С. 142-146.
3. Селиванова О.В. Клинический опыт применения препарата «Факовит» при лечении больных бактериальным конъюнктивитом. Украинский морфологический альманах, 2011; 9(1): 24–5.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ.....	4
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ	20
STUDY OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF THE MEMBRANOUS POLYMER IMPLANTS (Deemantha Gayan Fernando W., Klimova L.G., Yarmamedov D.M., Zakharova K.V.)	21
THE DEGREE OF INTENSITY OF ADHESION FORMATION UNDER THE USE OF BARRIER AGENTS OF DIFFERENT COMPOSITIONS. (GOVERNOR S. B)	22
ON THE PROBLEM OF STUDYING DYNAMIC HISTOLOGICAL CHANGES IN THE AREA OF IMPLANTATION OF VASCULAR ENDOPROSTHESES (Ivanov A.V., Lipatov V.A., Lazarenko S.V., Severinov D.A., Kravchenko D.A., Matveeva E.A.)	24
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERIPROSTHETIC CAPSULE IN THE AREA OF IMPLANTATION OF NEW SAMPLES OF VASCULAR PROSTHESES (Lazarenko S.V., Mishina E.S., Zherdev N.N., Severinov D.A., Lipatov V.A.)	26
STUDYING THE BIOCOMPATIBILITY OF VASCULAR PROSTHESES IN EXPERIMENTAL IN VIVO CONDITIONS (Lazarenko S.V., Zherdev N.N., Severinov D.A., Lipatov V.A.)	28
PROSPECTS OF NEW WAYS TO TREAT BACTERIAL LESIONS OF THE ANTERIOR SEGMENT OF THE EYE (Novikova A.A., Medvedeva M.V., Yarmamedov D.M., Lipatov V.A.)	30
Changes in the abdomen in using new samples of polymeric hemostatic materials (Prince Twumasi Ankrah)	31
RESEARCH OF NANORELIEF AND ADHESION FORCE OF POLYMER MEMBRANE FOR ABDOMINAL SURGERY (Yarmamedov D.M., Zakharova K.V., Lipatov V.A.)	33
АНТИМИКРОБНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ В ГЕРНИОПЛАСТИКЕ И УРОГИНЕКОЛОГИИ (Анущенко Т.Ю., Горберг Б.Л., Филипенко Т.С., Жуковский В.А., Хохлова В.А., Полянский А.В.)	34
СЕТЧАТЫЕ ЭНДОПРОТЕЗЫ С ПРОТИВОСПАЕЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ (Ахметшина О.З., Едомина Н.А., Немилев В.Е., Полянский А.В., Филипенко Т.С., Жуковский В.А.)	35
КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ ДЛЯ ГЕРНИОПЛАСТИКИ (Баулин А.В., Никишин Д.В., Середин С.А., Середин А.С.)	36
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЭФФЕКТА МЕЗОГЕЛЯ КАК ПРЕПАРАТА КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ (Бежин А.И., Жуковский В.А., Майстренко А.Н., Солдатов Д.С.)	37
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЧАТОГО ЭНДОПРОТЕЗА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНЫХ ДЕФЕКТОВ ТРАХЕИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ (Бежин А.И., Горяинов Д.А., Жуковский В.А., Иванов А.В.)....	39
ПРИМЕНЕНИЕ РАНЕВОГО ПОКРЫТИЯ С АНТИСЕПТИКОМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ (Бежин А.И., Панкрушева Т.А., Григорьян А.Ю., Жилиева Л.В., Кобзарева Е.В.)	41
БЕСФИКСАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ГЕРНИОПЛАСТИКИ В ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ (Богданов Д.Ю., Протасов А.В.)	43
http://dx.doi.org/10.21626/cb.16.implants.proc	104

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУКОМПОНЕНТНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ИМПЛАНТОВ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПОЧКАХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ (Ветров В.Р., Самойлова В.П., Братчиков О.И., Липатов В.А., Жуковский В.А.).....	44
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛАНТОВ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА В АБДОМИНАЛЬНОЙ ОНКОХИРУРГИИ / THE USE OF TINI IMPLANTS IN ABDOMINAL ONCOSURGERY (Власов А.А., Плотников В.В., Важенин А.В., Власов А.В.).....	45
РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОДИСКЭКТОМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАРЬЕРНОГО СРЕДСТВА «ЛИНТЕКС-МЕЗОГЕЛЬ» (Гамазинов И.Н., Лазаренко В.А., Привалова И.Л., Липатов В.А., Жуковский В.А.)	47
ОПОРНАЯ ОСТЕОПЛАСТИКА ИМПРЕССИОННЫХ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ (Гилев М.В., Волокитина Е.А., Антониади Ю.В., Помогаева Е.В., Зверев Ф.Н.).....	49
СРАВНИТЕЛЬНАЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКИХ НИТЕЙ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) (Горелых Е.А., Макаров С.С., Бежин А.И., Жилыева Л.В.)	50
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛАГЕНОВОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ (Горский В.А., Сивков А.С., Титков Б.Е., Протасов А.В., Хачатрян Г.В.)	52
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ИМПЛАНТОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ СРЕДИННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ (Гривенко С.Г., Моханта А.)	53
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЙОДОПИРОНА И ПРЕПАРАТА «МЕЗОГЕЛЬ» ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РУБЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЧАТОГО ЭКСПЛАНТА (Гуменюк С.Е., Григорьев А.Г., Губиш А.В.).....	54
ПОЛИМЕРНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ (Жуковский В.А.)	56
НОВЫЕ ВИДЫ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ С УСИЛЕННЫМИ ЗОНАМИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ (Жуковский В.А., Филипенко Т.С., Шкарупа Д.Д., Кубин Н.Д., Крюкова Ю.С.)	58
АЛГОРИТМ ВЫБОРА ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ ПО ДАННЫМ ИХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ, МАНИПУЛЯЦИОННЫХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Инархов М.А., Липатов В.А., Затолокина М.А., Ярмamedов Д.М., Жуковский В.А.)	60
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА (Искаков С.С., Малгаждарова Б.С., Тулемисова А.А., Кожагапарова А.Г.)	61
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТЫ В ОФТАЛЬМОПЛАСТИКЕ (Катаев М.Г., Бирюкова Ю.Е.)	62
ВЫБОР ШОВНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ТРАХЕЕ (Кичигина О.С., Бежин А.И., Иванов А.В.)	64
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИКАНЕВОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПРЕПАРАТА «ЛОНГИДАЗА», ДЕПОНИРОВАННОГО В «МЕЗОГЕЛЕ», ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ РУБЦОВОЙ КОМПРЕССИИ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ СТРУКТУР (Ключко С.В., Яковлева Е.Ю., Гамазинов И.Н., Привалова И.Л., Липатов В.А., Жуковский В.А.).....	65
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАРУЖНОЙ РОТАЦИОННОЙ КОНТРАКТУРЫ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА НА ИЗНОС ПОЛИЭТИЛЕНА ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ КОКСАРТРОЗОМ (Колесник А.И., Фролов Е.Б.).....	66
АЛЛОПЛАСТИКА В ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ (НЕОБХОДИМОСТЬ, ДОСТАТОЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ) (Колесников С.А., Волков Д.В., Захаров О.В., Пахлеванян В.Г.).....	67
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТАВОЛЬТАИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ УСТРОЙСТВ (Краснов А.А., Леготин С.А., Диденко С.И., Омельченко Ю.К., Мурашев В.Н.)	68
ИЗУЧЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СТЕНТА (Куликовский В.Ф., Шкодкин С.В., Иванов С.В., Любушкин А.В., Мирошниченко О.В.)	69
ИМПЛАНТЫ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ (Куликовский В.Ф., Шкодкин С.В., Мирошниченко О.В.) .	70
БИОСОВМЕСТИМОСТЬ В ЗОНЕ «ПРОТЕЗ – АРТЕРИЯ – ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ» С ПОЗИЦИИ СТЕНОТИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (Лазаренко В.А., Бобровская Е.А.)	71
ВОЗМОЖНОСТЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ КОЛЛАГЕНОГЕНЕЗА ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ (Лазаренко В.А., Иванов С.В., Иванов И.С., Иванов А.В., Цуканов А.В., Тарабрин Д.В., Обьедков Е.Г.)	73
ОЦЕНКА РЕАКЦИИ ТКАНЕЙ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ВНУТРИМЫШЕЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ОБОЛОЧЕК МИКРОКАПСУЛ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ АЛЬГИНАТА НАТРИЯ, ГУАРОВОЙ КАМЕДИ, ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА, КАК НОСИТЕЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (Липатов В.А., Воронкова Е.И., Мезенцева И.В., Ерохина Ю.И., Сериков А.Ю., Сапельникова Ю.А., Грехнева Е.В.).....	75
ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ ДЕГРАДАЦИИ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ ИМПЛАНТАТОВ НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ (Липатов В.А., Сотников К.А., Абросимова Н.В., Константинова Ю.Е., Жуковский В.А.)	76
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИММОБИЛИЗИРОВАННЫХ ФОРМ ЦИТОСТАТИКОВ (Липатов В.А., Фролова О.Г., Звягин И.Н., Михеев Д.В., Кущин О.П.)	78
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ НОВЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ С НАНЕСЕНИЕМ ИОНОВ СЕРЕБРА (Мишина Е.С., Затолокина М.А., Нетяга А.А.)	79
ВЛИЯНИЕ БИОЦИДНЫХ СВОЙСТВ ПРОТЕЗОВ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ С НАНЕСЕНИЕМ ИОНОВ СЕРЕБРА (Мишина Е.С., Зуева С.В.).....	80
ВОДОСТОЙКИЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ (Немилов В.Е., Полянский А.В., Ахметшина О.З., Жуковский В.А., Штягина Л.М., Илларионова Е.Л.)	81

ОПЫТ КАФЕДРЫ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.Д. МЯСНИКОВА В ИЗУЧЕНИИ ЭНДОПРОТЕЗОВ ДЛЯ ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ (Нетяга А.А., Бежин А.И. Жуковский В.А)	82
КСЕНОПЕРИКАРДИАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ В ГЕРНИОЛОГИИ (Никольский В.И., Титова Е.В., Феоктистов Я.Е.).....	84
ДЕГРАДАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ СТЕНТОВ В IN VIVO ЭКСПЕРИМЕНТЕ (Оганесян А.Н., Тавакалян Н.Б., Даллакян А.М., Оганесян Н. М.).....	85
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ: ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ (Панченков Д.Н., Иванов Ю.В., Кудрявцев П.В., Степанова Ю.А., Соловьев Н.А., Косова И.А., Чугунов В.С., Зиновский М.В.).....	86
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИОМЕТРИИ ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ШВА НА МАТКЕ СИНТЕТИЧЕСКИМИ ЭНДОПРОТЕЗАМИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ (Перепелова Т.А., Бежин А.И., Газазян М.Г., Ишунина Т.А.)	87
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ БАРЬЕРНОГО СРЕДСТВА «МЕЗОГЕЛЬ» В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОМПРЕССИОННОЙ ТРАВМЫ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА (Привалова И.Л., Липатов В.А., Гамазинов И.Н., Ключко С.В.)	89
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИМПЛАНТАТА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ (Протасов А.В., Богданов Д.Ю., Горский В.А.).....	91
АХИЛЛОПЛАСТИКА КСЕНОПЕРИКАРДИАЛЬНЫМИ ПРОТЕЗАМИ (Сиваконь С.В., Сретенский С.В.)	92
РОЛЬ ИМПЛАНТОВ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С КОСТНЫМИ ДЕФЕКТАМИ (Сикилинда В.Д., Алабут А.В., Горбатенко А.И., Дубинский А.В.).....	94
РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ГУБЧАТОЙ КОСТИ (Силантьева Т.А., Краснов В.В., Кубрак Н.В., Кононович Н.А., Накоскин А.Н.)	95
ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ЗАКРЫТИЯ ЛАПАРОТОМНОЙ РАНЫ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (Суковатых Б.С., Валуйская Н.М., Герасимчук Е.В., Мутова Т.В., Жердев Н.Н.)	97
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЕМООБРАЗУЮЩИХ ИМПЛАНТОВ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ (Тулинов А.И., Кривулин С.П., Ефременков А.М., Игнатьев Е.М., Трофимов К.С.).....	98
ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ЛИГАТУРЫ ДЛЯ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ШВОВ (Шкарупа Д.Д., Жуковский В.А., Филипенко Т.С., Едомина Н.А.).....	100
МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ СТЕНТ С НАНОСТРУКТУРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (Шкодкин С.В., Иванов С.В., Фентисов В.В., Любушкин А.В., Мирошниченко О.В.)	101
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ БИОИНЕРТНОСТИ НИТИНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ (Шкодкин С.В., Иванов С.В., Фентисов В.В., Любушкин А.В., Мирошниченко О.В.).....	102
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛЕНЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ (Ярмамедов Д.М., Медведева М.В., Новикова А.А., Захарова К.В., Липатов В.А., Жуковский В.А.)	103
http://dx.doi.org/10.21626/cb.16.implants.proc	107