**RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY**

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ**

**RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY**

**“HISTORY OF CERAMICS”
BULLETIN**

Volume 2

Moscow – 2020

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ

**ВЕСТНИК
«ИСТОРИЯ КЕРАМИКИ»**

Выпуск 2

Москва – 2020

УДК 902/904
ББК 63,4
В38

Утверждено к печати Ученым советом ИА РАН

Ответственный редактор:
доктор исторических наук Ю.Б. Цетлин

Рецензенты:
доктор исторических наук Д.С. Коробов
кандидат исторических наук А.В. Кашкин

Вестник «История керамики». Вып. 2. – М.: ИА РАН. 2020. 208 с.: ил.

Сборник содержит статьи по актуальным вопросам изучения древней керамики различных эпох и регионов. Значительная часть статей имеет методический характер и выполнена с позиций историко-культурного подхода к изучению древнего гончарства и его продукции. Статьи представляют интерес для археологов, изучающих древнюю керамику, и студентов исторических факультетов университетов и педагогических институтов.

“History of Ceramics” Bulletin. Vol. 2. – Moscow: IA RAS, 2020. 208 p.: fig.

The Bulletin contains articles on current issues of research on ancient pottery from different epochs and regions. Most articles are methodical and written on the basis of Historical-and-Cultural approach to the investigation of ancient pottery and its products. The articles are of interest to archaeologists studying ancient ceramics and university and teachers college students.

ISBN 978-5-94375-316-9

DOI 10.25681/IARAS.2020.978-5-94375-316-9

© Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт археологии
Российской академии наук, 2020
© Авторы статей, 2020

Содержание

Предисловие. К 90-летию Александра Афанасьевича Бобринского.....	9
К юбилею Елены Витальевны Волковой	11
Цетлин Ю.Б. Воспоминания об Александре Афанасьевиче Бобринском	13

Историко-культурный подход к изучению керамики

Бобринский А.А. История экономического развития гончарного производства у населения Верхнего и Среднего Поднепровья в I тыс. до н.э. – II тыс. н.э.	21
Цетлин Ю.Б. (Москва) Историко-эволюционное направление изучения гончарства.....	33
Волкова Е.В. (Москва) Еще раз об обжиге недосушенных глиняных сосудов (экспериментальное исследование)	53
Лопатина О.А. (Москва) Об одном технологическом приеме уменьшения вредного влияния примеси известняка в керамике	67
Суханов Е.В. (Москва) Лощеная посуда неаланского населения салтово-маяцкой культуры Среднего Дона: продукция собственного производства или импорт?	79
Илюшина В.В. (Тюмень) Экспериментальные исследования органических растворов как компонента формовочной массы древней керамики	91
Швецова А.А. (Нижний Новгород) Сосуды из одиночного погребения фатьяновско-балановской культурной общности в черте Нижнего Новгорода	112
Бахматова В.Н., Набиуллин Н.Г. (Казань) Об использовании незапасоченных глин в гончарстве населения Среднего Поволжья X–XV вв.	126
Милованова А.П. (Москва) Орнамент народов Западной Сибири по данным археологии и этнографии	151

Естественно-научные методы изучения керамики

<i>Терещенко Е.Ю., Антипин А.М., Васильев А.Л., Кварталов В.К., Мандрыкина А.В., Монахов С.Ю., Хмеленин Д.Н., Чернобахтова Е.В., Алексеева О.А., Яцишина Е.Б. (Москва, Саратов) Методология разномасштабных исследований керамических артефактов</i>	<i>162</i>
<i>Сумманен И.М., Чаженгина С.Ю., Светов С.А. (Петрозаводск) Определение параметров обжига керамики с использованием метода рамановской спектроскопии.</i>	<i>185</i>
<i>Summary</i>	<i>197</i>

Хроника

Информация о работе Круглого стола «Современные методы изучения древней керамики» в 2019 г.	205
---	-----

CONTENTS

Preface (To 90th anniversary of Alexander Afanasievich Bobrinsky)	9
To the anniversary of Helena Vitalievna Volkova	11
<i>Tsetlin Yu. B.</i> (Moscow) Memoirs of Alexander Afanasievich Bobrinsky.	13

Historical-and-Cultural Approach to Ancient Ceramics

<i>Bobrinsky A.A.</i> The History of Economic Development of Pottery Production Among the Population of the Upper and Middle Dnieper Region in the 1st Millennium B.C. – 2nd Millennium A.D.	21
<i>Tsetlin Yu.B.</i> (Moscow) Historical-and-Evolutional Direction Of Pottery Production Investigation	33
<i>Volkova H. V.</i> (Moscow) Once Again About Underdried Pottery Firing (Experimental Study).	53
<i>Lopatina O.A.</i> (Moscow) About a Technique of Diminishing Negative Effect of Limestone Temper in Pottery	67
<i>Sukhanov E. V.</i> (Moscow) Polished Pottery of the Non-Alan Population of the Saltovo-Mayaki Culture From the Middle Don River: Self-Produced or Imported Wares?	79
<i>Ilyushina V. V.</i> (Tyumen) Experimental Studies of Organic Solutions as a Part of Pottery Paste of Ancient Ceramics	91
<i>Shvetsova A.A.</i> (Nizhniy Novgorod) Vessels From a Single Burial of Fatianovo-Balanovo Cultural Community Within City Limits of Nizhniy Novgorod	112
<i>Bakhmatova V.N., Nabiullin N.G.</i> (Kazan) About the Using Fine (Un sandy) Clays in Pottery of the Population From the Middle Volga Region in the 10–15 Centuries.	126
<i>Milovanova A.P.</i> (Moscow) Ornament of the Peoples of West Siberia on the Basis of Archaeological and Ethnographical Evidences	151

Natural Science Methods in Pottery Investigations

<i>Tereschenko E. Yu., Antipin A.M., Vasiliev A.L., Kvartalov V.K., Mandrykina A. V., Monakhov S. Yu., Khmelenin D.N., Chernobakhtova E. V., Alekseeva O.A., Yatsishina E.B. (Moscow, Saratov) Methodology of Multiscale Ceramic Artifact Research</i>	162
<i>Summanen I.M., Chazhengina S.Y., Svetov S.A. (Petrozavodsk) Pottery Firing Parameters According to the Raman Spectroscopy Data</i>	185
<i>Summary</i>	197

Chronicle

Information on the work of the Round Table “Recent Methods in Ancient Ceramics Investigations” in 2019	205
--	-----

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2020 г. исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося советского и российского исследователя древней керамики – Александра Афанасьевича Бобринского.

В его многогранной научной и научно-организационной деятельности наибольшее внимание привлекают три момента.

Во-первых, создание в 1963 г. в Институте археологии АН СССР нового исследовательского подразделения – Группы «История керамики», которая с 1963 по 1985 г. работала в составе Лаборатории естественно-научных методов, а с 1985 г. по настоящее время входит в состав Отдела теории и методики. При организации Группы «История керамики» тогдашний директор Института – академик Б.А. Рыбаков поставил перед ее сотрудниками задачу разработки новых методов изучения археологической керамики как источника исторической информации. До сих пор это подразделение продолжает оставаться единственным в Российской Федерации, которое специально занимается решением этой задачи.

Во-вторых, с 1959 по 1982 г. усилиями А.А. Бобринского выполнялись две исключительные по своим масштабам исследовательские задачи. Был проведен практически сплошной анкетный опрос населения европейской части РСФСР (28 областей и 7 автономных республик) и части территории Белоруссии и Украины с целью сбора этнографической информации о современном сельском гончарстве. В результате была получена конкретная информация примерно из 800 традиционных очагов современного гончарного производства. Эта деятельность получила дальнейшее развитие в ходе 20-летней работы организованного А.А. Бобринским Комплексного отряда по изучению гончарства, который обследовал наиболее интересные по своей архайке очаги этого производства на территории России, Украины, Белоруссии, Кавказа и республик Прибалтики. Такое обследование позволило исследователю создать огромный фонд конкретных данных, которые легли в основу разработки новых методов изучения археологической керамики.

В-третьих, одним из наиболее выдающихся научных достижений А.А. Бобринского было создание нового методологического подхода к изучению древней керамики как особого исторического источника, который получил название «историко-культурного». Суть этого подхода состоит в целенаправленном изучении культурных традиций древних гончаров в области технологии изготовления глиняной посуды, форм сосудов и их орнаментации, а также поведения этих традиций в разных культурно-исторических ситуациях.

Предлагаемый вниманию читателей второй выпуск Вестника «История керамики», с одной стороны, продолжает исследовательские традиции, заложенные А.А. Бобринским, а с другой – следуя объективным тенденциям современного развития науки, уделяет внимание изучению древней керамики с помощью разнообразных естественно-научных методов, получившему интенсивное развитие в последние десятилетия.

*Ю.Б. Цетлин, Москва
24 апреля 2020 г.*

К ЮБИЛЕЮ ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА ВОЛКОВОЙ

7 марта 2020 г. исполнилось 60 лет старшему научному сотруднику Группы «История керамики» Отдела теории и методики Института археологии РАН, кандидату исторических наук Елене Витальевне Волковой.

Елена Витальевна начала работать в Группе «История керамики» более 40 лет назад (в 1978 г.), еще в то время, когда Кабинет керамики входил в состав Лаборатории естественно-научных методов Института под общим руководством Б.А. Колчина. В 1984 г. она окончила исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, где ее учителями были В.Л. Янин, Д.А. Авдусин, Л.Р. Кызласов. В лаборатории ее учителем стал руководитель Группы «История керамики», выдающийся исследователь древнего гончарства – А.А. Бобринский. В 1985 г., когда усилиями Ю.Н. Захарука в Институте археологии был организован сектор теории и методики, вся группа «История керамики», включая Е.В. Волкову, была переведена в это новое подразделение.

За время работы в Институте Елена Витальевна прошла путь от лаборанта до старшего научного сотрудника, защитила кандидатскую диссертацию (в 1994 г.) на тему «Технология и морфология керамики фатьяновских племен»

и стала ведущим специалистом по древней керамике и культурам бронзового века лесной половины Восточной Европы. Впервые в отечественной и мировой науке ею разработана методика выделения сосудов, изготовленных одним мастером, методика реконструкции половозрастных групп погребенных и линейности родства по керамике, методика выделения мастеров-левшей по приемам орнаментации сосудов. Исключительное научное значение имеет проведенная ею реконструкция социальной структуры и социальной иерархии фатьяновского общества, выделение могильников с патри- и матрилинейным счетом родства погребенных.

Елена Витальевна – автор трех монографий: «Гончарство фатьяновских племен» (1996), «Керамика Волосово-Даниловского могильника как исторический источник» (1998), «Новинковские могильники фатьяновской культуры» (2010) и большого числа статей, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях Великобритании, Греции, США, Китая.

Е.В. Волкова участник большого числа российских и ряда международных научных конференций, в том числе в Великобритании (Лондон, 1997 г.), Греции (Афины, 1999 г.).

В 1990-е гг. Е.В. Волкова вела археологические раскопки фатьяновских могильников Новинки 1 и 2 в Калининском районе Тверской области. В 1995 и 2011–2019 гг. принимала активное участие в работе Самарской экспериментальной экспедиции по изучению древнего гончарства.

Е.В. Волкова постоянно ведет занятия с аспирантами и стажерами, консультации по вопросам изучения древней керамики для археологов Москвы, Твери, Оренбурга, Екатеринбурга, Самары и др. городов.

Друзья, коллеги и ученики от всей души поздравляют Елену Витальевну Волкову с юбилеем, желают ей крепкого здоровья и новых творческих успехов в очень нелегком деле изучения древней керамики!

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ БОБРИНСКИЙ

Ю.Б. Цетлин

(Институт археологии РАН, Москва, Россия,
yu.tsetlin@mail.ru)

Текст содержит краткие воспоминания о выдающемся советском и российском ученом – археологе, этнографе, керамисте – А.А. Бобринском.

* * *

В 2020 г. исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося ученого – археолога, этнографа, керамиста – Александра Афанасьевича Бобринского и 10 лет, как его уже нет с нами. В 2010 г. Александр Афанасьевич скончался от рака, прожив только два месяца после своего 80-летия.

Поскольку мне посчастливилось работать с ним в тесном контакте и под его руководством с 1971 г., т.е. почти 40 лет, хочется поделиться с читателями небольшими воспоминаниями об этом удивительном человеке.

В этих заметках я только отчасти буду касаться научных исследований А.А. Бобринского, так как им посвящены несколько специальных и подробных статей (Цетлин, Волкова, 2005; Цетлин, 2010). Мне хотелось бы взять на себя смелость рассказать о некоторых чертах его характера как большого человека и крупного ученого.

Начать, вероятно, следует с того, что мы познакомились благодаря тому, что с разницей в 20 лет у нас оказался общий научный руководитель. Им был профессор Виктор Семенович Виргинский, один из наиболее ярких преподавателей исторического факультета Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина.

По поручению Виктора Семеновича я должен был встретиться с А.А. Бобринским и пригласить его на торжественное заседание, посвященное 20-летию кружка истории СССР, активным членом которого он был в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Благодаря этому я впервые попал в Лабораторию «История керамики», которая располагалась на цокольном этаже (по сути дела, в подвале) старого общежития на ул. Кржижановского, дом 7, корпус 2, занимая две небольшие комнаты, где работали два сотрудника: руководитель А.А. Бобринский и старший лаборант М.Г. Гусаков.

В это время А.А. Бобринский как раз завершал разработку методики определения концентрации минеральных примесей в формовочной массе древней керамики. Для этого из красной и белой глин были изготовлены несколько сотен «брикетов» длиной около 15 см с поперечным сечением в 1 см². Они включали примесь песка, дресвы или шамота с разным размером частиц и в различной концентрации. Каждый брикет после обжига разламывался на несколько небольших кусочков, в результате чего было получено несколько тысяч изломов, в которых были видны частицы той или иной минеральной примеси. Концентрация примесей оценивалась по числу включений на 1 см². Поэтому для разных концентраций надо было подсчитать под микроскопом число таких включений в каждом изломе. Это была большая работа, к которой привлекали всех, кто оказывался в это время в лаборатории. Одним из таких случайных ее участников оказался и я.

Все, что я увидел у А.А. Бобринского, вызывало удивление. Прежде всего привлекал внимание огромный микроскоп, который стоял почти посередине комнаты и был накрыт плотным полиэтиленом. Как я потом узнал, это был универсальный измерительный микроскоп первой модели (УИМ-1) и весил почти полтонны. Вдоль двух стен были устроены деревянные стеллажи, завешанные картами и разными схемами. На них стояли десятки сосудов самых различных форм и размеров, которые были собраны в разных местах сельского гончарного производства во время этнографических экспедиций, организованных А.А. Бобринским. Но самым интересным оказались разговоры, которые велись за чаем в минуты отдыха. Они, как правило, были посвящены обсуждению тех вопросов, над которыми в данное время шла

работа. Эти «чайные беседы» были совершенно не похожи на те разговоры, которые мне уже приходилось слышать в среде археологов, обычно сосредоточенные на обсуждении результатов раскопок и интересных находок. Все разговоры велись вокруг керамики: что она может дать для изучения древней истории и как эту информацию можно из нее вытянуть.

Вот в таком состоянии некоторого «обалдения» от увиденного и услышанного я и остался в лаборатории. А скоро выяснилось, что в 1971 г. А.А. Бобринский планирует очередную этнографо-археологическую экспедицию, носившую название «Комплексный отряд по изучению гончарства».

Здесь следует пояснить, что с благословения директора Института Б.А. Рыбакова еще в 1963 г. А.А. Бобринский организовал ежегодную мобильную экспедицию для сбора этнографических данных о современном сельском гончарстве. Район обследования каждый год планировался исходя из информации, полученной по письмам гончаров, присланных А.А. Бобринскому в период с 1959 по 1963 г. Подробно эпопея с письмами гончаров описана в ряде публикаций (Цетлин, Волкова, 2005; Цетлин, 2010; Шарганова, 2018). В 1971 г. маршрут отряда должен был охватить огромную территорию от Белого озера в Вологодской области на севере до Чернигова на юге и от Мурома на востоке до Трубчевска на западе. Общая протяженность маршрута составила около 12 тыс. км.

Эти экспедиции были ежегодными с 1963 г., и мне довелось принимать в них участие с 1971 по 1982 г., когда их работа по решению дирекции была прекращена.

Особенно интересны были поездки по Русскому Северу, где сохранились очень архаичные приемы гончарного ремесла. Удивительной была способность А.А. Бобринского подмечать детали в работе гончаров, казалось бы, совершенно незначительные. Особенно сильное впечатление на меня произвело, когда в одной из деревень на севере он обратил наше внимание на сохранившиеся у местного гончара, делавшего сосуды, реликты лоскутного налепа – способа, который массово был распространен еще в эпоху неолита. Конечно, способность понимать такие детали гончарной технологии опиралась на огромный личный опыт, накопленный в ходе внимательного изучения как этнографического гончарства, так и археологической керамики.

Одним из важнейших качеств по-настоящему большого ученого является оригинальность мышления. Именно это свойство А.А. Бобринского проявилось в полной мере, когда он во время многолетних этнографических обследований сельских гончарных производств организовывал на их базе специальные эксперименты, нацеленные на изучение подражательных способностей гончаров изготавливать новые для них формы глиняных сосудов. Идея этих экспериментов состояла в том, что на протяжении всей истории гончарства (с древнейших времен и до современности) у мастеров регулярно возникала задача подражать инокультурным (нетрадиционным) образцам

глиняной и иной посуды. Это, конечно, в первую очередь касалось не обычной бытовой, а так называемой «престижной» посуды. Одним из наиболее ярких примеров такого рода были глиняные подражания античным стеклянным кубкам, выполненные черняховскими гончарами. Но в действительности задача подражания инокультурным сосудам касалась и обычной глиняной посуды, но отличавшейся от местных изделий по своему внешнему облику и отдельным деталям формы.

Для моделирования такой ситуации А.А. Бобринский предлагал сельским гончарам воспроизвести две достаточно простые глиняные формы – черняховские горшок и миску из могильника Оселивка (раскопки Г.Ф. Никитиной). Эти сосуды только немного отличались от горшков и мисок, которые были традиционными для местных гончаров. В эксперименте с моделированием форм сосудов в разные годы приняли участие около 40 гончаров-профессионалов из разных районов европейской части СССР (Бобринский, 1999. С. 53–56; 1918а. С. 60–62).

Любопытным было то, что сначала каждый гончар был совершенно уверен, что он легко сделает новые для него формы. И для них было полной неожиданностью, когда их сосуды оказывались совершенно непохожими на стоящие перед ними изделия. Для многих гончаров эмоциональный стресс оказывался столь велик, что они в сердцах пытались сломать получившийся сосуд. От этого часто не спасала даже предварительная договоренность о том, что ломать сосуды ни в коем случае нельзя. Во время таких экспериментов стояла особая задача – не допустить разрушения гончарами таких «неудачных», с их точки зрения, сосудов. Поскольку каждый гончар, участвовавший в эксперименте, делал по 10 таких сосудов-подражаний горшку и миске, в распоряжении А.А. Бобринского оказался огромный экспериментальный материал из нескольких тысяч сосудов, который позволил ему вывести важные закономерности возникновения тех искажений, которые неизбежно возникают у гончаров при изготовлении новых для них форм глиняной посуды. Знание этих закономерностей в дальнейшем позволило выделять такие сосуды-подражания среди керамики из раскопок (Бобринский, 2018б). В частности, выяснилось, что способность к подражанию новым формам сосудов зависит не только от личного таланта гончара, но и от уровня его специализации и от возраста. Способность к подражанию постепенно снижается, во-первых, с возрастом, во-вторых, если гончар специализируется на изготовлении какой-то одной категории сосудов.

Другой особенностью А.А. Бобринского была несомненно большая независимость и смелость мышления. Казалось, ему нет преград. Он брался за решение таких глобальных задач, сама мысль о которых не могла возникнуть у исследователя меньшего масштаба. Это в первую очередь проявилось в том, что он очень рано интуитивно осознал огромную роль этнографических данных для понимания археологического материала, что без опоры на этнографию большинство археологических выводов будут только более

или менее вероятными, но слабо доказуемыми догадками исследователей. Речь, естественно, не идет в данном случае о поиске этнографических примеров в той или иной степени адекватных археологическим ситуациям, что обычно имело и имеет место сейчас. А.А. Бобринский рассматривал этнографию гончарства как особый исследовательский «полигон» для выявления закономерностей поведения и развития всех аспектов гончарного производства в конкретных условиях. Соответственно, интерпретация археологических данных, по его мысли, должна была опираться не на этнографические примеры, а на этнографические закономерности, которые только и позволяют доказательно реконструировать процессы развития исторического прошлого.

Безусловно, самым значительным достижением А.А. Бобринского в науке было создание единой и универсальной системы изучения гончарной технологии. Здесь проявились не только его выдающиеся качества аналитика, но и способности к обобщению, синтезу огромного этнографического и археологического материала, умению проследить внутренние связи между отдельными технологическими задачами, которые всегда решает любой гончар при изготовлении сосудов.

Именно размышления над системой гончарной технологии позволили ему разработать новый, совершенно оригинальный методологический подход к изучению и интерпретации археологической керамики. Этот подход получил название историко-культурного. Суть его состоит в следующем. Во-первых, А.А. Бобринский в анализе керамики перешел от «образного» и «признакового» ее описания к изучению тех ее особенностей, которые позволяют реконструировать конкретные навыки труда древних гончаров и их культурные традиции. Во-вторых, в интерпретации данных о навыках труда и гончарных традициях он понял необходимость опираться не на интуицию исследователя, а на выявленные по данным этнографии объективные закономерности развития и поведения гончарных производств в разных культурно-исторических ситуациях.

Одним из важнейших методологических понятий, введенных А.А. Бобринским в научный оборот, было понятие *устойчивого* и *неустойчивого* состояний гончарного производства. Устойчивое состояние возникает при отсутствии факторов, нарушающих стабильность производства и среды потребителей посуды, а неустойчивое состояние является результатом действия таких факторов. Одним из важнейших факторов, приводящих систему гончарства в неустойчивое состояние, являются процессы смешения носителей различных гончарных традиций и культурные контакты. По сути дела, вся история человеческого общества есть непрерывная череда переходов из устойчивого состояния в неустойчивое и обратно. Но это не просто колебательный процесс, а процесс прогрессивного развития за счет взаимного обогащения, возникающего в ходе культурных контактов, когда из возросшего при смешении культурного разнообразия происходит отбор

наиболее перспективных вариантов, определяющих направление дальнейшего развития культурных традиций. Другое важное понятие, введенное А.А. Бобринским, – это понятие *доминантности* и *рецессивности* в развитии гончарства. Дело в том, что, когда происходит смешение носителей разных гончарных традиций, одни из них неизбежно оказываются более мощными (или доминантными) а другие – менее мощными (т.е. рецессивными). Состояния доминантности и рецессивности формируются под влиянием трех групп факторов. Доминантными оказываются носители, во-первых, более развитых гончарных традиций, во-вторых, более многочисленные, независимо от уровня развития их гончарного производства, в-третьих, местные гончары, которые базируются на хорошо знакомом исходном сырье и устойчивом составе потребителей посуды. Именно сложное сочетание этих трех факторов обеспечивает дальнейшее прогрессивное развитие всех сторон гончарного производства. Очевидно, что все эти закономерности касаются не только гончарного производства, но любых сфер человеческой культуры.

В заключение хотелось бы остановиться на том, как происходило общение А.А. Бобринского с его учениками. Первое знакомство с потенциальными учениками он обычно начинал с того, что отговаривал их заниматься древней керамикой, рисуя в самых черных тонах, насколько это сложный и неблагодарный объект исследования. «У вас уйдет много лет, прежде чем вы получите хоть какие-то весомые результаты, поскольку ни один археологический материал не сравнится с керамикой по своей массовости». Девушкам (а чаще всего почему-то именно девушки проявляли особый интерес к изучению керамики) он советовал заняться изучением украшений или других более эффектных и менее многочисленных материалов. Если же человек проявлял настойчивость, то разговор переходил уже в другое русло. А.А. Бобринский начинал расписывать, какие неограниченные возможности для исследования дает древняя керамика. Своих учеников он прежде всего нацеливал на самостоятельность работы и как бы со стороны наблюдал за их усилиями, время от времени устраивая неожиданный экзамен по тому или иному конкретному вопросу или предлагая дать технологическую характеристику какого-нибудь образца керамики. И здесь он требовал не просто назвать, какие особенности технологии ты смог зафиксировать, но и представить самую подробную аргументацию своих заключений.

Особенно напряженным моментом для ученика было представить на суд А.А. Бобринскому свой первый текст. Читал он очень быстро и возвращал его с множеством замечаний на полях и различных нелицеприятных характеристик, самыми частыми из которых были «бред», «чепуха», «где доказательства?» и проч. После этого текст переделывался автором и второй вариант обсуждался уже более подробно, и часто характеристики были значительно мягче. Так происходила постепенная шлифовка не только текста, но и самого молодого исследователя.

Как я уже упоминал, исключительно большое образовательное и воспитательное значение имели ежедневные беседы в лаборатории за чаем. Обычно они были посвящены одному из тех вопросов, над которыми в этот момент работал А.А. Бобринский. Ему было важно самому вслух высказать свои мысли и услышать из чужих уст пусть самые нелепые мнения и возражения, отвечая на которые он более четко представлял себе суть обсуждаемого вопроса. Обсуждение вопросов, над которыми он работал всегда сопровождалось схематическими рисунками, которые отражали только суть, основную идею или тенденцию. Чертил он всегда эмоционально с резким нажимом, иногда ломая карандаш. Для рисования мы всегда использовали старые перфокарты, которые имелись в лаборатории в огромном количестве и всегда лежали под рукой для таких обсуждений. Отличительной чертой А.А. Бобринского была ясность в постановке задачи, простота и прямолинейность методического подхода к ее решению.

Еще одной формой обучения было наше практическое участие в качестве лаборантов в его текущей работе. Обычно им проверялось множество различных вариантов решения каждого конкретного вопроса, и такое участие позволяло непосредственно следить за ходом его мыслей. Я уже не говорю о том, что такая практика приучала рассматривать постоянный поиск наиболее правильных и эффективных решений как естественный и обязательный ход научного исследования и не уставать от бесконечной «китайской» работы, которая часто не вела к положительному результату. Иногда, когда ему надо было спокойно подумать, он на несколько дней уединялся в своем кабинете, ограничиваясь при встрече только словами приветствия. По завершении этого периода обычно звучало: «Я тут кое-что надумал. Так что теперь у нас начнется новая жизнь». Достаточно сказать, что после кончины А.А. Бобринского его личный архив составил свыше 200 папок большого объема.

В заключение следует сказать, что предметом исследования А.А. Бобринского были самые разные стороны и аспекты истории гончарного производства. Помимо разработки новой методологии изучения древней керамики как источника исторической информации и создания системы изучения гончарной технологии он заложил фундаментальные основы изучения форм сосудов, гончарных теплотехнических устройств, сформулировал новые теории происхождения и развития гончарного круга и гончарства в целом. При этом, что особенно важно, он никогда не рассматривал керамику и гончарное производство в конкретных культурах как конечную цель исследования, а только как одно из важнейших средств изучения истории древнего населения.

Сегодня ученики Александра Афанасьевича считают одной из важных задач постараться в меру своих способностей донести до молодых исследователей древней керамики те взгляды на исследовательскую работу, которые были характерны для их учителя.

Литература

Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). Самара: Самарский ГУ, 1999. С. 5–109.

Бобринский А.А. Механизмы встраивания и адаптации новых форм посуды // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход. М.: ИА РАН, 2018а. С. 60–62.

Бобринский А.А. Формы-подражания черняховских гончаров стеклянным и металлическим прототипам: проблемы методики изучения и хронологии сосудов // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход. М.: ИА РАН, 2018б. С. 63–123.

Цетлин Ю.Б. Основные направления изучения древнего гончарства в трудах А.А. Бобринского // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. М.: ИА РАН, 2010. С. 13–31.

Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В. К 75-летию Александра Афанасьевича Бобринского // РА, 2005. № 3. С. 61–68.

Шарганова О.Л. Материалы анкетного опроса населения как источник по этнографии и археологии восточноевропейского гончарства (Из архива А.А. Бобринского) // Вестник «История керамики». Вып. 1. М.: ИА РАН, 2019. С. 15–26.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ КЕРАМИКИ

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОНЧАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА У НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО И СРЕДНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ В I ТЫС. ДО Н.Э. – II ТЫС. Н.Э.

А.А. Бобринский

Данный текст был обнаружен в личном архиве А.А. Бобринского, хранящемся в Институте археологии РАН. Написание его относится к концу 1970-х – началу 1980-х гг. Он посвящен краткому изложению истории развития функций гончарного круга на протяжении трех тысячелетий на территории Верхнего и Среднего Поднепровья и частично лесной зоны Восточной Европы. На основании разработанной автором методики дано описание уровня экономического развития гончарного производства у носителей днепро-двинской, милоградской, юхновской культур, культуры штрихованной керамики, дьяковской, позднескифской, зарубинецкой, черняховской культур, населения древнерусского и более позднего времени, вплоть до этнографической современности.

Ключевые слова: ранний железный век, гончарство, экономическое развитие, гончарный круг, этнография

Методические приемы изучения экономического состояния гончарного производства

Когда в 1935 г. А.В. Арциховский впервые высказал мнение о возможности фиксировать случаи ремесленного и неремесленного производства керамики на основании использования или неиспользования при ее изготовлении гончарного круга (Арциховский, 1933), это было принято сразу и практически единогласно всеми археологами. Справедливость этого мнения обосновывалась не только логическими доводами, но и этнографическими примерами. Известные к тому времени этнографические наблюдения рисовали очень четкую зависимость между характером производства керамики и использованием или неиспользованием гончарного круга. В ремесленных производствах гончарный круг всегда есть, а в домашнем производстве его нет.

Однако не всякая керамика, изготовленная с помощью гончарного круга, в действительности может быть связана с ремесленным производством, так как введение круга не всегда вызывает резкое повышение производительности труда. Гончарный круг может использоваться и при домашнем производстве керамики.

Еще Д.К. Зеленин справедливо отмечал, что функции гончарного круга различны в разных по уровню развития производствах керамики (Зеленин, 1991. С. 133–135). Но эта мысль почему-то не привлекла к себе внимание ни археологов, ни этнографов. По крайней мере в работах и тех, и других, вышедших за последние десятилетия, к ней почти не обращались (текст написан в конце 1970-х – начале 1980-х гг.). А между тем, изучение особенностей функций круга в производстве керамики, по данным археологических и этнографических источников, позволяет внести существенные уточнения в наши представления о роли этого орудия в экономическом развитии гончарного производства.

Рассматривая керамику в качестве источника для составления суждений об особенностях этнокультурного развития населения, очень важно знать, является ли она продукцией ремесленного или неремесленного производства. Это важно знать потому, что керамика ремесленного производства в отличие от керамики домашнего производства может распространяться в быту не только родственного населения, но и в разных этнокультурных средах. Примеров такого рода можно привести множество и по материалам современной этнографии, и по археологическим данным.

В интересах изучения особенностей экономического состояния гончарного производства целесообразно обратить внимание на особенности функций, какие выполняет круг в производстве керамики. Судя по этнографическим данным, в домашнем производстве круг используется довольно редко даже в наши дни, а в тех случаях, когда он применяется, то чаще всего выполняет функцию поворотного столика, облегчающего лепку сосудов. Причем в качестве поворотного столика могут использоваться разные в техническом отношении орудия – и более и менее совершенные – и ручные, и ножные гончарные круги. Функции поворотного столика эти орудия могут выполнять и при ремесленном производстве на заказ. Но при производстве посуды на заказ гончарный круг, как правило, уже используется не только для конструирования, но и для заглаживания поверхностей сосудов. В ремесленных производствах с местным сбытом роль круга обычно значительно выше – он используется и для конструирования керамики и частичного вытягивания сосуда. В современных ремесленных производствах наиболее широко распространены случаи использования круга в качестве основного инструмента для вытягивания сосудов из комка глины.

Всего выделено 7 ступеней развития функций гончарного круга, сокращенно – РФК. На основании этнографических данных первые две ступени РФК преимущественно связаны с домашним или ремесленным на заказ

производством керамики, а третья и последующие ступени – с ремесленным производством на узкий и широкий рынок (подробно см. в: Бобринский, 1978. С. 26–34).

Признаки различного функционального использования круга могут быть выявлены при осмотре керамических находок, и таким образом эти находки можно связать с той или иной ступенью экономического состояния гончарного производства. Именно с разбором признаков РФК и связано изучение экономических ступеней развития гончарного производства по археологической керамике.

Методика выявления по керамическим находкам различных ступеней развития функций круга опубликована (Бобринский, 1978. С. 34–64). Здесь же основное внимание уделено краткому обзору данных об экономическом развитии гончарного производства у различных групп населения Верхнего и Среднего Поднепровья, а также у населения некоторых более северных территорий.

Экономическое состояние гончарного производства у населения Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху раннего железа

Возможность выделения ремесленной керамики в материалах целого ряда археологических культур I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. позволяет более осмысленно подойти к изучению древней этнокультурной истории. В эпоху раннего железного века гончарный круг был уже известен и в среде племен днепро-двинской культуры и в среде племен юхновской культуры, и у племен скифской культуры Поднепровья. Позднее, в эпоху великих переселений народов, гончарный круг, судя по следам технического происхождения на днищах сосудов, известен широко и населению зарубинецкой культуры, и особенно населению черняховской культуры. После V в. н.э. следы его использования отмечены и в памятниках типа Корчак, Волынцево, Канцирки и других памятниках VI–IX вв. В древнерусское время это орудие уже широко используется в большинстве лесных и лесостепных районов Восточной Европы.

Начальное использование гончарного круга в качестве поворотного столика (ступень РФК-1), облегчающего ручную лепку сосуда, характерно для многих памятников эпохи раннего железа лесной и лесостепной зоны Восточной Европы. Судить о случаях применения гончарного круга в это время позволяют прежде всего следы технического происхождения на днищах сосудов. Эти следы представлены главным образом статическими отпечатками квадратной или прямоугольной формы, реже – отпечатками многогранной или даже круглой формы, обычно углубленными в плоскость днища. Такие отпечатки расположены в центральной части днищ и, судя

по множеству археологических и этнографических свидетельств, могут уверенно интерпретироваться как следы от торца оси гончарного круга или следы деревянных клиньев, с помощью которых укреплялась ось в диске гончарного круга. Никакое иное орудие практически не могло оставить такого рода следов на днищах.

Материалы памятников днепро-двинской культуры

В наиболее ранних слоях городищ этой культуры обнаружена исключительно лепная керамика, изготовленная без помощи гончарного круга. Находки ее свидетельствуют о наиболее низком уровне экономического развития гончарного производства, т.е. о домашнем производстве. В слоях, относящихся к концу I тыс. до н.э., наряду с такой керамикой появляются сосуды, изготовленные с помощью гончарного круга, выполнявшего функцию поворотного столика. Конструктивные особенности орудия выяснить пока не удалось, но отдельные находки со следами на днищах сосудов от конца оси круга свидетельствуют об использовании гончарного круга, имевшего неподвижную ось, на которой вращалась рабочая площадка. Однако экономический уровень производства керамики в связи с этим, по-видимому, существенно не изменился, так как, судя по этнографическим данным, столь невысокая роль круга свойственна и для домашнего, и для ремесленного на заказ производства.

Учитывая, что признаки использования гончарного круга отмечены не для местной керамики, а для форм, истоки которых более правомерно искать в древностях зарубинецкого облика (что, кстати, совсем необязательно связывать с памятниками только зарубинецкой культуры), можно предполагать sporadическое возникновение очагов с ремесленным на заказ производством керамики наряду с сохранением массового домашнего производства.

Материалы памятников милоградской культуры

Аналогичная картина наблюдается и в памятниках милоградской культуры. Вся ранняя керамика изготовлена без гончарного круга, а к концу I тыс. до н.э. появляются сосуды, сконструированные с помощью гончарного круга. В памятниках милоградской культуры, относящихся к позднему этапу ее существования, широко известна керамика с признаками заглаживания на круге верхней части сосудов, имеющих под венчиком характерную овальную бороздку, равную обычно по ширине указательному пальцу взрослого человека. На ложе таких бороздок мне часто приходилось отмечать следы, образующиеся только в условиях неподвижного положения пальца и вращения самого сосуда, что может быть связано главным образом с использованием вращения гончарного круга. Использование милоградским населением наряду с лепной керамикой сосудов, сделанных на гончарном

круте, выполнявшим функции первой или второй ступени РФК, говорит об экономическом состоянии их гончарного производства на уровне домашнего или ремесленного на заказ.

Материалы памятников культуры штрихованной керамики

Ранние материалы, относящиеся к середине I тыс. до н.э., мне неизвестны. Но, по-видимому, можно предполагать, что они представлены тоже исключительно или почти исключительно лепной керамикой, являющейся продуктом домашнего производства. Признаки использования гончарного круга здесь тоже относятся к концу I тыс. до н.э. и связаны с образцами керамики условно зарубинецкого облика. Но и здесь можно констатировать господство домашнего производства, которое сочеталось с редкими ремесленными на заказ производствами.

Материалы памятников юхновской культуры

Здесь в отличие от материалов ранее описанных культур уже в составе ранних образцов посуды, относящихся к VI–IV вв. до н.э., зафиксированы признаки использования гончарного круга, хотя основная часть керамики, как и всюду, еще слеплена без его помощи. В некоторых памятниках юхновской культуры помимо керамики со следами технического происхождения на днищах обнаружены и любопытные детали от самих гончарных кругов. Мне, например, известна одна такая находка из раскопок городища Лысая Гора (раскопки Т.Н. Никольской в Курском Посемье). Деталь эта изготовлена из глины, обожжена и представляет собой плоский диск диаметром около 16 см, в центре которого сделано сквозное отверстие диаметром около 2 см (Бобринский, Мельниковская, 1977). На одной плоскости диска имеются многочисленные и четкие замкнутые концентрические следы, образовавшиеся в процессе длительного трения об эту плоскость другой детали, судя по характеру следов, изготовленной не из глины, а из дерева. Анализ следов трения показал, что они возникли в результате вращательного движения плоской деревянной площадки, которая была насажена на ось. Такая шайба препятствовала протиранию сквозного отверстия в плоскости рабочей площадки грибовидного круга острым концом оси, на которой он вращался. Приведенные данные позволили заключить, что в данном случае речь идет об использовании ручного однодискового круга с грибовидной формой рабочего диска. Такие орудия были хорошо известны в производстве керамики античных центров. Своим появлением в среде юхновцев они обязаны, скорее всего, контактам с населением Северного Причерноморья через посредничество жителей степной и лесостепной части современной Украины. Но, кроме того, в среде юхновцев были известны и гончарные круги, имевшие подвижную ось, вращавшуюся вместе с рабочим диском. Об этом также

свидетельствуют некоторые следы на днищах отдельных сосудов. В целом же экономическое состояние гончарного производства и у юхновцев оставалось весьма низким – на уровне домашнего или ремесленного на заказ.

Материалы памятников дьяковской культуры

Посуда дьяковской культуры представлена почти исключительно лепными изделиями, изготовленными без помощи гончарного круга, но керамика зарубинецкого облика проникает и сюда. В целом и здесь можно констатировать существование домашнего производства посуды, рассчитанной на личное потребление в рамках одного поселка.

Материалы памятников позднескифской (зольничной) культуры

Эти материалы представлены в основном лепной посудой и отдельными образцами, изготовленными на гончарном круге. Но данных о конструкции этого орудия в моем распоряжении нет. Вероятно, здесь можно предполагать также господство домашнего производства в сочетании со спорадическим использованием ремесленного на заказ производства керамики.

* * *

Таким образом, на обширных пространствах Верхнего и Среднего Поднепровья в I тыс. до н.э. прослеживается практически повсеместное существование домашнего производства керамики без гончарного круга. Все известные случаи использования этого орудия не выходят за рамки первой или второй ступени РФК.

Экономическое состояние гончарного производства у племен зарубинецкой культуры

В памятниках Среднего Поднепровья и в южных районах лесной зоны преобладает керамика лепная, но нередко имеется и посуда, изготовленная с помощью гончарного круга. В зарубинецких памятниках довольно обычна керамика с признаками РФК-2 и даже РФК-3. Правда, этот вывод основан, главным образом на косвенных признаках. На днищах зарубинецкой как лощеной, так и нелощеной керамики хорошо известны отпечатки технического происхождения, оставленные осью гончарного круга, которые нередко сочетаются с признаками обработки придонных поверхностей с помощью вращательного движения круга. У лощеных сосудов такие признаки обычно отсутствуют, так как они часто уничтожаются при лощении. Судить

об использовании круга для обработки поверхностей, примыкающих к днищу, позволяют в этом случае особенности очертаний самих днищ. Они имеют довольно правильную плавную форму без ломаных линий, которая обычно присутствует у лепных сосудов.

Еще более заметным становится использование круга при обработке верхних частей сосудов – особенно венчика. В зарубинецких памятниках наиболее наглядное представление об этом дают миски с так называемым граненым венчиком. Практически получить такую особенность профилировки венчика возможно только на гончарном круге. Наиболее часты находки мисок с граненым венчиком в памятниках Среднего Днепра.

Любопытно, что погребальная керамика заметно отличается по составу форм от бытовой посуды, которую находят на поселениях. В погребениях решительно преобладает лощеная посуда, а на поселениях процент ее очень скромный. Удивительное единообразие лощеной посуды, по-видимому, может быть истолковано как одно из свидетельств ремесленного на заказ производства. Нередко в качестве погребального инвентаря (урн для праха) использовали и бытовые сосуды. Но само их производство вряд ли можно считать домашним. Скорее всего, это было общинным производством на заказ, бытовавшим в рамках отдельных групп населения. Но наряду с ремесленным на заказ производством продолжало существовать и домашнее.

Экономическое состояние гончарного производства у племен черняховской культуры

У черняховского населения преобладающим было ремесленное производство глиняной посуды, рассчитанное на местный сбыт, хотя сохранялось и домашнее ее производство. В материалах этих памятников помимо лепной керамики или посуды с признаками РФК-1–2 необычайно широкое распространение получила керамика, профилированная в основном исключительно с помощью гончарного круга. Почти вся она, однако, предварительно лепилась от руки и только затем обрабатывалась на круге. Признаком использования круга для профилировки черняховской круговой посуды служат следы частичного вытягивания глины (РФК-4). Этот прием обработки глины своим происхождением целиком обязан именно использованию быстрого центрального вращения гончарного круга.

В целом в черняховское время наблюдается явный скачок в экономическом развитии гончарного производства в регионе лесостепи. Но в лесных районах в это время продолжали функционировать преимущественно мало-развитые в экономическом отношении производства керамики: домашнее и ремесленное на заказ.

Экономическое состояние гончарного производства во второй половине I тыс. н.э.

Материалы памятников Верхнего Поднепровья

Здесь господствующим остается домашнее производство посуды, но, по-видимому, большую роль стали играть и производства ремесленные, рассчитанные на заказ. Однако известные ранее традиции использования круга в качестве поворотного столика у юхновцев, а затем у зарубинцев в материалах этого времени явно не прослеживаются. Хотя следы от оси круга встречаются на днищах сосудов, но значительно чаще стали проявляться и другие признаки – следы подсыпки на днищах, что указывает если не на дальнейшее развитие функции гончарного круга, то на некоторые новые принципы его работы. Речь идет об освоении навыков свободного конструирования посуды без помощи искусственных форм-моделей, которые господствовали в эпоху раннего железа. Процесс освоения новых навыков конструирования – на плоской подставке, возможно, уже с примитивным центрированием, во второй половине I тыс. н.э. охватил необычайно широкие территории – практически все Верхнее и Среднее Поднепровье, а также районы смежных речных систем.

Наиболее заметные сдвиги в экономическом развитии гончарного производства связаны с концом I тыс. н.э., когда появляется круговая глиняная посуда ступени РФК-3, на которой все конструирование и придание формы начину и полуму телу производятся вручную, а круг используется, помимо заглаживания поверхностей сосуда, и для профилирования его верхней части. Однако при этом здесь еще, вероятно, продолжали существовать как домашние, так и ремесленные на заказ производства керамики.

Материалы памятников Среднего Поднепровья

После исчезновения памятников черняховского типа в лесной и лесостепной зонах Восточной Европы наблюдается заметный регресс в развитии традиций использования гончарного круга в производстве керамики. Здесь сохраняются лишь навыки его использования в качестве поворотного столика, а также применение круга для заглаживания поверхности сосудов, изготовленных скульптурной лепкой. Хотя в памятниках типа Пеньковки ощущаются еще отголоски технических традиций эпохи черняховской культуры, но производство керамики уже явно не ремесленное, как было ранее. На том же экономическом уровне стоит и производство керамики в памятниках типа Корчак. Это посуда главным образом домашнего производства или ремесленного на заказ. По существу наблюдается как бы возврат к исходному положению в развитии функций гончарного круга

(РФК-1 – РФК-3), отмеченному для памятников эпохи раннего железа и памятников зарубинецкой культуры.

*Материалы памятников Древнерусского
и более позднего времени*

Наиболее отчетливые тенденции к повышению функций гончарного круга прослеживаются по материалам VIII–IX вв. В памятниках типа Луки-Райковецкой гончарный круг применяется уже не только для облегчения конструирования лепной посуды и ее заглаживания, но и для придания определенной формы венчику и шейке сосуда. В X–XI вв. среди керамических материалов древнерусских памятников наряду с такой керамикой довольно широкое распространение получает посуда с признаками использования круга для профилировки форм сосудов, предварительно слепленных вручную. То есть развитие функций круга достигает вновь ступени РФК-4, впервые отмеченной по памятникам черняховской культуры.

Кажется почти неожиданным, что в это время в течение нескольких поколений на обширных пространствах Восточной Европы господствующим становится ремесленное производство глиняной посуды. Но это господство было не столько следствием притока ремесленников-гончаров в местную среду, хотя их приток почти несомненен, сколько результатом предшествующего периода истории гончарства, когда навыки свободного конструирования уже прочно вошли в практику местного населения. В результате этого стало возможным массовое освоение навыков работы на гончарном круге и массовый переход к ремесленному производству керамики. Почти всю средневековую эпоху гончарный круг на территории Восточной Европы (в лесной и лесостепной зонах) используется в качестве орудия, наивысшие функции которого в производстве керамики не превышают четвертой ступени его развития.

Только после XIII в. в некоторых памятниках лесной и лесостепной зоны (вне пределов основной территории Древнерусского государства) гончарный круг достигает своего наивысшего функционального развития. Использование его для вытягивания всей или почти всей формы сосудов отмечено по материалам памятников Волжской Болгарии и Золотоордынского времени на территории Нижнего Поволжья (РФК-5 и выше). В это же время на основной территории Древнерусского государства продолжают господствовать навыки использования круга, соответствующие ступеням РФК-3 и РФК-4.

Примерно с XV–XVII вв. в пределах территории, некогда занятой летописными племенами восточного славянства, но и то лишь в рамках городского гончарного производства, появляется керамика, целиком или почти целиком изготовленная с помощью вращательного движения круга путем вытягивания сосудов из комка глины (РФК-6 – РФК-7).

Реликты развития функций гончарного круга во второй половине XX в.

В последние 50–70 лет XX в. навыки изготовления керамики на гончарном круге распространились необычайно широко в самых разных районах Европейской части СССР. Однако способ вытягивания сосудов из одного комка глины в сельских очагах гончарного ремесла широко использовался только в одном районе Восточной Европы – на территории современной Украинской ССР. Здесь данный прием является сегодня не только господствующим, но по существу единственным, тогда как в более северных и северо-восточных районах (в пределах РСФСР) наряду с вытягиванием все еще применяются полуручные или ручные способы изготовления керамики на гончарном круге.

На территории Восточной Европы еще и в наши дни известны случаи изготовления керамики на гончарном круге, который использовался либо как поворотный столик, облегчающий конструирование посуды, либо для заглаживания поверхности посуды, изготовленной целиком навыками скульптурной лепки. Оба вида глиняной посуды в одних случаях производилась исключительно для собственного хозяйства, а в других – предназначались на рынок.

Я приведу лишь несколько примеров такого рода, зафиксированных во время личных обследований гончарных производств и из сообщений информаторов, откликнувшихся на проведенный в 1958–1963 гг. анкетный опрос сельского населения РСФСР, который был организован мною для сбора сведений о современном состоянии гончарного ремесла.

В 1969 г. на территории западных районов Белорусской ССР в некоторых деревнях, например, в д. Середы Середского сельского совета, Нарочского района и в д. Ахримовцы Неболочского сельского совета были зафиксированы случаи изготовления керамики на ручном гончарном круге со спицами (д. Середы) и на ножном круге карусельного типа также со спицами (д. Ахримовцы) исключительно для нужд собственного хозяйства или хозяйств родственников той же деревни. На рынок посуда совершенно не вывозилась. Ее делали спорадически, по мере необходимости, как правило, только в свободное от полевых работ время года (зимой или осенью). Обычно за один цикл производства изготавливали не более 8–10 сосудов, которые обжигали в домашних печах.

При всей своей технической развитости ножной круг в д. Ахримовцы использовался удивительно примитивно. Его применяли в основном только в качестве поворотного столика и для заглаживания поверхностей сосудов, сделанных исключительно ручными приемами конструирования. Внешне такие сосуды выглядят очень грубыми и легко могут быть перепутаны с лепными.

Близ д. Середы на хуторе еще и сегодня работает старый гончар П. Середы, который так же, как и жители д. Середы, пользуется ручным кругом

со спицами, выполняющим роль поворотного столика и приспособления для заглаживания поверхности сосудов, конструируемых исключительно ручными приемами труда. Но посуду свою П. Середа изготавливает главным образом для продажи жителям окрестных деревень, изредка вывозя ее и на местный рынок.

По сообщению из д. Поповки Кировской области, присланному А. Собениной, почти в каждом доме местных жителей есть ручной гончарный круг. Его используют для изготовления посуды исключительно для нужд собственного хозяйства. Круг и здесь выполняет функции поворотного столика и служит для заглаживания поверхности сосудов.

Использование круга при домашнем производстве керамики не является особенностью гончарства только народов Восточной Европы. В 1964 г. мне удалось познакомиться с домашним производством керамики у населения с. Кэмерты Юго-Осетинской АССР, расположенного близ города Цхинвали. Здесь также в каждом доме имеется гончарный круг, на котором время от времени пожилые женщины делают для себя различную глиняную посуду традиционных форм. На рынок посуду не вывозят совершенно. Используют ручные круги грибовидной формы, которые выполняют функции поворотных столиков и служат только для заглаживания поверхности сосудов. За один цикл производства изготавливают обычно не более 5–8 сосудов. Обжигают их также в домашних печах.

Таковы факты из истории развития функций гончарного круга в производстве керамики на территории Восточной Европы.

Общее заключение об экономическом развитии гончарного производства на территории Восточной Европы

Итак, мы наблюдаем практически на всей этой территории длительное существование домашнего производства бытовой глиняной посуды. Наиболее определенно о ремесленном производстве посуды с рыночной формой сбыта можно говорить лишь применительно к короткому промежутку в истории местного населения в период бытования носителей черняховской культуры. Своими техническими традициями оно восходит к античному ремесленному производству (точнее – к позднеримскому). Но с гибелью этой культуры вновь оживляются и становятся господствующими местные – домашние производства посуды или производства, рассчитанные на заказ. Они и в черняховскую эпоху не исчезали совсем, но их удельный вес в быту черняховцев был во многих районах сравнительно небольшим. Однако возврат к старым формам производства был все же неполным. Из практики местных гончаров еще в конце I тыс. до н.э. стали исчезать навыки изготовления лепной посуды с использованием форм-моделей. Ко второй

половине I тыс. н.э. они уже стали техническим анахронизмом. Поэтому возврат к домашнему производству глиняной посуды, хотя и произошел, но базировался он уже на качественно ином составе навыков труда гончаров. Дальнейшее экономическое развитие гончарного производства уже связано с эпохой Древнерусского государства, когда развитие функций гончарного круга привело сначала к частичному вытягиванию сосудов из лепной заготовки, а затем и к полному их вытягиванию из одного комка глины. Тем не менее на протяжении всей второй половины II тыс. н.э. в лесной зоне Восточной Европы продолжали сохраняться реликты более архаичных форм экономического развития гончарного производства.

Литература

Арициховский А.В. Даты // Проблемы истории материальной культуры. 1933. № 7–8. С. 20–28.

Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

Бобринский А.А. Мельниковская О.Н. Гончарный круг у населения юхновской культуры // СА. 1977. № 2. С. 172–180.

Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М.: Наука, 1991. 511 с. (Первое издание – 1927 г., опубликовано на немецком языке в Берлине.)

ИСТОРИКО-ЭВОЛЮЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ГОНЧАРСТВА

Ю.Б. Цетлин

(Институт археологии РАН, Москва, Россия,
yu.tsetlin@mail.ru)

В статье на основании этнографических, археологических и экспериментальных данных обобщены современные представления об эволюции некоторых сторон гончарного производства: 1 – форм сосудов, 2 – декора сосудов, 3 – глинистого сырья, 4 – составов формовочной массы, 5 – технологии конструирования сосудов, 6 – функций гончарного круга, 7 – приемов обжига сосудов и 8 – теплотехнических устройств для их обжига. Выделены закономерности этих процессов на уровне макроэволюции, мезоэволюции и микроэволюции.

Ключевые слова: гончарство, эволюция, закономерности, форма сосуда, декор сосуда, гончарная технология, гончарная техника

* * *

Система гончарного производства включает три основных структурных компонента: сферу материальной культуры, сферу социальной культуры и сферу духовной культуры. В соответствии с этой общей структурой изучение гончарного производства ведется в трех основных направлениях – историко-техническом, историко-культурном и историко-эволюционном (Цетлин, 2012. С. 39–49). Хотя последнее направление исследований в настоящее время является наименее разработанным, и здесь достигнуты определенные успехи, кратко изложению которых и посвящена данная статья.

Прежде всего следует отметить, что системный характер гончарства обусловлен системным характером любой человеческой производственной деятельности, которая выражается в определенных навыках труда и культурных традициях, передаваемых от поколения к поколению. Отсюда следует, что историческое развитие гончарства как особой области человеческой культуры происходило в соответствии с определенными закономерностями. Еще более 20 лет назад А.А. Бобринским были подробно исследованы закономерности общей эволюции гончарного производства, которая начинается в эпоху *догончарного* производства, когда закладывались основы будущего развития этой области культуры,

затем следует эпоха *протогончарного* производства, ее сменяет эпоха *археогончарного* производства и, наконец, развитие гончарства завершается эпохой *простого* и *специализированного неогончарного* производства (Бобринский, 1993а, 1997, 1999). В рамках общего эволюционного процесса разные стороны гончарного производства развивались в соответствии со своими закономерностями, некоторые из которых будут рассмотрены ниже.

В настоящее время в рамках историко-культурного подхода с разной степенью детальности исследованы 1 – эволюция форм и 2 – эволюция декора сосудов, 3 – эволюция глинистого сырья, 4 – эволюция составов формовочной массы, 5 – эволюция технологии конструирования сосудов, 6 – эволюция функций гончарного круга, 7 – эволюция приемов обжига сосудов и 8 – эволюция теплотехнических устройств для их обжига. Рассмотрим последовательно каждую из этих линий развития гончарства.

1. Эволюция форм сосудов

Получить ответ на этот вопрос помогают данные археологии и этнографии. Они свидетельствуют, что сосудам из глины предшествовали сначала *готовые природные* емкости, изготовленные из тыкв, раковин, стволов бамбука и т.п., а позднее искусственные емкости из неглинистых материалов – *каменные, деревянные, плетеные* и другие. В этнографических материалах Северной Америки известны глиняные подражания как естественным природным (**рис. 1**), так и искусственным неглиняным емкостям (**рис. 2**). Помимо этого, в истории гончарства были широко распространены случаи, когда гончары подражали глиняным сосудам (**рис. 3**), а также сосудам из стекла и металла (**рис. 4**), которые по своим внешним признакам выгодно отличались от традиционной глиняной посуды и могли расцениваться в местной культурной среде как «престижные» изделия.

Обобщение всех этих данных позволяет высказать предположение, что в истории форм глиняной посуды могут быть выделены четыре основных этапа (**рис. 5**): I – воспроизведение в глине готовых природных емкостей, II – подражание в глине искусственным каменным, плетеным, кожаным и деревянным емкостям, III – подражание нетрадиционным глиняным сосудам, как правило, инокультурным и IV – копирование в глине стеклянных и металлических сосудов престижного характера.

Теперь кратко остановимся на *механизмах эволюции форм самих глиняных сосудов*. Здесь выделяются три уровня эволюции: макроуровень, мезоуровень и микроуровень.

На *макроуровне* происходит дифференциация глиняных сосудов под влиянием естественного расширения спектра потребностей людей, когда разные сосуды предназначены для выполнения разных функций. Во-первых, сосуды различаются по размеру: для приема пищи, для приготовления пищи

Рис. 1. Образцы готовых природных емкостей и подражания им из глины:
 а – сосуд из тыквы, б – подражание из глины (Holmes, 1883б, р. 446, fig. 464: а, b);
 в, д – сосуды из раковин, з, е – подражания из глины (Holmes, 1883а, р. 384,
 fig. 375; 1883б, р. 447, fig. 465а, b; р. 454, fig. 475: а, b)

Рис. 2. Образцы искусственных неглиняных емкостей и подражания из глины:
 а – каменный сосуд и б – подражание из глины (Holmes, 1883б, р. 448, fig. 466);
 в – роговой ковш и з – подражание из глины (Holmes, 1883б, р.р. 448, fig. 468);
 д – плетеный сосуд и е – подражание из глины (Holmes, 1883б, р. 449, fig. 470, 471);
 ж – корыто из дерева и з – подражание из глины (Holmes, 1883б, р. 448, fig. 467: а, b)

Рис. 3. Образцы черняховских глиняных сосудов-подражаний, последовательность изготовления показана стрелками (Бобринский, 2018. С. 87, Таблица VIII; С. 105, Таблица XIII; С. 115, Таблица XVI)

Рис. 4. Образцы черняховских глиняных сосудов-подражаний стеклянным и металлическим прототипам (Бобринский, 2018. С. 91, Таблица IX; С. 102, Таблица XII; С. 109, Таблица XIV; С. 115, Таблица XVI)

и для ее хранения (Цетлин, 2015). Во-вторых, они дифференцируются по общей пропорциональности (рис. 6), в результате чего выделяются формы средних, высоких и низких пропорций. В-третьих, развитие сосудов идет по пути усложнения их *естественной структуры* (рис. 7), что связано с расширением ассортимента изделий.

Мезоуровень эволюции форм сосудов связан с культурными контактами и смешением носителей разных традиций придания сосудам определенной формы. На этом уровне под влиянием доминантных носителей у рецессивных прежде всего может немного изменяться общая пропорциональность как всего сосуда, так и отдельных функциональных частей, а также наклон линии костяка. В результате появляются так называемые «синкретические» формы по этим признакам. Подобные формы могут возникать также в результате подражания гончарами нетрадиционным образцам посуды. Важно подчеркнуть, что такие изменения можно уверенно выявлять только в том случае, если смешивающиеся традиции различаются по этим параметрам. Если же они достаточно близкие, то факты смешанности

Рис. 5. Этапы развития глиняных подражаний формам сосудов из различных материалов

Рис. 6. Дифференциация форм сосудов по общей пропорциональности

Рис. 7. Дифференциация форм сосудов по их естественной структуре

могут уже не поддаваться фиксации, поскольку происходившие в формах изменения оказываются в зоне случайных колебаний параметров традиционных сосудов.

На уровне *микроэволюции* наблюдается постепенное изменение форм сосудов на протяжении жизни как одного гончара, так и двух-трех поколений гончаров, связанных отношениями «учитель – ученик». А.А. Бобринским было установлено, что сосуды, изготовленные мастером в преклонном возрасте, закономерно отличаются от сделанных им же в молодые годы (Бобринский, 2018. С. 60–62). Это происходит под действием механизма «*старения образа*», в соответствии с которым при изготовлении традиционных форм мысленным прототипом для мастера всегда служит его же предшествующий сосуд. Со временем эти отличия накапливаются, и старый мастер передает ученику (т.е. следующему поколению гончаров) уже измененный образ формы сосуда. В дальнейшем этот процесс повторяется, ведя к постепенному изменению форм сосудов во времени.

Изменения в формах сосудов, происходящие на *мезо-* и *микроуровне*, часто ведут к тому, что сосуды раннего этапа развития культуры заметно отличаются от сосудов среднего и позднего этапов той же культуры (см., например, Пачкова, 2006. С. 124–125, 127).

2. Эволюция декора сосудов

Созданию декора на глиняной посуде предшествовала многотысячелетняя история украшения декором тела человека и различных объектов материальной культуры. Поэтому большинство видов и приемов декора глиняных сосудов было заимствовано из предшествующей практики декорирования изделий и в том числе сосудов, изготовленных из камня и дерева (резьба, лощение, окрашивание, полирование, чернение, изготовление сосудов-скульптур), из кожи (аппликация, имитация швов, веревок, шишечек, валиков), из растительных волокон (бороздчатое заглаживание, выбивание, штампование, прокатывание).

На уровне *макроэволюции* в истории гончарства выделяются три основные стадии развития декора сосудов (**рис. 8**). *Преддекор*, или нерельефное состояние поверхности сосуда, которое достигается простым заглаживанием или выбиванием гладкой колотушкой. Мы определяем такие изделия как сосуды «без орнамента». *Протодекор* характеризует рельефное технологически-декорированное состояние поверхности сосуда. Оно возникает в результате рельефного заглаживания, выбивание или прокатывание рельефной колотушкой. Сюда же относятся сосуды-скульптуры, не имеющие оси вращения. Когда рельефная обработка поверхности или скульптурные изображения затрагивают не всю, а часть поверхности сосуда, это уже отражает переход к стадии *собственно декора*, который предполагает целенаправленное изменение облика поверхности готового сосуда. К собственно декору относятся графический, расписной, скульптурный, химико-термический, механический и другие виды.

На уровне *мезоэволюции* развитие декора сосудов происходит за счет смешения традиций разных этнокультурных коллективов, включая подражание нетрадиционным (импортным) образцам посуды. В результате смешения традиций происходит резкое увеличение разнообразия декора, которое, однако, потом сокращается под действием доминантных традиций. На данном уровне эволюция декора имеет «пульсирующий» характер (Цетлин, 1991, С. 115).

Уровень *микроэволюции* декора пока изучался только применительно к материалам доремесленного производства, когда он отражает смешение этих традиций, происходящее между разными группами в рамках одного этнокультурного коллектива (Волкова, 2017; 2019).

3. Эволюция роли глинистого сырья в гончарстве

В истории гончарства эволюция роли глинистого сырья на *макроуровне* проходит четыре основные стадии (**рис. 9**).

Стадия 1 связана с началом освоения этого сырья для производства посуды. Сейчас установлено, что в эпоху древнейшего гончарства

Рис. 8. Эволюция декора сосудов

Рис. 9. Эволюция представлений о роли глинистого сырья в гончарстве

основным глинистым сырьем были различные виды сложных природных материалов: илов и суглинков (Бобринский, Васильева, 1998; Бобринский, 1999. С. 18). В равнинных илах присутствует большое количество водной растительности, в горных илах – при почти полном отсутствии растительности много слабоокатанного или остроугольного песка, а суглинки, как правило, засорены грубыми минеральными включениями. Такой сложный природный состав глинистого сырья облегчал сушку и обжиг сосудов и позволял обходиться без каких-либо искусственных примесей. Эта стадия в основном охватывает эпоху *догончарного* и начальных стадий *протогончарного* производства.

Стадия 2 связана с необходимостью адаптации гончаров к новым источникам сырья, что неизбежно происходило при переселениях их на новое место жительства. Отсутствие привычного сырья заставляло гончаров создавать формовочную массу, похожую на илистое сырье или на грубые суглинки. В первом случае в глину добавлялись органические или минеральные, а во втором – минеральные примеси. Отличительной чертой этой стадии было появление у гончаров искусственной формовочной массы сложного состава – «глина + примесь», которая представляла собой искусственную копию старого готового природного сырья. Это было характерно в основном для эпохи *археогончарного* производства. В течение всего этого времени гончары накапливали конкретные знания о свойствах глинистого сырья, его способности формоваться, чтобы получались сосуды определенной формы, способные успешно выдерживать сушку и особенно обжиг. Как менялись эти знания с течением времени, будет показано ниже.

Стадия 3 характеризует время, когда свойства глинистого сырья уже освоены практически в полной мере. Это позволяет перейти к изготовлению сосудов из чистой природной глины различной ожелезненности и пластичности, не вводя в формовочную массу каких-либо искусственных примесей. В разных регионах Старого света этот процесс занимал период от античности до развитого средневековья. Преимущественно это эпоха *простого неогончарного* производства.

Стадия 4 отражает дальнейшее развитие знаний гончаров о свойствах глинистого сырья. Эти знания позволили гончарам сочетать в одной формовочной массе не только разные по своим свойствам природные глины, но и вводить в них различные неглинистые материалы, с помощью которых целенаправленно изменялись свойства пластичного сырья. Именно в это время сосуды начинают изготавливаться из смеси разных природных глин и разнообразных неглинистых материалов. Это эпоха *сложного неогончарного производства*, которая связана уже с производством белоглиняной, сначала высокохудожественной, а позднее и бытовой керамики. Например, для изготовления изделий из фарфора и фаянса составлялась формовочная масса, включающая до 30 разных компонентов.

Таким образом, *эволюция глинистого сырья в гончарстве характеризуется переходом по спирали:*

- 1) от сложного природного сырья (илы и суглинки)
- 2) к сложному искусственному сырью (глина+примесь), далее
- 3) к простому природному сырью (чистая глина) и, наконец, опять
- 4) к сложному искусственному сырью (смесь глин или глин и неглинистых материалов).

4. Эволюция сложных формовочных масс керамики

В истории сложных формовочных масс, использовавшихся для изготовления глиняной посуды, на макроуровне выделяются три линии и четыре стадии развития (**рис. 10**). Первая линия отражает переход от природных равнинных илов к сложным искусственным формовочным массам «глина+органическая примесь», а вторая линия развития – это переход от «горных илов» (или «грубых суглинков») к формовочным массам «глина+минеральная примесь». Обе эти линии развития относятся к Стадии 1. Третья линия развития возникает позднее в результате смешения носителей традиций двух первых линий, что ведет к возникновению еще более сложных формовочных масс «глина + органическая примесь + минеральная примесь». Она относится к Стадии 2.

В рамках каждой из трех линий развития действует одна и та же закономерность. По мере освоения гончарами свойств глинистого сырья (т.е. с течением времени) происходит постепенное уменьшение в составе формовочной массы доли неглинистого (органического или/и минерального) и увеличение доли глинистого сырья. Концентрация органических и минеральных примесей в формовочной массе, а также их смесей постепенно снижается примерно от 1:1 до малых концентраций, отражающих реликтовое состояние этих традиций.

Стадия 3 характеризуется традициями составления формовочных масс либо из одной природной глины без искусственных примесей, либо из смеси разных природных глин, как правило, ожелезненных и неожелезненных. На Стадии 4 происходит (как уже отмечалось выше) еще большее усложнение состава формовочной массы за счет целенаправленного введения большого числа разнообразных как глинистых, так и неглинистых компонентов, направленных на придание ей новых физико-технических свойств, а готовым изделиям – требуемого внешнего облика.

Таким образом, общая эволюция сложных формовочных масс включает на Стадии 1 применение формовочной массы из смеси глины и органических материалов (помет, навоз, раковина и т.п.) или глины и минеральных компонентов (дресва, шамот, песок и др.), на Стадии 2 складываются формовочные массы из смеси глины, органических и минеральных добавок, на

Рис. 10. Эволюция сложных формовочных масс керамики

Стадии 3 сосуды изготавливаются из чистой глины или смеси природных глин, а на Стадии 4 – из смеси нескольких глин и различных неглинистых материалов.

Уровень *мезоэволюции* сложных составов формовочных масс в истории гончарства отражает процесс *самоорганизации* состава формовочной массы, который происходит в ходе постепенного уменьшения доли искусственных примесей и возрастания доли глины.

Микроэволюция формовочных масс происходит в результате смешения носителей разных гончарных традиций, например использования различных видов органических или минеральных примесей или тех и других вместе. При этом одни традиции всегда выступают в роли доминантных, а другие в роли рецессивных (Бобринский, 1980. С. 58). Здесь тоже идут

процессы самоорганизации, в результате которых доминантные традиции, в конечном счете, становятся сначала господствующими, а потом – единственными, а рецессивные традиции либо исчезают полностью, либо сохраняются в виде отдельных реликтов.

5. Эволюция приемов конструирования сосудов

В целом *макрэволюция* приемов конструирования сосудов включает 6 стадий (рис. 11).

Стадия 1. Выдавливание или выбивание сосуда из комка глины. В зависимости от региона, где шло формирование гончарства, «исходным пунктом» развития технологии конструирования сосудов мог быть либо «ком» формовочной массы, либо «серия таких комков».

В первом случае из одного комка путем выдавливания или выбивания создавался *монолитный донно-емкостный начин* в виде целого сосуда. Но так можно было делать только небольшие сосуды.

Стадия 2. Для изготовления более крупных сосудов использовалась серия комков, когда небольшой донно-емкостный начин увеличивался в размере путем наращивания стенок сосуда из отдельных порций глины (лоскутный налеп), или же весь сосуд делался лоскутным налепом.

Изготовление сосудов лоскутным налепом осуществлялось по форме-модели или без нее. Важно подчеркнуть, что лоскутный налеп в истории гончарства занимал огромный промежуток времени: на разных территориях он применялся начиная с раннего неолита, а в виде реликтов сохранился до раннего средневековья.

Стадия 3. Постепенно на основе приемов лоскутного налепа формируются два новых технологических приема: во-первых, за счет увеличения длины лоскутов и их горизонтального расположения возникает кольцевой налеп из жгутов, во-вторых, в ходе наклонного наращивания лоскутов по кольцу горизонтальными зонами формируется кольцевой налеп из глиняных лент. Именно к этой стадии относятся первые опыты применения гончарного круга.

Стадия 4. Дальнейшее развитие технологии шло от кольцевого налепа из жгутов к спиральному налепу также из жгутов. Сначала это касалось небольших сосудов, а затем и сосудов любого размера.

Стадия 5. Характеризуется устойчивым сочетанием различных приемов налепочной технологии конструирования сосуда и частичного вытягивания его на гончарном круге.

Стадия 6. И, наконец, весь этот процесс завершился переходом от сочетания налепочной технологии с частичным вытягиванием сосуда к полному вытягиванию сосуда из одного комка глины.

Таким образом, общая закономерность развития технологии конструирования посуды состоит в переходе от создания монолитного тела сосуда

Рис. 11. Эволюция приемов конструирования сосуда

к составному телу и вновь к монолитному телу сосуда. Опять развитие идет по сложной спирали.

Мезоэволюция технологии конструирования сосудов происходит в ходе смешения разных традиций, которые могут либо надолго консервироваться, либо постепенно вновь приходить в несмешанное состояние в результате постепенного изживания рецессивной традиции. *Микроэволюция* технологии конструирования сосудов также связана со смешением разных традиций, но здесь изменения носят более частный характер. Например, смешение традиций спиралевидного лоскутного налепа и кольцевого налепа из лент ведет к образованию спиральнозонального лоскутного налепа, при котором ленты делались из отдельных лоскутов глины.

4. Эволюция функций гончарного круга

История гончарного круга начинается с переходом от нецентрированных к центрированным гончарным подставкам.

Основная функция круга – это формовка сосуда с помощью центрированного вращения глины в одной плоскости (Бобринский, 1993. С. 7, 9). Поэтому эволюция функций гончарного круга проявляется во все более широком использовании такого вращения для изготовления сосуда. Еще в работе 1978 г. А.А. Бобринский разделил весь процесс эволюции функций гончарного круга на 7 последовательных этапов – от РФК-1 до РФК-7 (Бобринский, 1978. С. 27). На этапе РФК-1 круг используется в роли поворотного столика, а на этапе РФК-7 – как средство для полного вытягивания сосуда из одного комка глины. Промежуточные этапы отражают процесс постепенного расширения функций этого орудия. Основная закономерность эволюции функций гончарного круга в истории гончарства состоит в постепенном уменьшении доли ручных навыков труда при изготовлении сосуда и возрастании доли так называемых «машинных» навыков (рис. 12).

В основе макроэволюции функций гончарного круга лежат два фактора: во-первых, увеличение массы круга, во-вторых, уменьшение сил трения в подшипниках этого орудия. Действие этих факторов неизменно ведет к постепенному увеличению длительности вращения круга, и, наконец, она становится достаточной для полного вытягивания сосуда из одного комка глины.

Рис. 12. Эволюция функций гончарного круга

В конкретной истории это проявляется, с одной стороны, в распространении ножного гончарного круга с массивным нижним диском и ручного круга утяжеленного типа, а с другой стороны, в использовании специальной смазки для деревянных деталей подшипников, замене деревянных подшипников металлическими и в конечном счете – в переходе к электрическим гончарным кругам.

5. Эволюция приемов обжига сосудов

Целью термической обработки или обжига сосудов во всех случаях было придание изделиям прочности и водонепроницаемости (Бобринский, 1999. С. 90–106). Эволюция приемов термической обработки сосудов в истории гончарства может быть разделена на 6 последовательных стадий (рис. 13).

Стадия 1 характеризуется коротким (не более 2 часов) низкотемпературным обжигом сосудов (до 470 °C) в восстановительной среде. Хотя этот этап выделен гипотетически, в его пользу говорят находки сосудов, обожженных в восстановительной среде и имеющих сильную остаточную пластичность.

Рис. 13. Эволюция приемов обжига глиняных сосудов

Для Стадии 2 характерен длительный (не менее 5 часов) низкотемпературный обжиг (до 470 °С) в восстановительной среде. Однако такой обжиг уже приводит к полной утрате остаточной пластичности.

Стадия 3 является промежуточной. Сосуды обжигаются относительно короткое время при начальных температурах каления 550–650 °С. После обжига остаточная пластичность сохраняется лишь частично в центральной части черепка.

Стадия 4 характеризуется коротким высокотемпературным обжигом при температуре свыше 650 °С. Сосуды почти полностью утрачивают пластичность, которая может сохраняться в центральной части черепка.

Стадия 5 также предполагает высокотемпературный обжиг, но уже в течение длительного (более 2 часов) времени. Остаточная пластичность полностью отсутствует.

И наконец, Стадия 6 – это высокотемпературный многоступенчатый обжиг сосудов с поливой, а также фарфоровых и фаянсовых изделий.

Первые две стадии характеризуют *несформированное* состояние приемов обжига сосудов, 3-я стадия – *частично-сформированное* состояние, а 4-я, 5-я и 6-я стадии – *полностью сформированное* состояние этих технологических приемов. Таким образом, основными закономерностями эволюции обжига сосудов на макроуровне являются, во-первых, переход от низкотемпературного к высокотемпературному обжигу и, во-вторых, от короткого к длительному обжигу.

6. Эволюция обжигательных устройств

В истории гончарства известно 4 класса специальных устройств для обжига сосудов: *кострища, очаги, печи и горны* (Бобринский, 1987, 1991. С. 94–95, 2007; Бобринский, Волкова, Гей, 1993), последовательность которых отражает линию их конструктивной *макроэволюции*. Процесс *мезоэволюции*, происходивший в рамках каждого из этих теплотехнических сооружений, также может быть разделен на определенные стадии (**рис. 14**).

Кострища – наиболее простые устройства для обжига:

Стадия 1 – кострище располагается непосредственно на грунте. Сосуды укладываются попеременно с топливом.

Стадия 2 – сначала на месте кострища сооружается временная или постоянная платформа из дерева, камней или глины. На нее попеременно с топливом укладываются сосуды. Затем все сооружение дополнительно обкладывается топливом.

Стадия 3 – повторяет стадию 2, но после укладки на платформу сосудов и топлива сверху создается не сплошной купол из обломков крупных сосудов.

Очаги – следующие по сложности обжигательные устройства. Отличаются от кострищ тем, что очаги по периметру ограничены постоян-

ными стенками. Топливо и сосуды, как и в кострищах, не отделены друг от друга.

Стадия 1а – характеризуется очагом, сооруженным на поверхности земли, со стенками из камней или глины, а Стадия 1б – очагом, углубленным в грунт, который и выполняет роль стенок. В обоих случаях на дно очага насыпается слой золы, на него вместе укладываются обжигаемые сосуды и топливо.

Стадия 2 – отличается от предыдущих тем, что на дне очага сооружается специальная временная или постоянная платформа, для изоляции обжигаемых сосудов от грунта.

Стадия 3 – повторяет сооружение, характерное для предыдущей стадии, но сверху из крупных обломков керамики делается временный купол.

Печные устройства представляют собой дальнейшее развитие очагов. В них, как и в очагах и в кострищах, топливо укладывается вместе с обжигаемыми сосудами.

Стадия 1 – печь имеет постоянные стенки и купол с отверстием в верхней части для улучшения тяги во время обжига. В одной из стенок делается боковое отверстие, через которое производится закладка в печь обжигаемых сосудов и топлива.

Стадия 2 – характеризуется сооружением на дне печи специальной постоянной платформы для размещения топлива и обжигаемых сосудов.

Стадия 3 – на этой стадии дополнительно появляется дополнительное отверстие для укладки сосудов, которое на время обжига закрывается специальной крышкой.

Рис. 14. Эволюция гончарных обжигательных устройств

Горновые устройства для обжига являются наиболее совершенными конструкциями. Основное отличие горнов состоит в наличии специальной стенки с отверстиями, которая отделяет обжигаемые сосуды от топлива. Поэтому обжиг в гончарных горнах происходит только за счет воздействия на сосуды горячих газов.

Гончарные горны разделяются на два класса: с вертикальным (или диагональным) ходом горячих газов и с горизонтальным ходом горячих газов. В первом случае разделительная стенка располагается горизонтально, во втором – вертикально.

По данным А.А. Бобринского, эволюция гончарных горнов проявляется в постепенном увеличении расстояния между топливом и обжигаемыми сосудами. На Стадии 1 топливо располагается в глубокой яме непосредственно под сосудами, на Стадии 2 – горение топлива происходит в коротком топочном канале, а не под сосудами, а на Стадии 3 топочный канал удлиняется настолько, что непосредственно под сосудами образуется пространство, где происходит концентрация тепловой энергии. В результате того, что обжигаемые сосуды значительно удалены от сжигаемого топлива, они приобретают чистый и совершенно однородный цвет поверхности.

Таким образом, общее направление *макро- и мезоэволюции* гончарных обжигательных устройств состоит, во-первых, в улучшении контроля за обжигом сосудов (это в минимальной степени доступно в кострищах и в максимальной мере при обжиге в гончарных горнах), во-вторых, в устранении потерь тепловой энергии (это достигается сооружением на земле специальных платформ, временного, а затем постоянного купола), в-третьих, в устранении контакта топлива с обжигаемыми сосудами.

Заключение

Выявленные закономерности эволюции разных сторон гончарного производства показывают, что это был очень сложный системно организованный процесс в истории человечества. Помимо этого нужно иметь в виду, что разные стороны гончарства развивались не изолированно. Они влияли друг на друга и, кроме того, испытывали влияние других сторон человеческой культуры. Это вело к огромному разнообразию конкретных гончарных традиций, бытовавших в разные эпохи у разных народов, через разнообразие которых как раз и прокладывали себе путь выявленные тенденции и закономерности эволюции этой сферы человеческой культуры.

Литература

Бобринский А.А. Гончарная технология как источник информации о процессах смешения древнего населения // Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии, София, сентябрь 1980 г. – М: Наука, 1980. С. 57–59.

Бобринский А.А. Общая классификация теплотехнических устройств для обжига керамики // Задачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС. Тезисы докладов Всесоюзной конференции. Суздаль, 1987. М: Наука, 1987. С. 44–46.

Бобринский А.А. Гончарные мастерские и горны Восточной Европы (по материалам II–V вв. н.э.). М: Наука, 1991. 215 с.

Бобринский А.А. Происхождение гончарства // Українське гончарство: науковий збірник за минулі літа. Кн. 1. Київ-Опішне: Молодь, 1993а. С. 39–55.

Бобринский А.А. Гончарный круг и его происхождение. Препринт. Екатеринбург: УрО РАН. 1993б. 56 с.

Бобринский А.А. О структуре и происхождении гончарной технологии // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии. Памяти Василия Дмитриевича Белецкого. Т. 1. СПб.; Псков: ИИМК РАН, 1997. С. 90–96.

Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (ред. А.А. Бобринский). Самара: Самарский ГУ, 1999. С. 5–109.

Бобринский А.А. Гончарный горн // Российская энциклопедия. М: Большая Российская энциклопедия, 2007. Т. 7. С. 412.

Бобринский А.А. Оболочки функциональных частей глиняной посуды // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход. М.: ИА РАН. 2018. С. 54–59. (первое издание статьи – 1991 г.)

Бобринский А.А. Формы-подражания черняховских гончаров стеклянным и металлическим прототипам: проблемы методики изучения и хронологии сосудов // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход. М.: ИА РАН. 2018. С. 63–123.

Бобринский А.А., Васильева И.Н. О некоторых особенностях пластического сырья в истории гончарства // Проблемы древней истории Северного Прикаспия. Самара: Изд-во Сам. ГПУ. 1998. С. 193–217.

Бобринский А.А., Волкова Е.В., Гей И.А. Кострища для обжига керамики // Археологические исследования в Поволжье. Самара: Самарский ГУ, 1993. С. 3–44.

Волкова Е.В. Отражение в гончарных традициях контактов фатьяновско-балановского и позднего неолосовского населения // Самарский научный вестник. Т. 8. № 2 (27). Самара: ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», 2019. С. 129–136.

Волкова Е.В. Культурный состав населения и относительная периодизация жилищ поселения Галанкина Гора (по данным изучения керамики) // КСИА. 2017. Вып. 249. Ч. I. С. 153–166.

Пачкова С.П. Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы. Киев: ИА НАН Украины. 2006. 372 с.

Цетлин Ю.Б. Периодизация неолита Верхнего Поволжья. Методические проблемы. М: ИА АН СССР, 1991. 195 с.

Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М: ИА РАН, 2012. 430 с.

Цетлин Ю.Б. Понятия «качества» для анализа объема сосудов // КСИА, Вып. 239. М: Языки славянской культуры. 2015. С. 393–408

Holmes W.H. Ancient Pottery of the Mississippi Valley // Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology. Wash. 1883a. P. 361–436.

Holmes W.H. Origin and Development of Form and Ornament in Ceramic Art // Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology. Wash. 1883б. P. 437–465.

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОБЖИГЕ НЕДОСУШЕННЫХ ГЛИНЯНЫХ СОСУДОВ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Е.В. Волкова

(Институт археологии РАН, Москва, Россия,
volk_h@mail.ru)

Статья посвящена результатам экспериментального исследования обжига недосушенных сосудов. В августе 2019 г. на базе Самарской экспериментальной экспедиции по изучению древнего гончарства было проведено три длительных низкотемпературных обжига в восстановительной среде и один кратковременный обжиг в полувосстановительной среде практически сырых сосудов. Три низкотемпературных обжига показали, что в древности можно было обжигать еще сырые сосуды, но их формовочная масса должна была состоять из глины с органической и минеральной примесями в большой концентрации. Обжиг в полувосстановительной среде с использованием сухого и влажного навоза в качестве топлива еще раз показал возможность успешного обжига совершенно сырых сосудов, формовочная масса которых включает либо только минеральные примеси, либо органические и минеральные примеси вместе.

Ключевые слова: эксперимент, недосушенные сосуды, обжиг, очаг, органические и минеральные примеси

Постановка задачи и предварительные исследования

Естественная структура любого гончарного производства состоит из трех стадий: подготовительной, созидательной и закрепительной (Бобринский, 1978. С. 14). Сушка сосудов относится к последней, закрепительной стадии гончарного производства. Обычно она проходит в два этапа: воздушное высушивание и термическое высушивание. По завершении первого этапа процентное содержание воды в теле сосуда и в окружающем воздухе становится примерно одинаковым. На этапе термического высушивания из сосуда выпаривается так называемая «свободная» вода (Цетлин, 2012. С. 110–111).

По этнографическим данным, известно, что гончары сначала несколько дней высушивали сосуды в помещении, затем на воздухе в тени и, наконец, когда сосуды выглядели совсем сухими, выносили их на солнце. На такую сушку сосудов среднего размера в условиях умеренного климата уходила примерно неделя. Термическую сушку производили непосредственно перед обжигом изделий в течение одного-двух часов. У гончаров коми (зырян) во второй половине XIX – первой половине XX в. воздушное высушивание производилось в течение двух – четырех дней в тени на воздухе или на полках в сарае, или при дождливой погоде в доме. Высушенная таким образом посуда помещалась в разогретую печь и оставалась там до ее остывания. Такое термическое высушивание длилось достаточно долго. Обжигались сосуды либо в этой же печи, либо в кострище (Чудова, 2001. С. 53–54).

Наша экспериментальная практика показала, что недосушенные сосуды можно успешно обжигать в горне. Но гончарный горн – это наиболее совершенное обжиговое устройство, характерное в основном для развитого гончарного производства. В эпоху первобытности для обжига посуды широко использовались специальные кострища и очаги. В частности, именно в кострищах или очагах обжигало свою посуду фатьяновское население, обитавшее на территории Верхней Волги в эпоху бронзы. Иногда в фатьяновских погребениях (например, в погребении № 24 Второго Новинковского могильника) можно обнаружить бесформенные комки формовочной массы. Поскольку эта формовочная масса была идентична массе, из которой лепились сосуды, а других глиняных вещей в этом могильнике не было найдено, можно с уверенностью предположить, что в погребения иногда ставились сосуды, сохранившие сильную остаточную пластичность (Волкова, 2010. С. 51). В связи с этим возникает вопрос: насколько хорошо могли высушиваться сосуды в условиях умеренного климата и при вероятном отсутствии специального помещения для их сушки? Для ответа на этот вопрос в 2017 г. было запланировано провести экспериментальное исследование по обжигу недосушенных сосудов в примитивных обжигательных устройствах.

Цель его состояла в выяснении *необходимой степени высушенности сосудов*, изготовленных из разных формовочных масс, для успешного их обжига в очаге. В ходе эксперимента нужно было проверить, какова вероятность получения брака при обжиге недосушенных сосудов. Критериями успешного обжига сосудов мы считаем отсутствие термических разрывов в изделиях и утрату их остаточной пластичности.

В результате экспериментальных обжигов, проведенных в 2017 и 2018 гг., было высказано предположение, что практически сырые сосуды с формовочной массой, состоящей из глины, навоза коровы (в концентрации 1:3) и шамота (в концентрации 1:4), можно обжигать в очаге как в восстановительной среде при низкой температуре (до 500 °C), так и в полувосстановительной среде при начале температур каления глины (650–700 °C) с использованием навоза в качестве топлива (Волкова, 2019. С. 347–358). Однако при

низкотемпературном обжиге в очаге в условиях восстановительной среды нам не удалось достичь необходимой температуры и тем самым избавиться от остаточной пластичности черепка.

В 2019 г. на базе Самарской экспериментальной экспедиции по изучению древнего гончарства (руководители экспедиции Н.П. Салугина и И.Н. Васильева) было решено продолжить этот эксперимент с целью дополнительной проверки предположений и выводов, полученных в предыдущие годы. В 2019 г. решались две основные задачи. Первая – получить в очаге в восстановительной среде температуру обжига, которая бы исключала сохранение остаточной пластичности черепка: минимум 470 °С с длительной выдержкой при ней. Вторая – найти способ создания более щадящего режима обжига сосудов в полувосстановительной среде с использованием навоза в качестве единственного топлива.

Для решения первой задачи было запланировано, *во-первых*, увеличить диаметр очага, *во-вторых*, соорудить на дне очага платформу из камня (мы использовали битый кирпич) и, наконец, если эти меры не помогут, повысить температуру, обмазать дно и стенки очага глиной с целью уменьшения потерь тепла при сгорании топлива. Для решения второй задачи был использован более влажный навоз, чтобы избежать резкого подъема температуры во время обжига.

В соответствии с этими задачами было проведено три длительных низкотемпературных обжига в восстановительной среде и один кратковременный обжиг в полувосстановительной среде с использованием увлажненного навоза в качестве топлива.

Если в предыдущие годы для данного экспериментального исследования изготавливались сосуды разной степени высушенности, например, два, 4 и 6 дней сушки, то в этом году решили обжигать сосуды, сушившиеся один или два дня. Предшествующие эксперименты по термической обработке сосудов, которые сушились один-два или 4–5 дней, показали, что между ними практически нет разницы по числу и характеру трещин, образовавшихся во время обжига. Все сосуды, предназначенные для трех низкотемпературных обжигов в восстановительной среде, лепились по одинаковой программе (монолитный донный начин и наращивание стенок лентами), имели горшковидную форму, были высотой около 10 см, а толщина их стенок не превышала 1 см.

Описание хода экспериментальных обжигов сосудов

Обжиг № 1. Для этого обжига были изготовлены три сосуда из разных формовочных масс: первый – из чистой глины, второй – из глины с жидким навозом в концентрации 1:3 и третий – из глины и крупного шамота в концентрации 1:3. Сосуды сохли один день на открытой веранде и к моменту обжига оставались абсолютно сырыми.

Перед проведением обжига диаметр углубленного в землю очага увеличили со 100 до 140 см по верхнему краю и до 105 см у дна, глубина при этом осталась прежней – 50 см. Из-за расширения очага термопару пришлось удлинить с помощью железной трубы. На дне очага в центральной части, в 30–40 см от его стенок, сделали платформу из тонких деревянных плашек, уложенных в два слоя решеткой. Чтобы предотвратить просыпание золы под платформу, на нее уложили тонкий слой (около 2 см) свежих листьев орешника и клена. На листья насыпали тонкий (1,5–2 см) слой холодной золы и поставили на него три экспериментальных сосуда, глиняный грибок и несколько образцов эталонов разных формовочных масс. Конец термопары располагался на уровне середины центрального сосуда. Обжигаемые изделия обложили по периметру короткими плашками, чтобы зола и уголь не рассыпались (**рис. 1, 1**). После этого внутреннее пространство, где располагались сосуды, засыпали горячей золой с углями. Высота слоя горячей золы над сосудами равнялась 10 см. Вокруг сделали шалаш из дров (**рис. 1, 2**) и подожгли его с 4 сторон с помощью мелких веток.

Через 20 минут обжига загорелась платформа, на которой стояли сосуды, и температура резко поднялась до 610 °С (**рис. 2**). К сожалению, мы поздно сообразили, что термопара показывает максимальную температуру не на своем конце, там, где находились сосуды, а по всей длине, где на нее воздействовало открытое пламя от горящих дров. Поскольку такая температура неизбежно должна была привести к разрушению сырых сосудов, мы быстро разгребли шалаш из дров и засыпали холодной золой его и горящую платформу. После этого температура начала резко падать. В результате наших действий платформа оказалась перекрыта холодной золой, ее горение прекратилось, и последующие подкладывания дров (по 3–4 полена по мере прогорания) в течение 3,5 часа позволили поднять температуру лишь до 250 °С. Через 6,5 часа, когда последние дрова прогорели, очаг закрыли сверху железным листом (в противопожарных целях) и оставили остывать до утра.

На следующий день при разборке очага выяснилось, что верхняя часть платформы прогорела, а нижняя частично сохранилась. Сосуд из чистой глины развалился, сосуд из глины с навозом имел сквозную трещину на дне, а у сосуда из глины с шамотом были мелкие несквозные трещины (**рис. 3**). Проверка на остаточную пластичность показала, что сосуд из чистой глины полностью сохранил пластичность, а два других сосуда имели небольшую остаточную пластичность.

Таким образом, этот обжиг нельзя было признать успешным. Несмотря на невысокую температуру, сырые сосуды из чистой глины и из глины с навозом не выдержали обжига, и все изделия сохранили остаточную пластичность. Исходя из экспериментальной практики прошлых лет (в Рыбинской археологической экспедиции – руководитель А.Н. Рыкунов), можно заключить, что в сосуде с примесью шамота можно было пару раз сварить жидкую пищу, но потом он бы неизбежно начал разрушаться.

1

2

Рис. 1. Устройство обжига № 1: 1 – укладка сосудов, 2 – шалаш из дров над зольной шапкой

Рис. 2. График изменения температуры в течение обжига № 1

1

2

3

Рис. 3. Сосуды после обжига № 1: 1 – из чистой глины, 2 – из глины с навозом, 3 – из глины с шамотом

1

2

Рис. 4. Обжиг № 2: 1 – укладка сосудов, 2 – разборка обжига

Обжиг № 2. Второй восстановительный низкотемпературный обжиг проводился в том же очаге. Обжигались три сосуда, сделанные по тем же трем рецептам и также сохшие на веранде в течение одного дня.

На это раз под трубу термопары поставили торцом кирпич и заизолировали ее почти по всей длине (кроме последних 10 см) толстым кожухом из глины с примесью мелкого песка в концентрации 1:2 (**рис. 4, 1**). Это было сделано с той целью, чтобы нагревался только конец термопары, который находился непосредственно в зоне расположения обжигаемых сосудов.

На дне очага соорудили платформу из битого кирпича толщиной 5 см. На ней сделали платформу из тонких деревянных плашек, уложенных в два ряда решеткой. Эту решетку застелили слоем сырых листьев (2 см) и засыпали его тонким слоем холодной золы, на которую поставили сосуды (**рис. 4, 1**). Как и в первом обжиге, они были засыпаны горячей золой, перемешанной с углем. Над зольной шапкой сделали шалаш из дров и подожгли. От сильного ветра поставили заслон.

Во время этого обжига в тех местах, где дрова прогорали, мы подкладывали не по 3–4 полена, как раньше, а плотно обкладывали дровами все пространство с обжигаемыми сосудами. Обжиг длился около 6 часов, и в нем была достигнута максимальная температура 482 °С (**рис. 5**). После прекращения горения дров очаг остывал до утра.

Когда на следующее утро разобрали очаг (**рис. 4, 2**), выяснилось, что верхний слой платформы сгорел полностью, а нижний – частично обуглился. Сосуд из чистой глины развалился на несколько частей. Сосуд из глины с навозом имел большую сквозную трещину в придонной части и много мелких несквозных трещин. У сосуда с шамотом, стоявшего горлом вверх, имелись мелкие температурные трещины на внутренней поверхности (**рис. 6**). Остаточная пластичность не сохранилась ни у одного сосуда.

Итак, этот обжиг оказался успешным только для сосуда с примесью крупного шамота. Мелкие трещины образовались, скорее всего, от горячего угля, попавшего внутрь еще сырого сосуда.

Обжиг № 3. В третьем восстановительном низкотемпературном обжиге испытывались 4 сосуда. Один был сделан из глины с навозом (в концентрации 1:3), второй – из глины с шамотом (также в концентрации 1:3) и два последних были изготовлены из глины с навозом (в концентрации 1:6) и шамотом (в концентрации 1:4). Они также сохли только одни сутки в тех же условиях, что и предыдущие сосуды.

В этот раз на слое битого кирпича сделали решетку из тонких сучьев. Диаметр этой решетки был на 30–40 см больше, чем диаметр зоны обжига сосудов (**рис. 7, 1**). На решетку положили слой сырых листьев и поверх насыпали слой холодной золы. На него поместили сосуды: один стоял горлом вниз, остальные – горлом вверх (**рис. 7, 2**). Сосуды засыпали тонким слоем холодной золы, над которым соорудили горку из горячей золы и только потом

Рис. 5. График изменения температуры в течение обжига № 2

Рис. 6. Сосуды после обжига № 2: 1 – из чистой глины, 2 – из глины с навозом, 3 – из глины с шамотом

засыпали горячей золой с углем. Вокруг золы был сооружен шалаш из поленьев (**рис. 7, 3**), который подожгли с нескольких сторон тонкими ветками.

Поскольку в этот день стояла сухая жаркая погода и дрова были очень сухие, температура начала быстро подниматься. Через 45 минут она достигла уже 200 °С. Было решено какое-то время не подкладывать новые дрова, а огонь был засыпан холодной золой. Когда температура упала до 165 °С, золу полностью вновь обложили дровами и подожгли. По мере их прогорания слой золы плотно обкладывали новыми дровами. За весь обжиг было сделано 5 таких дополнительных кладок. Обжиг длился около 6 часов, и максимальная температура составила 550 °С (**рис. 8**). По окончании горения топлива очаг прикрыли железным листом и оставили остывать до утра.

На следующее утро при разборке очага (**рис. 7, 4**) выяснилось, что платформа из сучьев сгорела полностью. Вероятно, это произошло из-за того, что диаметр платформы был значительно больше, чем пространство, занятое сосудами и топливом. Сосуды из глины с навозом и из глины с шамотом имели сквозные трещины. Сосуды, сделанные из смешанной формовочной массы (глина + навоз + шамот), сквозных трещин не имели (**рис. 9**). У сосуда, стоявшего горлом вниз, тонкий слой внутренней поверхности откошился, скорее всего, из-за высокой температуры в самом начале обжига, когда загорелась платформа. Остаточная пластичность не сохранилась ни у одного сосуда.

Таким образом, этот обжиг был успешным только для сосудов, изготовленных из смеси глины, навоза и шамота.

Обжиг № 4. Этот кратковременный обжиг в полувосстановительной среде проводился в том же земляном очаге, но с навозом коровы в качестве единственного топлива.

Обжигалось 7 сосудинок из глины с искусственной примесью талька (в концентрации 1:4); маленький кувшинчик из глины и сухого навоза (в концентрации 1:2–3); копия «фатьяноидного» сосуда, сделанная из глины, влажного навоза (в концентрации 1:6), крупного шамота (в концентрации 1:4) и мелкого песка (в концентрации 1:5). Всего 9 сосудов, сохших в течение полутора-двух дней на открытой веранде и перед обжигом не имевших трещин.

До обжига все сосуды дополнительно сушились в течение 30 минут на стенке наземного очага, в котором горел костер (**рис. 10, 1**).

На дне земляного очага была сделана платформа из двух слоев сучьев, уложенных решеткой. На нее положили лепешки сухого навоза общей толщиной 2–3 см. На них поставили сосуды (**рис. 10, 2**), между которыми также проложили сухие лепешки и накрыли сверху слоем сухих лепешек (**рис. 10, 3**). Затем все это сооружение было плотно обложено лепешками коровьего навоза, предварительно замоченными в ведре с водой. Эту шапку присыпали сухим навозом, обложили со всех сторон сучьями и подожгли с четырех сторон (**рис. 10, 4**).

Через 40 минут температура постепенно поднялась до 230 °С, а через один час труба термопары оголилась, и термопара перестала показывать температуру на сосудах (**рис. 11, 1**). С этого момента мы измеряли температуру

Рис. 7. Обжиг № 3: 1 – платформа, 2 – укладка сосудов, 3 – устройство шалаша из дров над шапкой золы, 4 – разборка очага

Рис. 8. График изменения температуры в течение обжига № 3

Рис. 9. Сосуды после обжига № 3: 1 – из глины с навозом, 2 – из глины с шамотом, 3–4 – из глины с навозом и шамотом

пирометром, каждый раз в нескольких местах. На графике (рис. 12) во всех случаях приведено наибольшее значение температуры, зафиксированное в основном внутри костра на красных углях. Максимальная температура обжига составила 660 °С и была достигнута через 1 час 10 минут от его начала. Достаточно высокая температура 500–600 °С держалась чуть больше двух часов. Обжиг завершился, когда прогорели последние лепешки навоза. Общая длительность обжига составила 4 часа.

Сразу по окончании обжига очаг был разобран (рис. 11, 2). Кувшинчик из глины с навозом имел небольшую сквозную трещину на дне. Сосуды из глины с тальком и копия «фатьяноидного» сосуда из глины, навоза, шамота и песка не имели никаких трещин, но с лощеных внешних поверхностей изделия начал отшелушиваться тонкий слой глины (рис. 13). Остаточной пластичности у сосудов не сохранилось. Можно заключить, что обжиг не был успешным только для сосуда из глины с навозом.

Рис. 10. Организация обжига № 4:

1 – термическая сушка сосудов перед обжигом, 2 – укладка сосудов, 3 – укладка топлива из коровьих лепешек, 4 – шалаш из сучьев

Рис. 11. Обжиг № 4: 1 – оголенная термопара, 2 – разборка очага

Рис. 12. График изменения температуры в течение обжига № 4

Рис. 13. Сосуды после обжига № 4: 1 – из глины с навозом, 2 – из глины, навоза, шамота и песка, 3 – из глины с тальком

Поскольку были учтены все ошибки первых двух восстановительных обжигов, обжиг № 3 был наиболее успешным. В результате проведенных четырех экспериментальных обжигов оказалось возможным сделать следующие выводы.

Во-первых, трубу термопары надо изолировать от прямого огня кожухом из глины с песком. Во-вторых, для достижения необходимой температуры при низкотемпературном обжиге в восстановительной среде достаточно увеличить диаметр очага, сделать на дне подсыпку из камней или битых кирпичей и подкладывать дрова по мере их прогорания не мелкими порциями, а плотно закрывать ими всю шапку золы. Нет необходимости обмазывать глиной дно и стенки очага, так как за три проведенных обжига они и так уже сильно прокалились (однако возможно это связано с особенностями грунта, в котором был вырыт очаг). В-третьих, для предотвращения трещин на сосудах необходимо сначала прикрыть их слоем теплой золы. Кроме того, нельзя допускать резкого подъема температуры во время обжига. Для этого не надо сооружать платформу из сучьев большого диаметра.

Таким образом, три низкотемпературных обжига, проведенных в 2019 г., доказали, что в древности можно было обжигать совсем сырые сосуды, но их формовочная масса должна была состоять из глины с органической и минеральной примесями в достаточно большой концентрации.

Обжиг в полувосстановительной среде с использованием сухого и влажного навоза в качестве топлива еще раз показал возможность успешного обжига практически сырых сосудов, формовочная масса которых включает либо только минеральные примеси, либо органические и минеральные примеси вместе.

В дальнейшем предполагается провести серию экспериментов с целью выявления возможных причин появления отшелушивания или растрескивания тонкого слоя на внешней поверхности, так как это явление достаточно часто встречается на археологической керамике.

Литература

Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

Волкова Е.В. Новинковские могильники фатьяновской культуры. М.: ИА РАН, 2010. 248 с.

Волкова Е.В. О возможностях обжига недосушенных глиняных сосудов (экспериментальное исследование) // КСИА, 2019. Вып. 255. С. 347–358.

Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 2012. 384 с.

Чудова Т.И. Гончарство коми (зырян) во второй половине XIX – первой половине XX веков: Учебное пособие по спецкурсу. Сыктывкар: Издательство Сыктывкарского университета, 2001. 89 с.

ОБ ОДНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСИ ИЗВЕСТНЯКА В КЕРАМИКЕ

О.А. Лопатина

(Институт археологии РАН, Москва, Россия,
lopatina.olga@gmail.com)

Статья посвящена исследованию приема закаливания глиняных сосудов, известного по этнографическим данным. Для закаливания изделия, достигшие температуры 800–850 °С, вынимались из обжигательного устройства и сразу помещались в емкость с водой. Считается, что в результате этой операции сосуды приобретали дополнительную прочность. При закаливании керамики с примесью известняка происходит частичное вымывание СаО, который образуется во время обжига. За счет этого уменьшается вредное воздействие примеси известняка, ведущее к образованию «выколов» на стенках сосуда.

С помощью серии экспериментов автор исследовал возможности фиксации случаев использования приема закаливания по археологической керамике с примесью известняка. Выявлены признаки, возникающие при этом в изломах и на поверхностях керамических образцов. Подтверждено ослабление разрушающего действия карбонатов в результате использования приема закаливания сосудов, особенно при размере частиц известняка менее 2,0 мм. Тем не менее однозначно связывать выявленные признаки только с приемом закаливания пока преждевременно.

Ключевые слова: гончарная технология, эксперимент, известняк, обжиг, закаливание

* * *

В истории гончарства известен прием, когда гончары сразу после обжига помещали раскаленные сосуды в чистую воду (Материалы...; Харизоменов, 1884. С. 136). А.А. Бобринский называет этот прием *калением*, рассматривая его как способ придания изделиям большей прочности¹. При этом уточняется,

¹ Сходные задачи придания прочности могут ставиться гончарами и при обваривании посуды, когда после обжига ее окунали в специально приготовленный раствор. Так, С.А. Милюченков сообщает, что «большинство белорусских гончаров, обваривая посуду, считают, что она закаливается (загартоўваецца) и становится более прочной» (Милюченков, 1984. С. 94).

что изделия нагреваются в процессе обжига докрасна и окунаются в воду на время менее минуты (Бобринский, 1978. С. 216).

Пока прием закаливания² остается практически не изученным. В частности, неизвестны технологические следы, по которым можно его выявлять по археологической керамике. Данные об этом приеме не привлекаются для изучения гончарных традиций древнего населения.

Целью данной работы является изучение возможностей выявления приема закаливания по археологической керамике. Для этого была проведена экспериментальная проверка сведений, имеющих в специальной литературе. Прежде всего были экспериментально проверены данные, во-первых, о том, что поверхность сосудов и излом после закаливания слегка темнеют, становясь не кирпично-красными, а коричневато-красными (Бобринский, 1978. С. 216), во-вторых, об одном из способов борьбы с вредным влиянием известняка, который используется при производстве кирпича (Матвеев, 1964). Замачивание в воде изделий сразу после обжига широко известно в кирпичном производстве. Наряду с такими способами, как дробление карбонатных включений, добавление в глину поваренной соли или хлористого кальция, это один из способов борьбы с разрушающим действием известняка (Киптенко, Мартынов, Никифоров, 1959. С. 7–8; Матвеев, 1964. С. 58–68; Булавин, Гончар, 1954. С. 9–10).

Как известно, при обжиге керамики карбонатные включения в глине претерпевают определенные изменения. При температуре 400–450 ° они начинают разлагаться на СаО (безводная окись кальция или негашеная известь) с выделением углекислоты (СО₂); разложение заканчивается при температуре 850–950 ° (Матвеев, 1964. С. 58). Последующее остывание и пребывание на воздухе приводит к тому, что в процессе поглощения водяных паров из воздуха СаО преобразуется в гидрат окиси кальция Са(ОН)₂ (гашеная известь, пушонка). Реакция сопровождается увеличением окиси кальция в объеме, что приводит к разрыву изделий. Погружение изделий в воду после обжига способно ослабить этот процесс. Так, Г.В. Матвеев сообщает, что «гашение известняковых включений в кирпиче, происходящее в воздушной среде, отличается от такого же гашения в воде прежде всего тем, что при гашении в воздухе свободная окись кальция гасится в сухую массу и, расширяясь, целиком остается в изделии, распирая его, тогда как при гашении в воде окись кальция превращается сначала в кашицеобразную массу, а затем переходит в жидкую фазу» (Матвеев, 1964. С. 59). При этом происходит выщелачивание, растворение гашеной извести в воде с образованием так называемого известкового молока, которое частично вымывается через поры наружу. Затвердевая, гашеная известь способна цементировать черепок. В качестве условий влияющих на эффективность закаливания указаны следующие: 1) процентное содержание и размер включений известняка; 2) состав включений (известь

² Здесь и далее будет использоваться термин закаливание от «закалить» в значении «придать какому-нибудь телу большую твердость, упругость, вязкость, прочность путем нагревания до высокой температуры, а затем быстрого охлаждения» (Д.Н. Ушаков, 1935–1940).

или мергель); 3) пористость черепка, 4) температура изделий в момент замачивания, которая не должна быть ниже 50–60 °С (Матвеев, 1964. С. 58–61).

В археологической керамике довольно часто встречаются следы беловатого налета в порах, пустотах, лунках вокруг минеральных примесей. Происхождение этого налета может быть различным (соли почвы, минерализованные остатки содержимого сосуда и др.). Интерпретация подобных следов бывает затруднительной. Не исключено, что образование белого налета в изломах черепка может быть связано и с использованием приема закаливания керамики с примесью известняка.

В археологической керамике примесь известняка (как естественного, так и искусственного) широко распространена. Так, например, традиции использования искусственной примеси дробленого известняка отмечены в керамике дьяковской культуры Среднего Поочья, памятников типа Ново-Клейменово (Воронцов, 2013. С. 15–22; личные наблюдения автора), типа Упа 2 (Столяров, 2013. С. 23). При этом относительно высокая концентрация этой примеси не влияет на сохранность сосудов (Лопатина, 2019). Достаточно широкое распространение традиций специального добавления известняка в формовочную массу сосудов позволяет предположить существование у гончаров определенных навыков и умений работы с этой примесью.

При замачивании изделий в воде после обжига гашеная известь проникает в поры и трещины и заполняет их (**рис. 1**). Следы известкового молока, которые таким образом распространяется вокруг карбонатных включений, могли бы дать возможность фиксировать этот прием. Это предположение было проверено экспериментально.

Рис. 1. Схема гашения извести (по Г.В. Матвееву, 1964):

- а – после обжига; б – после гашения извести в воде; в – после гашения извести в воздушной среде. 1 – известковое включение; 2 – открытые поры; 3 – закрытые поры; 4 – трещина; 5 – капилляры

Целью эксперимента была фиксация особенностей изломов и поверхностей керамики, подвергнутой закаливанию. Основное внимание было сосредоточено, во-первых, на наблюдении изменений, происходящих с частицами известняка и вокруг них, во-вторых, на наблюдении цветовых изменений в изломах экспериментальных образцов керамики. Испытанию подвергались образцы как с искусственной примесью известняка, так и изготовленные из природной глины, засоренной карбонатными включениями.

Условия эксперимента

Как упоминалось выше, считается, что размер частиц известняка, пористость черепка, время выдержки изделий в воде после обжига могут влиять на результат закаливания. Так, чем меньше размер частиц, тем меньшее напряжение в черепке создается при увеличении карбонатных включений в объеме после обжига в процессе гашения извести. Пористость глины обеспечивает большую проницаемость для воды, заставляя ее быстрее проникать вглубь черепка для растворения и выщелачивания извести. Время выдержки в воде зависит от вида включений (магнезиальная, кальциевая или доломитизированная известь). Для разных включений требуется разное время необходимое для реакции, но максимально оно составляет 10 минут (Матвеев, 1964. С. 60–61).

Перечисленные факторы рассматривались в качестве изменяемых условий эксперимента. Так, изменение размера частиц достигалось в ходе дробления известняка и его просеивания. Частицы разной размерности добавлялись в формовочную массу образцов. Изменение условий, влияющих на пористость, создавалось двумя способами. Первый связан с использованием глин разной степени запесоченности. Второй – с добавлением в формовочную массу выгорающих растительных добавок (сухих измельченных иголок лиственницы). Время выдержки в воде менялось от нескольких секунд до 10 минут.

Возможность провести эксперимент с разными видами известняковых включений у нас отсутствовала, поскольку для этого требовалось проведение их химического состава. (Но эта задача и не рассматривалась как первостепенная.) Вместе с тем, в эксперименте были использованы гипотетически разные виды известняковых включений, поскольку помимо формовочной массы с искусственной примесью известняка исследовались разные природные глины, засоренные карбонатами, происходящие из разных географически удаленных глиняных залежей (их описание дано ниже).

В ходе эксперимента сравнивались следы на поверхностях и в изломах образцов, подвергнутых закаливанию и не испытывавших такого воздействия.

Описание эксперимента

Для изготовления образцов с искусственной примесью известняка были взяты две глины, различающиеся по степени запесоченности. Первая, глина № 158³ (гжельская), является среднезапесоченной с преобладанием алевроитовых частиц размером 0,005–0,05 мм; песчаные зерна размером 0,1–0,5 мм представлены незначительно или единично. Вторая, глина № 138, сильно запесочена, все поле излома достаточно плотно занимают зерна песка разных размеров: от 0,1 до 1,3 мм. Обе глины ожелезненные.

Известняковая дресва была изготовлена из куска щебенки, которая используется в современном дорожном строительстве. Порода обладала значительной твердостью, довольно трудно дробилась и затем просеивалась через геологические сита. Первая размерная группа дресвы (условно мелкая) включала частицы размером 0,5–2,0 мм. Вторая (условно крупная) – 1,0–3,0 мм. Известняковая дресва добавлялась в глину в концентрации 1:4 (1 часть дресвы на 4 части глины).

Сухие измельченные иголки лиственницы в качестве выгорающей органической добавки добавлялись в формовочную массу образцов в концентрации 1:1.

Для изготовления образцов из природных глин с примесью известняка были отобраны следующие. Это глина № 18, сильнозапесоченная, ожелезненная; происходит из осыпи обрыва берега океана, пос. Эквен, Чукотка. Известняковые включения угловатых очертаний, их максимальный размер 4,0 мм. Вторая глина № 24 средней запесоченности, ожелезненная; происходит из пос. Волотово Новгородской области (бурение). Включения известняка твердые/мягкие угловатых очертаний; максимальный размер 6,0 мм. Экспериментальные образцы формовались в виде брикетов размером не более 6,0 × 3,0 × 1,5 см. Всего было изготовлено 9 образцов, предназначенных для закаливания и 9 аналогичных образцов, для которых закаливание не предусматривалось (**табл. 1**).

Экспериментальные брикеты обжигались в муфельной печи в окислительной среде до температуры 850 °С. Образцы 1–4 в состоянии красного каления доставались из печи и окунались в холодную воду на несколько секунд. Образцы 5–9 были вынуты из печи при температуре 550–600 °С, т.е. после окончания красного каления, и подвергнуты закаливанию. После закаливания всех образцов и до их изучения прошел один месяц. По окончании этого срока были проведены наблюдения с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10.

³ Здесь и далее номер глины соответствует нумерации коллекции глин, хранящейся в группе «История керамики». В статье О.А. Лопатиной и А.А. Каздыма, посвященной исследованию степени запесоченности, глина 158 выступает как «глина 7» (Лопатина, Каздым, 2010).

**Общий список экспериментальных образцов,
подвергнутых закаливанию**

№ образца	Описание образца
1	Глина № 158 + дресва условно мелкая, концентрация 1:4, закаливание в течение нескольких секунд
2	Глина № 158 + дресва условно крупная, концентрация 1:4, закаливание в течение нескольких секунд
3	Глина № 138 + дресва условно мелкая, концентрация 1:4, закаливание в течение нескольких секунд
4	Глина № 138 + дресва условно крупная, концентрация 1:4, закаливание в течение нескольких секунд
5	Глина № 158 + дресва условно мелкая, концентрация 1:4 + органика, концентрация 1:1, закаливание в течение 10 мин.
6	Глина № 158 + дресва условно мелкая, концентрация 1:4, закаливание в течение 10 мин.
7	Глина № 138 + дресва условно мелкая, концентрация 1:4, закаливание в течение 10 мин.
8	Глина № 18, закаливание в течение 10 мин.
9	Глина № 24, закаливание в течение 10 мин.

Результаты эксперимента

При оценке результатов эксперимента наблюдения велись за изломами и за поверхностью образцов. Внимание было сосредоточено на следующих признаках.

1. Общие особенности поверхностей образцов. Наличие радиальных трещин, связанных с включениями известняка, а также выколов – чешуйчатых сколов около частиц известняка.

2. Особенности следов известкового молока, которые представляют собой порошкообразный налет белого цвета с тонкодисперсной структурой.

3. Особенности включений известняка (наличие трещин на их поверхности, форма частиц, твердость/мягкость). Степень твердости частиц определялась с помощью иглы – относительно твердые царапались иглой с небольшим усилием и не ломались, мягкие ломались иглой. Обращалось внимание на то, что все эти особенности частиц в изломах и на поверхности одних и тех же образцов могли различаться. В отношении формы частиц отмечалось, что она могла меняться под воздействием воды в ходе частичного вымывания гашеной извести.

4. Особенности следов в изломе черепка в лунках от выпавших частиц известняка.

5. Наличие цветовых изменений излома после закаливания.

Результаты всех наблюдений представлены в таблицах 2 и 3. В таблице 2 – данные по образцам с закаливанием, в таблице 3 – по образцам без закаливанию.

Таблица 2

Результаты изучения закаленных экспериментальных образцов керамики с примесью известняка

№ образца	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наблюдаемые признаки									
1–1. Радиальные трещины вокруг включений на поверхности	-	-+	-	-+	-	-	-	-+	-+
1–2. Выколы на поверхности	-	-+	-+	-	-	-	+-	-+	-+
2–1. Следы известкового молока в изломе	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2–2. Следы известкового молока на поверхности	+-	+-	+	+-	-	-	-	-	-
3–1. Твердость частиц в изломе	т	т	т	т	т	т	т	тм	т
3–2. Твердость частиц на поверхности	т	тм	тм	тм	т	т	тм	тм	тм
3–3. Трещины на поверхности частиц в изломе образца	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3–4. Трещины на поверхности частиц на поверхности образца	-	+	-+	+	-	-	-+	-+	-+
3–5. Изменение формы частиц на поверхности за счет вымывания	ед	ед	+	ед	+	+	+	ед	ед
4–1. Плотный налет белого или сероватого цвета в лунках от частиц (излом)	+	+	-	-	+	+	-	-	-+
4–2. Локальные порошковидные известняковые пятна в лунках от частиц (излом)	-	-	+	+	-	-	+	+	-+
5. Цветовые изменения излома	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание к таблицам 2 и 3: т – только твердые, тм – как твердые, так и мягкие, ед – единичные случаи.

**Результаты изучения не закаленных экспериментальных образцов
керамики с примесью известняка**

№ образца	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наблюдаемые признаки									
1–1. Радиальные трещины вокруг включений на поверхности	-	+	+	+	-	-	+	+	+
1–2. Выколы на поверхности	-	+	-+	+	-+	-+	-+	+	+
2–1. Следы известкового молока в изломе	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2–2. Следы известкового молока на поверхности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3–1. Твердость частиц в изломе	т	т	тм	тм	т	т	тм	тм	тм
3–2. Твердость частиц на поверхности	тм	м	тм	м	тм	тм	м	м	тм
3–3. Трещины на поверхности частиц в изломе образца	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3–4. Трещины на поверхности частиц на поверхности образца	+-	+	+	+	+	+	+	+	+
4–1. Плотный налет белого или сероватого цвета в лунках от частиц (излом)	+	+	-	-	+	+	-	-	-+
4–2. Локальные порошковидные известняковые пятна в лунках от частиц (излом)	-	-	+	+	-	-	+	+	-+

Обобщая полученные наблюдения, можно отметить следующее.

1. После закаливания образцов, обожженных при температуре 850 °С, никаких цветовых изменений в изломах не выявлено. Потемнение поверхности и изломов около поверхности не зафиксировано.

2. При закаливании образцов с короткой выдержкой в воде в течение нескольких секунд на поверхности образцов наблюдались явные следы известкового молока, в особенности рядом с включениями (**рис. 2: 1А, 3А, 4А**). Однако при более длительной выдержке в течение 10 минут этих следов на поверхности практически не оставалось. При этом в изломах образцов следов известкового молока не обнаружено ни в образцах подвергшихся закаливанию в течение 10 минут, ни в течение нескольких секунд. На прилегающих к включениям известняка участках каких-либо порошкообразных следов белого цвета не отмечено. Их нет и на стенках крупных пор от выгоревшей органики, которые примыкают к включениям. То есть следов вымывания гашеной извести в изломах не зафиксировано.

Вместе с тем на стенках лунок от включений известняка (как искусственных, так и естественных) отмечен белый известковый налет, который располагался только по поверхности лунок и не выходил за их пределы. Этот налет наблюдался как в образцах с закаливанием, так и без него. Он имел разную

Рис. 2. Следы на поверхности экспериментальных образцов керамики с искусственной примесью известняка:

1 – образец 4; 2 – образец 2; 3 – образец 3; 4 – образец 5.

А – закаливание в течение нескольких секунд; Б – без закаливания

интенсивность, от небольших локальных пятен до образования равномерной плотной корочки. Наблюдения показывают, что плотность налета зависит от степени запесоченности глины: чем запесоченность меньше, тем белый налет интенсивнее. Так, в образцах из глины 158 во всех лунках от включений, которые были доступны для наблюдений, отмечался налет в виде достаточно плотной равномерной корочки сероватого или белого цвета. В то же время в образцах из глины 138 этот налет имел вид локальных порошкообразных пятен разной интенсивности. Таким образом, образование налета в лунках от частиц известняка с приемом закаливания не связано.

3. Анализ облика самих известняковых включений по образцам, подвергшимся закаливанию и без него, позволил установить, что включения известняка в середине излома, где они были меньше, подвержены температурным преобразованиям, обладают большей твердостью, чем на поверхности, где они мягче. На частицах известняка, расположенных на поверхности образцов, наблюдались трещины как после закаливания при короткой выдержке, так и без закаливания. В последнем случае трещин было больше, и они были глубже. При этом в середине излома трещин на частицах не наблюдалось ни в одном из 9 образцов как с закаливанием, так и без него. Наличие трещин на включениях говорит об их меньшей устойчивости к разрушению по сравнению с включениями в середине излома, на которых трещины отсутствовали.

Было отмечено, что единичные частицы известняка при закаливании с короткой выдержкой незначительно изменили форму за счет воздействия воды и вымывания с их поверхности гашеной извести.

Образование трещин на частицах известняка на поверхности образцов при закаливании в течение 10 минут не наблюдалось. Зато здесь более явно проявилась деформация включений в результате размывания их водой. Некоторые частицы значительно уменьшились в размере, потеряв первоначальную форму и приобретя дополнительную окатанность. Вокруг некоторых из таких «размытых» включений образовались пустоты.

Можно было бы допустить, что наблюдаемые в археологической керамике образцы с выщелочными карбонатными включениями (**рис. 3**) являются следствием закаливания. Однако, скорее всего, такие явления происходили в процессе археологизации керамики, в условиях длительного ее нахождения в почве, особенно кислой. На это указывает приведенный на **рис. 1: 1** венчик, состоящий из двух фрагментов с разной сохранностью частиц известняковой дресвы. Если на поверхности одного фрагмента частицы сохранились, то на поверхности другого они полностью выщелочены (притом что в середине излома включения сохранились). При закаливании такая картина была бы невозможна.

Таким образом, по особенностям внешнего вида частиц известняка пока не удалось зафиксировать признаков, которые могли бы однозначно указывать на использование гончарами приема закаливания изделий.

Рис. 3. Примеры выщелачивания 1 – известняковой дресвы; 2 – искусственных включений раковины. А – пустоты от включений раковины

4. В ходе эксперимента было установлено, что процедура закаливания положительно влияет на повышение прочности керамики. Большая прочность заключается, прежде всего, в том, что поверхность образцов, где более всего сказывается вредное влияние известняка, в ходе закаливания менее подвержена разрушениям в виде радиальных трещин и выколов около включений. Нельзя утверждать, что такие трещины и выколы полностью отсутствуют в образцах с закаливанием, однако они гораздо менее явные: трещины не такие глубокие, а выколы единичны (рис. 2: 1А, 1Б, 2А, 2Б). Наиболее явно уменьшение разрушающего воздействия включений известняка при закаливании заметно при относительно небольшом размере частиц (в эксперименте 0,5–2,0 мм (рис. 2: 3А, 3Б, 4А, 4Б). В этом случае признаков разрушения поверхности изделия практически не наблюдается.

Выводы

Прежде всего следует отметить, что в ходе проведенных экспериментов не нашел подтверждения вывод, фигурирующий в научной литературе

по древнему гончарству, о том, что закаливание керамики ведет к потемнению поверхностей изделия. Также не подтвердилась гипотеза о том, что так называемое «известковое молоко», которое, судя по данным специальной литературы по технологии современного керамического производства, способно проникать в поры изделий в процессе закаливания, оставляет в порах следы известкового налета.

Наряду с этим проведенное исследование позволило утверждать, что прием закаливания керамики с примесью известняка, скорее всего, действительно увеличивает прочность стенок глиняных сосудов. Кроме того, установлено, что при закаливании чем мельче размер известняковых включений (даже при относительно высокой их концентрации), тем меньше отрицательное воздействие этой примеси.

Таким образом, в рамках заданных условий эксперимента пока не удалось выявить каких-либо однозначных признаков, указывающих на применение гончарами приема закаливания глиняных изделий.

Литература

Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

Булавин И.А., Гончар П.Д. Краткий справочник по производству кирпича и черепицы. М.: Издательство Местной и Топливной промышленности РСФСР, 1954. 433 с.

Воронцов А.М., 2013. Культурно-хронологические горизонты памятников II–V веков на территории Окско-Донского водораздела. Науч. ред. И.О. Гавритухин. Тула: Государственный музей-заповедник «Куликово поле». 173 с.

Киптенко А.К., Мартынов П.Т., Никифоров В.С. Производство кирпича в колхозах. М.: Госстройиздат, 1959. 168 с.

Лопатина О.А. Дробленый известняк как искусственная примесь в керамике дьяковской культуры (методика анализа) // Вестник «История керамики» Вып. I. М.: ИА РАН, 2019. С. 63–75.

Лопатина О.А., Каздым А.А. О естественной примеси песка в древней керамике (к обсуждению проблемы) // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. М.: ИА РАН, 2010. С. 46–57.

Матвеев Г.В. Опыт борьбы с дутиком и улучшение качества кирпича на заводах гостростроя // Улучшение качества глиняного строительного кирпича. М.: Лег. индустрия, 1964. 148 с.

Материалы анкетного опроса населения. Костромская обл. // Архив ИА РАН. Ф-65. № 199.

Милюченков С.А., 1984. Белорусское народное гончарство. Минск: Наука и техника. – 182 с.

Столяров Е.В. Культурные традиции населения бассейна верхней Оки в эпоху раннего железного века VI в. до н.э. – I в. н.э. // Автореф. ... канд. ист. наук. М., 2013.

Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935–1940. (4 т.)

Харизоменов С.В. Промыслы Владимирской губернии. Вып. 5. Переславский и Александровский уезды. М.: Баранов. 1884. 229 с.

ЛОЩЕНАЯ ПОСУДА НЕАЛАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕГО ДОНА: ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ИМПОРТ?

Е.В. Суханов

(Институт археологии РАН, Москва, Россия,
sukhanov_ev@mail.ru)

Большинство погребальных памятников второй половины VIII – начала X в. на Среднем Дону представлено двумя типами объектов. К первому относятся катакомбные могильники, оставленные аланами. Ко второму типу относятся ямные могильники, которые нельзя связать с каким-то определенным раннесредневековым этническим объединением. Донские аланы, оставившие катакомбные могильники, существенно отличались от носителей ямного обряда своим происхождением, морфологическим обликом и хозяйственно-культурными традициями. Несмотря на эти различия, керамика катакомбных и ямных могильников Среднего Дона имеет много общего как в технологии, так и по морфологии.

В статье исследуется вопрос о причинах этого сходства на примере лощеной столовой посуды, которая является одним из наиболее ярких «маркеров» салтово-маяцких древностей. Анализу подвергнуты археологические, антропологические, экспериментальные и этнографические данные. На основании результатов исследования высказано предположение, что население салтово-маяцкой культуры, оставившее на Среднем Дону ямные могильники, не имело собственного производства лощеной посуды, а использовало посуду, изготовленную аланскими гончарами.

Ключевые слова: лощеная посуда, салтово-маяцкая культура, ямные могильники, катакомбные могильники

* * *

Бассейн Среднего Дона во второй половине VIII – начале X в. представлял собой северо-западную периферию Хазарского каганата. Основной источник для изучения истории и культуры населения, жившего в этом регионе – это материалы могильников. Большинство некрополей

хазарского времени в Среднем Подонье представлено двумя типами памятников (рис. 1).

Рис. 1. Могильники салтово-маяцкой культуры в бассейне Среднего Дона:
 1 – Дмитриевский; 2 – Ржевский; 3 – Рубежанский; 4 – Верхнесалтовский;
 5 – Старосалтовский; 6 – Нетайловский; 7 – Червоногусаровский;
 8 – Красногорский; 9 – Ютановский; 10 – Тишанский; 11 – Нижнелубянский;
 12 – Волоконовский; 13 – Тереховский; 14 – Мандровский;
 15 – Рождественковский; 16 – Утиновский; 17 – Подгоровский;
 18 – Маяцкий; 19 – Бочковский

Первый – это катакомбные могильники. Они оставлены аланами, переселившимся на Средний Дон с Северного Кавказа. Именно с переселением алан в донскую лесостепь связано сложение салтово-маяцкой археологической культуры. Аланская атрибуция раннесредневековых катакомбных могильников Среднего Дона сегодня не вызывает сомнений. Она подтверждается современными данными комплексных археологических, антропологических и палеогенетических исследований. Донские аланы представляли собой устойчивое этническое объединение, характеризующееся единством генетических, морфологических и хозяйственно-культурных традиций (Афанасьев и др., 2015).

Вторую многочисленную группу погребальных памятников салтово-маяцкой культуры на Среднем Дону составляют могильники с захоронениями в простых грунтовых ямах. Погребальные традиции населения, практиковавшего такой обряд, не отличаются единством. Различия проявляются в размерах и форме ям, наличии/отсутствии деревянных гробов, дополнительных элементов погребальной конструкции (ступеньки, подбой, заплечики), расположении сосудов (у ног/у головы). Различия погребений по этим признакам иногда проявляются даже в пределах одного некрополя.

Разнообразны не только могильные сооружения и детали обряда, но и антропологический облик людей, похороненных в ямных могильниках. В этой группе наблюдается сильная изменчивость морфологических параметров индивидов. Люди, похороненные в ямных некрополях, не имели устойчивых и общих традиций питания, единство которых в человеческих коллективах является важным признаком этнической консолидации (Решетова, 2014. С. 126, 129–130).

В отличие от катакомбных некрополей этническая атрибуция ямных могильников салтово-маяцкой культуры на Среднем Дону остается дискуссионной. В XX в. наиболее популярной была «праболгарская» гипотеза. Этой точки зрения продолжают придерживаться и некоторые современные исследователи (например, см. Лаптев, Аксенов, 2017). Современные биоархеологические и собственно археологические данные не позволяют связывать все ямные некрополи салтово-маяцкой культуры с каким-то одним, конкретным этническим объединением (Решетова, 2014. С. 133).

Таким образом, во второй половине VIII – начале X в. в лесостепном Подонье¹ обитали две группы населения, которые отличались друг от друга погребальной обрядностью, некоторыми биологическими и, по-видимому, этническими особенностями.

Тем не менее носители обеих погребальных традиций жили в одно время и в одном регионе. Помимо территориально-хронологического единства этих групп, за ними стоит общность вещевого набора, который помещался в могилы и, вероятно, использовался этими людьми в жизни. Внешний

¹ Например, памятники, на которых преобладают предметы вооружения.

облик предметов одежды и туалета, украшений, орудий труда и других категорий вещей не указывает на различия между катакомбными и ямными могильниками. Отличия между катакомбными и ямными могильниками салтово-маяцкой культуры могут проявляться только на уровне соотношения разных категорий вещей² и по общему уровню «богатства» погребений. Одинаковым для катакомбных и ямных могильников является и керамический комплекс.

Судя по данным В.А. Сарапулкина, ни морфологические, ни технологические особенности керамики Среднего Дона не демонстрируют существенных различий между этими двумя обрядовыми группами. Например, состав искусственных примесей в формовочной массе кухонных сосудов зависит не от типа могильных сооружений, а от географического положения памятника (Сарапулкин, 2003. С. 159). То же самое можно сказать и о внешнем облике посуды. Одни и те же типы сосудов известны и в катакомбных и в ямных могильниках (Сарапулкин, 2003. Рис. 11–45). Как и в случае с металлическим инвентарем, отличия в ассортименте керамики между этими группами могильников проявляются только в соотношении на памятниках разных категорий посуды.

Использование «катакомбным» и «ямным» населением салтово-маяцкой культуры одних и тех же вещей не выглядит чем-то удивительным. Большинство типов раннесредневековых украшений, вооружения, предметов одежды и туалета и других категорий вещей не являются этническими маркерами. Они были распространены в разных районах, заселенных различным по этническому составу населением. Это общая черта для юга Восточной Европы в эпоху раннего Средневековья.

Более сложным для объяснения представляется сходство катакомбных и ямных могильников салтово-маяцкой культуры по керамическому материалу. Исходя из закономерностей передачи и «поведения» культурных традиций в гончарстве, наиболее вероятными мне кажутся две версии объяснения этого явления:

1. Носители катакомбного и ямного обрядов еще до появления в бассейне Среднего Дона представляли собой родственные коллективы, обладавшие сходными гончарными традициями – как технологическими, так и морфологическими.

2. Собственное гончарное производство в этом регионе было налажено только у одной из этих двух групп населения. Другая группа получала глиняную посуду в результате культурных контактов, благодаря общей территории обитания.

Сразу же нужно отметить, что современные данные сильно противоречат первой версии. Результаты исследования антропологических материалов показывают, что у населения донской степи и лесостепи в хазарскую эпоху отмечены значительные межэтнические барьеры, препятствовавшие

² Например, памятники, на которых преобладают предметы вооружения.

смешению аланских, «болгарских» и «хазарских» групп. Единство морфологического облика у людей, оставивших катакомбные могильники, свидетельствует о консолидированности данного сообщества и особых традициях формирования семьи и заключения брачных связей (Решетова, 2014. С. 30–31, 128).

Важной представляется еще одна деталь. В ареале салтово-маяцкой культуры на Среднем Дону нет кладбищ, которые использовались «паритетно» как носителями катакомбного обряда, так и носителями ямного обряда. Известны отдельные погребения в грунтовых ямах на территории катакомбных некрополей, однако такие случаи единичны. Противоположный вариант, когда катакомбные захоронения находились бы на территории ямных могильников, вообще неизвестны.

Тем не менее посмотрим, в пользу какой из версий свидетельствуют данные археологических источников. В этой статье речь будет идти только об одной, наиболее разнообразной и «нестандартной» по формам группе салтово-маяцкой глиняной посуды – о лощеной столовой керамике.

Вероятно, начать следует с наиболее общей информации. Это анализ распространения лощеной посуды в могильниках разных типов и расположения известных мест ее производства.

1. Распространение лощеной столовой посуды

В катакомбных могильниках такая посуда количественно преобладает над всеми прочими категориями керамики. Приведу в качестве примера опубликованные данные о доле лощеной столовой посуды по основным салтово-маяцким катакомбным могильникам (**рис. 2**).

Ямные могильники показывают иную картину. Известны памятники, где лощеной посуды почти нет. Это Мандровский, Утиновский, Тишанский могильники. В могильниках Красная Горка и Червоная Гусаровка преобладают импортная крымская керамика и две категории лощеной посуды – кубышки с ручкой и кружки. В Ржевском, Волоконовском и Бочковском могильниках по количеству лощеная посуда заметно преобладает над всеми прочими группами керамики (Сарапулкин, 2003. С. 172; 2009. С. 293; Лаптев, Аксенов, 2017).

2. Вероятные места изготовления лощеной столовой посуды

В донской лесостепи известны технические сооружения, связанные с гончарным производством, в том числе изготовлением столовой лощеной посуды: 16 построек и 19 горнов (Сарапулкин, 2003. С. 136). Они расположены на поселениях, которые сопровождаются катакомбными

Рис. 2. Соотношение групп керамики в некоторых катакомбных могильниках салтово-маяцкой культуры

могильниками. Производственные сооружения, связанные с ямными могильниками, неизвестны.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что, во-первых, устойчивая традиция использования лощеной керамики фиксируется только по катакомбным могильникам, связанным с аланами, а у населения, практиковавшего ямный обряд, она проявляется только в материалах некоторых могильников; во-вторых, только к катакомбным могильникам приурочены места производства такой посуды на Среднем Дону. Все это косвенно свидетельствует в пользу второй версии.

3. Анализ экономических форм гончарного производства

Предположение, что одна группа населения могла пользоваться посудой другой, неродственной ей группы населения, подводит нас к вопросу об экономических формах салтово-маяцкого гончарного производства.

По этнографическим данным известны три формы гончарного производства: домашнее, ремесленное на заказ и ремесленное с рыночным сбытом продукции. При домашнем производстве глиняная посуда распространяется в основном в пределах одного родственного коллектива, при ремесленном производстве на заказ – по родственным каналам или среди соседей в пределах одного поселка. И только при ремесленном производстве с рыночным сбытом распространение продукции не ограничено рамками

культурной и этнической принадлежности потребителей (Бобринский, 1978. С. 26).

К каким же формам гончарного производства относится лощеная столовая посуда салтово-маяцкого населения?

По мнению С.А. Плетневой, изготовление лощеной посуды в верховьях Северского Донца велось преимущественно на ручном круге кустарями-ремесленниками и было «достоянием ремесленников» (Плетнева, 1967. С. 128). О преимущественно ремесленном характере салтовского гончарства, в том числе изготовления лощеной посуды, писал В.К. Михеев (1985. С. 197). В.С. Флёров характеризовал уровень производства лощеной керамики у салтовцев как переходный от примитивного, знакомого лишь с различными способами ручной лепки, к ремеслу профессиональному, основанному на применении ручного гончарного круга (Флёров, 1999. С. 117). В.А. Сарапулкин приходит к выводу, что в донской лесостепи гончарное производство эволюционировало от домашнего к ремесленному как для кухонной, так и столовой посуды (Сарапулкин, 2003. С. 176–178). Однако экономическая форма производства, по его мнению, не всегда связана с временем бытования памятника.

В своих выводах о ремесленном уровне производства столовой керамики исследователи опираются на следы использования гончарного круга для изготовления сосудов. В частности, А.А. Бобринский пришел к выводу о возможности надежно отделять *ремесленные* производства от *домашних* на основании оценки уровня развития функций круга (РФК), который использовался при изготовлении глиняных сосудов. Обобщение обширного этнографического материала привело А.А. Бобринского к выводу, что с ремесленными производствами связана не вся керамика, сделанная с помощью круга, а только та ее часть, которая характеризуется признаками РФК 3–7 (Бобринский, 1978. С. 34).

Что известно об РФК салтово-маяцких лощеных сосудов? Имеются данные, полученные И.Н. Васильевой в результате изучения материалов Маяцкого селища (Васильева, 1993. Табл. 20). Она выделила две группы технологических традиций. Столовая лощеная посуда входит в состав каждой из этих групп. Для традиций первой группы наиболее характерными оказались сосуды ступени РФК-4. К этой ступени относится 61% сосудов, 19% относится к более низким ступеням РФК. Во второй группе традиций чаще всего зафиксированы сосуды РФК-5 – 62%, к РФК-4 относится 24%, а к скульптурной лепке лишь 5% изделий.

Таким образом, данные специального технологического анализа материалов Маяцкого селища подтверждают правомерность связывать лощеную посуду преимущественно с ремесленным производством, поскольку большинство изученных сосудов характеризуются высокими ступенями РФК.

Важными для этой темы представляются данные по керамике первой группы Волжской Болгарии (Васильева 1993. Рис. 1: 1–5), в которую входят

кувшины, аналогичные по внешнему облику некоторым салтово-маяцким. Большинство изученных И.Н. Васильевой сосудов из этой группы тоже характеризуются значениями РФК-4 (Васильева, 1993. Табл. 5).

В процессе работы с лощеной керамикой салтово-маяцкой культуры я обратился к материалам конкретных ямных могильников, расположенных в бассейне Среднего Дона. В частности, была изучена коллекция Ржевского ямного могильника, который в 2004–2007 гг. исследовался В.А. Сарапулкиным (2006). Памятник расположен примерно в 5 км от известного Дмитриевского археологического комплекса, где имелось собственное гончарное производство.

Сосуды из раскопок Ржевского могильника хорошо сохранились. Поэтому полученная при их изучении технологическая информация довольно скудна. На некоторых сосудах, где это было возможно, зафиксировано сочетание песочных подсыпок на дне, следов машинного заглаживания внутренней поверхности и налепной технологии в некоторых изломах. Это позволяет предполагать высокие уровни РФК части сосудов. Но таких сосудов мало, а сами отрывочные наблюдения не очень надежны. Поэтому для получения более надежных выводов пришлось пойти другим путем.

Ю.Б. Цетлиным по данным анализа экспериментальных и этнографических материалов установлено, что в зависимости от ступени РФК сосудов изменяется величина *случайных* колебаний асимметрии форм. Общая тенденция состоит в том, что чем выше РФК сосудов, тем меньше их асимметрия (Цетлин, 2016. Табл. 4).

На основании опубликованных данных (Там же. С. 267. Табл. 1), полученных по итогам изучения суммарно 130 сосудов, я рассчитал конкретные границы диапазонов максимальной асимметрии форм сосудов, соответствующих РФК 0–1, РФК 4–5 и РФК 6–7. При расчетах применялась методика, использованная и подробно описанная Ю.Б. Цетлиным.

В итоге установлено, что у сосудов РФК 0–1, т.е. лепных, величина минимальной асимметрии лежит в диапазоне ± 9 –14%, у сосудов РФК 4–5, т.е. наиболее близко соответствующих лощеной салтовской керамике, в диапазоне $\pm 4,9$ –8,8%, а у сосудов РФК 6–7 в диапазоне $\pm 3,1$ –6,3%.

Затем я вычислил величину максимальной асимметрии для всех лощеных сосудов Ржевского могильника, используя эту же методику. Оказалось, что около 77% кувшинов по величине максимальной асимметрии расположены в зоне высоких ступеней РФК (**рис. 3**). В этой же части графика расположились все кружки и кубышки, найденные в могилах Ржевского могильника.

Таким образом, все представленные выше данные подтверждают, что *основная масса* лощеных сосудов салтово-маяцкой культуры из памятников Среднего Подонья была продукцией ремесленного гончарного производства. Это показывают и данные специального технологического анализа

Рис. 3. Асимметрия лощеных сосудов Ржевского могильника на фоне этнографических и экспериментальных данных

посуды с памятников рассматриваемого периода, и результаты изучения асимметрии форм из Ржевского ямного могильника этой культуры.

Данный вывод является третьим и пока что наиболее серьезным аргументом в пользу второй версии – что лощеные сосуды изготавливались аланскими гончарами, а распространялись не только в родственной им среде, но и в инокультурных коллективах. Соответствие лощеной посуды ремесленному уровню производства подтверждает обоснованность этого предположения.

Для обсуждаемой темы важна еще одна группа информации – это сведения о различиях образа жизни населения салтово-маяцкой культуры, практиковавшего разные погребальные обряды.

4. Образ жизни носителей катакомбного и ямного обрядов

По этнографическому материалу мне неизвестны примеры существования ремесленного гончарного производства в человеческих коллективах с подвижным образом жизни. Такая экономическая форма производства глиняной посуды, как правило, предполагает оседлость коллектива, членами которого являются гончары.

Что известно об образе жизни населения салтово-маяцкой культуры?

Современные данные показывают весьма однозначную картину. Они свидетельствуют об оседлости *только одной* группы населения этой культуры – носителей катакомбного погребального обряда. Об оседлости донских алан говорят и археологические источники (Афанасьев, 1987. С. 72, 75), и данные разнообразных биоархеологических исследований (Решетова, 2014. С. 71, 121, 128).

Что касается индивидов из ямных могильников, результаты изотопного анализа свидетельствуют о выраженной мобильности этих людей. Отмечена высокая индивидуальная изменчивость, которая может быть вызвана пребыванием людей в разных ландшафтно-климатических условиях в течение последних лет жизни (Решетова, 2014. С. 130).

В качестве сравнительного материала интересны данные по степной зоне Подонья, где в салтово-маяцкое время катакомбные аланские захоронения очень редки, а ямные могильники являются основным типом погребальных памятников. На основании обширной базы источников, К.И. Красильников пришел к выводу, что большую часть периода бытования носителей салтово-маяцкой культуры в этом регионе были распространены стойбища и кочевья. Стационарные селища, отражающие переход к оседлому образу жизни, появились только на финальном этапе этой культуры (Красильников, 1981. С. 123–124).

Таким образом, все рассмотренные в этой статье данные свидетельствуют в пользу второй версии, объясняющей сходство керамических комплексов катакомбных и ямных могильников салтово-маяцкой культуры. Преимущественно развитый ремесленный характер производства лощеной посуды указывает, что гончары, делавшие эти сосуды, были членами оседлых человеческих коллективов. Среди населения, жившего в VIII–X вв. на территории донской лесостепи, к числу таковых мы можем относить только алан – носителей катакомбного погребального обряда. Поэтому неслучайно, что именно в катакомбных могильниках лощеная посуда – неотъемлемый компонент погребальных наборов, и именно с катакомбными могильниками соотносятся поселения, на которых зафиксированы следы гончарного производства.

По-видимому, неоседлое население этого региона, оставившее ямные могильники, получало лощеную посуду именно от алан. Поскольку антропологические источники не дают оснований утверждать о смешении

алан и носителей ямного обряда на уровне браков, можно предполагать, что последние получали лощеную посуду путем торговых контактов. Это предположение находит подтверждение в этнографии Средней Азии, где до недавнего времени многие народы сохраняли кочевой и полукочевой образ жизни (киргизы, кара-калпаки, калмыки, туркмены, телеуты). Эти данные показывают, что народы с кочевым прошлым и народы, недавно перешедшие к оседлости, не имели собственного гончарного производства, не говоря уже о ремесленном его уровне (Пещерева, 1959. С. 276–278). Однако в условиях интенсивных культурных контактов с оседлыми земледельцами, обладавшими развитым гончарным производством, кочевники и полукочевники быстро переходили к использованию инокультурной глиняной посуды, сделанной такими гончарами. Для этого им не требовались брачные отношения с представителями этого населения. Механизм попадания ремесленной гончарной продукции – это культурные контакты, основанные на взаимной экономической заинтересованности обеих сторон и обусловленные разным уровнем общего экономического развития контактирующих человеческих обществ (Цетлин, 1998).

Еще один аргумент в пользу обсуждаемой гипотезы дают результаты анализа форм сосудов из некоторых памятников салтово-маяцкой культуры Среднего Дона. Ко времени подготовки этой статьи автор располагал данными по двум памятникам с разными погребальными обрядами – это Дмитриевский катакомбный и Ржевский ямный могильники. По материалам Дмитриевского могильника были выделены две несмешанные традиции создания форм кувшинов, а также группа сосудов, сделанных носителями смешанных гончарных традиций (Суханов, 2019). На основании критериев, использованных в работе по Дмитриевскому могильнику, был рассмотрен материал Ржевского ямного могильника. Оказалось, что почти все кувшины из этого памятника представлены либо *формами смешанных традиций*, либо *формами одной несмешанной традиции*. Другими словами, в материалах памятника представлен *результат смешения и один исходный компонент* для этого смешения, *но почти нет второго такого компонента*. Это позволяет сделать вывод, что изменения навыков создания форм кувшинов происходили за пределами коллектива, оставившего Ржевский ямный могильник.

Обобщая все рассмотренные в этой статье данные, можно прийти к выводу, что население салтово-маяцкой культуры, оставившее на Среднем Дону ямные могильники, не имело собственного производства лощеной посуды, а использовало посуду, изготовленную аланскими гончарами.

Литература

Афанасьев Г.Е. Население лесостепной зоны бассейна Среднего Дона в VIII–X вв. (аланский вариант салтово-маяцкой культуры). М.: Наука, 1987. 198 с.

Афанасьев Г.Е., Добровольская М.В., Коробов Д.С., Решетова И.К. Новые археологические, антропологические и генетические аспекты в изучении донских алан // КСИА. 2015. Выпуск 237. С. 64–79.

Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

Васильева И.Н. Гончарство Волжской Болгарии в X–XIV вв. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1993. 248 с.

Красильников К.И. Возникновение оседлости у праболгар Среднедончя // СА. 1981. № 4. С. 110–125.

Лантев А.А., Аксёнов В.В. Погребения с «оболом мертвых» на Бочковском могильнике салтово-маяцкой культуры (по материалам раскопок 2014 г.) // В.К. Михеев. Учні та послідовники до 80-річчя з дня народження. Харків: ТОВ РА «ІРІС», 2017. С. 80–97.

Михеев В.К. Подонье в составе хазарского каганата. Харьков: Вища школа, 1985. 147 с.

Пещерева Е.М. Гончарное производство Средней Азии. М.; Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1959. 396 с.

Плетнёва С.А. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. М.: Наука, 1967. 200 с.

Решетова И.К. Население Донецко-Донского междуречья в раннем средневековье: по материалам погребальных памятников салтово-маяцкой культуры: дис. ... канд. ист. наук. М., 2014. 263 с.

Сарапулкин В.А. Керамика и керамическое производство лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры: дис. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2003. 285 с.

Сарапулкин В.А. Ржевский грунтовый могильник салтово-маяцкой культуры (предварительное сообщение) // Археологические памятники Восточной Европы: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 12. Воронеж: ВГПУ, 2006. С. 195–204.

Сарапулкин В.А. Грунтовые могильники салтово-маяцкой культуры на территории Белгородской области // Археологические памятники Восточной Европы: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 13. Воронеж: ВГПУ, 2009. С. 292–293.

Суханов Е.В. О культурных традициях создания форм кувшинов салтово-маяцкой культуры (на примере Дмитриевского могильника) // Вестник «История керамики». Вып. 1. М.: ИА РАН, 2019. С. 114–129.

Флёров В.С. О технологии изготовления салтово-маяцкой лощеной керамики // Евразийская степь и лесостепь в эпоху средневековья. Археология восточноевропейской лесостепи. 1999. Вып. 14. С. 111–119.

Цетлин Ю.Б. Культурные контакты в древности (общая систематика и отражение их в культурных традициях гончаров) // Тверской археологический сборник. 1998. Выпуск 3. С. 50–63.

Цетлин Ю.Б. О величине случайных колебаний некоторых параметров форм глиняных сосудов // КСИА. 2016. Вып. 245–2. С. 265–274.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ КАК КОМПОНЕНТОВ ФОРМОВОЧНОЙ МАССЫ ДРЕВНЕЙ КЕРАМИКИ

В.В. Илюшина

(Институт проблем освоения Севера Тюменского
научного центра СО РАН, *vika_tika@mail.ru*)

Одной из наиболее сложных проблем, возникающих при анализе технологии изготовления керамики как путем микроскопического изучения, так и методами естественных наук, является идентификация органических примесей в составе формовочных масс. Технологический анализ керамики различных хронологических периодов показывает, что часто в качестве таких примесей использовались «органические растворы» – жидкие клеящие органические вещества животного или растительного происхождения (термин введен А.А. Бобринским). В данной статье приведены итоги экспериментальных работ, направленных на изучение одного из возможных вариантов таких растворов, изготовление которого основывалось на вываривании рыбы или ее отходов (чешуя, кости, плавательный пузырь). В результате проведенного исследования выявлены особенности цвета и формы включений чешуи и костей рыб после вываривания, а также характер жидкой составляющей, сопровождающей их, и отличительные признаки от подобных остатков, находившихся в сыром состоянии, встречающихся в исходном пластичном сырье (илы, илестые глины). Сопоставление полученных данных с археологической керамикой из памятников Тоболо-Ишимского междуречья (Западная Сибирь) в ряде случаев позволяет предполагать использование древними гончарами подобного органического компонента.

Ключевые слова: эксперимент, органические растворы, Тоболо-Ишимское междуречье, керамика, технико-технологический анализ, неолит, эпоха бронзы, ранний железный век

* * *

При технологическом анализе древней керамики, выполняемом визуально под микроскопом либо с использованием комплекса физико-химических методов, особые трудности возникают с идентификацией органических

примесей, входящих в состав формовочных масс. Об использовании в гончарном производстве специально подготовленных органических компонентов или добавок природного происхождения свидетельствуют обширные этнографические данные и результаты исследований археологической керамики (Цетлин, 1999. С. 110–140). В 1978 г. А.А. Бобринским впервые были приведены четкие характеристики навоза жвачных животных, шерсти, пуха птиц, дробленой раковины речных моллюсков, кальцинированной кости как искусственно введенных компонентов в формовочные массы, разработана методика их определения (Бобринский, 1978. С. 99–105; 1999. С. 18–19). Данную работу, в частности, по выявлению признаков навоза конкретных видов жвачных животных, определению концентрации данной примеси продолжил Ю.Б. Цетлин (Tsetlin, 2003. Р. 289–310). В то же время в изломах древней керамики фиксируется присутствие компонентов, признаки которых не «укладываются» в существующие представления об известных органических примесях. Впервые своеобразные следы таких добавок были отмечены по неолитической керамике различных регионов Поволжья и северо-запада России, на основании изучения которой А.А. Бобринским в научный оборот введено понятие «органические растворы» – клеящие вещества животного или растительного происхождения (Бобринский, Васильева, 1998. С. 211–213). О наличии органических растворов в формовочных массах сосудов свидетельствуют аморфные или удлинённые в виде трещин пустоты, «маслянистые» или «сухие» бесцветные, серые, коричневые, черные углистые пленки или налеты внутри пустот, на отдельных участках изломов и спаях между «строительными элементами». До сих пор остается неясным, какие органические вещества природного происхождения или специально подготовленные могут оставлять в изломах керамики такие специфические следы. Экспериментальное изучение органических растворов, направленное на выяснение характера фиксируемых в археологической керамике специфических органических остатков, началось с 1998 г. и продолжается до настоящего времени в рамках Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства. В ходе реализации экспериментальной программы получены эталонные серии с различными органическими веществами – кровь животных, молоко, кора и смола сосны, сок ягод, корни крахмалосодержащих растений, воск и т.д. (Васильева, Салугина, 2015. С. 11, 23–24). Вместе с тем, проблема идентификации органических компонентов в составе формовочных масс керамики, оставленной древними коллективами, остается открытой. Не являются исключением и коллекции сосудов, происходящие с памятников подтаежной и лесостепной зон Западной Сибири.

Проведенное к настоящему времени исследование технологии изготовления керамики, существовавшей у населения ряда культур эпохи неолита, позднебронзового времени, переходного периода от эпохи бронзы к раннему железному веку, начального этапа раннего железного века

Тоболо-Ишимского междуречья, поставил ряд вопросов относительно органических компонентов формовочных масс, присущих разным культурным группам в разные хронологические периоды. В результате микроскопического исследования около 2000 сосудов выяснилось, что наряду с добавкой навоза жвачных животных и выжимки из него, качественные особенности которых четко определяются, древними гончарами использовались также органические растворы. В формовочных массах керамики наряду с характерными для большинства органических растворов признаками, в качестве которых выступают аморфные (от 0,5 до 3,0 мм в диаметре) или удлинённые в виде трещин (до 4,0 мм) пустоты, покрытые разнообразными маслянистыми пленками и налетами (**рис. 1, 1-4, 7-8; рис. 2, 1-4**), фиксируются углистые включения как отдельные в виде стеклообразных кристалликов размером от 0,1-0,2 до 1,0 мм, так и в виде корочек, покрывающих некоторые поверхности изломов, места спаев между «строительными элементами» (**рис. 1, 5-6**). В некоторых случаях данные проявления специально введенных органических компонентов в формовочных массах сопровождают целые экземпляры или фрагменты чешуи¹ или отпечатки от нее и (или) костей рыб, как единичные, так и по нескольку на одном изломе (**рис. 2, 5-8; рис 3; рис. 4**). Вместе с тем, следует отметить, что наличие в изломах сосудов данных включений выступает одним из признаков использования древними гончарами илов и илистых глин, в которых они содержатся в качестве естественных компонентов (Бобринский, Васильева, 1998. С. 193-217; Васильева, 1999. С. 192-194; Васильева 2015. С. 16-23). Однако, как отмечают исследователи, в изломах древних сосудов чешуя и кости встречаются, как правило, в единичных или реже в достаточно редких случаях (от 4,7 до 14% изделий изученных коллекций) (Васильева, 1999. С. 193; Васильева, 2011а. С. 75; Васильева, 2017. С. 111; Васильева, 2019. С. 35; Салугина, 2005. С. 80). В некоторых изученных коллекциях керамики, изготовленных из илов и илистых глин, чешуя и кости рыб не обнаружены вовсе (Скворцовский курганный..., 2010. С. 121; Турганинское поселение..., 2017. С. 155). Как показали экспериментальные исследования современных илистых отложений, обломки или целые экземпляры чешуи и костей являются достаточно редкими примесями данного вида сырья. Так, в процессе изучения 178 изломов экспериментальных образцов современных илов обнаружены лишь 7 включений чешуи и 2 включения кости (Бобринский, Васильева, 1998. С. 216). В связи с этим, обращает внимание количество сосудов, содержащих чешую и (или) кости рыб, в рамках подвергнутых технологическому анализу коллекций керамики различных культурно-хронологических образований Тоболо-Ишимского междуречья (**табл. 1**).

¹ Следует отметить, что фрагменты чешуи представлены как очень мелкими обломками, размером – до 0,5 мм, так и в виде сегментов.

Рис. 1. Следы органических растворов в изломах керамики Тоболо-Ишимского междуречья эпохи неолита (1–6) и позднебронзового века (7–8)

Рис. 2. Следы органических растворов в изломах керамики Тоболо-Ишимского междуречья эпохи поздней бронзы (1) и начального этапа раннего железного века (2-4), фрагментов чешуи в сочетании с жидкими органическими компонентами (5-7) и без них (8)

Рис. 3. Целые экземпляры чешуи и ее фрагменты в изломах керамики Тоболо-Ишимского междуречья эпохи неолита (1-3), позднебронзового века (4), переходного периода от эпохи бронзы к раннему железному веку (5-8)

Рис. 4. Позвонки и кости рыб в изломах керамики Тоболо-Ишимского междуречья эпохи неолита (1) и переходного периода от эпохи бронзы к раннему железному веку (2-8)

Таблица 1

**Соотношение изученных сосудов эпохи неолита,
эпохи бронзы – начального этапа раннего железного века,
содержащих кости и чешую рыб**

Археологические культуры	Всего изученных сосудов	Всего сосудов, содержащих чешую и (или) кости рыб
Эпоха неолита		
Ранненеолитический комплекс поселения Мергень 6	152	105 (69,1%)
Козловская	49	18 (36,7%)
Эпоха поздней бронзы		
Ташковская	18	6 (33,3%)
Алакульская	174	22 (12,6%)
Коптяковская	163	58 (35,6%)
Федоровская	477	28 (5,9%)
Черкасульская	179	10 (5,6%)
Пахомовская	39	4 (10,2%)
Финал эпохи бронзы		
Бархатовская	108	26 (24,1%)
Сузгунская	52	31 (59,6%)
Переходный период от эпохи бронзы к раннему железному веку, начальный этап эпохи железа		
Иткульская	63	44 (69,8%)
Красноозерская	291	144 (49,5%)
Баитовская	55	6 (10,9%)
Гороховская	7	1 (14,3%)
Журавлевская	124	76 (61,3%)
Всего сосудов:	1951	579 (29,7%)

Таким образом, во-первых, наличие в изломах древней керамики разнообразных налетов и пленок, в некоторых случаях сочетающихся с чешуей и костями рыб, во-вторых, присутствие в изломах не только целых включений, но и мелких фрагментов чешуи, в-третьих, количество таких включений, достигающее 2–5 включений, при этом, как в разных изломах сосуда, так и на отдельных их участках, в-четвертых, частота встречаемости данных включений в рамках отдельных поселенческих комплексов, достигающая 69–95%, позволило предположить их связь, по крайней мере, в некоторых случаях с добавлением органических растворов, изготовленных на основе рыбы или отходов от нее. Впервые предположение о применении таких растворов в эпоху неолита было выдвинуто И.Н. Васильевой, отметившей в ходе анализа керамики из Кокшаровского холма, что зафиксированный

в изломах органический раствор мог представлять собой рыбий клей или желе ухи (Васильева, 2011б. С. 106). Исследователем были проведены и первые экспериментальные работы с применением рыбьего жира и рыбного вываренного желеобразного раствора, а в процессе микроскопического изучения полученных эталонов выявлено наличие в них микропустот, стенки которых покрыты матовым или блестящим черным веществом, а также значительное количество остатков вываренных костей рыб в эталонах, изготовленных с примесью желеобразного раствора (Там же).

С целью проверки возникшего предположения об использовании органических растворов, изготовленных из рыбы, выделения признаков жидкой составляющей таких растворов, выявления качественных характеристик чешуи и костей рыб после вываривания и сопоставления их с включениями, содержащимися в качестве естественных примесей в илах или илистых глинах, была проведена серия экспериментов. Для выяснения способов изготовления клеящих веществ на основе рыбы, применение которых для различных хозяйственных нужд было распространено в недавнем прошлом у традиционных народов севера Западной Сибири, проведен анализ этнографической литературы. Так, И.Б. Шатилов в начале XX в. отмечал, что ваховскими хантами для приготовления клея использовались рыба шелуха, кожа и кости: «Для изготовления клея эти отбросы долгое время кипятятся в котлах с некоторой примесью воды. Получается сероватая мутная масса – клей, который для сохранения “впрок” сливают на деревянную доску, где он застывает. Потом его нарезают на куски и так сохраняют. Перед употреблением клей необходимо растопить... Этот клей отличается большой стойкостью и имеет широкое применение в обиходе ваховских остяков. Так, он идет на скрепление отдельных пластинок, из которых делается “составной” лук, для склеивания музыкальных инструментов, подклейки к лыжам шкурок и т.д., а также этим клеем протирается, пропитывается тетива лука, струны домбры для придания им упругости» (Шатилов, 2000. С. 90). В работе В.Н. Соловар, В.Д. Гатченко и П.Т. Тарлина, посвященной промысловой лексике хантыйского языка, отмечено, что Васюганские и Александровские ханты варили клей из чешуи зимней щуки или язя, на Сосьве – из высушенных глаз карасей и чебаков (2010. С. 28-29). Таким образом, опираясь на то, что при исследовании археологической керамики выявлены включения чешуи и костей, а также на этнографические источники, где отмечено использование этих компонентов, для проведения экспериментов использовались отходы от речных рыб.

Эксперимент № 1 проведен в лабораторных условиях в 2010 г. В течение нескольких месяцев была накоплена чешуя и плавательные пузыри примерно от 30–40 карасей в основном крупного размера (диаметр чешуи составляет около 1,0 см). Полученные компоненты были помещены в воду и вываривались с перерывами в течение трех дней на плитке. По мере испарения жидкости добавлялась вода. После того как жидкая составляющая

практически выпарилась, а полученная масса остыла, небольшая ее часть, представляющая собой желеобразную массу с большим количеством чешуи, была оставлена для последующих экспериментов (ее мы условно назвали «желе»); остальная часть процежена через ткань и поставлена на водяную баню до полного испарения жидкости. В результате образовалась очень густая клейкая масса коричневого цвета, которую мы назвали условно «клей».

Для изготовления эталонных образцов использовалась глина в сухом состоянии, которая предварительно дробилась и просеивалась через сито с диаметром ячеек 1,0 мм. Образцы изготавливались в виде брикетов.

В процессе смешивания глины и «рыбного желе», добавленного в концентрации 1:2, возникли трудности, так как чешуя в большой концентрации препятствует слипанию частиц глины и равномерному распределению органической примеси.

Подготовка формовочной массы на основе «рыбного клея» также оказалась весьма затруднительной в связи с тем, что полученное вещество представляло очень густую липкую массу, не позволяющую получить однородную смесь. Замес глины и клея был произведен без определенной концентрации с добавлением воды.

После высыхания эталонов был проведен их обжиг в костре при невысоких температурах (около 450–500 °С).

Анализ полученных эталонов, изготовленных из формовочной массы с примесью рыбного желе, показал, что вываренная чешуя, во-первых, теряет изначальную форму, края окатываются, а чешуйки зачастую представляют собой кусочки правильной формы, во-вторых, фрагменты чешуи загибаются и часто приобретают форму трубочки (рис. 5, 2–3). На поверхностях включений образуется углистый налет (рис. 5, 1–2). Цвет поверхностей и изломом чешуи после вываривания пепельно-серый или серо-коричневый.

В изломах брикета, изготовленного из формовочной массы «глина + рыбный клей», зафиксированы углистые пленки, покрывающие отдельные участки (рис. 7, 1–2).

В итоге проведенного эксперимента, выявлены некоторые признаки, которые позволяют соотносить часть включений чешуи в составе археологической керамики с возможностью введения подобных веществ. В то же время, выявленные сложности с подготовкой формовочной массы с полученными компонентами и изготовлением эталонных образцов обусловили продолжение экспериментальных работ по изготовлению органических растворов из отходов от рыбы и выявлению их признаков.

Эксперимент № 2 также проведен в лабораторных условиях в 2015 г. Чешуя и плавательные пузыри речного карася крупных размеров были помещены в емкость и залиты водой (рис. 8, 1). Масса вываривалась в течение дня на плитке. Затем была удалена чешуя путем процеживания через сито с диаметром ячеек 1,0 мм. Небольшая часть полученной жидкости («желе») оставлена для изготовления эталонов с «желе», другая часть была разлита

в лабораторные стаканы и поставлена на водяную баню до испарения основной части жидкой составляющей (в течение около 10 часов) (**рис. 8, 2**). В результате выпаривания второй части получена масса коричневого цвета с перламутровым блеском, по консистенции напоминающая жидкую сметану («клей») (**рис. 8, 3**).

После получения необходимых компонентов были изготовлены эталоны без добавления воды. Для изготовления эталонов использована сухая глина, которая подвергалась дроблению, не просеивалась. Эталоны делались в виде чашечек, чтобы форма включений и их расположение в изломе были приближены к археологическим сосудам, в которых подобная примесь встречается.

Из подготовленной формовочной массы «глина + рыбное желе» (**рис. 8, 4**), в которой концентрация «желе» составила 1:3, изготовлены две небольшие чашечки лоскутным налепом. Так как в процессе работы желеобразная масса начала «таять» до состояния жидкости, смазывание спаев между «строительными элементами» не производилось. При подготовке формовочной массы и в процессе конструирования отмечено понижение пластичности и формруемости сырья.

Из формовочной массы «глина + рыбный клей» (**рис. 8, 5**), в которой концентрация «клея» составила 1:4/5, изготовлена одна чашечка лоскутным налепом. Спаи между строительными элементами смазывались полученным раствором (**рис. 8, 6**). В данном случае выявлено, что изготовленный раствор обладает качеством клейкости, и, несмотря на сильную степень запесоченности использовавшейся глины, затруднений с подготовкой формовочной массы и конструированием не возникло.

Обжиг высушенных эталонных сосудиков проводился в деревенской печи в условиях окислительно-восстановительной атмосферы с достижением температур каления.

В результате изучения образцов, изготовленных с применением формовочной массы «глина + рыбное желе», выявлено наличие фрагментов чешуи размером 2,0–6,0 мм, которые встречаются не в каждом изломе. Некоторые чешуйки деформированы и представлены в виде «трубочки» (**рис. 5, 4**). В двух случаях на поверхности чешуи наблюдается углистая стеклообразная корочка (**рис. 5, 5–6**). В изломах обоих сосудиков фиксируются аморфные пустоты диаметром до 1,0 мм и в виде трещин длиной до 2,0 мм без каких-либо налетов, корочек и пленок внутри полостей.

В изломах чашечки, изготовленной из формовочной массы «глина + рыбный клей», выявлено наличие аморфных пустот диаметром 0,5–2,0 мм и в виде вытянутых узких трещин длиной от 1,0 до 5,0 мм, внутри которых зафиксированы углистые, стеклообразные, хрупкие корочки либо полностью покрывающие полости, либо некоторые их участки (**рис. 7, 3–6**). Внутри пустот отмечается паутинообразный налет черного цвета. Все эти признаки наблюдаются на отдельных участках изломов и на спаях между «строительными элементами». Остатков чешуи не обнаружено.

Рис. 5. Изломы экспериментальных образцов, изготовленных в 2010 (1-3), в 2015 (4-6) и в 2016 гг. (7-8): 1, 5-6 - следы жидкой составляющей; 2-5, 7-8 - особенности цвета, формы вываренной чешуи рыб

Рис. 6. Изломы экспериментальных образцов, изготовленных в 2016 (1-2) и 2017 гг. (3-6): 1, 3, 4а, 5 – особенности цвета и формы вываренной чешуи рыб; 2 – позвонок рыбы; 4б, 6 – следы жидкой составляющей; 7-8 – особенности деформации чешуи рыб после вываривания

Рис. 7. Следы «рыбного клея» в экспериментальных образцах, изготовленных в 2010 (1-2) и 2015 гг. (3-6)

1

2

3

4

5

6

Рис. 8. Этапы проведения экспериментальных работ в 2015 г.:
 1-2 – подготовка «рыбного клея» и «рыбного желе»; 3 – «рыбный клей»;
 4 – подготовка формовочной массы с «рыбным желе» и 5 – с «рыбным клеем»;
 6 – процесс изготовления чашечки из формовочной массы с «рыбным клеем»

Проведение следующего эксперимента было обусловлено необходимостью получения некоего промежуточного между «клеем» и «желе» раствора и, соответственно, выделения его качественных признаков. Работа по его выполнению осуществлялась в условиях, приближенных к тем, в которых находились древние коллективы.

Эксперимент № 3 проведен в полевых условиях в рамках Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства в 2016 г. Для приготовления рыбного раствора был изготовлен сосуд объемом около 1,5 литра. Так же, как и в предыдущих экспериментах, использовалась чешуя, плавательные пузыри, а также кости речного карася небольшого размера (диаметр чешуек менее 1,0 см) (**рис. 9, 1**). Отходы от рыбы были залиты 0,5 литра воды (**рис. 9, 2**). Масса вываривалась на костре в течение 8 часов, на протяжении которых в костер подбрасывались дрова, а в емкость добавлялась вода по мере ее испарения через каждые 30–50 минут (**рис. 9, 3–4**). По истечении указанного времени основная масса чешуи, костей и плавательного пузыря была вынута из емкости и далее не использовалась. Оставшаяся часть продолжала вывариваться еще в течение трех часов (**рис. 9, 5**), в результате чего образовалась достаточно жидкая, по консистенции близкая к сливкам, масса темно-коричневого цвета, с образовавшейся сверху густой пленкой (**рис. 9, 6**).

Изготовление эталонов производилось с использованием сухой раздробленной глины без просеивания. Полученный раствор добавлен в концентрации 1:3/4 без дополнительного использования воды. Из полученной формовочной массы изготовлены эталоны в виде брикетов. При смешивании глины и полученного раствора выявлено понижение пластичности и формуемости сырья, на что в том числе повлияло достаточно большое содержание чешуи.

Обжиг брикетов проводился в условиях восстановительной среды, но он оказался неудачным, поэтому эталоны дожигались в муфельной печи в окислительной атмосфере с кратковременной выдержкой при температуре 750 °С.

Анализ изготовленных брикетов показал следующее:

1. В изломах зафиксирована чешуя с максимальным размером до 2,0 мм, единичны включения до 3,0 мм; ее концентрация составляет до 15–20 включений на 1 см² (**рис. 5, 8**).

2. Цвет поверхностей и изломов чешуек пепельно-серый.

3. Часто наблюдается деформированность включений, представленная либо подворачиванием краев фрагментов, либо свернутостью чешуек в трубочку (**рис. 5, 7; рис. 6, 1**).

4. Кроме чешуи встречаются редкие включения косточек размером 0,5–2,0 мм, отмечены два целых позвонка (**рис. 6, 2**). Цвет поверхностей и изломов их молочно-белый и светло-серый.

5. Следов от жидкой составляющей раствора не обнаружено.

Таким образом, в итоге проведенного эксперимента выявлены качественные признаки вываренных включений чешуи и костей рыб, в целом сходные с полученными в ходе предыдущих экспериментов. Вместе с тем, возникшие трудности при изготовлении эталонов, связанные в том числе со значительным количеством чешуи, а также неудачный обжиг брикетов обусловили проведение еще одного эксперимента.

Эксперимент № 4 проведен в полевых условиях в рамках Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства в 2017 г. Для приготовления раствора использовалась в основном чешуя, плавающие пузыри карася, а также незначительное количество чешуи щуки, чешуя и кости двух подлещиков. Отходы от рыбы были помещены в сосуд, применявшийся для этой же цели в 2016 г., залиты водой и вываривались на костре в течение 9 часов (**рис. 10, 1–2**). На протяжении всего времени в емкость добавлялось небольшое количество воды (через каждые 20–30 минут). После вываривания жидкая составляющая без процеживания была слита в миску (**рис. 10, 3–4**). Оставшаяся часть рыбных отходов полностью вынута из емкости, кроме пригоревших к дну и стенкам сосуда включений, и в дальнейшем не использовалась. На следующий день оставленная жидкая масса была вновь перелита в сосуд и выварена в течение 1 часа 15 минут. Таким образом, был получен раствор, по густоте напоминающий сливки, темно-коричневого цвета с образовавшейся сверху пленкой, с визуально фиксирующимися остатками плавательного пузыря и чешуи (**рис. 10, 5**).

Изготовление эталонов производилось с использованием сухой раздробленной и просеянной через сито глины (**рис. 10, 6**). Полученный раствор добавлен в концентрации 1:3 без использования воды. Как и при проведении предыдущих экспериментов выявлено понижение пластичности глины, в то же время значительных трудностей в процессе изготовления эталонов не возникло. Из полученной формовочной массы изготовлены небольшие чашечки лоскутным налепом.

Обжиг сосудов произведен в очаге в условиях окислительно-восстановительной атмосферы с кратковременной выдержкой при температурах каления глины (не ниже 650 °С).

При анализе изломов чашечек выявлено:

1. Наличие фрагментов чешуи, размер которых составляет в основном 0,2–1,0 мм и не превышает 2,0 мм.
2. Включения чешуи разного размера, но в основном не превышающего 0,5 мм, не единичны, представлены в количестве от 3 до 10 на 1 см² (**рис. 6, 5**).
3. Цвет включений вне зависимости от обжига (и в коричневых прослоях излома, и в черных) в основном белый, реже – пепельно-серый (**рис. 6, 3–4**).
4. Наличие пустот в виде узких вытянутых трещин либо аморфной формы, стенки которых в единичных случаях покрыты углистой легко разрушающейся иглой корочкой. Такая корочка была отмечена на отдельном участке излома (**рис. 6, 4, 6**).

Рис. 9. Этапы проведения экспериментальных работ в 2016 г.:
 1-3 – начальный этап вываривания чешуи, костей и плавательных пузырей
 карася; 4 – полученная масса после 8 часов вываривания; 5-6 – завершающий
 процесс подготовки раствора после изъятия остатков рыбы

Рис. 10. Этапы проведения экспериментальных работ в 2017 г.:
 1-2 – начальный этап вываривания чешуи, костей и плавательных пузырей рыб; 3 – полученная масса после 8 часов вываривания; 4 – загустевшая жидкая составляющая полученного раствора; 5 – завершающий процесс вываривания жидкой составляющей без остатков рыбы; 6 – подготовка формовочной массы с полученным раствором

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных работ и анализа полученных эталонов к достоверным признакам использования древними гончарами органических растворов, изготовленных на основе отходов от рыбы, могут быть отнесены следующие:

1. Отсутствие целых включений чешуи.
2. Наличие фрагментов чешуи со следами деформации – в процессе вываривания фрагменты чешуи приобретают геометрическую форму (треугольную, многоугольную), наблюдается изогнутость, свернутость в трубочку (**рис. 6, 8–9**).
3. Цвет включений чешуи и косточек молочно-белый, пепельно-серый, серо-коричневый.
4. Размер фрагментов чешуи и костей составляет в основном от 0,2 до 3,0 мм, реже встречаются более крупные экземпляры, что может быть связано и с размером чешуи из которой подготавливался раствор.
5. Концентрация включений может быть различна, в то же время обращает внимание неединичная их встречаемость как на разных изломах, так и на отдельных участках.
6. Присутствие углистых стеклообразных налетов и корочек на участках изломов, в пустотах, на включениях чешуи, легко разрушающихся иглой.

К сожалению, выделение признаков чешуи и костей рыб как естественных составляющих илов и илистых глин затруднительно как в связи со слабой изученностью современных отложений, так и редкой встречаемости таких компонентов в эталонных образцах сырья. Исходя из имеющихся данных, представляется возможным указать лишь на некоторые из вероятных характеристик их естественного происхождения. Первое, что обращает внимание, это наличие целых экземпляров чешуи или ее отпечатков, а также отсутствие каких-либо следов деформации, скручивания и целых включений, и ее фрагментов. При этом в процессе подготовки формовочных масс, конструирования чешуйки, особенно от крупных экземпляров рыб, достигающих в диаметре 1,0 см и более, могут погибать, в этих случаях необходимо обращать внимание на целостность краев включений. Цвет чешуи и костей, как правило, коричневый, серый, темно-серый, черный. В данном случае особое внимание требуют включения, расположенные в изломах керамики, не подвергнутых калению, так как в осветленных участках цвет чешуи и костей может измениться до молочно-белого. Размер фрагментов может варьировать от 0,5 до 10,0 мм и более.

В заключение отметим, что выявленные признаки применения органических растворов, изготовленных из отходов от рыбы, в ряде случаев совпадают с полученными данными в ходе исследования археологической керамики. Вместе с тем следует подчеркнуть, что проведенные исследования не являются исчерпывающими и требуют продолжения.

Литература

- Бобринский А.А.* Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Изд-во «Наука», 1978. 272 с.
- Бобринский А.А.* Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5–109.
- Бобринский А.А., Васильева И.Н.* О некоторых особенностях пластического сырья в истории гончарства // Проблемы древней истории Северного Прикаспия: Сборник статей. Самара: Изд-во СамГПУ, 1998. С. 193–217.
- Васильева И.Н.* Гончарство населения Северного Прикаспия в эпоху неолита // Вопросы археологии Поволжья. Самара: Изд-во Самарского пед. ун-та, 1999. С. 72–96.
- Васильева И.Н.* Технология керамики могильника у с. Съезжее // Археологические памятники Оренбуржья. Т. III. Оренбург: Изд-во Оренбургского пед. ун-та, 1999. С. 191–216.
- Васильева И.Н.* Ранненеолитическое гончарство Волго-Уралья (по материалам елшанской культуры) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011а. № 2. С. 70–81.
- Васильева И.Н.* О технологии изготовления керамики Кокшаровского холма // Вопросы археологии Урала: Сб. науч. тр. Екатеринбург – Сургут: изд-во Магеллан, 2011б. Вып. 26. С. 103–124.
- Васильева И.Н.* О выделении видов исходного пластичного сырья древнейшей керамики и их ареалах в эпоху неолита (по материалам Поволжья) // Современные подходы к изучению древней керамики в археологии. Международный симпозиум (29–31 октября 2013 г., Москва). М.: ИА РАН, 2015. С. 16–23.
- Васильева И.Н.* Гончарная технология ранненеолитического населения Подонья // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6. № 3 (20). С. 109–123.
- Васильева И.Н.* О технологии изготовления керамики энеолитического могильника Екатерининский мыс // Поволжская археология. 2019. № 1 (27). С. 33–46.
- Васильева И.Н., Салугина Н.П.* Самарская экспедиция по экспериментальному изучению древнего гончарства (СЭЭИДГ): 25 лет работы // Самарский научный вестник. 2015. № 3 (12). С. 8–27.
- Салугина Н.П.* Технология керамики репинского типа из погребений древнеямной культуры Волго-Уралья // Российская археология. 2005. № 3. С. 85–92.
- Скворцовский курганный могильник* / Н.Л. Моргунова, А.А. Гольева, А.Д. Дегтярева, А.А. Евгеньев, Л.В. Купцова, Н.П. Салугина, О.С. Хохлова, А.А. Хохлов; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО «Оренб. гос. ун-т»; ГОУ ВПО «Оренб. гос. пед. ун-т». Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2010. 160 с.
- Соловар В.Н., Гатченко В.Д., Тарлин П.Т.* Промысловая лексика хантыйского языка. Ханты-Мансийск: ИИЦ ЮГУ, 2010. 174 с.
- Турганское поселение в Оренбургской области* / Н.Л. Моргунова, И.Н. Васильева; М.А. Кулькова и др.; под общ. ред. Н.Л. Моргуновой. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2017. 300 с.
- Цетлин Ю.Б.* Основные направления и подходы к изучению органических примесей в древней керамике // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 110–140.
- Шатилов М.Б.* Ваховские остояки: (Этнографические очерки). Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2000. 288 с.
- Tsetlin Y.B.* Organic tempers in ancient ceramics // Ceramic in the Society. Proceedings of the 6th European Meeting on Ancient Ceramics. Fribourg, Switzerland 3–6 October 2001. Fribourg. 2003. P. 289–310.

СОСУДЫ ИЗ ОДИНОЧНОГО ПОГРЕБЕНИЯ ФАТЬЯНОВСКО-БАЛАНОВСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ В ЧЕРТЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

А.А. Швецова

(Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского,
Нижегородский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник,
Н. Новгород, Россия, *asendriy@mail.ru*)

В статье представлены результаты морфологического и технико-технологического изучения трех керамических сосудов, происходящих из одиночного погребения фатьяновско-балановской культурной общности, выявленного на территории средневекового селища Кузнечиха-3. Анализ сосудов проводился в рамках историко-культурного подхода к изучению древней керамики. В результате удалось определить культурную принадлежность погребения и получить сведения о гончарных традициях населения, захоронившего в нем своего сородича.

Ключевые слова: бронзовый век, фатьяновско-балановская культурная общность, погребальный инвентарь, керамические сосуды, традиции гончарного производства, технико-технологический анализ керамики

* * *

В 2019 г. в процессе археологического исследования территории средневекового селища Кузнечиха-3 было обнаружено одиночное захоронение эпохи бронзы. Оно представляло собой могильную яму подпрямоугольной формы, ориентированную по линии юго-запад – северо-восток. От костяка погребенного сохранились фрагменты эмали зубов и отпечатки костей ног. По их расположению удалось установить позу покойного. Он был уложен в скорченном положении на правом боку головой на юго-запад. Погребальный инвентарь состоял из 5 предметов: трех керамических сосудов, кремневого скребка и каменного сверленого топора-молота.

Наибольший интерес вызывают керамические сосуды, форму которых удалось восстановить из развалов. Сосуды были положены в восточном

углу погребения в области ног покойного. Один сосуд (№ 1) находился у северо-восточной стенки погребения. Два других сосуда (№ 2 и № 3) были поставлены вдоль юго-восточной стенки.

Сосуд № 1 (рис. 1.1) – это круглодонный горшок с достаточно высокой расширяющейся к губе шей, округлыми плечиками и сужающимся к основанию (коническим) туловом. Пропорции сосуда средние/низкие (Цетлин, 2018. С. 128–130), естественная структура формы состоит из губы, шеи, плеча, тулова и основания тулова. Губа слегка сужается к окончанию и имеет скошенный во внешнюю сторону срез со скругленными гранями. На дне расположено небольшое округлое уплощение (диаметр 2 см).

Рис. 1. Сосуд № 1 и его ближайшие аналогии: 1 – сосуд № 1 из погребения Кузнечиха-3; 2 – сосуд из погребения № 90 Волосово-Даниловского могильника; 3 – сосуд из погребения № 58 Волосово-Даниловского могильника; 4 – сосуд из погребения № 3 Горьковского могильника; 5 – сосуд из погребения № 89 Балановского могильника; 6 – сосуд из Фатьяновского могильника

Высота сосуда составляет 14,5–16,3 см, диаметр устья – 14,3–14,7 см, диаметр максимального расширения тулова – 23–25 см. Толщина стенок варьирует от 0,5 до 0,7 см. Внешняя поверхность немного различается по цвету: от светло-коричневого до оранжево-коричневого и бурого. Орнаментация отсутствует.

Технология изготовления сосудов изучалась в рамках историко-культурного подхода по методике, разработанной А.А. Бобринским и развитой его последователями (Бобринский, 1978, 1999; Цетлин, 2012, 2017)¹. Технико-технологические анализы проводились при помощи бинокулярного стереоскопического микроскопа MC-2-ZOOM. Образцы изучались при 10–40-кратном увеличении.

Технологический процесс изготовления сосуда включает последовательное выполнение ряда обязательных технологических задач, разделенных на три стадии (подготовительную, созидательную и закрепительную) и двенадцать ступеней, десять из которых являются обязательными (Бобринский, 1999. С. 9–14).

Первая стадия завершается подготовкой формовочной массы, которую гончар в дальнейшем использует для изготовления сосуда. В качестве исходного пластичного сырья была использована среднезапесоченная ожелезненная глина. В ее составе зафиксированы следующие компоненты естественного происхождения: кварцевый песок окатанной и полуокатанной формы с преимущественным размером зерен 0,1–0,2 мм в концентрации 40–50 включений на 1 см² (преобладают полупрозрачные и прозрачные зерна); кварцевый песок окатанной формы с размером зерен от 0,3 до 1,2 мм в единичной концентрации; пылевидный песок (величина зерен менее 0,1 мм); единичные включения бурого железняка величиной 0,2–0,7 мм; конкреции окисей железа в виде округлых рыхлых включений коричнево-оранжевого цвета размером от 0,1 до 0,3 мм, а также редкие более плотные включения слабоокатанной (реже окатанной) формы яркого коричнево-оранжевого или красно-коричневого цвета размером от 0,1 до 3 мм; отдельные комки незапесоченной ожелезненной глины величиной от 0,7 до 1 мм.

Перед составлением формовочной массы глина находилась в естественно увлажненном состоянии. Признаков дробления исходного пластичного сырья в сухом состоянии не зафиксировано.

Формовочная масса содержит в своем составе минеральную добавку в виде шамота и органо-минеральную в виде кальцинированной кости. Шамот представлен фрагментами величиной от 0,5 до 4 мм. Преобладающий размер частиц составляет 1–2 мм, что свидетельствует о предварительной калибровке примеси перед добавлением в формовочную массу. Концентрация шамота равна 1:5. Старые сосуды, которые были использованы для получения шамота, также были изготовлены из среднезапесоченной ожелезненной глины, но отличались большей тщательностью изготовления.

¹ Выражаю благодарность Е.В. Волковой за помощь и консультации в ходе работы.

Об этом свидетельствует наличие залощенной внешней поверхности, что хорошо фиксируется по отдельным включениям шамота.

Фрагменты кальцинированной кости представляют собой остроугольные, часто уплощенные, частицы молочно-белого цвета (единично – частицы с пористой «губчатой» структурой). Размер включений – от 0,1 до 2,5 мм, преимущественно 0,1–0,3 мм, концентрация 5–7 включений на 1 см².

Рецепт формовочной массы: ожелезненная среднезапесоченная глина + шамот (1:5) + кость (5–7 включений на 1 см²).

Вторая стадия гончарного производства – созидательная – включает в себя решение узких технологических задач, направленных на конструирование сосуда.

Ввиду плохой сохранности сосуда и большого количества естественных примесей в глине удалось проследить только отдельные приемы конструирования. Сосуд изготавливался из нескольких частей при помощи специальной формы-основы (фиксируется по косвенным признакам: симметричности нижней части сосуда и наличию ровной внутренней поверхности, которая соприкасалась с формой-основой). Тулово и плечо конструировались лоскутным налепом, затем тулово выбивалось колотушкой до конусовидного состояния (прослежено несколько уплощенных участков от ударов).

Шея сосуда изготавливалась отдельно и вставлялась в плечо, о чем свидетельствует отпечаток перевитого шнура, расположенный в месте перехода плеча в шею (рис. 2). Подобные отпечатки были зафиксированы на сосудах из Тургиновского могильника (Гадзяцкая, 1971. С. 70). Экспериментальное изучение технологии использования шнура при конструировании шеи сосуда и ее последующего соединения с плечом проведено

Рис. 2. Отпечаток перевитого шнура, расположенный в месте перехода шеи сосуда в плечо

Е.В. Волковой (Волкова, 1998. С. 132). Поверхности сосуда заглажены мягким инструментом, оставляющим едва заметные параллельно ориентированные горизонтальные микроследы.

Третья стадия гончарного производства – закрепительная. В нее входит придание сосуду прочности и водонепроницаемости. Это осуществлялось путем его термической обработки. Сосуд был обожжен в условиях полувосстановительной среды в кострище или очаге при достаточно продолжительном воздействии температур каления (стенки в изломах как однослойные, оранжево-коричневого цвета, так и двухслойные, и трехслойные).

Декорирование сосуда относится к дополнительной ступени гончарного производства и в данном случае отсутствует. Однако в качестве декора может рассматриваться сохраненный гончаром технологический отпечаток шнура под шейей сосуда.

Сосуд № 2 (**рис. 3.1**) представляет собой миниатюрный круглодонный сосуд с высокой расширяющейся к устью раструбообразной шейей, очень низкими, едва намеченным, округлым плечом и сужающимся к основанию (коническим) туловом. Сосуд имеет средние пропорции (Цетлин, 2018. С. 128–130), естественная структура формы состоит из губы, шеи, плеча, тулова и основания тулова. Губа оформлена с внешней стороны небольшим наплывом округлой формы. На дне находится углубленное округлое уплощение (диаметр 1,9–2 см, глубина 0,1–0,2 см).

Сосуд несколько асимметричен в области шеи. Высота сосуда варьирует от 5,9 до 6,3 см. Диаметр устья составляет 9 см, диаметр максимального расширения тулова – 7,1 см. Толщина стенок сосуда от 0,4 до 0,6 см. Внешняя поверхность сосуда пятнистая, с участками темно-коричневого, светло-коричневого и коричнево-оранжевого цветов. Тулово сосуда с внешней стороны и шея с внутренней стороны залощены. Шея сосуда орнаментирована.

Для изготовления сосуда в качестве исходного пластичного сырья была использована ожелезненная запесоченная глина. В ее составе зафиксированы следующие естественные включения: зерна кварцевого песка размером 0,1–0,2 мм в концентрации до 60 включений на 1 см² (форма зерен преимущественно полуокатанная и слабоокатанная, цвет – полупрозрачный и прозрачный); зерна кварцевого песка величиной от 0,3 до 0,5 мм в концентрации до 10 включений на 1 см² (окатанной формы, полупрозрачные); пылевидный песок размером менее 0,1 мм в значительной концентрации; конкреции окисей железа в виде округлых рыхлых включений красно-коричневого цвета величиной от 0,1 до 0,3 мм. При составлении формовочной массы глина находилась в естественно увлажненном состоянии.

В состав формовочной массы были введены искусственные примеси – шамот и органический раствор. Для изготовления шамота были использованы старые сосуды, которые дробились до частиц размером не более 4 мм. Численно преобладают частицы величиной 0,5–2 мм. Концентрация

Рис. 3. Сосуд № 2 и его ближайшие аналогии:

1 – сосуд № 2 из погребения Кузнечиха-3;

2 – сосуд из Фатьяновского могильника;

3 – сосуд из погребения № 54 Волосово-Даниловского могильника;

4 – сосуд из погребения № 7 Волосово-Даниловского могильника;

5 – сосуд из погребения № 70 Волосово-Даниловского могильника;

6 – сосуд из погребения № 61 Волосово-Даниловского могильника;

7 – сосуд из погребения № 76 Волосово-Даниловского могильника;

8 – сосуд из погребения № 8 Воронковского могильника

шамота равна 1:5. Измельченные на шамот сосуды были изготовлены из слабозапесоченной глины, практически не содержащей пылевидного песка. В формовочной массе сосудов, из которых был изготовлен шамот, также содержалась примесь шамота. Органический раствор фиксируется по наличию светло-коричневого и белесого полупрозрачного налета на стенках небольших аморфных пустот. Кроме того, в изломах единично присутствуют очень мелкие отпечатки растительных волокон (наиболее крупные из них достигают длины 0,5–0,6 мм). Учитывая эти признаки органического раствора, его можно предварительно квалифицировать как выжимку из навоза жвачных животных. Рецепт формовочной массы: ожелезненная запесоченная глина + шамот (1:5) + органический раствор (выжимка из навоза).

Сосуд изготовлен из емкости и раструбообразной шеи. Для их изготовления применялись специальные формы-основы (фиксируются по признакам симметричности округлого тулова сосуда и ровной внутренней поверхности) и технология лоскутного налепа. Удалось проследить использование двухслойного варианта лоскутного налепа, о чем свидетельствует продольное расслоение стенок. Тулово сосуда было выбито колотушкой (прослежены уплотненные участки, оставшиеся от ударов). Внешняя и внутренняя поверхности сосуда были заглажены инструментом, оставляющим тонкие горизонтально ориентированные параллельные микроследы. Внешняя поверхность тулова и внутренняя часть шеи залощены.

Сосуд декорирован графическим орнаментом по всей длине раструбообразной шеи. При описании декора использовалась методика Е.В. Волковой и Ю.Б. Цетлина (Волкова, 1996. С. 63–74; Цетлин, 2008. С. 18–28; 2012. С. 196–203). В качестве орнамента применялся гладкий штамп с плоской заостренной рабочей поверхностью, оставляющий узкие вытянутые отпечатки (**рис. 4.1**). Наличие широких отпечатков, нанесенных под углом к поверхности стенки, также свидетельствует о том, что рабочая часть инструмента была удлиненной и плоской (**рис. 4.2**).

Для составления декора использовался один элемент – короткая прямая линия, из которого комбинировались два орнаментальных образа: «горизонтальный ряд вертикальных линий» и «вертикальный ряд вертикальных линий». Первый из мотивов расположен под губой сосуда и частично перекрывается ее наплывом. Второй – на шее – многократно повторяется через небольшие промежутки и покрывает всю ее поверхность. Оттиски орнамента в вертикальных линиях часто расположены таким образом, что верхнее окончание одного оттиска находится на уровне нижнего окончания другого, что может быть воспринято как имитация длинного оттиска перевитого шнура (**рис. 4.3**).

Обжиг сосуда происходил в условиях полувосстановительной среды в кострище или очаге при непродолжительном воздействии температур каления (стенки в изломах трехслойные с черно-коричневым внутренним слоем и очень тонкими более светлыми внешними слоями).

Рис. 4. Декор на сосуде № 2: 1–2 – форма и характер отпечатков рабочей части орнамента; 3 – имитация оттиска перевитого шнура

Сосуд № 3 (**рис. 5.1**) морфологически близок сосуду № 2. Это также миниатюрный круглодонный сосуд с достаточно высокой расширяющейся к устью раструбообразной шеей, переходящей в округлые покатые плечи и коническое тулово. Сосуд средних пропорций (Цетлин, 2018. С. 128–130), естественная структура его формы состоит из губы, шеи, плеча/предплечья, тулова и основания тулова. Губа округлой формы без наплывов. В центре основания тулова находится небольшое округлое углубление (диаметр 1,7 см).

Форма сосуда асимметрична и в нижней, и в верхней части. Высота варьирует от 6,2 до 7,2 см. Диаметр устья равен 7,5 см, диаметр максимального расширения тулова – 7,7 см, толщина стенок – 0,3–0,4 см. Внешняя поверхность имеет пятна темно-коричневого, коричневого, серо-коричневого и светло-коричневого цветов. На тулове снаружи и изнутри

Рис. 5. Сосуд № 3 и его ближайшие аналогии:

- 1 – сосуд № 3 из погребения Кузнечиха-3;*
- 2 – сосуд из Фатьяновского могильника;*
- 3 – сосуд из погребения № 20 Волосово-Даниловского могильника;*
- 4 – сосуд из погребения № 89 Волосово-Даниловского могильника*

прослеживаются следы лощения. На шее сосуда размещена орнаментальная полоса.

Исходное пластичное сырье представлено ожелезненной слабозапесоченной глиной. Среди естественных включений в ее составе зафиксированы зерна кварцевого песка размером 0,1–0,2 мм в концентрации до 15 включений на 1 см² (зерна преимущественно окатанной и полуокатанной формы, полупрозрачные и прозрачные); зерна кварцевого песка величиной от 0,3 до 0,5 мм в единичной концентрации (окатанные полупрозрачные); пылевидный песок менее 0,1 мм в малой концентрации; конкреции окисей железа в виде округлых рыхлых включений красно-коричневого цвета величиной от 0,1 до 0,5 мм; единичные включения обломочного характера бежевого и молочно-белого цвета, не обладающие значительной твердостью (величина 0,1–0,2 мм). Перед составлением формовочной массы глина находилась в естественно увлажненном состоянии.

Микроскопическое изучение образцов показало, что рецепт формовочной массы включал глину, шамот и органический раствор.

Шамот изготавливался путем дробления старых сосудов до размера частиц не более 3 мм. Численно преобладают включения величиной 0,5–2 мм. Шамот добавлялся в формовочную массу в концентрации 1:5. Сосуды, использованные для приготовления шамота, были вылеплены из слабозапесоченной глины, аналогичной той, из которой был изготовлен анализируемый сосуд. В составе шамота также выявлен шамот. Органический раствор фиксируется по наличию светло-коричневого и белесого налета (иногда густого) на стенках небольших пустот аморфной формы. В изломах хорошо прослеживаются отпечатки выгоревших растительных волокон. Встречены фрагменты округлых полых стеблей с углефицированными остатками (диаметр от 0,1 до 0,5 мм), фрагменты округлых в сечении твердых частей стеблей растений (длина от 0,3 до 6 мм), а также фрагменты отдельных плоских в сечении растительных волокон (длина от 0,1 до 1 мм). Концентрация растительных остатков составляет 2–4 включения на 1 см². Учитывая их характер и небольшую концентрацию, а также наличие признаков органического раствора, можно сделать заключение о введении в формовочную массу выжимки из навоза жвачных животных. Для составления формовочной массы был использован следующий рецепт: оже-лезненная слабозапесоченная глина + шамот (1:5) + органический раствор (выжимка из навоза).

Конструирование сосуда начиналось с изготовления емкости, скорее всего, состоящей из двух частей, затем изготавливалась шея, которая вставлялась в готовое тулово и примазывалась изнутри. Описываемый сосуд наиболее асимметричен из всех, однако внутренняя сторона имеет очень ровную поверхность, что свидетельствует о конструировании и выбивании на форме-основе. Изготавливался сосуд двуслойным лоскутным налепом. Внешняя и внутренняя поверхности сосуда были заглажены инструментом, оставляющим тонкие горизонтально ориентированные параллельные микроследы. Внутренняя сторона плеча заглажена более грубо. Внешняя поверхность сосуда и внутренняя часть шеи – залощены.

Сосуд декорирован по всей длине раструбообразной шеи графическим орнаментом. В качестве орнамента применялся инструмент с плоской рабочей частью, которым наносились сдвоенные удлиненные вдавления, подражающие оттискам зубчатого штампа (рис. 6.1–2). Вдавления имеют линзовидную форму в плане и подовальную в разрезе (центральная часть более заглублена, чем окончания). Сдвоенность вдавлений проявляется в том, что нижняя часть одного переходит в верхнюю часть другого (при этом место перехода находится ниже уровня поверхности стенки, но выше оснований вдавлений). На одном из участков нижнего мотива использованы одиночные вдавления. Формы вдавлений в плане, а также их длина и ширина не одинаковы (длина от 7 до 9 мм, ширина от 0,7 до 2 мм). Вдавления такого характера могли создаваться при последовательном двойном надавливании заостренного рабочего конца инструмента.

*Рис. 6. Декор на сосуде № 3: орнаментальная композиция;
1–2 – форма и характер отпечатков рабочей части орнамента*

Стилистически для создания декора использовался один элемент – короткая прямая линия, из которого составлялись два образа: «горизонтальный ряд вертикальных линий» и «горизонтальный зигзаг». Мотив орнамента – горизонтальный зигзаг, ограниченный сверху и снизу горизонтальными рядами вертикальных линий.

Сосуд был обожжен в условиях полувосстановительной среды при непродолжительном воздействии температур каления. Стенки в изломах двух- и трехслойные с осветленными внешними слоями.

На внутренней поверхности и в орнаментальных оттисках местами сохранился нагар, связанный вероятно с использованием сосуда. Однако объем сосуда очень мал, что не позволяет связать наличие нагара с процессом приготовления пищи.

Происходящие из погребения сосуды по своим морфологическим и технологическим характеристикам выполнены в гончарных традициях, характерных для фатьяновско-балановской культурной общности (Крайнов, 1972. С. 92–136; Гадзяцкая, 1976. С. 24–50; Крайнов, Гадзяцкая, 1987. С. 15–30; Волкова, 1996. С. 122).

Сосуд № 1 не обнаруживает полных аналогий (**рис. 1.2–6**). Сосуды, сочетающие коническую форму нижней части тулова и плавный переход шеи в плечо, известны в единичных случаях (сосуды из погребения № 3 Ханевского могильника и погребения № 4 Олочинского могильника (Сидоров, Энговатова, 1992. С. 33; Крайнов, 1964. Табл. 2)). Однако этим сосудам присущи средние/высокие и средние пропорции. В то же время известны сосуды, близкие рассматриваемому по общим пропорциям и соотношению высоты тулова и шеи, имеющие коническую форму нижней части тулова, но отличающиеся наличием резкого перехода шеи в плечо (сосуды из погребений № 90 и № 58 Волосово-Даниловского могильника, погребения № 3 Горкинского могильника и погребения № 89 Балановского могильника (Крайнов, Гадзяцкая, 1987. С. 112, 102; Гадзяцкая, 1976. С. 104; Бадер, Халиков, 1976. С. 112). Из Фатьяновского могильника происходят несколько сосудов, имеющих морфологически близкое оформление верхней части с плавным переходом шеи в плечо, нижние части сосудов не сохранились (Крайнов, 1964. Табл. 10 № 14–15).

Ближайшие аналогии сосуду № 2 обнаруживаются в погребениях Волосово-Даниловского и Фатьяновского могильников (**рис. 3.2–8**). Из Волосово-Даниловского могильника происходят 7 кубковидных сосудов, 5 из которых близки анализируемому сосуду. Максимально близкая форма у сосудов из погребений № 7 и № 54 (Крайнов, 1987. С. 87, 100). Морфологически близкие формы у сосуда из погребения № 70 и сосудов из погребений № 61 и № 76 (Крайнов, 1987. С. 106, 103, 108). Первый отличается более цилиндрической формой шеи, а два других – шаровидной формой основания тулова. Мотивы орнаментации кубков из Волосово-Даниловского могильника часто состоят из повторяющихся элементов в вертикальных рядах (сосуды из погребений № 70, 76 и 54), что также сближает их с описываемым сосудом. Морфологически близок им и кубок из Фатьяновского могильника (Крайнов, 1964. Табл. 10 № 20), его отличает только отсутствие орнаментации. Еще один морфологически близкий сосуд был обнаружен в погребении № 8 Воронковского могильника (Крайнов, 1987. С. 83). Он имеет тулово конической формы и раструбообразную высокую шею, но менее расширяющуюся, чем у рассматриваемого сосуда. При этом близка стилистика декора (**рис. 3, 8**), включающая в себя вертикальные мотивы вдавлений (это образ «горизонтальный ряд вертикальных или наклонных

линий» в основном мотиве, занимающий всю шею, выполненный отдельными отпечатками, имитирующими гребенку).

Сосуд № 3 также находит ближайшие аналогии среди погребального инвентаря Фатьяновского и Волосово-Даниловского могильников (погребения № 20 и № 89) (Крайнов, 1964. Табл. 10 № 19; Крайнов, 1987. С. 91, 112) (рис. 5.2–4). От анализируемого сосуда их отличает оформление нижней части тулова, которое имеет более выраженную округлую форму. Наиболее близкими являются сосуд из Фатьяновского могильника, схожий также и по стилистике орнаментации (используются образы зигзага и горизонтальных рядов из коротких вертикальных линий), и сосуд из погребения № 89 Волосово-Даниловского могильника.

Все три сосуда из погребения Кузнечиха-3 находят близкие аналогии в материалах погребений двух фатьяновских могильников – Фатьяновского и Волосово-Даниловского, принадлежащих к ярославской группе памятников. Оба могильника относятся к Волосово-Даниловскому этапу фатьяновской культуры и датируются втор. пол. II тыс. до н.э. (Крайнов, Гадзяцкая, 1987. С. 39–40). Для погребения № 58 Волосово-Даниловского могильника была получена радиоуглеродная дата, относящая его к XVIII в. до н.э. (Крайнов, 1972. С. 235). Из этого погребения происходит сосуд, морфологически близкий сосуду № 1.

Таким образом, сосуда из исследованного погребения морфологически тяготеют к сосудам из верхневолжских фатьяновских могильников, территориально значительно удаленным. Полученные данные свидетельствуют о распространении гончарных традиций вместе с их носителями на юго-восток: из областей верхнего течения Волги на территорию устья р. Оки. Примечательно, что после переселения группы гончары продолжали сохранять свои традиции, создавая морфологически узнаваемый внешний вид сосудов. При этом прослеживаются некоторые видоизменения в форме сосудов и характере орнаментации, носящем черты подражания. Миниатюрные сосуда декорированы при помощи инструмента с узкой продолговатой рабочей частью (предположительно ножа), имитирующего оттиски зубчатого штампа и, возможно, перевитого шнура. Поскольку с покойным в погребение поместили сосуда, изготовленные из глины разной степени запесоченности, можно предполагать, что в данном случае имеет место либо процесс адаптации гончаров к местным источникам сырья, либо проявление дуально-родовой структуры пришлых коллективов.

Литература

Бадер О.Н., Халиков А.Х. Памятники балановской культуры // САИ. Вып. В1–25. М.: Наука, 1976. 168 с.

Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы: источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). Самара: СамГПУ, 1999. С. 5–109.

Волкова Е.В. Гончарство фатьяновских племен. М.: Наука, 1996. 120 с.

Волкова Е.В. Роль эксперимента в реконструкции фатьяновской гончарной технологии // Тверской археологический сборник. Вып. 3. Тверь: Тверской государственный объединенный музей, 1998. С. 125–133.

Гадзяцкая О.С. Новые раскопки Тургиновского могильника // КСИА. 1971. Вып. 127. С. 65–71.

Гадзяцкая О.С. Памятники фатьяновской культуры: Ивановско-Горьковская группа // САИ. Вып. В1–21. М.: Наука, 1976. 135 с.

Крайнов Д.А. Памятники фатьяновской культуры: Ярославско-Калининская группа // САИ. Вып. В1–20. М.: Наука, 1964. 70 с.

Крайнов Д.А. Древнейшая история Волго-Окского междуречья: фатьяновская культура, II тыс. до н.э. М.: Наука, 1972. 274 с.

Крайнов Д.А., Гадзяцкая О.С. Фатьяновская культура. Ярославское Поволжье // САИ. Вып. В1–22. М.: Наука, 1987. 145 с.

Сидоров В.В., Энговатова А.В. Ханевский могильник и древнейшие памятники фатьяновской культуры // Археологические памятники Волго-Клязьминского междуречья. Вып. 7. Иваново: Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры, 1992. С. 28–36.

Цетлин Ю.Б. Неолит центра русской равнины: орнаментация керамики и методика периодизации культур. Тула: Гриф и К, 2008. 350 с.

Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 2012. 380 с.

Цетлин Ю.Б. Об общем подходе и методике системного изучения форм сосудов // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход. М.: ИА РАН, 2018. С. 124–179.

Цетлин Ю.Б. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 2017. 346 с.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАПЕСОЧЕННЫХ ГЛИН В ГОНЧАРСТВЕ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ X–XV вв.

В.Н. Бахматова, Н.Г. Набиуллин, Е.Д. Картелян

(Институт археологии им. А.Х. Халикова
АН Республики Татарстан, ООО «ТНГ-Казаньгеофизика»,
Казань, Россия, *lyna-87@yandex.ru*)

В статье изложены итоги изучения традиций отбора и добычи исходного пластичного сырья, существовавшие в гончарстве населения, изготавливавшего керамику «джукетау». Проведено комплексное изучение технологии керамики этой группы в соответствии с историко-культурным подходом А.А. Бобринского: технико-технологический анализ и эксперимент в форме физического моделирования, а также использованы петрография (ОМР) и эмиссионный спектральный анализ (ESA).

Выявлена массовая традиция использования в качестве пластичного сырья запесоченных глин. В округе городища Джукетау были зафиксированы выходы отложений глин серого цвета с высокой пластичностью. Анализ результатов эксперимента, составов проб сырья и керамики показал, что такие глины могли использовать гончары в качестве сырья для изготовления керамики этой группы. Изученные пробы сырья соотносятся с бентонитовыми глинами из верхнетретичных отложений. В результате сопоставления территории распространения этого вида глин в Поволжье и археологических памятников, содержащих керамику «джукетау», поставлен вопрос о зависимости этой гончарной системы от своей сырьевой базы.

Ключевые слова: археология средневековья, Среднее Поволжье, гончарная технология, историко-культурный подход, традиции отбора и добычи пластичного сырья.

* * *

Введение

В X – начале XIII в. междуречье Волги и Камы занимало государство Волжская Болгария (Смирнов, 1981. С. 208–212), позднее, в середине XIII в. после монгольского нашествия на территории Среднего и Нижнего Поволжья

был образован улус Джучи (государство Золотая Орда). Данная территория полностью вошла в состав Золотой Орды и в таком статусе просуществовала вплоть до XV в. (Егоров, 2010. С. 30, 49; Фёдоров-Давыдов, 1981. С. 229–236). Исследователи материальной культуры средневековых памятников данной территории отмечали многообразие керамического материала (Кокорина, 2002; Смирнов, 1951; Хлебникова, 1984; Хузин, 1986. С. 4–23 и др.). Т.А. Хлебникова разделила всю неполивную посуду памятников этого периода на «ремесленную», выделанную на круте, и посуду домашнего производства, или «традиционную». Всего было выделено 20 групп неполивной керамики в зависимости от формы сосудов и некоторых технологических особенностей. Основную массу керамики составляет посуда ремесленного производства, или группа I «общebolгарская» (в соответствии с классификацией Т.А. Хлебниковой) – порядка 70–80% от всего комплекса. Остальное приходится на керамику домашнего производства – группы II–XX (Хлебникова, 1984; 1988, С. 8–102).

В результате технологического изучения керамики памятников Волжской Болгарии И.Н. Васильева выявила в навыках отбора исходного пластичного сырья использование пластичных и очень пластичных глин. Такая традиция наиболее ярко представлена в навыках изготовления керамики домашнего производства – группы XIII, VII, VIII, XI, VI, V, IV, II (Васильева, 1993, С. 44–50). В данном случае наибольшее внимание привлекла посуда группы XIII, или «джукетау», по следующим причинам. От прочих групп керамики она отличается широким диапазоном бытования – X–XV вв. На некоторых памятниках ее количество достаточно заметно среди других «традиционных» групп посуды, а в материалах комплекса Джукетау¹ домонгольского и золотоордынского времени ее содержание достигает 60–70% от общего керамического комплекса (Хлебникова, 1975. С. 234–251; Хузин, Набиуллин, 1999. С. 90–113).

Главной задачей данного исследования явилась реконструкция представлений гончаров о навыках отбора и добычи исходного пластичного сырья при производстве керамики «джукетау». В качестве источниковой базы были использованы коллекции керамики 14 поселенческих памятников – всего изучено 456 сосудов. Произведен отбор пластичного сырья в округе археологического комплекса Джукетау. Исследование проведено в рамках историко-культурного подхода, разработанного А.А. Бобринским (Бобринский, 1978, 1999. С. 5–109); оно включало технико-технологический анализ керамики методом бинокулярной микроскопии, эксперимент в форме

¹ Городище Джукетау представляет собой часть археологического комплекса, в состав которого кроме городища (X – начало XIII в.), входят Донауровское I (Крутогорское) селище и могильник (X – начало XIII в.) и Донауровское II селище (X – начало XV в.) и могильник. Весь комплекс располагается в левобережье р. Камы (западная окраина современного г. Чистополя). Донауровское II селище отделено от городища и Донауровского I селища р. Килевкой, протекающей по одноименному оврагу, являющемуся частью овражной сети. Указание на речку с оврагом и стоящим на ней городом сохранилось в древнерусских летописях (Набиуллин, 2011. С. 9–20).

физического моделирования, петрографический метод (ОМР) и эмиссионный спектральный анализ (ЕСА)².

Некоторые итоги изучения керамики «джукетау»

Результаты технико-технологического анализа керамики. Основное внимание нацелено на выявление навыков труда на подготовительной стадии гончарной технологии, т.е. отбор, добыча и обработка исходного сырья. При проведении анализа учитывались цвет, размер, форма, количество включений естественных примесей в составе пластичного сырья. На основании этой информации определялись вид исходного сырья, степень его запесоченности, ожелезнённость.

По изученным материалам зафиксировано использование разных природных глин и смесей из них (глиняных концентратов). В большинстве случаев применялась ожелезнённая очень пластичная глина, в которой отсутствует пылевидный песок или его количество минимально, часто встречаются различные железистые включения красно-коричневого, буро-коричневого или даже черного цветов (БЖ и др.) разной формы и разного размера (в основном до 1 мм, реже до 3 мм) (**рис. 1: 4–6**). Во многих случаях присутствуют единичные плотные глинисто-алевритовые включения серого или желто-коричневого цветов, округлой или миндалевидной формы, окатанные или полуокатанные, иногда со сколами, размером от 0,5 до 15 мм (**рис. 1: 1–2, 5**). Выявлены линзовидные прослойки чистой глины длиной до 3 см (**рис. 1: 8**). Такая глина фиксируется по керамике всех рассматриваемых памятников и составляет 95–96% от всех изученных материалов. Использование запесоченных глин и смесей глин разной степени запесоченности встречается редко.

В составе формовочных масс зафиксированы искусственные примеси: очень мелкий песок размером 0,1–0,5 мм (от 140 до 750 включений на 1 см²), органика (в основном выжимка из навоза и органический раствор неясного происхождения, редко навоз в материалах отдельных памятников).

Результаты изучения керамики физико-химическими методами. Для уточнения некоторых технологических характеристик был проведен петрографический и эмиссионный спектральный анализ небольшой серии из 29 образцов от сосудов городища Джукетау домонгольского времени – X – начало XIII в.

Петрографический анализ показал, что базисный цементный материал составляет порядка 60–80% от всего объема образца, он представлен оптически аморфным по структуре материалом, что не позволяет надежно

² Петрографический анализ выполнен к.г.-м.н. А.Н. Кольчугиным; эмиссионный спектральный анализ проведен к.ф.-м.н. Р.Х. Храменковой.

Рис. 1. Естественные примеси в ИПС керамики «джукетау»
 (1–6 – Болгарское городище, 7 – Остолоповское селище, 8 – Чаллынский I селище):
 1–2, 5 – включения чистой глины;
 4, 6–7 – железистые включения в составе ИПС;
 3, 8 – включения чистой глины и железистые включения в составе ИПС

идентифицировать его минеральный состав. Окраска основы обычно серо- или буро-коричневая, а по краям она всегда более светлая (с желтыми и красными оттенками), что вызвано воздействием высокой температуры на внешнюю поверхность сосуда при обжиге. Керамика изученной серии содержит 20–40% обломочного полиминерального материала разного размера – алевритового, песчаного, в одном случае дресвяного. В алевритовой фракции в некоторых образцах зафиксирован мусковит, который указывает на исходный гидрослюдистый состав глинистой основы. Также он может являться следствием температурной трансформации минералов группы смектитов.

В большинстве изученных образцов наблюдаются различные по форме, чаще овальные и округлые, агрегаты комковидного глинистого материала, размером в разных образцах от 0,05 до 1–2 мм. Их окраска и текстура, как правило, сходна с базисной основой, что позволяет предположить ее единый состав. В некоторых образцах отмечается присутствие гематита, вероятно, образовавшегося вследствие обжига и перехода части железа в оксидную форму. Иногда в образцах отмечено незначительное количество карбонатного материала (доломита).

В результате проведения эмиссионного спектрального анализа был выяснен химический состав образцов керамики этой серии. В соответствии с этими данными стоит обратить внимание на распределение основных химических соединений (макроэлементов): $\text{Al}_2\text{O}_3 = 17\text{--}30\%$, $\text{SiO}_2 = 57\text{--}74\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 2\text{--}4\%$. Распределение именно этих химических элементов наибольшим образом влияет на технические свойства глин.

Отбор глинистого сырья и результаты его изучения

Отбор сырья. В определении возможной территории отбора образцов глинистого сырья основное внимание уделено такому параметру как расстояние до места добычи сырья. Судя по этнографическим данным, гончары добывали глинистое сырье вблизи места их работы и проживания – на расстоянии не более 3–10 км (Цетлин, 2012, с. 60–61).

Опираясь на эти сведения, был произведен осмотр эрозионных форм рельефа вблизи городища Джукетау. Основным объектом обследования стал Килевский (Донауровский) овраг, который отделяет территорию городища от его западного посада. В ложе оврага было обнаружено глинистое сырье серого цвета, имеющее плотную структуру и обладающее сильной вязкостью. Слой глины размывает ручей, протекающий по дну оврага, и выходы ее распространены по всему руслу (**рис. 2: 1**). В одном месте выхода глины была произведена зачистка слоя мощностью примерно 160 см и отобрана колонка образцов по вертикали через каждые 20 см (**рис. 2: 2**). При зачистке визуально выделяются два основных пласта. Верхний мощностью

1

2

*Рис. 2. Отложения глин серого цвета
в ложе Донауровского (Килевского) оврага:
1 – общий вид отложений, размываемых ручьем;
2 – общий вид зачистки отложений*

примерно 40 см рыхлый и по цвету неоднородный с коричнево-рыжими прослойками. Нижний более плотный, однородный по цвету, но в его структуре выделяются тонкие нерегулярные прослойки до 2 см толщиной из спрессованного алевроита.

Всем образцам глинистого сырья присвоен шифр, а место отбора зафиксировано с помощью навигационного приемника ГНСС (GNSS)³ и сфотографировано. Всего было отобрано 28 образцов различного глинистого сырья (рис. 3).

Результаты технико-технологического анализа образцов сырья. Из собранных проб глин были изготовлены эталонные образцы (27 проб), обожженные в лабораторных условиях в режиме медленного нагревания, длительной выдержке при температуре 900 °С и медленном остывании. Все образцы глин можно разделить на три основные группы.

Рис. 3. Карта мест отбора проб глинистого сырья:
образцы сырья под шифрами 1 – г 3-1, 2 – г 3-2, 3 – г 3-3, 4 – г 3-4, 5 – г 3-5, 6 – ДЖ 1-13, 7 – ДЖ 2-13, 8 – ДЖ 3-13, 9 – ДЖ 5-13, 10 – ДЖ 4-13, 11 – ДЖ 6-13, 12 – ДЖ 7-13, 13 – ДЖ 8-13, 14 – ДЖ 16-1, 15 – ДЖ 16-2, 16 – ДЖ 16-3, 17 – ДЖ 16-4, 18 – ДЖ 16-5, 19 – ДЖ 17-1-1, 20 – ДЖ 17-1-2, 21 – ДЖ 17-1-3, 22 – ДЖ 17-1-4, 23 – ДЖ 17-1-5, 24 – ДЖ 17-1-5-2, 25 – ДЖ 17-1-6, 26 – ДЖ 17-1-7, 27 – ДЖ 17-2, 28 – м 2-1

³ ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система, предназначенная для определения местоположения наземных, водных и воздушных объектов.

Группа 1 (глины с шифрами ДЖ 16–2, ДЖ 16–5, ДЖ 17–1–1 – ДЖ 17–1–7). Образцы глин со дна оврага в результате обжига окрасились в кирпично-оранжевый или буро-коричневый цвет, деформировались и покрылись трещинами. Излом брикетов окрашен неравномерно. Это может свидетельствовать о большой плотности материала и отсутствии в нем естественных минеральных примесей, увеличивающих огнестойкость при обжиге. В составе образцов зафиксированы единичные включения пылевидного песка или чешуек слюды такого же размера. Иногда встречаются крупные до 0,5 мм чешуйки слюды. Регулярно присутствуют округлые железистые включения буро-коричневого или красного цветов размером до 1, редко – до 2–3 мм. В изломах выявлены округлые комочки глины миндалевидной формы. Их состав сходен с составом основной массы образца. Эти глины относятся к группе незапесоченных (**рис. 4, рис. 5: 11–12**).

Группа 2 (глины с шифрами Г 3–1 – Г 3–5, ДЖ 1–13 – ДЖ 6–13, ДЖ 16–3). Это пробы глин желто-коричневого цвета, которые собраны в бортах оврага, над серыми глинами. Эталоны приобрели после обжига ярко-коричневый или оранжево-коричневый цвет, не выявлено изменений формы и целостности брикетов, излом имеет равномерную окраску. В них зафиксировано большое количество пылевидного песка, включения зерен песка различных по морфологии, цвету. Размер зерен 0,2–0,6 мм, редко – до 1–2 мм. В большинстве образцов зафиксированы плотные железистые включения красно-коричневого или буро-коричневого цвета разной формы размером не более 1 мм. В некоторых образцах выявлена примесь карбонатной крошки размером до 2–5 мм. Большинство глин этой группы характеризуются как слабозапесоченное пластичное сырье (10–40 включений на 1 см²). Сильнозапесоченные глины зафиксированы единично (360–540 включений на 1 см²) (**рис. 5: 1–10, 13**).

Группа 3 (глины с шифрами ДЖ 7–13, ДЖ 8–13, ДЖ 16–1, ДЖ 16–4). Данные образцы глин были собраны в бортах оврага на разном уровне. До обжига эти образцы имели белый, кремово-бежевый или серо-голубой цвет, обладали достаточной пластичностью, чтобы сформировать эталоны в форме брикетов. После обжига три образца приобрели бежево-коричневый оттенок и полностью раскрошились из-за большого количества карбонатов в составе. Один образец после обжига приобрел зеленоватый оттенок. В его составе зафиксировано большое количество пылевидного песка, а также включения угловатых зерен песка размером 0,2–0,5 мм (65–70 включений на 1 см²) (**рис. 5: 14**).

Результаты изучения образцов сырья физико-химическими методами. Петрографический анализ 20 проб сырья позволил разделить их на три основные группы.

Петрографическая группа 1 (образцы под шифрами ДЖ 17–1–1 – ДЖ 17–1–7) представлена пробами серых глин из шурфа в ложе оврага. Базисный

Рис. 4. Образцы глинистого сырья из шурфа-зачистки
(глубина указана от уровня дневной поверхности)
в ложе Донауровского оврага (слева – до обжига, справа – после обжига):

- 1 – образец, отобранный на глубине 35–40 см;
- 2 – образец, отобранный на глубине 60 см;
- 3 – образец, отобранный на глубине 80 см;
- 4 – образец, отобранный на глубине 100 см;
- 5 – образец, отобранный на глубине 120 см;
- 6 – образец, отобранный на глубине 140 см;
- 7 – образец, отобранный на глубине 160–200 см

Рис. 5. Фото изломов образцов глинистого сырья, отобранного в округе городища Джукетау (1–10, 13–14 – изломы запесоченных, 11–12 – изломы незапесоченных образцов; после обжига в окислительной среде при 900 °С):
 1 – шифр образца Г 3–1; 2 – шифр образца Г 3–2; 3 – шифр образца Г 3–3;
 4 – шифр образца Г 3–4; 5 – шифр образца Г 3–5; 6 – шифр образца ДЖ 5–13;
 7 – шифр образца ДЖ 4–13; 8 – шифр образца ДЖ 2–13;
 9 – шифр образца ДЖ 1–13; 10 – шифр образца ДЖ 6–13;
 11 – шифр образца ДЖ 16–5; 12 – шифр образца ДЖ 16–2;
 13 – шифр образца ДЖ 16–3; 14 – шифр образца ДЖ 16–4

цемент этой группы сложен пеллитовым по структуре материалом, минеральный состав которого надежно установить не удалось. Обломочная компонента составляет 5–20% от общего объема, представлена преимущественно алевритовой фракцией: кварц, полевые шпаты, обломки кремнистых пород. В образцах глины из нижних напластований выявлены зерна мелкопесчаной или крупноалевритовой фракции: кварц и обломки кремнистых пород. Таким образом, образцы глин, отобранные в разрезе на разной глубине, имели неодинаковый минеральный качественно-количественный состав.

Группы 2 и 3 составили пробы глин желто-коричневого цвета, собранные по бортам оврага выше отложений серых глин. К группе 2 был отнесен также образец глины, отобранный в другом овраге к востоку от Донауровского. Петрографические характеристики образцов этих групп сходны.

Петрографическая группа 2 (образцы под шифрами Г 3–1 – Г 3–5). Базисный цемент образцов этой группы представлен оптически аморфным, пеллитовым материалом, составляющим до 60–80% объема шлифов. Глинистый материал представлен смектитом, хлоритом, гидрослюдой и каолинитом. До 20–40% объема образца составляет обломочный материал, представленный зернами песчаной (до 30%) и алевритовой (до 80%) размерности с полиминеральным составом: кварц, полевые шпаты, мусковит, обломки кремнистых пород.

Петрографическая группа 3 (образцы с шифрами ДЖ 1–13 – ДЖ 6–13). Базисный цемент сложен оптически аморфным или тонкокристаллическим материалом, составляющим до 85–90% объема шлифов. Глинистый материал представлен хлоритом и монтмориллонитом. До 10–15% объема образца составляет обломочный материал алевритовой (95–100%), в редких случаях песчаной (до 5%) размерности, состав также полиминеральный: кварц, полевые шпаты, обломки кремнистых пород.

Выделенные группы сырья имеют отличия не только в петрографическом, но и в химическом составе. Особенно по своему химическому составу выделяются пробы глин из петрографической группы 1. В них фиксируется повышенное содержание $Al_2O_3 = 27–35\%$ (содержание в прочих образцах 3–22%), $Fe_2O_3 = 6–9\%$ (в прочих образцах 2–6%), $B = 11–27\%$ (в остальных образцах 1,5–5%), $V = 16–25\%$ (в других образцах 5–17%).

Результаты изучения образцов серых глин в ложе Донауровского оврага позволяют ассоциировать изученное сырье с бентонитовыми (флоридиновыми) глинами, распространенными в районе Центрального Закамья. Отложения таких глин в окрестностях Джукетау (западный пригород г. Чистополя) были зафиксированы еще в конце XIX – первой трети XX в. в работах А.А. Штукенберга, П.И. Кротова, Б.П. Кротова, А.В. Нечаева, Н.И. Архангельского (Кротов, Нечаев, 1890. С. 75–76, 141, 143, 200–201; Кротов, Архангельский, 1928). В начале 1930-х гг. были проведены масштабные работы по разведке месторождений и проявлений бентонитов:

дано подробное их описание и проведены химико-технологические исследования. Согласно описанию, одно из проявлений этой глины как раз соотносится с Донауровским оврагом (Попова, 1932. С. 120–123; Соболев, 1932. С. 284–291).

Бентониты – это тонкодисперсные глины, состоящие не менее чем на 60% из минералов группы монтмориллонита (смектитами), обладающие высокой связующей, ионообменной и адсорбционной способностью. В качестве примесей в них встречаются гидрослюд, каолинит, палыгорскит, цеолиты и др. На территории Среднего Поволжья к бентонитам относят глины с пороодообразующими Са-Mg-монтмориллонитом или смешанно-слойным минералом, состоящим на 80–90% из монтмориллонита и 10–20% из гидрослюд. Содержание монтмориллонитовой группы в глинах обычно 35–60%, иногда больше. Постоянно присутствуют гидрослюд (10–30%), каолинит (5–30%), кварц, незначительны примесь хлорита, полевых шпатов и цеолитов (Сабитов, 1999. С. 98).

Геологами выявлены основные закономерности распространения бентонитов в Поволжье. В этом регионе бентонитовые глины имеют терригенно- и коллоидно-осадочное происхождение и встречаются в отложениях акчагыльского, нижнемелового и палеогенового возрастов. Большинство известных месторождений и проявлений бентонитов приурочены к акчагыльскому возрасту, которые формировались в эпоху трансгрессии Акчагыльского моря (Болгарский бассейн), размывавшего пермские отложения (содержание монтмориллонита 40–50%). Бассейн занимал современное Самарское и Ульяновское Заволжье (севернее Самарской Луки), Казанское Закамье и простирался постепенно сужающимися языками по палеодолинам рек Камы, Белой, Волги и их притоков на восток, север и запад (Кирсанов, Сабитов, 1972. С. 100–102).

Определение сырьевой базы гончаров, изготавливавших керамику «джукетау»

В рамках изучения керамики городища Джукетау проведена работа по выявлению условных районов (Р) и мест (М) отбора и добычи исходного сырья. Для этого использована методика А.А. Бобринского, в соответствии с которой качественный набор характеристик сырья определяет условный сырьевой район, а количественные данные внутри каждого района – условное место отбора пластичного сырья (Бобринский, 1999. С. 25–26). В этой работе приведены данные о пластичном сырье 147 сосудов, из которых образцы от 29 сосудов изучены методами физико-химического анализа, а также результаты изучения состава образцов сырья.

Данные бинокулярного анализа. Изученные сосуды изготовлены из глины, происходящей из 11 условных районов, 9 из которых (К-Р1 – К-Р9)

относятся к незапесоченной глине. Характеристики этих районов очень сходны. Внутри каждого района выявлено от 1 до 3 условных мест отбора. Два района (**К-Р10 – К-Р11**) содержат глины разной степени запесоченности, использование которых зафиксировано в единичных случаях. Подавляющее большинство сосудов городища Джукетау изготовлено из глин районов **К-Р1** и **К-Р2** (66%) (**табл. 1**).

Таблица 1

**Распределение керамики городища Джукетау
на условные районы и места отбора сырья**

Район	Место	Количество сосудов
К-Р1	М1	40 (27,2%)
К-Р2	М1	57 (38,8%)
	М2	
	М3	
К-Р3	М1	15 (10,2%)
	М2	
К-Р4	М1	6 (4,1%)
К-Р5	М1	4 (2,7%)
К-Р6	М1	7 (4,8%)
К-Р7	М1	1 (0,7%)
К-Р8	М1	6 (4%)
	М2	
К-Р9	М1	9 (6,1%)
К-Р10	М1	1 (0,7%)
К-Р11	М1	1 (0,7%)
Всего		147 (100%)

По особенностям состава естественных примесей все пробы из обследованных залежей глины были разделены на 7 условных районов: глины районов **Г-Р1 – Г-Р4, Г-Р7** соответствуют сырью разной степени запесоченности, глины районов **Г-Р5 – Г-Р6, Г-Р8 – Г-Р9** можно охарактеризовать как незапесоченные. Важно отметить, что образцы глины из одного шурфа разделились по качественным характеристикам на два условных района: пробы из верхних напластований отнесены к району **Г-Р8**, а из самых нижних – к району **Г-Р9** (**табл. 2**).

**Распределение образцов сырья по условным районам
на основе данных микроскопического анализа**

Район	Шифр	Место	Запесоченность
Г-Р1 (кор.)	г 3–1	М1	Слабозапесоченное
	г 3–3	М2	
	ДЖ 1–13	М3	
	ДЖ 2–13	М4	
	ДЖ 5–13	М5	
	ДЖ 4–13	М6	
	ДЖ 6–13	М7	
Г-Р2 (кор.)	г 3–2	М1	Слабозапесоченное
	г 3–5	М2	Сильнозапесоченное
Г-Р3 (сер.)	ДЖ 16–3	М1	Незапесоченное/ слабозапесоченное
Г-Р4 (кор.)	г 3–4	М1	Сильнозапесоченное
Г-Р5 (беж.)	ДЖ 7–13	М1	Незапесоченное
Г-Р6 (беж.)	ДЖ 16–1	М1	Незапесоченное
Г-Р7 (сер.)	ДЖ 16–4	М1	Среднезапесоченное
Г-Р8 (сер.)	ДЖ 16–2	М1	Незапесоченное
	ДЖ 16–5	М2	
	ДЖ 17–1–1	М3	
	ДЖ 17–1–2	М4	
	ДЖ 17–1–3	М5	
	ДЖ 17–1–4	М6	
	ДЖ 17–1–5	М7	
	ДЖ 17–1–5–2	М8	
Г-Р9 (сер.)	ДЖ 17–1–6	М1	Незапесоченное
	ДЖ 17–1–7	М2	Незапесоченное
	ДЖ 17–2	М3	Незапесоченное

В результате сравнения качественных характеристик глинистого сырья керамики «джукетау» и отобранных проб сырья установлено их частичное сходство. Керамике, характеризующейся условными районами **К-Р3** и **К-Р9**, соответствуют образцы незапесоченных глин районов **Г-Р8** и **Г-Р9**. Все пробы из районов **Г-Р8** и **Г-Р9** относятся к залежи плотных глин серого цвета. Для одного сосуда, изготовленного из сильнозапесоченной глины района **К-Р11**, выявлено совпадение с сырьем района **Г-Р2** (табл. 1, 2). Данное сырье широко

распространено в районе городища Джукетау, его отложения перекрывают залежи серой глины.

Данные физико-химической аналитики. Результаты изучения сырья и керамики физико-химическими методами сравнивались между собой по качественным и количественным характеристикам. В данном случае использован синтез метода выделения условных районов и мест отбора сырья А. А. Бобринского и методика точной идентификации сырьевых источников в системе «керамика-источник» (Бахматова, Ситдилов, 2017. С. 255–281).

Сначала рассмотрим результаты петрографических исследований. Для анализа качественно-количественного состава сырья в керамике были использованы только характеристики алевритовой фракции, так как бинокулярные исследования показали, что более крупный обломочный материал является специально введенной примесью в состав формовочной массы керамики «джукетау». В результате все сырье, которое было использовано для изготовления сосудов изученной серии из 29 образцов, можно разделить на 4 условных района (К-PI – К-PIV). Наибольшее количество сосудов было изготовлено из сырья, соответствующего условному району К-PI (табл. 3, рис. 6).

Таблица 3

**Распределение образцов керамики «джукетау»
по условным районам в соответствии с данными
петрографического анализа**

Район	Количество образцов	Основа в %	Обломочный материал, %	Алевритовый						
				1	2	3	4	5	6	7
К-PI	23 (79,31%)	55–75	25–45	5–42	0,01–0,06	30–80	10–40	10–40	0	0
К-PII	2 (6,89%)	65	35	10–15	0,02	50–60	20–25	15–25	0	5
К-PIII	3 (10,34%)	65–70	30–35	20–60	0,05–0,06	45–60	20–30	5–30	5	0
К-PIV	1 (3,44%)	65	35	10	0,02	60	40	0	0	0

Примечание. Характеристика состава алевритовой фракции: 1 – в % от обломочной части, 2 – средний размер зерен в мм, 3 – кварц в %, 4 – полевые шпаты в %, 5 – обломки кремнистых пород в %, 6 – обломки кристаллических пород в %, 7 – мусковиты в %.

При выделении условных районов по данным петрографического анализа проб сырья учитывались все качественные характеристики обломочной компоненты и изначальный цвет сырья до обжига. По совокупности этих признаков все пробы сырья разделились на 5 условных районов (Г-PI – Г-PV) (рис. 6, табл. 4).

Таблица 4

**Распределение образцов сырья по условным районам
в соответствии с данными петрографического анализа**

Район	Шифр	Основа в %	Обломочный материал, %	Алевритовый					
				1	2	3	4	5	6
Г-PI (кор.)	г 3-1	60-75	25-40	70-75	0,03-0,1	70	10	ед.	5
	г 3-2								
	г 3-3								
	г 3-4								
	г 3-5								
Г-PII (кор.)	ДЖ 1-13	65-95	5-35	40-100	0,02-0,06	70-80	5-25	0	5-10
	ДЖ 2-13								
	ДЖ 5-13								
	ДЖ 4-13								
	ДЖ 6-13								
	м 2-1								
Г-PIII (сер.)	ДЖ 17-1-7	80-95	5-20	90-100	0,04-0,07	80-90	5-10	0	5-15
	ДЖ 17-1-5-2								
	ДЖ 17-1-1								
	ДЖ 17-1-2								
	ДЖ 17-1-3								
Г-PIV (сер.)	ДЖ 17-1-4	90	10	100	0,02-0,04	80-90	0	0	10-20
	ДЖ 17-1-5								
	ДЖ 17-1-6								
Г-PV (кор.)	ДЖ 3-13	95-97	3-5	100	0,06-0,09	100	0	0	0

Примечание. Состав алевритовой фракции: 1 – в % от обломочной части, 2 – средний размер зерен в мм, 3 – кварц, 4 – полевые шпаты, 5 – мусковит, 6 – обломки кремнистых пород.

В ходе сопоставления качественно-количественных характеристик керамики и проб глин основным объектом анализа являлся состав обломочного материала алевритовой фракции (Бахматова, 2018, С. 262–263). По качественным характеристикам алеврита было выявлено два совпадения: сырье районов Г-PII (желто-коричневая глина из бортов оврага), Г-PIII (серая глина на дне оврага) и керамика условного района К-PI. Это самая большая группа из изученной серии – 79%. Районы Г-PII и Г-PIII отличаются не только цветом глины, но и содержанием определенного количества обломочного материала песчаной фракции в образцах сырья района Г-PII. Установлено, что в образцах керамики весь материал песчаной фракции имеет искусственное происхождение – это специально введенная примесь песка. В таком случае наиболее вероятным районом отбора сырья для

Рис. 6. Фотографии шлифов образцов керамики (1–3) и сырьев (4–6):
 1 – керамика из сырья условного района К-РП; 2 – керамика условного района К-РП;
 3 – керамика условного района К-РП; 4 – образец сырьев условного района Г-РП;
 5 – образец сырьев условного района Г-РП; 6 – образец сырьев условного района Г-РП

изготовления керамики изученной серии является район с характеристиками пластичного сырья, присущими пробам глин условного района Г-РІІІ (пробы серых глин из разреза). Соотнесение количественных параметров не выявило допустимых соответствий по содержанию всех минералов, в первую очередь кварца: в сырье его 80–90%, а в керамике – 30–80%. Алевритовые зерна в составе сырья чуть крупнее: в сырье – 0,04–0,07 мм, а в керамике – 0,01–0,06 мм (табл. 3, 4).

Не удалось выявить точных соответствий и между химическим составом образцов керамики и сырья. Для всех образцов керамики наблюдается чуть более высокое содержание оксида кремния, чем в образцах сырья: в керамике – 57–73%, в сырье – 45–51%. Следует отметить, что для всей изученной керамики зафиксировано более низкое содержание оксидов железа: в керамике – 2–3,5%, в сырье – 6–9,5%. Несмотря на некоторые разночтения, намечена связь глинистого сырья, из которого изготовлена проанализированная серия керамики, с теми глинистыми отложениями, что выявлены в Донауровском овраге. На это указывает распределение оксида алюминия в образцах: 18–30% в керамике и 30–38% в сырье. Наблюдается прямая зависимость содержания оксидов алюминия и кремния. В пробах сырья больше Al_2O_3 и меньше SiO_2 , а в керамике наоборот. Связано это, вероятно, с тем, что в керамике зафиксировано введение минеральной примеси с высоким содержанием кварца (30–65%), в основе которого соединения кремния.

Результаты комплексного изучения керамики и проб глинистого сырья позволяют с большой долей уверенности говорить о том, что бентонитовые глины серого цвета, обнаруженные в Донауровском овраге, составляли сырьевую базу гончаров, производивших керамику «джукетау». Отложения бентонитовой глины распространены в районе Центрального Закамья и выходят на поверхность в результате размыва притоками р. Камы и овражными эрозиями. Условия залегания бентонитовых глин, перекрытых мощными глинисто-песчаными отложениями более позднего генезиса, позволяют предположить такой способ добычи основного пластичного сырья – непосредственно из обнажений, которые открывал ручей.

Проведение эксперимента и анализ результатов

Проведение эксперимента. Целью эксперимента являлась проверка гипотезы об использовании бентонитовых глин в качестве исходного пластичного сырья в изготовлении керамики «джукетау». Для этого были изготовлены сосуды в соответствии с теми приемами и навыками, которые были выявлены при технико-технологическом анализе этой керамики.

Для подготовки формовочной массы использована глина из изученных отложений бентонитов в Донауровском овраге (шифр пробы ДЖ 16–5). Составление формовочных масс осуществлялось на основе увлажненного

пластичного сырья (предварительно замочено в небольшом количестве воды для большего размягчения, затем размято руками). В качестве примесей использованы просеянный через сито песок размером 0,1–0,5 мм и выжимка из свежего коровьего навоза. Были подготовлены две массы, разные по концентрации примеси песка: ФМ1 – глина + песок (1/3) + выжимка, ФМ2 – глина + песок (использован только как подсыпка при замешивании массы) + выжимка. Из полученных масс лоскутным налепом в форме-емкости в соответствии с донно-емкостной программой конструирования начина были изготовлены круглодонные сосуды. После сушки сосуды были обожжены в горне при температуре каления (выше 650–700 °С) в окислительной среде в течение длительного времени. Обжиг характеризуется постепенным нагреванием изделий, длительной выдержкой при конечной температуре и постепенным остыванием в горне – высокотемпературный обжиг вида 5 (Цетлин, 2012. С. 116–120; 2017. С. 142).

Результаты технико-технологического анализа экспериментальных сосудов. Проведенный анализ показал, что в глине присутствует пылевидный песок, единичные включения оолитового бурого железняка буро-коричневого цвета, а также другие железистые включения красно-коричневого цвета. В изломах регулярно фиксируются включения чистой глины округлой или миндалевидной формы, чаще окатанные, реже со сколами. Примесь песка представлена включениями разноцветных матовых и полупрозрачных зерен, не окатанных, редко полуокатанных. Количество зерен на 1 см² в сосуде из ФМ 1 (концентрация песка 1:3) составляет 400–440 включений (**рис. 7: 6**), а в сосуде из ФМ 2–140–165 включений (**рис. 7: 7**). По своему составу обе формовочные массы экспериментальных сосудов близки формовочным массам керамики «джукетау».

Сосуд из ФМ 1 приобрел равномерную оранжево-коричневую окраску внешней поверхности. На внутренней поверхности одного сосуда некоторые участки имеют неравномерную окрашенность, обусловленную, вероятно, тем, что его устье было отчасти перекрыто другим сосудом. Излом сосуда имеет серую прослойку с размытыми границами (**рис. 7: 1–2**). Сосуд из ФМ 2 в результате обжига приобрел равномерную оранжево-коричневую окраску внутренней и внешней поверхности. В середине его излома также зафиксирована довольно широкая серая прослойка, ее границы большей частью четкие (**рис. 7: 3–4**).

Анализ цветовых характеристик изломов экспериментальных сосудов выявил признаки высокотемпературного обжига – вид 3. Он отличается от вида 5 (которому соответствовал данный эксперимент) быстрым подъемом температуры, короткой или средней выдержкой и медленным остыванием изделия в обжигательном устройстве (Цетлин, 2017. С. 141–142). Высокотемпературный обжиг вида 3 был реконструирован мною в очаге в условиях частичной и непродолжительной изоляции от доступа кислорода. В результате такого обжига поверхности сосудов имеют неоднородную, с серыми

Рис. 7. Экспериментальные сосуды (1, 2, 6 – сосуд из формовочной массы ФМ 1, концентрация песка 1:3; 3–5, 7 – сосуд из формовочной массы ФМ 2, песок как подсыпка при замешивании массы): 5 – сосуд до обжига; 1, 3 – внешняя поверхность сосудов после обжига; 2, 4 – внутренняя поверхность сосудов после обжига; 6 – вертикальные изломы сосуда (ФМ 1); 7 – вертикальный излом сосуда (ФМ 2)

Рис. 8. Керамика «джукетау»: 1 – городище Джукетау;
2 – Остолоповское селище; 3–4 – Болгарское городище

пятнами окраску. Для керамики «джукетау» характерны все перечисленные сочетания цветовых характеристик: равномерно окрашенные поверхности с полностью прокаленным изломом (рис. 8: 4) или наличием серой прослойки в центральной части излома (рис. 8: 5), пятнистая окраска поверхностей с прослойками в изломе (рис. 8: 2–3). Варианты с равномерной окрашенностью поверхностей сосудов реконструированы нами как результат обжига в горне в условиях окислительной среды, а сосуды с неравномерной пятнистой окраской поверхностей – как результат обжига в очаге в условиях окислительно-восстановительной среды (Бахматова, 2019. С. 120–126). Различия в степени прокаленности черепка среди сосудов «джукетау», обожженных в горне, могут быть обусловлены не только наличием разных традиций в обжиге сосудов и различным положением сосудов в обжиговой камере горна, но и, вероятно, спецификой сырья, из которого изготовлены сосуды.

Заключение

Проведенное исследование позволяет реконструировать представления об отборе и возможном способе добычи пластичного сырья в этой среде гончаров, изготавливавших керамику «джукетау». Зафиксирована традиция использования незапесоченных монтмориллонитово-гидрослюдистых глин, включающих тонкоалевритовую полиминеральную примесь от 5 до 40%, а также включения железистых минералов. С большой долей вероятности можно говорить, что это сырье соответствует бентонитовым глинам. Использование глины с такими характеристиками в гончарстве этой группы населения в течение длительного периода времени (с X по XV в.) было массовой и устойчивой традицией в отборе пластичного сырья.

Выбор гончарами такого пластичного сырья для изготовления керамики «джукетау» нельзя считать случайным. Оно сильно отличается по цвету, плотности, вязкости, комковатости и т.п. Эта глина доступна для прямой добычи (без специального вскрытия грунта и выкапывания ям-глиниц) в руслах оврагов и обнажениях, размываемых мелкими речками и ручьями. В большинстве случаев подобные овраги представляют собой естественные укрепления поселений, на которых проживало население, изготавливавшее керамику «джукетау».

Теперь рассмотрим результаты сравнительного изучения территории распространения бентонитов акчагыльского возраста и памятников, содержащих керамику «джукетау». Памятники с такой керамикой сконцентрированы главным образом в Закамье, где располагаются самые крупные месторождения бентонитов (Кирсанов, Сабитов, 1972. С. 100). Но керамика «джукетау» выявлена и на памятниках к северо-востоку от границы распространения бентонитов и отложений акчагыльского возраста – междуречье Камы и Вятки (рис. 9). Здесь нужно учитывать, что гончары при переселении на новое место продолжают ориентироваться на свои традиционные представления

Рис. 9. Геологическая карта РФ (листы N-39(38), N-40(41), O-39(38), O-40(41) масштаб 1:1000000) – Поволжье и Предуралье

об отборе пластичного сырья для изготовления посуды. Поэтому при переселении они выбирали глину, внешне похожую на привычную. К сожалению, пока мы не располагаем технологическими данными о керамике «джукетау» из памятников Камско-Вятского междуречья, в том числе о традициях отбора глинистого сырья. Учитывая это обстоятельство, допустимо предполагать существование связи группы населения, обитавшего в междуречье Камы и Волги и производившего керамику «джукетау», с таким видом сырья, как бентонитовые глины. Эти данные могут быть дополнительным источником для реконструкции миграционных процессов древнего населения.

Литература

Бахматова В.Н. Наблюдения по проблеме формирования традиций ремесленного гончарства населения Волжской Болгарии // Кочевые империи Евразии в свете археологических и междисциплинарных исследований: сб. научн. ст. IV Международного конгресса средневековой археологии евразийских степей, посвященного 100-летию российской академической археологии (Улан-Удэ, 16–21 сентября 2019 г.). Кн. 2. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2019. С. 120–126.

Бахматова В.Н. Опыт изучения сырьевой базы гончарного производства городища Джукетау в домонгольское время // XXI Уральское археологическое совещание, посвященное 85-летию со дня рождения Г.И. Матвеевой и 70-летию со дня рождения И.Б. Васильева. Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием. Самара: Изд-во СГПУ, 2018. С. 262–263.

Бахматова В.Н., Ситдииков А.Г. Районы и места отбора исходного сырья в гончарном производстве Болгара: источники и проблемы идентификации (по материалам аналитических исследований) // ПА, № 2(20), Казань, 2017. С. 255–281.

Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5–110.

Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

Васильева И.Н. Гончарство Волжской Болгарии в X–XIV вв. – Екатеринбург: Наука. Урал. изд. Фирма, 1993. 246 с.

Егоров В.А. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М.: КРАСАНД, 2010. 248 с.

Кирсанов Н.В., Сабитов А.А. К закономерностям размещения бентонитов, месторождений бентонитовых глин в ачкагыльском ярусе на востоке Европейской части СССР и их использования в народном хозяйстве. М.: Недра, 1972. С. 99–104.

Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV в. (к проблеме преемственности булгарской и булгаро-татарской культур) Казань: Институт истории АН РТ, 2002. 383 с.

Кротов Б.П., Архангельский Н.И. Флоридиновые глины в Казанском крае // Минеральное сырье и его переработка. № 2. 1928.

Кротов П.И., Нечаев А.В. Казанское Закамье в геологическом отношении // Труды Общества Естествоиспытателей при Казанском Гос. Университете. Т. XXII, Вып. 5, Казань: Типография Императорского университета, 1890. 302 с.

Набиуллин Н.Г. Джукетау – город булгар на Каме. Казань: Татар. кн. изд-во, 2011. 143 с.

Попова А.Д. Геологическое описание р. Шентала и ближайших окрестностей г. Чистополя // Геология и полезные ископаемые Татарской республики. Сборник работ 1927–1930 гг. Казань: Татиздат, 1932. С. 112–123.

Сабитов А.А. Месторождения бентонитов РТ: геология и генезис, направления использования сырья // Георесурсы. № 4 (63). Том 1. 2015. С. 38–43.

Сабитов А.А. Геолого-промышленные типы месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан. Монтмориллонитовый (бентонитовый) подтип // Методическое руководство по рискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан. Часть 1. Нормативно-правовые, организационные и геолого-экономические основы проведения геологоразведочных работ. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1999. С. 98–106.

Смирнов А.П. Волжская Болгария // Степи Евразии в эпоху средневековья. М.: Наука, 1981. С. 208–212.

Смирнов А.П. Волжские Булгары / Труды ГИМ. Вып. XIX. М.: Изд-во ГИМ, 1951. 275 с.

Соболев В.Г. Предварительные разведки на отбеливающие глины в Чистопольском районе в 1930 году // Геология и полезные ископаемые Татарской республики. Сборник работ 1927–1930 гг. Казань: Татиздат, 1932. С. 284–291.

Фёдоров-Давыдов Г.А. Монгольское завоевание и Золотая Орда // Степи Евразии в эпоху средневековья. М.: Наука, 1981. С. 229–236.

Хлебникова Т.А. К истории Жукотина (Джукетау) домонгольской поры (по работам 1970–1972 гг.) // СА. 1975. № 1. С. 234–251.

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии. К вопросу об этнокультурном составе населения. М.: Наука, 1984. 241 с.

Хлебникова Т.А. Неполивная керамика Болгара // Город Болгар: Очерки ремесленной деятельности. М.: Наука, 1988. С. 8–102.

Хованская О. Химический состав и физические свойства глин ТР/ О. Хованская // Геология и полезные ископаемые Татарской республики. Сборник работ 1927–1930 гг. Казань: Татиздат, 1932. С. 270–277.

Хузин Ф.Ш. Лепная керамика // Посуда Биляра. Казань: АН СССР, Казанский филиал, 1986. С. 4–23.

Хузин Ф.Ш., Набиуллин Н.Г. Булгарский город Джукетау на Каме (по материалам раскопа III 1991, 1993 гг.) // Археологическое изучение булгарских городов. Казань, 1999. С. 90–113.

Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 2012. 384 с.

Цетлин Ю.Б. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 2017. 346 с.

ОРНАМЕНТ НАРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

А.П. Милованова

(Институт археологии РАН, Москва, Россия,
annamil83@mail.ru)

Статья посвящена сравнительному изучению орнамента на керамике носителей синташтинской культуры, относящейся к андроновской культурной общности эпохи бронзы, и орнамента на берестяных изделиях обских угров и селькупов, обитавших еще в недавнее время на территории лесной зоны Западной Сибири. Сравнение ведется на уровне анализа орнаментальных образов по методике Е.В. Волковой. В результате автор приходит к выводу о том, что керамика синташтинцев по своим орнаментам, во-первых, больше сходна с берестяными изделиями обских угров, чем селькупов, во-вторых, что это сходство проявляется главным образом с орнаментикой горшковидных сосудов синташтинского населения.

Ключевые слова: Западная Сибирь, керамика, берестяные изделия, синташтинская культура, обские угры, селькупы, орнаментальные традиции

Постановка проблемы

В рамках историко-культурного подхода к изучению керамики, разработанного А.А. Бобринским, выделяются 4 класса декора на поверхности сосудов. К первому классу декора относятся случаи, когда сплошной внешний «облик» всей или большей части поверхности сосуда создается либо в процессе изготовления сосуда, либо после его завершения. Ко второму классу относятся различные одиночные знаки, а к третьему классу – различные символы на поверхности сосуда (Цетлин, 2012. С. 168–169; 2017. С. 98). Орнамент – это понятие для обозначения изображений четвертого класса на поверхности сосудов. Он характеризуется «повторяемостью», «структурностью» и «ритмичностью», а также «частичной локализованностью» или «нелокализованностью» на поверхности сосуда (Цетлин, 2012. С. 169; 2017. С. 164).

Интерес исследователей к изучению орнамента вполне закономерен. Считается, что орнамент и приемы его нанесения обладают определенной устойчивостью и поэтому в нем могут сохраняться различные архаичные

элементы, присутствующие даже в орнаменте современных народов. Широко распространено мнение, что изучение орнамента может прояснить некоторые вопросы, связанные с историей формирования конкретных групп современного населения (Иванов, 1963. С. 5).

На протяжении уже нескольких десятилетий в научной литературе обсуждается вопрос о степени сходства орнаментов на керамике андроновской археологической культуры и на изделиях обских угров. Рассмотрим основные исследования, касающиеся этой проблемы.

История изучения

Впервые вопрос о возможной связи этих орнаментальных традиций поставил В.Н. Чернецов (Чернецов, 1948. С. 151–152). Он рассмотрел роль, семантику и генезис ленточного орнамента на изделиях обских угров, а также высказал предположение о связи этих орнаментальных традиций с орнаментами на керамике эпохи бронзы. Впоследствии С.В. Иванов дополнил идеи В.Н. Чернецова. В своей фундаментальной работе об орнаменте народов Сибири он подробно рассмотрел угорский ленточный орнамент и пришел к выводу, что его можно соотносить с бордюрным андроновским орнаментом (Иванов, 1963. С. 161), а также что угорский орнамент на мехе и бересте произошел от вышивки (Иванов, 1963. С. 147–148). О.М. Рындина также рассматривала влияние андроновских традиций на орнаментацию изделий обских угров (Рындина, 1995. С. 378–384). На археологических и этнографических материалах она проследила эволюцию вышитого мотива «уточка» и отметила его сходство с бордюрным орнаментом на керамике (Рындина, 1996. С. 26–28). И.В. Ковтун и А.В. Нескоров сравнивали орнамент андроновцев и обских угров с точки зрения семантики. Они попытались реконструировать смысловое значение некоторых мотивов декора и обосновать культовый характер орнаментированных глиняных сосудов (Ковтун, Нескоров, 2015. С. 177–181).

Таким образом, в научной литературе неоднократно высказывались мнения о связи орнаментальных традиций носителей андроновской культуры и обских угров. Исследователи приходили к такому выводу на основании изучения общего сходства мотивов орнаментации этих народов.

Цель данного исследования – сравнить орнаменты на керамических изделиях андроновцев и некоторых предметах быта обских угров на более детальном уровне анализа.

Методика изучения

Методика изучения орнаментов на глиняных сосудах, разработанная Е.В. Волковой, включает анализ древних орнаментов на 4 уровнях: элемент, образ, мотив и композиция (Волкова, 1996. С. 34–35). Под элементом понимается отпечаток или линия на поверхности сосуда, созданные за один трудовой

акт. Образ – это «совокупность элементов, воспринимаемая как целое на уровне мотива». Мотив понимается как определенная «система организации образов», а композиция – как «система организации мотивов на поверхности сосуда». Мотив орнамента может выполнять в композиции основную или дополнительную функцию. В этой статье мы будем рассматривать вопрос о сходстве андроновских и угорских орнаментов на уровне образов, поскольку именно орнаментальный образ относится, по данным Е.В. Волковой, к очень устойчивому компоненту орнаментальных традиций (Волкова, 2018).

Источники

Данное исследование базируется на двух группах источников. Первая – археологические материалы, которые включают орнаменты, встречающиеся на керамике синташтинской археологической культуры, относящейся к андроновской культурной общности (Ткачев, Хаванский, 2006. С. 45–46).

По синташтинской керамике известно 140 орнаментальных образов. Однако многие из них различаются не столько общей формой, сколько особенностями штриховки в рамках треугольников, ромбов и прямоугольников. Эти мелкие детали образов не учитывались при дальнейшем анализе орнаментальных традиций. Поэтому в данной статье сравнение орнаментальных традиций носителей синташтинской культуры, обских угров и селькупов ведется по 43 орнаментальным образам, приведенным в таблице 1. Объектом анализа служит общая форма орнаментального образа. Все образы орнамента можно по степени сложности разделить на простейшие, простые и сложные. Простейшие образы (например, короткая наклонная или вертикальная линия и т.п.) находятся в слитном состоянии с элементом орнамента (№ 1–4, 37, 39), а ряд таких линий – в слитном состоянии с мотивом орнамента. Простые образы – состоят из нескольких элементов орнамента (№ 5–36, 40–43), а сложные образы состоят из нескольких более простых образов и в интересах анализа разделяются на более простые.

Вторая группа источников – это орнамент на берестяных изделиях обских угров и селькупов (**табл. 1**). Берестяные изделия выбраны в качестве объекта изучения, поскольку береста, как и глина, относится к мягким материалам. В ходе работы были изучены изображения на туесах и табакерках, приведенные в исследовании Н.В. Лукиной (Лукина, 1979).

В орнаментации синташтинских сосудов присутствуют не только геометрические прямолинейные, но и криволинейные образы, которые также приведены в таблице 1. Однако, по мнению исследователей, криволинейные образы орнамента не являются исконно угорскими (Лукина, Рындина, 1984. С. 52–66).

В качестве сравнительного материала мы привлекли для исследования орнаменты на берестяных изделиях селькупов, приведенных в работах С.В. Иванова, поскольку, по его мнению, орнаментальные традиции обских угров и селькупов имеют много общего (Иванов, 1954; 1963. С. 53).

Анализ данных

Перейдем к анализу имеющихся данных. В таблице 1 представлена информация о встречаемости 43 орнаментальных образов у трех групп населения, обитавших в лесной зоне Западной Сибири, одна из которых относится в эпоху поздней бронзы, а две другие к середине XX столетия.

Таблица 1

Сравнение орнаментальных образов у разных групп населения

№ образа	Вид образа	Андрон. керамика	Обские угры	Селькупы	№ образа	Вид образа	Андрон. керамика	Обские угры	Селькупы
1	/	+	+	+	22	◇	+	-	-
2	\	+	+	+	23	◇	+	-	-
3	—	+	+	+	24	◇	+	+	-
4		+	+	+	25	◇	+	+	-
5	>	+	-	-	26	▭	+	+	-
6	<	+	-	-	27	▭	+	+	-
7	∧	+	+	+	28	▭	+	+	-
8	∨	+	+	+	29	▭	+	+	-
9	△	+	+	+	30	▭	+	+	-
10	▽	+	+	+	31	~	+	-	-
11	△	+	-	-	32	⌘	+	-	-
12	▽	+	-	-	33	✂	+	-	-
13	◁	+	+	+	34	⚡	+	-	-
14	▷	+	+	+	35	+	+	-	-
15	△	+	+	+	36	⊗	+	+	-
16	▽	+	+	+	37	∪	+	-	-
17	△	+	+	-	38	~	+	-	-
18	▽	+	-	-	39	~	+	-	-
19	▮	+	-	-	40	0	+	-	-
20	▮	+	-	-	41	ㄣ	+	-	-
21	▮	+	-	-	42	⌚	+	+	-
					43	ㄣ	+	-	-

Все 43 образа известны по синташтинской керамике. У обских угров присутствуют 23 образа, а на изделиях селькупов – только 12. Отсюда следует, что керамика синташтинской культуры эпохи бронзы по своему декору значительно более разнообразна, чем изделия обских угров и селькупов. Если сравнить по числу орнаментальных образов эти три группы населения, то выяснится, что синташтинские и угорские традиции сходны на 53%, синташтинские и селькупские – на 28%, а угорские и селькупские – на 52%. Таким образом, угорские орнаментальные традиции занимают как бы промежуточное положение между синташтинскими и селькупскими.

Легко заметить, что приведенные в таблице 1 орнаментальные образы могут быть по своей общей форме разделены на 6 групп: линейные, угловые, треугольные, ромбические, прямоугольные, крестовидные и «фигурные». Эти группы образов по-разному представлены у разного населения (табл. 2).

Таблица 2

**Сравнение групп орнаментальных образов
у разных групп населения, число случаев и %**

Группы орнаментальных образов	Синташтинская керамика	Обские угры	Селькупы
Линейные	5 (12%)	4 (17%)	4 (33%)
Угловые	4 (9%)	2 (9%)	2 (17%)
Треугольные	13 (30%)	7 (30%)	6 (50%)
Ромбические	7 (16%)	5 (22%)	-
Прямоугольные	2 (5%)	2 (9%)	-
Крестовидные	4 (9%)	1 (4%)	
«Фигурные»	8 (19%)	2 (9%)	-
Всего	43 (100%)	23 (100%)	12 (100%)

Судя по приведенным данным, орнаментальные традиции синташтинцев и обских угров по группам орнаментальных образов сходны на 85%, синташтинцев и селькупов – на 56%, а угров и селькупов – на 51%.

Теперь сравним, какие орнаментальные образы в рамках каждой группы присутствуют на синташтинской посуде и изделиях обских угров и селькупов. Так, простейшие образы орнамента (совпадающие с элементами) относятся к группе линейных (№ 1–4, 37) и четыре из них (кроме № 37) присутствует у всех групп населения. Среди угловых образов только два из четырех, причем вертикально ориентированные (№ 7 и 8), имеются на изделиях всех культурных групп. Также у всех групп присутствуют следующие образы в виде треугольников (№ 9, 10, 13, 14, 15, 16). Причем в этнографических группах населения не зафиксированы тупоугольные треугольники, ориентированные вершиной вниз (№ 18), и прямоугольные треугольники, ориентированные прямым углом вниз-влево и вверх-вправо (№ 20 и 21). Что касается

орнаментальных образов в виде ромбов и прямоугольников, то они совсем отсутствуют в изученных материалах у селькупов (№ 22–30), а у обских угров не зафиксированы остроугольные вертикальные ромбы (№ 22–23). У синташтинцев и обских угров отмечены орнаментальные образы в виде ромбов и прямоугольников с различной ориентацией (№ 24–30), образ в виде косого креста (№ 36), а также два «фигурных» образа – вертикальный зигзаг (№ 42) и меандр (№ 43).

Подводя предварительные итоги, можно сказать, что больше всего сходства в синташтинских и угорских элементах, а также угорских и селькупских. В синташтинских и угорских орнаментах сходство проявляется главным образом в линейных, треугольных, ромбических и прямоугольных образах, а в селькупском и угорском преимущественно в линейных и треугольных образах орнамента.

Важно подчеркнуть, что на изделиях селькупов встречаются только те орнаментальные образы, которые имеются также и в угорском орнаменте. Нет случаев, когда образ присутствует у селькупов, но отсутствует у обских угров. Поэтому в дальнейшем мы будем сопоставлять синташтинскую орнаментацию только с угорской.

Анализ сложных орнаментальных образов

На берестяных изделиях обских угров имеются также сложные образы, которые состоят из двух простых образов. Это образы «пятислойный нос белки» и «орнамент без названия» (рис. 1 и 2), а также образ «челюсть щуки» (рис. 2). Для сравнительного анализа их полезно разложить на более простые.

*Рис. 1. Образы на бересте:
«пятислойный нос белки» и «орнамент без названия»
(Северная тайнопись, 2007)*

Два орнаментальных образа, изображенные на рисунке 1, состоят из образов «вертикальный зигзаг» (№ 42) и «равносторонний треугольник вершиной вверх» (№ 17).

*Рис. 2. Меандры на бересте – «челюсть щуки»
(Северная тайнопись, 2007)*

Орнаментальные образы в виде меандров присутствуют на синташтинской керамике (№ 43) и изделиях обских угров (**рис. 2**). Угорский орнамент «челюсть щуки» состоит из ряда «наклонных ромбических образов в виде меандров» (№ 43), которые снизу ограничены мотивом из образов «треугольник вершиной вверх» (№ 17).

Примечательно, что сами синташтинские меандры относятся исследователями к более позднему времени (Рудковский, 2013. С. 68) и в основном характерны для Зауралья (Ткачев, Хаванский, 2006. С. 86).

Таким образом, помимо отмеченного выше сходства орнаментов на уровне отдельных образов мы видим и сходство синташтинских и угорских орнаментов на уровне сложных образов. Можно предполагать, что некоторые образы синташтинского орнамента в несколько переработанном виде нашли отражение в угорской орнаментике.

Связь орнамента и формы сосудов

Теперь попробуем исследовать связь орнамента и формы сосудов. И синташтинская керамика, и берестяные изделия обских угров (туеса и табакерки) являются плоскодонными емкостями. Это дает повод для их сопоставления. В синташтинской культуре преобладают две формы сосудов – банки и горшки, которые отличаются по характеру орнаментации (Ткачев, Хаванский, 2006. С. 129–171). Поэтому целесообразно рассмотреть особенности орнамента на этих двух видах сосудов и сравнить их с изделиями из бересты.

Прежде всего следует отметить, что все орнаментальные образы, зафиксированные на берестяных изделиях обских угров, встречаются и на синташтинских горшковидных сосудах (**табл. 3**). Довольно широко представлены простейшие образы (тождественные элементам орнамента), а также различные варианты простых образов – треугольника и четырехугольника.

Орнамент на сосудах-банках отличается меньшим разнообразием. Для них особенно характерны простейшие орнаментальные образы (№ 1–4), но встречаются также и простые образы: два вида углов (№ 7 и 8), треугольников (№ 9 и 10) и один вид ромбов (№ 25). Кроме того, для банок не характерно разделение орнамента на зоны. Однако на венчике таких сосудов часто встречаются насечки, зигзаг, елочки и треугольники (Ткачев, Хаванский, 2006. С. 57–58).

Итак, сходство орнаментальных образов на синташтинских горшковидных сосудах и предметах из бересты обских угров составляет 100%, а между сосудами-банками и изделиями из бересты – только 39%. Такое же сходство между орнаментальными образами этих двух категорий синташтинской керамики. Теперь сравним два вида синташтинских сосудов и угорские изделия из бересты по группам орнаментальных образов (**табл. 4**).

Таблица 3

**Сравнение орнаментальных образов на разных категориях
синташтинских сосудов и берестяных изделиях обских угров**

Номер образа	Вид образа	Горшки	Банки	Берестяные изделия	Номер образа	Вид образа	Горшки	Банки	Берестяные изделия
1	/	+	+	+	16		+	-	+
2	\	+	+	+	17		+	-	+
3	—	+	+	+	24		+	-	+
4		+	+	+	25		+	+	+
7	^	+	+	+	26		+	-	+
8	v	+	+	+	27		+	-	+
9	Δ	+	+	+	28		+	-	+
10	▽	+	+	+	29		+	-	+
13	◁	+	-	+	30		+	-	+
14	▷	+	-	+	36	⌘	+	-	+
15	△	+	-	+	42		+	-	+
					43		+	-	+

Судя по вышеприведенным данным, группы орнаментальных образов на горшках и берестяных изделиях также полностью совпадают. Зато на уровне групп сходство между сосудами-банками и берестяными емкостями составляет уже не 39, а 59%. Очевидно, что орнаментальные образы обских угров наиболее сходны с образами, создававшимися на горшковидных глиняных сосудах.

Таблица 4

**Сравнение групп орнаментальных образов на разных изделиях,
число случаев и %**

Группы орнаментальных образов	Синташтинские горшки	Синташтинские банки	Берестяные изделия обских угров
Линейные	4 (17%)	4 (45%)	4 (17%)
Угловые	2 (9%)	2 (22%)	2 (9%)
Треугольные	7 (30%)	2 (22%)	7 (30%)
Ромбические	5(22%)	1 (11%)	5(22%)
Прямоугольные	2 (9%)	-	2 (9%)
Крестовидные	1 (4%)	-	1 (4%)
«Фигурные»	2 (9%)	-	2 (9%)
Всего	23 (100%)	9 (100%)	23 (100%)

По мнению С.В. Иванова (Иванов, 1963, С. 452; Федорова, 1992б, С. 120), сложные геометрические узоры происходят от углов треугольников и зигзагов. Если его предположение верно, то, возможно, на сосудах-банках наносились более ранние орнаментальные образы, которые получили дальнейшее развитие в усложненных образах, присутствующих на синташтинских горшках, особенно на горшках с выделенным ребром, где фиксируются более поздние образы в виде меандров.

Приемы нанесения орнамента

Кратко остановлюсь на приемах нанесения орнамента. Согласно С.В. Иванову, процарапывание узоров (т.е. резьба) на емкостях из бересты имеет более глубокие корни (Иванов, 1963, С. 158–159) по сравнению с другими способами нанесения орнамента. В.Н. Чернецов (цит. по Федорова, 1992а, С. 109) полагал, что прием штамповки орнамента на изделиях из бересты имеет свои корни еще в древней керамике. Действительно, и штампованный, и резной орнаменты широко распространены на синташтинских горшках и банках. По данным Федоровой (Федорова, 1992а, С. 107), выскабливание и процарапывание орнаментов характерны только для берестяных туесов и табакерок. Таким образом, здесь также намечается сходство орнаментальных традиций в украшении глиняных сосудов и изделий из бересты.

Выводы

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам.

Сравнительный анализ качественного состава орнаментальных образов на синташтинской керамике андроновской культуры и изделиях из бересты обских угров и селькупов показал, что синташтинские и угорские орнаментальные традиции сходны на 53%, синташтинские и селькупские – на 28%, а угорские и селькупские – на 52%. Значительно более четкую картину удалось получить при сравнении традиций этого населения по группам орнаментальных образов. Так, традиции синташтинцев и обских угров сходны на 85%, синташтинцев и селькупов – на 56%, а угров и селькупов – на 51%. Выявленное сходство орнамента синташтинцев и обских угров подтвердилось также в результате изучения таких сложных орнаментальных узоров, как «пятислойный нос белки», «челюсть щуки» и «орнамент без названия».

Полученные данные, с одной стороны, доказывают большую культурную близость угорских и селькупских традиций, что может объясняться их активными контактами, а с другой стороны, значительно более высокое сходство синташтинских и угорских орнаментальных традиций.

Важную информацию дало также сравнение орнаментальных традиций по разным категориям синташтинской посуды. В частности, было

установлено, что синташтинские горшковидные сосуды и берестяные емкости обских угров имеют значительное сходство как по набору, так и по группам орнаментальных образов. А синташтинские сосуды-банки сходны с берестяными емкостями по набору орнаментальных образов на 39%, а по группам образов – на 59%.

Предварительный сравнительный анализ приемов нанесения орнамента на синташтинской посуде и изделиях из бересты показал, что и на керамике, и на изделиях из бересты наиболее распространенными приемами были штамповка и резьба. Это тоже указывает на сходство орнаментальных традиций в гончарстве и изготовлении берестяных емкостей. Возможно, это связано с тем, что и глина, и береста относятся к группе мягких материалов.

Обобщая все полученные данные, представляется возможным высказать предположение о неслучайном сходстве синташтинских орнаментальных традиций в керамике и традиций обских угров в украшении изделий из бересты.

Литература

- Волкова Е.В. Гончарство фатьяновских племен. М: Наука, 1996. – 121 с.
- Волкова Е.В. Об относительной устойчивости орнаментальных традиций в гончарстве (по материалам эпохи бронзы) // КСИА. – Вып. 251. – ИА РАН, 2018. – С. 96–110.
- Иванов С.В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX – начала XX века. Сюжетный рисунок и другие виды изображений на плоскости. Отв. ред. Л.П. Потапов // Труды Института этнографии АН СССР. Нов. сер. Т. XXII. М.; Л., 1954. – 839 с.
- Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник (по материалам XIX – начала XX в.). Народы Севера и Дальнего Востока. Отв. ред. Л.П. Потапов. Труды Института этнографии. Нов. сер. Т. 81. М.; Л., 1963. – 500 с.
- Ковтун И.В. Нескоров А.В. Хронология и мифология андроновских сосудов с подквадратным устьем // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2015. № 1 (28) С. 177–181.
- Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии?: материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев / Рос. акад. наук; М-во культуры РФ, Рос. ин-т культурологии. – М.: Наука, Вост. лит., 1994. С. 13–34.
- Лукина Н.В. Альбом хантыйских орнаментов (вост. гр.). Томск, 1979. 241 с.
- Лукина Н.В., Рындина О.М. Криволинейный орнамент восточных хантов // Искусство и фольклор народов Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984. С. 52–66.
- Рудковский И.В. Андроновская орнаментика в контексте системообразующих инвариантов. – Алматы, 2013. – 189 с.
- Рудковский И.В. Археология Западной Сибири: симметрометрия археологических орнаментов: учеб. пособие; Том. гос. пед. ун-т. – Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2014. – 123 с.
- Рындина О.М. Системное исследование орнаментики, или К вопросу об истоках «уточек» // Керамика как исторический источник: тез. докл. и мат-лы конф. – Тобольск: Тобол. гос. пед. ин-т, 1996. – С. 26–28.

Орнаменты народов западно-сибирского региона России. Ханты, манси, коми-зыряне, селькупы, долганы, ненцы. «Северная тайнопись» // Коренные народы Севера в современном мире. 2007 (<http://ethnic.ru/wow/severnaya-taynopis.html>)

Очерки культурогенеза народов Западной Сибири [Текст] / Под общ. ред. Н.В. Лукиной; Томский гос. ун-т. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1994. Т. 3: Орнамент / О.М. Рындина. – 1995. – 639 с.

Сязи А.М. Орнамент и вещь в культуре хантов нижнего приобья / А.М. Сязи; науч. центр гуманитарных исслед. малочисленных нар. Севера ЯНАО. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2000. – 248 с.

Ткачев В.В., Хаванский А.И. Керамика синташтинской культуры. Орск – Самара: Изд-во ОГТИ, 2006. – 180 с.

Федорова Н.Н. Орнамент на одежде и утвари манси // Орнамент народов Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1992а. С. 103–114.

Федорова Н.Н. К вопросу о структуре традиционного орнамента обских угров / Н.Н. Федорова // Орнамент народов Западной Сибири. – Томск, 1992б. С. 120–126.

Цетлин Ю.Б. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: ИА РАН. 2017. – 346 с.

Чернецов В.Н. Орнамент ленточного типа у обских угров // Советская этнография. 1948. № 1. С. 139–152.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗНОМАСШТАБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КЕРАМИЧЕСКИХ АРТЕФАКТОВ

*Е.Ю. Терещенко^{1,2}, А.М. Антипин¹, А.Л. Васильев^{1,2},
В.К. Кварталов¹, А.В. Мандрыкина^{2,3}, С.Ю. Монахов⁴,
Д.Н. Хмеленин¹, Е.В. Чернобахтова¹,
О.А. Алексеева¹, Е.Б. Яцишина²*

(¹ Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН;

² Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт»;

³ Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова;

⁴ Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского;
elenatereschenko@yandex.ru)

Представлен комплексный подход к естественно-научным исследованиям керамических артефактов. Сочетание интегральных и локальных методов современного материаловедения позволяет изучать многофазные многокомпонентные керамические материалы с высокой степенью детализации, определяя следующие параметры: катионный состав глиняной основы, количество и элементный состав естественных и искусственных включений, минералогический состав, элементный состав вплоть до следовых примесей образцов в целом. Предложен комплексный набор параметров как прототип атласа-классификатора керамики и, на примере фрагментов античных амфор с клеймами различных производственных центров (Фасос, Синопа, Гераклея), показана возможность выявления характерных особенностей такого рода изделий.

Ключевые слова: керамика, естественно-научные методы, комплексный подход, оптическая микроскопия, рентгенофазовый анализ, рентгенофлуоресцентный анализ, растровая и просвечивающая электронная микроскопия, энергодисперсионный рентгеновский микроанализ, масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой

Введение

Керамика с точки зрения классического материаловедения является многокомпонентным многофазным материалом. Во-первых, ее глиняная основа сама по себе является многокомпонентной, часто сочетая различные глинистые минералы, слоистая структура которых (Дриц и др., 1991. С. 26; Котельников и др., 1986. С. 61–62) позволяет накапливать разнообразные микропримеси (катионы), содержание которых определяется не только условиями формирования глинистых пластов, но и составом вышележащих почв, воды и т.п. (Милло, 1964. С. 48–52, 67–141.) Кроме того, в составе глиняных пластов встречаются естественные органические и минералогические включения, также определяемые условиями формирования глины (Грим, 1956. С. 14–20; Милло, 1964. С. 48–52, 67–141). Во-вторых, в зависимости от исторического периода, назначения керамического изделия и использовавшихся технологий древними мастерами в состав керамического теста вводились искусственные добавки (отошители) в виде шамота (дробленой обожженной глины), дресвы (измельченного камня), органических компонентов (в частности, толченых раковин) (Бобринский, 1978. С. 89–92; Цетлин, 2012. С. 52–56).

Начиная с 1950-х гг. естественно-научные методы постепенно привлекаются к исследованию керамических артефактов различных исторических периодов и географической локализации происхождения. Поначалу это были методы оптической микроскопии, в том числе петрографической, и методы анализа состава (например, оптическая эмиссионная спектроскопия, см. обзор Tite, 2016. С. 3–4). По мере развития аппаратно-методического оснащения расширялся перечень физико-химических методов, применяемых для изучения древней керамики. В последнее время исследователи все чаще комбинируют взаимодополняющие естественно-научные методы диагностики. Так, в обзоре исследований неолитической керамики Нижнего Приамурья (Филатова, 2015) среди естественно-научных методов, использовавшихся для изучения глинистого сырья, рецептуры формовочных масс и режимов обжига, наиболее часто применялись: оптическая микроскопия и петрография, реже рентгенография (рентгенофазовый анализ – РФА) и термогравиметрия, и изредка привлекались методы исследования микропримесного состава керамики – атомно-абсорбционный и нейтронно-активационный анализы. В работах (Хорошун и др., 2015; Сумманен, 2018) для изучения карельской керамики помимо технико-технологического анализа использовались методы электронной микроскопии (ЭМ) и масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП). Сочетание этих методов позволило выявить использование минеральных отошителей (дресва, песок), высказать предположения о параметрах обжига, а анализ микропримесей позволил определить локализацию местных источников глины. При исследовании декоративного покрытия финикийской керамики раннего железного века (Shoval, 2018)

методами МС-ИСП с лазерной абляцией, растровой электронной микроскопии (РЭМ) и рамановской микроспектроскопии была выявлена техника обработки изделий железомарганцевым и железистым пигментами для получения одновременно черного и красного покрытия при обжиге. В работе (Chazhengina et al., 2019) методы растровой электронной микроскопии и рентгеновской дифрактометрии (т.е. РФА) в сочетании с рамановской спектроскопией применялись для изучения карельской средневековой посуды. Электронная микроскопия и РФА позволили определить элементный и минеральный состав глиняной основы и включений, рамановская спектроскопия использовалась для изучения фрагментов углеродного вещества в составе керамики. Полученные данные позволили авторам предположить, что обжиг проводился в кострище. Обсуждение применения широкого спектра методов к исследованию керамики представлено в обзоре (Молодин, 2015). При этом авторы считают наиболее целесообразным использование комплекса методов, включающего петрографию, порошковую рентгенографию (т.е. РФА) и термический анализ, который применялся ими для изучения большого количества керамических комплексов (около 50 памятников, расположенных на территории от Урала до Дальнего Востока и Кореи).

Следует отметить, что применение комплексных естественно-научных методов в мировой практике в основном носит поисковый, несистемный характер и существуют определенные сложности при сравнении экспериментальных данных различных научных групп и, следовательно, общей классификации, что подчеркивается в целом ряде работ, например в (Молодин, 2015. С. 123; Tile, 2016. С. 6; Цетлин, Волкова, 2010. С. 56; Цетлин, 2015).

Особенности изучаемых материалов и необходимость получения разномасштабных параметров для характеристики керамических артефактов определили представленный в данной работе методический комплексный подход, описанный в (Мандрыкина и др., 2018; Антипин и др., 2019; Терещенко и др., 2020) и включающий в себя интегральные и локальные исследования различных характеристик керамического материала. Использованные методы: оптическая микроскопия (ОМ), РФА, растровая (РЭМ) и просвечивающая растровая (ПРЭМ) электронная микроскопия с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом (ЭРМ), МС-ИСП. Предложен прототип классификатора, включающий набор параметров, необходимых для характеристики античной керамики, и приведены примеры его заполнения экспериментальными данными, полученными при исследовании фрагментов клейменых античных амфор известных центров гончарного производства из коллекции С.Ю. Монахова.

ОБЗОР МЕТОДОВ

Ниже описаны особенности естественно-научных методов, используемых в наших исследованиях, и их роль в характеристике керамического

материала. Методы будут представлены по мере увеличения локальности изучаемой области образца.

Рентгенофазовый анализ

Метод РФА является распространенной методикой, которая позволяет определить минералогический состав объекта. Более того, в приложении к анализу керамических предметов по наличию или отсутствию определенных фаз исследователи могут оценивать температуру обжига изучаемых изделий, а иногда и его условия (Молодин, 2015; Цетлин, 2015).

РФА основывается на том факте, что каждое вещество, имеющее кристаллическую структуру, характеризуется набором дифракционных максимумов – рефлексов с определенным расположением и интенсивностью, которые определяются особенностями этой структуры. Для проведения РФА исследований керамические образцы проходят предварительную пробоподготовку: для исключения влияния формы и морфологии образца на получение интегральных данных о фазовом составе, образец измельчается до состояния порошка и помещается в кювету из рентгеноаморфного кварцевого стекла. После регистрации дифракционных максимумов минералогических фаз (**рис. 1**) выполняется первичная обработка результатов, позволяющая провести качественную оценку присутствия фаз. Количественное соотношение фаз уточняется методом Ритвельда. Надо отметить, что рефлексы от фрагментов минералов малого размера и концентрации, а также с дефектной кристаллической структурой, что особенно актуально в случае керамических материалов, регистрируются с трудом – на уровне фона, а остатки органических примесей не регистрируются совершенно. Высокие значения фона возможны из-за присутствия большого количества аморфных или плохо кристаллизованных фаз в составе образцов.

Сложность в проведении РФА керамических объектов заключается в разделении близко расположенных дифракционных максимумов для минералов со схожими параметрами кристаллической решетки, минералов, имеющих общий структурный тип или различных полиморфных модификаций, например, для минералов группы пироксенов (авгит-диопсид), группы полевых шпатов (альбит-анортит) и т.п. Достаточно часто эти минералы присутствуют в глиняной основе в качестве естественных примесей. Если определение конкретного минерала или его полиморфных модификаций является существенным, то для решения этой задачи привлекается высоко-разрешающий метод анализа кристаллической структуры – монокристалльный рентгеноструктурный анализ. При этом отдельные монокристаллические включения должны извлекаться из глиняной основы и исследоваться индивидуально. Особенно эффективно в этом случае использование источника синхротронного излучения, позволяющего исследовать образцы малого размера (Антипин и др., 2019).

Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой

Анализ состава материалов методом масс-спектрометрии основан на ионизации исследуемого вещества (испарением раствора или лазерной абляцией твердого вещества) и последующем разделении образующихся ионов в магнитном поле по массовым числам. В основном данный метод используется для получения информации о содержании микро- и следовых примесей вплоть до 10^{-10} – 10^{-12} масс.%, а в некоторых случаях и основных примесей – всего около 50 элементов. При проведении измерений обязательно используются внешние стандарты, поэтому данный метод позволяет определять абсолютные значения содержания элементов с очень высокой точностью и воспроизводимостью.

Значимость МС-ИСП в исследовании керамики заключается в возможности обнаружить редкие и редкоземельные элементы, т.е. выявить особые геохимические маркеры, которые идентифицируют источник сырья керамического теста (Антипин и др., 2019). Таким образом, можно выявить привозные изделия и сделать вывод о торговых связях представителей различных культур (Хорошун и др., 2015). При этом существует проблема определения, какие именно элементы характеризуют тот или иной регион – универсального перечня примесей, по которому возможна однозначная локализация региона производства керамических изделий, нет. Это обусловлено различными условиями формирования слоев глинистых минералов, а также широким разнообразием добавок в керамическое тесто для модификации его свойств.

Надо отметить, что пористая морфология (негомогенность) керамических образцов не позволила получить хорошую сходимость результатов с использованием устройства лазерного пробоотбора, поэтому в наших исследованиях все образцы растворяли в кислотах, по представленной в работе А.М. Антипина и др. методике (Антипин и др., 2019).

Оптическая микроскопия

ОМ исследования шлифованных участков образцов позволяет получить данные о соотношении присутствующих в керамической основе включений, которые представлены естественными примесями и оцчителями. Также данные ОМ участвуют в совместной обработке данных РЭМ-ЭРМ – см. ниже.

Электронная микроскопия

Методы электронной микроскопии основаны на взаимодействии пучка электронов с образцом. Детектируются как прошедшие без рассеяния, так

и рассеянные электроны, а также вторичные электроны и характеристическое рентгеновское излучение (флуоресценция).

На регистрации и анализе флуоресцентных спектров основан метод энергодисперсионного рентгеновского микроанализа (ЭРМ). ЭРМ реализуется в двух схемах: локальное измерение процентного содержания элементов в точке или на выделенной площади и картирование распределения химических элементов по поверхности. ЭРМ может использоваться в режиме РЭМ, ПЭМ или ПРЭМ. При расчете содержания элементов сумма всех процентов приводится к 100%, что, разумеется, делает результаты данного анализа полуколичественными.

Растровая электронная микроскопия

РЭМ анализ поверхности образцов осуществляется с использованием вторичных электронов для визуализации морфологии поверхности и обратно рассеянных электронов для получения изображения поверхности с контрастом по электронной плотности, т.е. композиционном составе поверхности.

Поверхность керамики под действием пучка электронов в высоком вакууме сильно заряжается, так как является непроводящим материалом. Это не позволяет корректно провести РЭМ эксперименты. Во избежание данной проблемы на образец наносят проводящее покрытие – тонкий слой золота или углерода, но при этом в значительной степени могут искажаться изображение и результаты количественного анализа спектров. Но появление растровых электронных микроскопов с возможностью работы в условиях естественной среды (40–4000 Па), т.е. в условиях низкого вакуума, позволило решить данную проблему без нанесения дополнительного покрытия: за счет атмосферы происходит снижение накопления статического электрического заряда на поверхности непроводящих образцов.

Для проведения корректного качественного и количественного элементного анализа методом РЭМ/ЭРМ изготавливались шлифы образцов, так как наличие неровностей поверхности приводит к искажениям при определении концентрации элементов (Мандрыкина и др., 2018).

Совместный анализ карт распределения элементов, полученных методом РЭМ/ЭРМ, и оптических изображений дает информацию о процентном содержании примесей различного цвета и состава. С использованием программного обеспечения ImageJ исходные изображения бинаризируют, с помощью пороговых функций выделяют определенные области по контрасту и затем вычисляют площади этих областей на изображениях (Бондаренко и др., 2015; Витязь и др., 2015; Мандрыкина и др., 2018).

Просвечивающая электронная микроскопия

Методы ПЭМ в отличие от РЭМ реализуются в схеме проходящего пучка электронов при ускоряющем напряжении 80–300 кВ. Формирование изображения происходит при прохождении через образец электронов, причем их угловое распределение несет информацию о кристаллографических характеристиках вещества и его элементном составе. Нерассеянные электроны формируют светлопольные изображения, рассеянные – темнопольные. В рассеянных электронах возможно получение контраста от определенных фаз.

Метод просвечивающей растровой электронной микроскопии (ПРЭМ) сочетает в себе возможности двух модификаций – образец изучается и на просвет, и латеральным сканированием. Методом ПРЭМ/ЭРМ выполняется локальное исследование распределения элементов и их содержание непосредственно в глине, тем самым определяется катионный состав глиняной основы без влияния других минеральных примесей и отощителей (Бондаренко и др., 2015; Витязь и др., 2015). Поскольку в составе глины существуют микровключения, анализ состава проводился в слоистых областях с периодичностью, характерной для глинистых минералов, – межплоскостные расстояния составляли около 1 нм.

Необходимая толщина образца для исследования методом ПРЭМ должна составлять 20–200 нм. Поэтому пробоподготовка образца при исследовании керамики выполняется следующим образом: из фрагмента изделия извлекают глиняную основу, под микроскопом удаляют все видимые включения, из оставшейся глиняной основы изготавливают порошок, который наносят на электронно-микроскопическую сетку.

Высокоразрешающая просвечивающая электронная микроскопия (ВРПЭМ) – метод исследования структуры кристаллических веществ, основанный на дифракционном рассеянии электронов. Данный метод применяется для изучения структурных особенностей объекта с помощью проходящего сквозь них высокоэнергетичного пучка электронов, который позволяет получать изображения исследуемого объекта с атомарным разрешением. Этот подход использовался для определения периодичности кристаллической решетки (межплоскостных расстояний), по которым можно сделать выводы о температуре обжига изделий по наличию или отсутствию периодичных структур в глиняной основе, которые разрушаются при определенной температуре. Естественно, учитывая крайне малый размер изучаемой зоны, выводы о возможных температурах обжига делаются на основе комплексного анализа с сочетанием локальных и интегральных данных (РФА).

Совместный анализ данных методов оптической, растровой и просвечивающей электронной микроскопии позволил получить наиболее точные и независимые параметры глиняной основы и отдельных включений.

Данный комплекс методов формировался с целью разработки универсальной классификации керамического изделия, включающей различные параметры: от содержания включений, наблюдаемых визуально, до следовых примесей и присутствия микрочастиц глинистых минералов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Рентгенофазовый анализ образцов выполняется на лабораторном порошковом дифрактометре Miniflex 600 Rigaku (CuK_α) с использованием лицензионного пакета программ Miniflex Guidance, PDXL-2 по методике, описанной в (Антипин и др., 2019) или на рентгеновском дифрактометре Xcalibur Eos с двумерным CCD-детектором. Подгонка экспериментальных профилей и определение количественного содержания фаз в составе керамики проводятся в программе Jана2006 с использованием актуальных международных баз данных кристаллических структур (ICDD PDF-2 и ICSD). Отметим, что большое количество плохо кристаллизованных фаз или фаз с близкими кристаллографическими параметрами, достаточно часто присутствующих в составе образца, затрудняет интерпретацию результатов, поэтому некоторые дифракционные пики не могут быть корректно учтены (рис. 1). При необходимости проведения рентгеноструктурного анализа используется экспериментальная станция PCA Курчатовского источника синхротронного излучения (<http://kcsni.nrcki.ru/>).

Рис. 1. Типичные дифракционные рентгенограммы, полученные от образцов с известной локализацией (Антипин и др., 2019): (1) – Фасос и (2) – Синопа. Отмечены дифракционные пики, соответствующие кристаллическим фазам: Q – α -кварцу; М – мусковиту; А – полевым шпатам (ПШ) группы альбит-анортит; D – диопсид; С – кальцит; G – гипс

Оптические исследования шлифованной поверхности образцов выполняются на микроскопе Nikon SMZ 1270, обработка изображений реализуется с применением программы NIS-Elements.

Электронно-микроскопические исследования методом РЭМ/ЭРМ проводятся на растровом электронно-ионном микроскопе Versa при ускоряющем напряжении 30 кВ. При этом выполняется полуколичественный элементный анализ состава глиняной основы и включений, а также построение карт распределения элементов в приповерхностном слое (пример представлен на **рис. 2**).

Рис. 2. Распределение элементов в образце с клеймом Фасоса (№ 105): фотоизображение в обратно-рассеянных электронах (Z-контраст), карты распределения элементов Si, Al, Na, Mg, K, Ca, Fe, Ti, Cl, P

Для определения количества примесей выполняется совместный анализ ОМ-изображений и РЭМ/ЭРМ карт распределения элементов. С помощью программы ImageJ (NIST) исходные карты распределения элементов бинаризируются. Области на картах РЭМ/ЭРМ, соответствующие определенному виду включений, выделяются по контрасту с помощью пороговых функций с последующим вычислением площади этих областей (см. **таблицу 1**).

Исследования ПРЭМ/ЭРМ выполняются на просвечивающем электронном микроскопе Osiris при ускоряющем напряжении 200 кВ. При отсутствии зон кристаллитов с периодичностью порядка 1 нм (пример см. на **рис. 3а**),

Рис. 3. а) ПЭМ изображение кристаллита с периодичностью 9,13 Å; б) зона совместного содержания Al и Si в глиняной основе образца с клеймом Фасоса (№105); в) карты распределения элементов в глиняной основе образца – Ti, Cl, Ca, Fe, K, Na, Mg, Mn

соответствующей глинистым минералам, анализ катионного состава проводился в зонах совпадающего присутствия Si и Al (**рис. 36**), так как глиняная основа представляет собой алюмосиликатное соединение.

Ввиду достаточно высокой вариативности состава глиняной основы количественное содержание элементов измеряется в нескольких точках (не менее 3) с последующим усреднением. В качестве критерия, отражающего основную матрицу глиняной основы, использовалось соотношение содержания кремния и алюминия.

Исследования микроэлементного состава образцов керамики выполняются методом МС-ИСП с помощью масс-спектрометра iCapQ-c ThermoScientific. Образцы растворяли до концентрации основы 0,1 г/л по методике, описанной в (Антипин и др., 2019). Для измерения интенсивности выбираются самые распространенные изотопы определяемых аналитов, свободные от изобарных наложений. Коррекцию полиатомных наложений осуществляли с помощью реакционно-столкновительной ячейки. Для контроля влияния матричного эффекта использовали внутренний стандарт, раствор Bi и In (2 ppb). Калибровка, элементный анализ и коррекция спектральных наложений выполняются в программе QTegraThermoFisher.

Данные о различных группах керамических образцов легли в основу разработки прототипа атласа-классификатора античной керамики. Разрабатывается форма удобного способа сравнения значений всех экспериментальных данных для разных центров.

Предлагаемые характерные параметры керамических артефактов включают в себя (**табл. 1–3**):

- интегральные данные о минеральной (фазовой) композиции и элементном составе вплоть до микропримесей;
- локальные параметры, такие как концентрация микропримесей и их морфология в шлифе образца, элементный состав глиняной основы, в том числе катионный состав;
- оценка соотношения пар элементов различной специфики (бинарные диаграммы);
- элементный состав включений.

Таблица 1

**Локальные параметры керамики по данным
электронно-микроскопических исследований**

Экспериментальные данные	Фасос 1 (№ 105)	Фасос 2 (№ 146)	Синопс 1 (№ 73)	Синопс 2 (№ 145)	Гераклея 1 (№ 149)	Гераклея 2 (№ 150)
Анализ включений по данным ОМ и ЭРМ						
Si (Прозрачные)	3,17	2,42	1,24	1,4	1,67	0,49
Ca (белые)	1,44	1,27	4,43	–	2,49	6,87
Ca+Mg+Fe+Si (перемеженного цвета)	–	–	0,84	6,98	2,91	6,78

Экспериментальные данные	Фасос 1 (№ 105)	Фасос 2 (№ 146)	Синопс 1 (№ 73)	Синопс 2 (№ 145)	Геракля 1 (№ 149)	Геракля 2 (№ 150)
Fe (темные)	0,3	0,98	–	0,4	–	–
Ti (темные)	0,13	0,46 серое	–	0,38	0,9	–
Ti+Fe (темные)	–	–	1,09- крупные	1,2-мелкие	1,73- крупные	0,91- крупные
Чешуйчатые включения (темные)	+	+	–	–	–	–
Средний химический состав включений по данным РЭМ (прозрачных)						
C	4,5	4,4	3,7	5,7	3,4	6,5
O	31,6	33,9	32,7	31,8	30,0	29,8
Na	–	0,2	0,1	0,2	–	0,2
Mg	0,3	0,4	0,1	0,6	–	0,3
Al	1,6	1,8	1,4	2,7	1,7	1,8
Si	57,3	54,4	55,9	49,0	55,8	47,9
P	0,2	0,3	0,1	0,3	–	0,1
S	–	0,2	0,2	0,1	–	–
Cl	0,1	0,2	–	–	–	–
K	0,6	0,9	0,5	0,9	1,5	0,5
Sn	1,3	0,4	1,7	1,0	–	0,8
Ca	1,4	1,2	2,6	4,7	6,1	9,9
Ti	–	0,2	0,1	0,1	–	0,2
Fe	1,0	1,4	1,2	2,8	1,5	2,0
Ni	–	–	0,1	–	–	–
Cr	–	–	–	0,1	–	0,1
Средний химический состав включений по данным РЭМ (светлых)						
C	1,3	4,6	4,0	–	3,7	3,3
O	27,7	35,0	26,8		22,3	26,4
Na	0,1	0,7	0,1		–	0,3
Mg	0,4	2,1	0,3		–	0,2
Al	1,7	2,4	0,8		0,8	1,5
Si	3,8	8,0	2,2		3,9	4,9
P	5,6	0,2	0,4		–	0,3
S	0,1	1,6	0,4		–	0,2
Cl	0,3	0,5	0,1		–	–
K	0,6	1,8	0,4		–	0,3
Ca	57,0	40,0	62,8		68,0	60,2
Fe	1,1	3,2	0,9		1,3	2,1
Ni	0,2	–	0,7		–	0,2
Ti	–	0,2	–		–	–
Cr	–	–	0,1		–	–
Mn	–	–	0,1		–	0,3

Эксперименталь- ные данные	Фасос 1 (№ 105)	Фасос 2 (№ 146)	Синопа 1 (№ 73)	Синопа 2 (№ 145)	Гераклея 1 (№ 149)	Гераклея 2 (№ 150)
Средний химический состав включений по данным РЭМ (темных Fe-содержащих)						
C	–	1,3	–	1,6	–	–
O	19,2	12,2		6,8		
Na	0,4	0,8		–		
Mg	5,5	0,7		–		
Al	3,0	2,3		1,1		
Si	8,8	4,9		3,0		
P	0,1	–		–		
S	–	0,1		–		
Cl	0,4	0,2		–		
K	1,0	1,0		1,4		
Ca	7,2	1,3		2,0		
Ti	0,1	0,2		1,0		
Mn	1,4	–		–		
Fe	52,9	75,0		83,1		
Ni	–	0,1		–		
Катионный состав глиняной матрицы по данным ПРЭМ/ЭРМ и РЭМ/ЭРМ (усредненный)						
Na	1,8	1,7	1,5	2,8	2,3	1,7
	1,0	1,2	0,9	1,4	1,4	1,1
Mg	4,0	11,6	3,0	3,1	3,3	2,5
	3,6	4,0	2,0	3,2	1,0	1,2
K	5,0	11,4	1,6	5,4	2,0	7,0
	6,3	8,2	3,6	3,5	5,5	2,1
Ca	24,3	1,0	27,9	22,3	26,5	22,0
	24,8	20,8	23,3	23,5	33,6	30,6
Ti	0,3	2,0	0,1	0,2	0,2	0,2
	1,8	0,9	0,8	1,1	0,5	0,8
Fe	6,0	19,8	4,6	9,7	8,1	5,1
	13,0	15,7	15,6	12,1	7,1	7,3
Al	23,40	17,9	21,3	21,1	20,7	19,9
	16,5	16,5	15,3	14,9	10,5	11,3
Si	35,1	34,6	40,2	38	36,9	42,1
	33,9	33,5	38,1	39,8	40,5	44,4
Отношение Si/Al	1,50	1,93	1,89	1,80	1,78	2,12
	2,05	2,03	2,49	2,67	3,86	3,93

Таблица 2

**Химический состав специфических многокомпонентных
включений по данным РЭМ**

Экспериментальные данные	Фасос 1 (№ 105)		Фасос 2 (№ 146)		Синопа 1 (№ 73)			Синопа 2 (№ 145)			Геракля 1 (№ 149)			Геракля 2 (№ 150)		
	Fe+Ti+O (черные) и Ti+O (преимущественно темные)															
	Ti мелк. темн./серые		Ti крупн. серые		Fe+Ti+O средн.			Fe+Ti+O оч. мелк.		Ti оч. мелк.	Fe+Ti+O средн		Ti красн.- коричн.- нев.	Fe+Ti+O средн.		
C	–		1,4		1,9			3,3		1,5	0,8		2,1	1,7		
O	16,4		22,7		16,1			10,3		6,4	5,8		15,4	13,2		
Na	–		0,3		0,3			1,2		–	–		–	0,4		
Mg	–		0,3		0,6			1,3		–	0,7		–	0,3		
Al	0,8		1,4		3,0			3,0		1,8	1,7		1,5	1,0		
Si	3,6		2,8		6,6			6,6		4,8	1,4		2,9	2,5		
K	1,4		0,7		0,6			0,9		–	0,2		1,1	0,4		
Ca	3,4		1,3		3,7			2,5		2,0	1,6		2,3	2,2		
Ti	70,1		67,1		10,5			37,8		79,3	5,5		72,6	19,3		
Mn	–		–		0,5			–		–	1,4		–	–		
Fe	4,3		1,5		56,3			33,1		4,4	80,8		2,1	59,1		
			S0,2; Cl 0,3													
Na+Ca(+K) + {O+Al+Si}																
Размер	Средние и мелкие		Средние и мелкие		Крупные/ /Средние/ /мелкие			Мелкие/ Крупные			Мелкие/ Крупные			Мелкие/ Крупные		
C	6,4	7,8	–	2,5	5,0	2,4	0,5/ 3,3	4,0	1,3	3,8	2,0	2,5	1,9	1,3/ 3,0	2,4	3,9
O	30,9	25,3	33,2	30,4	22,7	22,8	21,5	20,5	19,5	18,8	23,3	24,4	21,3	29,9	26,2	30,7
Na	4,3	0,7	7,0	0,7	3,0	3,8	1,5	5,4	0,4	1,0	7,0	4,0	1,3/ 2,1	4,8/ 1,9	1,0	4,3
Mg	0,1	0,7	0,4	0,4	–	0,4	0,5	0,5	0,3	1,1	0,4	0,1	0,1/ 1,3	0,3	0,2	0,2
Al	13,0	10,2	12,6	11,6	17,5	17,1	11,5	13,8	12,3	12,1	13,4	16,9	11,4	10,5	10,9	15,7
Si	33,5	31,1	37,5	33,0	32,7	33,5	37,3/ 33,7	42,1	38,8	30,8	42,9	32,3	35,8/ 32,0	33,3/ 40,3	29,2	31,2
K	1,6	18,0	1,3	18,2	0,9	1,5	14/ 17,2	34,0	22,2	10,6	1,1	1,1	18,4/ 8,4	4,7/ 5,9	12,0	0,8
Ca	8,2	3,7	1,9	1,3	16,6	15,6	7,3	6,4	3,3	8,8	8,6	16,8	7,3/ 10,2	11,6/ 7,6	13,0	12,2
Fe	2,2	2,6	1,7	1,3	1,6	2,9	3,7/ 4,5	3,3	1,9	11,1	1,4	1,9	2,0/ 11,0	2,8/ 1,5	3,9	1,0
Ti	–	–	0,4	0,4	–	–	0,7	–	–	1,4	–	–	0,8	–	0,8	–
			P, S, Cl 0,2– 0,3	Cl 0,2			S0,5			P 0,5					P, S, Cl 0,1– 0,2	

Экспериментальные данные	Фасос 1 (№ 105)			Фасос 2 (№ 146)			Синопа 1 (№ 73)		Синопа 2 (№ 145)		Геракля 1 (№ 149)		Геракля 2 (№ 150)		
	Mn+Fe+Ca + {O+Al+Si} (темные)														
	C	11,8			4,4			5,9		-	2,2		3,8		
	O	18,4			28,2			19,4			17,7		21,3		
	Na	0,7			1,6			0,6			1,5		0,7		
	Mg	2,5			2,4			0,9			1,5		0,7		
	Al	7,4			10,5			10,9			6,7		7,7		
	Si	16,0			21,8			22,4			17,2		18,1		
	K	4,9			4,7			5,6			2,4		3,0		
	Ca	7,5			4,5			7,6			24,6		9,9		
Mn	17,6			10,7			12,2		8,5		19,0				
Fe	10,8			8,5			13,1		17,7		14,9				
Ti	2,3			1,7			1,3		-		0,7				
Cl	-			0,7			-		-		-				
				P 0,3; S0,2											
Ca+P															
C	0,3			-			-		3,4		1,2		0,9		
O	26,6			25,9			20,2		15,0		18,9		20,3		
F	1,5			1,4			1,2		0,3		0,1		0,5		
Na	-			0,1			-		0,3		0,9		0,2		
Mg	0,3			0,2			-		0,3		0,9		0,5		
Al	1,2			1,1			1,9		1,7		4,6		1,8		
Si	2,8			2,2			7,7		6,4		15,2		5,7		
P	18,3			20,0			9,7		17,3		5,2		14,9		
K	0,4			0,6			3,1		0,8		1,8		0,4		
Ca	47,9			47,1			48,3		50,4		47,8		52,3		
Fe	0,9			1,4			7,9		4,0		3,4		2,4		
													S0,1		
Темные чешуйчатые включения															
C	7,7	5,3	3,3	11,6	4,9	3,0	-	-	-	-					
O	29,0	26,0	23,8	28,8	33,3	23,7									
Na	0,7	1,1	1,5	1,8	0,8	0,4									
Mg	0,9	8,6	3,1	1,2	10,6	4,4									
Al	13,9	12,5	8,8	10,3	10,8	10,5									
Si	23,1	22,9	16,6	25,0	20,3	18,6									
K	9,7	4,0	7,4	9,7	2,9	10,7									
Ca	6,9	7,9	8,7	5,8	3,5	2,1									
Ti	1,2	1,0	1,8	0,9	1,2	2,6									
Fe	6,4	9,9	25,0	4,0	10,3	22,7									
Cl	0,4	0,6	-	0,9	0,4	0,3									
P	-	0,3	-	-	0,7	0,2									
S	-	-	-	-	0,4	0,3									
Mn	-	-	-	-	-	0,6									

Экспериментальные данные	Фасос 1 (№ 105)	Фасос 2 (№ 146)	Синопа 1 (№ 73)	Синопа 2 (№ 145)	Гераклея 1 (№ 149)	Гераклея 2 (№ 150)
Са+Mg+Fe+Si (желто-зеленый, переходящий в черный)						
C	-	-	1,5	2,1	1,7	2,1
O			26,1	26,2	23,4	24,4
Na			0,7	0,2	0,1	0,3
Mg			7,2	6,6	6,7	5,6
Al			4,5	3,4	1,9	2,9
Si			23,5	25,6	24,0	22,4
K			0,6	0,6	0,5	0,4
Ca			21,2	24,7	28,5	28,6
Ti			1,3	0,6	0,8	0,6
Fe			12,7	9,3	12,1	12,1
Mn			0,3	0,1	0,6	0,5
			Cr 0,3; Ni 0,2; P 0,1	Cr 0,3; Ni 0,2; P 0,1	-	Cr 0,2
Индивидуальные особенности (включения)						
	Fe+Ca	Na+Cl	Ca+S			
C	-	6,4	0,9	-	-	-
O	26,1	12,2	34,9			
Na	0,1	23,6	1,4			
Mg	0,3	0,5	1,0			
Al	13,4	1,9	3,1			
Si	18,1	3,2	6,5			
P	0,1	0,1	0,5			
S	-	0,4	19,3			
Cl	0,2	43,8	0,5			
K	0,7	0,8	0,9			
Ca	24,4	5,8	28,6			
Fe	14,3	1,3	2,5			
	Ni, Mn, Ti 0,2–0,3; Cr 0,4					

Интегральные характеристики керамических образцов

Экспериментальные данные		Фасос 1 (№ 105)	Фасос 2 (№ 146)	Синопа 1 (№ 73)	Синопа 2 (№ 145)	Гераклея 1 (№ 149)	Гераклея 2 (№ 150)
Минералогический состав по данным РФА (* – с дополнением РСА) (ППШ-полевые шпаты)							
Кварц		40(3)	33(2)	34(3)	31(4)	33(3)	34(4)
Са-На ППШ	Альбит	18(4)	9(2)	25(2)	25(3)	6(2)	5(3)
	Анортит	16(3)	14(3)	3(2)	5(2)	29(3)	32(3)
К ППШ	Микроклин /ортоклаз	4(2)	4(1)	–	–	6(2)	5(1)
Слюды	Мусковит / биотит	16(3)	31(3)	10(2)	8(2)	5(3)	3(2)
Амфи- болы	Роговая обманка	–	5(2)	–	–	–	–
Пиро- ксены	Диопсид*	–	–	28(3)	31(3)	6(3)	8(3)
Эпидот		1(2)	2(2)	–	–	–	–
Кальцит		2(2)	2(1)	–	–	12(3)	10(3)
Геленит		–	–	–	–	3(2)	3(2)
Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой <ПО означает, что количество сигнала было меньше предела обнаружения прибора							
Эл-ты	ПО мкг/г	мкг/г = вес.% / 10 ⁴					
Li	0,025	12,085	12,418	10,125	25,041	12,696	19,753
B	4,765	29,731	49,063	26,341	69,556	24,010	31,001
Na	11,1386	3412,005	7398,899	6110,117	4085,982	6982,442	7825,111
Mg	2,473	2600,618	1703,955	2489,319	2852,783	3149,951	4068,278
Sc	1,747	6,009	2,832	5,579	6,687	5,183	6,229
Ti	1,2988	5173,850	6088,568	3787,606	4446,683	2724,299	3660,372
V	0,181	99,944	136,149	111,754	178,020	67,041	118,167
Cr	1,509	100,195	149,302	57,503	194,307	41,076	138,588
Mn	0,436	661,826	692,126	1634,901	744,852	657,130	1301,907
Fe	17,584	40546,664	49088,569	43592,765	41397,716	22697,199	37611,568
Co	0,134	15,994	18,557	19,870	18,834	9,713	17,600
Ni	3,394	43,493	68,263	54,867	71,281	21,280	49,735
Cu	10,856	54,901	45,252	63,791	30,785	22,019	40,562
Zn	19,323	567,696	131,563	<ПО	<ПО	<ПО	<ПО

Эксперименталь- ные данные		Фасос 1 (№ 105)	Фасос 2 (№ 146)	Синопа 1 (№ 73)	Синопа 2 (№ 145)	Геракля 1 (№ 149)	Геракля 2 (№ 150)
Ga	0,369	18,374	20,800	16,924	16,254	10,877	13,252
As	1,326	25,560	29,879	6,781	8,450	5,006	12,498
Sr	0,144	31,235	47,134	158,990	94,492	93,319	178,800
Y	0,015	0,249	0,272	1,586	<ПО	0,514	1,428
Zr	0,004	8,868	9,670	55,228	43,070	50,569	37,244
Nb	0,011	9,027	10,308	7,852	8,705	5,741	7,235
Cd	0,644	0,650	0,598	0,281	<ПО	<ПО	<ПО
In	0,061	<ПО	<ПО	0,094	0,058	<ПО	0,059
Sn	0,095	2,451	2,190	<ПО	<ПО	<ПО	<ПО
Sb	0,012	3,995	3,476	0,898	0,824	0,446	0,813
Ba	0,018	184,213	91,934	93,054	100,840	107,581	75,079
La	0,215	0,433	0,458	2,314	0,555	1,099	2,112
Ce	0,313	9,252	15,885	9,164	4,129	2,434	3,241
Pr	0,046	0,123	0,122	0,535	0,038	0,109	0,406
Nd	0,023	0,483	0,515	2,135	0,170	0,440	1,615
Sm	0,051	0,092	0,107	0,459	<ПО	0,083	0,357
Eu	0,036	0,048	0,038	<ПО	<ПО	<ПО	<ПО
Gd	0,030	0,123	0,180	0,444	0,069	0,117	0,387
Dy	0,020	0,064	0,072	0,377	0,028	0,120	0,340
Ho	0,041	<ПО	0,041	0,077	<ПО	0,022	0,065
Er	0,036	0,027	0,041	0,217	<ПО	0,075	0,194
Tm	0,031	0,002	0,003	0,030	<ПО	<ПО	0,034
Yb	0,038	0,028	0,035	0,190	<ПО	0,145	0,173
Lu	0,031	<ПО	<ПО	0,034	<ПО	<ПО	0,034
Hf	0,056	0,306	0,378	1,740	1,466	1,562	1,208
Ta	0,358	<ПО	0,662	<ПО	<ПО	<ПО	<ПО
W	0,156	1,608	2,048	1,230	0,964	0,620	1,000
Tl	0,047	2,831	0,896	0,738	<ПО	0,151	0,254
Pb	0,081	29,255	51,455	37,758	6,745	16,288	24,687
U	0,078	1,836	2,617	1,396	1,605	0,866	0,945
ΣРЗЭ		16,933	20,601	23,141	11,676	10,341	16,615
Содержание Мо, Ag, Tb, Re, Bi, Th <ПО							

Необходимо отметить следующие особенности полученных экспериментальных данных:

- При сравнении РЭМ/ЭРМ и ПРЭМ/ЭРМ данных о составе глиняной основы исследований наблюдается расхождение в содержании элементов, которое может быть обусловлено влиянием на данные РЭМ/ЭРМ примесей и включений, находящихся под поверхностью образца в области засветки образца пучком электронов.

- Рассогласование данных о количестве включений, например $\text{Ca}+\text{Mg}+\text{Fe}+\text{Si}$ или Ca , с минералогическим составом образцов (по данным РФА) может быть вызвано различными факторами: изменением минералов под действием обжига, в частности, кальцита до оксида кальция (Cultrone и др., 2001), частичная или нарушенная кристаллическая структура включений, малый размер включений и много другое.

Представленные экспериментальные результаты обширны и требуют комплексной обработки с учетом геологических особенностей места обнаружения и предполагаемых мест добычи сырья для производства керамических изделий. Например, анализ данных о составе глиняной основы (РЭМ/ЭРМ) методом главных компонент, как и кластерный анализ, позволяет выявить особенности образцов, например, по месту происхождения – см. **рис. 4**.

По данным МС-ИСП выбираются пары химических элементов, проявляющие контрастное поведение (например, Zr-Ga и Ce-Hf), которые также позволяют разделить образцы на подгруппы – **рис. 5**.

В результате проведенных начальных исследований выявлены следующие особенности образцов античной керамики различного происхождения:

- В составе образцов синопских амфор присутствует высокое содержание минерала диопсида (до 31%) в виде отдельных черных включений, мусковит и большое содержание кальциевого полевого шпата – альбита.

- Образцы из Гераклеи отличаются высоким содержанием кальцита и преимущественно натриевого полевого шпата, присутствием геленита и калиевых шпатов.

- К особенностям минералогического состава керамики из Фасоса можно отнести высокое содержание мусковита (до 31%) и кальцита, температура разложения которого не превышает 700 °С.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что во многих публикациях исследователи отмечают фактическое отсутствие в мировой литературе единого подхода к исследованию древней керамики с применением методов естественных наук и, как следствие, сложность сравнения результатов различных работ.

Авторы полагают, что развитие предложенного разномасштабного подхода и формирование на основе результатов используемых экспериментальных методов прототипа атласа-классификатора позволит предложить пути решения данной проблемы.

Рис. 4. Результаты статистической обработки данных о составе глиняной основы (РЭМ/ЭРМ).

а) Анализ главных компонент. Фактор 1 в основном определяется содержанием элементов Mg, Al, Si, Ca, Cl, Fe, фактор 2 – элементами Na, P, K;
 б) кластерный анализ образцов по содержанию основных элементов

Ga Zr

Ce Hf

5б

Рис. 5. Стратификация образцов по сравнению содержания пар элементов Ga-Zr и Ce-Hf (МС-ИСП)

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант офи № 17–29–04201) в части комплексного исследования керамических артефактов и Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в части развития методов рентгеновской и электронно-микроскопической диагностики для материаловедения.

Литература

Антипин А.М., Кварталов В.Б., Светогоров Р.Д. и др. Рентгеновские, синхротронные и масс-спектрометрические методы в исследовании керамических объектов культурного наследия. // Кристаллография. 64 (3), 2019, 484–493.

Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы: источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 275 с.

Бондаренко Г.Г. и др. Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учебник / Г.Г. Бондаренко, Т.А. Кабанова, В.В. Рыбалко; под ред. Г.Г. Бондаренко. – 2-е изд. (эл.). – Электрон. текстовые дан. (763 с.). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.

Брель А.К. и др. Определение структуры органических соединений с помощью масс- и ЯМР-1Н спектроскопии. Часть III: Учебно-методическое пособие / А.К. Брель, Н.А. Танкабеян, Е.Н. Жогло. – Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2017. 44 с.

Витязь П.А. и др. Наноматериаловедение: учеб. пособие / П.А. Витязь, Н.А. Сви-
дунович, Д.В. Куис. – Минск: Вышэйшая школа, 2015. 511 с.

Грим Р.Е. Минералогия глин. М., 1956. 457 с.

Дриц В.А., Коссовская А.Г. Глинистые минералы: слюды, хлориты. М., 1991. 176 с.

Котельников Д.Д., Конюхов А.И. Глинистые минералы осадочных пород. – М.: Недра, 1986. 247 с.

Мандрыкина А.В., Хмеленин Д.Н., Колобылина Н.Н. и др. Исследования античной крымской керамики методами электронной микроскопии // Кристаллография. 63 (5), 2018, 832–841.

Милло Ж. Геология глин. Л., 1964. 359 с.

Молодин В.И., Мыльникова Л.Н. Теория и практика исследования древней керамики: традиционные и новейшие методы // Самарский научный вестник. 3 (12), 2015, 122–127.

Сумманен И.М. «Белоглиняная» керамика городищ Северо-Западного Приладо-
жья: типология, технология, место производства // Ученые записки Петрозаводского
университета 2 (171), 2018, 16–23.

Тереженко Е.Ю., Завадская И.А., Антипин А.М. и др. Естественно-научные иссле-
дования керамики из Эски-Кермена // Кристаллография. 65 (2), 2020, 314–324.

Филатова И.В. Использование естественно-научных данных в изучении гончар-
ных традиций неолитического населения Нижнего Приамурья: к истории вопроса /
И.В. Филатова // Научный диалог. 12 (48), 2015, 374–385.

Хорошун Т.А., Сумманен И.М. Роль естественно-научных методов в изучении
древней керамики Карелии // Труды Карельского научного центра РАН. 8, 2015, 17–27.

Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхо-
да. – М., 2012. 384 с.

Цетлин Ю.Б. Мультидисциплинарные исследования древней керамики (пути,
возможности, перспективы) // IV Северный археологический конгресс: доклады,

19–23 октября, 2015, Ханты-Мансийск. – Екатеринбург: Альфа Принт; Ханты-Мансийск: [б.и.], 2015. – С. 176–195.

Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В. Роль естественно-научных методов в изучении древней керамики как источника исторической информации // Археология, этнография и антропология Евразии. 4 (44), 2010, 52–59.

Chazhengina S. Yu., Summanen I.M., Svetov S.A. Raman spectroscopy for firing condition characterization: Case study of Karelian medieval pottery. // Journal of Raman Spectroscopy 2019, 1–9.

Cultrone G, Rodriguez-Navarro C, Sebastian E, Cazalla O, De La Torre MJ. Carbonate and silicate phase reactions during ceramic firing. // Eur. J. Mineral 13, 2001, 621–634.

Tite M.S. History of Scientific Research. The Oxford Handbook of Archaeological Ceramic Analysis. Edited by Alice Hunt. Oxford Publ. 2016. 1–12.

Shoval S. The application of LA-ICP-MS, EPMA and Raman micro-spectroscopy methods in the study of Iron Age Phoenician Bichrome pottery at Tel Dor. // Journal of Archaeological Science: Reports. 21, 2018, 938–951.

<http://kcsni.nrcki.ru/pages/main/sync/beamlines/rsa/index.shtml>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЖИГА КЕРАМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА РАМАНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

И.М. Сумманен^{1,}, С.Ю. Чаженгина^{2,**}, С.А. Светов^{2,***}*

(¹Институт языка, литературы и истории –
обособленное подразделение Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра
«Карельский научный центр Российской академии наук»,
Петрозаводск, РФ;

²Институт геологии – обособленное подразделение
Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федерального исследовательского центра
«Карельский научный центр Российской академии наук»,
Петрозаводск, РФ, **irina.summanen@mail.ru*;
chazbengina@mail.ru*; *ssvetov@krc.karelia.ru*)

Образцы круговой керамики XIII – начала XV в. из раскопок древне-карельских городищ Северо-Западного Приладожья исследованы методом рамановской спектроскопии с целью определения параметров обжига изделий (температура, длительность, атмосфера). Для анализа результатов применялись два подхода. Первый основан на идентификации в образце минералов-маркеров (атмосферные – гематит/магнетит, температурные – анатаз/рутил, хлорит), присутствие которых коррелирует с определенными условиями термообработки. Второй, инновационный подход, заключается в использовании рамановского палеотермометра, разработанного коллективом исследователей из Парижа (Deldicque et al., 2016) для вычисления температуры обжига древесины. Палеотермометр отражает зависимость структурной упорядоченности углеродистого вещества, рассчитанной по параметрам рамановского спектра угля, от температуры. Применение данного подхода стало возможным благодаря включению в выборку для анализа образца керамики редкой формы с древнекарельского городища Хямеенлахти и пробы формовочной массы сосуда из коллекции средневекового Новгорода, в составе которых ранее были идентифицированы частицы древесного угля.

Ключевые слова: гончарство, керамика, Средневековье, технология, обжиг, рамановская спектроскопия, археометрия, палеотермометр

Метод рамановской спектроскопии в археологических исследованиях

С начала ХХI в. метод рамановской спектроскопии все активнее используется в археометрических исследованиях. Спектр его применения крайне широк – метод подходит для изучения археологических находок (предметы из камня, металла, керамики и текстиля, останки людей и животных – мумифицированные тела, зубы, кости), объектов изобразительного искусства (картины, скульптуры, витражи) и архитектуры, древних рукописей, антиквариата (см.: Smith, Clark, 2004; Bersani, Lottici, 2016 и литературу в указанных работах). Аналитическое исследование небольшого объема образца рамановским методом дает информацию об аутентичности изучаемого объекта на основании данных о составе материала, источниках сырья, технологии изготовления и степени его сохранности. Основа метода состоит в получении рамановского спектра, являющегося уникальной характеристикой вещества объекта. Применительно к археологической керамике метод рамановской спектроскопии часто используется для изучения минерального состава и структурных характеристик компонентов формовочной массы (далее – ФМ), пигментов, покрытий (глазурь, ангоб). Данные о минеральном составе, в особенности о редко встречающихся акцессорных минералах, могут указать на источники сырья и, таким образом, способствовать определению производственных центров. Идентификация минералов-индикаторов и применение специальных палеотермометров, основанных на зависимости изменения параметров рамановского спектра от температуры, позволяют охарактеризовать процедуру обжига керамики, что представляется актуальной задачей в исследованиях технологий древних гончарных производств. Используемые для этой цели традиционные методы визуального анализа образцов, основанные на оценке цветности и равномерности прокала толщи черепка, не позволяют установить абсолютные температуры термообработки или определить ее длительность, в частности, если отсутствует серия эталонных образцов, экспериментально смоделированных для сопоставления с конкретным археологическим материалом. Что касается атмосферы обжига керамики, то сложная кинетика процесса, происходящего с минералами глины и вещества примеси в ходе термообработки, обуславливают трудности в интерпретации не только результатов визуального анализа фрагментов посуды, но также данных, полученных при помощи естественно-научных методов. Поэтому исследования в данной сфере перспективны своей экспериментальной направленностью и нуждаются в учете опытов работ, ориентированных на применение разнообразных аналитических методик к изучению различных по технико-технологическим характеристикам керамических объектов.

Популярность рамановской спектроскопии в археологии обусловлена ее многочисленными преимуществами. В первую очередь, это – неразрушающий и экспрессный метод, не требующий специальной подготовки образцов. Важно, что величина изучаемых объектов может варьировать в широких пределах – от небольших размером 0,5–10 см для стационарных спектрометров до монументальных, взятие проб с которых осуществляется с помощью переносных приборов. Возможность однозначной идентификации широкого спектра веществ, как органических, так и неорганических соединений, включая полиморфные фазы, а также кристаллических и аморфных соединений, делает этот инструмент универсальным для археометрических исследований. Метод позволяет определить минеральный состав и структурные особенности частиц размером до 1 мкм.

Таким образом, сегодня рамановская спектроскопия наряду со сканирующей электронной микроскопией (далее – СЭМ), рентгенографией и дифференциальным термическим анализом входит в стандартный комплекс методов для исследования археологических объектов, в том числе и керамики. Однако следует отметить, что при анализе керамических объектов ограничения этого метода могут быть связаны с его низкой эффективностью при изучении глинистого компонента керамических изделий, поскольку получению рамановского спектра глины препятствует их сильная флуоресценция.

Метод и методика

Методом рамановской спектроскопии исследованы 28 образцов средневековой круговой керамики. Исследования проводились на полированных фрагментах¹ длиной от 2 до 5 см, вырезанных перпендикулярно стенкам сосудов. Исследования методом рамановской спектроскопии выполнены на дисперсионном Раман-спектрометре Nicolet Almega XR с возбуждением аргоновым лазером с длиной волны 532 нм в Аналитическом центре Института геологии КарНЦ РАН. Перед каждой съемкой проводилась калибровка спектрометра по характеристической линии кремния стандартного образца. Для фокусировки лазерного луча на поверхности образца использовался 50-кратный объектив конфокального микроскопа, что позволяло получить сигнал с области образца (полированный аншлиф) размером около 2 мкм. Съемка осуществлялась в спектральном диапазоне 85–3500 см⁻¹, время экспозиции составляло от 30 до 100 сек. в зависимости от интенсивности рамановского сигнала. Учитывая, что при воздействии лазерного излучения могут происходить фазовые превращения образца, например окисление магнетита (Shebanova, Lazor, 2003) или упорядочение углеродистого вещества (Beyssac et al., 2002), спектроскопические исследования выполнялись при мощности лазерного излучения от 2 до 10 мВт в зависимости от исследуемого

¹ Для исследования брались пробы, ранее прошедшие процедуру подготовки для анализа методом СЭМ.

вещества. При обработке полученных рамановских спектров в программе OMNIS проводилась автоматическая, в случае необходимости – ручная, корректировка фона. Количественные параметры спектров (положение, интенсивность и ширина на половине высоты (полуширина) пиков) были получены разложением спектров по функции Гаусса и Лоренца. Обработка рамановских спектров углеродистого вещества проводилась согласно описанному протоколу (см. Deldicque et al., 2016) с выделением двух наиболее интенсивных максимумов D1 ($\sim 1350\text{ см}^{-1}$) и G ($\sim 1580\text{ см}^{-1}$). Усреднение параметров спектра для каждой минеральной фазы проводилось по 5–10 точкам анализа.

Объект и предмет исследования

Для исследования отобраны пробы формовочной массы (27 обр.) средневековой светло- и сероглиняной круговой керамики XIII – начала XV в., добытой при раскопках укрепленных поселений древних карелов в Северо-Западном Приладжье (**табл. 1**). Один взятый для эксперимента образец (№ 6) происходит от средневекового кругового сосуда из Великого Новгорода (горшок из ожелезненной глины с примесью дресвы). Предметом анализа стали основные параметры процедуры термической обработки керамических изделий: температура, длительность и атмосфера.

Результаты и обсуждение

При определении параметров обжига использован известный по ранее проведенным исследованиям принцип идентификации минералов (Chazhengina et al., in press), служащих индикаторами изменений температурных и атмосферных условий. Методом рамановской спектроскопии в образцах формовочной массы сероглиняной керамики № 9 и 11 установлен хлорит, что подтверждает данные, до этого полученные методом СЭМ (Сумманен и др., 2019. С. 235). Идентификация хлорита основывается на присутствии в спектре наиболее интенсивных характеристических линий хлорита с частотами 550 и 670 см^{-1} . Однако меньшая интенсивность и большая полуширина этих максимумов по сравнению с эталонными свидетельствует о частичном разрушении хлорита. Эти данные одновременно дают информацию о температурном интервале ($700\text{--}900\text{ }^{\circ}\text{C}$) и времени обжига этих изделий (менее 2 часов).

Одним из индикаторов температур является фазовый переход анатаз – рутил, происходящий при температуре $1050\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Gennari et al., 1999). Оба минерала нередко встречаются в исходных компонентах различных видов сырья (глины, пески, кристаллические породы), использовавшихся в древнем гончарстве. В образцах формовочной массы исследуемой керамики

анатаз и рутил представлены округлыми зернами размером до 10 мкм, рассеянными в глинистой матрице. Анатаз выявлен в образцах № 1, 2, 5, 22 и 26, что подтверждается наличием в спектре характерных максимумов с частотой 395, 513 и 636 см⁻¹. В образцах № 4 и 28 обнаружен только рутил, присутствие которого фиксируется по появлению линий с частотой 440 и 609 см⁻¹. Одновременное присутствие различных кристаллических фаз TiO₂ установлено для образцов № 6, 21 и 25. К сожалению, использовать фазовый переход TiO₂ в качестве температурного маркера для исследуемой керамики не удалось ввиду изначального присутствия рутила/анатаза в природном сырье.

В 2 образцах формовочной массы (№ 6 и 27) помимо минеральных компонентов методом рамановской спектроскопии идентифицированы два типа органического вещества. Первый представлен рассеянным в глинистой матрице углеродистым веществом в виде зерен неправильной формы размером до 10 мкм. Рамановские спектры углеродистого вещества первого типа² характеризуются широким разбросом значений полуширины пика D1 (77–250 см⁻¹) и отношением интенсивностей $I_{D1}/I_G = 0.8–1.4$. Второй тип углеродистого вещества определен в виде более крупных (до 1,5 мм) частиц неправильной формы со структурой, характерной для угля. Рамановский спектр угля в пробе № 27 (сосуд из Приладожья) имеет полуширину пика D1 = 303±17 см⁻¹ и значение отношения $I_{D1}/I_G = 0,8±0.07$ (рис. 1: а). Аналогичный тип органики, выявленный в образце № 6 (новгородский сосуд), характеризуется более низким значением полуширины D1 = 199±10 см⁻¹ и отношением $I_{D1}/I_G = 1.2±0.08$ (рис. 1: б), что указывает на более высокую степень упорядоченности угля по сравнению с углем из образца № 27.

Наличие частиц древесного угля в составе формовочной массы керамики открыло перспективы для применения новой методики, разработанной для определения температуры обжига древесины (Deldicque et al., 2016). В исследовании продемонстрирована зависимость между структурной упорядоченностью углеродистого вещества (древесный уголь), отраженной в параметрах рамановского спектра, и температурой нагрева, которой оно подвергалось. Расчет температуры обжига древесины осуществляется по формуле с использованием данных рамановских измерений (Deldicque et al., 2016. Fig. 7). Для облегчения вычислений приведена таблица корреляций значений отношений I_{D1}/I_G в зависимости от температуры нагрева древесины³. Так, имея значение показателя $I_{D1}/I_G = 0,8±0.07$, можно определить, что температура обжига образца ФМ сосуда из Приладожья (№ 27) лежала в пределах 850 °С.

² Кроме образцов № 6 и 27 данный тип органики выявлен еще в 5 пробах.

³ В приведенной таблице даны значения для параметров образцов древесины сосны, однако авторы отмечают, что тип древесины не влияет на выявленные закономерности (Deldicque et al., 2016. С. 326).

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения и рамановские спектры угля из образцов № 27 (а) и № 6 (б)

Для новгородской пробы (№ 6) показатель $I_{D1}/I_G = 1.2 \pm 0.08$ превышает пределы допустимых значений, используемых для расчета температуры, где максимальное соотношение $I_{D1}/I_G = 0.9-1$, что соответствует диапазону $1100-1300\text{ }^\circ\text{C}$ ⁴ (Deldicque et al., 2016. Р. 326). Интерпретировать величину показателя I_{D1}/I_G для образца № 6 затруднительно: одно из возможных объяснений может заключаться в оказании экстремального температурного воздействия на материал пробы. Такое обстоятельство могло возникнуть в случае, если уголь из пробы № 6 попал в состав формовочной массы, например, из кузницы (Riederer, 2004. Р. 143), где термообработка изделий происходит при температурах, значительно превышающих $1000\text{ }^\circ\text{C}$. Подобное

⁴ Указывается, что при воздействии температур выше $1000\text{ }^\circ\text{C}$ анализ рамановских параметров дает менее надежные результаты.

допущение возможно, поскольку кузнечное и гончарное производства – пожароопасные и одновременно требующие доступа к воде и топливу, могли находиться рядом друг с другом, в то же время, как правило, располагались на удалении от поселения.

Атмосферные условия обжига керамических изделий могут быть определены по наличию минеральных фаз оксидов железа: гематита, образование которого связано с окислительной средой, и магнетита – индикатора восстановительных условий (Zoppi et al., 2005; Leon et al., 2010; Cianchetta et al., 2015). Гематит обнаружен в 7 образцах формовочной массы изделий из ожелезненной (№ 4, 21, 24 и 28) и неожелезненной глины (№ 1, 2 и 25), а магнетит в 1 образце (№ 25). Гематит установлен в виде красноватых зерен размером 2–15 мкм, рассеянных в неоднородной глинистой матрице. Для всех образцов, кроме № 25, гематит определен по наличию характерных максимумов 224, 292, 406, 496 и 613 см⁻¹. Кроме того, для гематита всех образцов зафиксирована линия с частотой 653–668 см⁻¹, наличие которой несвойственно природному гематиту. Этот показатель фиксируется только в рамановских спектрах гематита из формовочной массы археологической керамики, для которого характерна менее упорядоченная структура, что указывает на искусственное преобразование минерала.

Параметры рамановского спектра гематита, а именно положение пика E_g в диапазоне частот ~ 295 см⁻¹ и отношение интенсивностей пиков с частотами 680 и 620 см⁻¹ (I_{680}/I_{620}), могут быть также использованы для определения относительной температуры образования гематита (Zoppi et al., 2005; Leon et al., 2010; Cianchetta et al., 2015). По имеющимся данным, средняя величина полуширины пика E_g с частотой 292 см⁻¹ составляет 16 см⁻¹. Что касается соотношения интенсивностей I_{680}/I_{620} , то для большинства образцов оно варьирует в пределах 0.8–1.5. Для гематита в образце № 25 фиксируется максимальное значение соотношения $I_{680}/I_{620} = 1.8$. По данным модельных экспериментов (Cianchetta et al., 2015), подобные изменения рамановского спектра гематита соответствуют его образованию в окислительных условиях при воздействии температур выше 950 °С. Учитывая наличие признаков визуально наблюдаемой витрификации каолининовой формовочной массы образца № 25, а также присутствие новообразованного минерала муллита, формирование которого происходит при температурах ≥ 1000 °С (Stevenson, Gurnick, 2016), следует полагать, что сосуд претерпел высокотемпературный обжиг. В то же время одновременно с гематитом в образце № 25 зафиксирован магнетит в виде зерен неправильной формы размером до 5 мкм. Его присутствие, вероятно, связано с неполным окислением исходного сырья, возникшим вследствие колебаний атмосферных условий, одной из возможных причин которых можно назвать несовершенство технологии обжига изделий.

Образцы керамики для исследования

№	ФМ	Тип	Форма	Микроснимок ФМ	№	ФМ	Тип	Форма	Микроснимок ФМ
1	каолинит	IX-Б			7	иллит	IV-A
2	каолинит	VII			8	иллит (+каолинит?)	IX-Б
3	иллит-монтмори-ллонит	III-Б			9	каолинит	VII
4	иллит-монтмори-ллонит	II			10	иллит	VI
5	иллит	I (привоз-ной)			11	иллит	IV-Б
6	иллит	Без типа	—	—					

Таблица 1 (продолжение)

№	ФМ	Тип	Форма	Микроснимок ФМ	№	ФМ	Тип	Форма	Микроснимок ФМ
12	иллит	IV-Б			17	иллит-монтмориллонит	V-A
13	иллит	IV-A			18	иллит	V-B
14	иллит	IV-A			19	иллит-монтмориллонит	II
15	каолинит (?)	V-A			20	иллит-монтмориллонит	II
16	иллит	V-Г			21	иллит	II

Таблица 1 (продолжение)

№	ФМ	Тип	Форма	Микроснимок ФМ	№	ФМ	Тип	Форма	Микроснимок ФМ
22	иллит	II			26	каолинит	'Лопот-ти'
23	иллит	II			27	иллит	редкая форма
24	иллит	V-Г			28	иллит-монтмориллонит	VI
25	каолинит	VIII

Заключение

Экспериментальное изучение параметров обжига древней посуды рамановской спектроскопией, выполненное на образцах формовочной массы серо- и светлоглиняной круговой керамики эпохи Средневековья, показывает, что метод подходит для решения археологических задач по изучению температуры, длительности и атмосферы термообработки керамических изделий. В то же время важно отметить, что на эффективность полученных результатов во многом будут влиять минеральные особенности материалов, использовавшихся в древнем гончарстве, и технология составления формовочной массы (ассортимент видов сырья). Так, присутствие хлорита в компонентах исходного сырья будет способствовать определению приблизительных временных и температурных диапазонов термообработки. Примесь древесного угля в формовочной массе облегчит расчет температуры обжига керамики с помощью палеотермометра, но, например, гончарству древних карелов данная технологическая традиция несвойственна. Одновременное наличие в глинах или минеральных добавках природного анатаза и рутила, напротив, затруднит интерпретацию данных о температурном режиме обжига.

По нашим наблюдениям, результативность метода также во многом зависит от уровня развития технологий гончарного производства, продукция которого подвергается анализу. Керамика древних карелов, судя по наличию трехслойного излома у большинства изделий, обжигалась в неспециализированных устройствах (костер/очаг). Использование таких приспособлений не позволяет обеспечить стабильные условия термообработки: возможны значительные колебания температур и изменения атмосферы. Характеристика атмосферы особенно сложна, поскольку может зависеть от типа топлива или способа расстановки сосудов в обжигательном устройстве (подробнее см.: Глушков, 1996. С. 81–83). Например, признаки одновременно окислительного и восстановительного обжига можно наблюдать в случае, если сосуды ставятся вверх дном или один в другой. Имеющийся в распоряжении материал в основном представлен обломками керамики, поэтому провести детальные наблюдения за цветом сосудов, чтобы в дальнейшем учитывать эти данные при интерпретации физико-геохимических анализов, практически не удастся.

Подводя итог, следует отметить, что инструментальные возможности метода широки, но результативность его применения напрямую зависит от характеристик природного сырья и технологии гончарства, закрепившихся у носителей той или иной культуры. Тестирование методики на различном керамическом материале позволит выявить наиболее перспективные с технологической точки зрения объекты для изучения с использованием рамановской спектроскопии.

Исследование осуществлено за счет средств федерального бюджета, выделенных на выполнение государственного задания КарНЦ РАН (темы № АААА-А20-120011690077-8 и № АААА-А18-118020290085-4).

Литература

Глушков И.Г. Керамика как археологический источник. Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 1996. 327 с.

Сумманен И.М., Чаженигина С.Ю., Светов С.А. Геохимические (ICP-MS, LA-ICP-MS) и минералогические (SEM) исследования // Керамика средневековой Карелии (по материалам археологических памятников X–XV вв.). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2019. С. 215–265.

Bersani D., Lottici P.P. Raman spectroscopy of minerals and mineral pigments in archaeometry // Journal of Raman Spectroscopy. 2016. V. 47. P. 499–530.

Beysac O., Rouzaud J.-N., Goffé B., Brunet F., Chopin C. Graphitization in a high-pressure, low-temperature metamorphic gradient: a Raman microspectroscopy and HRTEM study // Contributions to Mineralogy and Petrology. 2002. V. 143. P. 19–31.

Chazhengina S.Y., Summanen I.M., Svetov S.A. Raman spectroscopy for firing conditions characterization: case study of Karelian medieval pottery // Journal of Raman Spectroscopy [Электронный ресурс]. URL: <https://doi.org/10.1002/jrs.5674> [В печати] (дата обращения 05.03.2020).

Cianchetta I., Maish J., Saunders D., Walton M., Mehta A., Foran B., Trentelman K. Investigating the firing protocol of Athenian pottery production: A Raman study of replicate and ancient sherds // Journal of Raman Spectroscopy. 2015. 46(10). P. 996–1002.

Deldicque D., Rouzaud J.-N., Velde B. A Raman – HRTEM study of the carbonization of wood: A new Raman-based paleothermometer dedicated to archaeometry // Carbon. 2016. № 102. P. 319–329.

Gennari F.C., Pasquevich D.M. Enhancing Effect of Iron Chlorides on the Anatase-Rutile Transition in Titanium Dioxide // Journal of the American Ceramic Society. 1999. № 82(7). P. 1915–1921.

Leon Y., Lofrumento C., Zoppi A., Carles R., Castellucci E.M., Sciau P. Micro-Raman investigation of terra sigillata slips: A comparative study of central Italian and southern Gaul productions // Journal of Raman Spectroscopy. 2010. № 41(11). P. 1550–1555.

Riederer J. Thin section microscopy applied to the study of archaeological ceramics // Hyperfine Interactions. 2004. № 154. P. 143–158.

Shebanova O.N., Lazor P. Raman Study of Magnetite (Fe_3O_4): Laser-Induced Thermal Effects and Oxidation // Journal of Raman Spectroscopy. 2003. V. 34(11). P. 845–852.

Smith G.D., Clark R.J. H. Raman microscopy in archaeological science // Journal of Archaeological Science. 2004. V. 31(8). P. 1137–1160.

Stevenson C.M., Gurnick M. Structural collapse in kaolinite, montmorillonite and illite clay and its role in the ceramic rehydroxylation dating of low-fired earthenware // Journal of Archaeological Science. 2016. № 69. P. 54–63.

Zoppi A., Lofrumento C., Castellucci E.M., Migliorini M.G. The Raman Spectrum of Hematite: Possible Indicator for a Compositional or Firing Distinction among Terra Sigillata Wares // Annali di Chimica (Rome, Italy). 2005. № 95(3–4). P. 239–246.

ALEXANDR AFANASIEVICH BOBRINSKY

Yu.B. Tsetlin

(Institute of Archaeology of Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia, *yu.tsetlin@mail.ru*)

The text contains brief memoirs about an outstanding Russian Soviet scholar – archaeologist, ethnographer and ceramist – A.A. Bobrinsky.

**THE HISTORY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
OF POTTERY PRODUCTION AMONG
THE POPULATION OF THE UPPER AND MIDDLE
DNIEPER REGION IN THE 1ST MILLENNIUM B. C. –
2ND MILLENNIUM A.D.**

A.A. Bobrinsky

This text was found in A.A. Bobrinsky's personal archive which is preserved in the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences. It was written in the late 1970s – early 1980s. It is a brief summary of the three thousand-year history of potter's wheel functions on the territory of the Upper and Middle Dnieper region and partly of the forest zone of Eastern Europe. Based on the methodology developed by the author it describes the level of economic development of pottery production among bearers of the following cultures: the Dnieper-Dvina, the Milogrady, the Yukhnovo, the Brushed Pottery, the Dyakovo, the late Scythian, the Zarubintsy, the Chernyakhov as well as among the population from the old Russian to later period and up to ethnographic modern age.

Key words: pottery, the early Iron Age, the Dnieper region, economic level, potter's wheel, ethnography.

HISTORICAL-AND-EVOLUTIONAL DIRECTION OF POTTERY PRODUCTION INVESTIGATION

Yu.B. Tsetlin

(Institute of Archaeology of Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia, *yu.tsetlin@mail.ru*)

In the article the author regards modern data on the evolution of vessel shapes, their decoration, main plastic raw material, pottery paste, techniques of vessel construction, potter's wheel functions, ways of pottery firing and devices for firing. The development of these sides of pottery can be seen on three qualitatively different levels: macroevolution, mesoevolution, and microevolution. The above-described patterns of evolution in pottery production clearly demonstrate that its development is a complicated systematically organized process in the history of mankind. This doesn't conflict with multiple specific pottery traditions of different nations in different epochs. On the contrary, through their variety trends and patterns in this sphere of human culture were revealed.

Key words: pottery as a system, evolution, vessels shape, vessels decoration, pottery technology, patterns of evolution, mechanism of evolution.

ONCE AGAIN ABOUT UNDERDRIED POTTERY FIRING (EXPERIMENTAL STUDY)

H.V. Volkova

(Institute of Archaeology of Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia, *volk_b@mail.ru*)

The article is dedicated to the results of experimental firing of underdried pottery. Three long low-temperature firings in a reducing atmosphere and one short-term firing in a semi-reducing atmosphere of practically wet pottery were carried out on the basis of the Samara experimental expedition on studying ancient pottery in August of 2019. Three low-temperature firings showed that it had been possible in the ancient times to fire still wet wares, but their pottery paste had to consist of clay with organic and mineral tempers in large concentration. The firing in a semi-reducing atmosphere with the use of dry and wet dung as a fuel showed once again the possibility of successful firing of completely wet vessels which pottery paste includes either only mineral tempers or both mineral and organic tempers.

Key words: experiment, underdried pottery, firing, oven, organic and mineral tempers.

ABOUT A TECHNIQUE OF DIMINISHING NEGATIVE EFFECT OF LIMESTONE TEMPER IN POTTERY

Lopatina O.A.

(Institute of Archaeology of Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia, *lopatina.olga@gmail.com*)

The article is dedicated to a technique of scalding clay vessels known from ethnographical data. To this end vessels after reaching the temperature of glowing red heat were taken out of firing device and immediately placed in a recipient with cold water. As a result of this procedure the vessels gained extra hardness. In the process of scalding pottery with limestone temper CaO which forms during the firing is partly removed. This diminishes the negative effect of limestone temper which leads to formation of “chips” on the vessel walls.

The author researches through a series of experiments the possibility of detecting cases in which the technique of scalding archaeological pottery with limestone temper is used. The signs have been detected which appear in the process of scalding in fractures and on the surface of pottery samples. The diminishing destructive effect of carbonates as a result of pottery scalding especially when particles of limestone were smaller than 2mm has been confirmed. Nevertheless it's premature to associate the detected signs only with the technique of scalding.

Key words: pottery technology, experiment, limestone, firing, scalding

POLISHED POTTERY OF THE NON-ALAN POPULATION OF THE SALTOVO-MAYAKI CULTURE FROM THE MIDDLE DON RIVER: SELF-PRODUCED OR IMPORTED WARES?

E.V. Sukhanov

(Institute of Archaeology of Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia, *sukhanov_ev@mail.ru*)

Most of funeral monuments from the second half of the 8th- beginning of the 10th century in the middle Don River are represented by two types of objects. The first type includes catacomb cemeteries left by the Alans. The second one consists of pit grave cemeteries which can't be referred to any certain early medieval ethnic association. The Don Alans who left catacomb cemeteries differed significantly from the bearers of the pit grave tradition by their origin, morphological appearance and

economical and cultural traditions. In spite of these differences the pottery of the catacomb and pit grave cemeteries in the middle Don River has a lot in common both in technology and morphology.

The article analyses the issue of this similarity on the example of polished pottery which is one of the clearest markers of the Saltovo-Mayaki antiquities. The archaeological, anthropological, experimental and ethnographical data were scrutinized. Based on the results of the study it has been suggested that the population of the Saltovo-Mayaki culture which left pit grave cemeteries in the middle Don River didn't have self-produced polished pottery, but used wares made by the Alan potters.

Key words: polished pottery, the Saltovo-Mayaki culture, pit grave cemeteries, catacomb cemeteries.

EXPERIMENTAL STUDIES OF ORGANIC SOLUTIONS AS A PART OF POTTERY PASTE OF ANCIENT CERAMICS

V.V. Ilyushina

(Institute of the problems of Northern development
of Tyumen Scientific Centre SB Russian Academy of Sciences,
vika_tika@mail.ru)

One of the most difficult challenges in analyzing the technology of pottery making both by method of microscopic study and methods of natural science is identification of organic tempers as a part of pottery paste. The technological analysis of pottery from different chronological periods shows that "organic solutions" that is liquid binding organic substances of animal or vegetable nature (the term was introduced by A.A. Bobrinsky) were frequently used as such tempers. The article sums up the experimental work aimed to study one of possible variants of such solutions made by boiling off fish or its wastes (scale, bones, air bladder). The studies conducted revealed peculiarities of color and shape of scale and bones after boiling off as well as the nature of liquid component accompanying them and distinguishing marks from similar wastes in raw condition which can be found in plastic raw material (silts, silty clay). The comparison of the data received with archaeological ceramics from the sites in the Tobol-Ishim watershed (West Siberia) makes it possible in some cases to suggest the use of a similar organic solution by ancient potters.

Key words: ceramics, technological analysis, experiment, organic solutions, the Tobol-Ishim watershed, the Neolithic, the Bronze Age, the early Iron Age.

VESSELS FROM A SINGLE BURIAL OF FATIANOVO-BALANOVO CULTURAL COMMUNITY WITHIN CITY LIMITS OF NIZHNIY NOVGOROD

A.A. Shvetsova

(N.I. Lobachevsky Nizhniy Novgorod State University,
Nizhniy Novgorod, Russia, *Asendriy@mail.ru*)

The article deals with the results of morphological and technical-technological study of three vessels from a single burial found on the territory of medieval settlement Kuznechikha-3. The analysis of vessels was conducted through historical and cultural approach to ancient ceramics. As a result we managed to refer the deceased to the Fatyanovo-Balanovo cultural community and get new data on pottery traditions of the population whose representative was found in the burial.

Key words: the Bronze Age, the Fatyanovo-Balanovo cultural system, funeral equipment, ceramics, morphological traditions, technical-technological traditions.

ABOUT THE USING FINE (UNSANDY) CLAYS IN POTTERY OF THE POPULATION FROM THE MIDDLE VOLGA REGION IN THE 10–15 CENTURIES

V.N. Bakbmatova, N.G. Nabiullin, E.D. Kartelian

(Khalikov Institute of Archaeology of the Academy of Sciences
of the Republic of Tatarstan, OOO “Kazangeophysics”,
Kazan, Russia, *lyna-87@yandex.ru*)

The article deals with the results of studies dedicated to the traditions of selection and extraction of clay raw material in the pottery of the population which made Dzhuketau ceramics. A comprehensive study of this group's pottery in accordance with A.A. Bobrinsky's historical and cultural approach was conducted which included technical-technological analysis and an experiment in the form of physical modelling, petrography (OMP) and emission spectral analysis (ESA) were also used.

A wide-spread tradition of using fine clay (without sand) as plastic raw material was detected. The deposits of grey clay with high plasticity were found around Dzhuketau hillfort. The analysis of experiment results, content of samples of raw material and ceramics demonstrated that such clay could be used by potters as raw material for making ceramics of this group. Samples of raw material studied correspond to bentonite clays from the Upper Tertiary deposits. Through comparison of territories of such type of clays in the Volga region and archaeological sites with Dzhuketau pottery a question was raised about the dependence of this pottery system on such a raw material base.

Key words: archaeology of the Middle Ages, the Middle Volga region, pottery technology, historical and cultural approach, traditions of selection and extraction of clay raw material.

ORNAMENT OF THE PEOPLES OF WEST SIBERIA ON THE BASIS OF ARCHAEOLOGICAL AND ETHNOGRAPHICAL EVIDENCES

A.P. Milovanova

(Institute of Archaeology of Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia, *annamil83@mail.ru*)

The article is dedicated to comparative studies of the ornament on pottery of bearers of the Sintashta culture which is referred to the Andronovo cultural community of the Bronze Age, and on the ornament of birch bark products of the Ugrians and Selkups from the Ob River who recently lived on the territory of the forest zone of West Siberia. The comparison is conducted through the analysis of ornamental patterns according to H. V. Volkova. As a result the author comes to a conclusion that, firstly, the Sintashta pottery ornaments are more similar to birch bark products of the Ob River Ugrians than of the Selkups, secondly, that this similarity can be seen mostly with the ornamentation of pot-like vessels of the Sintashta population.

Key words: West Siberia, ceramics, birch bark products, the Sintashta culture, the Ob River Ugrians, the Selkups, ornamental traditions.

METHODOLOGY OF MULTISCALE CERAMIC ARTIFACT RESEARCH

*E.Yu. Tereschenko^{1,2}, A.M. Antipin¹, A.L. Vasiliev^{1,2},
V.K. Kvartalov¹, A.V. Mandrykina^{2,3}, S.Yu. Monakhov⁴,
D.N. Khmelenin¹, E.V. Chernobakhtova¹,
O.A. Alekseeva¹, E.B. Yatsishina²*

¹ Shubnikov Institute of Crystallography, Federal Scientific
Research Centre "Crystallography and Photonics"
Russian Academy of Sciences;

² National Research Center "Kurchatov Institute";

³ Lomonosov Moscow State University;

⁴ Saratov State University

elenatereschenko@yandex.ru

An comprehensive approach to the natural science research of ceramic artifacts is presented. The combination of integral and local advanced methods of materials sciences allows us to study multiphase poly-component ceramic materials with various degrees of detail, determining the following parameters: cationic composition of the clay base, amount and elemental composition of natural and artificial inclusions, mineralogical phases and elemental composition up to trace impurities of the samples as a whole. A set of parameters is proposed for a prototype of the atlas-classifier of ceramics. The possibility of identifying the characteristic features of ceramic products is shown on the example of fragments of antique amphoras with marks of the various production centers – Thasos, Sinope, Heraclea.

Key words: ceramics, natural sciences methods, comprehensive approach, optical microscopy, XRF, XRD, SEM, TEM, STEM, energy dispersive X-ray microanalysis (EDX), ICP-MS

POTTERY FIRING PARAMETERS ACCORDING TO THE RAMAN SPECTROSCOPY DATA

I.M. Summanen¹, S.Y. Chazhengina², S.A. Svetov²

(¹Institute of Linguistics, Literature and History and

²Institute of Geology of Karelian Research Centre of Russian
Academy of Sciences, Petrozavodsk, Russia,

irina.summanen@mail.ru;

chazhengina@mail.ru; ssvetov@krc.karelia.ru)

Ceramics dated to the XIII-th – early XV-th century from the excavations of ancient Karelian hill forts in North-Western Ladoga area were studied using Raman spectroscopy to characterize firing parameters (temperature, duration and atmosphere). Obtained data were analyzed by the means of two approaches. The former is based on the identification of minerals serving as markers (e.g. hematite/magnetite – for atmosphere, or anatase/rutile, chlorite – for temperature), which presence depends on the certain conditions of firing. The latter, innovative, consists in the use of the Raman paleothermometer, which has been recently elaborated by the research group from Paris (Deldicque et al., 2016) for estimation of firing temperature. The paleothermometer reflects the dependence between the structural ordering of carbonaceous matter, counted using Raman parameters of charcoal, and temperature. The possibility of the latter approach appliance appeared due to the presence of charcoal inclusions in two ceramic samples of the studied assemblage. One specimen arises from the rare shape vessel of Karelian hill fort Khyameenlahti and the second – from experimentally added sample of medieval pot from Novgorod the Great.

Key words: pottery, ceramics, Middle Ages, technology, firing, Raman spectroscopy, archaeometry, paleothermometer

Информация о работе III Круглого стола «Современные проблемы изучения древней керамики»

21 октября 2019 г. в Институте археологии РАН группа «История керамики» Отдела теории и методики организовала третье заседание Круглого стола «Современные проблемы изучения древней керамики».

Основная цель ежегодных заседаний Круглого стола – создание возможности для коллег обмениваться мнениями по различным, прежде всего методическим, вопросам изучения археологической керамики. Это связано с тем, что развивать это направление можно, только опираясь на надежные методы исследования.

Сейчас при изучении древней глиняной посуды применяется обширный комплекс методов, нацеленных на анализ гончарной технологии, форм сосудов, их орнаментации и археологического контекста керамики.

В последние десятилетия все более широко используются для этой цели разнообразные методы естественных наук. Эта тенденция, безусловно, положительна, поскольку замена человека машиной, во-первых, позволяет получать новые сведения о древней керамике, которые прежде были недоступны, во-вторых, делает эти сведения более объективными, доказательными и проверяемыми. Они становятся в меньшей степени зависимы от субъективности конкретного исследователя, его собственных представлений о ходе исторического процесса и, наконец, от его личного научного опыта. Однако наряду с этими положительными моментами по мере развития этого процесса стали все более и более заметны многочисленные методические сложности, связанные с применением этих методов к анализу археологической керамики.

Дело в том, что язык гуманитариев и язык естественников – это разные языки. Перед исследователями керамики стоят конкретные исторические задачи, для решения которых нужна совершенно определенная информация.

Но ученые-естественники дают археологам ту информацию, которую они могут получить с помощью тех приборов и оборудования, которыми они располагают. Это объективная и надежная информация, но в большинстве случаев это не та информация, которая нужна керамистам для решения исторических проблем.

Поэтому одна из задач третьего заседания Круглого стола – обратить внимание исследователей на необходимость выработки того общего языка, который позволит историкам-керамистам и ученым-естественникам совместно

решать задачи изучения древней керамики. Для этого в Программу заседания 2019 г. впервые наряду с докладами гуманитариев включены доклады специалистов о естественно-научных методах изучения древней керамики.

Заседание открылось выступлением Ю.Б. Цетлина, в котором были намечены основные направления работы текущего Круглого стола и первоочередные задачи, которые сегодня стоят перед исследователями археологической керамики.

В ходе заседания были заслушаны следующие доклады: **Е.В. Волковой** (ИА РАН, Москва) «Еще раз об обжиге недосушенных сосудов (итоги экспериментального исследования)»; **Е.В. Суханова и Н.С. Семеняк** (ИА РАН, ИГ РАН Москва) «Фитолитный анализ органических примесей в древней керамике (предварительные результаты экспериментального исследования)»; **Е.Ю. Терещенко** (НИЦ «Курчатовский институт», Москва) «Современные возможности изучения керамики методами естественных наук»; **И.М. Сумманен, С.Ю. Чаженгиной и С.А. Светова** (Институт языка, литературы и истории Карельского НЦ РАН, Институт геологии Карельского НЦ РАН, Петрозаводск) «Определение параметров обжига керамики с использованием метода рамановской спектроскопии»; **Ю.Б. Цетлиа** (ИА РАН, Москва) «Социальное содержание понятия “археологическая культура”»; **А.А. Швецов** (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород) «Технология производства керамических сосудов племенами поздняяковской культуры на территории Волго-Окского Правобережья»; **А.И. Кузьминой** (Музейно-выставочный центр Арзамасского района, г. Арзамас) «Письма арзамасских гончаров как новый источник изучения местного горшечного промысла» и **П.Р. Холощина** (Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований, ИА РАН, Москва) «Этнография индийского гончарства (новые данные экспедиционного исследования)».

Тематика докладов охватывала как теоретико-методические проблемы изучения древней керамики, так и конкретные вопросы исследования истории древнего населения. При этом доклады базировались на применении экспериментальных, этнографических и археологических данных, а также на использовании широкого спектра методов естественных наук. Все представленные доклады стали предметом активного и заинтересованного обсуждения.

В заседании III Круглого стола приняли участие свыше 40 специалистов из Института археологии РАН, Научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», Государственного исторического музея и других научных организаций.

Научное издание

ВЕСТНИК
«ИСТОРИЯ КЕРАМИКИ»

Выпуск 2

Техническое редактирование и верстка: *Е.В. Анисимова*
Автор эмблемы на обложке: *В.А. Кашкин*
Дизайн обложки: *А.Д. Семенова*

Подписано в печать 14.06.2020.
Формат 70х100/16
Уч.-изд. л. 13.
Бумага офсетная.
Тираж 300.

Институт археологии РАН
117292, Москва, ул. Дм. Ульянова, 19

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография»
140400. г. Коломна, ул. III Интернационала, д. 2а
ИНН 5022013940. Тел. 8(496) 618-69-33

ISBN 978-5-94375-316-9

9 785943 753169