Габдулов Еркнат Кайратулы, Магистрант
Восточно-Казахстанский Государственный
Технический Университет имени Д.Серикбаева
г. Усть-Каменогорск, Казахстан. E-mail: erkanat-1995@mail.ru
ORCID ID 0000-0001-5495-4246

РАЗРАБОТАТЬ МЕТОДИКУ РАСЧЕТОВ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЁМНЫХ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Yerkanat Kairatuly Gabdulov
D.Serikbayev East Kazakhstan State Technical University
City Ust'-Kamenogorsk, the Republic of Kazakhstan
E-mail: erkanat-1995@mail.ru
ORCID ID 0000-0001-5495-4246

DEVELOP A METHODOLOGY FOR CALCULATING THE STRENGTH OF CONCRETE USING VOLUME FINITE ELEMENTS

Annotation: *This article describes the achievements in the numerical method of solving problems of structural mechanics and resistance of materials. The analysis of modern computer Software Systems was carried out. The analysis of the capabilities of modern PC Comsol Multiphysics and mathematical models implemented in it to solve the problems of calculation of building structures was described.*

Keywords: *Finite element method, FEM, numerical method, strength criterion model.*

Аннотация: *Данная статья описывает достижения в численном методе решений задач строительной механики и сопротивления материалов. Был проведен анализ современных вычислительных Программных Комплексов. Описывает анализ возможностей современного ПК Comsol Multiphysics и математические модели реализованные в нем для решения задач расчёта строительных конструкций.*

Ключевые слова: *Метод конечных элементов, МКЭ, численный метод, модель критерия прочности.*

В настоящее время реализуются высоко технологические проекты со сложной геометрией и работой конструкции, поэтому предъявленные жесткие требования по прочности и надёжности. Это предполагает выполнение разнообразных сложных и точных расчетов, основанных на подробных математических моделях которые требуют применения численных методов. В настоящее время наибольшее распространение получил численный метод, реализованный на основе метода конечных элементов (МКЭ). Этот метод реализован в таких программных комплексах как COMSOL Multiphysics, ABAQUS и ANSYS.

Рассмотрим возможности ПК COMSOL Multiphysics который позволяет реализовать сложные математические модели, в том числе и для расчета строительных конструкций. ПК COMSOL имеет главный интерфейс, а также ряд модулей расширяющий его возможности. В работе рассматриваются математические модели поведения и разрушения бетона при многоосном нагружении.

В этом пакете реализованы 3 математические модели критериев прочности, описывающие разрушение бетона под нагрузкой.

1. Модель критерия прочности Вильяма-Варнке.
2. Модель критерия прочности Бреслер-Пистер.

3. Модель критерия прочности Нильс Сааби Оттосена

Bresler-Pister Criterion

Критерий Бреслера-Пистера изначально был разработан для того чтобы прогнозировать разрушение бетона при многоосных напряжениях. Этот критерий отказа является расширением Критерия Друкера-Прагера для хрупких материалов и может быть выражен как:

$$F_y = \sqrt{J_2 + \kappa_1 I_1^2} + \kappa_2 I_1 + \kappa_3 = 0$$

$\kappa_1, \kappa_2, \kappa_3$ - параметры материала

Этот критерий также может быть записан, перспективе одноосной прочности на сжатие f_c октаэдрические нормальные и касательные напряжения

$$\sigma_{oct} = I_1 / 3 \text{ and } \tau_{oct} = \sqrt{2J_2} / 3$$

Получаем уравнение

$$F_y = \frac{\tau_{oct}}{f_c} - a + b \frac{\sigma_{oct}}{f_c} - c \frac{\sigma_{oct}^2}{f_c^2} = 0$$

Здесь, параметры a, b , и c получены от одноосного обжатия, одноосного испытания на растяжение и двухосное сжатие, соответственно. Октаэдрические нормальные напряжения σ_{oct} считается положительным при растяжении, а f_c принимается положительным.

Рисунок 1- 3D модель поверхности

Willam-Warnke Criterion

Критерий Willam-Warnke критерий используется для прогнозирования отказов в бетоне и других когезионно-фрикционных материалов, такие как камень, грунт и керамика. Так же, как критерий Бреслера-Пистера, он зависит только от трех параметров. Он был разработан для описания первоначального разрушения бетона при трехосных испытаниях. Поверхность разрушения является выпуклой, непрерывно

дифференцируемой и приспособлена для проверки данных в диапазоне низкого сжатия. Материал считается совершенным упругопластическим (без закалки).

Первоначальный «трехпараметрический» критерий отказа Виллама-Варке был определен как

$$F_y = \sqrt{\frac{3\tau_{oct}}{5f_c}} + r(\theta) \left(\left(\frac{1}{f_t} - \frac{1}{f_b} \right) \sigma_{oct} - 1 \right) = 0$$

здесь, f_c одноосная удельная работа разрыва, f_t одноосная прочность на растяжение, и f_b получено от двухосного испытания обжатия. Все параметры положительные. Октаэдрические нормальные и касательные напряжения определяются как обычные.

$$\sigma_{oct} = I_1 / 3, \text{ and } \tau_{oct} = \sqrt{2J_2} / 3$$

Это можно записать как

$$F_y = \sqrt{J_2} + \sqrt{\frac{5}{2}} r(\theta) \left(\frac{1}{3\chi} I_1 - f_c \right) = 0$$

где

$$\chi = f_b f_t / (f_b f_c - f_t f_c)$$

Используя угол Лобе θ , безмерная величина $r(\theta)$ определяется как

$$r(\theta) = \frac{2r_c(r_c^2 - r_t^2) \cos \theta + r_c(2r_t - r_c) \sqrt{4(r_c^2 - r_t^2) \cos^2 \theta + 5r_t^2 - 4r_c r_t}}{4(r_c^2 - r_t^2) \cos^2 \theta + (r_c + 2r_t)^2}$$

Здесь растягивающий и сжимающий меридиан r_t и r_c определяются в терминах положительных параметров f_c , f_b и f_t :

$$r_t = \sqrt{\frac{6}{5}} \frac{f_b f_t}{2f_b f_c + f_t f_c}$$

$$r_c = \sqrt{\frac{6}{5}} \frac{f_b f_t}{3f_b f_t + f_b f_c - f_t f_c}$$

Функции $r(\theta)$ может быть интерпретирован как угол трения, который зависит от угла Лобе

Рисунок 2- 3D модель поверхности

Ottosen Criterion

Критерий Оттосена является четырехпараметрическим критерием разрушения, предложенным для кратковременной нагрузки бетона. Она соответствует гладкой выпуклой поверхности разрушения с изогнутыми меридианами, которая открыта в отрицательном (сжимающем) направлении гидростатической оси. Кривая в π -плоскости изменяется от почти треугольной до более круглой формы с увеличением гидростатического давления. Критерий согласуется с экспериментальными результатами в широком диапазоне напряженных состояний, включая как трехосные испытания вдоль растяжимого и сжимающего меридиана, так и двухосные испытания. Критерий Оттосена обычно записывается как

$$F_y = \frac{a}{f_c} J_2 + \lambda(\theta) \sqrt{J_2} + b I_1 - f_c = 0$$

В этой формулировке параметры $a > 0$, $b > 0$, $k_1 > 0$ и $k_2 > 0$ безразмерны, и $f_c > 0$ - одноосная сила сжатия бетона (с положительным знаком).

Функция $\lambda(\theta) > 0$ (безразмерная) определяется как

$$\lambda(\theta) = \begin{cases} \kappa_1 \cos\left(\frac{1}{3} \arccos(\kappa_2 \cos(3\theta))\right) & J_3 > 0 \\ \kappa_1 \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{1}{3} \arccos(-\kappa_2 \cos(3\theta))\right) & J_3 < 0 \end{cases}$$

Параметр κ_1 - фактор размера κ_2 - фактор формы
положительна и ограничена $0 \leq \kappa_2 \leq 1$

Сжимающие и растягивающие сечения (как определено в критерии Уиллама-Варнке) являются

$$r_c = \frac{1}{\lambda_3} = \frac{1}{\lambda\left(\frac{\pi}{3}\right)}$$

$$r_t = \frac{1}{\lambda_t} \frac{1}{\lambda(0)}$$

Для бетона соотношение

$$\lambda_e / \lambda_t = r_t / r_c$$

Обычно лежит между 0.54-0.58

Критерий Ottosen эквивалентно Drucker-Prager, когда $a = 0$ и $\lambda =$ константе.

Рисунок 3- 3D модель поверхности

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_прочности_Друкера_—_Прагера
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Willam-Warnke_yield_criterion
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Bresler_Pister_yield_criterion
4. Rakenteiden Mekaniikka (Journal of Structural Mechanics) Vol. 47. No 2. 2014. pp. 50 – 66
5. <https://www.comsol.ru/structural-mechanics-module>
6. <https://www.comsol.ru/geomechanics-module>
7. <https://books.google.kz/books?id=0DxRDwAAQBAJ&pg=PA370&lpg=PA370&dq=bresler+pister&source=bl&ots=q4bxeVAY2&sig=dqgvyBmJP7vTpkvrbYU7xj6rLhM&hl=r u&sa=X&ved=0ahUKEwiw1P2du4XaAhVBkCwKHUjxDFw4ChDoAQgvMAI#v=onepage&q=bresler%20pister&f=false>
8. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1024.6428&rep=rep1&type=pdf>
9. Журнал инженерная механика © обсе / январь 2010 / 5
10. Сопротивление материалов А. В. Александров, В. Д. Потапов, Б. П. Державин ГУП Москва издательство «высшая школа» 2003г.
11. Строительная механика Метод конечных элементов С. И. Трушин 2018 г.