**ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ СЕЛЕКТИВНОСТІ РОЗДІЛЕННЯ РУДНОЇ ТА
НЕРУДНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІННОГО ПРОДУКТУ ФЛОТАЦІЇ**

Мета. Метою даних досліджень є оцінка можливості застосування у схемах переробки пінного продукту флотації магнетиту гідралічного грохоту на підставі вивчення гранулометричного складу продуктів та закономірностей розподілу мінералів за фракціями.

Методи дослідження. Дослідження гранулометричного та мінералогічного складу продуктів у лабораторних умовах з використанням устаткування для магнітного, вібраційного та флотаційного збагачення.

Наукова новизна. Наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні необхідності у подальших дослідженнях формування оптимальних умов сегрегації частинок пінного продукту флотації магнетиту за рахунок дефлокуляції і гетерокоагуляції мінералів пінного продукту на підставі вивчення особливостей адсорбції реагентів на його поверхні і взаємодії частинок з бульбашками повітря, а також визначення закономірності селективного руйнування мінеральних флокул та комплексів за рахунок змінності направленості сил поверхневого натягу.

Практичне значення. Практична значущість отриманих результатів може бути отримана внаслідок визначення основних показників розділення пінного продукту.

Результати. Встановлено, що у пінному продукті флотації магнетиту у фракції більше 0,05 мм сконцентровано зростки кварцу і силікатів, рідше кварцу і магнетиту. Матеріал фракцій $-0,05 + 0,044$ мм та $-0,044 + 0,02$ мм має близький мінеральний склад, але вміст магнетиту в ньому трохи вище в порівнянні з матеріалом фракції $+ 0,05$ мм. Матеріал фракції $-0,02 + 0$ мм являє собою суміш розкритих частинок магнетиту (64 %) з домішкою розкритих уламків кварцу і силікатів (26%).

Визначено, що фракціювання гранулометричного складу пінного продукту дозволяє спрогнозувати можливість застосування у схемі збагачення пінного продукту гідралічного грохочення за граничним зерном 0,02 мм та подальшим послідовним подрібненням і збагаченням підрешітного і надрешітного продуктів грохоту.

Ключові слова: магнетит, продукт пінний, флотація, фракціювання, розділення гідралічне.

doi: 10.31721/2306-5435-2021-1-109-73-79

Проблема та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. Сучасна ситуація з зростаючим дефіцитом високоякісної залізної руди, збільшення частки переробки бідних, тонковкраплених руд, необхідність залучення в переробку техногенних родовищ змушує підприємства модернізувати технології, шукати можливості їх вдосконалення та введення додаткових способів обробки. Ці кроки спрямовані на підвищення конкурентоспроможності продукції і скорочення операційних витрат. Існуючі класичні технології поділу / класифікації в таких умовах не дозволяють забезпечити випуск конкурентної продукції з причини низької ефективності поділу продуктів. Подібна ситуація стоїть перед багатьма залізрудними підприємствами як за кордоном, так і на пострадянському просторі.

Все частіше, для ефективного вилучення заліза використовуються методи флотаційного збагачення, як додаткова операція після збагачення магнітними методами. Флотаційне збагачення дозволяє більш ефективно вилучити залізо з сировини.

Для флотаційного збагачення магнетитових кварцитів використовуються реагенти-збирачі амінного типу. Аміни гідрофобізують поверхню мінералів при закріпленні іонів. Тобто здійснюється хімічна взаємодія іонів та молекул збирача, а також фізична адсорбція їх на поверхні мінералів. Причинами адсорбції збирача можуть бути: кулонівські сили притягнення іона електростатичним полем мінеральної поверхні та неполярні сили Ван-дер-Ваальса. В свою чергу, адсорбція молекул аміну, залежить від можливості проявлення сил дипольної та дисперсної взаємодії при утворенні водневого зв'язку [1,2].

Продуктами флотаційного збагачення є камерний продукт з якого далі отримують товарну продукцію – концентрат, а також пінний продукт. Пінний продукт це внутрішній продукт флотаційної схеми. Наприклад на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті пінний продукт основної флотації виділений в окремий цикл збагачення з використанням вертикальних млинів для подрібнення та подальшої флотації і отриманням товарного продукту. На Ігулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті доведення пінного продукту проходить з використанням двох стадій дешламації та магнітної сепарації. Такий принцип розділення має свої недоліки

так, як пінний продукт за рахунок флокуляції і гетерокоагуляція мінералів за рахунок адсорбції реагентів на їх поверхні і взаємодії частинок з бульбашками повітря є дуже складним для розділення. Але цей продукт потребує детального вивчення і розробки схеми його збагачення так як вміст заліза загального у ньому знаходиться на рівні 41 % і нижче.

Ця проблема може бути вирішена при використанні вібраційного поділу методами вібраційної сепарації, тонкого грохочення та тощо. Новий продукт у подальшому рекомендується направляти на магнітно-флотаційне збагачення для отримання додаткового товарного концентрату.

Аналіз досліджень і публікацій. У практиці збагачення залізорудної сировини застосовуються схеми різної складності з використанням різних збагачувальних операцій. Включення тих чи інших операцій в технологічну схему обумовлено мінералогічними, текстурно-структурними особливостями руд і як наслідок їх здатністю до збагачення.

Вібраційні сепаратори, грохоти, сортувальні машини та центрифуги мають надзвичайно широке застосування у всіх галузях промисловості, виконуючи сортування (за величиною, густиною і та ін.) різноманітних продуктів. Розділення продуктів виробництва і сировини на сорти або фракції може мати попередній, проміжний чи остаточний характер, коли отримана фракція є готовим продуктом. Попереднє сортування використовують для видалення із продуктів виробництва або сировини тих відходів, домішок чи сортів, котрі не повинні надходити у подальшу технологічну обробку [3].

Одним із шляхів вирішення існуючої проблеми є використання технологій вібраційного розділення. Інвестиційні та експлуатаційні витрати при вібраційному розділенні значно нижче, ніж при досягненні тих же технологічних параметрів шляхом подальшого подрібнення або з використанням флотації.

В напрямку вібраційного розділення сипучого матеріалу опубліковано багато статей та захищено дисертацій.

Так авторами статті [4] висвітлено рівень прискорень просіювачих поверхонь вібраційних грохотів для ефективного розділення тонкодисперсних сипких матеріалів. Встановлено рівні власних частот частинок, що прилиплих до просіювачої поверхні або пов'язаних між собою під впливом сил поверхневого натягу рідини. Розглянуто вплив полічастотних коливань просіювачих поверхонь вібраційних грохотів на поділ сипучих матеріалів. Показано переваги суцільного спектра збудження поверхонь над моночастотним або вузьким дискретним.

В статті [5] розглянуто особливості класифікації сипучих матеріалів на плоских грохотах. Представлена математична модель односитного грохоту, запропоновано вираз для визначення ймовірності з вилучення дрібного класу продукту просівання, що саме і є новизною виконаної роботи. Визначено адекватність моделі за результатами співставлення розрахункових і експериментальних даних.

У статті [6] своїх експериментальних дослідженнях розглянули математичні закономірності поведінки частинок на похилій площині фрикційного сепаратора. Закономірності отримані відповідно до загальних теорем динаміки механічної системи і дозволяють оцінити швидкість руху рудних частинок для різної їх форми.

В статті [7] описані перспективи процесів вібраційного розділення. Розглянуто універсальність вібрації. Вона є найбільш ефективним загальним засобом керування динамічним станом оброблюваної сировини при здійсненні різноманітних технологічних завдань у різних дисперсних системах. Унікальні можливості вібраційного поля, а саме ефективні розділення, руйнування, розпушування, ущільнення та інші властивості обґрунтовують перспективність застосування вібрацій для виробництв

Результати дослідження розділення сировини під впливом вібрацій викладені у статті [8]. В результаті проведених досліджень встановлені три області можливих станів дисперсної суміші твердих частинок залежно від параметрів вібрації, що впливає на дану суміш: область, в якій відбувається ущільнення частинок суміші; область поділу частинок за розмірами і масі і область інтенсивного перемішування (віброкіпіння) суміші порошоків

В матеріалах конференції молодих вчених і студентів [9] викладено матеріали по використанню операції тонкого грохочення в умовах ПівніГЗК. В рамках роботи виконані лабораторні дослідження згідно з розробленою технологічною схемою. Доведена можливість отримання

високосортного залізорудного концентрату ПівнГЗК з використанням операції доведення після основного циклу збагачення операції тонкого грохочення.

В дисертаційній роботі [10] описані способи підвищення ефективності вібраційного грохочення сипкого матеріалу. Експериментально підтверджено вплив напрямів вібраційних коливань на показники грохочення. Запропонована технологія грохочення з використанням просіюючої поверхонь складної форми

Виконаний вище аналіз існуючих публікацій та дисертацій свідчить про актуальність обраної теми та про можливість використання вібраційного розділення у напрямку дослідження. Але слід зауважити, що всі висвітлені дослідження та напрямки переважно стосуються сипучого матеріалу. У запропоновану напрямку дослідження для вивчення і саме розробки або вдосконалення технології запропонований пінний продукт це внутрішній продукт технологічної схеми, який потребує детального вивчення.

Використання грохотів та гідроциклонів для підвищення якості залізорудних концентратів дозволяє використовувати розділення по крупності як основний метод доведення концентрату. Найбільш ефективним апаратом для цієї технології є вібраційний грохот.

Максимальна ефективність грохочення досягається при відповідності розміру отвору сита, амплітуди та частоти коливань грохоту фракційному складу початкового продукту [11-13].

Вібраційне розділення застосовується на багатьох залізорудних підприємствах для зниження вмісту кремнезему і підвищення якості товарної продукції, зниження операційних витрат (електроенергія, куль помольних, футерування та ін.).

Переваги вібраційного розділення в циклах подрібнення найбільш яскраво проявляються в разі значної різниці в щільності цінного мінералу і пустої породи. При традиційних методах класифікації, із застосуванням гідроциклонів або спіральних класифікаторів, поділ часток відбувається за різницею в швидкості осадження. Однак при наявності різниці в питомій вазі подрібнюваних мінералів, більші частки жильної породи, частки проміжних продуктів подрібнення і тонкі частинки концентрату мають подібні швидкості осадження і розділення носить імовірнісний характер. Це призводить до неефективної класифікації, і як результат, тонкий промпродукт прямує назад в млин і пере подрібнюється.

Постановка задачі. Метою даних досліджень є оцінка можливості застосування у схемах переробки пінного продукту флотації магнетиту гідравлічного грохоту на підставі вивчення особливостей гранулометричного складу продуктів та закономірностей розподілу мінералів за фракціями.

Викладення матеріалу та результати. В рамках виконаної роботи було визначено гранулометричний склад живлення флотації та пінного продукту по класам крупності, а також виконана їх оцінка по типу зростання та вмісту рудного компоненту.

Результати проведених досліджень живлення флотації та пінного продукту представлені в табл.1-4.

Таблиця 1

Гранулометричний склад живлення флотації та його характеристики

Класи крупності, мм	Вміст класу, %	Fe _{заг.} , %	ε, %
+0,05	2,17	28,45	1,01
-0,05+0,04	2,50	39,85	1,63
-0,04+0,02	12,11	46,50	9,23
-0,02	83,22	64,60	88,13
Всього:	100,00	61,00	100,00

Таблиця 2

Типи зростання та вміст рудного компоненту в живленні флотації по класам крупності

Клас, мм	Вміст класу, %	Fe _{заг.} , %	Співвідношення типів зростання / вміст рудного компоненту				
			рудні	багаті	середні	бідні	нерудні
			95-100 р.ф.	75-95 р.ф.	25-75 р.ф.	5-25 р.ф.	0-5 р.ф.
+0,05 мм	2,17	28,45	48	20	2	15	15
-0,05+0,04	2,50	39,85	51	18	3	10	18
-0,04+0,02	12,11	46,50	60	10	0	10	20
-0,02	83,22	64,60	70	2	0	3	25

Таблиця 3

Гранулометричний склад пінного продукту та його характеристики

Класи крупності, мм	Вміст класу, %	Fe _{заг.} , %	ε, %
+0,05 мм	5,44	16,64	2,22
-0,05+0,04 мм	6,28	20,00	3,09
-0,04+0,02 мм	18,32	24,40	10,98
-0,02 мм	69,96	48,70	83,71
Всього:	100,00	40,70	100,00

Таблиця 4

Типи зростання та вміст рудного компоненту в пінному продукті по класам крупності

Клас, мм	Вміст класу, %	Fe _{заг.} , %	Співвідношення типів зростання / вміст рудного компоненту				
			рудні	багаті	середні	бідні	нерудні
			95-100 р.ф.	75-95 р.ф.	25-75 р.ф.	5-25 р.ф.	0-5 р.ф.
+0,05 мм	5,44	16,64	20	5	3	27	45
-0,05+0,04	6,28	20,00	43	15	2	20	20
-0,04+0,02	18,32	24,40	48	8	0	10	34
-0,02	69,96	48,7	64	5	0	5	26

Аналіз гранулометричного та мінералогічного складу живлення флотації магнетитових концентратів та пінного продукту показав, що у пінному продукті концентруються не тільки нерудні мінерали та їх зростки, але й дрібні (менше 0,02 мм) рудні частинки. При цьому матеріал пінного продукту більш крупніший – вміст класу +0,02 мм у пінному продукті складає 30,04 % проти 16,78 %. Мінералогічний аналіз живлення флотації та пінного продукту показав, що ці продукти складаються з магнетиту, кварцу та силікатів у різному співвідношенні. Магнетит є основним рудним мінералом. Далі за вмістом – мінерали які містять залізо гематит, силікати, рудний карбонат, сульфід заліза. Нерудні мінерали представлені кварцем, доломітом, кальцитом та апатитом. Носіями шкідливих домішок сірки та фосфору є сульфід заліза (пірит FeS₂, піротин Fe_nS_{n+1}) та апатит Ca₅[PO₄]₃(F, Cl, OH).

Тенденції концентрування масової частки заліза загального у класі крупності -0,02 мм (у живленні флотації 88,13 %) зберігається і у пінному продукті (83,71 %). При цьому саме у класі крупності -0,02 мм спостерігається максимальна масова частка заліза загального – 64,6 % у живленні флотації, 48,7 % у пінному продукті.

Розкриття магнетиту по класам крупності живлення флотації в порівнянні з пінним продуктом наведені на рис. 1.

Рис.1. Розкриття магнетиту по класам крупності живлення флотації та пінного продукту

В продуктах, що підлягали дослідженню частинки розміром більше 0,05 мм представлені зростками кварцу і силікатів, рідше кварцу і магнетиту. Матеріал фракції -0,05 + 0,044 мм та -0,044+0,02 мм має близький мінеральний склад, вміст магнетиту в ньому трохи вище в порівнянні з матеріалом фракції 0,05 мм. Матеріал фракції -0,02 + 0 мм являє собою суміш розкритих частинок магнетиту (64 %) з домішкою розкритих уламків кварцу і силікатів (26%). Силікати представлені куммінгтонітом, хлоритом, біотитом, гранатом. Незначна кількість магнетиту знаходиться у зростках з кварцем, куммінгтонітом, рідко з гранатом Fe₂+3Al₂[SiO₄]₂ (альмандин). Розмір зростків 0,02-0,28 мм.

На рис. 2 показані мінерали пінного продукту флотації у відбитому світлі.

Рис.2. Мінерали пінного продукту флотації у відбитому світлі

Куммінгтоніт мінерал групи амфіболів $(\text{Mg}, \text{Fe}_{2+})_7\text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2$. Зерна куммінгтоніту за рахунок подрібнювання часто набувають форму близьку до ізометричної. Наряду із видовженими призматичними кристалами розміром $0,12\text{-}0,08 \times 0,01\text{-}0,02$ мм мають місце кристали розміром $0,08 \times 0,05$ мм [14]. Зазвичай ці великі кристали призматичної форми куммінгтоніту містять точкові включення магнетиту.

Хлорит $(\text{Mg}, \text{Fe})_3(\text{SiAl})_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$ ($\text{Mg}, \text{Fe})_3(\text{OH})_6$, біотит К $(\text{Mg}, \text{Fe})_3[\text{Si}_3\text{AlO}_{10}][\text{OH}, \text{F}]_2$ характеризуються лускуватим габітусом, нерідко також містять тонку включення кристалів магнетиту.

Зазвичай гранат представлений ізометричними зернами, зі збереженням своєї форми у класах крупності.

Кварц – основний нерудний мінерал. У класі +20 мкм, містить, аналогічно силікатам, точкові включення рудного мінералу. У класі -10 мкм кварц представлений повністю розкритою фазою.

Наведені результати фракціонування магнетитових промпродуктів за крупністю дозволяють зробити попередній прогноз технологічних показників тонкого просіювання для досліджуваного продукту і вибрати розмір отвору сита грохоту.

В результаті просіювання через сито $0,02$ мм пінного продукту отримано дві фракції: + $0,02$ мм і - $0,02$ мм. Фракція - $0,02$ мм представлена мономінеральні частинками магнетиту, з незначною домішкою рудно-нерудних зростків та розкритих часток кварцу, силікатів. Матеріал крупністю - $0,02$ + 0 мм можливо вважати розкритим та найбільш концентрованими за вмістом заліза і саме цей матеріал є матеріалом подальшого вивчення та розробки технологічних схем.

Тому нами при подальшому збагаченні пінного продукту передбачається встановлення у схемі гідравлічного грохоту з розміром отвором сита $0,044$ мм та менше. Подальша схема повинна включати операції роздільного послідовного подрібнення і збагачення підрешітного і надRESHІтного продуктів грохоту.

Як відомо ймовірність просіювання частинок через сито залежить, крім крупності частинки, від фракційного складу матеріалу в робочому об'ємі і від взаємодій частинок над отвором сита. У зв'язку з тим що частинки пінного продукту сфолульовані та гетерокоагульовані нами в подальших роботах ставиться завдання розробити заходи, які дозволять цю проблему вирішити.

Кількісна оцінка сегрегації при цьому буде визначатися величиною вилучення дрібних частинок під решето і співвідношенням дрібних і крупних частинок на решеті грохоту. Так як максимальна ефективність грохочення досягається при відповідності розміру отворів сита, амплітуді і частоті віброколиваний гідравлічного грохоту фракційному складу вихідного продукту, то буде визначено оптимальне значення масової, частки твердого в живленні гідравлічного грохоту і його гранична продуктивність в залежності від розміру отворів сита і від фракційного складу вихідного продукту.

Після вивчення матеріалу для подальших досліджень рекомендована схема досліджень з введенням додаткових операцій, на якій вказані прогнозні показники на рис. 3.

Рекомендована схема дозволить отримати залізорудний концентрат з масовою часткою заліза загального на рівні $64,24\%$ та вище. Після детального опрацювання у дану схему можливо будуть внесені додаткові операції.

Висновки і напрямки подальших досліджень. В результаті аналізу гранулометричного та мінералогічного складу встановлено, що у фракції більше $0,05$ мм сконцентровано зростки кварцу і силікатів, рідше кварцу і магнетиту. Матеріал фракцій - $0,05$ + $0,044$ мм та - $0,044$ + $0,02$ мм має близький мінеральний склад, але вміст магнетиту в ньому трохи вище в порівнянні з матеріалом фракції + $0,05$ мм. Матеріал фракції - $0,02$ + 0 мм являє собою суміш розкритих частинок магнетиту (64%) з домішкою розкритих уламків кварцу і силікатів (26%).

Рис. 3. Рекомендована схема досліджень

Визначено, що фракціювання гранулометричного складу пінного продукту дозволяє спрогнозувати можливість застосування у схемі збагачення пінного продукту гідравлічного грохочення за граничним зерном 0,02 мм та подальшим послідовним подрібненням і збагачення підрешітного і надрешітного продуктів грохоту.

Для формування оптимальних умов сегрегації частинок необхідно розробити заходи з дефлокуляції і гетерокоагуляції мінералів пінного продукту за рахунок вивчення особливостей адсорбції реагентів на його поверхні і взаємодії частинок з бульбашками повітря, а також визначити закономірності селективного руйнування мінеральних флокул та комплексів за рахунок змінення направленості сил поверхневого натягу.

Список літератури

1. V.Morkun, G.Gubin, T.Oliinyk, V.Lotous, V.Ravinskaia, V.Trone, N.Morkun, M.Oliinyk High-energy ultrasound to improve the quality of purifying the particles of iron ore in the process of its enrichment. 2017. doi:10.15587/1729-4061.2017.118448.
2. Олейник М.О., Скляр Л.В., Скляр А.Ю. Особенности флотации железных руд. Збагачення корисних копалин. – Дніпропетровськ. – 2017. – Вип. 67(108). – С. 88-101. Фахове видання.
3. Ребот Д.П., Топільницький В. Г., Велика О.Т. Дослідження зміни амплітуди та частоти коливань сипкого матеріалу в процесі вібраційної сепарації: стаття. Львів : Науковий вісник НЛТУ України.
4. Булат А.Ф., Шевченко Г.А. Влияние поличастотных колебаний просеивающих поверхностей вибрационных грохотов на разделение сыпучих материалов. Науковий Вісник НГУ.2010. № 4. С. 92-97.
5. Денисов Д.Г. Разделение полидисперсных материалов на грохотах. Вестник ИГЭУ. 2006. № 4. С. 1-4.
6. Ляпцев С.А., Потапов В.Я. Закономерности разделения минералов на наклонной плоскости фрикционного сепаратора. Вестник Уральского государственного горного университета. 2015. С. 166-170.
7. Омелянов О.М. Перспективи реалізації процесів вібраційного розділення. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. № 1.
8. Пилиневич Л.П. Исследование процесса разделения твердых частиц поразмерам, форме и массе под воздействием вибрации. Доклады БГУИР.2015. № 6.
9. Буханець Ю.В., Скляр Л.В. Використання операції тонкого грохочення при збагаченні магнетитових кварцитів в умовах ПівнігЗК. Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: матеріали конференції молодих вчених і студентів., м. Кривий Ріг, 25 квітня. 2019 р. Кривий Ріг, 2019. С. 145-147.

10. Балдасва Т.М. Підвищення ефективності вібраційного грохочення на основі моделювання технологічних закономірностей: дис. канд. тех. наук : 25.00.13 / Санкт-Петербурзький гірничий університет. Санкт-Петербург, 2019. 109 с.

11. Пелевин А.Е. Научные основы процесса тонкого гидравлического вибрационного грохочения и разработка новых схем обогащения магнетитовых руд: дис. док. тех. наук : 25.00.13 / Уральский государственный горный университет. Екатеринбург, 2011. 399 с.

12. Олійник Т.А., Скляр Л.В., Кушнірук Н.В. Обґрунтування впровадження тонкого грохочення в технологію збагачення магнетитових кварцитів. Збірник наукових праць міжнародної конференції «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту.- 24-25 квітня - 2020. Дніпро. с.173-177.

13. Скляр Л.В., Олійник М.О., Кушнірук Н.В., Скляр А. Ю., Коржан І.А. Використання тонкого грохочення в умовах ПРАТ "ПІВНІЧНОГО ГЗК". Збагачення корисних копалин. – Дніпропетровськ. – 2018. – Вип. 69(110). – С. 69-77. Фахове видання.

14. Бетехтин А.Г. Курс минералогии : учебное пособие. Москва : КДУ, 2007. 721 с

Рукопис подано до редакції 05.04.2021

УДК 658.38: 621.1

В.Г. НАЛИВАЙКО, канд. техн. наук, доц., К.В. ЛОСЬЄВ, асист.
Криворізький національний університет

ВПЛИВ ТРАВМОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ ОСНОВНИХ ВИДІВ РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У ХОЛОДНИЙ ПЕРІОД РОКУ

Мета. Метою роботи є встановлення способів підвищення безпеки праці при виконанні ремонтних робіт на теплотрасах і теплогенеруючого обладнання. Також необхідно визначити найбільш травмонебезпечні види робіт і спеціальності працівників підприємств тепlopостачання які їх виконують, запропонувавши способи зменшення аварійного виробничого навантаження на них. Зменшення кількості аварійних робіт може бути досягнуто шляхом проведення профілактичних робіт на теплотрасах і теплогенеруючого обладнання, скорочуючи при цьому кількість небезпечних робіт, а так само трудові та матеріальні витрати пов'язані з їх виконанням.

Методи дослідження. Дослідження проводилися з використанням математико-статистичного методу експертних оцінок. Даний метод дозволяє оперативно виявити найбільш проблемні та витратні роботи підприємств тепlopостачання, які виникають у процесі експлуатації обладнання і теплотрас, так і з раптовими аварійними ситуаціями. Таким чином, можна визначити перелік профілактичних робіт, які повинні бути виконані в першу чергу.

Наукова новизна. Дослідження з використанням математико-статистичного методу експертних оцінок дозволять швидко визначити проблеми при організації профілактичних ремонтів на підприємствах тепlopостачання.

Практична значимість. Висновки отримані за результатами досліджень дозволять розробити рекомендації, щодо зменшення кількості аварійних робіт на теплотрасах. Визначивши найбільш травмонебезпечні види робіт і спеціальності працівників підприємств тепlopостачання, які їх виконують, необхідно зменшити виробниче навантаження, пов'язане з аварійними роботами, через проведення профілактичних робіт на найбільш потенційно небезпечних аварійних ділянках.

Розроблені рекомендації на основі математико-статистичного методу експертних оцінок дозволять покращати виробництво організаційних робіт по ліквідації аварійних ділянок теплотрас і знизити кількість аварійних робіт, що повинно зменшити захворюваність працівників підприємств тепlopостачання та підвищити безпечність праці особливо в осінньо-зимовий період року.

Результати. На підставі профілактичних графіків ремонтних робіт можна скласти першочерговість заміни труб аварійних ділянок теплотрас, що полегшить планування ремонтних робіт по заміні аварійних ділянок трубопроводів. Найбільш травмонебезпечними роботами є газозварювальні і електрозварювальні роботи відповідно спеціальностями котрі їх виконують є газозварник та електрозварник. Умови їх роботи експерти визначають як небезпечні і шкідливі.

Ключові слова: експертна оцінка, математико-статистичний метод експертних оцінок, бали оцінки.

doi: 10.31721/2306-5435-2021-1-109-79-85

Проблема та її зв'язок з науковими і практичними задачами. Профілактичні роботи дозволяють визначити обсяг і кількість, що підлягають заміні аварійних теплопроводів на теплотрасах. Величина обсягу істотно залежить від часу і умов перебування трубопроводів під землею, а також їх параметрів (діаметр, товщина стінок трубопроводів, протяжність аварійних ділянок).

Наведені умови викликають зростання матеріальних і трудових витрат, захворюваності і травмонебезпечності виконуваних видів робіт, особливо це позначається в осінньо-зимовий період (робота в холодну і сиру погоду з мерзлим ґрунтом).

Організаційні роботи включають: складання графіків ремонтів, заявки на землерийну техніку, підготовку ремонтних бригад, а також вивезення демонтованих труб з місць ремонту, доставка і монтаж нових, час демонтажу. Узгодження і затвердження цих графіків з вищими структурними підрозділами підприємства, виконання гідравлічних випробувань трубопроводів перед здачею їх в експлуатацію. Істотним фактором в організації ремонтних робіт є розробка і погодження параметрів теплоносія при транспортуванні його по заміненіх і незамінених трубах. Якщо навантаження будуть не узгоджені, то це може привести до аварійних ситуацій.

Аналіз досліджень і публікацій. Одним з найважливіших факторів в організації ремонтних робіт є розробка і узгодження параметрів теплоносія при транспортуванні його по заміненіх і незамінених трубах. Якщо параметри навантажень будуть не узгоджені, то це може привести до серйозних наслідків. Аналіз травматизму і захворюваності на теплогенеруючих підприємствах в період з середини дев'яностих років по теперішній час які виконувались інститутом «НДІ безпеки праці і екології в гірничорудній і металургійній промисловості» і опубліковані результати в збірниках робіт, дозволяють зробити висновок про актуальність проблеми зменшення травмонебезпечності виконуваних робіт [14].

Постановка задачі. Було проведено анкетування працівників теплогенеруючих підприємств Кривого Рогу, таких як КПТМ «Криворіжтепломережа» та АТ «Криворізька теплоцентраль» з питання встановлення черговості профілактичних робіт по заміні аварійних трубопроводів з метою зменшення кількості аварійних робіт і травмонебезпечності при їх виконанні.

В анкетуванні взяли участь працівники всіх структурних підрозділів теплогенеруючих підприємств. Питання анкети на які відповідали працівники теплогенеруючих підприємств КПТМ «Криворіжтепломережа», і АТ «Криворізька теплоцентраль» наступні: (при цьому кожному фактору за ступенем важливості експерти вказали певний бал оцінки) [13].

Фактори

1. Проведення ремонтних робіт тільки у весняно-літній період.
2. Своєчасне виявлення можливих поривів на теплотрасах.
3. Складання профілактичних графіків, пов'язаних з можливими поривами труб на теплотрасах.
4. Розробка і впровадження методики по визначенню знаходження ділянок труб з мінімальною товщиною стінки.
5. Розробка і впровадження автоматизованого визначення аварійних ділянок труб.
6. Удосконалення графіка схеми, що характеризує час закладки труб теплотраси.
7. Ув'язка параметра теплоносія з фізичною характеристикою покладених труб з часом знаходження їх в експлуатації.
8. Встановлення взаємозв'язку між швидкістю корозії труб і часом перебування їх в експлуатації.
9. Удосконалення організації ремонтних робіт на теплотрасах: дотримання виконання графіка ремонтних робіт; своєчасне контролювання параметрів теплоносія в районах вироблених ремонтних робіт; зведення робіт по ремонту до мінімуму в осінньо-зимовий період.
10. Прогнозування аварійних ділянок теплотрас: (час їх експлуатації, товщина стінок труб, час транспортування теплоносія, умови перебування труб теплотрас в лотках (вогкість, наявність води, теплової ізоляції і ін. умови).

Примітки	Посада	П.І.Б.	Дата	Підпис

Викладення матеріалу та результати. Обробка результатів анкетування була здійснена за допомогою математико-статистичного методу експертних оцінок [1]. Сутність його полягає в розташуванні факторів впливу в певній зростаючій послідовності яка визначається методом ранжирування. При ранжируванні фактори розташовують в найбільш раціональному порядку і приписують кожному з них в порядку збільшення числа натурального ряду - ранги. При цьому ранг 1 (один) отримує найкращий фактор, а ранг N - найменш бажаний. Якщо всі n оцінок різні, то відповідні числа натурального ряду є ранги оцінок i-го експерта.

Якщо серед оцінок i-го експерта однакові дані, то їм призначається однаковий ранг, рівний середньому арифметичному відповідних чисел натурального ряду. Після ранжування визначають суму рангів, призначених експертами кожному фактору [1].

Найбільш важливим вважається фактор, який отримав найменше значення суми рангів оцінок. Важливість кожного чинника визначається за середньостатистичною величиною [13].

$$\bar{x}_n = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}, \quad (1)$$

де x_i - варіант відповіді; n – кількість експертів.

Стандартне відхилення розраховується згідно формули

$$S = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_A)^2}{n-1}. \quad (2)$$

Ступінь відповідності думок експертів визначається коефіцієнтом варіації [1]

$$W_A = S/\bar{x}_A, \quad (3)$$

де S – середньоквадратичне відхилення; $\bar{x}_A$ - середня статистична величина.

Результати експертної обробки представлені в табл. 1.

Таблиця 1

Результати експертної обробки

Фактори	Середньостатистична оцінка $\bar{x}_A$	Сума рангів оцінок S	Коефіцієнт варіації W_A
1. Проведення ремонтних робіт тільки у весняно-літній період	11,8	72	87
2. Своєчасне виявлення можливих поривів на тепло-трасах	13,9	61	71,2
3. Складання профілактичних графіків, пов'язаних з можливими поривами труб на теплотрасах	7,4	83	91,2
4. Розробка і впровадження методики по визначенню знаходження ділянок труб з мінімальною товщиною стінки	11	68	74,3
5. Розробка і впровадження автоматизованого визначення аварійних ділянок труб	8,4	78	81,7
6. Удосконалення графіка схеми, що характеризує час закладки труб теплотраси	6,3	74	70,2
7. Ув'язка параметрів теплоносія з фізичною характеристикою покладених труб з часом знаходження їх в експлуатації	11,2	70	88
8. Встановлення взаємозв'язку між швидкістю корозії труб з часом їх знаходження в експлуатації	6,2	63	77,2
9. Удосконалення організації ремонтних робіт на теплотрасах: дотримання виконання графіка ремонтних робіт; своєчасне контролювання параметрів теплоносія в районах вироблених ремонтних робіт; зведення роботи по ремонту до мінімуму в осінньо-зимовий період	18,1	61	86
10. Прогнозування аварійних ділянок теплотрас: (час їх експлуатації, товщина стінок труб, час транспортування теплоносія, умови перебування труб тепло-трас в лотках (вогкість, наявність води, теплової ізоляції та ін. умови)	14,2	59	85,3

Результати обробки статистичних даних по поривам і заміні які прийшли в непридатність труб на нові показують, що частота їх поривів залежить від діаметра труб чим більше діаметр труби, тим менше кількість замінених труб (рис. 1) [14].

На рис. 2 наведені криві, що характеризують кількість замінених труб при поривах в залежності від діаметра і пори року їх ремонту [4]. З графіку видно, що заміна аварійних труб була проведена протягом всього експлуатаційного періоду, що підтверджується результатами досліджень (рис. 2).

Найбільша кількість поривів і замінених труб відповідає наступним періодам і місяцям року: осінньо-зимовий період (жовтень-лютий) і весняний період (березень-квітень). Пояснюється це тим, що в ці періоди року значно збільшується теплове навантаження на теплопроводи. Ремонтні роботи, що проводяться з відновлення теплопроводів в осінньо-зимовий період пов'я-

зані з холодними метеорологічними умовами, отже з часом перебування робітників на ремонтних роботах [14].

Рис. 1. Залежність кількості змінених ділянок теплопроводів від діаметра труб за період 2003-2005 рр.

Рис. 2. Залежність кількості змінених труб на ділянках від діаметра труб та пори року за період 2003-2005 рр.: 1 - $d = 50$ мм; 2 - $d = 60$ мм; 3 - $d = 70$ мм; 4 - $d = 80$ мм; 5 - $d = 100$ мм; 6 - $d = 150$ мм; 7 - $d = 200$ мм; 8 - $d = 250$ мм; 9 - $d = 300$ мм; 10 - $d = 400$ мм; 11 - $d = 500$ мм; 12 - $d = 600$ мм

Обслуговуючий персонал по ремонту труб знаходиться на відкритому просторі і піддається впливу метеоумов. Згідно Українському центру радіології і контролю забруднення природного середовища Бріс Укр. ЦРКЗПС [2] середня температура в холодний період становить $-8,5^{\circ}\text{C}$. У цей період переважають вітри північного і північно-східного напрямків, швидкість яких досягає 15-22 м/с [5]. Робочі, що знаходяться на відкритих майданчиках по ліквідації поривів та заміні труб, переохолоджуються і піддаються різного роду захворюванням. Кількість хворих робітників підприємств АТ «Криворізька теплоцентраль» та КПТМ «Криворізька тепломережа» по місяцях року за період 2015-2017 рр. наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка захворювань працюючих КПТМ «Криворізька тепломережа» і АТ «Криворізька теплоцентраль»

Рік	Місяць											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
2015	64	87	151	79	59	58	57	59	68	91	72	127
2016	81	93	65	54	43	51	43	54	71	89	97	115
2017	94	123	89	73	45	34	28	31	57	74	81	118

Максимальна кількість захворювань припадає на періоди року, які збігаються з часом ліквідації поривів та заміною труб (рис. 2 і табл. 2).

Результати обробки показують, що такі фактори як своєчасне виконання профілактичних робіт та впровадження методик по визначенню інтенсивності корозії стінок трубопроводів,

дозволяють встановити обсяги аварійних робіт і протяжність трубопроводів що підлягають заміні [14].

Складання графіка ремонтних робіт дає можливість прогнозувати подальший час експлуатації труб. За даними Міністерства ЖКГ України 15% від загальної кількості прокладених теплотрас в даний час знаходяться в аварійному стані і потребують заміни. У зв'язку з наведеним профілактичний ремонт набуває важливого значення [13].

Аварійний стан трубопроводів призводить до порушення технології експлуатації, а також під впливом тимчасового фактора до збоїв теплопостачання споживачів. При усуненні аварійних ситуацій, виникають непередбачені обставини які призводять до травм або до погіршення стану здоров'я робітників, так як аварійні роботи можуть здійснюватися в різні часові періоди року тобто в різних метеорологічних умовах [6].

З метою виявлення основних травмонебезпечних професій при виробництві ремонтних робіт і експлуатації технологічного обладнання на підприємствах КПТМ «Криворіжтепломережа», АТ «Криворізька теплоцентраль» було проведено анкетування серед працівників зайнятих на ліквідації аварій. У цьому анкетуванні взяли участь також ІТП, працівники відділу ТБ, газозварники, електрозварники, слюсарі з ремонту теплотехнічного обладнання. Особливу увагу було приділено робочим професіям: газозварникам, електрозварникам, слюсарям з ремонту теплотехнічного обладнання які несуть основне навантаження при усуненні аварій. Питання на які відповідали анкетовані наведені в табл. 3.

Таблиця 3

Оцінка травмонебезпечності видів робіт на підприємствах КПТМ «Криворіжтепломережа» і АТ «Криворізька теплоцентраль»

Спеціальність	Умови роботи (складні, небезпечні, шкідливі)	Кількість балів		
		Вид робіт		
		ремонт	експлуатація	
Газозварник				
Електрозварник				
Слюсар з ремонту теплового обладнання				
Слюсар-трасовік				
Працівник КВП				
Електрик				
Інженер-наладчик				
Оператор котельної				
Примітки	Посада	П.І.Б.	Дата	Підпис

Обробка результатів анкетування здійснена методом експертних оцінок [1].

Результати аналізу отриманих даних наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Оцінка найбільш травмонебезпечних спеціальностей підприємств теплопостачання

Види робіт	Середньостатистична оцінка $\bar{x}_A$	Сума рангів оцінок S	Коефіцієнт варіації W_A
Газозварник	18,4	52	71,0
Електрозварювальник	15,1	48	67,0
Слюсар з ремонту теплового обладнання	13,4	91	87,0
Електрик	12,8	94	83,0
Слюсар з ремонту теплотрас	12,2	91	81,4
Оператор котельної	8,4	110	75,2
Інженер-наладчик	6,2	115	79,1
Працівник КВП	5,7	119	78,4

Дані таблиці показують, що найбільш травмонебезпечними професіями є: газозварники, електрозварники, слюсарі з ремонту теплового обладнання, слюсаря по ремонту теплотрас, електрики [3]. Найбільш травмонебезпечні професії (газозварники, електрозварники) підтверджуються даними табл. 4: середньостатистичної оцінкою відповідно 18,4 і 15,1 сумою рангів оцінок (S) 52 і 48 і коефіцієнтами варіації (WA) - 71 і 67.

У зв'язку з цим зазначеним професіям при виконанні ремонтних і експлуатаційних робіт необхідно приділяти основну увагу. Такі професії як: працівники КВП, інженери-наладчики, оператори котельних установок характеризуються низькими величинами середньостатистичної оцінки і високою сумою рангів оцінок і їх можна віднести до менш травмонебезпечних професій [13-15]. З практики роботи цих фахівців зайнятих на ремонтних роботах відомо, що вони працюють в необмеженому просторі в закритих приміщеннях які протистоять впливу метеоумов (зниження температури, швидкості вітру, випадіння опадів), що сприятливо позначається на стані здоров'я працівників.

Персонал (оператори котелень, інженери КВП) піддаються травмонебезпечним умовам при розпалюванні котлів, регулюванню апаратури пов'язаної з підтриманням необхідних параметрів теплоносія [9]. Ця травмонебезпечність особливо проявляється при роботі даних працівників в нічний час, тому плановими роботами для зменшення травмонебезпечності необхідно виключити ці роботи в нічний час [8]. Робота газозварників, електрозварників часто здійснюється в закритих приміщеннях в обмеженому просторі (теплові камери, топки котлів) де концентрація шкідливих викидів (CO_2 , чадний газ, сажа) перевищують нормативи а також практично відсутня хороша вентиляція, тому ліквідація аварій здійснюється в складних технологічних умовах [7]. Часто газозварники, електрозварники виконують аварійні роботи поєднуючи їх з плановими а це призводить до того, що працівники цих професій виконують роботи з додатковим фізичним навантаженням, що призводить до виникнення травмонебезпечних умов [10]. Крім того працівники цих професій за технологічними умовами виконують роботи на висоті, що додатково пов'язано з метеоумовами і у сукупності вплив вищевказаних чинників може призвести до погіршення стану їхнього здоров'я. Таким чином, з огляду на вищенаведене, професії газозварника і електрозварника відносять до найбільш травмонебезпечних а умови їх роботи вважаються шкідливими.

Висновки та напрямок подальших досліджень. На підставі профілактичних графіків можна скласти першочерговість заміни труб аварійних ділянок, що набагато полегшить планування ремонтних робіт по заміні аварійних ділянок трубопроводів. Дані табл. 1 показують, що всі способи по ремонту теплотрас актуальні [15]. Однак першочерговими необхідними роботами експерти вважають пункти: П1, П2, П4, П7, П8, П10. Виконання цих пунктів дозволить поліпшити виробництво організаційних робіт по ліквідації аварійних ділянок теплотрас і знизить кількість аварійних робіт, що в свою чергу зменшить їх травмонебезпечність і захворюваність працівників, підвищить безпеку праці особливо в осінньо-зимовий період.

Список літератури

1. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. - 2-е изд перераб и доп. - М.: Статистика, 1980.
2. Вчерашний Р.П., Елтаренко Е.А., Давыденко А.А. Использование экспертных методов в информационных исследованиях, М. Информ. 1983.
3. Голышев А.М., Лосьев К. В. Определение степени травмоопасности основных видов ремонтных и эксплуатационных работ на предприятиях теплоснабжения, Вестник Криворожского технического университета, 2007
4. Лосьев К. В. Установление очередности профилактического ремонта по замене аварийных участков трубопроводов и теплотрас и влияние их количества на безопасность труда, Вісник КТУ, збірник наукових праць- 2008. Вип № 21. с 183-186
5. СНиП 2.01.01.82 Строительная климатология и геофизика.
6. Аскользин П.А. Предупреждение коррозии оборудования технического водоснабжения и теплоснабжения, под. общей ред. Колотурин Я.М., Москва, Металлургия, 1988.
7. Акопян К.М. Охрана труда в коммунальной энергетике: справочное пособие, Москва, 1986.
8. Степанский О.П. Проведення аналізу травматизму, професіональних захворювань, аварійності умов та безпеки праці і розробка рекомендацій по усуненню причин їх виникнення, збірник НДІБПГ, 1997.
9. Панин В.И. Обслуживание коммунальных котельных и тепловых сетей, Москва, Стройиздат, 1974.
10. Онищенко Н.П. Охрана труда при эксплуатации котельных установок, Москва, Стойиздат, 1991.
11. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж в Україні, Міністерство юстиції України, № 197/13464, 2007р.
12. Зверева А.А. Действие производственных факторов на организм и меры защиты, Новосибирск, справочник, 1991г.
13. Мовчан О.Г., Лосьев К. В. Установление очередности профилактического ремонта по замене аварийных участков трубопроводов и определение основных травмоопасных специальностей предприятий теплоснабжения, Вісник КНУ, збірник наукових праць- 2016. Вип № 43. с 89-95.

14. Наливайко В.Г., Мовчан О.Г., Лосьев К. В. Важность определения травмоопасности основных видов ремонтных работ на теплогенерирующих предприятиях, Гірничий вісник, збірник наукових праць- 2018 Вип № 103. с 27-32.

15. Наливайко В.Г., Мовчан О.Г., Лосьев К. В Влияние профилактических ремонтных работ на уменьшение заболеваемости работников предприятий теплоснабжения, Вісник КНУ, збірник наукових праць- 2019. Вип № 48. с 121-126.

Рукопис подано до редакції 06.04.2021

УДК 624.131:624.15

Р. О. ТИМЧЕНКО, д-р техн. наук, проф., Д. А. КРИШКО, канд. техн. наук, ст. викл.,
Д. Г. БРОНОВ, магістрант
Криворізький національний університет

ФАКТОРИ ГЕОТЕХНІЧНОЇ І ГЕОМЕХАНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ

Мета. Оцінка і прогнозування станів системи «основа – фундамент – висотна будівля», що впливають на стійкість і безпеку об'єктів капітального будівництва. При розробці проектних рішень конструкцій фундаментів висотних будівель забезпечення геотехнічної і геомеханічної безпеки є найбільш актуальною проблемою.

Методи дослідження. При будівництві фундаментів висотних будівель виникає ряд особливостей, які необхідно враховувати при проектуванні. Вибір конструкції фундаментів, крім перерахованих вище принципів, залежить від фізико-механічних характеристик і характеру нашарування ґрунтів основи і навантажень, що передаються на них, форми і розмірів висотної будівлі, розмірів будівельного майданчика, наявності навколишніх будинків, тунелів (метро) і підземних комунікацій. Розрахунки фундаментів висотних будівель виконуються, як і для фундаментів звичайних будинків, за двома групами граничних станів відповідно до нормативів з урахуванням особливостей. Визначення величин навантажень на основу і розрахунки основ, фундаментів і підземних частин будівлі слід виконувати, розглядаючи спільну роботу системи «основа – фундамент – висотна будівля». Система «основа – фундамент – висотна будівля» є областю системної взаємодії висотного споруди і ґрунтового масиву, умов якого визначаються складом інженерно-геологічних компонент і їх параметрів з урахуванням глибини закладення фундаменту, його конструктивних особливостей і величини силового навантаження, доданої в існуючу систему міської забудови.

Наукова новизна. Отримання комплексної інформації про компоненти сфери взаємодії основи з фундаментом і висотною будівлею дозволяє обґрунтувати вибір типу фундаменту, глибину його залягання, висоту (поверховість) та застосування інженерного захисту від екзогенних геологічних процесів.

Практична значимість. Проведення всебічного моніторингу на всіх етапах будівництва та після його завершення до стабілізації деформацій і науково-технічного супроводу проектування і будівництва.

Результати. Відзначено можливість розвитку негативних процесів, що впливають на стійкість і безпечно функціонування висотної будівлі, як на стадії розробки котловану, так і під час експлуатації висотної будівлі, пов'язана з особливостями інженерно-геологічних умов області взаємодії системи.

Ключові слова: система «основа – фундамент – висотна будівля»; навантаження; області взаємодії.

doi: 10.31721/2306-5435-2021-1-109-85-91

Проблема та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. Возведення висотних будівель в забудованих містах ведеться за принципом точкової забудови у знову сформованих умовах в результаті впливу існуючих будівель і споруд на інженерно-геологічні процеси. Весь світовий досвід будівництва та експлуатації великих споруд і висотних будівель підтверджує, що нерідко аварії і негативні явища пов'язані з недостатньою вивченістю геологічних умов і помилковим або неточним прогнозуванням розвитку інженерно-геологічних процесів, що мають місце в ґрунтових масивах. Тому найбільш актуальною проблемою при розробці проектних рішень конструкцій фундаментів висотних будівель є забезпечення геотехнічної і геомеханічної безпеки.

Аналіз досліджень і публікацій. Найбільш широкий розвиток висотне будівництво отримало в азіатських країнах, що пов'язано з гострою нестачею територій. Так, в Японії висотний бум почався з 1970-х років. Його стимулювали з одного боку економічне зростання країни, а з іншого – технологічні успіхи в створенні висотних сейсмостійких конструкцій. Масове висотне будівництво почалося в містах-країнах Сінгапурі та Гонконгу в зв'язку з їх роллю міжнародних фінансових центрів Сходу. Концентрація найбільш високих будівель відзначається в найбільш