Косенко О.І., Чумак В.Л., Максимюк М.Р., Спаська О.А., Єфименко В.В.

ЗАКОНОМІРНОСТІ МОДИФІКУВАННЯ СТРУКТУРИ СТАНУМ-СИЛІКАГЕЛІВ

Для спільноосаджених станум-силікагелів з різним співвідношенням $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ досліджено вплив хімічного складу на пористість бінарних систем та закономірності гідротермального модифікування пористої структури та фазового складу гідро- та ксерогелів при різних температурах. Визначено, що зростання вмісту оксиду олова призводить до зменшення величини питомої поверхні та сумарного об'єму пор. Гідротермальне модифікування також викликає перехід структури від мікропористої до мезопористої і цей перехід ефективніше відбувається при обробці гідрогелю, ніж ксерогелю. Розглянуто вклад процесів масопереносу, фазових перетворень і взаємного впливу компонентів на перебудову структури і на величину питомої поверхні та об'єму пор. Показано, що зі збільшенням вмісту оксиду олова і температури обробки збільшується вплив появи кристалічної фази каситериту на процеси модифікування структури бінарних станум-кремнеземних систем. Визначений алгоритм отримання станум-силікагелів з заданими параметрами структури.

Ключові слова: станум-силікагель, пориста структура, гідротермальне модифікування, фазовий склад.

Актуальність дослідження. Сучасну хімічну промисловість не можливо уявити без каталітичних процесів, спектр яких з розвитком виробництва все більше розширюється. Так, наприклад, нафтопереробна промисловість потребує розробки технологій поглибленої переробки нафти, залучення в технологічні процеси вторинних видів сировини (тяжких вакуумних дистилатів, залишкових фракцій, важких бітумів). Практично всі технологічні процеси переробки нафти - крекінг, риформінг, гідрогенізація – це каталітичні реакції розриву вуглець – вуглецевого ланцюга, ізомеризації, полімеризації олефінів, перебудови їх вуглецевого каркаса, циклізації, ароматизації, конденсації, дегідрування та ін. [1,2]. Розмаїття каталітичних процесів викликає потребу в різних за пористою структурою та хімією поверхні каталізаторах і носіях каталітично активних речовин. Тому актуальною задачею сучасного матеріалознавства залишається пошук шляхів створення пористих матеріалів різної структури, регулювання параметрів пористої структури, фазового та хімічного складу, що визначає можливість використання таких матеріалів в якості високоефективних і селективних сорбентів, іонообмінних матеріалів і носіїв каталітично-активних речовин.

Постановка проблеми. Серед пористих матеріалів, які знайшли широке використання і як адсорбенти, і як носії каталізаторів, особливе місце займає силікагель – пористий кремнезем, який відрізняється економічністю, широкими можливостями регулювання пористої структури, зручністю регенерації. Використанню пористого кремнезему як носія адсорбційних каталізаторів сприяють не тільки можливості модифікування його структури на різних стадіях синтезу і подальшої обробки готового матеріалу, але й також можливості надання його поверхні необхідних кислотно-основних властивостей шляхом модифікування силікагелів оксидами металів.

Теоретичний аналіз дослідження. Бінарні оксидно-гідроксидні системи на основі силікагелю давно викликають науковий інтерес. В таких пористих матеріалах завдяки взаємному впливу компонентів розкриваються широкі можливості регулювання пористої структури, фазового і дисперсного складу і, як кінцева мета – створення матеріалів з заданими властивостями.

Основними шляхами впливу на пористу структуру сорбентів є варіювання умов на стадіях синтезу та застосування різних методів обробки готового гідрогелю або ксерогелю, при чому найбільш ефективними методами обробки є гідротермальний та термічний. Модифікування пористого кремнезему оксидами металів призводить до специфічного характеру змін пористої структури, фазового складу та дисперсності завдяки можливості перебігу процесів кристалізації [3,4].

Відомі дослідження бінарних кремнійвмісних пористих матеріалів, до складу яких разом з оксидом кремнію входять оксиди алюмінію, заліза, титану, нікелю, магнію, хрому та інших металів [5-8]. В цих роботах основна увага приділяється знаходженню умов синтезу подвійних систем, залежності пористої структури від складу та умов отримання, зміні структури під впливом деяких факторів, застосуванню в каталітичних процесах. На наш погляд, актуальними залишаються комплексні дослідження впливу модифікування не тільки на пористість, але й на фазовий склад та дисперсність бінарних спільноосаджених систем, що відкривають шляхи до розуміння механізмів процесів перебудови каркаса пористого матеріалу і синтезу носіїв потрібної структури і кристалічності. Такі дослідження були проведені в роботах [9,10] для ферум-кремнеземних і нікель-кремнеземних систем. Оскільки оксид олова широко застосовується в гетерогенному каталізі та в газових сенсорах, бінарні системи станум-кремнезем також важливі для вивчення і подальшого практичного використання.

Метою роботи є синтез спільноосаджених станум-силікагелів з різним співвідношенням $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$, вивчення впливу хімічного складу та умов гідротермальної обробки на параметри пористої структури, фазовий

склад, ступінь дисперсності кристалічних фаз та створення алгоритму отримання станум-силікагелів з заданими параметрами структури.

Матеріали та результати дослідження. Вихідні зразки станум-силікагелів були отримані спільним осадженням з суміші 0,5М розчину $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ і 0,2М розчину SiCl_4 5% розчином аміаку при інтенсивному перемішуванні до значення $\text{pH}=6$. Вибір pH визначався з урахуванням повноти осадження металу (у вигляді гідроксиду) та умовами осадження кремнезему (SiO_2) у вигляді щільного осаду. Отримані осади промивали дистильованою водою до відсутності якісних реакцій на іон амонію (з реактивом Неслера) та хлорид-іон (з нітратом срібла). Осад віджимали на фільтрі і отримували вологу пасту (гідрогель), після сушки якого при кімнатній температурі отримували ксерогель. Хімічний склад зразків визначали методом вагового аналізу SiO_2 . За цією методикою були синтезовані зразки станум-силікагелів з мольним співвідношенням $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ 0,1:0,9; 0,25:0,75; 0,5:0,5; 0,9:0,1.

Основним методом модифікування структури досліджуваної бінарної системи був обраний метод гідротермальної обробки (ГТО), тому що в попередніх роботах [9,10] нами було показано, що цей метод має переваги перед методом термічного модифікування і призводить до більш суттєвих змін параметрів пористої структури.

Гідротермальну обробку зразків проводили в сталених автоклавах з тефлоновими вкладишами при температурах 373, 423, 473, 573 та 673 К протягом 6 годин. В автоклав додавали дистильовану воду в кількості, необхідній для отримання тиску насичених парів при даній температурі (373 К – 1 атм, 423 К ~ 5 атм, 473 К – 15 атм, 573 К – 85 атм, 673 К ~ 200 атм).

Параметри пористої структури зразків – питома поверхня (S) і діаметр пор (d) - розраховувались із ізотерм адсорбції метанолу за методом БЕТ, сумарний об'єм пор (V_Σ) визначався методом просочування [11,12].

Результати впливу ГТО на пористість гідрогелів та ксерогелів з різним співвідношенням $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Вплив умов ГТО на пористу структуру станум-силікагелів

$\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$	Т, К	ГТО (ксерогель)			ГТО (гідрогель)		
		$S, \text{ м}^2/\text{г}$	$V_\Sigma, \text{ см}^3/\text{г}$	$d, \text{ нм}$	$S, \text{ м}^2/\text{г}$	$V_\Sigma, \text{ см}^3/\text{г}$	$d, \text{ нм}$
0,1:0,9	Вихідний	622	0,46	3,0	622	0,46	3,0
	373	530	0,43	3,2	536	0,78	5,8
	423	247	0,42	6,8	279	1,27	18,2
	473	100	0,36	14,4	106	1,45	54,7
	573	46	0,44	38,3	57	1,58	110,9
	673				35	1,22	139,4
0,25:0,75	Вихідний	438	0,26	2,4	438	0,26	2,4
	373	476	0,40	3,4	464	0,43	3,7
	423	315	0,38	7,6	430	0,46	4,3
	473	264	0,39	5,2	383	0,58	6,1
	573	196	0,43	8,8	216	0,85	15,7
	673						
0,5:0,5	Вихідний	315	0,17	2,2	315	0,17	2,2
	373	361	0,22	2,4	344	0,25	2,9
	423	276	0,20	2,9	320	0,30	3,8
	473	227	0,21	3,7	257	0,34	5,3
	573	144	0,23	6,4	185	0,36	7,8
	673				118	0,41	13,9
0,9:0,1	Вихідний	220	0,11	2,0	220	0,11	2,0
	373	265	0,18	2,7	247	0,13	2,1
	423	254	0,20	3,1	250	0,16	2,6
	473	185	0,20	4,3	183	0,17	3,7
	573	123	0,17	5,5	140	0,26	7,4
	673				58	0,30	20,7
чистий SnO_2	Вихідний	242	0,12	2,0	242	0,12	2,0
	373	235	0,12	2,0	219	0,12	2,2
	423	211	0,16	3,0	207	0,14	2,7
	473	184	0,18	3,9	170	0,15	3,5
	573	122	0,17	5,6	116	0,18	6,2
	673				82	0,21	10,2

Аналіз даних таблиці 1 показує, що збільшення вмісту оксиду олова в спільно осаджених зразках призводить до суттєвого зменшення величини питомої поверхні та сумарного об'єму пор і відповідного зростання діаметра пор, тобто сприяє утворенню мезопористої структури матеріалів.

За характером зміни параметрів пористої структури зразок з мольним співвідношенням $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ 0,1:0,9 відрізняється від зразків інших складів: для нього спостерігається різке зменшення величини питомої поверхні при температурах ГТО 423 – 473 К, як це характерно для чистого діоксиду кремнію. Об'єм пор при обробці ксерогелю практично не змінюється, а при обробці гідрогелю – суттєво зростає, що також є результатом переважаючого впливу SiO_2 .

Для бінарних композицій з мольним співвідношенням $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ більшим за 0,25:0,75 закономірності гідротермального модифікування ксерогелів і гідрогелів схожі: при температурі 423 – 473 К відбувається невелике збільшення величини питомої поверхні, і монотонне її зменшення при подальшому збільшенні температури. Сумарний об'єм пор при цьому збільшується.

Інакші зміни відбуваються в структурі чистого оксиду олова при ГТО: величина питомої поверхні поступово зменшується при невеликому збільшенні сумарного об'єму пор.

Діаметр пор при ГТО бінарних композицій всіх складів зі збільшенням температури зростає, при чому більш суттєво для гідрогелів.

Оскільки в умовах ГТО можуть відбуватися фазові перетворення компонентів бінарних систем, важливим є дослідження фазового складу станум-силікагелів з різним співвідношенням компонентів методом рентгено-фазового аналізу (РФА). Дифрактограми зразків реєстрували на дифрактометрі ДРОН-3М з використанням мідного $\text{K}\alpha$ випромінювання та Ni фільтра. Результати представлені в таблиці 2.

Таблиця 2 - Вплив умов ГТО на фазовий склад станум-силікагелів

T, K	$\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ 0,1:0,9	$\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ 0,25:0,75	$\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ 0,5:0,5	$\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ 0,9:0,1	чистий SnO_2
ГТО (ксерогель)					
Вихідний	аморфний	аморфний	аморфний	Аморфний + каситерит	Аморфний + каситерит
373	аморфний	аморфний	аморфний	аморфний + каситерит	каситерит
423	аморфний	Аморфний + каситерит	аморфний + каситерит	каситерит	каситерит
473	аморфний	Аморфний + каситерит	каситерит	каситерит	каситерит
573	каситерит	каситерит	каситерит	каситерит	каситерит
ГТО (гідрогель)					
Вихідний	аморфний	аморфний	аморфний	Аморфний + каситерит	Аморфний + каситерит
373	аморфний	аморфний	аморфний	каситерит	каситерит
423	аморфний	аморфний	аморфний + каситерит	каситерит	каситерит
473	аморфний	аморфний + каситерит	каситерит	каситерит	каситерит
573	каситерит	каситерит	каситерит	каситерит	каситерит

Дані РФА показують, що кристалічна структура в зразку з мольним співвідношенням $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ 0,1:0,9 утворюється тільки при температурі 573 К. Чим більший вміст SnO_2 в бінарній композиції, тим при нижчих температурах починається кристалізація каситериту: для зразка з мольним співвідношенням $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ 0,5:0,5 – при температурі 423 К; з мольним співвідношенням $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ 0,9:0,1 і для чистого оксиду олова кристалічна фаза частково або повністю утворюється вже при синтезі.

Порівняння даних РФА і адсорбційно-структурного аналізу отриманих станум-силікагелів дозволяє зрозуміти механізм перетворень структури при ГТО. Зміни параметрів пористої структури зразка з мольним співвідношенням $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ 0,1:0,9 пояснюються захисною дією SiO_2 на кристалізацію SnO_2 і, відповідно, відсутністю активування (зростання величини питомої поверхні) при температурі 373К. Ця захисна дія кремнезему полягає в його адсорбції на поверхні часток гідроксиду олова, що екранує їх одна від одної і перешкоджає росту кристалів.

В зразках з більшим вмістом SnO_2 утворення зародків кристалічної фази починається при температурі 373–423К. В результаті утворення дрібнокристалічної фази формується структура з більш розвиненою питомою поверхнею, ніж в вихідних аморфних зразках, але з подальшим збільшенням температури (473–673К) починають переважати процеси, що призводять до зменшення дисперсності матеріалу – поверхнева самодифузія, розчинення-осадження, кристалізаційна агрегація, при чому зі збільшенням вмісту SnO_2 роль

перших двох процесів зменшується, а останнього – зростає. Також відсутнє гідротермальне активування чистого оксиду олова, що пов'язано з утворенням кристалічної фази ще на стадії синтезу.

Висновки.

Шляхом спільного осадження гідроксидів кремнію та олова були отримані станум-силікагелі з різним мольним співвідношенням $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$, визначена їх пориста структура та досліджено їх гідротермальне модифікування в діапазоні температур 373 – 673 К. Показано, що збільшення вмісту оксиду олова в спільно осаджених зразках призводить до зменшення величини питомої поверхні і сумарного об'єму пор, тобто сприяє утворенню мезопористої структури матеріалів.

Гідротермальне модифікування дає широкі можливості регулювання пористої структури, варіюванням умов ГТО можна отримувати станум-силікагелі з різною величиною питомої поверхні (60-500 м²/г), сумарного об'єму пор (0,1-1,2 см³/г), діаметра пор (2-140 нм), причому підвищення температури ГТО також сприяє формуванню мезопор.

Дослідження фазового складу вихідних і модифікованих зразків показало вплив процесів фазових перетворень на параметри пористої структури. Для бінарних систем крайніх складів напрямок кристалізації (і зміни текстури) визначається переважаючим компонентом: станум-силікагелі з мольним співвідношенням $\text{SnO}_2 : \text{SiO}_2$ 0,9:0,1 і чистий оксид олова мають кристалічну структуру вже на стадії сумісного осадження, а зміни ступеня кристалічності і процеси перекристалізації призводять до екстремальних змін пористої структури.

Подальший науковий та практичний інтерес представляють дослідження можливостей використання отриманих бінарних пористих систем як носіїв адсорбційних каталізаторів або каталітично активних речовин.

Література

1. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. – Уфа: Гилем, 2002. – 672 с.
2. Нефедов Б.К., Радченко Е.Д., Алиев Р.Р. Катализаторы процессов углубленной переработки нефти. – М.: Химия, 1992. – 266 с.
3. Ермоленко Н.Ф., Эфрос М.Д. Регулирование пористой структуры окисных адсорбентов и катализаторов. – Минск: Наука и техника, 1981. – 288 с.
4. Комаров В.С., Дубницкая И.Б. Физико-химические основы регулирования пористой структуры адсорбентов и катализаторов. – Минск : Наука и техника, 1981. – 336 с.
5. Чертов В.М., Цырина В.В., Окопная Н.Т. Старение силикагеля, диоксидов титана, циркония и олова // Укр. хим. журн. – 1985. – 51, № 6. – С. 61-64.
6. Чертов В.М., Маковская Т.Ф. Исследование гидротермального модифицирования алюмоциркониевого адсорбента $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{ZrO}_2$ // Колл. журн. – 1984. – т. 46, в.1. – С. 85-90.
7. Бондарь Л.А., Стружко В.Л., Неймарк И.Е. Геометрическое модифицирование силикагелей небольшими добавками гидроокиси алюминия // Колл. журн. – 1984. – т. 46, в.5. – С. 1009-1011.
8. Кузнецова Т.Ф., Еременко С.И. Текстуры и адсорбционные свойства кремнезема, модифицированного оксидом германия (IV) // Колл. журн. – 2009. – т. 71, № 4. – С. 565-568.
9. Косенко О.І., Кустовська А.Д. Дослідження закономірностей модифікування структури феросилікагелів // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2012. – № 33. – С. 129-135.
10. Косенко О.І., Кустовська А.Д. Формування структури нікельсилікагелів в умовах термо- та гідротермальної обробки // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 4/6(64). – С. 6-9.
11. Кельцев Н. В. Основы адсорбционной техники. – М.: Химия, 1984. – 592 с.
12. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость: пер. с англ. – М. : Мир, 1970. – 407 с.

References

1. Ahmetov S.A. Tehnologiya glubokoy pererabotki nefiti i gaza. – Ufa: Gilem, 2002. – 672 s.
2. Nefedov B.K., Radchenko E.D., Aliev R.R. Katalizatoryi processov uglublennoy pererabotki nefiti. – M.: Himiya, 1992. – 266 s.
3. Ermolenko N.F., Efros M.D. Regulirovanie poristoy strukturyi okisnyich adsorbentov i katalizatorov. – Minsk: Nauka i tehnika, 1981. – 288 s.
4. Komarov V.S., Dubnitskaya I.B. Fiziko-himicheskie osnovyi regulirovaniya poristoy strukturyi adsorbentov i katalizatorov. – Minsk : Nauka i tehnika, 1981. – 336 s.
5. Chertov V.M., Tsirina V.V., Okopnaya N.T. Starenie silikagelya, dioksidov titana, tsirkoniya i olova // Ukr. him. ghurn. – 1985. – 51, № 6. – S. 61-64.
6. Chertov V.M., Makovskaya T.F. Issledovanie gidrotermalnogo modifitsirovaniya alyumotsirkonievogo adsorbenta $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{ZrO}_2$ // Koll. ghurn. – 1984. – t. 46, v.1. – S. 85-90.
7. Bondar L.A., Strughko V.L., Neymark I.E. Geometricheskoe modifitsirovanie silikageley nebolshimi dobavkami gidrookisi alyuminiya // Koll. ghurn. – 1984. – t. 46, v.5. – S. 1009-1011.
8. Kuznetsova T.F., Eremenko S.I. Teksturnye i adsorbtsionnyie svoystva kremnezema, modifitsirovannogo oksidom germaniya (IV) // Koll. ghurn. – 2009. – t. 71, № 4. – S. 565-568.
9. Kosenko O.I., Kustovska A.D. Doslidghennya zakonomirnostey modifikuvannya strukturi ferosilikageliv // Visnik Natsionalnogo tehnlchnogo unIversitetu «ChPI». – 2012. – № 33. – S. 129-135.

10. Kosenko O.I., Kustovska A.D. Formuvannya strukturi nikel-silika-geliv v umovah termo- ta gidrotermalno obrobki // Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovih tekhnologiy. – 2013. – № 4/6(64). – S. 6-9.
11. Keltsev N.V. Osnovy adsorbtsionnoy tekhniki. – M.: Himiya, 1984. – 592 s.
12. Greg S., Sing K. Adsorbtsiya, udelnaya poverhnost, poristost: per. s angl. – M.: Mir, 1970. – 407 s.

Для совместно осажденных станум-силикагелей с разным соотношением $\text{SnO}_2:\text{SiO}_2$ исследовано влияние химического состава на пористость бинарных систем и закономерности гидротермального модифицирования пористой структуры и фазового состава гидро- и ксерогелей при разных температурах. Установлено, что увеличение содержания оксида олова приводит к уменьшению величины удельной поверхности и суммарного объема пор. Гидротермальное модифицирование также вызывает переход структуры от микропористой до мезопористой и этот переход эффективнее происходит при обработке гидрогеля, чем ксерогеля. Рассмотрено вклад процессов массопереноса, фазовых превращений и взаимного влияния компонентов на перестройку структуры и на величину удельной поверхности и объема пор. Показано, что с увеличением содержания оксида олова и температуры обработки увеличивается влияние появления кристаллической фазы касситерита на процессы модифицирования структуры бинарных станум-кремнеземных систем. Определен алгоритм получения станум-силикагелей с заданными параметрами структуры.

Ключевые слова: станум-силикагель, пористая структура, гидротермальное модифицирование, фазовый состав.

For jointly precipitated stanum-silica gels with various proportion of $\text{SnO}_2:\text{SiO}_2$ influence of chemical composition on the porous structure of binary systems and laws of hydrothermal modification of porous structure and phase composition of hydro- and xerogels at different temperatures was investigated. It was found that increasing in the content of tin oxide leads to decreasing in the specific surface area and the total volume of pores. Hydrothermal modification also causes the transition of structure from microporous to mesoporous and this transition occurs more efficiently at processing of a hydrogel than a xerogel. The contribution of the processes of mass transfer, phase transformations and the mutual influence of the components on the rearrangement of the structure and on the value of the specific surface area and pore volume is considered. It is shown that with increasing in the content of tin oxide and the processing temperature, the influence of the appearance of the crystalline phase of cassiterite on the processes of modification of the structure of binary stanum-silica systems increases. An algorithm for obtaining stanum-silica gels with given structure parameters has been determined.

Keywords: stanum-silica gel, porous structure, hydrothermal modification, phase composition.

Косенко О.І., к.х.н., доцент кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету (м. Київ), ol.ko.ok@ukr.net

Чумак В.Л., д.х.н., декан факультету екологічної безпеки, інженерії і технологій Національного авіаційного університету (м. Київ), chumak.vl@gmail.com

Максимюк М.Р., к.х.н., доцент кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету (м. Київ), maksimariachumak@gmail.com

Спаська О.А., к.т.н., доцент кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету (м. Київ), spaskaolena@ukr.net

Єфименко В.В., к.т.н., доцент кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету (м. Київ), e.valerij@gmail.com