Генерация терагерцового излучения токами фотонного увлечения в квантовых ямах α -Sn/Ge

В. Н. Трухин¹, И. А. Мустафин¹, F. V. Kusmartsev^{2,3}, A. Kusmartseva², Y. Liu³, B. Zhang³, Y. Luo³

¹ ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, 19021, г. Санкт-Петербург, Политехническая, 26

² Department of Physics, Loughborough University, UK

³ Nano-fabrication laboratory, MTRC, China

тел.: +7 (812) 292-7936, факс: +7 (812) 297-1017, эл. почта: valembr@mail.ru

DOI 10.34077/RCSP2021-69

В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования фототоков в наноструктурах на основе квантовых ям α -Sn/Ge при их возбуждении фемтосекундными оптическими импульсами, как непосредственно контактным методом, так и регистрацией терагерцового излучения, индуцированного этими фототоками. Данная структура представляет интерес с точки зрения получения нового топологического материала [1]. Исследуемые образцы представляли собой нанометровые слои Ge и α -Sn, синтезированные методом электронно-лучевого осаждения на поверхность подложки кремния с верхним слоем SiO₂. В ходе экспериментальных исследований наноструктур контактным методом измерялся фототок, а посредством методов терагерцовой времязрешенной спектроскопии регистрировалась волновая форма ТГц импульса, генерируемого при возбуждении образца сверхкороткими лазерными импульсами фемтосекундной длительности. По результатам исследований терагерцовой генерации в образцах на основе только пленок Ge и α -Sn было показано, что механизм процесса генерации ТГц излучения в этих образцах обусловлен возбуждением токов амбиполярной диффузии, процессу схожему с генерацией в объемном InAs. При исследовании образцов, содержащих одну или несколько квантовых ям α -Sn/Ge было обнаружено, что при изменении поляризации возбуждающего света от ТМ к ТЕ – амплитуда ТГц импульса изменяет свой знак и зависимость амплитуды ТГц импульса от угла поворота вектора поляризации имеет синусоидальный характер (рис.1).

Рис. 1 . Зависимость амплитуды ТГц импульса (красным – ТЕ поляризация, чёрным – ТМ поляризация) от направления вектора поляризации возбуждающего света.

При смене направления распространения света наблюдается инверсия знака фототока и амплитуда ТГц импульса пропорциональна интенсивности возбуждающего света (рис.1). Наблюдаемые зависимости фототока от поляризации света, направления волнового вектора и интенсивности возбуждаемого света присущи току фотонного увлечения. Расчет тока увлечения на основе феноменологического подхода подтвердил соответствие рассчитанных зависимостей с экспериментальными данными. Природа процесса ТГц генерации в α -Sn/Ge, по-видимому, обусловлена проявлением асимметрии в импульсном пространстве неравновесных электронов при межзонных переходах в наноструктуре, являющую собой новый класс топологических материалов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Лондонского Королевского Общества № [21-52-10015](#).

Литература

[1] N. P. Armitage et al // Rev. Mod. Phys.2018.V.90, P. 015001.