Селективно излучающие киральные мета-мембраны

Тиходеев С.Г.^{1,2}, Лобанов С.В.³, Дьяков С.А.⁴, Гиппиус Н.А.⁴¹ Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 119991, Москва, Ленинские горы, 1² ИОФ РАН, 119991, Москва, ул. Вавилова, 38³ School of Medicine, Cardiff University, Cardiff CF24 4HQ, United Kingdom⁴ Сколковский институт науки и технологий, 121205, Москва, Территория Инновационного Центра "Сколково".

DOI 10.34077/Semicond2019-397

Возможность управления направлением оптического излучения из различных фотонных структур с помощью киральных локальных распределений электромагнитного поля в них привлекает в последнее время большой интерес исследователей [1,2], в связи с потенциальной важностью для оптоэлектроники и спинтроники. В докладе продемонстрирована возможность управления направлением излучения из кирально-модулированной метамембраны при спин-поляризованном возбуждении специальным образом расположенного излучателя - квантовой точки - внутри метамембраны.

Рис.1. – Схематическое изображение киральной GaAs метамембраны.

Метамембрана (см. схему на Рис. 1) в виде свободно-подвешенного планарного GaAs волновода имеет на верхней поверхности киральный фотонно-кристаллический слой нанопилларов. Структуры такого типа на буферной подложке AlGaAs позволили получить [3] циркулярно-поляризованную фотолюминесценцию квантовых точек без применения постоянного магнитного поля.

Расчеты методом оптической матрицы рассеяния показывают (см. на Рис.2), что свободно-подвешенная мембрана может быть селективной по направлению спина излучателя: свет направляется вверх или вниз от структуры, в зависимости от направления спиновой поляризации оптически возбужденной квантовой точки, если она расположена, например, в центре элементарной ячейки структуры.

[1] S.J. Petersen, J. Volz, A. Rauschenbeutel, *Science* **346**, 67 (2014).

[2] F. Spitzer, A. N. Poddubny, I. A. Akimov, et al., *Nature Physics* **14**, 1043 (2018).

[3] S. V. Lobanov, S. G. Tikhodeev, N. A. Gippius, et al., *Phys. Rev. B* **92**, 205309 (2015).

Рис.2. – Рассчитанные пространственные зависимости эффективности излучения спин-поляризованной квантовой точки. На панелях a,b (c,d) показаны эффективности излучения вверх (вниз), а на панелях a,c (b,d) – эффективности излучения спин-поляризованной вверх (вниз) квантовой точки. Расчеты проведены для структуры с периодом $p=618$ нм, $h_{WG}=270$ нм, $h_{CPCS}=555$ нм и для длины волны $\lambda = 910$ нм.