Estudio de fases interestratificadas naturales y originadas por los procesos de deshidratación-rehidratación e intercalación de amidas alifáticas en vermiculita

ANTONIO RUIZ CONDE

Memoria presentada para la obtención del Grado de Doctor en Geología en el Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla, el 15 de septiembre de 1997.

La Tesis Doctoral fue realizada en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, Centro Mixto C.S.I.C.- Universidad de Sevilla, bajo la dirección del Dr. José Luis Pérez Rodríguez, el Dr. Pedro José Sánchez Soto y el Dr. Antonio Ruiz Amil.

Defendida el 21 de noviembre de 1997 en el Centro de Investigaciones Científicas de la Isla de la Cartuja del C.S.I.C.-Junta de Andalucía-Universidad de Sevilla, y calificada con Apto "CUM LAUDE" por unanimidad del tribunal formado por el Prof. Juan Poyato Ferrera, Presidente, y vocales: Prof. Francisco Aragón de la Cruz, Dr. Guillermo García Ramos, Prof. Teófilo SanFeliú Montolio y Prof. José María Mesa López-Colmenar.

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es el estudio de las fases interestratificadas, su evolución y comportamiento tanto en vermiculitas naturales presentes en el material original, como en las obtenidas por procesos de deshidratación-rehidratación e interacción con distintas amidas alifáticas. Estos estudios se realizaron en láminas y polvo policristalino de vermiculita del yacimiento de Santa Olalla, estableciéndose comparaciones entre las fases interestratificadas mica-vermiculita y los distintos procesos naturales propuestos para la génesis de la vermiculita.

La formación de fases interestratificadas en vermiculita durante la deshidratación-rehidratación presupone también su formación en los procesos de interacción con compuestos orgánicos. Uno de los objetivos de interés ha sido demostrar la existencia de fases interestratificadas, consecuencia de procesos de deshidratación-rehidratación durante la formación de complejos vermiculita-amida, además de la transformación de la vermiculita consecuencia de dicha interacción con las amidas alifáticas.

Los estudios sobre inclusiones fluidas en los minerales micáceos han sido realizados por muy pocos investigadores, no habiéndose descrito estas inclusiones en vermiculita, las cuales aportan una importante ayuda para el conocimiento de los procesos de formación de este mineral, habiéndose estudiado en la presente Memoria.

Los resultados reflejados en la presente Tesis Doctoral a partir de los estudios realizados por distintas técnicas analíticas, muestran como las muestras estudiadas procedentes del yacimiento de Santa Olalla se encuentran constituidas, en su totalidad, por vermiculita y flogopita puras, y como los procesos de degradación supergénica de la vermiculita y flogopita

están relacionados con la formación de clorita y de fases interestratificadas naturales identificadas como vermiculita-clorita y flogopita-vermiculita.

Por otra parte, a partir del estudio detallado de los nódulos silíceos, presentes únicamente entre las láminas de vermiculita, se concluye que se encuentran constituidos, principalmente, por calcedonia y ópalo-CT, y en menor proporción ópalo-A y cuarzo. En las proximidades de dichos nódulos silíceos existen ramificaciones o conductos constituidos por ópalo-CT, lo cual es una prueba de que las soluciones silíceas se han desplazado entre los paquetes

de láminas de vermiculita siguiendo, preferentemente, la exfoliación y zonas de mayor debilidad de las láminas.

La presencia de inclusiones fluidas ($\text{NaCl-KCl-H}_2\text{O}$) y sales sódico-potásicas (NaCl y/o KCl) en láminas de flogopita, y de sales magnésicas (MgCl_2), fundamentalmente en láminas de vermiculita, además de las paragénesis descritas en esta Memoria, sugieren la existencia de procesos hidrotermales como consecuencia de la circulación convectiva en el desarrollo del skarn de Santa Olalla.

Los Procesos de Deshidratación-Rehidratación en la vermiculita- Mg^{2+} se han realizado a partir de grandes láminas de vermiculita natural ($7 \times 5 \times 0.1 \text{ mm}^3$) y en polvo policristalino ($\leq 80 \mu\text{m}$). Las muestras se introducen en un reactor, herméticamente cerrado, y se someten a temperaturas de 140 y 100 °C. Los resultados evidencian la formación de fases interestratificadas entre las bicapas hidratadas (fase de 13.8 Å) y las monocapas hidratadas (fase de 11.5 Å) en el transcurso del proceso de deshidratación de grandes láminas de vermiculita- Mg^{2+} ($7 \times 5 \times 0.1 \text{ mm}^3$). Asimismo, se demuestra la formación de fases interestratificadas entre las monocapas hidratadas (fase de 11.5 Å) y las bicapas hidratadas (fase de 14.2 Å), durante el proceso de rehidratación, a temperatura ambiente de laboratorio ($\approx 20^\circ\text{C}$), en condiciones de humedad relativa del 50%. Bajo las mismas condiciones experimentales utilizadas en la deshidratación-rehidratación, en un polvo policristalino de vermiculita- Mg^{2+} , no han sido detectadas fases interestratificadas. La transformación de bicapa a monocapa hidratada de la vermiculita- Mg^{2+} a través de fases interestratificadas depende de la temperatura (100 ó 140 °C), tiempo de tratamiento (entre 2 horas y 25 días), y tamaño de partícula. Los procesos de deshidratación-rehidratación de la vermiculita- Mg^{2+} tienen lugar mediante movilidad del agua interlaminaar [$n(\text{H}_2\text{O})$] entre las capas, de acuerdo con los resultados experimentales. En las grandes láminas se produce una baja movilidad de moléculas de agua. Este hecho facilita la formación de fases interestratificadas desde la fase inicial (bicapa hidratada), *via* distintas fases interestratificadas, hasta la fase

final (monocapa hidratada). En la fracción $\leq 80 \mu\text{m}$ una alta movilidad de las moléculas de agua no permite detectar dichas fases interestratificadas, bajo las condiciones experimentales utilizadas.

En los estudios de interacción de vermiculita- Mg^{2+} con amidas alifáticas, formamida (FM), acetamida (AM) y propionamida (PM), se han empleado los siguientes procedimientos: 1) Vermiculita- Mg^{2+} con soluciones acuosas de FM, AM y PM y 2) Vermiculita- Mg^{2+} con FM, AM y PM (compuestos puros).

Para estudiar los procesos de interacción de vermiculita con soluciones acuosas de FM, AM y PM se han empleado láminas y polvo policristalino del tamaño anteriormente descritos, empleando tubos de centrifuga cerrados. Los tratamientos se han realizado empleando 5 ml de 100 y 200 g/l de cada una de las soluciones en contacto con la vermiculita- Mg^{2+} , realizando los tratamientos en estufa a 60°C y a temperatura ambiente de laboratorio ($\approx 20^\circ\text{C}$). Los tratamientos se han realizado mediante dos procedimientos: sin cambiar y cambiando sucesivamente las soluciones acuosas.

Para los estudios de interacción de vermiculita- Mg^{2+} con FM, AM y PM (compuestos puros) se han realizado en cápsula Petri a 100°C y en reactor a 140°C .

Los resultados muestran como el tratamiento de la vermiculita- Mg^{2+} con FM, AM y PM (en solución acuosa y compuestos puros) origina la transformación final hacia vermiculita- NH_4^+ (fase de $10.3 \text{ \AA}$) a través de diversas fases interestratificadas ($10.3\text{-}14.4 \text{ \AA}$). Este proceso tiene lugar mediante el intercambio catiónico de Mg^{2+} por NH_4^+ en el espacio interlaminar de la vermiculita. Dichos iones NH_4^+ se producen, a su vez, como consecuencia de un proceso de hidrólisis de la amida utilizada en el medio de reacción.

En la interacción de vermiculita- Mg^{2+} (fase de $14.4 \text{ \AA}$) con FM, AM y PM en cápsula Petri a 110°C o reactor a 140°C , se

produce su transformación a vermiculita- NH_4^+ (fase de $10.3 \text{ \AA}$) a través de: formación de complejos de interacción vermiculita-amida, formación de distintas fases interestratificadas (formadas entre la vermiculita- NH_4^+ y los distintos complejos de interacción vermiculita- Mg^{2+} -amida, formadas entre distintos estados hidratados de la vermiculita- Mg^{2+} y formadas entre distintos estados hidratados de la vermiculita- Mg^{2+} y la vermiculita- NH_4^+).

Se ha puesto de manifiesto que el programa INTER (análisis de estructuras interestratificadas por medio de métodos basados en las transformadas de Fourier) ha sido de gran utilidad e importancia en el desarrollo de esta Tesis Doctoral, tanto por su rapidez como por su eficacia, para el estudio e identificación de fases interestratificadas.

Se concluye, finalmente, que la presente investigación puede tener fuertes implicaciones en los estudios relacionados con la Química de los silicatos laminares y el campo de materiales basados en arcillas y minerales de la arcilla, en particular vermiculitas y, sobre todo, en materiales interestratificados de estos minerales formados en procesos de rehidratación-deshidratación o por interacción con compuestos orgánicos.

Antonio Ruiz Conde. Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid (especialidad en Geología y Geoquímica de Materiales Exógenos), en Septiembre de 1987. Profesor de enseñanza secundaria en Madrid, curso académico 1989-90. Titulado Técnico Especializado del C.S.I.C. desde abril de 1991 con destino en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, Centro Mixto C.S.I.C.-Universidad de Sevilla, especialidad en Instrumentación Analítica (Difracción y Fluorescencia de Rayos-X) y desde febrero de 1996 Gerente de dicho Centro de Investigación. Doctor en Geología por la Universidad de Sevilla en noviembre de 1997, habiendo realizado el trabajo experimental en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla.

Estudio de modificaciones superficiales del acero inoxidable AISI-304 que conducen a un aumento del carácter refractario

ANTONIO PAÚL ESCOLANO

Tesis Doctoral realizada en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, Centro Mixto C.S.I.C.-Universidad de Sevilla y defendida el día 10 de Marzo de 1998 en el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja de Sevilla.

Director: Prof. Dr. D. José Antonio Odriozola Gordon

Departamento: Química Inorgánica

Calificación: Apto Cum Laude por unanimidad

Título de Doctor Obtenido: Doctor en Física

Se aborda en ésta Tesis Doctoral el estudio de modificaciones superficiales del acero inoxidable AISI-304 que permiten mejorar su resistencia a la oxidación. Para ello se desarrolla un método de deposición superficial de nitrato de lantano (método Pyrosol) que permite de una forma sencilla y económica obtener recubrimientos superficiales que llevan a un aumento de 300°C en la temperatura de servicio de estas aleaciones. La caracterización de la capa de óxidos formada a 900°C sobre la superficie de las muestras recubiertas y sin recubrimiento se lleva a cabo mediante distintas técnicas de análisis superficial: Microscopía Electrónica de Barrido y Microanálisis, SEM-EDX (en superficie y sección); Espectrometría de Fotoemisión de Rayos-X, XPS, Difracción

de Rayos-X, XRD (θ - 2θ , alta resolución y difracción anómala) y Espectrometría de Retrodispersión de Rutherford, RBS. Además se lleva a cabo la puesta a punto de un método de microanálisis cuantitativo mediante EDX para el análisis de aceros empleando un método de regresión estadística a partir de los datos obtenidos sobre un conjunto de 15 patrones. La comprobación del método se realiza mediante estudios termogravimétricos en isoterma a 900°C para tiempos que van de 2 minutos a 57 horas, encontrando que las constantes parabólicas de la cinética de oxidación de las muestras recubiertas por el método Pyrosol son un orden de magnitud menor que las muestras sin tratamiento, presentando una cinética de tipo protector durante todo el periodo de ensayo.

Antonio Paúl Escolano es licenciado en Física (rama fundamental) por la Universidad de Sevilla en octubre de 1990. Durante 3 años estuvo trabajando en los laboratorios de investigación y ensayos de la factoría de Acerinox S. A. en el Campo de Gibraltar. En junio de 1994 se incorpora al grupo de investigación de análisis de superficies y catálisis del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla. En marzo de 1998 obtiene el grado de Doctor en Física por la Universidad de Sevilla.

Corrosión de refractarios: Puesta a punto de un ensayo de laboratorio

I. CARO*, A. ODRIOZOLA*, C. BRIZ**

* INASMET, Camino de Portuete 12, 20009 San Sebastian (Guipúzcoa)

**AMR Refractories S.A., Barrio de la Florida 60, 20120 Hernani (Guipúzcoa)

En el campo de los refractarios resulta de gran importancia la caracterización de su comportamiento ante el ataque corrosivo por escorias a que pueden estar sometidos en servicio. Sin embargo no existen ensayos de laboratorio normalizados que sean generalmente aceptados por los fabricantes y usuarios de estos refractarios.

En este artículo se exponen los trabajos de puesta a punto de un ensayo de corrosión por inmersión. En dicho ensayo, las probetas se mantienen en continuo movimiento dentro del baño con objeto de acelerar los mecanismos de corrosión (nunca modificarlos) que aparecen en servicio, al evitar la formación de una zona de escoria "inactiva" al rededor de dichas probetas.

Los resultados de las pruebas realizadas muestran la idoneidad del ensayo propuesto como ensayo de laboratorio, ya que permite obtener grandes niveles de corrosión en tiempos muy cortos. Además la capacidad para ensayar varias probetas de manera simultánea permite obtener resultados comparativos muy rápidamente y de forma muy fiable.

Palabras clave: ensayo, corrosión, refractarios, escoria, baño fundido

Corrosion of refractories: development of a laboratory test

In the scope of refractories the characterisation of its behaviour faced with slag corrosive attacks that can appear during service has a great significance. However, standardized laboratory tests for this characterization are not generally accepted by manufacturers and users of these refractories.

The present report shows the development works for an immersion type corrosion test. This test keeps the samples continuously moving inside the melt slag bath in order to accelerate (never modifying) the corrosion mechanisms, since this motion avoids the generation of a "non-active" slag zone all around the samples.

The results of the first proofs show the suitability of this test as a laboratory test. It allows to achieve high corrosion levels in a very short time. Also, the ability for testing several samples simultaneously allows to get comparative results with high rapidity and reliability.

Keywords: test, corrosion, refractories, slag, melt bath

1. INTRODUCCION

La selección de materiales refractarios adecuados para una aplicación concreta es una labor que preocupa tanto al constructor como al usuario de hornos.

Una de las aplicaciones más comunes de los materiales refractarios son los revestimientos de todo tipo de componentes de los equipos empleados en los procesos de fusión de metales; componentes como hornos, cucharas, canales de conducción, ... En estos casos hay una característica muy importante del material que es necesario tener en cuenta en el proceso de selección: el comportamiento del refractario ante la acción corrosiva a que pueda verse sometido en servicio. Habitualmente son las escorias el elemento que tiene la mayor actividad corrosiva hacia el refractario.

Interesa, pues, evaluar este comportamiento ante la corrosión por escorias a elevadas temperaturas con ensayos de laboratorio. Por consiguiente, estos ensayos han de ser capaces de reproducir en la medida de lo posible las condiciones reales de servicio. Para ello es necesario conocer bien estas

condiciones, y tratar de forzarlas para acelerar lo que se pueda los procesos de corrosión. En este punto se debe de operar con precaución para no modificar los mecanismos de corrosión que aparecen en servicio en este intento de acelerar el ensayo.

Así mismo, estos ensayos de laboratorio deben permitir la comparación entre diferentes calidades de materiales en tiempos cortos, pudiendo extrapolar los resultados a lo que ocurriría en servicio. De esta forma se dispone de una herramienta eficaz a la hora de seleccionar el material idóneo.

La dificultad en la obtención simultánea de, por un lado una buena reproducción de las condiciones de servicio, y por otro lado unos tiempos de ensayo suficientemente cortos, lleva a la existencia de una gran diversidad para este tipo de ensayos de corrosión (1), en los que se adoptan diferentes compromisos.

A continuación se describe el ensayo seleccionado y llevado a cabo en INASMET, los materiales ensayados, los resultados obtenidos y las conclusiones finales.

2. PROCESO EXPERIMENTAL

2.1 Selección y descripción del ensayo

Normas como la ASTM C-621, C-622, C-768, contemplan ensayos de corrosión de este tipo, pero no tienen una aceptación generalizada por parte de los fabricantes y usuarios de materiales refractarios. Esta carencia de uniformidad en el criterio lleva a la existencia de una gran diversidad de ensayos (1) de laboratorio para estudiar el comportamiento de refractarios ante el ataque corrosivo de escorias a elevadas temperaturas.

En INASMET se ha escogido un ensayo del tipo de inmersión de probetas en un baño fundido de escorias. Existen varias referencias bibliográficas (2,3,4,y 5) para ensayos de este tipo, que presentan diferentes características y soluciones.

Con objeto de acelerar el proceso de corrosión sin alterar los mecanismos de ataque, se pretende además tener un movimiento relativo entre las probetas y el baño de escorias. De esta manera se consigue una renovación continua de la escoria que está en contacto con la probeta, evitando la formación de una capa de escoria estática que ejerce de barrera una vez se satura y pierde su actividad corrosiva. Para favorecer este movimiento relativo entre baño y probeta, se adoptan simultáneamente dos soluciones:

1.- Por un lado el calentamiento del baño se lleva a cabo por inducción. La inducción genera un movimiento continuo y aleatorio en las partículas del baño, que va a provocar el efecto que se se persigue.

2.- Por otro lado, durante todo el ensayo se mantiene un movimiento de traslación de las probetas dentro del baño fundido.

Para poder llevar a cabo ensayos comparativos entre diferentes tipos de refractario, se ensayan varias probetas a la vez. Esto permite, por un lado, obtener resultados comparativos en tiempos muy cortos, y por otro lado, asegurar una identidad en las condiciones a que están sometidos los diferentes materiales.

Para llevar a cabo estos ensayos se ha diseñado y puesto a punto en los laboratorios de INASMET el dispositivo de la figura 1 que permite realizar el ensayo de corrosión que se describe a continuación:

- En un crisol de fundición de C-SiC (hasta 1600 °C) de 2 litros de capacidad, y mediante un horno de inducción de alta frecuencia (100 Khz) y 25 Kw de potencia, se funde el metal base al que con posterioridad se añaden las escorias que se emplean como agente agresivo del ensayo. Estas escorias, tras su fusión, permanecen flotando sobre el baño metálico.

- Se dispone de un dispositivo vertical, especial para amarrar tres probetas al mismo tiempo e introducir las parcialmente en el baño de escorias fundidas. El dispositivo es capaz de girar sobre su propio eje, movido por la acción de un servomotor al que está acoplado.

- Para llevar a cabo la medición de la temperatura del caldo se emplean dos soluciones: por un lado, en todo momento se puede conocer la temperatura de la superficie del baño de escorias mediante un pirómetro óptico. Por otro lado, para la calibración del pirómetro y para tener una medida más precisa, se dispone de un termopar tipo S (Pt - Pt 13%Rh) embebido en una caña protectora de alúmina de alta pureza (99,9%), que se puede introducir ocasionalmente en el baño.

- Una vez alcanzada y estabilizada la temperatura del baño deseada para el ensayo, se introducen las probetas dentro del baño unos 35 ÷ 40 mm por debajo de nivel de flotación de las

Fig.1 Esquema general del conjunto - dispositivo de ensayo de corrosión de refractarios

Fig. 2 Situación de las probetas durante su ensayo

Fig.3 Espectro de difracción de rayos x de los elementos presentes en la escoria

Fig.4 Vista general del dispositivo durante el ensayo (Tª 1350 °C)

Fig.5 Vista del soporte-probetas en movimiento en un momento del ensayo (Tª 1350 °C)

escorias. Se inicia el movimiento giratorio del brazo soporte de las probetas con la velocidad desedada para el ensayo, dando de esta forma comienzo al ensayo. La figura 2 muestra un esquema de la disposición de las probetas durante el ensayo.

Este dispositivo permite realizar ensayos en los que en unas pocas horas de duración pueden obtenerse niveles de corrosión elevados, que permitan establecer comparaciones entre diferentes probetas. El dispositivo permite controlar las siguientes variables:

- Temperatura del ensayo (Tª del baño fundido)
- Velocidad relativa probetas-baño escorias
- Duración ensayo

2.2 Materiales ensayados

Se han llevado a cabo ensayos de refractarios empleados como revestimiento de equipos para fusión de mineral de cobre. El material suministrado por AMR refractarios S.A. consiste, fundamentalmente en magnesia - cromo electrofundida. Las escorias empleadas en los ensayos son las producidas precisamente en obtención de cobre a partir del mineral. El metal - base sobre el que van a flotar las escorias y que va a facilitar la fusión de las mismas es un cobre de elevada pureza (99,7% Cu). Se emplean 6 kg. de cobre, sobre los que posteriormente y tras su fusión, se vierte 1 kg de escoria.

Los ensayos se realizan con tres probetas de diferente referencia: A, B y C. La diferencia básica entre las tres probetas a ensayar es el contenido en magnesia - cromo electrofundida.

ref. probeta	A	B	C
% MgO - Cr	Alto	Medio	Bajo

El material de referencia A, posee ademas cromita de bajo contenido en hierro y sílice, y una granulometría especial respecto a las otras dos.

Las dimensiones de las probetas ensayadas son:

22 x 24 (mm) de sección recta y 180 (mm) de longitud

Respecto a las escorias empleadas como medio agresivo de los ensayos, el análisis de difracción de rayos X (figura 3) muestra que la escoria estará constituida por diversos compuestos, pero los dos que están presentes con mayor probabilidad son el silicato de hierro Fe₂SiO₄ y el óxido de cobre-hierro-manganeso CuFeMnO₄.

2.3. Condiciones del ensayo

El ensayo llevado a cabo tuvo las siguientes condiciones:

- * Temperatura del caldo1350 °C (± 25 °C)
- * Velocidad rotación soporte30 rpm
(esta velocidad de rotación del soporte se traduce en una velocidad de traslación del eje de las probetas de unos 7,5 cm/s)
- * Duración del ensayo3 horas

Las figuras 4 y 5 muestran unas fotografías en un momento del ensayo en marcha. En la figura 4 se ve el dispositivo empleado en el ensayo, con el baño dentro del crisol a 1350 °C y las probetas introducidas en el baño. En la fotografía de la figura 5 se adivina el movimiento del brazo-soporte de las probetas en un instante del ensayo. La figura 6 muestra una fotografía

del momento en que se extraen las probetas del caldo una vez completadas las tres horas de ensayo. En esta última se aprecia la acción corrosiva de las escorias en las probetas. Puede verse a simple vista la diferencia de secciones entre la zona que no ha estado sumergida durante el ensayo, y la zona que estuvo en contacto con las escorias.

3. RESULTADOS Y SU EVALUACION

Tras extraer las probetas del baño y dejarlas enfriar se observan los distintos niveles de los baños de cobre y escorias durante el ensayo

La figura 7 muestra una fotografía del aspecto que presentan las probetas tras el ensayo, utilizando una sin ensayar para compararlas. En la fotografía se observa cómo las escorias han atacado al material ensayado. Se aprecia una clara disminución en la sección de las probetas, justo en la zona que estuvo en contacto con las escorias. Sin embargo, la parte de las probetas que estuvo sumergida en el baño de cobre no ha sufrido alteración dimensional.

Para evaluar el comportamiento de las probetas se efectuó, en primer lugar una medición de las dimensiones de las mismas en diferentes secciones:

- Por un lado, se comprobó la nula pérdida de material en la zona expuesta al baño de cobre.

- Por otro lado, las mediciones en la zona expuesta a la escoria indicaron una reducción en la sección recta de las probetas de aprox. un 10 % en los tres casos, tal como puede verse en la tabla de la figura 8. Estas mediciones no son demasiado precisas debido a la costra adherida en las probetas, y de ellas no puede concluirse una diferencia en el comportamiento de las mismas.

A continuación, para un análisis más detallado de los resultados, se realizó dos cortes en las probetas:

En primer lugar se seccionaron longitudinalmente las probetas, procediéndose después a una inspección visual y con microscopio óptico.

Con posterioridad se seccionaron las probetas transversalmente justo por la zona de mayor ataque.

Una vez efectuado el corte longitudinal en la probeta se realizó nuevamente una valoración de la reducción de material en la zona más atacada. Nuevamente esta valoración no es concluyente para la comparación del comportamiento de las tres probetas. En la tabla de la figura 9 se recogen las medidas efectuadas en el corte longitudinal de las probetas. En los tres casos se obtienen valores en torno al 15 % de reducción. La razón del paso del 10 % de reducción medido anteriormente a este 15 % es que en la probeta seccionada puede eliminarse de la medida la costra de escoria adherida en la periferia.

Una inspección visual más detallada de la sección longitudinal obtenida del primer corte efectuado en las probetas permite extraer algunas diferencias de comportamiento entre las probetas ensayadas.

En la figura 10 se muestra un esquema general del aspecto que presenta el corte longitudinal de las probetas ensayadas. Se distinguen con claridad dos zonas claramente delimitadas y de aspecto netamente diferente:

La zona rayada presenta un aspecto muy denso y compacto. El caldo ha rellenado los poros del material original, y posiblemente ha comenzado a reaccionar con él.

El resto de la sección muestra un aspecto muy poroso, el aspecto que presenta el material refractario virgen.

Fig.6 Extracción de las probetas tras el ensayo

Fig.7 Aspecto externo de las probetas tras 3 horas de ensayo a 1350 °C

PROBETA	DIMENSION ZONA VIRGEN (D) (mm)	DIMENSION ZONA ESCORIAS (d) (mm)	PÉRDIDA DE SECCIÓN (%)
1T43	22,65	20,2	10,85
1T42	23,8	21,35	10,285
1T48	23,95	21,7	9,395

Fig.8 Dimensiones externas de las probetas

Se observan diferencias en la dimensión del área que abarca la zona rayada. La profundidad de la zona afectada, o penetrada por el caldo es claramente superior en la probeta con referencia C respecto a las A y B. La probeta C presenta una sección longitudinal casi completamente penetrada por debajo del nivel superior de las escorias, mientras que en las otras dos se aprecia una zona más o menos grande de material sin afectar por debajo de dicho nivel. El esquema de la figura 11 muestra estas diferencias.

Una vez efectuado el corte transversal de las probetas por su sección más atacada, la inspección de las mismas confirma la observación anterior. La penetración ha sido superior en la probeta de referencia C. Así mismo, en este corte transversal se aprecia alguna diferencia, aunque no tan clara como la anterior, entre las probetas A y B: parece que la probeta A ha soportado algo mejor la penetración de las escorias en su interior.

4. DISCUSION DE RESULTADOS

La velocidad de corrosión del material depende de varios factores, pero para un mismo material y un mismo agente corrosivo depende grandemente de la temperatura a que se encuentra el baño. La capacidad reactiva de la escoria crece exponencialmente con la temperatura.

Por otro lado, la velocidad de corrosión es también función de la velocidad de giro del soporte de las probetas, por cuanto este movimiento fomenta la actividad de la escoria próxima a las probetas. El aumento de la velocidad de giro aumenta la actividad reactiva del ensayo. Sin embargo, el movimiento relativo entre escorias y probetas puede originar otro fenómeno de tipo físico sobre las probetas: el desgaste por abrasión. A la temperatura a que se ha realizado el ensayo (1350 °C) la viscosidad de las escorias es bastante elevada, y puede originar una abrasión sobre la zona de las probetas que esté en contacto con ella.

Para evitar esta componente meramente abrasiva en el desgaste de las probetas en la zona expuesta a las escorias, y quedarnos sólo con la que nos interesa de tipo corrosivo, se pueden variar las condiciones en dos sentidos:

a./ Disminuir la velocidad de giro del soporte de las probetas. Evidentemente, con esta medida disminuimos la posibilidad de que exista abrasión en el desgaste de las probetas, pero

PROBETA	DIMENSION ZONA VIRGEN (D) (mm)	DIMENSION ZONA ESCORIAS (d) (mm)	PERDIDA DE SECCION (%)
1T43	22,5	18,8	15,7
1T42	22,3	19	15,55
1T48	24	20,4	15

Fig. 9 Dimensiones de las probetas en la sección longitudinal

Fig 10 Aspecto de la sección longitudinal de las probetas

Fig 11 Penetración del caldo en las diferentes probetas

también se disminuye la actividad corrosiva del ensayo, al haber menor renovación de la escoria.

b./ Aumentar la temperatura de ensayo. De esta forma disminuimos la viscosidad de la escoria y con ella su capacidad de producir abrasión en las probetas. Además la elevación de la temperatura activa el proceso corrosivo del ensayo. El inconveniente de esta medida es que el aumento de temperatura puede provocar un cambio en los mecanismos de corrosión que se producen, lo que invalidaría el ensayo.

Se recomienda elegir las condiciones reales de servicio en lo que se refiere a la temperatura de ensayo, y tratar de disminuir el tiempo de ensayo con el movimiento de las probetas dentro del caldo, en la medida de lo posible.

Es importante estudiar los mecanismos de deterioro del refractario tanto en servicio como en el laboratorio, y comparar ambos mecanismos.

5. CONCLUSIONES

A pesar de que las situaciones industriales a que se ven sometidos los materiales refractarios en la realidad son muy complicadas, el ensayo descrito se revela como válido para realizar estudios del comportamiento de los mismos ante la corrosión a elevadas temperaturas por escorias.

El ensayo permite estudiar el grado de ataque en las probetas de refractario al exponerlas a la acción de las escorias en una zona delimitada, quedando el resto inalterado. Se pueden controlar variables como la temperatura de ensayo y el movimiento relativo entre las muestras ensayadas y el medio agre-

sivo. Permite ensayar tres probetas al mismo tiempo, asegurando de esta forma una igualdad en las condiciones de ensayos comparativos.

Se muestra como un ensayo indicado para procesos de selección de refractarios y/o caracterización comparativa de los mismos en diferentes aplicaciones: acerías, metales no férreos, industria del vidrio, hornos con cenizas o escorias.

Las condiciones del ensayo deben elegirse estudiando el proceso que se quiere realizar.

Son ensayos relativamente sencillos que tratan de simular las condiciones industriales a un bajo coste y permiten resultados en tiempos muy breves.

BIBLIOGRAFIA

- (1) M. Kobayashi, M. Nishi, A. Miyamoto "Slag Resistance for Refractories", Taikabutsu Overseas Vol.2 No.2, 5-13. (1982).
- (2) T. S. Busby, R. J. Turner "The Development of a Corrosion Test for Glass Contact Refractories", Glass Technology Vol.22 No.1, (Feb. 1981)
- (3) T. D. McGee "Laboratory Slag Test to Simulate Refractory Corrosion", Interceram NR 4 (1978)
- (4) C. F. Cooper "The Characterisation and Evaluation of Graphitic Continuous Casting Refractories", Interceram, special issue 1987
- (5) M. E. Washburn "Rotating Sample Slag Test for Refractories", special communication from Norton Company, Industrial Ceramic Division, Worcester, MA 1606

Recibido: 17-9-96

Aceptado: 21-5-98

CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION

5-10 September 1999

Sitges, Barcelona, Spain

Para más información: A.Figueras • Institut de Ciència de Materials de Barcelona Campus de la UAB-08193 Bellaterra. Spain
Tel. 34 93 5801853 Fax 34 93 5805729

BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

Cerámica y Vidrio

N O T I C I A S

XXXVIII CONGRESO NACIONAL DE CERAMICA Y VIDRIO SEGOVIA, 18-21 DE OCTUBRE DE 1998

PROGRAMA PRELIMINAR

Organizado por

Sociedad Española de Cerámica y Vidrio
Miembro Fundador European Ceramic Society E.Cer.S.,
Fundación Centro Nacional del Vidrio
con la colaboración del
Instituto de Cerámica y Vidrio del C.S.I.C.

La Asamblea General de la SECV, acordó en el transcurso de su XXXVII Congreso, celebrado en Vila-Real (Castellón), celebrar su siguiente congreso en Segovia

La elección de Segovia obedece a múltiples razones.

La pujanza y dinamismo del sector minero que ha colocado a dicha provincia en una posición de liderazgo, a nivel nacional en el suministro de materias primas para la industria vidriera y cerámica. La modernidad de las instalaciones y el surgimiento de nuevos grupos industriales, son un buen reflejo de dicha fortaleza.

La renovada y creciente identificación de Segovia - La Granja con la actividad vidriera. Importancia creciente basada en la incesante actividad de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, y de las empresas vidrieras de la zona en campos tan diversos como la producción y la enseñanza.

Un tercer elemento a considerar es la importancia de los materiales cerámicos y vítreos en la restauración y conservación del Patrimonio Cultural desde la relevancia de este problema en la Comunidad de Castilla y León y las labores pioneras que se vienen efectuando.

Un cuarto elemento que nos impulsa es el éxito del XXV Congreso Nacional de la SECV celebrado en Segovia en el año 1985, donde contó con el apoyo de todas las instituciones regionales, locales, académicas e industriales.

COMITÉ DE HONOR

D. Juan José Lucas Giménez
Presidente de la Junta de Castilla y León

D^a Loyola de Palacio
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación

D. Atilano Soto Rábanos
Presidente Diputación Provincial de Segovia
Presidente Caja de Ahorros de Segovia

D. Ramón Escobar Santiago
Alcalde de Segovia

D. Félix Montes Jort
Alcalde de La Granja de San Ildefonso

D^a Josefa Fernández Arufe
Consejera de Educación y Cultura. Junta de Castilla y León

D. Tomás Villanueva Rodríguez
Consejero de Industria, Comercio y Turismo. Junta de Castilla y León

D. Cesar Nombela Cano
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

D. Rafael Puyol
Rector Magnífico de la Universidad Complutense de Madrid

D. Jesús María Sáenz Serna
Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid

D. J. C. Mampaso
Subdirector General de Programas Tecnológicos MINER

D. Segundo Barroso Herrero
Director Centro Asociado de la UNED en Segovia

D. Carlos de la Casa Martínez
Director General de Patrimonio y Promoción Cultural.
Consejería de Educación y Cultura. Junta de Castilla y León

D^a Esther Vallejo de Miguel
Subdelegada del Gobierno en Segovia

D. Javier Santamaría Herranz
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia

D. Claude Imauven
Delegado General de Saint-Gobain España y Portugal

D. Antonio Alonso Molinero
General Director Academia de Artillería

D. Manuel González Herrero
Director Real Academia de Historia y Arte San Quirce

D. Carlos Ramos
Presidente de Asociación Nacional de Técnicos Cerámicos

D. Jorge J. Bakali Bakali
Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio

D. Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos
Presidente Patronato Fundación Centro Nacional del Vidrio

COMITE ORGANIZADOR

D^a Flora Barba
Secretaria Sección de Materias Primas de la SECV

D^a Margarita Becerril
Presidente de la Sección de Arte y Diseño de la SECV

D. Angel Caballero Cuesta
Director del Instituto de Cerámica y Vidrio del C.S.I.C.

D^a Dominica Contreras
Real Academia de Historia y Arte San Quirce

D.J.L. Corbacho
Compañía Minera Río Pirón, S.A.

D. José Costa
Director Saint-Gobain /La Granja

D. José Antonio Coto
Presidente de la Sección de Vidrios de la SECV

D. José María Fernández Navarro
Jefe Departamento de Vidrio del ICV-CSIC.

D. José M^a. Martín Rodríguez
Concejal Delegado de Cultura. Ayto. de Segovia

D. Carlos Muñoz de Pablos
Artista Vidriero. Miembro Fundación Centro Nacional del Vidrio

D. Eliseo Puente
Director General INCUSA

D. Alonso Zamora Canellada
Conservador-Director Museo de Segovia. Museo Zuloaga

Gerente:

D. Francisco Capel
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio

Secretario Comité Organizador :

D. Eliseo de Pablo
Director Centro Nacional del Vidrio

Secretario Comité Científico:

D. Emilio Criado Herrero
Secretario General de la SECV

TEMAS DEL CONGRESO:**POSTERS Y CONFERENCIAS****I.- SESIONES:****VIDRIO:**

Procesos de fabricación
Manipulación y transformación
Reciclado y medio ambiente

MATERIAS PRIMAS:

Industria vidriera
Pavimentos y revestimientos
Refractarios
Materiales cerámicos de construcción
Materias primas sintéticas

CERÁMICA Y VIDRIO EN LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL:

Programa conservación vidrieras medievales
Experiencias de restauración y conservación de revestimientos cerámicos
Arqueometría cerámica

II. SESIONES

Cerámica estructural
Procesamiento de materiales cerámicos y vítreos
Electrocerámica
Biomateriales
Recubrimientos, esmaltes y pigmentos cerámicos
Unión metal cerámica. Sellado.
Reciclado de materiales cerámicos y vítreos y aprovechamiento de residuos industriales
Materiales compuestos de matriz cerámica.
Medioambiente.

III. REUNIONES ESPECIALIZADAS:**Encuentro Luso-Español investigadores en cerámica y vidrio****II Reunión Sol-Gel****Refractarios monolíticos****Materiales cerámicos en células de combustible****IV. ACTUACIONES DE I+D DE LAS ADMINISTRACIONES**

Comunidad Europea. Programas BRITE-EURAM
Programa de Conservación, Protección y Valorización del Patrimonio

Programa: RAFAEL. Comunidad Europea

Plan Nacional de I+D

Programa ATYCA

Programas de Innovación Junta Castilla y León.

PRESENTACION Y PUBLICACION DE COMUNICACIONES**FECHAS LIMITE:**

Ficha de preinscripción, título, autores y resumen del trabajo: 7 de septiembre de 1998.

Recepción del trabajo completo:

En la Secretaría del Congreso, hasta el 21 de octubre de 1998.

Los trabajos presentados, tanto en sesión oral como poster, serán publicados en el Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio tras ser referidos por dos supervisores, debiendo ajustarse a las normas de publicación del mismo.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DE RESUMENES

El resumen deberá cumplir las siguientes normas:

Usar procesador de texto Word para Windows 6.0 o Word Perfect 6.0

Letra "Times New Roman"

Tamaño 12

La información que solicitamos deberán enviarla en párrafos separados:

Título:

Autores:

Institución/Centro/Empresa:

Dirección completa:

Resumen (máximo 250 palabras)

Tipo de presentación (oral o poster)

Clasificación del área del trabajo

Mandar el disquete con tres copias impresas

El tamaño disponible para presentación de los posters será de 70 x 100 cm.

AVANCE PROGRAMA CIENTIFICO**CONFERENCIA INAUGURAL**

La industria de la Cerámica y Vidrio en Castilla y León

D. Tomás Villanueva

Consejero de Industria, Comercio y Turismo. Junta Castilla y León

El vidrio y la cerámica en el Patrimonio Cultural Europeo

D. José M^a Ballester. Director Patrimonio Consejo de Europa

Sección Vidrio

Conferencia Inaugural

Presente y futuro de la industria vidriera

D. J. Antonio Coto

Sección Materias Primas

F. Pedrazuela. Director Materias primas para las industrias cerámicas y vidrieras en Segovia. Jefatura Minas Segovia

Mapa Geológico y Minero de Castilla y León E.1:400.000

S. Jiménez Benayas

Seimcalsa

Sección Patrimonio Histórico

La Cerámica en las colecciones de la Hispanic Society de Nueva York

Margareth Connors. Conservadora de Cerámica Hispanic Society

II REUNION SOL-GEL*Segovia, 18 y 19 de octubre '98***Coordinadores:** M^a Angeles Villegas, Guillermo Monrós**INFORMACION :**Dra. M^a Angeles Villegas

Teléfono: 918711800/04

Fax: 918700550

e-mail: mavillegas@icv.csic.es

Dr. Guillermo Monrós

Teléfono: 964345747

Fax: 964345747

e-mail: monros@qio.uji.es

**SG II
Segovia'98****AVANCE DE PROGRAMA***Resistencia a la oxidación de materiales compuestos C/SiC infiltrados con soles de sílice.*

M. APARICIO Y A. DURÁN

Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC. Arganda del Rey (Madrid).

(Título pendiente de confirmar)

P. ARANDA, M.J. MUÑOZ Y E. RUIZ-HITZKY

Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC. Cantoblanco (Madrid).

Orientación de láminas de PbTiO₃ preparadas por sol-gel.

M.L. CALZADA, R. JIMÉNEZ Y J. MENDIOLA.

Instituto de Ciencia de Materiales, CSIC. Cantoblanco, Madrid.

*Síntesis y caracterización de materiales híbridos dopados con tierras raras.*E. CORDONCILLO, B. VIANA, P. ESCRIBANO, J. GUAITA, J.B. CARDA Y C. SANCHEZ¹

Dep. Química Inorgánica i Orgànica. Universitat Jaume I. Castelló.

¹Université Pierre et Marie Curie. Paris (Francia).

(Título pendiente de confirmar)

L. ESQUIVIAS

Dep. Física de la Materia Condensada. Universidad de Cádiz. Puerto Real (Cádiz).

*Recubrimientos bioactivos producidos por sol-gel.*P. GALLIANO¹, J. GALLARDO¹, J.J. DAMBORENEA² Y A. DURÁN³.¹Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina).²CENIM, CSIC. Madrid.³Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC. Arganda del Rey (Madrid).*Influencia de los precursores en la luminiscencia de recubrimientos de sílice pura.*M.A. GARCÍA, S.E. PAJE, J. LLOPIS Y M.A. VILLEGAS¹

Dep. Física de Materiales. Universidad Complutense. Madrid.

¹Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC. Arganda del Rey (Madrid).*Estudio de las condiciones de síntesis del sistema pigmentante MO₂-CoO, Al₂O₃ mediante tecnología sol-gel.*

J.M. HOHEMBERGER, E. CORDONCILLO, P. ESCRIBANO Y J.B. CARDA.

Dep. Química Inorgánica i Orgànica. Universitat Jaume I. Castelló.

Método de precipitación controlada: Mecanismo de formación de nanopartículas.

J.E. RODRÍGUEZ-PÁEZ, A.C. CABALLERO, C. MOURE, P. DURÁN Y J.F. FERNÁNDEZ.

Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC. Arganda del Rey (Madrid).

Seguimiento de tiempos de relajación mediante reología de las distintas estructuras en el proceso de gelificación.

E. RUDÉ, J. LLORENS Y C. MANS

Dep. Ingeniería Química i Metal.lúrgia. Universitat de Barcelona.

Obtención de materiales nanoestructurados de Y-TZP por vía química.

J. TARTAJ, J.F. FERNÁNDEZ, C. MOURE Y P. DURÁN

Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC. Arganda del Rey (Madrid).

Síntesis y caracterización de soluciones sólidas de vanadio en circon y en circona.

C. VALENTÍN, M.C. MUÑOZ, M. SALES Y J. ALARCÓN

Dep. Química Inorgánica. Universitat de València. Burjassot (València).

Encapsulamiento de óxidos cromóforos mediante métodos sol-gel.

J.B. VICENT, M. LLUSAR, J. BADENES, M.A. TENA Y G. MONRÓS

Dep. Química Inorgánica i Orgànica. Universitat Jaume I. Castelló.

*Comportamiento óptico de recubrimientos dopados con moléculas orgánicas.*M.A. VILLEGAS, L. PASCUAL, M.A. GARCÍA¹, S.E. PAJE¹ Y J. LLOPIS¹

Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC. Arganda del Rey (Madrid).

¹Dep. Física de Materiales. Universidad Complutense. Madrid.

Derechos de Inscripción exclusivamente asistencia a la II Reunión Sol-Gel:

Miembros SECV.....20.000 ptas.

No miembros25.000 ptas.

REFRACTARIOS MONOLÍTICOS

Coordinadora: Carmen Baudin
Secretaría Sección de Refractarios de la SECV

Dirección de contacto: Instituto de Cerámica y Vidrio
Antigua carretera de Valencia km 24.300
28500 Arganda del Rey, Madrid
Teléfono: 91-8711800, Fax: 91-8700550
e-mail: cbaudin@icv.csic.es

PROGRAMA PRELIMINAR. PRESENTACIONES BÁSICAS Y DE REVISIÓN.

Hormigones bajos y ultrabajos en cemento. Sílice coloidal vs alúmina activada, S. De Aza, Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC

Materiales refractarios: ¿Un crecimiento sostenido?. E. Criado, Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC.

Los revestimientos no conformados en la industria del cemento. A. Miralles, Compañía Valenciana de Cementos (CEMEX).

Optimización del uso de los refractarios monolíticos en las centrales térmicas. Grupo ENDESA, Subdivisión de I+D.

Monolithic Refractories Research and Test Design at the University of Missouri. R.E. Moore, Dpt. Ceramic Engineering, University of Missouri-Rolla, EEUU.

Propiedades termomecánicas. C. Baudín, Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC.

Cementos de aluminatos cálcicos. Constitución, características y aplicaciones. P. Pena, Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC.

Los refractarios monolíticos desde el punto de vista de los fabricantes de aceros especiales. SIDENOR S.A., Subdivisión de I+D.

Aplicación de los refractarios monolíticos en la nave de colada. ACERALIA, Producción de Horno Alto.

Refractarios em Portugal: Industria, ensino e pesquisa. A.M. Segadaes, Dep.Engenharia Cerâmica, Universidade de Aveiro, Portugal.

Informe sobre el Congreso Internacional de Refractarios de Aquisgrán (41ST International Colloquium on Refractories 1998, Aachen). C. Ribera, Refractarios Burceña S.L.

ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE APLICACIÓN DE LOS MATERIALES CERÁMICOS DE LAS CELULAS DE COMBUSTIBLE

Coordinadores: Carmen Pascual y José Ramón Jurado
Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC
Tfno. 91 871 18 00 – Fax 91 870 05 50
e-mail: cpascual@icv.csic.es

AVANCE PROGRAMA:

Comunicaciones procedentes de: TÉCNICAS REUNIDAS, EMPRESA NACIONAL DEL URANIO, INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROSPAIAL, CIEMAT, AIRES, S.A., ENDESA, UNESA, ICV.

MEDIO AMBIENTE

Aplicación de la Normativa Europea sobre mejor tecnología disponible en prevención y control integrados de la contaminación

Sector Cerámica - Refractarios

INI Medio Ambiente

Sector Vidrio

Grupo TGI

Mesa Redonda

Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente

PROGRAMAS DE I+D DE LAS ADMINISTRACIONES

Programa ATYCA

D. J.C. Mampaso.

Subdirector General Programas Tecnológicos MINER

Programa BRITE-EURAM

D. R. Rodríguez-Clemente

Delegado C.S.I.C. Unión Europea

Plan Nacional de Materiales CICYT

D. J.L. Martínez.

Gestor Programa Materiales

Area de materiales del CSIC

D. E. Canadell.

Coordinador Area de Materiales CSIC

Plan Tecnológico de Castilla y León

D. José Antonio Menéndez

Jefe División e Innovación Tecnológica de la Agencia de Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y León.

AVANCE PROGRAMA

Domingo 18 de Octubre

18.30-20.00 h. Inscripción Congreso

Lunes 19

8.30 h.-10.00 h. Continuación Inscripciones

10.00 h. APERTURA OFICIAL DEL CONGRESO

Lugar de celebración: **Real Academia de Historia y Arte San Quirce**

Intervención de Autoridades

Conferencia Inaugural

Lugar de celebración: **Sede de la UNED**

Comienzo Sesiones

11.30 h.

14.00 - 15.30 h. Comida de trabajo

15.30 h.- 18,00 h. Continuación de las Sesiones

Apertura Sesión Comunicaciones Poster

18,30 h.

Recepción Oficial Ayuntamiento Segovia

19.30h. -21,00 h. Visita Guiada a la Ciudad .

Iluminaciones

Martes 20

8.30h.- 14,00 h. Sesiones de trabajo
 14,00 h.-16,00 h. Comida de Trabajo
 16,00 h. -19,00 h. Sesiones de Trabajo
 19,30h. Sesión de Clausura.
 21,00h. Cena de clausura.

Miércoles 21

Visita a instalaciones

Mañana 1º ruta Centro Nacional del Vidrio
 Saint Gobain La Granja
 2º ruta Explotaciones mineras
 Comida en La Granja
Tarde Visita Guiada Jardines de La Granja
 18,00 h. Asamblea General de la SECV.

**ELECCION DEL REPRESENTANTE ESPAÑOL AL
 PREMIO DE LA EUROPEAN CERAMIC SOCIETY.
 SIXTH ECERS
 CONFERENCE & EXHIBITION OF THE EUROPEAN
 CERAMIC SOCIETY**

**EcerS Meeting 1999-EDUCATION SESSION
 Brighton, 20-24 Junio 1999**

Con ocasión del XXXVIII Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio se procederá a la elección del representante español al premio que otorga la European Ceramic Society al mejor estudiante de postgrado

La selección que tendrá lugar durante el Congreso de EcerS a celebrar el próximo año 1999 en Brighton, Inglaterra, del 20-24 de junio.

El representante español será elegido por un Jurado nominado a tal efecto por la SECV, entre aquellos estudiantes que presenten una comunicación, trabajo o posters, durante este XXXVIII Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio.

El premio como representante español incluye el abono por parte de la SECV de los gastos de viaje y estancia en el Congreso de la EcerS.

El concursante elegido tendrá que defender su trabajo en público, en inglés, ante el Jurado nominado por EcerS en el que participan representantes de todas las Sociedades Europeas de Cerámica.

**IX CONCURSO DE FOTOGRAFIA CIENTIFICA Y
 TECNICA SOBRE CERAMICA Y VIDRIO**

Bases

CONCURSANTES: Podrán participar todas las personas interesadas en el presente CONCURSO.

TEMA: El tema estará relacionado con los aspectos científicos, tecnológicos o artísticos de la Cerámica y el Vidrio.

CRETATIVIDAD: Los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido publicados en ninguna revista científica o técnica.

PRESENTACION Y DIMENSIONES: Las fotografías en blanco y negro o en color tendrán un tamaño de 18x24 cm y deberán ir montadas sobre una cartulina de 22x28 cm. En cartulina aparte se expondrá el título del trabajo y una breve descripción del mismo (máximo 50 palabras).

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de admisión de los trabajos se abre desde la publicación de estas BASES y se cierra el primer día del Congreso a las 10,00 horas.

ENVIO: Los trabajos deberán enviarse a la sede de la SECV, Ctra. Antigua de Valencia, km. 24,300. 28500 Arganda del Rey, Madrid, y entregarse en mano antes de las 10,00 horas del día 19 de octubre en la Secretaría del Congreso en Segovia. Dentro del sobre de envío se incluirá otro sobre cerrado conteniendo el título del trabajo, nombre de autor/res, y la dirección correspondiente.

PREMIOS: Se entregaran tres premios en regalos y un diploma a cada uno de los autores premiados. Asimismo el Jurado podrá otorgar los accésis que estime oportuno. El acto de entrega de los premios tendrá lugar durante la cena de clausura del XXXVIII Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio.

REPRODUCCION: La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio se reserva el derecho a publicar los trabajos premiados en el Boletín de la SECV.

DEVOLUCION: Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores al mes siguiente de la fecha del Concurso.

ACEPTACION DE LAS BASES: La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio se reserva el derecho de resolver en la forma que estime procedente sobre cuantas cuestiones puedan derivarse de la aplicación de las presentes Bases, sin que contra su resolución quepa ninguna clase de recurso. Los concursantes, por el hecho de participar en el Concurso, aceptan todas las cláusulas de estas Bases.

CUOTAS DE INSCRIPCION

(hasta el 15.8.98) (fecha posterior)

Miembros de SECV y todas las asociaciones		
colaboradoras	40.000	50.000
No miembros.....	50.000	60.000
Becarios.....	25.000	35.000
Acompañantes.....	30.000	40.000

El pago de la inscripción podrá efectuarse:

* Enviando cheque nominativo a nombre de XXXVIII Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio a:
 Ctra. Antigua de Valencia, km. 24,300
 28500 Arganda del Rey, Madrid

Transferencia bancaria a la cuenta corriente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio en el Banco de Santander

☐ Oficina Ctra. Valencia, km. 25. 28500 Arganda. Madrid
☐ Entidad: 0085. Oficina: 1515. D.C. 97. Número cta. cte. 0000003431

☐ Deberá solicitarse copia de la orden o resguardo para ser entregada en el momento de la inscripción.

* En efectivo, en la Secretaría del Congreso.

PROGRAMA ACOMPAÑANTES

Se tiene previsto un programa para acompañantes (suje-
to a un número mínimo)

ALOJAMIENTO

La Comisión Organizadora ha acordado con algunos
hoteles de la ciudad de Segovia la reserva de un número
limitado de plazas para los días del Congreso.

**Cada Congresista deberá hacer directamente su reserva
con el Hotel.**

**RELACION DE HOTELES Y PRECIOS EN HABITA-
CION DOBLE Y EN HABITACION INDIVIDUAL.
PRECIO DESAYUNO
ESTOS PRECIOS NO INCLLUYEN I.V.A. (7%)**

	H. DOBLE	H. INDIV.	Desay.
HOTEL INFANTA ISABEL ***	8.500	7.000	800

Tfno. 921 46 13 00

Fax 921 46 22 17

Isabel la Católica, 1. 40001 Segovia

LOS ARCOS ****	14.500	10.900	incl.
----------------	--------	--------	-------

Tfno. 921 437462

Fax 921 428161

P^oEzequiel González, 26. 40002 Segovia

HOTEL CORREGIDOR	7.490	5.950	incl.
------------------	-------	-------	-------

Tfno. 921 425761

Fax 921 442436

HOTEL ACUEDUCTO, S.L.***	10.207	6.741	899
--------------------------	--------	-------	-----

Tfno. 921 424800

Fax 921 428446

Avda. Padre Claret, 10. 40001 Segovia

HOSTAL-RESTAURANTE "EL HIDALGO"	5.000	3.650	incl.
------------------------------------	-------	-------	-------

Tfno. 921 463529

Fax 921 463531

José Canalejas, 5. 40001 Segovia

HOSTAL "EL HIDALGO 2"	4.700	3.450	incl.
-----------------------	-------	-------	-------

Tfno. 921 463529

Fax 921 463531

HABITACION TRIPLE CON DESAYUNO INCLUIDO
(2.125 PTAS./POR PERSONA).

Juan Bravo, 21. 40001 Segovia

HOTEL-RESIDENCIA "LAS SIRENAS"	7.000	5.000	500
-----------------------------------	-------	-------	-----

Tfno. 921 462663

Fax 921 462657

HABITACION TRIPLE CON BAÑO COMPLETO
(9.000 PTAS.)

Juan Bravo, 30. 40001 Segovia

HOSTAL DON JAIME	5.400	3.000	350
------------------	-------	-------	-----

Tfno. 921 444787

(baño fuera)

Ochoa Ondátegui, 8 .40001 Segovia

PARADOR DE SEGOVIA

Tfno. 921 443737

Ctra. de Valladolid, s/n. 40003 Segovia

PARA QUE LOS CONGRESISTAS SE PUEDAN BENEFICIAR DE ESTOS
PRECIOS ESPECIALES DEBERAN INFORMAR QUE LA RESERVA ES
PARA DICHO CONGRESO

LA COMISION ORGANIZADORA NO TRAMITARA RESERVAS DE
HOTELES

**RELACION INICIAL DE ENTIDADES
COLABORADORAS:**

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEGOVIA

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SEGOVIA

FEDERACION EMPRESARIAL DE SEGOVIA

CSIC-ICV

CICYT

MINER

CDTI

FUNDACION CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

SAINT-GOBAIN LA GRANJA

INCUSA

COMPAÑIA MINERA RIO PIRON

CRIMIDESA

ARTE SEGOVIA, S.L.

MUSEO DE SEGOVIA-MUSEO ZULOAGA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA GRANJA

ASOCIACION ESPAÑOLA TECNICOS CERAMICOS

UNIVERSIDAD JAUME I

FAENZA EDITRICE IBERICA, S.L.

ASOCIACION DE ARQUEOMETRIA APLICADA AL PATRI-
MONIO CULTURAL

ASOCIACIÓN DE CERAMOLOGÍA

ESCUELA MADRILEÑA DE CERAMICA DE LA MONCLOA

SECRETARIA E INFORMACION DE LA REUNION:

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERAMICA Y VIDRIO

Tfno. 918711800/04

Fax: 918700550 .

E-mail : secv@icv.csic.es

Secretaria: **Ofelia Sanz**

FUNDACION CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

Tfno. 921471712

Fax: 921471572.

E-mail: rfc@fcnv.es

Secretaria: **Elena Esteban**

CORRESPONDENCIA DE LA REUNION

**Toda la correspondencia referente a resúmenes, trabajos
e inscripciones, deberá a enviarse a:**

XXXVIII CONGRESO NACIONAL DE CERAMICA Y
VIDRIO

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERAMICA Y VIDRIO

Ctra. Antigua de Valencia, km. 24,300

28500 Arganda del Rey. (Madrid)

ACTUALIDAD

**FERNANDO DIAGO,
NUEVO PRESIDENTE DE ASCER.**

El recientemente elegido nuevo Presidente de ASCER Fernando Diago, aseguró en sus declaraciones a los medios de comunicación, que va a apostar por una línea de perfeccionamiento en la labor de continuidad al frente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicas. El fallecimiento del anterior Presidente Juan Pitarch, el pasado mes de Abril, determinó la renovación del Consejo Rector de la Patronal Cerámica, que se adelantó por ese motivo a las fechas previstas.

85 empresas tomaron parte en la reunión de la que salió formado, tras cuatro horas de deliberación, el nuevo Consejo que regirá durante los próximos cuatro años la Asociación de la que forman parte 184 empresas de toda España, siendo un 93% de Castellón. La producción de empresas asociadas supone el 96% del total. De esta cifra, un 52% se destina a la exportación. En 1997, las empresas asociadas a Ascer, fundada en 1977, produjeron 485 millones de metros cuadrados, alcanzando un total aproximado en la facturación de 360.000 millones de pesetas.

Junto a Fernando Diago, que combina su actividad en el sector con la docencia en la UJI, se encuentran Carlos Cabrera, de Ceracasa y Joaquín Piñón de Gaya Forés como vicepresidentes del nuevo Consejo, que cuenta como vocales a:

Vicente Nomdedeu (Azteca)
Salvador Plaza (Cerámicas Plaza)
Vicente Nomdedeu Sanchis (Azulejos Sanchis)
Salvador Martí (Presidente de la Cámara de Comercio y gerente de Azulindus)
José María Gozalbo (Alaplana)
Armando Ibáñez (Presidente de Cevisama y gerente de Saloni)
Daniel Cadroy (Cerámicas Gaya)
Jaime Roche (Inalco)
Carlos García Peris (Peronda)
Carlos Camahort (Tau)

ACTUALIDAD

**AUMENTAN LAS EXPORTACIONES
DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS EN
UN 29'17%.**

En Enero-Febrero de 1998, según el informe remitido por el Gabinete de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Castellón, se han enviado a nivel español al mercado intracomunitario y exterior azulejos y pavimentos por un importe total de 39.652 millones de Ptas., un 28'46% más que en el mismo período hace un año, continuando con la mejoría presentada en meses precedentes. Las ventas en este mismo período en toneladas, han sido de aproximadamente 664.711 toneladas, aumentando en un 24'95% con respecto al ejercicio anterior. Los datos que refleja el informe del Gabinete ponen

de manifiesto la recuperación de las exportaciones: se han exportado en la provincia de Castellón productos cerámicos por un importe de 36.827 millones de Ptas., mientras que el año pasado fueron 28.0508 millones, es decir, un 29'17% más.

ACTUALIDAD

**AUMENTA LA PRODUCCIÓN DE
LAS INDUSTRIAS AZULEJERAS UN
20% MÁS QUE EN 1997.**

Según afirma Gustavo Llach en el Periódico Mediterráneo (4 de Junio), la producción del sector azulejero ya ha crecido este año un 20% más que en el mismo período del ejercicio anterior.

La cifra podría aumentar en cuanto se pongan en marcha las nuevas instalaciones y proyectos que están acometiendo distintas empresas del sector, hallándose en proceso de realizar fuertes inversiones en diversificación y nuevos productos en este momento.

Según este rotativo, la producción podría alcanzar los 500.000 millones de metros cuadrados al final del período, si se mantiene la tónica, teniendo en cuenta que el año pasado se alcanzaron los 485 millones de metros cuadrados.

La patronal Ascer, ya ha afirmado en diferentes ocasiones que sería peligroso un crecimiento demasiado rápido de la producción y destacados empresarios del sector han advertido la necesidad de realizar inversiones en la ampliación de las redes de comercialización y apertura de nuevos mercados.

Las exportaciones, a las cuáles se destina ya el 52% de la producción, tienen la última palabra.

ACTUALIDAD

**CUATRO EMPRESAS AZULEJERAS
PARTICIPAN EN UNA MISIÓN
COMERCIAL A CUBA.**

Junto a otras siete empresas comerciales, las firmas Azulejos Plaza, Azulindus & Martí, Porcelanatto-Cerfogres y Togama, partieron del 5 al 11 de Julio a Cuba en una Misión Comercial organizada por la Cámara de Comercio de Castellón y la Generalitat Valenciana, a fin de "incrementar las relaciones comerciales con la isla caribeña, con un potencial de crecimiento muy importante en los próximos años".

Azulejos, fritas y colores cerámicos: lo que más vende Castellón a Cuba.

El comercio castellonense con Cuba ascendió a 476 millones de Ptas. en el 97, cifra que supuso una reducción del 3% con respecto al 96 por efectos de la Ley Helms-Burton, aunque las exportaciones a aquellas tierras crecieron desde 1994 por encima del 150%.

El principal producto exportado a Cuba desde Castellón en los dos últimos años ha sido el azulejo, por un valor de 188 millones de Ptas. en 1996 y 225 millones de Ptas. en 1997.

Le siguen las fritas, esmaltes y colores cerámicos, con ventas de 108 millones de Ptas., cifra que supone un 22% del total exportado.

La maquinaria supone unos 17 millones de Ptas., y los productos de vidrio, 13 millones de ptas.

ACTUALIDAD

LOS PRECIOS DEL GAS NATURAL SE MANTENDRÁN ESTABLES PARA ASEGURAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AZULEJERO.

Uno de los principales problemas de las industrias del sector en los últimos tiempos reside en el suministro de Gas, debido al incremento de precios de esta fuente de energía.

Al parecer se abre ahora una nueva etapa en las relaciones entre Gas Natural y Ascer, con "una clara voluntad de adaptar los precios a las exigencias del mercado", según se publicaba en el Periódico Mediterráneo (5/6/98).

Ello podría redundar en el mantenimiento de unos precios que no hicieran perder competitividad al sector. Tras meses de duras negociaciones, se abre una puerta al diálogo.

ACTUALIDAD

IBERDROLA PODRÍA SUMINISTRAR GAS A LAS FIRMAS AZULEJERAS.

Una vez en marcha la Ley de Hidrocarburos, actualmente en fase de estudio en el Parlamento, la liberalización del gas será un hecho. Ello implicaría que casi el 80% de las empresas del sector cerámico podrán optar a suministros alternativos de esa fuente de energía en un plazo de cinco años.

Iberdrola estudia, a corto plazo, convertirse en suministrador de gas natural de acuerdo con la línea de actuación que sigue la compañía en cuanto a diversificación y apertura más allá del sector eléctrico.

Así lo comunicó el presidente de Iberdrola Iñigo de Oriol durante el acto de presentación de resultados celebrado en Bilbao el pasado mes de Junio.
(<http://www.iberdrola.es> visitado el 18/6/98)

ACTUALIDAD

BALNUL RECIBE UN PREMIO INTERNACIONAL POR SU "TEC-NUL".

La Asociación Forum Master Internacional, radicada en Suiza concedió a la empresa azulejera BALNUL ubicada en Nules, el Master Internacional a la Calidad, Innovación y Avanzada Tecnología por sus productos especiales TEC-NUL.

Se trata de un gres extrusionado de alta calidad para uso industrial intensivo, fabricado a partir de arcillas seleccionadas con un ciclo largo de cocción a altas temperaturas.

Entre sus ventajas se pueden citar su gran resistencia a los ácidos orgánicos e inorgánicos, su no desgaste y su fina textura, que impide que ningún líquido pueda penetrar ni se alojen residuos. Por ello, se conservan perfectamente limpias.

Al mismo tiempo, su resistencia a heladas, choques térmicos, baja absorción, dureza excepcional, resistencia mecánica y textura anti-deslizante, hacen de este producto el ideal para uso industrial.

Recordemos que, desde hace seis meses, Participaciones Financieras y Societarias (Parfinso) se hizo con el control de la empresa azulejera tras la firma de la opción de compra.

La inversión de Parfinso ha permitido que clientes y proveedores confíen de nuevo en Balnul, además de poner en marcha un nuevo horno de rodillos.

Balnul produce en la actualidad 2.500 metros cuadrados al día, dedicándose al mismo tiempo a impulsar la investigación sobre nuevos productos, lo que permitiría a la empresa alcanzar el 100% de su capacidad de producción. Con las nuevas inversiones su capacidad productiva alcanzaría los 6.000 metros al día.

Es el objetivo de la firma favorecer el desarrollo de aquellos productos que eran considerados como más tradicionales de Balnul: las baldosas de revestimiento de piscinas, el pavimento industrial, la gama de rojos 15 x 15 y los rústicos.

Alcanzar en 1998 una facturación de 1.200 millones de Ptas. es una de las metas principales de la empresa.

ACTUALIDAD

XANA KAHLE GANA EL CONCURSO DE CERÁMICA DE L'ALCORA.

El ceramista madrileño Xana Kahle ha resultado ganador del XVIII Concurso Nacional de Cerámica L'Alcora 1998 con su obra titulada: "El lastre de unas dagas".

El galardón está dotado con 600.000 Ptas. y fué el resultado de una larga deliberación por parte de un Jurado que estuvo formado por artistas y presidido por el Director del Museo de Cerámica de L'Alcora, D. Eladio Granjel.

El segundo premio, dotado con 450.000 Ptas. ha sido concedido a la obra "Sin Título", de Carlos Izquierdo, de Caspe (Zaragoza). El Tercer Premio, dotado con 300.000 Ptas. y patrocinado por varias industrias azulejeras ha sido concedido a la obra titulada "Modelo para Cuerpo Social", de Vicent Roda (Valencia).

Próximamente se fallará el Premio Especial, que se concede a la obra con más estilo y forma tradicional de la Cerámica de Alcora y debe decidir otro Jurado diferente.

Ésta ha sido la edición del prestigioso certamen que ha registrado el más alto índice de participación de toda su historia, desde su creación en 1980 bajo los auspicios de la Corporación Municipal, presidida a la sazón por D. Eugenio Ponz Nomdedeu.

Con el paso de los años, esta manifestación ha ido creciendo y evolucionando aunque sin perder de vista su objetivo principal: mantenerse firme en el compromiso de ser vehículo de expresión de la creatividad cerámica.

Hasta la fecha se llevan realizadas 18 convocatorias, con lo que el Certamen adquiere una categoría de punto de referencia obligado para la cerámica artística contemporánea.

Han participado en él más de 1.000 ceramistas, con más de 2.000 obras presentadas, otorgándose 89 premios por un importe global de 18.975.000 millones de Ptas. y han formado parte del Jurado más de 70 personalidades relacionadas con todos los aspectos del mundo de la cerámica.

ACTUALIDAD

CEVISAMA 99: PRÓXIMA CITA DEL 2 AL 6 DE MARZO DE 1999.

El 17º Salón Internacional de Cerámica, Recubrimientos para la Construcción, Saneamiento, Grifería, Materias Primas, Esmaltes, Fritas y Colores se celebrará nuevamente en el recinto Feria-Valencia, este vez del 2 al 6 de Marzo de 1999.

Cevisama en Internet:

La información que sobre Cevisama está presente en Internet, hace referencia a la relación de expositores, servicios feriales, accesos, alojamiento, y en resumen, todo tipo de información de utilidad para visitantes y expositores.

La dirección de la Web de Cevisama, activa durante los 365 días del año es la siguiente:

<http://www.feriavalencia.com/cevisama>

ACTUALIDAD

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS MAYO-AGOSTO 1998 PARA LOS PRODUCTOS CERÁMICOS.

Según el Gabinete de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Castellón, que dirige Enrique Domínguez, el diagnóstico sectorial del sector de productos cerámicos en Castellón, que aglutina algo más del 90% de la producción total española, registró en Marzo-Abril de 1998 una trayectoria más positiva que la manifestada 12 meses antes, según se deduce de las diferentes variables estudiadas.

En este sentido, el grado de utilización de la capacidad productiva se ha situado en el 89'3%, dos puntos del nivel logrado en el mismo período del año anterior; la cantidad de producción va al alza en los dos bimestres para moderados porcentajes del sector, algo superiores este año.

Las perspectivas en cuanto a Producción para Mayo-Agosto del 98 son de incremento para el 37% neto (para el 20% neto un año antes); es decir, aumentará para el 38% y disminuirá para el 1%, sin que sufra ninguna

modificación para el 61% restante.

En cuanto a Ventas, estas evolucionarán al alza en este período, para el 56% neto (para el 54% neto un año antes), es decir, mientras el 57% cree que crecerán, el 1% opina que descenderán, y el 42% que se mantendrán.

En cuanto al Empleo, el número de personas empleadas será mayor para el 19% e igual para el 81% restante en Mayo-Agosto del 98, cuando un año antes el 17% neto pronosticaba un aumento.

En Cartera de Pedidos, el 36% neto opina que aumentará; es decir, el 37% cree que será mayor, el 1% que disminuirá, y el 62% que no se modificará. Un año antes, el 39% esperaba un aumento.

Los Precios de Venta se incrementarán para el 13% neto (para el 1% neto un año antes); es decir, que serán mayores para el 14%, menores para el 1% e iguales para el 85% que resta.

La Utilización de la Capacidad Productiva (Mayo - Junio '98) se situará en el 91'4% del total, mientras un año antes se pronosticaba en el mismo período el 88'7%.

Fuente: DATACERAMIC (<http://dataceramic.com>)

ACTUALIDAD

EL SECTOR CERÁMICO DESTINA 12.000 MILLONES DE PTAS. A I+D.

12.000 millones de Ptas. es la cantidad que destina, cada año, el sector cerámico tan sólo al apartado de Investigación y Desarrollo.

Esta inversión es equivalente a lo presupuestos totales por ejemplo de una ciudad como Castellón, siendo si cabe, más espectacular si se tienen en cuenta los recursos que se destinan a la adquisición de bienes de equipo y nuevas tecnologías.

El actual Presidente de Ascer, Fernando Diago, calcula que aproximadamente el 80% del cash flow (beneficios más amortizaciones) de las empresas, se vuelven a invertir en mejoras.

Este espectacular volumen de investigación viene generado también por las empresas del sector de esmaltes, fritas y colores cerámicos, que en los últimos años se han convertido en un elemento esencial para el desarrollo del sector en cuanto a nuevos productos y tendencias.

Los avances conseguidos en los últimos años en I+D propiciados por el sector cerámico español, han sido claves para conseguir el álgido momento por el que se atraviesa en la actualidad, tal y como muestran los altos índices de exportación, cifrados en el 50%.

Los responsables de las áreas de I+D de los distintos centros de investigación, siguen reclamando que se mantengan e incluso se aumenten las dotaciones en estas áreas, para así poder mantener la competitividad en los mercados internacionales: la clave para que el sector crezca en el futuro está en el diseño y en elementos que proporcionen valor añadido.

Fuente: Diario "Mediterráneo". 12-7-98.

ACTUALIDAD

CRECIMIENTO DESIGUAL EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE REFRACTARIOS

De acuerdo con el informe: European and International Refractories Industry: A market/ Technology Report, publicado recientemente por Materials Technology Publications, la producción de refractarios de los países de la U.E, permanecerá situada en torno a los 4.3 millones de toneladas por año, durante los próximos años. Los países de la U.E suponen el 80-85% de dicho valor. El mercado de refractarios para los países europeos occidentales fue en 1996 de aproximadamente 3,6 millones de toneladas, que corresponden a un valor de 4.3-4.5 mil millones de marcos alemanes. Alemania fue, con mucho el país que lidera la producción con casi el 35% del total, seguida por Inglaterra con el 17%, Italia aproximadamente el 13%, Austria con el 13% y Francia con el 9%. Del total de los países de la U.E., aproximadamente 1,5 millones, corresponden a materiales no conformados y el resto 2.1 millones a materiales conformados, ladrillos y piezas. Los refractarios monolíticos mantienen su rápido ritmo de crecimiento, y se espera que en el año 2000, alcancen el 45-50% del total de la producción (en peso). La tendencia hacia un uso mayoritario de los materiales no conformados se basa en parte por el elevado rendimiento de materiales como los de bajo o sin contenido en cemento, así como en los materiales autocolables.

La producción de hierro y acero consume más del 60% de la demanda total de refractarios, y por tanto la rentabilidad de la industria de los refractarios, en su conjunto, depende básicamente de los niveles de producción de acero y de las inversiones en este sector. Siguiendo la suave tendencia creciente en la producción de acero en los países de la U.E. experimentada entre 1995 y 1997, se espera, como media un muy ligero crecimiento durante el período 1998-2005. La producción de acero en la Europa del Este se mantiene ralentizada en los últimos años, pero a partir del año 2000 se prevé un rápido crecimiento.

El informe publicado hecho público en Febrero del presente año, incluye, a lo largo de más de 300 páginas, un amplio listado sobre la producción por países y empresas, comercio exterior, sectores consumidores.

Materials Technology Publications
European and International Refractories Industry : A Market/Technology Report

John Briggs

ISBN 1871677262

M.T.P. 40 Sotheron Road, Watford,
Herts WD1 2QA, UK
Fax 44 1923211 510

NOMBRES PROPIOS

CARLOS DOMINGUEZ NUEVO PRESIDENTE DE A.N.F.R.E.

D. Carlos Dominguez Merino ha sido nombrado Presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Refractarios Españoles (A.N.F.R.E.) el pasado mes de Junio y por un periodo de 4 años, sucede en el cargo a D. Juan Alvarez (Didier, S.A.)

Nacido en 1945, tiene el título de Ingeniero Industrial Superior Especialidad Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla- 2ª Promoción año 1972.

Colegiado nº-175 del Colegio-Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía.

1er Curso de Ciencias Económicas-Facultad de Sevilla. Curso 1975-1976.

Titulos de Francés e Inglés hablado y escrito por las Universidades de la Sorbone (Paris) y Universidad de Cambridge.

Cursos de Alta Dirección AD1 del Instituto San Telmo (IESE-Sevilla). Curso 1987-1988.

Tras diversas experiencias en la dirección comercial de empresas tanto en España como en el extranjero se incorpora en 1986 a Refractarios Alfran, S.A., empresa de su familia, donde en la actualidad es Accionista-Consejero Delegado, Director General y Director Comercial.

Desde el año 1990 miembro del Comité Ejecutivo de la P.R.E. (Federación Europea de Fabricantes de Refractarios).

Presidente de la P.R.E. años 1994 y 1995.

Miembro de la Directiva de la A.N.F.R.E. desde el año 1992, y Presidente de la misma desde el pasado mes de junio.

La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, como amigo, socio y colaborador entusiasta en cualquier actividad de la misma, le desea los mayores éxitos en su nueva gestión.

JORNADAS TÉCNICAS

I JORNADAS SOBRE "DEFECTOS" EN LA INDUSTRIA CERÁMICA

ATC- UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN.
JUNIO 1998

Las Jornadas sobre defectos en la industria cerámica congregaron los pasados días 3 y 4 de junio a cerca de 300 empresarios y técnicos del sector, un dato que avala el interés del tema para la industria azulejera. Organizadas por ATC, estas jornadas contaron con dos partes diferenciadas, una primera dedicada a tratar los defectos técnicos y una segunda destinada a la gestión.

Probablemente, una de las mejores conclusiones a las que se llegó en estas jornadas la constituye la afirmación de que el 90% de las baldosas cerámicas que se fabrican no tienen defectos. En este sentido, los técnicos allí congregados destacaron la importante reducción de defectos

que se ha producido en los últimos años, si bien al mismo tiempo se insiste en la necesidad de reducirlos todavía en mayores proporciones.

La relación completa de comunicaciones presentadas fue la siguiente:

Composiciones para la Fabricación de Baldosas Cerámicas, Influencia de los Distintos Componentes sobre su Comportamiento en el Proceso de Fabricación

Ponente: D. Javier García Ten, Responsable de la Unidad de Composiciones Cerámicas.

Institución: Instituto de Tecnología Cerámica, Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas, Castellón.

Diseño de Esmaltes para la Obtención de Productos Específicos

Ponente: D. Dilvestre Giménez Pageo, Jefe de I+D y Control

Empresa: WENDEL EMAIL Ibérica S.A., Castellón.

Adecuación Reológica de la Suspensiones de Esmaltes al Proceso de Aplicación, Factores Relativos a los Esmaltes, a las Instalaciones y al Personal de Producción

Ponente: D. Enrique Algora Pérez, Profesor de Tecnología Cerámica del Departamento de Cerámica Industrial

Institución: Instituto de Formación Profesional nº. 11, Castellón

Innovaciones y Desarrollo Tecnológico en los Nuevos Hornos de Rodillos para Optimizar el Proceso de Cocción y la Calidad del Producto.

Ponente: Dott. Bracci Giovanni, Dirección Técnica de Hornos

Empresa: SACMI, Italia-España

La Gestión del Diseño al Servicio de la Empresa Cerámica

Ponente Prof. Dr. Manuel Lecuona López, Coordinador del Grupo de Investigación y Gestión del Diseño

Institución: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. Universidad Politécnica de Valencia.

Técnicas para la Mejora de la Gestión de Planta

Ponentes: Prof. Dr. Fernando Romero Subirón, Catedrático de Ingeniería de los Procesos de Fabricación y Rector de la Universitat Jaume I.

Prof. José A. Heredia Alvaro, Profesor del Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación (Departamento de Tecnología)

Institución: Universitat Jaume I, Castellón.

La Planificación Maestra de la Producción y la Previsión. Aplicación a Empresas Cerámicas.

Ponente: Prof. Dr. Francisco-Cruz Lario Esteban, Catedrático en Organización de Empresas. Grupo GIP (Gestión en Ingeniería de Producción)

Institución: Universidad Politécnica de Valencia U.P.V.

¿Donde nos lleva una Mala Gestión ?

Ponente: D. José Luis Serra Agut, Director.

Empresa: Asesoría en Calidad J.L. Serra, A.S.Q.C. Certified Quality Engineer, Castellón.

Para más información

A.T.C. Asociación Española de Técnicas Cerámicas
C/ Vera, 20 - 1º - 12001 Castellón

JORNADAS TÉCNICAS

PRESENTACION DEL PROYECTO COLOCACION COMO INSTRUMENTO INNOVADOR EN LA COMERCIALIZACION DE BALDOSAS CERAMICAS.

CASTELLÓN, 25 JUNIO 1998.

ORGANIZAN: INSTITUTO DE PROMOCIÓN CERÁMICA, DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN, ASCER Y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS CERÁMICOS.

El pasado día 25 de junio ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón, la presentación del Proyecto Colocación que financiado por la Diputación de Castellón y elaborado por un amplio equipo de profesionales de todos los sectores productores e investigadores del sector azulejero, han venido trabajando en los dos últimos años bajo la coordinación de J.L. Porcar del Instituto de Promoción Cerámica.

La formidable renovación tecnológica vivida en el sector a partir de la primera mitad de los años 80, ahora ya plenamente consolidada, ha permitido diversificar la producción y aumentar las características técnicas de las baldosas fabricadas, asegurando al mismo tiempo la calidad del proceso de producción. Pero desde los primeros años 90 asistimos también a una renovación de todos los aspectos formales inherentes a la baldosa cerámica, recuperando sistemas y aportando nuevos efectos decorativos que desembocan en ofertas de alta cualificación estética.

La plena implantación del proceso de monococción en revestimientos y la mejor productividad del mundo, consecuencia de los recursos humanos y la tecnología de proceso, han propiciado un aumento drástico de la producción y, en la actualidad, asistimos a otro posicionamiento de cara a incrementar la producción en los próximos años, si persiste la coyuntura favorable tanto en los mercados internacionales como en el mercado interior.

Llegados a esta situación, el aseguramiento de las expectativas del consumidor, en primer lugar, y la apertura de nuevos usos de las baldosas cerámicas, en segundo lugar, constituyen sendos pilares estratégicamente esenciales en la definición de las fluturas políticas comerciales. Ambos pilares se sustentan necesariamente y en buena medida en la calidad de la colocación de las baldosas cerámicas, habida cuenta también de los profundos cambios que han acontecido en el sector de la construcción durante las últimas décadas, en términos de industrialización constructiva, introducción de prefabricados y adaptación de los recubrimientos cerámicos a

nuevos soportes tradicionales con diferente comportamiento.

Ante un consumo estimado de 214 millones de metros cuadrados de baldosas cerámicas en España durante 1997, con la posibilidad de incrementar ese consumo (5,44 metros cuadrados por habitante y año) con nuevas aplicaciones o recuperación de otras del pasado y ante la precaria situación del sector de la colocación en nuestro país por:

- ausencia de normativa y deficiente prescripción,
- descualificación profesional en la colocación y fuertes desequilibrios en la oferta demanda de colocadores, y
- escaso conocimiento de la baldosa cerámica y de la tecnología de colocación, prácticamente en todos los eslabones de la cadena de comercialización y uso, era necesario establecer un conjunto de iniciativas que, a medio plazo, redundaran en un incremento de la calidad de acabados con cerámica.

Entre esas iniciativas y ante el diagnóstico de carencias de la colocación de recubrimientos cerámicos en España, era prioritario establecer una documentación unitaria sobre la tecnología de puesta en obra, con las siguientes premisas:

- Abarcara el entero proceso de colocación, desde la selección de los materiales y la planificación de los trabajos hasta la ejecución del recubrimiento
- Participaran en su elaboración y consensuaran los documentos resultantes todos los sectores industriales y profesionales implicados en la fabricación y comercialización de los materiales (baldosas cerámicas, adhesivos, prefabricados ...) y los implicados en la ejecución de los recubrimientos cerámicos.

Recogiera las últimas tecnologías en la colocación de baldosas cerámicas, asegurando la calidad y óptimo rendimiento.

- Armonizara sus contenidos con la normativa internacional.
- Permitiera una difusión a la carta según los destinatarios, un universo heterogéneo con diferentes niveles y calificaciones profesionales, además del Usuario final.

La documentación elaborada y que se ha presentado establece:

- Unos criterios claros para la selección de los materiales, especialmente baldosas cerámicas y materiales de agarre y rejuntado, apoyados con tablas y cuadros de orientación, en base a las condiciones ambientales y de uso del espacio a revestir.

La caracterización sencilla de las superficies de colocación, como base receptora del recubrimiento cerámico.

La descripción escueta de las técnicas y los procesos de colocación, también con el establecimiento de limitaciones claras en la selección de unas y otros.

- Información complementaria destinada a clarificar el diagnóstico de la no calidad de los recubrimientos cerá-

micos, especialmente con la asignación del origen o causas de las patologías más comunes.

Todo ello, acompañado de documentación complementaria, a diferentes niveles de consulta, sobre parámetros tecnológicos, soluciones constructivas y composición de los materiales.

Se ha cuidado también la armonización documental con la futura normativa europea e internacional, así como la constante vinculación documental a léxico técnico y normativa vigente, con el fin de reforzar las propuestas técnicas emitidas.

Una primera edición en CD-ROM ha permitido incorporar cuestionarios que faciliten la selección de técnicas y materiales.

ACTUALIDAD ECONÓMICA

CRIMIDESA FACTURÓ 12.000 MILLONES DE PESETAS DURANTE 1997

La empresa española Crimidesa, dedicada entre otras actividades a la extracción, producción y comercialización de sulfato sódico natural, facturó 12000 millones de pesetas durante 1997. Esta cifra de negocio la convierte en una de las principales compañías en todo el mundo dentro de su segmento de actividad.

En 1998 Crimidesa espera superar 600.000 toneladas de sulfato sódico, de las que dedicará el 90% a la exportación, lo que sitúa a la compañía como el principal exportador mundial de este material, empleado fundamentalmente en sectores industriales como el vidrio.

En la actualidad, está presente en 62 países de todo el mundo. Toda su actividad cuenta con la certificación de calidad ISO 9002, lo que garantiza que la totalidad de su producción ha sobrepasado satisfactoriamente las más estrictas normas de calidad. Además la certificación ISO 14001 relativa al control medio-ambiental se encuentra pendiente de la auditoría final.

Crimidesa inició su actividad de extracción, producción y comercialización de sulfato sódico natural en 1949. La compañía posee el mayor yacimiento de glauberita con reservas probadas de todo el mundo, así como otros yacimientos de minerales industriales como carbonato cálcico, wollastonita, yesos y arcillas.

ACTUALIDAD

CURSOS 1998. FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

Las actividades a desarrollar en el presente año corresponden a los once Cursos Monográficos impartidos en la Escuela de Vidrio y las exposiciones tanto temporales en el Museo de Vidrio de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, como de las itinerantes que se realizan en otros centros.

En cuanto a los Cursos Monográficos, se desarrollarán entre Abril y Octubre, su precio oscilará entre las 35.000 ptas y las 57.500 ptas. Su duración será siempre de una

semana (35 horas) no siendo necesario que los asistentes, que nunca excederán de los 15, posean experiencia previa en el mundo del trabajo con vidrio.

Igualmente está previsto realizar dos exposiciones:

“Torres Esteban. Retrospectiva de un Escultor en Vidrio”: exposición temporal en el Museo del Vidrio de la Real Fábrica de Cristales de La Granja entre el 8 de Mayo y el 4 de Octubre. Su escultura abrió en España un nuevo camino de expresión plástica mediante la utilización del vidrio laminado, dejando una larga trayectoria de seguidores que continuaron experimentando y plasmando en sus obras escultóricas vitreas semejantes técnicas constructivistas.

“Fábricas de la Corona”: por su carácter itinerante ha recorrido diversas provincias españolas como Alicante y Murcia, se realizará en la Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en Valencia y estará abierta al público desde el 26 de Marzo hasta el 26 de Abril. En ella participarán, junto a La Real Fábrica de Cristales de La Granja, la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara y La Real Fábrica de Porcelana de Buen Retiro.

ELENA ESTEBAN

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

FUNDACION CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

REAL FÁBRICA DE CRISTALES DE LA GRANJA

40100 LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA)

Tel: 921 47 12. Fax: 921 47 15 72

CURSO	FECHA	PROFESORADO
Iniciación al vidrio Soplado (nivel I)	13 al 17 de Abril	C.N.V.
Dorados y Esmaltes al Fuego	11 al 16 de Mayo	Norberto Moretti (Italia)
Tratamiento sobre la Superficie del Vidrio. Espejos Plateados y Azogados	8 al 12 de Junio	A confirmar
Termoformado	22 al 26 de Junio	Miriam di Fiore (Italia)
Casting	6 al 10 de Julio	Joanna Kirby (Gran Bretaña)
Iniciación a la Vidriera	3 al 7 de Agosto	Pablo Muñoz Ruiz (España)
Escultura en Vidrio	21 al 25 de Sept.	Anna Matousková (Rep. Checa)
Fundidos (Fusing)	5 al 9 de Oct.	Frank Van den Ham (Holanda)
Iniciación al Vidrio Soplado (nivel II)	19 al 23 de Oct.	C.N.V.
Nuevas Técnicas de Coloración en Vidrio Hueco	2 al 6 de Nov.	Markus Eerola (Finlandia)
Técnicas y Conceptos de la Vidriera	16 al 27 de Nov.	Pablo Muñoz Ruiz y Carlos Muñoz de Pablos (España)

NOMBRES PROPIOS

J. A. CORDERO. NUEVO SECRETARIO GENERAL DEL PROGRAMA CYTED.

El Dr. J. A. Cordero, hasta ahora director del I. De Automática Industrial del CESIC y uno de los pioneros del programa CYTED del que hasta el momento era coordinador del programa de Automática y Robótica ha sido nombrado nuevo secretario general de CYTED. Dicho nombramiento ha tenido lugar con ocasión de la asamblea extraordinaria CYTED celebrada en Madrid los días 2 – 5 del pasado mes de Junio. Desde esta página les deseamos los mayores éxitos en esta nueva etapa que se abre en el CYTED. La SECV actúa como miembro de dos de las redes temáticas CYTED, Vidrio coordinada por A. Duran secretaria de la Sección de Vidrios de la SECV y la de Electro Cerámica coordinada por el secretario de la Sección de Ciencia Básica, Dr. J.F. Fernández Lozano. Ambos programas que están en pleno proceso de actividades, entre las que cabría destacar la publicación del libro “ El vidrio en iberoamérica. Industria,

investigación y formación.”

El Programa CYTED ha demostrado ser un instrumento original y eficaz para la cooperación científica y tecnológica entre los países iberoamericanos, con una significativa capacidad multiplicadora y movilizadora de recursos y esfuerzos. Los resultados obtenidos y el número de actividades y de logros alcanzados desde su creación en 1984. La calidad de los resultados científicos obtenidos en los diferentes Proyectos, la transferencia y difusión de estos resultados, las publicaciones, la movilidad y la cooperación científica iberoamericana y su contribución al desarrollo señalan las bondades del Programa.

La flexibilidad, naturaleza participativa, capacidad de incorporar novedades y la burocracia mínima, son cualidades excepcionales que hacen que el Programa CYTED tenga un gran poder de convocatoria en Iberoamérica, donde es apoyado como un instrumento de cooperación propio, y que muchos organismos internacionales hayan establecido y deseen establecer convenios y acuerdos para ejecutar actividades conjuntas. Asimismo, la celebración de las Conferencias Científicas iberoamericanas organizadas por el Programa CYTED, previas a las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno y las declaraciones de las Cumbres son expresiones claras de un importante aval político y consolidan su condición de Programa Internacional.

El programa CYTED no ha pretendido servir de base a la creación de nuevas áreas de investigación, sino a fortalecer las existentes. Ni los mecanismos de cooperación previstos, ni la financiación disponible permitían otra cosa. Sin embargo, no es fácil explicar que con el magro presupuesto existente se pueda desarrollar una actividad tan intensa, si no se entiende la capacidad de movilización del Programa, la austeridad de su organización y el compromiso y generosidad de los Organismos Signatarios, Organismos Gestores de IBEROEKA, Coordinadores Internacionales de Subprogramas y Redes Temáticas, Jefes de Proyectos y del conjunto de la comunidad iberoamericana.

A pesar de estas limitaciones, el Programa ha sido uno de los mejores programas de cooperación internacional a nivel mundial. Debe reconocerse, sin embargo, que los Sistemas de Ciencia y Tecnología de los países iberoamericanos han evolucionado fuertemente en los últimos años y que esta evolución no se ha visto acompañada de cambios significativos en el modelo de funcionamiento del Programa que en líneas generales permanece inalterado. Esta situación ha provocado cierta inquietud en muchos de los organismos Signatarios que consideran que el modelo de funcionamiento del Programa debe adaptarse aprovechando la creciente madurez de los Sistemas de Ciencia y Tecnología de sus países.

El cambio es aún más necesario desde el momento en que las contribuciones de los Organismos Signatarios en relación con las aportaciones de España comienzan a ser significativas y que este proceso continuará de forma acelerada en el futuro.

Este proceso de cambio debe entenderse desde una óptica de búsqueda de corresponsabilidad progresiva en los procesos de toma de decisiones, implicando más estrechamente a los Organismos Signatarios en la marcha del Programa junto con la Secretaría General del mismo.

En definitiva, consciente de que las disponibilidades

económicas y la estructura existente del Programa CYTED no permiten mantener el modelo de funcionamiento actual, ni los Organismos Signatarios pueden permanecer al margen de la evolución del Programa, la XIV Asamblea General de CYTED, celebrada en Buenos Aires, Argentina, en Noviembre de 1997, aprobó la creación de dos Grupos de Trabajo encargados de preparar un documento que deberá ser debatido en la próxima XXVIII Reunión del Consejo Técnico Directivo y, en su caso, por una Asamblea General Extraordinaria que se convoque durante el primer semestre de 1998 para refrendar las reformas propuestas.

Con una visión de futuro y un enfoque más pragmático, la nueva orientación que se pretende dar al Programa, en sus mecanismos y formas de actuación permitirán un mayor y mejor aprovechamiento de los innumerables beneficios tangibles e intangibles que aporta el CYTED.

ACTUALIDAD

JORNADAS DE CATEDRALES MASTER DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO

Los días 6 y 7 del próximo mes de noviembre se van a celebrar en Alcalá de Henares las II Jornadas sobre la Conservación de las Catedrales, dentro del Área de Gestión del Patrimonio del Master de Restauración y Rehabilitación del Patrimonio. Dichas Jornadas están dirigidas por D. Angel Sancho Campo, Secretario de Patrimonio Histórico de la Comisión Episcopal, y coordinadas por los Historiadores D. Javier Rivera Blanco, Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid; y D^a. Aurea de la Morena, Catedrática de Historia del Arte la Universidad Complutense de Madrid.

Se detallan a continuación los títulos de la 19 Mesas Redondas que componen el programa del master. Son de destacar, desde el punto de vista cerámico y vidriero los nº 4, 5, 6 y 17.

PLANES DIRECTORES.

HISTORIA CONSTRUCTIVA Y DE LAS RESTAURACIONES

PLANIMETRÍA, INVENTARIOS, PATOLOGÍAS. ARQUEOLOGÍA.

Lauro Olomo, Arqueólogo de la Catedral Magistral de Alcalá.

Profesor MRRP

M^a Inés Tabar Sarriás. Arqueóloga de la Catedral de Pamplona.

LA PIEDRA, LA MADERA, LOS MORTEROS

José M^a García de Miguel. Petrólogo de las catedrales de Alcalá y Palencia, profesor MRRP.

Enrique Nuerte. Arquitecto consultor de Maderas de varias catedrales de España, profesor MRRP.

PROBLEMAS ESTRUCTURALES

Antonio Más-Guindal. Arquitecto, Coord. Publicación Planes D^o Catedrales., profesor MRRP

Santiago Sánchez Beitia, E.T.S. Arquitectura País Vasco, Director Estudio de las Estructuras en las Catedrales Góticas Españolas.

El PROYECTO en la intervención de las Catedrales

LAS INSTALACIONES de las Catedrales: luz, acústica y climatización

PRECIOS Y COSTES DE LA RESTAURACIÓN en las Catedrales

EMPRESAS DE RESTAURACIÓN DE LAS CATEDRALES

LA CATEDRAL EN SU DOBLE ASPECTO litúrgico y cultural

CABILDOS CATEDRALES: su funcionamiento y la liturgia

MUSEOS CATEDRALICIOS

ARCHIVOS CATEDRALICIOS

LA MÚSICA EN LAS CATEDRALES

PATRIMONIO MUEBLE, ESCULTURA, PINTURA, RETABLOS, PINTURA MURAL

VIDRIERAS

Carlos Muñoz de Pablos. Vitralista en las catedrales de Burgos, Salamanca, Toledo, Pamplona, profesor MRRP

Javier Contreras. Arquitecto, MRRP

CAMPANAS, REJAS, ORFEBRERÍA, artes y oficios artísticos desarrollados en las catedrales

PATROCINIO, APOYO, PROMOCIÓN Y VOLUNTARIADO de las Catedrales.

Información

Ángela Flores

Jornadas de Catedrales

Master de Restauración y Rehabilitación del Patrimonio

Colégio Trinitarios. Calle Trinidad, 1. 28801, Alcalá de Henares.

Tels: 91 885 52 76 / 91 885 53 12 / 91885 40 94 Fax: 91 885 52 76

ACTUALIDAD ECONÓMICA

CEMEX VENDE UNA PLANTA DE CEMENTO A VALDERRIVAS POR 39.000 MILLONES

La empresa mexicana Cemex, el tercer productor de cementos del mundo, anunció la venta de su planta de Alcalá de Guadaira (Sevilla) a la empresa española Grupo Valderrivas, por 39.000 millones de pesetas.

La operación se efectuó a través de su subsidiaria española Valenciana de Cementos, y la venta representa el 11% de sus operaciones en España. La planta vendida tiene una capacidad instalada de producción anual de un millón de toneladas de cemento.

La empresa mexicana afirmó que esta operación forma parte de su estrategia para contar con una estructura de capital sólida que permita a la compañía aprovechar oportunidades atractivas de inversión que colaboran a la creación de valor, informa Efe.

Cemex indicó que esta operación permite a su filial Valenciana de Cementos mantenerse como líder en el mercado español y conservar sus economías de escala, así como la eficiencia logística de la compañía.

ACTUALIDAD ECONOMICA

LAS VENTAS DE FIBRAS ORGANICAS E INORGANICAS CONTINUAN CRECIENDO.

El mercado norteamericano de fibras de altas prestaciones, ya sean orgánicas o inorgánicas, crece mas deprisa que el mercado mundial. Estas fibras son utilizadas en tecnologías muy sofisticadas de ahí que su mayor mercado este en E.E.U.U. Sin embargo dichas fibras están siendo comercializadas en una gran variedad de aplicaciones convencionales en donde están obteniendo importantes éxitos. De acuerdo con un informe de Business Comm. Comp. (Rep. 205: Advanced Structural Non-Pyrolized Fibers), el mercado mundial de fibras avanzadas está alrededor de 1000 millones de dólares en el año 1997, y se espera un crecimiento del 9,3 % anual hasta alcanzar los 1600 millones en el año 2002. En este informe se debe observar que dichas fibras están siendo utilizadas con fines militares, sin embargo con la finalización de la gerra fría la búsqueda de nuevas aplicaciones es inminente.

ACTUALIDAD

RESUMEN FINAL DE LA FERIA SAIE 97

La feria SAIE 97 en su trigésimo tercera edición además de alcanzar un gran éxito desde todos los puntos de vista, reafirmó su capacidad de ser un marco especial para todo el sector de la construcción. Los resultados de SAIE 97 en cifras han sido: 1.757 expositores, 165.000 visitantes de los cuales 7.300 procedían de países extranjeros, y 23 delegaciones oficiales.

En resumen SAIE 97 se ha caracterizado por una serie de factores que brevemente detallamos: 1.- Coincidencia de todos los sectores para preparar el futuro de la construcción, tanto a nivel gubernamental como a nivel industrial; en este aspecto la industria de la construcción italiana ha iniciado procesos de transformación y modernización. 2.- Examen exhaustivo de los trabajos públicos, incluso desde la fase de diseño. 3.- Incorporación de las directrices de la Unión Europea en la legislación nacional; un ejemplo está en las nuevas leyes de seguridad en el trabajo lo que conlleva a una muy estrecha relación entre constructor, cliente y arquitecto.

En relación con la feria misma, mención especial debe darse a dos áreas que han obtenido un elevado éxito: la primera ha sido la de software para diseño (CAD) y software para operaciones integradas de dirección, y la segunda ha sido la zona de exhibición de maquinaria y equipos, donde se ha puesto de manifiesto la innovación tecnológica mas reciente, a la vez que ha dado lugar a importantes contratos y negocios.

ACTUALIDAD

**CEVIDER'98
VALENCIA, 28 DE SEPTIEMBRE
AL 3 DE OCTUBRE**

La próxima edición de CEVIDER tendrá lugar durante los días 28 de septiembre al 3 de octubre en Valencia. La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio estará nuevamente presenta para conceder los prestigiosos premios Alfa de Oro, a las obras y trabajos que por sus cualidades técnicas y artísticas sean merecedoras de tal distinción.

La trayectoria de los premios y la cualificación del jurado hacen de los Alfes de Oro una de las menciones más prestigiosas del sector.

Estos premios sólo pueden ser otorgados por Ferias Internacionales en las que se exponga, como parte esencial de su actividad, productos de cerámica, vidrio y maquinaria. Para optar a ellos es necesario que la Feria esté reconocida por la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, dado que las empresas han de cursar su solicitud a través del certámen.

ACTUALIDAD ECONOMICA

ALCOA ASUME EL CONTROL DE INESPAL POR 63.450 MILLONES DE PESETAS

El Presidente de Alcoa, Paul O'Neill y el de la SEPI, Pedro Ferreras, firmaron el pasado mes de febrero la venta de la española INESPAL a la multinacional estadounidense, el mayor productor mundial de aluminio. El precio de la venta es de 410 millones de dólares, lo que supone que la SEPI ingresará 63.450 millones de pesetas. No obstante, tras realizar pagos pendientes y amortizaciones, la cantidad que finalmente se ingresará en el Tesoro se situará en poco más de 19.000 millones de pesetas, según reconoció Ferreras.

O'Neill declaró, por su parte que Alcoa cumplirá estrictamente el plan industrial para Inespal, que incluye el mantenimiento del empleo y unas inversiones de 65.000 millones.

Fuente: ABC

ACTUALIDAD ECONOMICA

**EL MERCADO DE CHIPS DE EMPAQUETAMIENTO MONOLITICO PARA CIRCUITOS INTEGRADOS
FACTURA 11.200 MILLONES DE DOLARES.**

Los chips en empaquetamientos monolíticos, continúan siendo en la actualidad la vía mas popular de empaquetamiento para circuitos integrados. Aunque aún existe una tendencia hacia el empaquetamiento de los circuitos

integrados y todos los semiconductores en un sustrato o tarjeta, la tendencia dominante es empaquetar los semiconductores individualmente y soldarlos a las tarjetas de pistas xerografiadas mediante el uso de tecnología de ensamblado en superficie. Sin embargo, el empaquetamiento de los circuitos integrados ha evolucionado significativamente en los últimos años, particularmente con la introducción de nuevos métodos en la industria de semiconductores. Estos métodos comienzan a ser aceptados en un grado significativo.

De acuerdo con el informe de Business Communications Company Inc. RGB-195, el mercado americano de chips de empaquetamiento monolítico fue de 7.560 millones de dólares en 1996 y las previsiones de 11.200 millones de dólares reflejan un tasa de crecimiento anual del 8,1%.

Las rejillas ordenadas de conexiones tipo aguja en empaquetamientos grandes y pesados son propensas a la fragilidad cuando están diseñadas para albergar muchas conexiones de entrada-salida. Como resultado, las nuevas rejillas ordenadas de conexiones tipo bola se están haciendo muy populares, y su diseño permite un mayor número de conexiones por unidad de superficie. El mercado de empaquetamientos cerámicos multicapa, en base a las rejillas ordenadas con conexiones tipo bola, se prevé que crezca un 8% anual durante los 5 próximos años. El valor de mercado de estas rejillas ordenadas de conexiones tipo bola fue de 1.700 millones de dólares en 1996 con una previsión de crecimiento de 2.500 millones para el año 2001. Otros tipos de configuraciones de empaquetamientos, como el Acerquad®, experimentarán crecimientos menores debido a su configuración periférica que limita el número de conexiones. Esta aplicación se evaluó en 1996 con un valor de mercado de 330 millones de dólares y unas expectativas de crecimiento del 1,8% anual para los próximos 5 años hasta alcanzarse los 360 millones en el año 2001.

El empaquetamiento en materiales plásticos prevalecerá como el mayor mercado durante el cambio de siglo. En 1996 el valor de mercado de estos empaquetamientos fue de 5.500 millones de dólares, con una previsión de crecimiento del 9,1% hasta el año 2001.

Fuente: BBC Inc., Marzo 1997.

CONGRESOS

V INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS (SHS-99).

President Hotel, Moscow, Russia
Agosto 16-19, 1999

Para más información:

Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science (ISMAN)

Russian Academy of Sciences

Chernogolovka, Moscow, 142432 RUSSIA

Phone: +7(095)9628008

Fax: +7(095)9628040

e-mail: shs99@ism.ac.ru

Merzh@isman0.unicon.msk.su

CONGRESOS

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON METASTABLE, MECHANICALLY ALLOYED AND MANOCRSTALLINE MATERIALS.

Wollongong (Sydney) Australia.

7-12 December 1998-06-24

Para más información:

Secretariat ISMANAM-98

Dr. A. Calka

Department of Materials Engineering

Univesity of Wollongong

Wollongong, NSW 2522

Australia

E-mail: Andrzej_Calka@uow.edu.au

CONGRESOS

2ND MEDITERRANEAN CLAY MEETING

Universidade de Aveiro

Aveiro, 16-19 September, 1998

Organizado por:

Associação Portuguesa de Arcillas

Universidade de Aveiro

Sociedade Española de Arcillas

Groupe Français des Argiles

Gruppo Italiano dell'A.I.P.E.A.

Información:

Prof. Dr. Celso de Sousa Figueiredo Gomes

Secretario 2nd MCM

Dpt. De Geociências

Universidade de Aveiro

P-1810 AVEIRO. Porgtual

MEDIO AMBIENTE

EL PROYECTO "PARQUE MINERO RIO TINTO", PREMIO HENRY FORD

El proyecto "Parque Minero Rio Tinto. Aventura Miniparque" ha recibido el pasado mes de abril el Premio Henry Ford a la Conservación, en la categoría de Patrimonio, por su interés en potenciar el desarrollo regional de una zona que padece los efectos de la crisis minera.

El trabajo, de la Fundación Río Tinto para la la Historia de la Minería y Metalurgia, también ha sido seleccionado para representar a España en la final europea de estos premios, que tendrá lugar en Estambul el próximamente.

El jurado español de los Premios Europeos Henry Ford a la Conservación ha valorado la iniciativa de esta Fundación, a favor del desarrollo compatible en la

comarca, basado en los recursos patrimoniales y medioambientales y en el respeto a la historia de la región, El primer premio en la categoría de la Conservación recayó en el trabajo Zaragoza, ciudad ahorradora del agua, de la Fundación Ecología y Desarrollo, que pretende sensibilizar a la población sobre la necesidad de economizar en el uso de este recurso.

Fuente: El Mundo

MEDIO AMBIENTE

LOS ESPAÑOLES RECICLAN AL DÍA 4,5 MILLONES DE BOTELLAS

El reciclado de envases de vidrio ha llegado al punto más alto de su historia en España. Cada día, los españoles depositamos en los iglúes de la calle más de 4,5 millones de botellas que tras ser recicladas vuelven nuevamente al mercado. La tasa de botellas que se reciclan llega actualmente al 37,3% de todas las que se ponen a la venta. Es decir, en 1997, los españoles introdujeron una a una con sus propias manos, la escalofriante cifra de 1650 millones de botellas de vidrio.

Desde que se puso en marcha en España el sistema de contenedores de recogida selectiva del vidrio, hace más de una década, la cifra de recogida de las mismas no ha cesado de incrementarse. Desde entonces se han reciclado 14.000 millones de envases. Si hace una década se recuperaron 827 millones de envases, el año pasado se dobló la cifra.

En lo que al vidrio se refiere, los españoles superan el aprobado en conciencia ambiental. La industria vidriera no quiere detenerse en estas cifras. Sus planes son que, en el 2001, la tasa de envases recuperados en los iglúes callejeros llegue al 50% del total de las botellas que se ponen a la venta en España.

El 2001 es el año tope marcado por la Ley de Envases y Residuos de Envases para que todos los municipios de más de 5.000 habitantes tengan sistemas de recuperación de las basuras urbanas. En lo que respecta al vidrio y también al papel las tasas actuales de recuperación son suficientes para pasar el listón que marca la ley.

Los fabricantes de vidrio cantan las excelencias de este material para contener alimentos y citan, entre otras ventajas industriales, la capacidad lograda en su recuperación. Según las cifras facilitadas por el presidente del Programa Nacional de Reciclado del Vidrio, D. Magín Rovira, el reciclado del vidrio, un material puede reciclarse al 100% ahorró el año pasado 626.000 toneladas de la materia prima con que se fabrica el cristal.

Cada tonelada que se recupera ahorra 130 kilos de fiel, con respecto a una de primer uso, según el Centro del Envase de Vidrio. Por lo tanto el año pasado se ahorraron en energía 1.000 millones de pesetas. Aún queda otra ventaja ambiental: cada tonelada de vidrio reciclada es espacio que se ahorra en los vertederos y que los ayuntamientos no tienen que transportar. La misma fuente evalúa en 4.172 millones de pesetas lo que se ahorraron las entidades municipales.

Todo lo logrado hasta ahora ha sido gracias a un pro-

grama continuado por acercar al ciudadano los puntos de recogida, en los conocidos iglúes de color verde. El año pasado, estos se incrementaron en 7.000, lo que da una media de un iglú por cada 707 habitantes. Las cifras globales indican que mientras en 1997 había 400 municipios con estos contenedores, el año pasado la cifra superó los 4.700 términos municipales. D. Magín Rovira señaló que seguirán apoyando el reciclado "por ser el camino más eficaz para la eliminación de los centros de tratamiento de los residuos urbanos, y como medida activa a favor del medio ambiente".

Fuente: EL Mundo

CONGRESOS

41º CONGRESO BRASILEÑO DE CERÁMICA

En el pasado mes de junio se llevó a cabo el 41º Congreso Brasileño de Cerámica, en Pozos de Caldas (MG), el evento cumplió con las expectativas planteadas.

Las sesiones especiales sobre Medio Ambiente, con énfasis en el control ambiental de la industria cerámica-minera, sobre Minerales industriales, donde se plantearon las estrategias de la Cooperación Internacional, el estado actual y futuro de las vías ferroviarias con miras hacia el Mercosur, el uso de materias primas no convencionales para cerámica, todo ello con la participación de representantes de las empresas, organismos del estado y del sector científico nacional e internacional.

La reunión especial sobre Energía, donde se analizaron y plantearon temas tales como la Cogeneración en la Industria Cerámica, el estado del gasoducto Brasil-Bolivia, la innovación tecnológica en la cocción de las cerámicas con quemadores inteligentes, también fue de gran interés debido a que Brasil no es un país productor de energía.

También hubo una sesión especial sobre Vivienda, en ésta se presentaron temas tan interesantes como el desperdicio de materiales cerámicos, el futuro del mercado de los materiales cerámicos en la construcción civil y los planteamientos sobre el Seguro Garantía de Calidad, esto da una idea de la proyección que está realizando la industria cerámica en Brasil.

Un tema que no podía faltar en esta cita era el de los materiales refractarios, con una sesión titulada Tendencias Tecnológicas en Refractarios en la industria cementera, petroquímica y la acería eléctrica, en esta sesión los participantes presentaron sus impresiones y experiencias sobre el uso de distintos refractarios en cada una de estas industrias.

Por último, se trató el tema referente a las acciones a tomar para el Aumento de las Exportaciones de materiales Cerámicos, ya que Brasil se está proyectando para seguir escalando posiciones en el mercado internacional.

Paralelo a estas sesiones se realizaron conferencias científicas de gran actualidad como Rheological Characterisation of Ceramic Suspensions and its Importance in Colloidal Processing (por Jose M. F. Ferreira, de Portugal), The Microhardness Anisotropy of Single Crystal Ceramics (Richard Bradt, de Estados

Unidos), Sistema Computacional de Controle de Empacotamiento de Partículas (Víctor C. Pandolfelli, Rafael G. Pillagi y Sérgio L. Vendrasco, de Alcoa); Modificación de Ceramic Tile Adhesives With Redispersible Polymter Powders (Andreas Lump), Dispersants of Ceramic Tile Manufacturing Process (Kevin Wu); Impregnación Industrial de Tejas de Arcilla Cocida Mediante Hidrofugantes de Silicona (Carlos Wagner, de Chile), Modificación de las Propiedades de Relaxor de Tugstato de Hierro y Chumbo por la Adición de Dopantes (Joao Lopes Batista). También se realizaron visitas a las empresas La Fiori - Icasa; Elfusa-Mineralizaci Curimbaba y Alcoa.

Como se puede ver, esta reunión muestra como los esfuerzos de los distintos sectores que conforman la industria Cerámica y su entorno, están convergiendo hacia un punto de unión, para lograr un mayor desarrollo del sector en América Latina y muy especialmente para el Mercosur.

FUERTE DESARROLLO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE ESPAÑA Y BRASIL NUESTRO PAÍS ES EL INVERSOR EUROPEO MÁS IMPORTANTE.

En los últimos años, las relaciones económicas entre España y Brasil se han desarrollado de forma intensa, con un importante incremento en el comercio bilateral y con una magnitud de inversiones directas no conocida anteriormente: de 1992 a 1996 las exportaciones españolas se han multiplicado por cuatro.

Hoy, Brasil recibe más del 14% del total de las inversiones españolas directas en el exterior, mientras que en 1996 y 1995, estas inversiones representaban, respectivamente, menos del 3 y 2% del total de las inversiones en el exterior. Como consecuencia, en España es el inversor europeo más importante en Brasil, y el segundo a nivel mundial.

Aunque el comercio con Brasil represente sólo el 1% de las exportaciones e importaciones españolas, se debe destacar que las relaciones entre estos dos países han experimentado un gran impulso en el período reciente. Desde 1993 hasta 1996, las exportaciones de productos españoles a Brasil se han multiplicado por cuatro. En el primer semestre de 1997, se ha exportado hacia este país por valor de 74000 millones de pesetas en componentes para automóvil, bienes de equipo, semimanufacturas y otros productos, mientras que las importaciones de productos brasileños totalizaron 92000 millones de pesetas, representada principalmente por alimentos y materias primas.

Fuente: (Boletín económico de ICE).

Acuerdo de cooperación

Conscientes de la importancia creciente de las relaciones entre ambos países y del papel de la actividad de la innovación en el desarrollo económico y social el Centro para el desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Financiadora de Estudios e Projetos (FINEP) firmaron en 1996 un acuerdo para reforzar la cooperación tecnológica en el campo empresarial. A través de este acuerdo se facilita a las empresas españolas y brasileñas una gama de servicios que incluyen la búsqueda de socios, el asesoramiento y la financiación de proyectos de desarrollo, transferencia y promoción tecnológica.

En este primer año de colaboración, se han obtenido algunos resultados, que de forma resumida se pueden enumerar en la siguiente forma:

- Organización de ferias y participación de diversos encuentros empresariales para difundir información y fomentar proyectos de cooperación;
- aprobación en el marco del programa IBEROEKA de 7 proyectos en los que participan empresas brasileñas y españolas;
- búsqueda de socios empresariales en Brasil o en España para 20 proyectos de cooperación tecnológica.

Más información

Contacto: CDTI, Departamento de Cooperación Internacional.

Tel. (91) 58155 18

Fax. (91) 58155 94

E. mail: tmf@cdti.es

Contacto: FR-JEP. Andrés Ruiz, representante de CDTI en Brasil.

Avda. Das Nações Eunidas 10989 palnta 15. Sao Paulo. SP 04578

Brasil. Tel. 07 55 1182 70318

Fax: 07 55 1182 98514

E-mail: andres@finep.sp.gov.br

REVISTAS

MATERIALS RESEARCH. REVISTA BRASILEÑA DE MATERIALES

Tras la promoción conjunta de CBECIMAT en 1996, la Asociación Brasileña de Cerámica(ABC), la Asociación Brasileña de Metalurgia y Materiales (ABM), y la Asociación Brasileña de Polímeros (ABPol) se unen de nuevo para atender una antigua expectativa de las ciencias de los Materiales en el país, es decir, la creación de un nuevo canal de divulgación de la producción científica del área, ponderando principalmente los artículos de naturaleza académica e interdisciplinarios. En el caso específico de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales, la comunidad del país ya esta compuesta por un contingente numerosos y calificados investigadores, en condiciones de colaborar en la creación y continuidad de una revista de carácter internacional. La posibilidad de edición conjunta por las tres asociaciones más representativas de esta comunidad, propicia una optimización del es fuerzo, tanto por la reducción de costos, como por la mayor integración de ambos segmentos.

Es oportuno enfatizar que no existe en América Latina un periódico indexado específico para registrar, con proyección y calidad internacional, la producción científica en ciencia de los materiales. En consecuencia, el registro de la investigación desarrollada en el país queda restringida a los anales de congresos y seminarios, a publicaciones en revistas de áreas correlativas (Física, Química, Mecánica, etc.), o a eventual divulgación de artículos específicos seleccionados en las revistas publicadas por las asociaciones tecnico-científicas (ABC, AMB, ABPol). Esta situación propició, no solamente el principio de enviar los mejores trabajos al extranjero, también hay

una énfasis acentuada de anales de congresos, no siempre sujetos a criterios de ponderación y posterior divulgación. La creación de una revista científica, por tanto, atendería esta demanda.

INSTRUCCIONES PARA AUTORES

El periódico Materials Research (Revista Brasileira de Materiais) divulga artículos originales, comunicaciones y revisiones de tipo teórico o experimental sobre todos los aspectos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, con énfasis en las relaciones entre el procesamiento, la estructura y las propiedades de los materiales.

Las contribuciones (Original y tres copias) deben ser escritas en papel A4 (21 mm x 297mm) y el texto debe ser impreso en doble espacio, con tamaño de fuente 12, sin formato especial. Visto que es una divulgación internacional de la revista, los artículos deben ser preferiblemente redactados en inglés. En una primera etapa, serán también aceptados trabajos en portugués y español.

La primera página debe contener el título de la publicación, el nombre, la afiliación y dirección de los autores, y un resumen con un máximo de 200 palabras. Las contribuciones presentadas en portugués o español deben contener, adicionalmente, un resumen en inglés.

Las páginas siguientes deben contener el texto del trabajo, sugiriéndose el siguiente orden de presentación (cuando sea pertinente): Introducción-Objetivos, Revisión Bibliográfica, dejando claro el estado del trabajo y la contribución pretendida, Teoría, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Agradecimientos, Referencias, Tablas y Figuras con Leyendas.

Las figuras deben tener buen contraste (diseños originales, papel brillante o copia láser) y dimensiones que permitan una lectura luego de la reducción. Las tablas y figuras deben ser presentadas separadamente, se debe marcar en el original la localización deseada.

Las referencias deben ser numeradas secuencialmente con algoritmos arábigos, entre corchetes, y presentadas al final del trabajo.

EJEMPLOS:

- [1] Abdou, S., Solorzano, G., El-Boragy, M., Gust, W., Predel, B., Scripta Materialia, v.34, n.9, p1431 - 1436, 1996.
- [2] Padilha, A.F., Ambrozio Filho, F., Técnicas de Análisis Microestructural, Hemus Editora Ltda., SP, Brasil, p.130.1985.
- [3] Xavier, C., Santos, P.S., Anales del 11° CBECIMAT, Aguas de San Pedro, SP, P. 853, diciembre/1994.

Las contribuciones deben ser enviadas al editor principal o a los editores adjuntos. Todos los artículos serán analizados por un miembro de la comisión editorial y dos referir. Los editores podrán requerir revisión de las contribuciones presentadas. La aceptación o no del trabajo será decidida por la misma. Toda correspondencia con los editores debe contener título completo y nombre de los autores. La carta de presentación del artículo debe incluir dirección postal, teléfono, fax y dirección electrónica. Instrucciones para sujeción electrónica serán divulgadas oportunamente.

SUSCRIPCION

Con la finalidad de asegurar una constancia en el flujo de las publicaciones será cobrada una asignación anual de la revista con un valor de 60 \$. Para recibirla basta rellenar el formulario de abajo y enviarlo junto con un cheque nominal a la Associação Brasileira de Cerâmica (ABC), Av. Prof. Almeida Prado, 532 - IPT, Prédio 36 - sala 3, Cidade Universitária, CEP 01065-970, São Paulo, SP.

FORMULARIO

Deseo adquirir la suscripción de la revista Materials Research

Nombre _____	
Dirección _____	
Tel: _____ e-mail _____	

CONGRESOS

IV CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

Madrid, 23-27 noviembre 1998

Del 23 al 27 de noviembre de 1998 se celebrará en Madrid el IV Congreso Nacional del Medio Ambiente. Este encuentro medioambiental, el más importante de los celebrados en nuestro país, está organizado por el Colegio Oficial de Físicos junto a Unión Profesional, entidad que representa a más de un millón de profesionales titulados, la Asociación Interdisciplinar del Medio Ambiente, APROMA y El Instituto de la Ingeniería de España, que agrupa a las Asociaciones de Ingenieros Superiores.

El Congreso Nacional del Medio Ambiente reúne cada dos años a todos los agentes implicados para realizar un diagnóstico de la situación ambiental española, a la vez que se buscan y se proponen soluciones que nos permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. Así, el Congreso agrupa a técnicos y profesionales de renombre de todos los sectores para profundizar en los problemas que preocupan al medio ambiente. Además la participación comprometida de la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Medio Ambiente, y de un gran número de corporaciones locales hacen de esta edición el foro propicio para coordinar iniciativas y debatir posibles medidas a los problemas medioambientales del país.

El IV Congreso Nacional del Medio Ambiente cuenta con la Presidencia de Honor de Sus Majestades los Reyes de España. El príncipe Felipe, muy sensibilizado con la problemática medioambiental, ha manifestado expresamente su intención de asistir a los actos de inauguración.

Como en años anteriores, el Congreso tiene una estructura muy dinámica en constante evolución. La gran novedad de esta edición es la incorporación de cinco grandes bloques temáticos que abordarán, con detenimiento y en

días diferentes, cada una de las cuestiones especialmente relevantes en la actualidad medioambiental de nuestro país.

Los bloques temáticos que el Comité Organizador ha considerado prioritarios son: agua; residuos; actividades industriales y otros sectores productivos; espacios naturales y biodiversidad; y los sistemas de información ambiental y la participación ciudadana. Estos temas primordiales en el panorama medioambiental español se tratarán desde una perspectiva global, y se considerarán tanto los aspectos técnicos y profesionales, como los legales, administrativos, políticos y económicos.

Principales actividades

Entre las novedades principales de este IV Congreso destaca la celebración de una jornada sobre ciudades sostenibles. Dada la gran importancia que están adquiriendo los planes ambientales de las ciudades y la gestión medioambiental de las administraciones locales, se pretende potenciar el intercambio de información mediante la exposición de experiencias desarrolladas por entidades locales en nuestro país. En el marco de esta jornada se celebrará un encuentro con los Concejales de Medio Ambiente de las ciudades con mayor número de habitantes de España, y se premiará la labor de alguna ciudad española.

También se celebrará una mesa redonda sobre "estrategias políticas ante el cambio climático". En este encuentro las principales formaciones políticas se reunirán para retomar el debate sobre cuáles son las políticas más adecuadas para conseguir el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Cumbre de Kioto en diciembre de 1997. Además se revisarán los acuerdos puntuales con la Unión Europea que obligan a España a reducir al 17%, el incremento de los gases que provocan el efecto invernadero.

En esta mesa redonda los representantes de los partidos políticos abordarán el trascendente problema del calentamiento de la tierra desde una perspectiva global.

Las diferentes opciones políticas propondrán medidas que afectan a sectores tan dispares como el energético, los transportes, la vivienda, la agricultura, o la gestión de los espacios naturales.

Además se ha establecido una mesa redonda sobre medio ambiente y empleo. Desde hace algunos años muchos profesionales apuestan por el medio ambiente como una salida profesional con grandes expectativas de trabajo. Sindicatos, organizaciones empresariales y administraciones públicas analizarán la situación laboral en el medio ambiente y expondrán las necesidades de este sector en relación con el empleo.

Otra actividad destacada del IV Congreso es la presentación del Proyecto Araucaria para la preservación de la diversidad biológica en Iberoamérica. En el mes de junio la Agencia Española de Cooperación Internacional ha firmado un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y Hacienda, y el Ministerio de Educación y Cultura para poner en marcha el Proyecto Araucaria. Una iniciativa que contribuirá a conservar los principales ecosistemas y a fomentar el conocimiento de la rica biodiversidad de Iberoamérica. En los próximos cinco años España colaborará con los habitantes de algunas regiones amenazadas del centro y del sur de América para planificar las actuaciones necesarias que permitan avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. Con este proyecto España ratifica su compromiso de contribuir a la conservación de los recursos naturales de los países del sur, según las obligaciones internacionales contraídas en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro en 1992.

Más información:

P.A.P. Congresos
Tel. 91 367 53 65
Fax: 91 377 46 69

BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

Cerámica y Vidrio

C A L E N D A R I O

Congresos y Cursos

Fecha	Lugar	Evento	Dirección
20-23 Septiembre'98	Kyongju (Korea)	PACRIM 3	Tel. 82 53 95 06 59 3 Fax 82 53 95 58 17 9
29-30 Septiembre'98	Aachen (Germany)	41 st. International Colloquium on Refractories 1998	DIFK Tel. 49 228 915 08 23 Fax 49 228 915 08 55
5-7 Octubre'98	Bologna (Italia)	9 th SIMCER 72 nd Annual Meeting of German Society of Glass Technology	Ctro. Cerámico Vía Martelli, 26 40138 Bologna (Italy) Tel. 39 51 53 40 15 Fax 39 51 53 00 85
13-15 Octubre'98	Valenciennes (Francia)	Euromech 388	Tel. 33 327 14 11 30 Fax 33 327 14 12 80
15-16 Octubre'98	Madrid (España)	II Forum Europeo sobre Resíduos	European Waste Club (EWC). Tel. 34 915 569334 Fax 34915568584
18-21 Octubre'98	Segovia (España)	XXXVIII Congreso Anual de la SECV	SECV Tel. 91 871 18 00 Fax 91 870 05 50
18-22 Octubre'98	Granada (España)	Congreso Mundial de Pulvimetalurgia PM'98	PM'98 Secretariat European Powder Metallurgy Association Tel. 44 174 324 88 99
20-23 Octubre'98	Madrid (España)	3ª Conferencia Europea sobre colada continua	UNESID Castelló, 128 - 28006 Madrid Tel. 91 562 40 18 Fax 91 562 65 84
28-29 Octubre'98	Atlanta, Georgia	3 rd North American Industrial Minerals Annual Meeting	Industrial Minerals Information Ltd. T: 44 0 171 827 9977 F: 44 0 171 827 5290
29-30 Octubre'98	Barcelona (España)	Conferencia Hispano-Francesa sobre las Aplicaciones Piezoeléctricas	Tel. 934 01 68 02 Fax 934 01 60 90
23-27 Noviembre'98	Madrid	IV Congreso Nal. del Medio Ambiente	P.A.P. Congresos Gil de Ontañón, 21 - 28027 Madrid Tel. 91 367 53 65 Fax 91 377 46 69
25-29 Enero'99	Cocoa-Beach, FL (USA)	An International Conference on Engineering Ceramics and Structures	The American Ceramic Society T: 614 7945880
21-24 Febrero'99	La Habana (Cuba)	I Concurso Iberoamericano sobre Educación en Ciencia de Materiales. TIECIM'99	Prof. Julio Vázquez Ins. Sup. Pedagógico "E. J. Varona" Tel. 537 20 86 21 Fax 537 20 79 52
12-14 Abril'99	Lexington, Kentucky (USA)	CMT 99 Computational Methods and Testing for Engineering Integrity	CMT 99 T: 44 1703 293223 F: 44 1703 292853
21-24 Junio'99	Praga (República Checa)	Glass Science and Technology for the 21 st Century	Agentura Carolina, Ltd. Gass'99 Box 45 Albertov 7/3 ^a 12801 Prague 2 (Zech Republic)

21-25 Junio'99	Brighton (Reino Unido)	Sixth Ecers	Atn. Lisa K. Davis Tel. 44 01 71 83 94 07 1 Fax 44 01 71 83 96 59 1
22-24 Junio'99	Dresden (Alemania)	STREMAH 99	Wessex Institute of Technology T: 44 1703 293223 F:44 1703 292853
16-19 Agosto'99	Moscow (Rusia)	V International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis (SHS-99)	ISMAN Russian Academy of Sciences Chermogolovka, Moscox, 142432 Russia Tel. 70 95 96 28 00 8 Fax 70 95 96 28 04 0
6-9 Septiembre'99	Berlin (Alemania)	UNITECR'99	
15-18 Septiembre'99	Madrid (España)	VIIth European Conference on Solid State Chemistry	ECSSC-99 Prof.Dr. J.M.González-Calbet Dpto. Química Inorgánica. Facultad Químicas Universidad Complutense 28040 Madrid
4-8 Octubre'99	Sevilla (España)	ECASIA'99 8th European Conference on Applications of Surface and interface Analysis	ECASIA'99 Fax 91 397 39 69 E-mail: josem.sanz@uam.es

Ferias y Exposiciones

16-20 Septiembre'98	Sevilla (España)	FICOMAT. Feria de la Construcción y Maquinaria del Atlantico.	Tel. 986 58 00 50 Fax 986 58 08 65
29 Sep.- 4 Oct.'98	Bologna (Italia)	Cersaie	Promos, s.r.l. Box 103 40050 Centergross. Bologna (Italy) Tel. 051 66 46 00 0 Fax 051 86 25 14
7-11 Octubre'98	Shanghai (P.R. China)	ICM CHINA'98	Worldwide Conventions & Expositons Ltd. Tel 85227502868 Fax 85223181641
14-18 Octubre'98	Bologna (Italia)	SAIE'98	Tel. 051 282 111 Fax 051 282 332
15-18 Octubre'98	Elche (España)	FIRMACO Feria Materiales Construcción y Afines	Tel. 965 68 25 00 Fax 965 68 24 44
27-29 Octubre'98	Hong Kong	CERASIA'98	Hong Kong Office Tel:852 2865 4007 Fax:852 2865 2559 UK Office Fax: 44 1283 575622
8-12 Noviembre'98	Dubai (U.A.E.)	13 th International Autumn Trade Fair'98	Alfajer Information & Services Tel:971-4371591 Fax:9714344013
11-13 Noviembre'98	Florianópolis (Brasil)	Tecnologia Cerâmica do Mercosul	Gruppo editoriale Faenza Editrice Tel. 39 546 66 34 88 Fax: 39 546 66 04 40 Faenza Editrice Ibérica, S.L. Tel: 34 964 21 65 70 Fax:34 964 24 10 10 Lab Mat (Universidade Federal SC) Tel. 55 482 34 78 96 Fax: 55 482 34 00 59
2-6 Marzo'99	Valencia (España)	CEVISAMA'99	Feria Valencia Avda. de las Ferias, s/n 46035 Valencia Tel. 963 86 11 00 Fax 963 63 61 11
18-21 Mayo'99	Telford (Reino Unido)	INTERCERAMEX'99	Tel. 44 01 78 22 12 47 3 Fax 44 01 78 22 87 30 8

BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

Cerámica y Vidrio

D I R E C T O R I O

Empresa	Descripción	Dirección
Aparatos de laboratorio		
FEDELCO, S.A.	Material de laboratorio, accesorios para microscopios electrónicos scanning y transmisión	C/. Lago Constanza, 46 - 28017 MADRID Tels. (91) 408 16 25 - 408 16 90 Télex-Clave 588-23261
Arcillas		
C.E. ARCILLAS DEL PRAVIANO, S.L.	Aluminosas y silicosas	Apdo. 44 Piedras Blanca - Castrillón ASTURIAS Tel. (98) 558 81 37
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIONES, S.A. (INTRASA)	Arcillas plásticas molturadas.	Raimundo Fernández Villaverde, 45 28003 MADRID Tel. 91 534 33 07 - Fax 91 534 34 18
NUEVA CERAMICA CAMPO	Productos y materias primas refractarias	Fábricas: Pontevedra-La Coruña Tel. 981 60 50 53
Bienes de equipo		
FUNDICION MOLINA, S.A.	Materiales antidesgaste, Nihard-2 y Nihard-4; Protecciones, palas de molino, bolas duras, etc.	Martí i Julià, 23 08911 Badalona. BARCELONA Tel. 93 389 29 34 - Fax 93 389 19 43
INDUSTRIAS GRANELL, S.A.	Maquinaria industria cerámica	Ctra. Villarreal-Onda, Km. 2,5 CASTELLON Tels. 964 53 00 72 - 964 52 02 30 Télex 65480 IGM/E - Fax: 964 22 03 43
Cementos refractarios		
CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, S.A.		C.N. 340 Nº 3-38 - Km. 1.242,3 Tel. 93 656 09 11 - Fax: 93 656 42 04 08620 S. Vicenç dels Horts. BARCELONA
Colorantes, colores, pigmentos y pastas cerámicas		
COLORANTES CERAMICOS LAHUERTA, S.L.	Productos de lustres	Balmes, 27 - Manises VALENCIA Tel. 96 154 52 38 - Fax 96 153 34 76
LA CASA DEL CERAMISTA JUAN		Ribarroja, 13 bajos - 46940 Manises VALENCIA Tel. 96 154 74 90 - Fax 96 154 72 10
FERRO ENAMEL ESPAÑOLA		Ctra. Valencia-Barcelona, km. 61,5 Apdo. 232 12550 Almazora CASTELLON Tel. 964 50 55 50 - Fax 964 53 73 53
Chamotas		
ARCIRESA ARCILLAS REFRACTARIAS, S.A.		Gil de Jaz, 15, 1º 33004 OVIEDO Tels. 98 524 04 12 - 524 45 84 Fax 98 525 79 57 (ofic.) 98 577 23 27 (fábrica)
CHAMOTAS Y CAOLINES "ARCICHAMOTAS, S.L. CAOLINES DE LA ESPINA, S.L.		C/. Uría, 76-3ºD - 33003 OVIEDO Tels. 98 522 42 77 - 522 55 09 Fax: 98 522 87 67 - 526 57 00
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIONES, S.A. (INTRASA)		Raimundo Fernández Villaverde, 45 Tel. 91 534 33 07 - Fax 91 534 34 18 28003 MADRID
Esmaltes cerámicos, colorantes vitrificables		
PRODESCO, S.L.		Aviación, 44 - Apdo. 38 Manises VALENCIA Tel. 96 154 55 88

Hormigón refractario

PASEK ESPAÑA, S.A.

Dr. Carreño , 1- bajo. 33400 Salinas ASTURIAS
Tel. 98 550 16 89 - Fax 98 550 17 39
Deleg. Galicia: Landoy-Cariño- (La Coruña)
Tel. 981 41 30 10- Deleg. Vizcaya Tel. 94 496 60 42

Hornos

CHESA. CONSULTORES DE HORNOS
ESPECIALES, S.A.

Calle Orense, 22-B - 28020 MADRID
Tels. (91) 556 09 23 - 556 09 94
Télex: 46979 Fax 91 555 09 97

Centros de investigación y laboratorios de ensayos

INSTITUTO DE CERAMICA Y VIDRIO

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 24,300
Tels. 91 871 18 00-04 - Fax 91 870 05 50
Arganda del Rey
MADRID

CASLAB, S.A.

Reactivos y materiales laboratorio

Forcall, 4 - Grupo San Andrés
Tel. 964 25 59 46 - Fax 964 25 40 00
12080 CASTELLON

CERAMICA AVANZADA

C/. Galileo, 72-5° C 28015 MADRID
Tel. 91 448 69 54

CENTRO TECNOLÓGICO FUNDACION
CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

Paseo del Pocillo, 1
Tel. 921 47 17 12 - Fax 921 47 15 72
Internet: <http://www.fcnav.es>
40100 La Granja de San Idelfonso. SEGOVIA

INASMET

Centro tecnológico de materiales

Departamento de Cerámicas
Camino de Portuexe, 12 - Barrio de Igara
Tel. 943 21 80 22 Fax: 943 21 75 60
20009 SAN SEBASTIAN

Pastas cerámicas

MINERALES CERAMICOS, S.A. (MICESA)

Carretera Cheste, s/n 46101 Villamarchante
VALENCIA Tels. 96 154 74 90 - 154 72 10

Refractarios

REFRACTA

Comercial y oficina técnica

Apartado 19 - Cuart de Poblet VALENCIA
Tels. 96 154 76 68 - 154 77 40
Telegramas REFRACTA - Télex 64013 - REFA - E
Fax: 154 88 83

CERAMICA DEL NALON, S.A.

Apdo. 8 Tels. 98 569 33 12 - Fax 98 568 07 17
Sama de Langreo ASTURIAS

REFRACTARIOS BURCEÑA

Fabricación de Materiales refractarios: Aluminoso;
Alta Alúmina; Básicos; Aislantes; Monolíticos

Tel. 94 499 78 22 - Fax 94 499 37 28
Oficina Central: C/. Calero, s/n
48903 Burceña-Baracaldo. VIZCAYA

FLEISCHMANN IBERICA, S.A.

Tel. 942 50 31 96 - Fax 942 50 32 00
39130 Elechas CANTABRIA

JOSE A. LOMBA CAMIÑA S.A. CACHADAS

Apdo. 18 36780 La Guardia PONTEVEDRA
Tel. 986 61 00 55 - 61 00 56
Télex 83990 Abmol. E. Fax 986 61 41 41

PROTISA

General Martínez Campos, 15
Tel. 488 31 50 - 28010 MADRID

REFRACTARIA, S.A.

Apdo. 16 - 33180 Noreña ASTURIAS
Tels. 98 574 06 00 - 74 06 04 Fax: 98 574 26 63

DOLOMITAS DEL NORTE, S.A.

Dolomías sinterizadas; Doble paso. Alta densidad

Fábrica de Montehano. CANTABRIA
Tel. 942 67 76 13 - Fax 942 67 77 02

REFRACTARIOS DE VIZCAYA, S.A.

Apdo. 1.449 - 48016 Zaimundo BILBAO
Tels. 94 453 10 31 - 453 10 45 Fax 453 17 86

REFRACTARIOS ALFRAN, S.A.

Refractarios Conformados y no conformados en
calidades: Alta Alúmina, Aluminosos, Sílico-Aluminosos
Antiácidos y aislantes.

Autovía del 92 km. 6 Pol Ind. Hacienda Dolores
41500 Alcalá de Guadaira SEVILLA
Tel. 95 563 42 00 - Fax 95 563 11 29