AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE ARGAMASSA PARA ENCUNHAMENTO PARA MINIMIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM SVVIE

DE LORENZI FONSECA DE OLIVEIRA, JOSIELE
Arquiteta e urbanista, Pós graduação em
Patologia das Construções
UNISINOS – Univ. do Vale do Rio dos Sinos
Rio Grande do Sul; Brasil
josidelorenzi@terra.com.br

FRIEDERICH DOS SANTOS, MARCUS DANIEL
Mestre em Engenharia Civil
UNISINOS – Univ. do Vale do Rio dos Sinos
Rio Grande do Sul; Brasil
marcus@mmcprojetos.com.br

CHRIST, ROBERTO
Pós graduação – Doutorado em Engenharia Civil
ittPerformance UNISINOS- Univ. Vale do Rio dos Sinos
Rio Grande do Sul; Brasil
rchrist@unisinis.br

PACHECO, FERNANDA
Pós graduação – Doutorado em Engenharia Civil
ittPerformance UNISINOS- Univ. Vale do Rio dos Sinos
Rio Grande do Sul; Brasil
fernandapache@unisinis.br

RESUMO

Surgiram várias manifestações patológicas especialmente na zona de encunhamento, necessita-se de uma norma brasileira específica de execução e parâmetros das argamassas para encunhamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades mecânicas de resistência à compressão e à tração e o módulo de elasticidade, das argamassas. Iniciou-se uma análise comparativa entre os profissionais da área. Catalogaram-se dados de características físicas, modo de execução e preparo de 7 empresas de argamassas industrializadas e 3 aditivos expensor, foram produzidas 2 industrializadas e 2 com traço areia:cimento:aditivo, de marcas e volumes diferentes. Moldou-se 3 corpos de prova 4x4x16cm, para cada traço, conforme NBR13279. Os resultados das propriedades mecânicas das argamassas não foram satisfatórios. Apenas uma entre as argamassas ensaiadas, sendo utilizada na função de encunhamento, com baixa resistência mecânica de flexão e compressão, influenciando no resultado do módulo de elasticidade.

Palavras-chave: argamassa, encunhamento, módulo de elasticidade, resistência compressão, resistência à flexão.

ABSTRACT

Several pathological manifestations have arisen especially in the wedge zone. Thus, a specific Brazilian standard of execution and parameters of wedge mortars is required. The objective of this work was to evaluate the mechanical properties of compressive and tensile strength and the modulus of elasticity of mortars. A comparative analysis was started among professionals in the area. Physical characteristics, execution and preparation data of 7 industrialized mortar companies and 3 expander additives were cataloged, 2 industrialized and 2 sand-traced: cement: additive, of different brands and volumes. Three 4x4x16cm specimens were molded for each trait, according to NBR13279. The results of the mechanical properties of mortars were not satisfactory. Only one among the mortars tested, being used in the wedging function, with low mechanical resistance of flexion and compression, influencing the result of the modulus of elasticity.

Keywords: mortar, wedging, modulus of elasticity, compressive strength, flexural strength.

1. INTRODUÇÃO

Houve uma grande mudança na maneira de construir no Brasil nos últimos anos, edifícios mais altos e esbeltos, com grandes vãos e redução de pilares, as deformações imediatas e lentas da estrutura que, se não previstas, podem ser uma das causas das manifestações patológicas na ligação entre a estrutura e a última fiada da alvenaria de vedação (CAPORRINO, 2018; DALDON, 2008; THOMAZ, 2007)

Qualquer sistema se deforma, o importante é o grau de flexibilidade dos componentes (vigas e lajes) (THOMAZ, 2007) e como ela se comporta para definição do sistema de fixação e/ou a argamassa de encunhamento a ser utilizada. Cabe destacar que a NBR 8545:84 não leva em consideração este requisito e não classifica o tipo de encunhamento a ser utilizado, tampouco tem-se isso em outras normas (CAPORRINO, 2018; DALDON, 2008; THOMAZ, 2007).

Infelizmente há pouca bibliografia sobre o assunto, muitas divergências dos materiais a serem utilizados. Assim, este artigo visou contribuir com dados coletados em testes laboratoriais de ensaios de módulo de elasticidade, resistência à compressão e flexão na tração, resultados obtidos das amostras das argamassas industrializadas para encunhamento e argamassas com aditivos expensor. Os parâmetros foram comparados e concluídos em dados estatísticos, além de agregar para pesquisas futuras e técnicas de execução, até a viabilização de normas brasileiras específicas para execução e parâmetros para argamassa de encunhamento.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A ocorrência de várias manifestações patológicas na área de ligação entre a alvenaria e a estrutura, pode decorrer de diversos fatores. Com o avanço da tecnologia as estruturas são mais deformáveis, mais esbeltas, menos contraventadas, pois são utilizados materiais mais leves e concretos de alta resistência, por exemplo (DALDON, 2008).

A manifestação patológica denominada de fissura na região do encunhamento em alvenarias não estruturais, ocorre devido a execução inadequada do encunhamento, as alvenarias não suportam sobrepeso de cargas verticais (CAPORRINO, 2018). A compressão dos componentes da alvenaria, provenientes da ativação de sobrecarga uniformemente distribuídas, pode causar fissuras horizontais, devido a flexo-compressão da parede pela deformação dos elementos estruturais. (THOMAZ, 1989).

As execuções das alvenarias devem seguir alguns critérios e cuidados preliminares antes e durante a execução, conforme a NBR 8545 (ABNT, 1984) o item 4.1.17 o modo indicado de travamento entre a alvenaria e a estrutura são 3 modos de execução conforme Figura 1.

Figura 1: Travamento alvenaria/estrutura

2.1 Os materiais para encunhamento

- As cunhas de concreto e os tijolos cerâmicos maciços inclinados a 45° são ideais para as estruturas pouco deformáveis, pois a alvenaria trabalha rigidamente com a estrutura (CAPORRINO, 2018; LORDSLEEM JUNIOR, 2004). Elas são classificadas como encunhamento pré-tensionamento (rígido), juntamente com a argamassa expansiva, com o objetivo de fixar a parede em uma estrutura indeformável (SEBBATINI, 1989).

Para o engenheiro Jonas (MEDEIROS, 2007) o encunhamento de cunhas de concreto e tijolos maciços não é mais recomendada em muitos casos, sendo tais materiais pertinentes em estruturas menos deformáveis que as desenvolvidas atualmente.

- As argamassas com aditivos expansivos, se tornam um material rígido devido ao aditivo que reduz a capacidade de retração da argamassa após a sua aplicação, aumentando a rigidez da parede de vedação, contribuindo para as manifestações patológicas do sistema (DALDON, 2008).

- A argamassa de encunhamento, é classificada como encunhamento sem pré-tensionamento ou encunhamento resiliente (DALDON, 2008), que proporciona uma união flexível, absorve os esforços de deformações da estrutura para a alvenaria (CAPORRINO, 2018; DALDON, 2008; LORDSLEEM JUNIOR, 2004)

Resiliência é a capacidade da argamassa se deformar sem que haja ruptura e retornando originalmente suas dimensões. Para tal, deve ter baixo módulo de elasticidade, alta plasticidade ou de baixo teor de cimento (argamassa podre) e aderência inicial alta, minimizando a fissuração nas alvenarias imposta pelas deformações da estrutura (SEBBATINI, 1989; DALDON, 2008; CAPORRINO, 2018). Conforme Thomaz (2007) “[...] Quanto mais flexível a estrutura e mais

desfavoráveis as condições da parede (grande extensão ou pequena espessura), mais deformável e resiliente deve ser o material de fixação [...]”.

2.2 Tipos de argamassa de encunhamento

Existem várias composições de argamassas para encunhamento, supõe-se que as mais utilizadas em obras são (a) cimento, areia e aditivo expansor ou compensador de retração, argamassa de encunhamento rígido (b) cimento, areia e pasta de cal ou cola PVA, argamassa de encunhamento resiliente e (c) argamassa de encunhamento industrializadas, depende dos componentes pode ser considerada resiliente ou rígida.

2.3 Execução do encunhamento argamassado

Pode se considerar que os profissionais da área têm pontos de concordância e divergência. Por exemplo, a execução do encunhamento de cima para baixo é unânime pelas deformações da estrutura. Um ponto divergente é a ordem da execução, como: - a cada 4 pavimentos (MEDEIROS, 2007) (SANTOS, 2018), 2008) (LORDSLEEM JÚNIOR, 2004); - a cada 3 a 4 pavimentos (SEBBATINI, 1989); - a cada 3 pavimentos (THOMAZ, E.; FILHO, C.V.M. ; CLETO, F.R.; CARDOSO, F.F., 2009); - a cada 24 horas por pavimento (CAPORRINO, 2018) e em pavimento alternados (DALDON, 2008).

Os outros critérios de execução nem sempre são concordantes, observa-se no quadro 1 o posicionamento de diferentes profissionais e documentos técnicos.

Quadro 1: Prazos a considerar para execução do encunhamento

Fonte de pesquisa	QUANDO EXECUTAR O ENCUNHAMENTO		
	Após o término da alvenaria	Após o término da estrutura	Após a elevação da parede do último pavimento a ser encunhado
Código de Prática de Obras nº 1 (THOMAZ, E.; FILHO, C.V.M. ; CLETO, F.R.; CARDOSO, F.F., 2009)	10 dias	_____	14 dias
Téchne, edição nº 120 (MEDEIROS, 2007)	3 pav. finalizados	60 dias	14 dias
Seminário Desempenho de Sistemas de Alvenaria de Blocos Cerâmicos (SANTOS, 2018)	28 dias	120 dias concretagem	28 dias
Patologia em Alvenarias (CAPORRINO, 2018)	14 dias	60 dias	30 dias e fixá-los após a instalação do telhado
Trabalho de Conclusão Graduação - UFRGS (DALDON, 2008).	2 semanas de intervalo	70 dias	_____
Assoc. Brasileira de Normas Técnicas NBR 13281 (ABNT, 2005)	7 dias (item 4.1.17 pág.7)	_____	7 dias após o pavimento do andar acima (item 4.1.18 pág.7)
Execução e inspeção de alvenaria racionalizada (LORDSLEEM JÚNIOR, 2004)	4 pavimentos livres de escoramento	concluída	30 dias

No quadro 2 observa-se cuidados para evitar o surgimento de manifestações patológicas.

Quadro 2: Procedimento e cuidados para execução do encunhamento

Fonte de pesquisa	COMO EXECUTAR O ENCUNHAMENTO		
	Espaçamento alvenaria x laje ao fundo da viga	Preenchimento do espaço de encunhamento	Tipo de material para o encunhamento
Código de Prática de Obras nº 1 (THOMAZ, E.; FILHO, C.V.M. ; CLETO, F.R.; CARDOSO, F.F., 2009)	1,5 a 3 cm	Projetista defini se preenche totalmente ou dois cordões laterais.	Não deve ser rica em cimento e/ou formuladas com aditivos expansores.
Téchne, edição nº 120 (MEDEIROS; THOMAZ, 2007)	2 a 3 cm (Jonas Medeiros)	- Face do bloco vazado dois cordões s/vazios; - Face do bloco maciço toda junta. (Jonas Medeiros)	Materiais resilientes: massa podre, argamassa com elastômero, esferas de isopor, placas de neoprene, cortiça ou isopor, poliuretano expandido e outros. (Ercio Thomaz)
Seminário Desempenho de Sistemas de Alvenaria de Blocos Cerâmicos (SANTOS, 2018)	2 a 3 cm	Todo o vão aplicado dos dois lados	- Argamassas industrializadas; - Argamassas traçadas em obra.
Patologia em Alvenarias (CAPORRINO, 2018)	2 a 3 cm	Camada de argamassa espessa e uniforme	Argamassa resiliente, seja flexível, alta plasticidade, aderência e baixo módulo de elasticidade
Trabalho de Conclusão Graduação - UFRGS (DALDON, 2008).	2 a 3 cm	_____	- Encunhamento rígido: argamassa expansiva, cunhas de concreto, tijolos inclinados a 45°; - Encunhamento resiliente: argamassa de baixo módulo de elasticidade; - Encunhamento plástico: espuma de poliuretano
Assoc. Brasileira de Normas Técnicas NBR 13281 (ABNT, 2005)	≈ 30mm (Figura 14a pág.8)	_____	Argamassa com expensor (Figura 14a pág.8)
Execução e inspeção de alvenaria racionalizada (LORDSLEEM JÚNIOR, 2004)	Conforme o tipo de encunhameto	Aplicar com uso de bisnaga	- Encunhamento rígido: cunhas de concreto ou tijolos maciços inclinados - Encunhamento estrutura deformável: argamassa expansiva, espuma de poliuretano ou argamassa rica em cal

2.4 Características e propriedades da argamassa de assentamento

Como já citado, não há norma específica para encunhamento, e assim, utiliza-se a NBR 13281 (ABNT, 2005), que classifica no item 3.2.1.3 “Argamassa para complementação da alvenaria (encunhamento): Argamassa indicada para fechamento da alvenaria de vedação, após a última fiada de componentes” NBR 13281 (ABNT, 2005), porém, sem classificação dos parâmetros pensando em específico nesse uso.

Determina-se as características e propriedades através de ensaios específicos e a classificação das argamassas conforme sua resistência à compressão Tabela 1; a densidade de massa aparente no estado endurecido; resistência à tração na flexão Tabela 2; coeficiente de capilaridade; densidade de massa no estado fresco; retenção de água e resistência potencial de aderência à tração da Norma Brasileira NBR 13281 (ABNT, 2005).

Tabela 1: Resistência à compressão

Classe	Resistência à compressão MPa	Método de ensaio
P1	$\leq 2,0$	NBR 13279
P2	1,5 a 3,0	
P3	2,5 a 4,5	
P4	4,0 a 6,5	
P5	5,5 a 9,0	
P6	$> 8,00$	

Tabela 2: Resistência à tração na flexão

Classe	Resistência à tração na flexão MPa	Método de ensaio
R1	$\leq 1,5$	NBR 13279
R2	1,0 a 2,0	
R3	1,5 a 2,7	
R4	2,0 a 3,5	
R5	2,7 a 4,5	
R6	$> 3,5$	

Além desses ensaios para a argamassa de encunhamento é importante o módulo de elasticidade, a redução é favorável a argamassa de encunhamento, sendo compatível com sua função, evitando deformações excessivas que possam danificar a alvenaria de vedação, o revestimento, comprometendo a aderência a estrutura, consequentemente a durabilidade e a estanqueidade.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia deste trabalho, através de pesquisa pelo método quantitativo, com intuito de comparar os parâmetros de desempenho entre a argamassa industrializada e argamassa areia x cimento x aditivo expensor, através de levantamento de dados obtidos por ficha técnica de produtos e ensaios laboratoriais executados conforme as normas técnicas relacionadas a cada fase, como preparo da mistura, moldagem, cura e ensaios. Catalogaram-se dados de características físicas de 07 empresas que comercializam argamassa industrializada e 03 empresas de aditivo expensor, e características mecânicas de 02 argamassas industrializadas e 02 argamassas convencionais adicionado aditivo expensor de marcas diferentes.

3.1 Características técnicas

Foram obtidas as características técnicas com as empresas do desempenho dos produtos, apontados no quadro 3, através das fichas técnicas, apresentam a classificação conforme a NBR13281 (ABNT, 2005).

Quadro 3: Desempenho do produto da argamassa industrializada

Empresa – data emissão	Resistência à compressão	Densidade estado endurecido	Resistência tração na flexão
ARG 1 – 27/09/18**	-----	-----	-----
ARG 2 – Não tem	P3* – 2,5 a 3,0 MPa	M5* – 1600 a 2000kg/m ³	R2 – 2,7 a 4,5 MPa
ARG 3 – 06/05/13	P3* – 2,5 a 4,5 MPa	M5* – 1600 a 2000kg/m ³	R2* – 1,0 a 2,0 MPa
ARG 4 – Não tem	P4* – 4,0 a 6,5 MPa	M5* – 1600 a 2000kg/m ³	-----
ARG 5 – 07/07/16	P3* – 2,5 a 4,5 MPa	M5* – 1600 a 2000kg/m ³	R2* – 1,0 a 2,0 MPa
ARG 6 – Não tem	P3* – 2,5 a 4,5 MPa	M4* – 1400 a 1800kg/m ³	-----
ARG 7 – 10/03/14	28 dias 50 MPa	-----	-----

*Classificados pela NBR13281/05.

**Somente o Módulo de elasticidade dinâmico – 1,842 MPa, conforme ensaio do laboratório.

OBS- Dados retirados das fichas técnicas dos produtos das empresas estudadas.

Outros dados pertinentes ao estudo, contendo instruções de preparo do produto, aplicação, rendimento, tempo de utilização, classificação e outras informações do produto, sendo tais dados apresentados no quadro 04. Pode-se

constatar que dentre as empresas não há um consenso entre as maneiras de execução do encunhamento. Não somente o modo de preparo e a forma de aplicação.

Quadro 4: Informações e recomendações das fichas técnicas da argamassa industrializada.

Empresa - data	Composição	Preparo	Aplicação
ARG 1 – 27/09/18	- cimento Portland; - cal hidratada CH-II; - blend de agregados minerais calcários e quartzoso; - filer mineral; - aditivos químicos compensadores de retração.	4,4 a 4,8 litros água p/saco de 25kg. Mistura obrigatoriamente em betoneira ou misturador de argamassa, nunca manualmente.	Espessura ideal de 2 a 3cm, injetar argamassa até preencher completamente o espaço existente, compactando totalmente o material no interior vazio.
ARG 2 – Não tem	- cimento Portland; - cal hidratada; - areia quartzosa classificada; - aditivos químicos não tóxicos.	7,0 e 7,5 litros de água p/saco de 40kg. Homogeneizar a mistura evitando a formação de grumos	Espessura de 10mm, pois é a que se consegue o melhor desempenho do produto em relação à resistência e à compressão, molhar os blocos cerâmicos.
ARG 3 – 06/05/13	- cimento Portland; - agregados minerais com granulometria controlada; - aditivos químicos.	12,8% a 13,2% de água a temperatura 18°C e 25°C. Mistura manual ou mecânica argamassadeira, o tempo varia conforme o tipo de equipamento e quantidade de saco deve ser controlado pelo operador.	Espalhar a argamassa sobre o bloco pressionando-o para que haja uma boa aderência argamassa e bloco, retirando o excesso com a colher. Cuidados temperatura ambiente superior a 30°C, bloco superior 28°C e umidade relativa do ar inferior a 40%.
ARG 4 – Não tem	- cimento cinza; - cal hidratada; - areias selecionadas; - aditivos químicos.	6,5 a 7,5 litros de água p/saco 50kg e misturar em betoneira por no mínimo de 3 minutos, ou em argamassadeira, ou ainda manualmente até a perfeita homogeneização.	Preencher a folga do encunhamento por um lado da parede, com colher de pedreiro e compactando-a com um soquete de madeira, completar pelo outro lado após 12 horas. Executar o encunhamento em grupos de 3 pavimentos e iniciar de cima para baixo, com intervalo de 24 horas entre eles.
ARG 5 – 07/07/16	- agregados minerais; - cimento Portland; Aditivos químicos não tóxicos.	Entre 12% a 15% de água em betoneira ou misturador contínuo.	Espalhar a argamassa sobre o bloco pressionando-o para que haja uma boa aderência argamassa e bloco, retirando o excesso com a colher, junta acabada de no mínimo 1,0cm de espessura, umedecer levemente os blocos.
ARG 6 – Não tem	- cimento Portland; - cal Geo; - areias selecionadas; - aditivos químicos.	5,5 a 6,5L de água p/saco de 40 kg. Misturar em argamassadeira por um tempo mínimo de 5 minutos ou até ficar homogênea.	Disposto na norma técnica ABNT NBR7200* e NBR15961-2**
ARG 7 – 10/03/14	Não possui	2,375 litros água p/saco de 25kg. Misturar em argamassadeira por um tempo mínimo de 5 minutos, ou em betoneira, ou ainda manualmente até a perfeita homogeneização	Preencher a folga do encunhamento por um lado da parede, com colher de pedreiro e compactando-a com um soquete de madeira, completar pelo outro lado após 12 horas

NBR7200 Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Procedimento;

**NBR15961-2 Alvenaria estrutural – Blocos de concreto;

OBS- Dados retirados das fichas técnicas dos produtos das empresas estudadas.

O aditivo expensor também é plastificante, é um produto em pó com propriedades expansivas e plastificante, de modo a compensar a retração plástica causada pela hidratação do cimento, para ser adicionado à pasta de cimento e argamassa e concretos, no quadro 5, 03 empresas que comercializam o aditivo descriminado sua forma de aplicação e modo de preparo.

Quadro 5: Forma de aplicação e modo de preparo do aditivo expensor

Empresa - data	Utilização	Preparo	Aplicação
AD 1 – Não tem	- encunhamento em geral; - preenchimento em geral, com argamassa tipo dry-pack (consistência seca)	Traço 1:6 areia média limpa, água até atingir uma consistência seca para aplicação.	Encunhamento uma fresta de 3cm, mistura a seco, preferencialmente betoneira e argamassadeira por aproximadamente 3 min. depois adicione a água
AD 2 – 01/06/13	-argamassa de encunhamento; - pasta e argamassa de enchimento de espaços vazios; -injeção de pasta de cimento em fundações, cavidades e fissuras em rochas.	Encunhamento –traço 1:3 de areia média lavada, 1% sobre o peso do cimento	Adicionado ao cimento seco, a mistura preferencialmente com agitação mecânica (betoneira) 40% a 45% de água em relação ao cimento, consistência plástica/seca
AD 3 – Abril/15	- para diminuir a retração plástica ; - pasta para bainhas de protensão; - concretos, argamassas e pasta com menor fator água/cimento	0,5% a 1% sobre a massa do cimento	Nas áreas preenchidas deve estar seco, limpo, isento de óleos e desmoldantes, pó e partículas soltas. Processo expansivo em 20 minutos após mistura.

OBS- Dados retirados das fichas técnicas dos produtos das empresas estudadas.

3.2 Material e moldagem do corpo de prova

A confecção e ensaios das argamassas foram realizados no itt Performance, localizado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Para a confecção foram encontradas no mercado do Rio Grande do Sul apenas 2 argamassas industrializadas nos quais foram ensaiadas e escolhido 2 marcas de aditivos expensor mais utilizadas, totalizando 4 traços com quantidade de água e preparo da mistura diferentes, utilizando o equipamento de pesagem a balança eletrônica de resolução 1g marca Level, e para mistura a argamassadeira de eixo vertical de marca Fortest. As argamassas são descritas a seguir:

- Argamassa AD1 de traço areia média x cimento Portland CPIV-32, com aditivo expensor, conforme a embalagem o modo de preparo e traço da mistura de 1:6 mais 1% do peso do cimento de aditivo, sendo a massa específica de 357g de cimento, 2142g de areia média, 3,6g de aditivo e adicionado 222ml de água, introduzido na argamassadeira a mistura seca por 3 minutos, para ficar uma mistura homogênea, adicionado a água aos poucos e continua a mistura até completar 6 minutos. Argamassa com consistência seca para a moldagem do molde 1 (figura 2a).
- Argamassa AD2 de traço areia média x cimento Portland CPIV-32, com aditivo expensor, na embalagem não possui informações para o modo de preparo e traço da mistura, portanto foi utilizado a proporção da mistura conforme a ficha técnica (quadro 4) de 1:3 mais 1% do peso do cimento de aditivo, sendo a massa específica de 625g de cimento, 1875g de areia média, 6,3g de aditivo e adicionado 40 a 45% de água, modo de preparo igual a argamassa anterior, adicionado 281ml (45%) de água. Argamassa com consistência plástica/seca para a modelagem do molde 2 (figura 2b).
- A argamassa industrializada ARG1, conforme informações da embalagem, sua composição é uma mistura seca à base de cal hidratada CH-II, areia industrial classificada à base de rocha calcária e quartzo, cimento Portland CPII-Z-32 e aditivos químico especiais compensadores de retração, adicionar água de 3,3 a 4,10 litros por 25kg (divergente do quadro 4), foi separada a massa específica seca de 2500g e a massa de água 410g (o limite máximo de água), sendo utilizada 330g de água, a mistura foi realizada conforme as recomendações NBR16541 (ABNT,2016) item 5.2.1. A argamassa ficou homogênea e sem grumos com consistência plástica (pastosa), para a moldagem molde 3 (figura 2c).

- A argamassa industrializada ARG2, conforme informações da embalagem, sua composição é uma mistura seca de cimento Portland, areia natural, cal hidratada e aditivos especiais não tóxicos, adicionar água de 4,0 a 4,50 litros por 25kg (divergente do quadro 4), foi separada a massa específica seca de 2500g e a massa de água 450g (o limite máximo de água), sendo utilizada 338g de água, a mistura foi realizada conforme as recomendações NBR16541 (ABNT,2016) 16 item 5.2.1. A argamassa ficou homogênea e sem grumos com consistência plástica/seca, para a moldagem do molde 4 (figura 2d).

Moldaram-se amostras com dimensões de 4 X 4 X 16 cm, conforme figura 4, de 3 corpos de prova para cada traço de argamassa, totalizando 12 corpos de provas conforme a NBR13279 (ABNT, 2005). Foram moldados em única camada, desmoldados após 48h, e permaneceram em ambiente do laboratório, para simular o mais próximo possível do ambiente da obra. (NBR 16541, 2016; NBR 13279, 2005).

Figura 2 – Consistência da argamassa e moldagem dos corpos de prova

3.3 Ensaios realizados

Os ensaios foram realizados aos 28 dias de acordo com as recomendações das normas NBR 13279 (ABNT, 2005) e NBR 15630 (ABNT, 2008), os corpos de prova foram pesados e medidos determinando a densidade ρ da massa no estado endurecido em kg/m³, o primeiro ensaio realizado foi de módulo de elasticidade dinâmico através da propagação de onda ultra-sônica, realizado conforme a NBR15630 (ABNT, 2008), utilizando o aparelho portátil marca Pundit lab modelo proceq conforme figura 3. O método de transmissão foi o direto.

Figura 3 - Ensaio de módulo de elasticidade, aparelho ultrassom

Determinou-se a velocidade de propagação V de ondas ultra-sônicas (VOU), leva para percorre o corpo do de prova, obtida utilizando a equação (A).

Equação A

$$V = \frac{L}{t}$$

L = Comprimento do corpo de prova (mm)

t = Tempo registrado micro segundos (μ S)

Após a determinação da velocidade, calculou-se o módulo de elasticidade dinâmico E_d da argamassa em MPa, através da equação adaptada (B) e aplicado o coeficiente de Poisson 0,2 NBR 15630 (ABNT, 2008), é a razão entre a deformação transversal e longitudinal de uma carga de compressão axial aplicada no corpo de prova (HEINECK, 2012).

Equação B

$$E_d = V^2 \cdot \frac{\rho \cdot (1 + \nu) \cdot (1 - 2\nu)}{(1 - \nu)}$$

V = Velocidade de propagação (mm/ μ S)

ρ = Densidade de massa (Kg/m³)

ν = coeficiente de Poisson 0,2

O segundo ensaio determina a resistência a tração na flexão, conforme NBR 13279:05, foi utilizado a prensa marca Instron modelo Emic 23-300, com a unidade de carga 50 N/s até a ruptura. O ensaio realizado com aplicação de carga central do corpo de prova apoiado em 2 pontos conforme figura 4a e na figura 4b a ruptura à flexão NBR 13279 (ABNT, 2005) e NBR 13276 (ABNT, 2016).

(a)

(b)

Figura 4 – Ensaio de resistência à tração na Flexão

Conforme os dados coletados nos ensaios aplicaram-se a equação (C) e obteve-se o resultado da resistência à tração na flexão.

Equação C

$$R_f = 1,5 \cdot \frac{F_f \cdot L}{40^3}$$

R_f = Resistência à tração na flexão (MPa)

F_f = Carga aplicada no centro do prisma (N)

L = Distância entre os pontos de apoio (mm)

O terceiro ensaio realizado determina a resistência à compressão das argamassas, conforme a NBR 13279 (ABNT, 2005) utilizou-se os dois pedaços do corpo de prova do ensaio de flexão, na mesma prensa usada no ensaio anterior, mas sendo a unidade de carga 500 N/s até a ruptura, conforme figuras 5a e 5b.

(a)

(b)

Figura 5 – Ensaio de resistência à compressão

Conforme os dados coletados nos ensaios aplicaram-se a equação (D) e obteve-se o resultado da resistência à compressão.

Equação D

$$R_c = \frac{F_c}{1600}$$

 R_c = Resistência à compressão (MPa) F_c = Carga máxima aplicada (N) A = Área da seção (mm²) 40mmx40mm = 1600mm²

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Através da análise quantitativa dos resultados referente aos 3 corpos de prova de cada traço, calculou-se a resistência média e o módulo de elasticidade médio, obtidos através dos ensaios realizados. No quadro 6 constam os resultados médios obtidos das variáveis já citadas.

Quadro 6 : Resultados médios dos ensaios das argamassa de encunhamento

Mistura	RESULTADOS MÉDIOS					
	Densidade de massa (kg/m ³)	Tempo de propagação da OU (μs)	VOU (m/s)	Módulo de elasticidade (GPa)	Resistência à tração na flexão (MPa)	Resistência à compressão (MPa)
1:6 AD 1	1823	55,9	2.865	13,57	2,26	8,90
1:3 AD 2	1996	45,0	3.582	23,41	4,20	22,53*
ARG 1	1573	105	1.529	3,32	0,38	0,62
ARG 2	1731	55,8	2.893	13,05	2,53	10,02*

Os resultados são também apresentados através do gráfico 1.

Gráfico 1 : Resultados laboratoriais das argamassas aos 28 dias

Calculou-se os seus desvios e foram descartados os desvios absolutos máximo superiores a 0,3MPa na flexão e 0,5MPa na compressão conforme itens 6.4 e 6.5, da NBR 13279 (ABNT,2005), aos 28 dias de idade das argamassas produzidas com areia: cimento: aditivo expensor e argamassas de encunhamento industrializadas. Os ensaios de resistência à compressão das amostras AD2 e ARG2 não são válidos, pois não atingiram a média de no mínimo de 4 corpos de prova, após o cálculo dos desvios máximos permitidos pelo item 6.5 da NBR 13279 (ABNT,2005), devendo ser refeitos os ensaios.

A argamassa AD1 resultado de resistência média à compressão aos 28 dias de 8,9 MPa classificada como P6 NBR 13281 (ABNT,2005) considerada encunhamento rígido (DALDON, 2008, THOMAZ, 2000). A argamassa ARG1 resultado de resistência média à compressão aos 28 dias de 0,62 MPa, classificada como P1 (NBR 13281, 2005) considerada como encunhamento resiliente (DALDON, 2008, THOMAZ, 2000). Estes resultados de resistência à compressão estão relacionados ao traço, pode-se concluir que o traço de areia, cimento e aditivo, são superiores ao traço da argamassa industrializada que possui cal CH II (CAPORRINO, 2018).

Os ensaios de resistência à tração na flexão aos 28 dias das argamassas AD1 com 2,26 MPa e ARG2 com 2,53 MPa classificadas como R3, a AD2 com 4,20 MPa classificada como R6 e a ARG1 com 0,38 MPa classificada com R1 NBR 13281 (ABNT, 2005). O ensaio de módulo de elasticidade está diretamente relacionado ao tempo de propagação da onda ultra- sônica, quanto maior o tempo, a velocidade da onda é menor, assim aumentando o módulo de elasticidade (SILVA; CAMPITELI, 2008).

Percebeu-se que a ARG1 teve o maior desempenho em relação ao módulo de elasticidade e a resistências mecânicas aos 28 dias de cura, por ter na sua composição areia industrial (rocha calcária e quartzo) essa areia possui maior teor de material pulverulento e com menor fator de água/cimento pode favorecer o aumento do módulo de elasticidade (SILVA; CAMPITELI, 2008) e o aditivo de incorporador de ar e plastificante aumento a trabalhabilidade, maior índice de vazios, maior porosidade, em conformidade menor densidade e menor resistência mecânica (HEINECK, 2012). Para argamassa de encunhamento o módulo de elasticidade é muito importante absorvendo as deformações da estrutura, mas não muito baixo, podendo causar manifestações patológicas nos revestimentos, através de deformações excessivas (SILVA; CAMPITELI, 2008).

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Com levantamentos realizados através de acervos técnicos de vários profissionais da área, demonstrou uma vasta variação de informações de execução e materiais no que tange ao encunhamento, o que pode ser decorrente da ausência de normas técnicas que regulamentem teu material.

Através do programa experimental realizado, não pode-se atribuir o melhor desempenho a nenhuma argamassa, mas pode-se concluir que entre as argamassas ensaiadas, apenas uma das argamassas industrializada a ARG 1 obteve o desempenho satisfatório para ser utilizada na função de encunhamento, com baixa resistência mecânica à flexão e à compressão, influenciando no resultado do módulo de elasticidade, classificando como argamassa resiliente, portanto uma argamassa mais deformável e não rígida.

A necessidade de ser estabelecido uma norma brasileira com parâmetros e formas de execução classificando o sistema de estrutura, com controles sobre o agregado ou diversos agregados na composição da argamassa, em relação ao traço, com aditivos ou não, volume de água e o tempo de mistura, reduzindo a variabilidade das proporções dos materiais.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13276: **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação do índice de consistência**. Rio de Janeiro, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13279: **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos- Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão**. Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13281: **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Requisitos**. Rio de Janeiro, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15630: **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação do módulo de elasticidades dinâmico através da propagação de onda ultra-sônica**. Rio de Janeiro, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16541: **Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Preparo da mistura para a relaização de ensaios**. Rio de Janeiro, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8545: **Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos**. Rio de Janeiro, 1984.

CAPORRINO, C. *Patologias em alvenarias*. São Paulo: Oficina de Textos, 2018.

DALDON, M. **Fatores que podem estar contribuindo para o aparecimento de manifestações patológicas na zona de encunhamento de paredes em obras de Porto Alegre.** 2008. 80f. Monografia, conclusão de curso de graduação Engenharia Civil, UFRGS. Porto Alegre, RS, Brasil, 2008.

HEINECK, S. **Desempenho de argamassas de revestimento com incorporação da fração miúda da britagem de concreto.** 2012. 134f. Pós Graduação Engenharia Civil - Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS. São Leopoldo, RS, Brasil, 2012.

LORDSLEEM JÚNIOR, A. **Execução e inspeção de alvenaria racionalizada.** São Paulo: Rosa Editora 2004.

MEDEIROS, J. **Última fiada - Planejamento da ligação da alvenaria à estrutura exige atenção à sequência de aplicação das sobrecargas na edificação** Técnica - edição 120, março, 2007 Disponível em : <http://techne17.pini.com.br/engenharia-civil/120/artigo287425-1.aspx>

SANTOS, M. D. **Medidas de Projeto e execução para Assegurar o Desempenho das Vedações na Interface Estrutura Concreto X Alvenaria de Blocos Cerâmicos.** Seminário Desempenho de Sistemas de Alvenaria de Blocos Cerâmicos. São Paulo, SP, Brasil, 2008

SEBBATINI, F. 1989. **Desenvolvimento de métodos, processos e sistemas construtivos - formação e aplicação de uma metodologia.** Tese (doutorado) Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 1989.

SILVA, N. G.; CAMPITELLI, V. C. **Módulo de Elasticidade Dinâmico de Argamassa de Revestimento** 2º Encontro de Engenharia e Tecnologia dos Campos Gerais. Ponta Grossa, Paraná, Brasil, 2006.

THOMAZ, E. **Trincas em Edifícios, causas prevenção e recuperação.** São Paulo: Pini, 1989.

THOMAZ, E. **No encunhamento de alvenaria de tijolo baiano, comparativamente ao tradicional encunhamento com tijolos de barro cozido, qual a eficiência dos sistemas alternativos (aperto com argamassa) e quais os procedimentos corretos para execução desse tipo..** Revista PINI, 12/12/200. Disponível em: <http://piniweb17.pini.com.br/construcao/noticias/no-encunhamento-de-alvenarias-de-tijolo-baiano-comparativamente-ao-tradicional-84053-1.aspx>

THOMAZ, E. **Última fiada - Planejamento da ligação à estrutura exige atenção à sequência de aplicação das sobrecargas na edificação,** Técnica - edição 120, março 2007. Disponível em: <http://techne17.pini.com.br/engenharia-civil/120/artigo287425-1.aspx>

THOMAZ, E.; FILHO, C. V. M.; CLETO, F. R.; CARDOSO, F. F. **Código de Práticas nº1 - Alvenaria de Vedação em Blocos Cerâmicos.** São Paulo: IPT - Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, 2009.