ВЫЯВЛЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ГАЗОБЕТОННОГО БЛОКА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

Бруновская Анна Андреевна

Бибко София Александровна

студенты

Научный руководитель: **Климавичус Ярослав Эдвардович**

Колледж СамГТУ

Газобетонный блок (газоблок) – это искусственный камень, принадлежащий к семейству ячеистых бетонов, состоящий из кварцевого песка и цемента, который изготавливается с применением технологии газообразования.

Состав газоблоков.

Так же в состав смеси могут входить гипс, известь, шлаки, зола и прочие промышленные отходы.

Для осуществления газообразования пор применяется алюминиевая пудра или паста. Она взаимодействует с известью либо щелочью и выделяет водород. В связи с этим образует поры в рабочей смеси. После ее затвердевания происходит разрезание материала на блоки.

Так же в состав газобетона могут добавлять химическую добавку, такую как Каустическая сода (Едкий натр), она способствует ускорению газообразования и твердению.

Типы газобетона

Разделяется газобетон по двум типам производства: автоклавный и не автоклавный. Автоклавный газобетон, по другому газосиликатный, он на порядок дороже не автоклавного и применяется для возведения наружных стен. Данный вид подвергается сушке, а так же сушки и твердению в специальном отведенном месте, т. Ж обладает большой прочностью и лучше сохраняет тепло

Газобетон не автоклавного твердения проходит сушку в естественных условиях, обладает меньшей прочностью, а т.ж применяется при монтаже различных перегородок, и подсобных сооружений с последующим нанесением отделочным материалом.

Производство газобетона (автоклав)

1. Все компоненты находятся в специальных хранилищах, из которых они поступают в смеситель в заданных оператором количествах.

2. Далее происходит смешивание компонентов до образования однородной массы

3. Следующим этапом является процесс порообразования.

4. После выдержки, блоки проходят через так называемый «горячий тоннель» и отправляются на кантование (переворачивание груза из формы)

5. Резка единого газобетонного пласта также происходит в автоматическом режиме.

6. Нарезанные установленного размера, блоки отправляются в автоклав, где и происходит завершение процесса производства.

Производство газобетона (не автоклав)

1. Компоненты перемещаются в газобетоносмеситель в требуемой пропорции.

2. После добавления газообразователя, все ингредиенты смешиваются в течение 10-12 минут.

3. Далее готовая смесь помещается в формы, в которых она выстаивается на протяжении 2-4-х часов с целью завершения процесса газообразования.

4. Все излишки раствора, образованные в связи с увеличением объема, удаляются.

5. Изделия выдерживают еще около 8-ми часов в формах, после чего отправляют сушиться.

6. Для полной технической зрелости и готовности к укладке должно пройти еще не менее 28 дней.

Область применения

Газобетонные блоки чаще всего применяются для возведения частных домов с этажностью до 3 этажей. Так же строят и жилые здания высотой в 5 этажей, только с жб плитами перекрытия, либо с арматурными поясами.

Также возможно возведение различных технологических зданий и офисных помещений. Сегодня газобетонные блоки часто используют при увеличении этажности старых зданий, поскольку он легкий и не дает большой нагрузки на существующие фундаменты и стены.

Положительные и отрицательные качества газобетона.

Плюсы:

Газобетонные блоки легче обычного кирпича в 3-5 раз, что позволяет изготавливать их значительных размеров. Это в свою очередь способствует

высокой скорости возведения зданий.(К примеру, один строитель может возвести 1 кв. м. стены из газобетонных блоков за 20 минут. В случае с кирпичом этот показатель недостижим.)

Низкая теплопроводность газобетона, которая меньше теплопроводности кирпича в 2-3 раза. Это обусловлено наличием пор, содержащих воздух. (К примеру, при толщине блока 37,5 см., теплоизоляция равна 60-сантиметровой кладке кирпича.)

Легкая обрабатываемость газобетонных блоков сравнима с деревом. Он легко пилится, строгается, сверлится при использовании обычного инструмента плотников.

Высокая огнестойкость материала. Газобетонные блоки негорючие. При этом они способны выдержать воздействие огня с одной стороны на протяжении 3-7 часов.

Высокая паропроницаемость материала благодаря наличию пор. В итоге строение «дышит», обеспечивая оптимальный микроклимат внутри.

Высокая экологичность. Согласно классификации, экологичность материалов определяется специальным коэффициентом. К примеру, у кирпича он составляет 10, у керамзита 20, а у газобетона – 2. Более высокая экологичность лишь у дерева (коэффициент 1).

Минусы:

Из данного материала возможно возводить здания не выше 3 этажей ввиду его ограниченных способностей к сжатию;

Как следствие достаточно высокой впитываемости влаги, газобетон требует дополнительной облицовки внешних стен.

Неавтоклавный газобетон имеет высокий коэффициент усадки, что негативно сказывается на стойкости стен.

Менее экологичный и может нести вред здоровью человека. При добавлении Каустической соды, здоровье человека через какое-то время может ухудшиться.

С иностранными фирмами производящими газобетон ситуация проще, в открытом доступе можно найти паспорт безопасности химической продукции, в котором обязаны указываться химические вещества входящие в состав этого продукта, которые относятся к категории !опасно! В паспорте безопасности можно увидеть не только вредные вещества, но и их процентное и объёмное содержание, а так же всю информацию о производителе, и месте нахождения завода. Паспорт безопасности оформляется к каждой новой партии продукции!

В масштабах РФ в производстве газобетона ситуация состоит немного по-другому. Российский газобетон не экспортируется в страны Европы. И поэтому не требуется оформление МСДС по правилам Евросоюза с указанием всех вредных веществ.

В российских МСДС нет строгого контроля за веществами находящимися в продуктах(в малых количествах).

Поэтому решить данную проблему поможет химическая лаборатория. На основании анализа мы сможем узнать какой производитель газобетона добавляет вредные вещества , вредящие здоровью человека.

Как можно улучшить качество материала?

1. С наружной стороны строение из газобетона нужно облицевать более прочным материалом, чтобы сэкономить на облицовке кирпичом , можно заменить на декоративную водонепроницаемую штукатурку.

2. Так же облагораживают навесными вентилируемыми фасадами. Это придаст дополнительное утепление дома и звукоизоляцию

3. Если к газобетонной стене будут вешать габаритные элементы, то нужно приобрести специальные крепежи , т.к стены хрупки и могут не выдержать.

4. Чтобы улучшить прочность этого материала , можно добавить дисперсную армирующую добавку. В качестве вяжущего целесообразно использовать клинкер, измельченный совместно с песком и минеральными добавками

5. Сравнив зрительно два блока газобетона с добавлением каустической соды и без него, не было выявлено каких-либо отличий.

Поэтому для предотвращения покупки газобетона с опасной для здоровья добавкой, нужно проводить либо выветривание материала, либо отправлять купленный блок в лабораторию , для проведения анализа и состава

Список литературы

Авторефераты

1. Айрапетов Г.А. Строительные материалы: учебно-справоч. пособие / Г.А. Айрапетов. М.: Феникс, 2009. 698 с.

2. Технологическая справка о производстве газобетона. / Татьяна Тарасюк

3. Прохоров С.Б., Вишневский А.А. Разработка нового эффективного газообразователя для производства газозолобетона

Интернет-документы

4. Применение газобетона в строительстве // <http://stroy-gazobeton.ru/9-primenenie-gazobetona-v-stroitelstve>
5. Оборудование по производству неавтоклавного газобетона // <https://www.prostanki.com/board/item/245222>
6. Усадка кладки из газобетона // <https://www.ytong.ru/daet-li-usadku-kladka-iz-gazobetona.php>

© А.А. Бруновская, С.А. Бебко, 2021